


الله اعلم

٩٩٠٢



دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده فنی و مهندسی
بخش مهندسی مواد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد نانومواد

بررسی پارامترهای موثر در ایجاد نانولایه TiO_2/SiO_2 بر روی شیشه جهت خود تمیز کنندگی

حمید جوادی

اساتید راهنما:

دکتر امیر عبداللهزاده

دکتر سهراب سنجابی

۱۳۸۶ بهمن

۹۹۰۷۴

۱۸۴۸



بسم الله تعالى

تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان

آقای حمید جوادی پایان نامه ۸ واحدی خود را با عنوان بررسی پارامترهای موثر در رایجاد نانو لایه TiO_2-SiO_2 بر روی شیشه جهت خود تیز کنندگی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ ارائه کردند.

اعضای هیات داوران نسخه نهایی این پایان نامه را از نظر فرم و محتوا تایید کرده و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد مهندسی مواد - نانو فناوری پیشنهاد می کنند.

عضو هیات داوران	نام و نام خانوادگی	رتبه علمی	امضا
استاد راهنمای	دکتر امیر عبدالله زاده	دانشیار	
استاد ناظر	دکتر حمید اسدی	دانشیار	
استاد ناظر	دکتر حمید رضا شاهوردی	استادیار	
استاد ناظر	دکتر محمد قربانی	استاد	
مدیر گروه (یا نماینده گروه تخصصی)	دکتر حمید اسدی	دانشیار	
استاد ناظر	دکتر سهراب سنجابی	استادیار	

این تاییدیه عنوان نسخه نهایی پایان نامه / رساله مورد تأیید است.

امضاء استاد راهنمای:



۹۹۰۷۲

دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه:

با عنایت به سیاست‌های پژوهشی دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسان‌ها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و دیگر همکاران طرح در مورد نتایج پژوهش‌های علمی که تحت عنوانین پایان‌نامه، رساله و طرح‌های تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است موارد ذیل را رعایت نمایند:

ماده ۱: حقوق مادی و معنوی پایان‌نامه‌های رساله‌های مصوب دانشگاه متعلق به دانشگاه است و هرگونه بهره‌برداری از آن باید با ذکر نام دانشگاه و رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب دانشگاه باشد.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی می‌باید به نام دانشگاه بوده و استاد راهنما نویسنده مسئول مقاله باشند. تبصره: در مقالاتی که پس از دانش آموختگی به صورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/رساله منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب حاصل از نتایج پایان‌نامه/رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه باید با مجوز کتبی صادره از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه و بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب انجام می‌شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این دستورالعمل در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و هرگونه تخلف از مفاد این دستورالعمل، از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود.



"به نام خدای انسانیت"

این چند خط پاره تقدیمی است به:

اسطوره‌ام، صلابتمن، تکیه‌گاهمن، معرفتم:

پدرم

دلسوزمن، هستی‌ام، نیستی‌ام:

مادرم

مهربانم، حامی‌ام:

حاله‌ام

و گنجشککم:

خواهرم

"طاق محبتشان بر فراز خانه‌ام جاودانه باد."

تقدیر و تشکر

"حمد و سپاس خدای را، که پروردگار جهانیان است"

به عنوان بندهای حقیر و ناسپاس، بر خود لازم تشرکر ویژه‌ای از خدای خود داشته باشم که در تمامی مراحل زندگی حامی‌ام بوده است و در لحظه لحظه نفس کشیدن‌هايم، حضورش را با تمام وجود حس کرده‌ام. خدای، اميد آن دارم چنان‌که تاکنون بهترین‌ها را به من داده‌ای، در ادامه راه نیز توجهت را از من نگیری. "آمين"

حالصانه‌ترین سپاس و قدردانی این شاگرد کوچک، متعلق به استادی بزرگوار و با دانش است که به این حقیر درس زندگی آموخته و تاکنون نزدیک به هشتصد روز از ارزنده‌ترین اوقات عمرم را رقم زده است. تشرکر بنده از جناب آقای دکتر امیر عبداللهزاده، امری فراتر از وظیفه یک شاگرد در مقابل استاد است، چراکه علاوه بر آموختن علم در نزد ایشان، افتخار آشنایی با مدیری لایق و مدبر و یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های زندگی‌ام نصیب من شده است. استاد عزیزم، امیدوارم بدی‌های این پسر کوچک خود را بخشیده باشی و دعای خیرت را توشه راه زندگی‌اش گردانی.

هم‌چنین وظیفه خود می‌دانم که از استاد دیگرم جناب آقای دکتر سهراب سنجابی قدردانی نمایم، راهنمایی‌های دلسوزانه و بسیار مفید ایشان روشنگر راه این‌جانب در مسیر پژوهش بوده است. استاد گرامی‌ام، متشرکرم.

از تمام کسانی که در راه انجام این پایان نامه یاری رسان این جانب بوده‌اند قدردانی می‌نمایم از جمله: جناب آقای مهندس فیروز کارگر، مسئول آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد، که علاوه بر ایفای نقش به عنوان یک دوست، از هیچ‌گونه لطفی در بخش ننموده و همیشه کمک حال بنده بوده‌اند.

جناب آقای مهندس عبدالحمید رضایی، مسئول آزمایشگاه SEM، نیز تأثیر بهسزایی در نتایج این تحقیق داشته‌اند. علاقه شدید و همچنین دقت و کیفیت بالای ایشان در کار، سزاوار تشکر فراوان است.

در پایان از خدمات و دلسوزی‌های همیشگی خانواده عزیزم که مشوق و راهنمای اصلی بنده در طول مسیر زندگی‌ام بوده‌اند، نهایت سپاس‌گزاری را دارم. امیدوارم با کسب موفقیت‌های بزرگ در آینده، حتی برای لحظه‌ای دلشادشان گردانم.

"ایران سر بلند"
ایرانی سرفراز
و پرچم سبز و سفید و سرخش همیشه در احتراز"

حمید جوادی
بهمن ماه ۱۳۹۶

چکیده

دی اکسید تیتانیوم (TiO_2)، یک نیمه‌هادی با باند گپ بزرگ است که دارای خواص ویژه بسیاری همچون شفافیت در ناحیه نور مرئی، اندیس انعکاسی بالا، آب‌دوستی، قابلیت تجزیه فتوکاتالیستی مواد آلی و غیره می‌باشد. هدف اصلی این تحقیق، استفاده از ترکیب دو خاصیت فتوکاتالیستی و آب‌دوستی TiO_2 جهت حصول خاصیت خودتمیزکنندگی این ماده به شکل لایه‌نازک بر روی شیشه‌های سودالایم بود. همچنین رسیدن به ترکیب بهینه محلول لایه‌نشانی و جلوگیری از نفوذ عناصر مخرب فتوکاتالیستی موجود در شیشه به درون پوشش، از دیگر اهداف این تحقیق بودند.

در این تحقیق، ترکیبات مختلفی از سل دی اکسیدتیتانیوم با تغییر در نسبت‌های مولی مواد اولیه تشکیل‌دهنده آن (آلکوکسید تیتانیوم، آب مقطر، کاتالیزور اسیدی)، آماده گشتند. مقدار مول حلال، برای تمام این ترکیبات ثابت است و در نهایت، ترکیب بهینه سل با بهترین شرایط جهت لایه‌نشانی انتخاب شد. لایه‌های نازک و شفاف دی-اکسیدتیتانیوم به وسیله روش پوشش‌دهی چرخشی (Spin-coating) و غوطه‌وری (Dip-coating) سل-ژل بر روی شیشه‌های سودالایم تهیه شدند. لایه‌های نازک این تحقیق در دماهای مختلف عملیات حرارتی شده و سپس به وسیله آزمون‌های تفرق اشعه X (XRD)، آنالیز حرارتی DTA، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراکنش انرژی اشعه X (EDX) و سنجش درصد عبور نور مرئی با اسپکتروفوتومتر UV-Visible مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که لایه‌های نازک عملیات حرارتی شده در دمای $450^{\circ}C$ کاملاً یکنواخت، نانوساختار، متراکم و بدون تخلخل بوده و همچنین دارای ساختار آناتاز و اندازه دانه‌های $14\text{--}16$ نانومتر هستند. قدرت فتوکاتالیستی لایه‌های نازک دی اکسیدتیتانیوم نیز با سنجش میزان تجزیه فتوکاتالیستی محلول اسید استیک به عنوان یک آلودگی آلی تحت تابش نور UV اندازه‌گیری می‌شود. لایه‌های حاصل پس از ۲۴ ساعت، نزدیک به 37% از محلول اسید استیک را تجزیه می‌نمایند. خاصیت آب‌دوستی نیز با اندازه‌گیری تغییرات زاویه تماس قطره آب تحت تابش نور UV سنجیده شد. لایه‌های نازک TiO_2 حاصل از این تحقیق به سرعت دارای زاویه تماس صفر درجه گشته و آب‌دوست می‌شوند که حتی پس از باقیماندن در مکانی تاریک نیز این ویژگی را حفظ می‌کنند. همچنین استفاده از نشاندن پیش‌لایه SiO_2 بر روی شیشه‌های سودالایم قبل از لایه‌نشانی TiO_2 ، از نفوذ عناصر سدیم و کلسیم که مخرب راندمان فتوکاتالیستی هستند، جلوگیری نموده و قدرت تجزیه اسید استیک را تا 13% بهبود می‌بخشد.

کلید واژه: شیشه‌های خودتمیزکننده، دی اکسیدتیتانیوم، لایه‌نازک، سل-ژل، فتوکاتالیست، نانوساختار، آناتاز.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فهرست مطالب
۵	فهرست جداول
۹	فهرست شکل‌ها و نمودارها
۱۱	فصل ۱ مقدمه
۳	۱-۱-۱ فوتوکاتالیست TiO_2
۴	۱-۲-۱ آب‌دوستی TiO_2
۶	فصل ۲ مرواری بر منابع
۷	۲-۱-۱-۱-۱ فوتوکاتالیستی دی‌اکسید‌تیتانیوم
۸	۲-۱-۱-۲-۱ برانگیختگی الکترونی نیمه‌هادی TiO_2
۱۱	۲-۱-۲-۱-۱-۱ واکنش‌های اکسایش-کاهش نوری در سطح TiO_2
۱۸	۲-۱-۲-۲-۱ آب‌دوستی دی‌اکسید‌تیتانیوم
۱۸	۲-۱-۲-۲-۱ فوق‌آب‌دوستی چیست؟
۲۱	۲-۱-۲-۲-۱ مکانیزم آب‌دوستی TiO_2
۲۵	۲-۱-۲-۲-۱ خودتمیزکنندگی دی‌اکسید‌تیتانیوم و کاربردهای آن
۲۵	۲-۱-۲-۲-۱ ارتباط بین فوتوکاتالیستی و آب‌دوستی TiO_2
۲۶	۲-۱-۲-۲-۱ نقش فوتوکاتالیستی و آب‌دوستی در نگهداری اثر خودتمیزکنندگی
۲۸	۲-۱-۲-۲-۱ کاربردهای TiO_2
۳۰	۲-۱-۲-۲-۱ فرایند سل ژل
۳۰	۲-۱-۲-۲-۱ سل ژل سرامیک‌ها
۳۲	۲-۱-۲-۲-۱ مزایا و معایب فرایند سل ژل

عنوان	صفحة
۳-۴-۲- اصول شیمی سل ژل	۳۴
۴-۴-۲- روش‌های لایه‌نشانی پوشش‌های سل ژل	۴۱
۳- اهداف تحقیق	۴۷
۴- روش تحقیق	۵۰
۴-۱- ایجاد پوشش‌های لایه نازک TiO_2	۵۱
۴-۲- اهمیت شستشوی زیرلایه	۵۳
۴-۳- روش لایه‌نشانی لایه نازک TiO_2	۵۴
۴-۴- فرآیند خشک کردن و عملیات حرارتی لایه‌های نازک TiO_2	۵۶
۴-۵- مشخصه‌یابی لایه نازک TiO_2	۵۶
۴-۶- بررسی فازها	۵۶
۴-۷- ارزیابی ریزاساختار	۵۷
۴-۸- آزمون فعالیت فوتوکاتالیستی	۵۸
۴-۹- بررسی استحاله‌های حرارتی موجود	۵۹
۴-۱۰- بررسی شفافیت لایه و میزان درصد عبور نور مرئی	۶۱
۴-۱۱- بررسی آب‌دوستی	۶۲
۵- نتایج و بحث	۶۴
۵-۱- خواص محلول سل ژل TiO_2	۶۵
۵-۱-۱- تأثیر غلظت مواد اولیه بر روی خواص محلول سل ژل	۶۵
۵-۱-۲- واپستگی زمان ژلاسیون به pH	۷۲

عنوان

صفحه

۷۵	۳-۱-۵- وابستگی ویسکوزیته سل به pH
۷۷	۴-۱-۵- نسبت مولی اجزای تشکیل‌دهنده سل
۷۹	۲-۵- نتایج و بحث آنالیز DTA و طراحی عملیات حرارتی
۸۱	۳-۵- تحلیل نتایج آزمون XRD و بررسی فازهای موجود در پودر و پوشش TiO_2
۸۷	۴-۵- ریزساختار لایه‌های نازک TiO_2
۹۰	۵-۵- میزان شفافیت لایه‌های نازک TiO_2
۹۲	۶-۵- قدرت فتوکاتالیستی پوشش‌های TiO_2
۹۵	۷-۵- تحلیل آب‌دostی TiO_2
۹۸	۸-۵- تأثیر افزودن لایه SiO_2

۱۰۲

فصل ۶ نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱۰۳

۱-۶- نتیجه‌گیری

۱۰۶

۲-۶- پیشنهادات

۱۰۷

فهرست منابع و مراجع

فهرست جداول

صفحه	شماره
	جدول ۱-۲
۱۰	محل‌های باند ظرفیت و هدایت برای تعدادی از نیمه‌هادی‌های فتوکاتالیست در آب با pH=۱
۱۷	جدول ۲-۲
	لیست محلول‌های آلودگی آلی قابل تجزیه توسط فرایند فتوکاتالیستی
۲۹	جدول ۳-۲
	کاربردهای منتخب TiO_2 فتوکاتالیست
۳۵	جدول ۴-۲
	تشکیل شبکه‌های مختلف از ژل‌ها بر اساس چگالی و توزیع چگالی آن‌ها
۳۹	جدول ۵-۲
	محصولاتی که بر حسب سرعت‌های نسبی هیدرولیز و کندانسیون به دست می‌آیند
۶۶	جدول ۱-۵
	تغییرات ویسکوزیته و زمان ژلاسیون با تغییر مقدار مول آب (برای مقادیر ثابت ۰/۵ مول HCl و ۱ مول $Ti(O-nBu)_4$)
۶۷	جدول ۲-۵
	مقدار مولی اجزای تشکیل‌دهنده سل با تغییر نسبت آلکوکسید تیتانیوم
۶۸	جدول ۳-۵
	مقدار مولی اجزای تشکیل‌دهنده سل با تغییر نسبت اسید هیدروکلریک
۷۲	جدول ۴-۵
	تغییرات pH به ازای تغییر در مقدار آب هیدرولیز برای مقدار کاتالیزور و آلکوکسید تیتانیوم ثابت
۷۳	جدول ۵-۵
	تغییرات زمان ژلاسیون و ویسکوزیته به ازای تغییر pH برای مقادیر مختلف کاتالیزور اسیدی (برای مقادیر ثابت ۱ مول $Ti(O-nBu)_4$ و ۲ مول آب)
۷۸	جدول ۶-۵
	مقدار مولی بهینه اجزای تشکیل‌دهنده سل TiO_2

شماره

صفحه

جدول ۷-۵ ۸۰ عملیات حرارتی طراحی شده جهت پوشش‌های لایه‌نازک TiO_2

جدول ۸-۵ ۹۴ مقدار تجزیه اسید استیک بر روی لایه‌های نازک TiO_2 تحت تابش نور UV

فهرست شکل‌ها و نمودارها

صفحه	شماره
۹	شکل ۱-۲ نمایش فرایندهای اصلی حادث شونده در یک ذره نیمه‌هادی در اثر برانگیختگی الکترون
۱۰	شکل ۲-۲ مکان لبه باند برای تعدادی نیمه‌هادی در تماس با محلول الکتروولیت با $pH=1$
۱۲	شکل ۳-۲ (I) برانگیختگی اولیه مولکول جذب شده در واکنش نوری کاتالیزوری و (II) برانگیختگی اولیه جامد در واکنش نوری حساس
۱۶	شکل ۴-۲ تأثیر پارامترهای فیزیکی مختلف بر سرعت واکنش نوری x (A) جرم TiO_2 فتوکاتالیست، (B) طول موج نور، (C) غلظت اولیه واکنش دهنده، (D) دما، (E) شدت تابش نور
۱۸	شکل ۵-۲ حالت قطره آب بر روی سطوح مختلف
۲۰	شکل ۶-۲ وقوع آبدوستی تحت تابش نور UV
۲۰	شکل ۷-۲ تغییر زاویه تماس قطره آب قبل و بعد از تابش نور UV
۲۲	شکل ۸-۲ مکانیزم آبدوستی ایجاد شده نوری
۲۳	شکل ۹-۲ مرحله اول مکانیزم فوق آبدوستی
۲۴	شکل ۱۰-۲ مرحله دوم مکانیزم فوق آبدوستی

صفحه	شماره
۲۴	شکل ۱۱-۲ مرحله سوم مکانیزم فوقآبادوستی
۲۴	شکل ۱۲-۲ مرحله چهارم مکانیزم فوقآبادوستی
۲۷	شکل ۱۳-۲ مکانیزم خودتمیزکنندگی فیلم آبادوست TiO_2
۳۱	شکل ۱۴-۲ نمایش شماتیکی از مراحل مختلف فرایند سل-ژل
۳۲	شکل ۱۵-۲ نمایی شماتیک از محصولات مختلف حاصل از روش سل-ژل
۳۵	شکل ۱۶-۲ نمایی شماتیک از انواع تحولات ساختاری آلکوکسیدهای فلزی در محلول
۴۳	شکل ۱۷-۲ فرایند لایه‌نشانی به روش پوشش‌دهی غوطه‌وری
۴۴	شکل ۱۸-۲ ضخامت پوشش بر حسب سرعت زیرلایه برای تعدادی از سل‌های سیلیکایی
۴۵	شکل ۱۹-۲ شماتیکی از روش پوشش‌دهی غوطه‌وری که مراحل مختلف تحولات ساختاری پوشش را همراه تبخیر حل نشان می‌دهد
۴۶	شکل ۲۰-۲ فرایند لایه‌نشانی به روش پوشش‌دهی چرخشی
۵۲	شکل ۱-۴ مراحل آماده‌سازی لایه‌های نازک TiO_2
۵۵	شکل ۲-۴ دستگاه Spin Coater مورد استفاده در این تحقیق
۵۹	شکل ۳-۴ تصویر شماتیک محفظه واکنش تجزیه اسید استیک
۶۰	شکل ۴-۴ ساختار شماتیک دستگاه آنالیز حرارتی DTA

صفحه	شماره
٦١	دستگاه DTA دانشگاه تربیت مدرس شکل ٥-٤
٦٣	دستگاه اندازه‌گیری تغییرات زاویه تماس قطره آب بر روی سطح شکل ٦-٤
٦٩	(الف) وابستگی ویسکوزیته و زمان ژلاسیون سل به مقدار آب (برای مقادیر ثابت ٠/٥ مول HCl و ١ مول $Ti(O-nBu)_4$) و (ب) نمای ظاهری سل‌های تحقیق حاضر شکل ١-٥
٧٠	(الف) وابستگی ویسکوزیته و زمان ژلاسیون سل به مقدار آلکوکسید تیتانیوم (برای مقادیر ثابت ٠/٥ مول HCl و ٢ مول آب) و (ب) نمای ظاهری سل‌های تحقیق حاضر شکل ٢-٥
٧١	(الف) وابستگی ویسکوزیته و زمان ژلاسیون سل به مقدار کاتالیزور اسیدی (برای مقادیر ثابت ١ مول $Ti(O-nBu)_4$ و ٢ مول آب) و (ب) نمای ظاهری سل‌های تحقیق حاضر شکل ٣-٥
٧٣	وابستگی زمان ژلاسیون به pH سل (تغییر pH به وسیله افزودن آب) شکل ٤-٥
٧٦	وابستگی ویسکوزیته به pH سل (مقدار pH با افزودن آب هیدرولیز تغییر می‌کند) شکل ٥-٥
٧٦	وابستگی ویسکوزیته به pH سل (مقدار pH با افزودن کاتالیزور اسیدی HCl تغییر می‌کند) شکل ٦-٥
٨٠	نمودار آنالیز حرارتی TiO_2 حاصل از ترکیب بهینه سل شکل ٧-٥
٨٣	الگوی XRD پودرهای عملیات حرارتی شده در دماهای (الف) ٣٠٠، (ب) ٤٥٠، (ج) (د) ٧٥٠ و (ه) ٩٠٠ درجه سانتیگراد به مدت ١ ساعت شکل ٨-٥

- شکل ۹-۵ الگوی XRD لایه‌های ۳ بار پوشش داده و عملیات حرارتی شده در دماهای (الف) محیط (بدون عملیات حرارتی)، (ب) ۱۵۰، (ج) ۳۰۰، (د) ۴۵۰ و (ه) ۶۰۰ درجه سانتیگراد ۸۵
- شکل ۱۰-۵ مقایسه الگوی XRD (الف) پودر و (ب) لایه‌های ۳ بار پوشش حاصل از سل TiO_2 ۸۶ عملیات حرارتی شده در دمای $450^{\circ}C$ به مدت ۱ ساعت
- شکل ۱۱-۵ الگوی پیک آناتاز (۱۰۱) حاصل از سرعت پایین روش (۱ درجه در ۱۲ دقیقه) لایه‌های ۸۶ ۱ بار پوشش TiO_2
- شکل ۱۲-۵ تصاویر SEM تک لایه‌های TiO_2 عملیات حرارتی شده در دمای (الف) ۱۵۰ و (ب) ۸۸ ۳۰۰ درجه سانتیگراد
- شکل ۱۳-۵ تصاویر SEM تک لایه‌های TiO_2 عملیات حرارتی شده در دمای (الف) ۴۵۰ و (ب) ۸۹ ۶۰۰ درجه سانتیگراد
- شکل ۱۴-۵ تصاویر SEM تک لایه‌های TiO_2 عملیات حرارتی شده در دمای (الف) ۷۰۰ و (ب) ۹۰ ۷۵۰ درجه سانتیگراد
- شکل ۱۵-۵ نمودار درصد عبور نور برای (الف) شیشه بدون پوشش و (ب) شیشه به همراه پوشش ۹۱ TiO_2
- شکل ۱۶-۵ مقایسه میزان شفافیت لایه‌های TiO_2 ۹۱
- شکل ۱۷-۵ میزان قدرت تجزیه کنندگی پوشش‌های TiO_2 عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف ۹۴

صفحه	شماره
۹۶	شکل ۱۸-۵ نمودار شماتیک حصول آبدوستی تحت تابش UV
۹۸	شکل ۱۹-۵ نمودار تغییرات زاویه تماس آب بر روی سطح شیشه و پوشش TiO_2
۹۹	شکل ۲۰-۵ تأثیر افرودن پیش‌لایه SiO_2 بر روی قدرت فتوکاتالیستی پوشش‌های TiO_2
۱۰۰	شکل ۲۱-۵ آنالیز EDX پوشش TiO_2 عملیات حرارتی شده در دمای $450^{\circ}C$
۱۰۱	شکل ۲۲-۵ آنالیز EDX پوشش SiO_2-TiO_2 عملیات حرارتی شده در دمای $450^{\circ}C$

فصل ١

مقدمة

و اکنش‌های حالت جامد^۱ معمولاً به عنوان روش‌های اصلی تولید انواع مختلف سرامیک‌ها در نظر گرفته می‌شوند. این واکنش‌ها به دمای‌های بالا و زمان واکنش نسبتاً طولانی نیازمندند. برای مثال، جهت تولید یک بدنه کاملاً سینتر شده و فشردن پودر TiO_2 ، نیاز به عملیات حرارتی در دمای‌های بالای $1800^{\circ}C$ ، برای چندین ساعت می‌باشد.

به عنوان یک روش جدید جهت تولید سرامیک‌های یک‌جزئی یا چند‌جزئی با خلوص بالا و دمای فرآیند نسبتاً پایین، روش سل ژل به طور نسبتاً گسترهای در دهه‌های اخیر به کار رفته و گسترش یافته است. این روش که در دهه ۱۹۶۰ گسترش یافت، یک روش شیمیایی جهت تولید مواد مختلف با خواص بی‌همتا است. خواص مطلوب و کنترل شدهای مانند خلوص بالا و همگونی مواد حاصل، که طی این روش به دست می‌آیند، منجر به ایجاد کاربردهای بسیار زیاد برای محصولات روش سل ژل شده است [۲۰].

دی اکسید تیتانیوم (TiO_2) به طور معمول به عنوان ماده اولیه سرامیکی در حباب‌های فلزی و سرامیکی به کار می‌رفته است. همچنین به خاطر اندیس انعکاسی^۲ نسبتاً بالای آن، مقادیر زیاد این اکسید به عنوان سفیدکننده در صنایع رنگ و کاغذ استفاده می‌شود. کاربردهای اخیر این اکسید بر روی خواص فتوکاتالیستی^۳ آن پایه‌گذاری شده است. خلوص و همگنی بالا، به همراه خصوصیات ریزساختاری مطلوب TiO_2 تولیدی، فاکتورهای ضروری این نیمه هادی جهت نشان دادن خواص فتوکاتالیستی در حضور نور UV می‌باشند [۴، ۳].

^۱ Solid-state Reactions

^۲ Refractive Index

^۳ Photocatalytic Properties