

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) در رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
(گرایش حفاظت و اصلاح چوب)

مقاومت به پوسیدگی چوب صنوبر اشباع شده با نانواکسید روی

پژوهش و نگارش:

آمنه رضازاده

استاد راهنما:

محمد رضا ماستری فراهانی

اساتید مشاور:

اصغر امیدوار

علی اکبر دهنو خلجی

تعهدنامه پژوهشی

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مبین بخشی از فعالیت های علمی- پژوهشی بوده و همچنین با استفاده از اعتبارات دانشگاه انجام می شود، بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به موارد ذیل متعهد می شوند:

- ۱) قبل از چاپ پایان نامه (رساله) خود، مراتب را قبلاً بطور کتبی به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اطلاع داده و کسب اجازه نمایند.
- ۲) در انتشار نتایج پایان نامه (رساله) در قالب مقاله، همایش، اختراع و اکتشاف و سایر موارد ذکر نام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان الزامی است.
- ۳) انتشار نتایج پایان نامه (رساله) باید با اطلاع و کسب اجازه از استاد راهنما صورت گیرد.

اینجانب آمنه رضازاده دانشجوی رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش حفاظت و اصلاح چوب) مقطع کارشناسی ارشد تعهدات فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده و به آن ملتزم می شوم.

تقدیر و تشکر

خدایا تو را سپاس می‌گویم به شکرانه لطف بی‌دریغی که وجود یار امیدواریم در تمام مراحل زندگی ام بوده و هست. قبل از هر چیز قدردان و سپاسگزار زحمات بی‌دریغ و صادقانه پدر و مادر عزیزم، هستم که از نگاهشان صلابت، از رفتارشان محبت و از صبرشان ایستادگی را آموختم. امیدوارم مجالی دست یابد تا اندکی از زحمات بی‌حد و حصرشان را جبران نمایم. بر خود لازم می‌دانم از استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد رضا ماستری فراهانی به واسطه راهنمایی‌های سازنده‌شان در گردآوری، تدوین و تنظیم پایان‌نامه ام تشکر کرده و هم‌چنین از اساتید محترم که مشاوره‌های سودمندشان را هکشتای مسیرم بود، جناب آقای دکتر اصغر امیدوار و جناب آقای دکتر علی اکبر دهنوخلجی، کمال تشکر را دارم. از اساتید ارجمندم جناب آقای دکتر سید محمود کاظمی و جناب آقای دکتر محمد رضا کاوسی که زحمت داورى این پایان‌نامه را تقبل نموده و هم‌چنین از مساعدت و همکاری ناینده محترم تحصیلات تکمیلی، سرکار خانم دکتر وحیده پیام نور نهایت قدردانی را دارم. از دوستانی که در انجام مراحل مختلف پایان‌نامه همراهی ام کردند، خانم ترابی، آقایان موسوی، چهره، محمدنیا و احمدی نژاد کمال تشکر و قدردانی را دارم.

با تشکر آموزگار و مشاوره

بهار ۱۳۹۱

چکیده

در این تحقیق مقاومت به پوسیدگی چوب صنوبر دلتوئیدس اشباع شده با نانوآکسید روی در برابر قارچ پوسیدگی سفید *Trametes versicolor* و قارچ پوسیدگی قهوه‌ای *Coniophora puteana* مورد بررسی قرار گرفت. جهت تهیه سوسپانسیون نانوآکسید روی از دو معلق‌کننده متفاوت (پلی‌اتیلن‌گلیکول ۴۰۰ و رزین اکریلیک) استفاده شد. نمونه‌های آزمایشی با ابعاد ۲×۲×۲ سانتی‌متر از برون‌چوب صنوبر بدون هر گونه عیب ظاهری تهیه و در سه سطح غلظت (۰/۵، ۱، ۱/۵٪) با نانوآکسید روی اشباع شدند. سپس مقاومت به پوسیدگی کلیه نمونه‌ها مطابق استاندارد ASTM 1413 اصلاح شده در برابر قارچ‌های *Trametes versicolor* و *Coniophora puteana* مورد بررسی قرار گرفت. به‌طورکلی، تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین کاهش وزن در اثر پوسیدگی نمونه‌های اشباع شده با نانوآکسید روی و نمونه‌های شاهد وجود داشت ولی بین کاهش وزن نمونه‌های اشباع شده اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. تاثیر دو قارچ پوسیدگی سفید و قهوه‌ای بر کاهش وزن نمونه‌های شاهد در سطح ۵٪ معنی‌دار بوده به‌طوری که نمونه‌هایی که در معرض قارچ پوسیدگی سفید قرار گرفتند، دچار کاهش وزن بیشتری شدند. استفاده از دو نوع معلق‌کننده متفاوت تاثیر معنی‌دار بر کاهش وزن نمونه‌ها نداشت.

واژه‌های کلیدی: صنوبر دلتوئیدس، قارچ پوسیدگی سفید *Trametes versicolor*، قارچ پوسیدگی قهوه‌ای *Coniophora puteana*، معلق‌کننده، نانوآکسید روی

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول: مقدمه و کلیات

۲	۱- کلیات
۲	۱-۱- مقدمه
۵	۲-۱- خواص نانو اکسید روی
۶	۱-۲-۱- تاثیر نانو اکسید روی در مقاومت به هوازدگی
۷	۲-۲-۱- فعالیت ضد میکروبی نانو اکسید روی
۹	۳-۲-۱- اثرات زیست محیطی نانو اکسید روی
۱۱	۳-۱- ضرورت استفاده از معلق کننده جهت آماده سازی سوسپانسیون نانومواد
۱۳	۱-۳-۱- کاربرد معلق کننده در سوسپانسیون نانو اکسید روی
۱۳	۲-۳-۱- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰
۱۴	۳-۳-۱- عملکرد پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰ به عنوان معلق کننده
۱۴	۴-۳-۱- ویژگی های معلق کننده رزین اکریلیک
۱۵	۴-۱- بررسی ویژگی های صنوبر دلتوئیدس
۱۵	۱-۴-۱- مشخصات گیاه شناسی صنوبر
۱۶	۲-۴-۱- موطن گونه صنوبر
۱۷	۳-۴-۱- خواص چوب صنوبر
۱۷	۴-۴-۱- مشخصات ماکروسکوپی
۱۷	۵-۴-۱- مشخصات میکروسکوپی
۱۸	۶-۴-۱- ضرورت بررسی و شناخت صنوبر
۱۸	۷-۴-۱- موارد کاربرد چوب صنوبر
۱۸	۵-۴-۱- عوامل مخرب چوب
۱۹	۱-۵-۱- تغذیه قارچ ها
۱۹	۲-۵-۱- رطوبت مورد نیاز برای رشد قارچ ها
۲۰	۳-۵-۱- دمای مورد نیاز قارچ ها
۲۰	۴-۵-۱- ارتباط قارچ ها با نور

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
------	-------

۲۰	۶-۱- انواع پوسیدگی قارچی
۲۱	۱-۶-۱- پوسیدگی نرم
۲۱	۲-۶-۱- پوسیدگی قهوه‌ای
۲۲	۱-۲-۶-۱- پوسیدگی خشک
۲۲	۲-۲-۶-۱- پوسیدگی مرطوب
۲۲	۳-۶-۱- پوسیدگی سفید
۲۴	۴-۶-۱- خصوصیات چوب‌های پوسیده
۲۵	۵-۶-۱- مراحل پوسیدگی
۲۵	۷-۱- فرضیات و اهداف
۲۵	۱-۷-۱- فرضیه‌ها
۲۵	۲-۷-۱- اهداف

فصل دوم: سابقه تحقیق

۲۸	۲- مروری بر مطالعات انجام شده
۲۸	۱-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
۲۹	۲-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
۲۹	۱-۲-۲- اصلاح سطح نانوآکسید روی
۳۱	۲-۲-۲- مقاومت به پوسیدگی و مقاومت به حشره
۳۳	۳-۲-۲- مقاومت به هوازگی
۳۴	۴-۲-۲- خواص ضدباکتری و ضدقارچی نانوآکسید روی
۳۵	۵-۲-۲- کاربرد نانو مس و آهن در بهبود مقاومت به پوسیدگی چوب

فصل سوم: مواد و روش‌ها

۳۸	۳- مواد و روش‌ها
۳۸	۱-۳- تهیه نمونه‌های چوب صنوبر دلتوئیدس

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
-------	------

۲-۳- تهیه مواد شیمیایی	۳۹
۳-۳- اشباع نمونه‌ها	۳۹
۱-۳-۳- آماده‌سازی محلول اشباع	۳۹
۲-۳-۳- اشباع نمونه‌ها با نانو اکسید روی	۴۰
۴-۳- آزمون مقاومت به پوسیدگی	۴۱
۱-۴-۳- تهیه قارچ	۴۲
۲-۴-۳- تکثیر نمونه‌های قارچی	۴۲
۳-۴-۳- آماده‌سازی خاک و ماده غذایی قارچ	۴۴
۴-۴-۳- استریل کردن بطری‌های شیشه‌ای	۴۶
۵-۴-۳- کشت قارچ‌های خالص‌سازی شده در بطری‌های شیشه‌ای	۴۶
۶-۴-۳- انتقال نمونه‌های چوبی به محیط کشت قارچ	۴۸
۷-۴-۳- انتقال بطری‌های شیشه‌ای حاوی نمونه‌های چوبی و قارچ رشد کرده روی خاک به اتاق کشت	۴۸
۸-۴-۳- مرحله پایانی آزمون مقاومت به پوسیدگی، زدودن میسلیوم قارچ از روی نمونه‌ها	۴۸
۹-۴-۳- انتقال نمونه‌های چوبی به بطری‌های شیشه‌ای محیط استریل	۴۹
۱۰-۴-۳- محاسبه درصد کاهش وزن و درصد رطوبت	۴۹
۵-۳- محاسبات آماری	۵۰

فصل چهارم: نتایج

۴- نتایج	۵۲
۱-۴- ماندگاری نانو اکسید روی	۵۲
۲-۴- کاهش وزن نمونه‌ها در اثر پوسیدگی	۵۲
۳-۴- اثر متقابل نوع قارچ و ماندگاری نانو اکسید روی بر کاهش وزن نمونه‌ها	۵۵
۴-۴- آستانه مصونیت از پوسیدگی	۵۶
۵-۴- درصد رطوبت نمونه‌ها در پایان آزمون پوسیدگی	۵۹

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۶۴.....	۵- بحث و نتیجه گیری.....
۶۴.....	۵-۱- بحث.....
۶۷.....	۵-۲- نتیجه گیری کلی.....
۶۷.....	۵-۳- پیشنهادات.....
۶۹.....	منابع.....

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۴-۱- میزان ماندگاری نانوآکسید روی در سه غلظت مختلف در حضور معلق‌کننده رزین اکریلیک و پلی‌اتیلن‌گلیکول ۴۰۰.....	۵۲
جدول ۴-۲- میانگین کاهش وزن نمونه‌های اشباع شده و شاهد با ۶ تکرار پس از ۱۲ هفته مجاورت با قارچ‌های <i>C. puteana</i> و <i>T. versicolor</i>	۵۳
جدول ۴-۳- تجزیه واریانس میزان کاهش وزن نمونه‌ها در اثر پوسیدگی.....	۵۴
جدول ۴-۴- مقایسه میانگین‌های کاهش وزن در اثر پوسیدگی با استفاده از آزمون توکی در سطح اطمینان ۹۵٪.....	۵۵
جدول ۴-۵- آستانه مصونیت از پوسیدگی.....	۵۹
جدول ۴-۶- میانگین درصد رطوبت نمونه‌های اشباع شده و شاهد با ۶ تکرار پس از ۱۲ هفته مجاورت با قارچ‌های <i>C. puteana</i> و <i>T. versicolor</i>	۵۹

فهرست اشکال

عنوان	صفحه
شکل ۱-۱- واکنش پلی متاکریلیک اسید با نانوآکسید روی در محیط آبی.....	۱۵
شکل ۱-۳- نمونه‌های چوب صنوبر.....	۳۸
شکل ۲-۳- پودر نانوآکسید روی.....	۳۹
شکل ۳-۳- تهیه سوسپانسیون نانوآکسید روی به وسیله دستگاه اولتراسونیک.....	۴۰
شکل ۴-۳- سوسپانسیون نانوآکسید روی تهیه شده.....	۴۰
شکل ۵-۳- محیط کشت مالت آگار.....	۴۲
شکل ۶-۳- اتوکلاو.....	۴۳
شکل ۷-۳- قارچ پوسیدگی سفید رشد یافته در محیط کشت مالت آگار.....	۴۴
شکل ۸-۳- قارچ پوسیدگی قهوه‌ای رشد یافته در محیط کشت مالت آگار.....	۴۴
شکل ۹-۳- بطری‌های شیشه‌ای حاوی خاک و برون چوب صنوبر به‌عنوان ماده غذایی قارچ.....	۴۶
شکل ۱۰-۳- بطری‌های شیشه‌ای استریل شده در زیر هود لامینار.....	۴۷
شکل ۱۱-۳- انتقال قارچ پوسیدگی سفید به بطری‌های حاوی خاک و ماده غذایی قارچ.....	۴۷
شکل ۱۲-۳- قارچ پوسیدگی سفید رشد یافته بر روی نمونه شاهد پس از گذشت ۳ ماه.....	۴۹
شکل ۱-۴- اثر متقابل بین نوع قارچ و ماندگاری نانوآکسید روی بر کاهش وزن در اثر پوسیدگی.....	۵۶
شکل ۲-۴- کاهش وزن در اثر پوسیدگی توسط قارچ <i>T.versicolor</i> در برابر ماندگاری نانوآکسید روی در حضور معلق‌کننده رزین اکریلیک.....	۵۷
شکل ۳-۴- کاهش وزن در اثر پوسیدگی توسط قارچ <i>C.putearia</i> در برابر ماندگاری نانوآکسید روی در حضور معلق‌کننده رزین اکریلیک.....	۵۷
شکل ۴-۴- کاهش وزن در اثر پوسیدگی توسط قارچ <i>T.versicolor</i> در برابر ماندگاری نانوآکسید روی در حضور معلق‌کننده پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰.....	۵۸
شکل ۵-۴- کاهش وزن در اثر پوسیدگی توسط قارچ <i>C.putearia</i> در برابر ماندگاری نانوآکسید روی در حضور معلق‌کننده پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰.....	۵۸
شکل ۶-۴- رابطه درصد رطوبت پایانی و کاهش وزن نمونه‌ها در برابر قارچ <i>T.versicolor</i>	۶۰
شکل ۷-۴- رابطه درصد رطوبت پایانی و کاهش وزن نمونه‌ها در برابر قارچ <i>C.putearia</i>	۶۰

فصل اول

مقدمه و کلیات

۱- کلیات

۱-۱- مقدمه

چوب ماده‌ای است آلی که از تقسیم سلول‌های کامبیومی درخت حاصل شده و از ارزش بالایی نسبت به مواد طبیعی دیگر برخوردار است، ولی به‌آسانی تحت تاثیر عوامل مخرب زنده و غیرزنده قرار می‌گیرد (حسینی هاشمی، ۱۳۸۵). با توجه به رشد شتابان جمعیت جهان و به تبع آن افزایش تقاضا برای مصرف چوب از یک سو و محدودیت منابع جنگلی از سوی دیگر، لزوم استفاده بهینه از این ماده گران‌بها بیشتر شده است (محبی، ۱۳۸۲). حفاظت از چوب‌آلات یکی از مهم‌ترین عملیات حفاظتی در ارتباط با توسعه پایدار جنگل است و صنعت حفاظت چوب با هدف افزایش عمر مفید محصولات چوبی، از اصلی‌ترین راه‌های حمایت از محیط زیست خصوصاً نگهداری جنگل‌های بومی می‌باشد (حسینی هاشمی، ۱۳۸۵). با افزایش دوام چوب می‌توانیم نیاز به جنگل‌های جهان را کاهش داده و نقش مهمی در مراقبت از جنگل‌ها بازی کنیم (پارسا‌پژوه و همکاران، ۱۳۷۵).

در این راستا تیمار چوب با مواد شیمیایی کارآمد همواره مورد توجه بوده است. با توجه به آگاهی روزافزون از خطرات استفاده از مواد سمی در حفاظت چوب، محدودیت‌هایی در زمینه تولید، تجارت و استفاده از مواد حفاظتی نظیر^۱ CCA (نمک مس، کروم و آرسنیک) در کشورهای اروپایی و ایالت متحده اعمال شده است (لندی^۲ و همکاران، ۲۰۰۴) و کاهش یا حذف استفاده از دو آفت‌کش معمول یعنی آرسنیک و کروم به‌منظور جایگزین کردن مواد زیست‌سازگارتر به‌جای آن‌ها در حفاظت چوب مدنظر قرار گرفته است (کارتال^۳ و همکاران، ۲۰۰۹). سابقاً بیشتر مواد حفاظتی چوب به‌صورت فرمول‌بندی فلزات محلول در آب بودند اما اخیراً فلزات به اندازه‌های کوچکتر از میکرون تبدیل شده و پس از معلق شدن در آب، ترکیباتی شامل ذرات بسیار ریز تشکیل می‌دهند که اهمیت بیشتری نسبت به مواد قدیمی مورد استفاده دارند (کلاسن^۴ و همکاران، ۲۰۱۱).

1 - Chromated Copper Arsenate

2 - Lande

3 - Kartal

4- Clausen

کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع مختلف امیدها را در توسعه روش‌های جدید و مواد با خصوصیات ویژه، بیشتر می‌گرداند. نانوتکنولوژی روشی در مقیاس ۱-۱۰۰ نانومتر است که سبب تغییر شکل در ساختار اتمی می‌گردد (سیگل^۱ و همکاران، ۱۹۹۹؛ کافارسکی^۲، ۲۰۰۷).

علم نانو به‌طور پویا در رشته‌های مختلف علمی گسترش یافته و کلید تحقیق و توسعه (R&D^۳) در اروپا و آمریکای شمالی است (فرناندز^۴ و هلمن^۵، ۲۰۰۷؛ زوییک^۶، ۲۰۰۸). نانوتکنولوژی اغلب به‌عنوان یک تکنولوژی توانمند قلمداد می‌شود. نانو از یک کلمه یونانی (nanos) به‌معنی کوتوله مشتق شده است (مان^۷، ۲۰۰۶). در اختراع ابزارهای اولیه برای دستکاری ساختار اتم‌ها، اختراع میکروسکوپ STM^۸ مرحله برجسته و بسیار مهمی در توسعه نانوتکنولوژی بود. از سال ۱۹۹۰ نانوتکنولوژی با سرعت زیادی روی کار آمد. تخمین زده شده است که تا سال ۲۰۱۴ در فرآیندهای تولیدی بیشتر از ۱۵ درصد محصولات در بازارهای جهانی از علم نانو استفاده شود (داوسن^۹، ۲۰۰۸). اساس این علم بر پایه افزایش واکنش‌پذیری در سطح ذرات با اندازه نانومتر است (چاپل^{۱۰} و همکاران، ۲۰۱۱). نانومواد اندازه ذرات کوچک، مساحت سطح ویژه بالا، انرژی سطح زیاد و نسبت بالایی از اتم‌های سطحی را دارا می‌باشند (وانگ^{۱۱} و هانگ^{۱۲}، ۲۰۱۰)، هم‌چنین فعالیت کاتالیزوری بیشتری در مقایسه با ذرات بزرگتر دارند که به‌علت نسبت بالای سطح به حجم آن‌هاست (ویلسن^{۱۳} و همکاران، ۲۰۰۶؛ هرزینگ^{۱۴} و همکاران، ۲۰۰۸).

-
- 1 - Siegel
 - 2 - Kafarski
 - 3 - Research & Development
 - 4 - Fernandez
 - 5 - Hullmann
 - 6 - Zweek
 - 7 - Mann
 - 8 - Scanning Tunneling Microscope
 - 9 - Dawson
 - 10 - Chappell
 - 11 - Wang
 - 12 - Hong
 - 13 - Wilson
 - 14 - Herzing

موسسه جنگلداری و کاغذ آمریکا (AF & PA)^۱ و آزمایشگاه فرآورده‌های جنگلی (USDA)^۲ دیدگاه‌های خود را در زمینه نانو تکنولوژی در صنعت حفاظت چوب به این صورت بیان کردند: بهره‌گیری از نانو تکنولوژی در جهت ایجاد تغییرات اساسی در محصول است، کلید این استراتژی تطبیق و افزایش ارزش افزوده، افزایش کارایی محصولات موجود و هم‌چنین ایجاد و گسترش فناوری نانو در تولید محصولات جدید است تا از نظر اقتصادی بهینه باشند. یکی از برتری‌های این روش، استفاده از نانومواد برای بهبود بخشیدن به خواص مواد خام است. از اهداف دیگر در بهره‌گیری از نانو تکنولوژی، افزایش دوام و مقاومت در برابر پوسیدگی و رطوبت در چوب است (کلاسن، ۲۰۰۷).

در اوایل قرن بیست و یکم پژوهش روی توسعه نانوآفت‌کش‌ها و امکان به‌کارگیری آن‌ها در حفاظت چوب آغاز شد. علی‌رغم مشکلات فرآیندی جدی در رابطه با دستگاه‌ها و تکنولوژی به‌کاررفته در تعدادی از مواد حفاظت‌کننده نانو، این فرآیندها گسترش یافتند. انتظار می‌رود نانوآفت‌کش‌ها تغییرات اساسی در خصوصیات فیزیکی ایجاد کرده و سبب تسهیل نفوذ مواد در چوب شوند و هم‌چنین اثرات بیوتیک (زیستی) برای طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌های مخرب چوب در محیط‌های مختلف داشته باشند. زمانی که مکانیسم نفوذ ذرات آغاز شود، توزیع و محل قرارگیری اجزای سازنده نانوذرات در ساختار بافت چوب مشاهده می‌شود. نانو تکنولوژی بهبود مقاومت چوب را در برابر تخریب و فساد زیستی سبب می‌شود که فقط به‌صورت مستقیم از طریق وارد کردن نانوفلزات به چوب نیست، بلکه به‌صورت غیرمستقیم نیز به‌عنوان حامل در آفت‌کش‌های آلی استفاده می‌شوند (وازنی^۳ و کاندزویکز^۴، ۲۰۰۸).

نانوفلزات دارای پتانسیل اثرگذاری در مواد حفاظتی چوب به‌صورت آفت‌کش با ویژگی‌های منحصربه‌فرد هستند (کلاسن و همکاران، ۲۰۰۹). نانوآفت‌کش‌ها می‌توانند هم به‌عنوان یک آفت‌کش موثر واقع شوند و هم در خصوصیات تیماری چوب نظیر نفوذ و توزیع نانومواد تغییرات و اصلاحاتی ایجاد کنند (کلاسن، ۲۰۰۷). نانوفلزات با اندازه کنترل‌شده تولید می‌شوند. اندازه ذرات کنترل‌شده بین ۱۰۰-۱ نانومتر قابلیت نفوذ ماده شیمیایی را در چوب به‌واسطه داشتن فرمول‌بندی با ذرات ریز، بهبود

1 - American Forestry & Paper Association

2 - U.S Department of Agriculture

3 - Wazny

4 - Kundzewicz

می‌بخشد. همچنین افزایش سطح ویژه امکان توزیع یکنواخت مواد را در لایه‌ها فراهم می‌کند. اگر اندازه ذرات کوچکتر از قطر روزنه‌ها یا دریچه روزنه‌های هاله‌ای باشد، نفوذ کامل و توزیع یکنواخت مورد انتظار است (فریمن^۱ و مکلن تایر^۲، ۲۰۰۸). ثانیاً این مواد قابلیت توزیع و پراکندگی بالایی دارند. اضافه کردن سورفکتانت^۳ (معلق کننده) سبب افزایش پراکنش مواد می‌شود که به‌علت توانایی آن در معلق ساختن مایعات در غلظت‌های بالای نانوفلزات است. به‌علاوه، محلول‌های نانوفلزات ویسکوزیته پایین دارند. ترکیب کردن این خصوصیات زمینه‌ساز نفوذ بیشتر و حفاظت بهتر به همراه توزیع یکنواخت ذرات در چوب می‌گردد (کارتال و همکاران، ۲۰۰۹).

۱-۲- خواص نانوآکسید روی

یکی از نانومواد شناخته شده، نانوآکسید روی است. نانوآکسید روی پودری سفیدرنگ، نامحلول در آب، محلول در اسیدهای ضعیف و قوی معدنی، محلول‌های آمونیاک، اسید استیک و اسید فرمیک است. توجه به نانوذرات اکسید روی به‌خاطر خاصیت کاتالیزوری، الکتریکی، الکترونیکی، خصوصیات نوری و ضد میکروبی آن است و به‌واسطه قیمت کم در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد (ساتو^۴ و همکاران، ۲۰۰۳؛ یانگ^۵ و همکاران، ۲۰۰۴). نانوآکسید روی به‌علت داشتن چنین ویژگی‌هایی در فرآورده‌های مختلف نظیر کرم‌های ضدآفتاب، وسایل آرایشی، روکش‌ها، وسایل نوری و الکترونیکی به‌کار می‌رود (وانگ، ۲۰۰۴؛ دنج^۶ و همکاران، ۲۰۰۷). در نانو ساختار اکسید روی مقیاس طولی کوچک و نسبت بزرگ مساحت سطح به حجم مهم‌ترین نقش را در کنترل ویژگی‌های ذکر شده در بالا بازی می‌کند (مندی^۷ و دریسکل^۸، ۲۰۰۷).

-
- 1 - Freeman
 - 2 - McIntyre
 - 3 - Surfactant
 - 4 - Sato
 - 5 - Yang
 - 6 - Dange
 - 7 - Mende
 - 8 - Driscoll

۱-۲-۱- تاثیر نانو اکسید روی در مقاومت به هوازدگی

چوب و محصولات چوبی از دیرباز در ساختار مواد و مهندسی مواد استفاده می‌شوند و در شرایط سرویس (محیط بیرونی) در معرض فرآیندهای تخریبی پیچیده‌ای قرار می‌گیرند که هوازدگی نامیده می‌شود. فاکتورهای زیادی در هوازدگی دخیل هستند، تشعشع UV نور خورشید عمده‌ترین عامل تخریب است. لیگنین به میزان زیادی UV را جذب می‌کند که منجر به تشکیل رادیکال‌های آزاد می‌گردد و واکنش‌های زنجیره‌ای شیمیایی بین پلیمرهای دیواره سلولی و اکسیژن، آب یا ترکیبات دیگر در هوا یا چوب رخ می‌دهد (پاندی^۱، ۲۰۰۵). بسیاری از محصولات حاصل از واکنش، محلول در آب هستند و متعاقباً به وسیله باران از سطح چوب شسته می‌شوند. در نتیجه چوب خصوصیات ظاهری خود را از دست می‌دهد. رویکردهای زیادی در جهت به حداقل رساندن این اثرات پیشنهاد شده است. تیمارهای شیمیایی معمول به علت اثرات منفی زیست محیطی و تاثیر ناخوشایند بر عملکرد نهایی محصولات، نامطلوب هستند (یو^۲ و همکاران، ۲۰۱۰). تحقیقات نشان داد که جاذب‌های UV غیرآلی در کاربردهای بیرونی کارایی بیشتری در حفاظت در برابر UV نسبت به جاذب‌های آلی در طولانی مدت دارند، زیرا تجزیه نمی‌شوند و در طول هوازدگی در پوشش‌ها جابجا نمی‌شوند (کلاسن و همکاران، ۲۰۰۷). اکسید روی در جذب نور UV خورشید در محصولات ضدآفتاب بسیار کارآمد است و نانو اکسید روی نیز عملکرد مشابهی در حفاظت چوب در برابر حملات میکروبی و هوازدگی دارد و می‌تواند به عنوان محافظ در برابر UV استفاده شود زیرا دارای قدرت جذب قوی اشعه UV خورشید است (یو و همکاران، ۲۰۱۰). اشباع چوب با نانو اکسید روی مزایایی در نانو پوشش‌ها دارد که از آن جمله می‌توان به حفاظت طولانی مدت در برابر تخریب به وسیله نور خورشید و فساد بیولوژیکی اشاره کرد، مخصوصاً اگر تیمار با نانوذرات مقاومت به آبشویی نیز ایجاد کند (کلاسن و همکاران، ۲۰۱۰). کاربرد نانوذرات ZnO و TiO₂ در پوشش‌ها به عنوان جاذب نور UV گزارش شده است (ناسبائومر^۳، ۲۰۰۲؛ هی^۴ و همکاران، ۲۰۰۲؛ زئو^۵ و همکاران، ۲۰۰۴؛ میازاکی^۶، ۲۰۰۶). ZnO

1 - Pandey

2 - Yu

3 - Nussbaumer

4 - He

5 - Zhou

6 - Miyazaki