

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دانشکده‌ی علوم

گروه فیزیک

پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد  
رشته‌ی فیزیک گرایش حالت جامد

مطالعه‌ی ویژگی‌های ساختاری نانوتیوب تیتانیوم اکساید  
( $\text{TiO}_2$ ) تهیه شده به روش هیدروترمال اصلاح شده

استاد راهنما  
دکتر مسعود کریمی‌پور

نگارنده  
مژده خوانچه‌زر

اسفند ۱۳۹۲



دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دانشکده علوم پایه

گروه فیزیک

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش حالت جامد

خانم مژده خوانچه‌زر با عنوان

مطالعه ویژگی‌های ساختاری نانو تیوپ دی اکسید تیتانیوم ( $TiO_2$ ) تهیه شده به روش اصلاح شده

هیدروترمال

در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۱ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با درجه عالی به تصویب نهایی رسید.

امضاء  
امضاء  
امضاء  
امضاء

- |                             |                      |                          |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| ۱- استاد راهنمای پایان نامه | دکتر مسعود کریمی پور | با مرتبه ی علمی استادیار |
| ۲- استاد داور داخل گروه     | دکتر مهدی ملایی      | با مرتبه ی علمی استادیار |
| ۴- استاد داور داخل گروه     | دکتر مهدی احمدی      | با مرتبه ی علمی استادیار |
| ۵- نماینده تحصیلات تکمیلی   | دکتر محمد امین جلالی | با مرتبه ی علمی استادیار |

نوآوریهای و ابتکارات مطالعات، نتایج بر مترینب مادی حقوق تمامی  
دانشگاه به متعلق پایان نامه، این موضوع پژوهش از حاصل  
است رفسنجان ولی عصر (عج)

تقدیم بہ آسان حقیقت  
و آسان کہ در جستجوی حقیقتند  
و آسان کہ در آغوشش کشیدند  
و آسان کہ خود صین حقیقتند

تقدیم به پدر و مادر عزیزتر از جانم  
ای پدر، ای کرانه‌ی مادر  
جان فدای صفای شهاباد  
باشما صحت از ((من)) بخوارفت  
من که باشم؟ بقای شهاباد  
رنج‌های کران پدر را با که این زبان پاس دارم  
سرب‌پای پدر می‌گذارم  
جان به راه پدر می‌سارم  
یا جان سوختن‌های مادر  
نخط‌ای از وجودم جدا نیست  
پیش پایش چه ریزم؟ که جان را  
قدر یک موی مادر بهانه‌ست  
او خدا نیست، اما وفاش کمتر از لطف و مهر خدا نیست...

و

تقدیم به برادران و خواهر دلسوز و مهربانم که، همواره مشوق و راه‌نمای من بوده‌اند  
هر چند ناچیز اما، به پاس جبران قطره‌ای از بیکرانه دریای محبت این عزیزان

## مشکر

از استاد فریخته و فرزانه جناب آقای دکتر مسعود کریمی پور که بانگته‌های دلاویز و گفته‌های بلند، صحیفه‌های سخن را علم پرور نمود و همواره راهنما و راه‌گشای نگارنده در اتمام و اكمال پایان نامه بوده است.

در آخر از کلیه اساتیدی که در مراحل مختلف تحصیل از محضر ایشان کسب علم نموده‌ام و همچنین دوستان و همکلاسی‌های عزیزم که هرگونه کمک را از حقیر دریغ نداشته‌اند تقدیر و تشکر می‌کنم.

مژده خوانسار

اسفند ۱۳۹۲

## چکیده

در این کار پژوهشی روش هیدروترمال اصلاح شده ساده برای تهیه نانولوله‌های دی‌اکسید تیتانیوم پیشنهاد شده است و علاوه بر نانولوله‌ها، نانوساختارهای متنوعی از جمله: نانوکلم بروکلی شکل، نانوجوب، نانوسیم، نانومیله و نانولوله‌های شش گوشه نیز تهیه شده است. یکی از اصلاحات مهم انجام شده حذف وابستگی به اتوکلاو به عنوان محیط رشد نانولوله‌ها می‌باشد. در غیاب اتوکلاو با استفاده از پودر کپه‌ای دی‌اکسید تیتانیوم و در حضور فشار موثر گاز خنثی و تولوئن ابتدا پارامترهای روش جدید بهینه شدند. پارامترهای بهینه عبارتند از: اندازه پودر اولیه، دمای هیدروترمال، زمان هیدروترمال و نسبت مولی سدیم هیدروکسید به پودر اولیه. در مرحله بعد ابتدا پودر اولیه به جای پودر بالک با استفاده از یک روش جدید تهیه شد و سپس برای انجام عملیات هیدروترمال به کار گرفته شدند. نتایج پایانی نشان دهنده‌ی تولید نانولوله‌های دی‌اکسید تیتانیوم با ضخامت دیواره‌ی ۳-۵ نانومتر و قطر ۴۰-۵۰ نانومتر و طول ۳۰۰ نانومتر تا ۱ میکرومتر می‌باشد.

**واژگان کلیدی:** هیدروترمال، نانولوله، اتوکلاو، آنتاس، دی‌اکسید تیتانیوم



## فهرست

صفحه	عنوان
.....۱.....	<b>فصل اول: معرفی نانولوله دی اکسید تیتانیوم</b>
.....۱.....	۱-۱ مقدمه
.....۲.....	۲-۱ دی اکسید تیتانیوم
.....۳.....	۱-۲-۱ فازهای بلوری دی اکسید تیتانیوم (آناتاس، روتایل و بروکایت)
.....۷.....	۲-۲-۱ برخی از کاربردهای مهم و اساسی دی اکسید تیتانیوم
.....۱۸.....	۳-۱ نانولوله دی اکسید تیتانیوم
.....۲.....	۱-۳-۱ کاربرد نانولوله دی اکسید تیتانیوم
.....۲۵.....	<b>فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های انجام شده</b>
.....۲۵.....	۱-۲ مقدمه
.....۲۷.....	۲-۲ روش‌های تهیه نانولوله تیتانیا
.....۲۷.....	۱-۲-۲ روش مایکروویو
.....۲۸.....	۲-۲-۲ روش اکسایش آندی الکتروشیمیایی:
.....۲۹.....	۳-۲-۲ روش سل ژل
.....۳.....	۴-۲-۲ روش هیدروترمال
.....۵۷.....	<b>فصل سوم: تهیه نانولوله دی اکسید تیتانیوم</b>
.....۵۷.....	۱-۳ مقدمه
.....۵۷.....	۲-۳ بهینه‌سازی شرایط تهیه نانولوله دی اکسید تیتانیوم
.....۵۷.....	۱-۲-۳ تهیه نانوساختار دی اکسید تیتانیوم در حضور عامل پراکننده ساز و ایجاد فشار اضافی (تولون)

ب

صفحه	عنوان
.....۶۶	۲-۲-۳ تهیه نانوساختار دی‌اکسید تیتانیوم در عدم حضور عامل پراکننده ساز و ایجاد فشار اضافی (تولوئن).
.....۷۰	۳-۳ تهیه نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم
.....۷۱	۴-۳ تهیه نانولوله دی‌اکسید تیتانیوم با روش بهینه شده در این پژوهش
.....۷۷	۵-۳ ساخت سلول خورشیدی حساس شده به رنگ
.....۸۰	۶-۳ نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
.....۸۱	مراجع

## فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
.....۱.....	شکل ۱-۱: (a) تیتانیوم یافته شده در طبیعت، (b) ورق تیتانیوم
.....۳.....	شکل ۲-۱: فازهای دی‌اکسید تیتانیوم
.....۵.....	شکل ۳-۱: ساختار بلوری فازهای دی‌اکسید تیتانیوم
.....۸.....	شکل ۴-۱: تصویری از تولید حامل‌های بار در فوتوکاتالیست
.....۱۰.....	شکل ۵-۱: مراحل فرآیند الکترولیز آب
.....۱.۱.....	شکل ۶-۱: ساختار انرژی مربوط به بعضی از نیم‌رساناها
.....۱.۲.....	شکل ۷-۱: اصول سلول خورشیدی حساس شده به رنگ
.....۱.۴.....	شکل ۸-۱: تصویر مراحل مربوط به چرخه تبدیل انرژی خورشید به انرژی الکتریکی در یک سلول خورشیدی حساس شده به رنگ
.....۱.۷.....	شکل ۹-۱: نمایش پدیده ابرآبدوستی دی‌اکسید تیتانیوم
.....۱.۸.....	شکل ۱۰-۱: نمایش فرآیند خودتمیز کنندگی لایه نازک دی‌اکسید تیتانیوم.
.....۱.۹.....	شکل ۱۱-۱: تصاویر TEM نانوساختارهای دی‌اکسید تیتانیوم (a) نانوذره (b) نانوسیم (c) نانومیله (d) نانولوله
.....۲.۱.....	شکل ۱۲-۱: طرحی از رفتار پرتو فرودی درون نانولوله دی‌اکسید تیتانیوم
.....۲.۲.....	شکل ۱۳-۱: تصویر عوامل مؤثر در بازده کلی سلول خورشیدی حساس شده به رنگ
.....۲.۳.....	شکل ۱۴-۱: طرحی برای نمایش نفوذ نور و برهم‌کنش با مولکول‌های رنگ
.....۲.۴.....	شکل ۱۵-۱: طرحی برای نمایش مسیر رسیدن الکترون به الکتروود
.....۲.۸.....	شکل ۱-۲: تصویر TEM نانولوله‌های تیتانیا تهیه شده به روش میکروویو
.....۳.۵.....	شکل ۲-۲: تصویر SEM نانولوله‌های تیتانیا تهیه شده به روش سل-ژل

صفحه	عنوان
.....۳۱.....	شکل ۲-۳: اتوکلاو استفاده شده در فرآیند هیدروترمال
.....۳۲.....	شکل ۲-۴: مکانیسم شکل‌گیری نانولوله‌های تیتانیا
.....۳۶.....	شکل ۲-۵: تصویر TEM نانولوله‌های تیتانیای تهیه شده توسط لن و همکاران
.....۳۷.....	شکل ۲-۶: تصویر TEM محصولات تیتانات تهیه شده توسط ما و همکاران (a) ماده اولیه $TiO_2$ Hombikat UV100 (b) محصول $TiO_2$ Hombikat UV100 (c) ماده اولیه $TiO_2$ BCC100 (d) محصول $TiO_2$ BCC100
.....۳۸.....	شکل ۲-۷: تصویر TEM نانولوله‌های تیتانیا تهیه شده توسط ریبنس و همکاران
.....۳۹.....	شکل ۲-۸: تصویر TEM نانولوله‌های تیتانیای تهیه شده توسط لی و همکاران
.....۴۰.....	شکل ۲-۹: طیف رامان نانولوله تیتانات تهیه شده (B) توسط مرگان و همکاران
.....۴۳.....	شکل ۲-۱۰: تصویر TEM محصولات تیتانات تهیه شده توسط ما و همکاران (a) ماده اولیه دی‌اکسید تیتانیوم P25 (نانوذرات کروی شکل با قطر ۳۰ نانومتر) - (b) بدون اعمال امواج فراصوت (ساختار اسکرال) - (c) اعمال امواج فراصوت با توان (c) ۱۰۰ وات (ساختار صفحه مانند) (d) ۲۸۰ وات (ساختار فیبر مانند) (e) ۳۸۰ وات (ساختار لوله‌ای).
.....۴۶.....	شکل ۲-۱۱: الگوی XRD نانولوله‌ها و نانومیله‌های تهیه شده توسط لن و همکاران
.....۴۶.....	شکل ۲-۱۲: الگوی XRD محصولات تیتانات تهیه شده توسط لی و همکاران در سال ۲۰۰۸
.....۴۹.....	شکل ۲-۱۳: تصویر TEM نانولوله‌های شستشو داده شده با (a) ۰٫۱ (b) ۰٫۱ (c) ۰٫۰۱ مولار هیدروکلریک اسید
.....۵۱.....	شکل ۲-۱۴: تصویر SEM نانولوله‌های خشک شده در دمای ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳/۵ ساعت در هوا و الگوی XRD نشانگر فاز خالص آناتاس است
.....۵۴.....	شکل ۲-۱۵: الگوی XRD نانولوله‌های تهیه شده توسط لی و همکاران
.....۵۸.....	شکل ۳-۱: الگوریتم فرآیند تهیه نانو ساختار دی‌اکسید تیتانیوم در حضور تولوئن.
.....۶۱.....	شکل ۳-۲: تصویر SEM نانو ساختارهای تهیه شده در حضور تولوئن

## عنوان

## صفحه

.....۶۲	شکل ۳-۳: طیف FT-IR نانوساختارهای تهیه شده در حضور تولوئن.
.....۶۳	شکل ۴-۳: الگوی XRD نمونه‌های تهیه شده در حضور تولوئن و تصویر داخلی نشان‌دهنده شیفت صفحه (۱۰۱) می‌باشد.
.....۶۴	شکل ۵-۳: اندازه‌گیری فرکانس بالای طیف رامان نمونه‌های تهیه شده در حضور تولوئن.
.....۶۵	شکل ۶-۳: طیف رامان نمونه‌های تهیه شده در حضور تولوئن در محدوده $1000-800\text{ cm}^{-1}$ برای تایید ساختاری نانوساختارهای دی‌اکسید تیتانیوم.
.....۶۵	شکل ۷-۳: طیف رامان تهیه شده از نمونه $X=10$ .
.....۶۶	شکل ۸-۳: طیف رامان نمونه‌های تهیه شده در حضور تولوئن در محدوده $1000-200\text{ cm}^{-1}$ .
.....۶۷	شکل ۹-۳: الگوریتم فرآیند تهیه نانوساختار دی‌اکسید تیتانیوم در عدم حضور تولوئن.
.....۶۹	شکل ۱۰-۳: تصاویر SEM نانوساختارهای تهیه شده در عدم حضور تولوئن.
.....۷۰	شکل ۱۱-۳: الگوریتم فرآیند تهیه نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم.
.....۷۲	شکل ۱۲-۳: فرآیند تهیه نانولوله‌های دی‌اکسید تیتانیوم با روش بهینه شده
.....۷۳	شکل ۱۳-۳: تصویر SEM نمونه‌های S:38 (SB) و S:41 (SA)
.....۷۴	شکل ۱۴-۳: الگوی XRD نمونه‌های S:38 و S:41
.....۷۵	شکل ۱۵-۳: الگوی XRD نمونه S:39 و S:40
.....۷۵	شکل ۱۶-۳: تصویر SEM نمونه S:40
.....۷۶	شکل ۱۷-۳: الگوی XRD نمونه‌های S:43 و S:45
.....۷۷	شکل ۱۸-۳: تصویر SEM نمونه S:45
.....۷۸	شکل ۱۹-۳: خصوصیت J-V سلول ساخته شده از نمونه S:20
.....۷۹	شکل ۲۰-۳: خصوصیت J-V سلول تهیه شده از نمونه S:41، S:45 و نانوذره

## فهرست جدول‌ها

صفحه	عنوان
.....۲.....	جدول ۱-۱: فراوانی عناصر پوسته زمین
.....۶.....	جدول ۲-۱: خصوصیات فیزیکی آناتاس، روتایل و بروکایت
.....۳۴.....	جدول ۱-۲: خلاصه‌ای از شکل‌گیری نانولوله‌های تیتانیا
.....۴۱.....	جدول ۲-۲: اثر ماده اولیه روی شکل‌گیری نانولوله‌های تیتانیا
.....۴۷.....	جدول ۳-۲: اثر دمای هیدروترمال روی شکل‌گیری نانولوله‌های تیتانیا
.....۵۹.....	جدول ۱-۳: پارامترهای استفاده شده برای تهیه نانوساختارهای دی‌اکسید تیتانیوم در حضور تولوئن
.....۶۷.....	جدول ۲-۳: پارامترهای استفاده شده برای تهیه نانوساختارهای دی‌اکسید تیتانیوم در عدم حضور تولوئن.
.....۷۱.....	جدول ۳-۳: پارامترهای استفاده شده برای تهیه سه نوع نانوپودر اولیه دی‌اکسید تیتانیوم
.....۷۲.....	جدول ۴-۳: پارامترهای استفاده شده برای تهیه نانولوله دی‌اکسید تیتانیوم با روش بهینه شده
.....۷۹.....	جدول ۵-۳: نتایج سلول خورشیدی ساخته شده

## فصل ۱


### معرفی نانولوله دی‌اکسید تیتانیوم

#### ۱-۱ مقدمه

تیتانیوم<sup>۱</sup> یک فلز واسطه با نماد Ti است که دارای عدد اتمی ۲۲ و رنگ نقره‌ای می‌باشد (شکل ۱-۱). این عنصر در سال ۱۷۹۱ توسط ویلیام گرگور<sup>۲</sup> در انگلستان کشف شد. تیتانیوم نهمین عنصر و هفتمین فلز فراوانی است که در پوسته زمین یافت می‌شود و دارای دو خاصیت مهم است: مقاومت در مقابل خوردگی و دارای بیش‌ترین نسبت مقاومت به وزن در بین تمامی فلزات می‌باشد (جدول ۱-۱) [۱].



(a)



(b)

شکل ۱-۱: تیتانیوم یافته شده در طبیعت و (b) ورق تیتانیوم

<sup>1</sup> Titanium

<sup>2</sup> William Gregor

جدول ۱-۱: فراوانی عناصر پوسته زمین

عنصر	فراوانی (درصد وزنی)	فراوانی (PPM)
اکسیژن	۴۶٫۱	۴۶۱۰۰۰
سیلیکون	۲۸٫۲	۲۸۲۰۰۰
آلومینیم	۸٫۲۳	۸۲۳۰۰
آهن	۵٫۶۳	۵۶۳۰۰
کلسیم	۴٫۱۵	۴۱۵۰۰
سدیم	۲٫۳۶	۲۳۶۰۰
منیزیم	۲٫۳۳	۲۳۳۰۰
پتاسیم	۲٫۰۹	۲۰۹۰۰
تیتانیوم	۰٫۵۶۵	۵۶۵۰
هیدروژن	۰٫۱۴	۱۴۰۰

### ۱ ۴دی‌اکسید تیتانیوم<sup>۱</sup>

تیتانیوم در طبیعت به طور گسترده با عناصر دیگر پیوند برقرار می‌کند و در مواد معدنی به خوبی سنگ معدن آهن به صورت فازهای آناتاس<sup>۲</sup>، بروکایت<sup>۳</sup>، ایلمنیت<sup>۴</sup>، پروسکایت<sup>۵</sup>، روتایل<sup>۶</sup> و تیتانات<sup>۷</sup> توزیع می‌شود [۲]. وقتی تیتانیوم با اکسیژن پیوند برقرار می‌کند، دی‌اکسید تیتانیوم شکل می‌گیرد. از میان تمام فازهای ذکر شده در مواد معدنی فازهای آناتاس، روتایل و بروکایت ترکیبات دی‌اکسید تیتانیوم خالص هستند. در طبیعت هر یک از این سه فاز رنگ و جلای مخصوص به خود دارند اما در حالت پودر همگی

<sup>۱</sup> Titanium Dioxide

<sup>۲</sup> anatase

<sup>۳</sup> brookite

<sup>۴</sup> ilmenite


<sup>۵</sup> perovskite

<sup>۶</sup> Rutile

<sup>۷</sup> titanite



سفیدرنگ هستند. در واقع پودر دی اکسید تیتانیوم بیش از حد سفید است به طوری که در صنعت آن را به عنوان سفیدترین سفیدها<sup>۱</sup> می شناسند (شکل ۲-۱).



شکل ۲-۱: فازهای دی اکسید تیتانیوم

#### ۱ ۴ فازهای بلوری دی اکسید تیتانیوم (آناتاس، روتایل و بروکایت)

دی اکسید تیتانیوم که آن را با نام تیتانیا<sup>۲</sup> هم می شناسند با سه ساختار متفاوت تشکیل می شود که با وجود شباهت‌ها دارای خصوصیات ساختاری و نوری متفاوت هستند. فراوان‌ترین فاز و فازی که بیش‌تر مورد مطالعه قرار گرفته است فاز روتایل می باشد. دو فاز دیگر آناتاس و بروکایت

<sup>۱</sup> the whitest white

<sup>۲</sup> titania


می‌باشد. مهم‌ترین فاز مورد استفاده در کارهای تحقیقاتی فاز آناتاس می‌باشد که از دو فاز دیگر فراوانی کمتری دارد در حالی که فاز بروکایت تا به حال کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. اختلاف در این سه ساختار را می‌توان به فشار و دمای به‌کار برده در تولید سنگ‌ها در زمین نسبت داد. به لحاظ ترمودینامیکی روتایل پایدارترین فاز دی‌اکسید تیتانیوم در فشار معمولی بوده و دو فاز دیگر، فازهای نیمه‌پایدار این سیستم به شمار می‌روند. معمولاً در دماهای پایین روتایل به شکل فاز آناتاس متبلور می‌شود. با بالا رفتن دما، فاز نیمه‌پایدار آناتاس و بروکایت در یک استحاله به فاز پایدار روتایل تغییر حالت می‌دهد.

همان‌گونه که در شکل ۱-۳ مشاهده می‌کنید [۳]، آناتاس و روتایل دارای ساختار بلوری چارگوشی<sup>۱</sup> هستند، در حالی که بروکایت دارای ساختار بلوری راست‌گوشه<sup>۲</sup> است. خلاصه‌ای از خصوصیات فیزیکی فاز آناتاس، روتایل و بروکایت در جدول ۱-۲ ارائه شده است.

---

<sup>1</sup> Tetragonal

<sup>2</sup> Orthorhombic



شکل ۱-۳: ساختار بلوری فازهای دی‌اکسید تیتانیوم

جدول ۱-۲: خصوصیات فیزیکی آناتاس، روتایل و بروکایت

مرجع	بروکایت	روتایل	آناتاس	خصوصیات ساختار بلوری
[۳,۴]	راست گوشه	چار گوشه	چار گوشه	
[۴,۵]	۸	۲	۴	اتم‌ها در سلول واحد
[۴,۵]	a=۹,۱۸۴ b=۵,۴۴۸ c=۵,۱۴۵ ۰,۲۵۷۵	a=b=۴,۵۹۴ c=۲,۹۵۹ ۰,۰۶۲۴	a=b=۳,۷۸۵ c=۹,۵۱۴ ۰,۱۳۶۳	پارامترهای شبکه (Å) حجم سلول واحد (nm <sup>3</sup> ) <sup>a</sup>
[۴,۵]	۴۱۲۰	۴۲۵۰	۳۸۹۴	چگالی (kg m <sup>-3</sup> )
[۳,۶]	۲,۶۱ و ۲,۶۳	۲,۷۹ و ۲,۹۰۳	۲,۴۹ و ۲,۵۴	ضریب شکست
[۷,۸,۹]	~۱/۹ ~۶۵۰	~۳ ~۴۱۳	~۳/۲ ~۳۸۷	گاف اپتیکی eV nm
[۴,۹]	۰,۱۸۷~۰,۲۰۴	۰,۱۹۳۷(۴) ۰,۱۹۶۵(۲)	۰,۱۹۴۹(۴) ۰,۱۹۸۰(۲)	طول پیوند Ti-O (nm)
[۴,۱۰]	۷۷~۱۰۵	۷۷,۷۰ ۹۲,۶	۸۷,۲۰ ۹۰,۰	زاویه پیوند O-Ti-O
[۶]	۵,۵-۶	۷-۷,۵	۵,۵-۶	ضریب سختی (Hs)
[۶]	۷۸	۱۱۴	۴۸	گذردهی الکتریکی
[۶]	گذار به فاز روتایل	۱۸۲۵	گذار به فاز روتایل	نقطه ذوب (°C)
[۳]		غیر محلول	غیر محلول	انحلال پذیری در آب
[۱۱]		غیر محلول	محلول	انحلال پذیری در HF