

تقدیم به مهربان فرشتگانی که:

مخاطات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم  
مدیون حضور سبز آنهاست.

تقدیم به سرمایه های باارزش زندگیم

پدر و مادر عزیزم

## تقدیر و شکر

سپاس بیکران پروردگاری که همتی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونان شد و به همنشینی رحروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه عینی از علم و معرفت را روزی مان ساخت.

راز و رمزی پویای علم و کشف معانی باریج و تجلی جلوه های شهودی معرفت کیمیایی است که آسمان علم به برکت سیما و سیره ی نورانی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، انسان در بند خاک را به معراج حضور می خواند. و چه خرم علمی که از چشمه ی معارف سیراب شود و چه زیبا دانستی که قبای پر نیایش به عطر و بوی گلستان محمدی معطر شود و چه معاری با شکوهی، بنایی که سنگ هیبت و فرسنگ آن ریشه در مدینه انبیا بیابد. و امروز کلخ آباد علم به سروش مصنوعی و مفهوم پیام اویش از پیش محتاج راهنمایی است که علاوه بر حفظ آبادانی آن در راه اعتلای آن به فرزندان خویش محبت یماند.

بسی سلیقه است از استاد فریخته و فرزانه جناب آقای دکتر نادر قبادی که با کرامتی چون خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشید و گلشن سرای علم و دانش را بار اهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند؛ تقدیر و شکر نمایم.

و در پایان از سرکار خانم فیمه خزائی به دلیل یاری و همراهی بی چشمداشت ایشان که بسیاری از سختیها را برایم آسانتر نمودند، پاسکندارم.

شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا بر تنهای همت خود کامران شدم.

نام خانوادگی دانشجو : اکبری بدخشان	نام : طاهره
عنوان پایان نامه : کنترل چینش لایه های نانوساختار نیمه رسانای NiSe با استفاده از تغییر دما	
استاد راهنما : دکتر نادر قبادی	
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد	رشته: فیزیک
گرایش: حالت جامد	
دانشگاه ملایر-گروه: فیزیک	تاریخ فارغ التحصیلی : شهریور ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۷۴	
کلید واژه : نانو ذرات نیمه رسانا- رسوب گیری به روش حمام شیمیایی- گاف انرژی نواری	

### چکیده:

در سال‌های اخیر، علم لایه‌های نازک در میان سایر علوم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. در این پایان‌نامه، لایه‌های نازک نیکل سلنید با روش رسوب‌گیری از حمام شیمیایی (CBD)، تهیه شدند و با ضخامت‌های مختلف در دماهای متفاوت بر روی زیرلایه شیشه‌ای قرار گرفتند. پارامترهای ساختاری مختلف مانند اندازه دانه‌ها (D)، خواص نوری، ساختاری و گاف انرژی نانو ذرات نیکل سلنید بر اساس تغییرات زمان، دما و pH محلول رسوب‌گیری و عملیات باز پخت، توسط پراش اشعه X و طیف سنجی فرابنفش- مرئی (UV/Vis) مورد بررسی قرار گرفته است. مورفولوژی سطح این لایه‌ها با میکروسکوپ الکترونی پویشی به دست آمد.

## فصل اول

- مقدمه ای بر نانو ساختارها ..... ۱
- ۱-۱) مقدمه ..... ۲
- ۲-۱) مفهوم نانو ..... ۳
- ۳-۱) نانو ساختارها ..... ۳
- ۱-۳-۱) نانو ساختارهای کربنی ..... ۳
- ۲-۳-۱) نانو ساختارهای متخلخل ..... ۴
- ۳-۳-۱) نانو الیاف ..... ۵
- ۴-۳-۱) نانو فناوری مولکولی ..... ۵
- ۵-۳-۱) نانو ساختارهای آلی ..... ۶
- ۶-۳-۱) ساختارهای خودآرا ..... ۶
- ۷-۳-۱) نانو ساختارهای فلزی ..... ۷
- ۸-۳-۱) نقاط کوانتومی ..... ۸
- ۹-۳-۱) لایه‌های نازک ..... ۹

۱-۴) خواص لایه‌های نازک .....	۱۰
۱-۴-۱) خواص مکانیکی .....	۱۰
۱-۴-۲) خواص الکتریکی .....	۱۰
۱-۴-۳) خواص مغناطیسی .....	۱۱
۱-۴-۴) خواص نوری .....	۱۲
۱-۴-۵) خواص شیمیایی .....	۱۳
۱-۴-۶) خواص حرارتی .....	۱۳
۵-۱) روش‌های ساخت لایه نازک .....	۱۳
۵-۱-۱) روش‌های فیزیکی برای ساخت لایه نازک .....	۱۴
۵-۱-۲) روش‌های شیمیایی برای ساخت لایه نازک .....	۱۵
۵-۱-۲-۱) روش انباشت شیمیایی بخار (CVD) .....	۱۵
۵-۱-۲-۲) روش لایه نشانی به کمک حمام شیمیایی (CBD) .....	۱۵
۵-۱-۳) روش‌های فیزیکی - شیمیایی برای ساخت لایه نازک .....	۱۶
۶-۱) مشخصه یابی نانو لایه‌ها .....	۱۶
۶-۱-۱) پراش پرتو ایکس XRD .....	۱۷
۶-۱-۲) میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM .....	۱۹

۲۰..... UV/VIS طیف سنجی فرابنفش و مرئی

## فصل دوم

۲۲..... مرور منابع

۲۳..... (۱-۲) مقدمه

۲۳..... (۲-۲) مروری بر مقاله‌های ساخت و مشخصه نگاری سلنید نیکل

۲۳..... (۲-۲-۲) بررسی مقاله اول

۲۷..... (۳-۲-۲) بررسی مقاله دوم

## فصل سوم

۳۰..... مواد و روش‌ها

۳۱..... (۱-۳) مقدمه

۳۲..... (۲-۳) فرآیند روش (CBD)

۳۵..... (۳-۳) روش آزمایشگاهی

۳۶..... (۱-۳-۳) تهیه محلول سدیم سلنو سولفات

۳۶..... (۲-۳-۳) تهیه محلول نترات نیکل

..... آماده سازی زیر لایه	۳۷
..... تهیه محلول نهایی	۳۷
..... مواد آزمایشگاهی	۳۸
..... دستگاه‌های به کار برده شده در آزمایشگاه	۳۹
..... پارامترهای مهم و مؤثر در فرآیند	۳۹
..... مقدار pH محلول	۴۰
..... دمای محلول	۴۰
..... زمان رسوب گیری	۴۱
..... غلظت واکنش دهنده‌ها	۴۲
..... مراحل مختلف رشد لایه	۴۲
..... جذب فیزیکی	۴۲
..... تشکیل خوشه	۴۳
..... هسته سازی	۴۳
..... تشکیل جزیره	۴۴
..... انعقاد	۴۴
..... تشکیل حفره و کانال	۴۵

۶-۳) مزایا و معایب روش (CBD) ..... ۴۵

۱-۶-۳) مزایا ..... ۴۵

۲-۶-۳) معایب ..... ۴۶

## فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری ..... ۴۷

۱-۴) مقدمه ..... ۴۸

۲-۴) ویژگی های آنالیزهای انجام شده ..... ۴۹

۳-۴) غلظت بهینه لایه نیکل سلتید ..... ۵۰

۴-۴) بررسی خواص فیزیکی لایه های نازک NiSe ..... ۵۱

۱-۴-۴) پراش اشعه ایکس ..... ۵۱

۲-۴-۴) میکروسکوپ الکترونی روبشی ..... ۵۶

۵-۴) طیف سنجی لایه های نازک ..... ۶۱

۱-۵-۴) طیف بازتابی ..... ۶۱

۲-۵-۴) گاف انرژی ..... ۶۴

۶-۴) بحث و نتیجه گیری ..... ۶۹



---

۷-۴) پیشنهاداتی برای پیشبرد پژوهش در آینده ..... ۷۰

منابع و مراجع

منابع و مراجع ..... ۷۲

فصل چهارم

جدول ۴-۱) اندازه نانو ذرات با استفاده از طرح پراش اشعه X ..... ۵۵

جدول ۴-۲) گاف انرژی لایه‌های نازک NiSe تحت دمای رسوب گیری ۳۵، ۳۰ و ۴۰

درجه سانتیگراد ..... ۶۵

## فصل اول

- شکل (۱-۱) فرآیند خودآرایی مولکولی بر سطح بستر..... ۹
- شکل (۲-۱) پراش اشعه X از P صفحه محدود ..... ۱۸
- شکل (۳-۱) تغییرات چگالی حالات در سه حالت:
- الف) مولکولی، ب) نانو بلوری، ج) توده‌ای..... ۲۱

## فصل دوم

- شکل (۱-۲) تغییرات ضخامت بر حسب زمان رسوب‌گیری ..... ۲۴
- شکل (۲-۲) الگوی پراش اشعه ایکس (a) لایه‌ی شیشه‌ای و (b) لایه نازک NiSe ..... ۲۵
- شکل (۳-۲) تصویر SEM لایه نازک NiSe ..... ۲۵
- شکل (۴-۲) طیف جذبی لایه نازک و زیر لایه شیشه‌ای ..... ۲۶
- شکل (۵-۲) رسم  $(\alpha hv)^2$  بر حسب  $(hv)$  برای نانو ذرات NiSe ..... ۲۷
- شکل (۶-۲) تصویر SEM و TEM گرفته شده از نمونه NiSe ..... ۲۸
- شکل (۷-۲) نمودار XRD نانو ذرات NiSe ..... ۲۹
- شکل (۸-۲) طرح شماتیک ساخت نانو ذره NiSe ..... ۲۹

## فصل سوم

- شکل ۳-۱) ابزارهای آزمایشگاهی مورد نیاز برای لایه نشانی حمام شیمیایی ..... ۳۲
- شکل ۳-۲) تهیه محلول نیترات نیکل ..... ۳۶
- شکل ۳-۳) تهیه محلول نهایی NiSe ..... ۳۸
- شکل ۳-۴) نمودار تغییرات غلظت بر حسب زمان ..... ۴۱

## فصل چهارم

- شکل ۴-۱) تصویر الگوی ساختار کریستالی NiSe ..... ۵۰
- شکل ۴-۲) تصویر لایه‌های ساخته شده ..... ۵۱
- شکل ۴-۳) الگوی استاندارد XRD نانوذره NiSe (نمونه no.1) ..... ۵۲
- شکل ۴-۴) طرح پراش اشعه X در دمای رسوب گیری  $30^{\circ}\text{C}$  ..... ۵۳
- شکل ۴-۵) طرح پراش اشعه X در دمای رسوب گیری  $35^{\circ}\text{C}$  ..... ۵۳
- شکل ۴-۶) طرح پراش اشعه X در دمای رسوب گیری  $40^{\circ}\text{C}$  ..... ۵۴
- شکل ۴-۷) طرح پراش اشعه X از نمونه زیرلایه شیشه ..... ۵۴
- شکل ۴-۸) تصویر SEM نمونه لایه نشانی شده در دمای رسوب گیری  $30^{\circ}\text{C}$  ..... ۵۷

- شکل ۴-۹) تصویر SEM نمونه لایه نشانی شده در دمای رسوب گیری  $40^{\circ}\text{C}$  ..... ۵۸
- شکل ۴-۱۰) تصویر SEM نمونه لایه نشانی شده در دمای رسوب گیری  $40^{\circ}\text{C}$  پس از ۱۵ ساعت ..... ۵۹
- شکل ۴-۱۱) تصویر SEM نمونه لایه نشانی شده در دمای رسوب گیری  $40^{\circ}\text{C}$  پس از ۲۱ ساعت ..... ۶۰
- شکل ۴-۱۲) نمودار طیف جذبی لایه نیکل سلنید در دمای رسوب گیری ۳۰، ۳۵ و  $40^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد ..... ۶۲
- شکل ۴-۱۳) نمودار طیف جذبی لایه نیکل سلنید تحت دمای بازپخت  $300^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد ..... ۶۲
- شکل ۴-۱۴) نمودار طیف جذبی لایه نیکل سلنید در دمای رسوب گیری  $40^{\circ}\text{C}$  درجه ..... ۶۳
- شکل ۴-۱۵) نمودار طیف جذبی لایه نیکل سلنید در pH های متفاوت ..... ۶۳
- شکل ۴-۱۶) گاف انرژی لایه نازک NiSe برای گذار مجاز دمای رسوب گیری  $40^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد ..... ۶۶
- الف) مستقیم، ب) غیر مستقیم
- شکل ۴-۱۷) گاف انرژی لایه نازک NiSe برای گذار مجاز دمای رسوب گیری  $35^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد ..... ۶۶
- الف) مستقیم، ب) غیر مستقیم
- شکل ۴-۱۸) گاف انرژی لایه نازک NiSe برای گذار مجاز دمای رسوب گیری  $30^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد ..... ۶۶

الف) مستقیم، ب) غیر مستقیم

شکل ۴-۱۹) نمودار گاف نواری اپتیکی لایه‌های نیکل سلنید در دماهای ۳۰، ۳۵ و ۴۰°C ..... ۶۷

شکل ۴-۲۰) نمودار گاف نواری اپتیکی لایه‌های نیکل سلنید

در دماهای بازپخت متفاوت ..... ۶۷

شکل ۴-۲۱) نمودار گاف نواری اپتیکی لایه‌های نیکل سلنید در دمای رسوب‌گیری ۴۰ درجه

سانتیگراد ..... ۶۸

شکل ۴-۲۲) نمودار گاف نواری اپتیکی لایه‌های نیکل سلنید در اثر تغییرات pH ..... ۶۸

فصل اول

مقدمه ای بر نانوساختارها

### ۱-۱) مقدمه

علم و فناوری نانو توانایی به دست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری و بهره برداری از خواص و پدیده‌های این بعد در مواد، ابزارها و سیستم‌های نوین است. بنابراین اگر بپذیریم که فناوری نانو، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم‌های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح اتمی و مولکولی و استفاده از خواص آن سطوح است، آنگاه در خواهیم یافت که کاربردهای این فناوری در حوزه‌های مختلف اعم از الکترونیک، انرژی، کامپیوتر، تشخیص پزشکی، غذا، دارو، فناوری زیستی، ارتباطات و حمل و نقل خواهد بود [۱].

در این فصل ابتدا اشاره‌ای بر نانو ساختارها خواهیم داشت. سپس در مورد لایه‌های نازک بحث خواهیم کرد و روش‌های ساخت آن‌ها را بیان می‌کنیم. در ادامه به نحوه آنالیز و مشخصه‌یابی لایه‌های نازک می‌پردازیم.



## ۲-۱) مفهوم نانو

پیشوند نانو در اصل یک کلمه یونانی است. معادل لاتین این کلمه، «دوارف»<sup>۱</sup> که به معنی کوتوله و قد کوتاه است. این پیشوند در علم مقیاس‌ها به معنی یک میلیاردم است. بنابراین یک نانومتر یک میلیاردم متر است. این مقیاس را با ذکر مثال‌هایی عینی، بهتر می‌توان حدس زد. یک تار موی انسان به طور متوسط قطری حدود ۵۰ هزار نانومتر دارد. یک سلول باکتری، قطری معادل چند صد نانومتر دارد. کوچک‌ترین اشیای قابل دید توسط چشم غیر مسلح اندازه‌ای حدود ۱۰ هزار نانومتر دارند. فقط حدود ۱۰ اتم هیدروژن در یک خط، یک نانومتر را می‌سازند [۲].

## ۳-۱) نانو ساختارها

### ۱-۳-۱) نانو ساختارهای کربنی

کربن (C) را می‌توان یک عنصر استثنائی در جدول تناوبی دانست. پیوند کوالانسی هر اتم کربن با انواع دیگر اتم‌ها یا اتم‌های کربن دیگر، ساختارهای نامحدود و بسیار متنوع را ایجاد می‌نماید. از جهت دیگر بسیاری از ترکیباتی که در طبیعت طی روش‌های طبیعی ساخته می‌شوند نیز از خانواده ترکیبات آلی (کربنی) هستند. گستره وسیعی از ترکیبات شامل ترکیبات متنوع نفتی تا مواد دارویی و بسپارهای آلی<sup>۲</sup> زیر مجموعه ترکیبات کربن قرار می‌گیرند. در

---

<sup>1</sup>Dwarf

<sup>2</sup>Polymers

نانوفناوری نیز، ترکیبات کربنی دسته مهم و مشخصی را به خود اختصاص می‌دهند که با عنوان نانو ساختارهای کربنی<sup>۱</sup> خوانده می‌شوند [۳].

### ۱-۳-۲) نانو ساختارهای متخلخل

وقتی آرایه‌ای از مولکول‌ها در یک فضای محدود جای می‌گیرند، دچار فشار می‌شوند که در نتیجه آن از ساختارهای پایدار سینتیکی و ترمودینامیکی خود منحرف شده و انرژی تبدیلات و واکنش‌های شیمیایی آن‌ها دگرگون می‌شود. زمانی که یک مولکول خارجی (مولکول میهمان) وارد چنین فضاهایی می‌شود، با مولکول‌های سازنده فضا برهم‌کنش نموده و همین امر می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر جهت‌گیری، برهم‌کنش و انباشتگی آن‌ها بگذارد. در نتیجه می‌توانیم با ایجاد تغییر در شکل و مواد به کار رفته در دیواره فضاهای نانو ساختار، رفتار و واکنش‌پذیری مولکول‌های میهمان را کنترل کنیم. فضاهای تقسیم شده توسط اتم‌ها و مولکول‌ها می‌توانند نقش جدیدی بر اساس شکل و خواص دینامیکی دنیای نانو ایجاد کنند [۴]. نسبت حجمی فضای خالی ماده به حجم کل ماده تخلخل<sup>۲</sup> نامیده می‌شود. به موادی که تخلخل آنها بین ۰/۲ تا ۰/۹۵ باشد نیز مواد متخلخل<sup>۳</sup> می‌گویند. حفره‌ای که متصل به سطح آزاد ماده است حفره‌ی باز نام دارد که برای صاف کردن، غشا، جداسازی و کاربردهای شیمیایی مثل کاتالیزور و کروماتوگرافی (جداسازی مواد با استفاده از رنگ آن‌ها) مناسب است. حفره‌ها دارای اشکال گوناگونی همچون کروی، استوانه‌ای، شیلی، قیفی شکل و یا آرایش شش گوش هستند [۵].

<sup>۱</sup>Carbon Nanostructures

<sup>۲</sup>Porosity

<sup>۳</sup>Porous

### ۱-۳-۳) نانو الیاف

الیاف در یک جمله، رشته‌های بسیار باریکی هستند که دارای طول بلندی نسبت به قطر خود بوده و کاربردهای متفاوتی دارند. الیاف به طور کلی به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می‌شوند. محدودیت‌هایی که از نظر تأمین منابع در مورد الیاف طبیعی وجود دارد، موجب جهت دهی دانشمندان به سمت تولید الیاف مصنوعی شده است. این الیاف معمولاً دارای قطری در محدوده پنج تا ۵۰۰ میکرومتر هستند، ولی در سال‌های اخیر با پیشرفت فناوری نانو، تولید الیاف با قطر نانومتری مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. نانوالیاف به صورت الیاف با قطر کمتر از ۱۰۰ نانومتر تعریف می‌شوند و با دارا بودن یک بعد خارج از محدوده نانومتری، جزء دسته نانومواد تک بعدی قرار می‌گیرند. نسبت سطح به حجم بسیار بالا (این نسبت در مورد نانوالیاف تقریباً هزار برابر الیاف میکرونی است)، انعطاف بالا در عامل‌دار کردن سطوح و خواص مکانیکی عالی و استحکام کششی از خواص مورد توجه نانوالیاف در مقایسه با الیاف معمولی است. این خواص برجسته موجب شده است تا نانوالیاف گزینه مناسبی برای بسیاری از کاربردهای مهم باشند [۶].

### ۱-۳-۴) نانو فناوری مولکولی

در شیمی ابرمولکول، معمولاً یک مولکول به عنوان میزبان به مولکول دیگر به عنوان میهمان متصل شده و تشکیل کمپلکس میزبان-میهمان را می‌دهد. میزبان معمولاً یک مولکول بزرگ مانند آنزیم یا یک ترکیب حلقوی ساخته شده دارای حفره مرکزی با اندازه‌های مشخص (مثل قفل) می‌باشد. میزبان می‌تواند یک کاتیون تک اتمی، آنیون یا مولکول خنثی باشد (مثل کلید). به عبارت بهتر، میزبان را یک مولکول دارای اتم‌های دهنده پیوند هیدروژنی و یا اتم‌های با خاصیت بازی لوئیس می‌توان در نظر گرفت و میهمان را به عنوان یک کاتیون فلزی با

خاصیت لوئیس اسیدی یا پذیرنده پیوند هیدروژنی دانست. از جمله کاربردهای مهم شیمی ابرمولکولها، طراحی و ساخت کاتالیستها و حسگرها اشاره نمود که در دانش امروز بسیار حائز اهمیت می باشد. از جهت دیگر شیمی ابرمولکولی پایه مباحث پیشرفته نانوفناوری مولکولی است [۷].

### ۱-۳-۵) نانو ساختارهای آلی

تلاش برای ساخت میسل های پلیمری متفاوت و پایدار، در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ منجر به پیدایش پلیمرهایی با قابلیت های سطح آب دوست و یک هسته آب گریز گردید. این ترکیبات ابتدا مولکول آبشاری، آربورولها و در نهایت درخت سانها نامیده شدند. در این مسیر تلاش برای ساخت درخت سانهای گوناگون و بررسی معماری مولکولی آنها شکل گرفت. در سالهای اخیر با پیشرفت علوم، به ویژه علم نانو از قابلیت کاربردی درخت سانها در زمینه هایی مانند: انتقال دارو، انتقال ژن، تصویر برداری تشدید مغناطیسی<sup>۱</sup> و به عنوان کاتالیست، بهره گرفته شده است. مسلماً، نگاه و بررسی این ترکیبات از دریچه علم نانو بر جذابیت آن خواهد افزود [۸].

### ۱-۳-۶) ساختارهای خودآرا

فرآیند خودآرایی می تواند به صورت خود تجمعی هم زمان و گروهی اجزای تشکیل دهنده (مولکولها) برای تشکیل یک ساختار فوق منظم مولکولی در دو یا سه بعد تعریف شود. این فرآیند تابع تعادل ترمودینامیکی تحت شرایط آزمایشگاهی می باشد و عواملی نظیر اثر متقابل

---

<sup>۱</sup>Magnetic Resonance Imaging