


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


٤٩٣٤٨



پژوهشگاه مواد و انرژی

سنتر سیالون از مواد اولیه ارزان قیمت به روش کاربوترمال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته مهندسی مواد - سرامیک ۱۳۸۲ / ۱۸۱ / ۲۰



هادی شمس نظری

اساتید راهنما:

دکتر فتح الله مضطربزاده

دکتر فرهاد گلستانی فرد

۴۹۳۶۵

شهریور ۱۳۷۶

چکیده

سیالونها موادی مهندسی هستند که در سیستم چهار عنصری Si-Al-O-N متبلور می‌شوند. در تحقیق حاضر سنتز سیالون از مواد اولیه ارزان قیمت به طریقه احیا و نیتریداسیون همزمان رس مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان ماده اولیه از رسهای قره آغاج، زنوزسوپر، و ECC استفاده گردید و برای پیگیری روند استحاله از دستگاههای XRD، SEM، STA و PSA کمک گرفته شد. در بررسی‌های "نسبتاً" جامع XRD بر روی سیالون سنتزی علاوه بر جنبه نیمه کمی، تغییرکیفی سیالون هم در طی روند استحاله مورد تحقیق قرار گرفت.

بررسی‌های نیمه کمی حاکی است که در دماهای 1500°C - 1550°C در مدت اقامت دو ساعت سیالون سنتزی بیشترین مقدار فاز کریستالین را دارد. در بررسی اثر زمان اقامت مشخص گردید که با افزایش زمان اقامت نیز (1450°C) سیالون سنتزی افزایش می‌یابد. همچنین در بررسی‌های کیفی، فاکتورهایی چون فواصل کریستالی، ثوابت شبکه (هم به روش تجربی و هم به روش محاسباتی)، مقدار جانشینی Al_2O_3 در شبکه Si_3N_4 (مقدار Z در فرمول $\text{Si}_{3-x}\text{Al}_x\text{O}_z\text{N}_{8-z}$) و دانسیته فاز β -سیالون از مطالعه الگوی پراش اشعه X مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج حاکی است که با افزایش دما و زمان، فاصله صفحات کریستالی زیاد می‌گردد. به عبارتی میزان حلالت و جانشینی Al_2O_3 در شبکه Si_3N_4 افزایش می‌یابد. یعنی در دماهای بالاتر، مقادیر Z بالاتر، پایدارتر می‌گردند. این انساط شبکه باعث کاهش دانسیته ماده می‌شود، به علت اینکه اثر افزایش افزایش جرم بر دانسیته نسبت به اثر کاهنده افزایش حجم بر دانسیته، کمتر است، با افزایش جانشینی (افزایش Z)، مقدار دانسیته فاز β -سیالون کاهش می‌یابد.

برای بدست آوردن ثوابت شبکه به روش محاسباتی برنامه‌ای به زبان Fox Pro به روش Cohen نوشته شد. نرم افزار پس از محاسبه روابط ریاضی حاکم بر شبکه و گرفتن حداقل مربعات، مقدار Co محاسباتی را بدست می‌دهد. برای بدست آوردن a و c تجربی از پیکهای پهن شده تعدادی از صفحات استفاده گردید. نتایج حاکی است که a و c محاسباتی بدلیل عدم شناختی پیکهای β -سیالون و تداخل برخی از پیکها، در دماها و زمانهای پائین چندان دقیق و قابل اعتماد نیست، اما در دماها و زمانهای بالا دقیق قابل قبول دارد. روش تجربی استخراج a و c نسبت به a و c محاسباتی دقت بالاتری را نشان می‌دهد.

در ادامه روند تحقیق، اثر اسیدشویی هم مورد پژوهش قرار گرفت. بررسی اسیدشویی خاک قره آغاج حاکیست که هر چند سطح مخصوص خاک بیشتر و اندازه دانه کوچکتر می‌گردد، اما بدلیل کاهش مقدار آهن اکتیویته خاک کمتر می‌گردد. به عبارتی تاثیر حضور آهن در استحاله بیشتر از اثر افزایش سطح مخصوص و کاهش اندازه دانه است.

سپاسنامه

در این مختصر از تمامی اساتید و دوستان محترمی که در انجام این پایان نامه نقش داشته‌اند تشکر می‌کنم. از جناب دکتر مضطربزاده ریاست محترم پژوهشگاه مواد و انرژی که مدیریت و راهنمایی این رساله را پذیرفته‌اند، کمال تشکر را می‌نمایم. این‌جانب همواره در پرتو راهنمایهای ایشان بهره‌ها برده، متنعم شده‌ام. از دکتر فرهاد گلستانی فرد به خاطر قبول مشاوره این رساله متشرکم. از مسئولین بخش سرامیک آقایان دکتر علیرضا آقایی و مهندس مهران صولتی به خاطر مساعدت‌های ایشان در پیشرفت کارمندون هستم. از آقایان مهندس افتخاری جان و دکتر فاضلی به خاطر راهنمایهای به جا و بی‌دیغشان امتنان دارم. از آقایان دکتر یزدانی و دکتر بهره‌ور به خاطر فراهم نمودن امکانات تحقیق سپاسگزارم. از دوستان تکنسین بخش سرامیک آقایان خلیج، صفوی، کشاورز، و طباطبایی و آقای طلایی فر مسئول عمومی بخش سرامیک تشکر می‌کنم. از آقای نورایی به خاطر الگوهای پراش اشعه X، خانم ارکیان و آقای مرادلی به خاطر تهیه تصاویر SEM، خانم خطیب‌زاده به خاطر PSA، خانمها علیزاده و ابراهیمی به خاطر STA کمال تشکر را دارم. از خانم زندی به خاطر قبول زحمت تایپ این دست نوشته‌ها و آقایان آیتی و سلیمانی به خاطر تکثیر و صحافی این اوراق ممنون هستم.

در پایان لازم می‌دانم از اساتید محترمی که در جلسه دفاعیه حضور یافته داوری را پذیرفته‌اند تشکر نمایم.

فهرست مطالب

چکیده

سپاسنامه

آرایش جداول

آرایش اشکال

بخش اول: مروری بر منابع مطالعاتی ۱-۵۱

۱-۵	فصل اول: نیتریدها
۱	۱-۱- شیمی عمومی نیتریدها
۲	۱-۲- نیترید سیلیسیم
۳	۱-۲-۱- مشکل سینترینگ
۳	۱-۲-۲- افزودنی ها

فصل دوم: سیالونها ۶-۲۴

۶	۲-۱- سیالون
۶	۲-۲- فازهای مختلف سیستم سیالون
۹	۲-۲-۱- β - سیالون
۱۱	۲-۲-۲- سیلیکون اکسی نایتراید
۱۲	۲-۳-۲-۲- O- سیالون
۱۳	۴-۲-۲- X- سیالون

۱۴	۵-۲-۲- نیترید الومینیم
۱۶	۶-۲-۲- چندگونه های نیترید الومینیمی
۱۷	۷-۲-۲- α - سیالون
۱۸	۳-۲- حلایت و تغییر خواص
۲۰	۴-۲- شیشه های نیتریدی
۲۳	۵-۲- روش های سنتز سیالون
۲۳	۱-۵-۱- سنتز از مواد غیر طبیعی
۲۳	۲-۵-۲- سنتز از مینرالهای مختلف

۲۵-۳۹	فصل سوم : سنتز سیالون از رسها
۲۵	۳-۱- احیاء کاربیوترمال
۲۶	۲-۳- فاکتورهای موثر بر فرآیند کاربیوترمال رس
۲۶	۱-۲-۳- اثر دما
۲۶	۲-۲-۳- اثر زمان اقامت
۲۷	۳-۲-۳- اثر فلوي گاز
۲۹	۴-۲-۳- اثر مقدار و نوع کربن
۳۱	۵-۲-۳- اثر نسبت $\frac{Al_2O_3}{SiO_4}$
۳۳	۶-۲-۳- اثر اتمسفر
۳۵	۷-۲-۳- اثر سطح ویژه مواد اولیه
۳۵	۸-۲-۳- اثر توزیع مواد اولیه
۳۵	۹-۲-۳- اثر اندازه دانه و گرانول
۳۷	۱۰-۲-۳- اثر ناخالصی ها
۳۸	۱۱-۲-۳- اثر فاکتورهای دیگر

فصل چهارم : خواص ، ویژگی و کاربرد سیالونها	۴۰-۴۸
۱-۱- خواص، ویژگی و کاربرد	۴۰
۲-۲- مزایای سیالونها نسبت به فلزات	۴۲
۳-۳- مزایای سیالونها نسبت به Si_3N_4	۴۳
۴-۴- مزایای سیالونها نسبت به اکسیدهایا	۴۳
۵-۵- کاربرد به عنوان قطعه	۴۴
۶-۶- کاربرد به عنوان افزودنی	۴۶
۷-۷- کاربرد به عنوان باندینگ	۴۷
۸-۸- معاویب سیالونها	۴۸

فصل پنجم : مزایا و معاویب سنتز سیالونها از رس یا اهمیت کار فعلی	۴۹-۵۱
۱-۱- مزایای سیالون سنتزی از رس	۴۹
۲-۲- معاویب سیالون سنتزی از رس	۵۰
۳-۳- اهمیت کار فعلی	۵۰

بخش دوم : فعالیتهای تجربی

فصل ششم : روش کار	۵۲-۷۰
۱-۱- مواد اولیه	۵۲
۱-۱-۱- انتخاب رس	۵۲
۱-۱-۲- انتخاب منیع کربن	۵۲
۱-۱-۳- انتخاب منیع نیتروژن	۵۶
۲-۲- آماده سازی ترکیب	۵۶

۵۶	۱-۲-۶-آماده سازی خاک
۵۶	۲-۲-۶-ساخت و اختلاط بج
۵۷	۳-۲-۶-گرانول سازی
۵۷	۴-۲-۶-عملیات اسیدشویی
۵۸	۳-۳-۶-ساخت قایقی
۵۸	۴-۴-۶-بارگیری بج
۵۸	۵-۵-۶-کوره مورد استفاده
۵۸	۶-۶-۶-فلوی انتخابی
۵۹	۷-۶-۶-عملیات پخت
۶۰	۸-۶-۶-بررسی کیفی فاکتورهای متغیر
۶۰	۱-۸-۶-اندازه گیری فواصل صفحات کریستالی
۶۰	۲-۸-۶-اندازه گیری C و a تجربی
۷۰	۳-۸-۶-محاسبه C و a
۷۰	۴-۸-۶-محاسبه Z یا مقدار جانشینی
۷۰	۵-۸-۶-محاسبه دانسیته تئوریک

۷۱-۹۸	فصل هفتم : نتایج و بحث
۷۱	۱-۷-بررسی کمی اثر دما یا تبدیلات فازی
۷۱	۱-۱-۷-خاک قره آغاج
۷۴	۲-۱-۷-خاک ECC
۷۵	۳-۱-۷-خاک زنوز سوپر
۷۵	۲-۷-اثر زمان بر تبدیلات فازی
۷۵	۱-۲-۷-خاک قره آغاج

۷۶	ECC-۲-۲-۷
۷۷	-۲-۳-۷ خاک زنوز سوپر
۷۷	-۳-۷ بررسی کیفی اثر دما
۷۷	-۱-۳-۷ اثر دما روی d
۷۸	-۲-۳-۷ اثر دما روی ثوابت شبکه
۷۸	-۳-۳-۷ Z اثر دما روی
۸۳	-۴-۳-۷ اثر دما روی دانسیته تشوریک
۸۳	-۴-۷ بررسی کیفی اثر زمان
۸۳	-۱-۴-۷ d اثر زمان روی
۸۸	-۲-۴-۷ اثر زمان روی ثوابت شبکه
۸۸	-۳-۴-۷ Z اثر زمان روی
۸۸	-۴-۴-۷ اثر زمان روی دانسیته تشوریک
۸۸	-۵-۷ بررسی اثر اسید شوینی
۹۷	-۶-۷ اثر ترکیب یا مقایسه خاکها
۹۹-۱۰۰	فصل هشتم: نتیجه گیری
۱۰۱-۱۰۷	فهرست منابع

آرایش جداول

صفحه	موضوع	شماره
۱۱	برخی ویژگیهای $\text{Si}_x\text{N}_y\text{O}$	-۱
۱۳	ساختارهای پیشنهادی فاز X-سیالون	-۲
۱۶	چند گونه‌های نیترید آلمینیم در سیستم $\text{Si}-\text{Al}-\text{O}-\text{N}$	-۳
۲۴	روشهای سنتز سیالون از مینرالهای مختلف	-۴
۲۹	تابعیت فازی از مقدار کربن	-۵
۴۱	مقایسه خواص سیالونها با چند ماده مهندسی	-۶
۵۳	آنالیز شیمیایی و مینرالی خاکهای مورد مصرف	-۷
۵۴	مشخصات کربن فعال MERCK	-۸
۹۱	اثر اسید شویی روی آنالیز شیمیایی خاک قره آغاج	-۹
۹۷	مقایسه فاکتورهای موثر خاکها با هم	-۱۰

آرایش آشکال

صفحه	موضوع	شماره
۳	۱ - واکنش افزودنی اکسید فلزی با نیترید سیلیسیم	
۷	۲ - سیستم شماتیک چهار عنصری Si-Al-O-N	
۷	۳ - سیستم چهار عنصری در فضای سه بعدی	
۸	۴ - دیاگرام فازی Si-Al-O-N در دمای ۱۴۰۰	
۱۰	۵ - فشار بخار محلول و حلال	
۱۹	۶ - دانسیته محاسبه‌ای تابعی از ترکیب	
۲۰	۷ - منشور شش وجهی Jänecke	
۲۲	۸ - تغییرات خواص شیشه با غلظت نیتروژن	
۲۷	۹ - اثر دما و زمان اقامت روی سرعت واکنش	
۲۷	۱۰ - اثر فلوئی گاز بر زمان واکنش	
۲۸	۱۱ - اثر فلوئی گاز بر کاهش P_{CO}	
۲۸	۱۲ - اثر فلوئی گاز بر سرعت واکنش شیمیایی	
۳۰	۱۳ - اثر کربن روی نیتروژن دریافتی	
۳۲	۱۴ - دیاگرام فازی بر حسب P_{O_2}	
۳۲	۱۵ - نواحی پایدار فازهای در تعادل در دمای ۱۳۵۰ و P_{O_2} و P_{N_2}	
۳۴	۱۶ - درصد تبدیل - زمان به عنوان تابعی از P_{O_2}	
۳۴	۱۷ - مقدار مولی فازها بر حسب P_{N_2}	
۳۶	۱۸ - مدل واکنشی یک گرانول	
۳۶	۱۹ - مقدار تبدیل کائولن به سیالون برای گرانولهایی با اندازه دانه متفاوت	
۳۷	۲۰ - تأثیر آهن روی تشکیل سیالون	
۴۴	۲۱ - سختی گرم سیالونها در مقایسه با مواد دیگر	
۴۷	۲۲ - تغییرات تخلخل ظاهری و ریز سختی زیرکونیا در اثر افزودن سیالون	
۵۴	۲۳ - منحنی توزیع اندازه ذرات کربن	

۵۵	- آنالیز حرارتی کربن مصرفی	۲۴
۵۹	- تصویر شماتیک کره تیوبی	۲۵
۶۰	- برنامه پخت حرارتی در ۱۵۰۰	۲۶
۶۱	- الگوی پراش اشعه X نمونه E متأثر از دما	۲۷
۶۲	- الگوی پراش اشعه X نمونه G متأثر از دما	۲۸
۶۳	- الگوی پراش اشعه X نمونه GA متأثر از دما	۲۹
۶۴	- الگوی پراش اشعه Z نمونه E متأثر از دما	۳۰
۶۵	- الگوی پراش اشعه X نمونه E متأثر از زمان	۳۱
۶۶	- الگوی پراش اشعه G نمونه X متأثر از زمان	۳۲
۶۷	- الگوی پراش اشعه X نمونه GA متأثر از زمان	۳۳
۶۸	- الگوی پراش اشعه Z نمونه X متأثر از زمان	۳۴
۶۹	- تعیین نقطه دقیق موقعیت قله پیک	۳۵
۷۳	- دیاگرام تعادل ترمودینامیکی در سیستم Si-C-O-N	۳۶
۷۴	- اثر دما روی شدت پیک $\alpha\beta$ -سیالون	۳۷
۷۶	- اثر زمان روی شدت پیک $\alpha\beta$ -سیالون	۳۸
۷۹	- اثر دما روی فواصل صفحات کریستالی	۳۹
۸۰	- اثر دما روی ثوابت شبکه	۴۰
۸۱	- اثر دما روی Z	۴۱
۸۲	- اثر دما روی دانسیته تئوریک	۴۲
۸۴	- اثر زمان روی فواصل صفحات کریستالی	۴۳
۸۵	- اثر زمان روی ثوابت شبکه	۴۴
۸۶	- اثر زمان روی Z	۴۵
۸۷	- اثر زمان روی دانسیته تئوریک	۴۶
۸۹	- اثر اسید شویی روی توزیع اندازه ذرات خاک قره آغاج	۴۷
۹۰	- مقایسه اثر اسید شویی روی خوردگی سطح در نمونه های GA و G در ۱۴۰۰	۴۸
۹۲	- پراش اشعه X دو نمونه GA و G در دماهای ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰	۴۹

۹۳	۵۰ - آنالیز حرارتی خاک GAوG
۹۴	۵۱ - تصویر SEM نمونه G با بزرگنمایی ۱/۷۳K
۹۵	۵۲ - تصویر SEM نمونه G با بزرگنمایی ۶/۸۷K
۹۵	۵۳ - تصویر SEM نمونه G با بزرگنمایی ۱۷K
۹۶	۵۴ - تصویر SEM نمونه GA با بزرگنمایی ۵K
۹۷	۵۵ - توزیع اندازه ذرات خاکهای مورد استفاده

فصل اول

نیتریدها

۱-۱- شیمی عمومی نیتریدها

برخی از نیتریدها طبیعتی دیرگداز دارند، اگرچه نسبت به اکسیدها پایداری کمتری دارند ولی عموماً نسبت به کاربیدها پایداری‌شان بیشتر است. بسیاری از سرامیکهای نیتریدی مقاومت ضعیفی نسبت به رطوبت و اکسیداسیون در دمای بالا دارند و از این رو نیتریدهایی که کاربردهای دمای بالا دارند، محدود هستند. خواص ترمودینامیکی و شیمی عمومی بسیاری از نیتریدها به خوبی شناخته شده نیست. مهمترین نیتریدها، نیتریدهای Ti , B , Al , Si می‌باشند. علاوه بر نیتریدها، اکسی نیتریدهای Si و Al هم خواص جالب توجه‌ای دارند [۱].

عموماً سه نوع نیترید غیرآلی شناسایی شده است :

۱- نیتریدهای یونی

۲- نیتریدهای کرووالانت

۳- نیتریدهای بینابینی (interstitial)

نیتریدهای یونی : از عناصر گروه اول و دوم تشکیل شده‌اند و نسبت به هیدرولیز بسیار حساس می‌باشند. نقطه ذوب پائینی داشته و به عنوان یک سرامیک خاصیتی شاخص و مهم ندارند [۱]. در گروه

اول، فلزات زیر لیتیم نیتریدهای پایداری تشکیل نمی‌دهند و در گروه دوم نیترید برلیم بطور محسوسی کووالانت هستند. نیتریدهای یونی نسبت به نیتریدهای کووالانت با آب و اسیدها واکنش بیشتری می‌کنند و از اینرو باید آنها را در زیر دمای 1000°C مورد استفاده قرار داد [۲].

نیتریدهای کووالانت: از عناصر گروه سوم و چهارم شکل گرفته‌اند. طبق اصول الکترونگاتیویته پائولینگ، بالغ بر 0.6% کووالانت می‌باشند، مثل نیتریدهای AlN , Si_3N_4 , BN [۱].

نیتریدهای بینایینی: شبیه TiN و VN . ترکیب نیتریدی در این گروه غیر استوکیومتری بوده، و این قبیل نیترید‌ها رفتار فلزی از خود نشان می‌دهند [۱].

۱-۲- نیترید سیلیسیم :

حدود $29/5$ درصد از عناصر زمین را سیلیسیم و حدود $1/3$ عناصر اتمسفر زمین را اکسیژن و $3/4$ آن را نیتروژن تشکیل می‌دهد. با این حال بیشترین درصد ماده دو جزئی پوسته زمین را سیلیس (SiO_2) تشکیل می‌دهد (حدود 0.50%) [۳]. این نکته مسئله‌ای را به ذهن متبار می‌سازد و آن اینکه آیا ترکیبی از سیلیسیم و نیتروژن در طبیعت موجود نیست و اگر موجود است چه خواصی دارد؟

بیشترین ترکیبات دو جزئی را در طبیعت اکسید‌ها به خود اختصاص می‌دهند و شاید بتوان گفت که ترکیباتی مشکل از یک عنصر با کاربیدها، نیتریدها و سولفیدها در طبیعت وجود ندارد و یا به ندرت وجود دارد.

این مسائل بود که محققین را واداشت تا ترکیبات دو یا چند جزئی سیلیسیم و نیتروژن را مورد بررسی قرار دهند. با اینکه در اوائل قرن بیستم بود که Si_3N_4 توسط بشر سنتز شد [۴]، اما به دلیل باور عمومی بر این که نیتریدها گروهی از ترکیبات شیمیایی با مقاومت ضعیف در برابر هیدرولیز هستند، این گونه بدنها کاربرد ویژه‌ای پیدا نکردند [۲]. در اوائل دهه 1950 بود که Si_3N_4 به خاطر پتانسیل بسیار بالا از لحاظ خواص دمای بالا مورد استقبال قرار گرفت. اما به واقع از دهه 1970 بود که ساخت بعضی قطعات از این بدنها تجارتی شدند [۴].

با اینحال تحقیقات وسیع بر روی بدنها نیترید سیلیسیم و صنعتی نمودن تولید آنها هنوز هم ادامه دارد، بطوریکه از سال $1972-1986$ در سه کشور آمریکا، آلمان و ژاپن، بالغ بر 400 میلیون دلار صرف تحقیقات بر روی این بدنها شده است [۵]. کشورهای تولید کننده Si_3N_4 عمدتاً آلمان، آمریکا،