

الحمد لله رب العالمين



دانشگاه الزهراء (س)

دانشکده علوم پایه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته فیزیک گرایش ماده پگال

عنوان

**ساخت و مشخصه یابی نانوکریستال های فریت آلاییده با نانو**

**لوله های کربنی (CNT)**

استاد راهنما

آقای دکتر امید دادمهر

استاد مشاور

خانم دکتر صدیقه دادرس

دانشجو

ستاره نوربفش

بهمن ۱۳۸۹

کلیه دستاوردهای این تحقیق متعلق به  
دانشگاه الزهراء (س) است.

## سپاسگزاری

اکنون که موفق به گذراندن دوره کارشناسی ارشد شده ام، به جاست که **خداوند منان** را سپاس گویم که هرچه دارم، از اوست؛ متشکرم خدای من که به من توفیق تحصیل علم و فکر کردن و خدمتگزاری عطا فرمودی.

از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر وحید دادمهر به خاطر حمایت ها، کمک های بی دریغ و راهنمایی های شان سپاسگزارم، هم چنین از استاد مشاورم سرکار خانم دکتر صدیقه دادرسی به خاطر همراهی شان تشکر می نمایم.

از **مادر مهربانم** سپاسگزارم که همواره مشوق و پشتیبان من بوده و هستند، از پدر مرحومم که برکت دعای خیرشان را همیشه در زندگی ام لمس کرده ام، ممنونم و از خدای بزرگ برایشان طلب مغفرت می نمایم و از خانواده عزیزم که رهنمودهای بی دریغشان روشن کننده مسیر من در تمام مراحل زندگی می باشد، سپاسگزارم.

از دوستان خوبم خانم ها فائزه آقاخانی و فاطمه گودرزی و تمامی دوستان عزیزم که در آزمایشگاه پژوهشی مغناطیس و ابررسانا که در کنارم بودند، سپاسگزارم، از دوست خوبم خدیجه آلچالانلو که زحمت و پیرایش پایان نامه اینجانب را بر عهده گرفتند، قدردانی می نمایم. از همکاران خوبم در مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان به خصوص خانم نسرین صادقی و مریم فروزان کیا و الناز فطیر خورانی و طیبه موسیوند به خاطر حمایت هایشان سپاسگزارم و در پایان برای همه عزیزان آرزوی توفیق دارم.

## چکیده:

در این تحقیق، نمونه خالص  $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> و کامپوزیت  $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - MWCNTs با درصدهای وزنی ۱۰، ۳۰، ۴۵ و ۵۰ از نانولوله های کربنی به روش سل ژل تهیه گردید، برای جلوگیری از ورقه ورقه شدن درصدهای کم تر از ۵۰ درصد انتخاب شد.

نمونه های به دست آمده از نظر ساختاری به وسیله الگوی پراش XRD و تصاویر میکروسکوپ الکترونی SEM مورد شناسایی قرار گرفتند و مشخصات مغناطیسی آن ها به وسیله دستگاه VSM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیزهای انجام شده نشان می دهد که اندازه تمامی کریستال های فوق در محدوده کم تر از ۲۰ nm قرار دارد و با افزایش مقدار نانولوله های کربنی در کامپوزیت اندازه نانوفریت ها کوچک تر می شوند. نانوفریت ها می توانند داخل و خارج نانولوله های کربنی قرار بگیرند، ساختار نانولوله های کربنی در طی فرایندهای گرمایی تغییر نکرده است. نتیجه آزمون VSM نمونه ها و رسم منحنی پس ماند نمونه خالص و چهار کامپوزیت، تغییر خواص از فرومغناطیس به سوپراپارامغناطیس را نشان می دهد و در کامپوزیت ها با افزایش مقدار نانولوله های کربنی، مقدار مغناطش نمونه ها کاهش یافته است.

این تحقیق به صورت پوستر در دهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران در روزهای ۶ و ۷ در شیراز ارائه شده است.

## فهرست

### فصل اول

- ۱-۱- فناوری نانو چیست؟..... ۲
- ۱-۱-۱- تاریخچه ..... ۲
- ۱-۱-۲- اهمیت مقیاس نانو..... ۳
- ۱-۱-۳- طبقه بندی روش های تولید نانو ذرات..... ۴
- ۱-۲- نانولوله های کربنی..... ۵
- ۱-۲-۱- کشف نانولوله های کربنی..... ۵
- ۱-۲-۲- ساختار نانولوله های کربنی..... ۵
- ۱-۲-۳- انواع نانولوله های کربنی..... ۷
- ۱-۲-۳-۱- نانولوله کربنی تک جداره..... ۷
- ۱-۲-۳-۲- نانولوله های چند جداره..... ۸
- ۱-۲-۴- خواص نانولوله ها..... ۸
- ۱-۲-۴-۱- واکنش پذیری شیمیایی..... ۹
- ۱-۲-۴-۲- استحکام..... ۹
- ۱-۲-۴-۳- خواص حرکتی..... ۱۰
- ۱-۲-۴-۴- خواص الکتریکی..... ۱۰
- ۱-۲-۴-۵- خواص حرارتی..... ۱۱
- ۱-۲-۵- روش های تخلیص نانولوله های کربنی..... ۱۱

- ۱۱-۲-۵-۱-مقدمه..... ۱۱
- ۱۱-۲-۵-۱-اکسیداسیون..... ۱۱
- ۱۲-۲-۵-۳-خالص سازی با اسید..... ۱۲
- ۱۳-۲-۵-۴-پخت یا عملیات حرارتی..... ۱۳
- ۱۳-۲-۵-۵-آلتراسونیک..... ۱۳
- ۱۴-۲-۵-۶-تخلیص مغناطیسی..... ۱۴
- ۱۵-۲-۵-۷-میکروفیلتراسیون..... ۱۵
- ۱۶-۲-۵-۸-برش نانولوله ها..... ۱۶
- ۱۶-۲-۵-۹-فعال سازی..... ۱۶
- ۱۷-۲-۵-۱۰-کروماتوگرافی..... ۱۷
- ۱۷-۲-۵-۱۱-نتیجه گیری..... ۱۷
- ۱۸-۳-۱-خواص مغناطیسی جامدات..... ۱۸
- ۱۸-۳-۱-میدان مغناطیسی در مواد مغناطیسی..... ۱۸
- ۱۹-۳-۲-خواص مغناطیسی جامدات:..... ۱۹
- ۱۹-۳-۲-۱-اجسام دیامغناطیس و پارامغناطیس:..... ۱۹
- ۲۱-۳-۲-۲-اجسام فرومغناطیس:..... ۲۱
- ۲۶-۳-۳-۱-خواص مغناطیسی اتم ها؛ ممان مغناطیسی مداری یک اتم:..... ۲۶
- ۲۹-۳-۳-۱-ممان مغناطیسی اسپین یک اتم:..... ۲۹
- ۳۰-۳-۳-۲-ممان مغناطیسی هسته:..... ۳۰

- ۳۰ ..... ۳-۳-۳-۱-۳ ممان مغناطیسی کلی یک اتم:
- ۳۳ ..... ۴-۳-۳-۱-۴ طبقه بندی مواد مغناطیسی:
- ۳۴ ..... ۴-۳-۱-۴-منشأ فرومغناطیس؛ حامل های مقدماتی فرومغناطیس:
- ۳۷ ..... ۱-۴-۳-۱-۱-نقش بر هم کنش تبادل در فرومغناطیس:
- ۴۰ ..... ۲-۴-۳-۱-۲-ساختار منطقه ای اجسام فرومغناطیس:
- ۴۲ ..... ۳-۴-۳-۱-۳-نظم مغناطیسی
- ۴۶ ..... ۴-۳-۳-۱-۴-تحلیلی کیفی از منحنی مغناطیس شدگی:
- ۴۸ ..... ۵-۳-۱-۵-فری مغناطیس؛ فریت ها:
- ۵۱ ..... ۶-۳-۱-۶-پدیده ابرپارامغناطیس در نانو ذرات
- ۵۳ ..... ۷-۳-۱-۷-جمع بندی
- ۵۵ ..... ۱-۲-۱-۱-سل ژل
- ۵۵ ..... ۱-۲-۱-۱-تعریف سل و ژل
- ۵۵ ..... ۲-۱-۲-۲-فرایند سل ژل
- ۵۶ ..... ۱-۲-۱-۲-۱-مسیر الکوکسیدی
- ۵۷ ..... ۲-۲-۱-۲-۲-مسیر کلوئیدی
- ۵۸ ..... ۳-۱-۲-۳-مراحل فرایند سل ژل
- ۵۸ ..... ۱-۳-۱-۲-۱-مخلوط کردن پیش ماده ها
- ۵۹ ..... ۱-۳-۱-۲-۱-شکل دهی
- ۵۹ ..... ۳-۳-۱-۲-۳-ژل شدن
- ۶۰ ..... ۴-۳-۱-۲-۴-کهنه شدن ژل
- ۶۱ ..... ۵-۳-۱-۲-۵-خشک کردن
- ۶۱ ..... ۶-۳-۱-۲-۶-آب زدایی یا تثبیت شیمیایی



۶۱	.....۷-۳-۱-۲-متراکم کردن
۶۲	.....۲-۲-تخلیص نانولوله های کربنی
۶۲	.....۱-۲-۲-روش های تخلیص نانولوله های کربنی
۶۳	.....۲-۲-۲-اسید شویی نانولوله های کربنی
۶۳	.....۳-۲-آنالیزهای انجام شده
۶۳	.....۱-۳-۲-طیف پراش اشعه ایکس (XRD)
۶۶	.....۲-۳-۲-میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
۶۹	.....۳-۳-۲-آنالیز مغناطیسی (VSM)
۶۹	.....۱-۳-۳-۲-مغناطیس سنجی
۶۹	.....۲-۳-۳-۲-مغناطیس سنج نمونه مرتعش
۷۰	.....۳-۳-۳-۲-قسمت های اصلی یک مغناطومتر نمونه مرتعش VSM
۷۱	.....۴-۳-۳-۲-مشخصات فنی دستگاه VSM سری جدید شرکت مغناطیس کویرکاشان a <sub>1</sub>
۷۲	.....۴-۲-آزمایش ها
۷۲	.....۱-۴-۲-تهیه نانو پودر فریت
۷۵	.....۲-۴-۲-تهیه نانو کامپوزیت $\gamma$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - MWCNTs
۷۶	.....۵-۲-جمع بندی
۷۸	.....۱-۳-مقدمه
۷۸	.....۲-۳-نانو ذرات اکسید آهن
۷۸	.....۱-۲-۳-نانو ذرات اکسید آهن فاز گاما
۷۸	.....۱-۱-۲-۳-آنالیز XRD نانو ذرات $\gamma$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
۸۰	.....۲-۱-۲-۳-آنالیز SEM نانو ذرات $\gamma$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>

- ۸۱ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> نانو ذرات VSM آنالیز ۳-۱-۲-۳
- ۸۳ ..... $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> نانو ذرات اکسید آهن فاز آلفا ۲-۲-۳
- ۸۳ ..... $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> نانو ذرات XRD آنالیز ۱-۲-۲-۳
- ۸۵ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو کامپوزیت های با درصد های وزنی متفاوت نسبت به کل ماده..... ۳-۳
- ۸۵ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو کامپوزیت با ۱۰ درصد وزنی نانولوله ..... ۱-۳-۳
- ۸۵ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو ذرات XRD آنالیز ۱-۱-۳-۳ با ۱۰ درصد وزنی نانولوله ..... ۱-۱-۳-۳
- ۸۷ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو ذرات SEM آنالیز ۲-۱-۳-۳ با ۱۰ درصد وزنی نانولوله ..... ۲-۱-۳-۳
- ۸۹ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو ذرات VSM آنالیز ۳-۱-۳-۳ با ۱۰ درصد وزنی نانولوله ..... ۳-۱-۳-۳
- ۹۱ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو کامپوزیت با ۳۰ درصد وزنی نانولوله ..... ۲-۳-۳
- ۹۱ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو ذرات XRD آنالیز ۱-۲-۳-۳ با ۳۰ درصد وزنی نانولوله ..... ۱-۲-۳-۳
- ۹۲ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو ذرات VSM آنالیز ۲-۲-۳-۳ با ۳۰ درصد وزنی نانولوله ..... ۲-۲-۳-۳
- ۹۴ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو کامپوزیت با ۴۵ درصد وزنی نانولوله ..... ۳-۳-۳
- ۹۴ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو ذرات XRD آنالیز ۱-۳-۳-۳ با ۴۵ درصد وزنی نانولوله ..... ۱-۳-۳-۳
- ۹۵ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو ذرات VSM آنالیز ۲-۳-۳-۳ با ۴۵ درصد وزنی نانولوله ..... ۲-۳-۳-۳
- ۹۷ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو کامپوزیت با ۵۰ درصد وزنی نانولوله ..... ۴-۳-۳
- ۹۷ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو ذرات XRD آنالیز ۱-۴-۳-۳ با ۵۰ درصد وزنی نانولوله ..... ۱-۴-۳-۳
- ۹۸ ..... $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MWCNTs نانو ذرات VSM آنالیز ۲-۴-۳-۳ با ۵۰ درصد وزنی نانولوله ..... ۲-۴-۳-۳
- ۱۰۰ .....تحلیل کل نمونه ها ..... ۴-۳
- ۱۰۰ .....تحلیل نمودار XRD نمونه ها ..... ۱-۴-۳
- ۱۰۲ .....تحلیل نمودارهای VSM تمام نمونه ها ..... ۲-۴-۳
- ۱۰۵ .....جمع بندی ..... ۵-۳
- ۱۰۷ .....پیشنهاد ادامه کار ..... ۱۰۷



## فهرست جدول ها و نمودارها

### فصل اول

جدول ۱-۱ پذیرفتاری مغناطیسی برخی از مواد

جدول ۲-۱ ذکر مثال هایی از معلومات مربوط به اسپین آرایش لایه 3d

### فصل سوم

نمودار ۱-۳. نمودار اندازه دانه ها بر حسب مقدار نانولوله کربنی در نمونه

نمودار ۲-۳. مقدار مغناطش در دمای اتاق برای کامپوزیت های مختلف

جدول ۱-۳. اندازه بلورک ها با استفاده از رابطه شرر

جدول ۲-۳. مقدار ثابت شبکه نانوکامپوزیت ها و نمونه خالص

جدول ۳-۳. مقدار مغناطش برای کامپوزیت های مختلف

## فهرست شکل ها

### فهرست شکل های فصل اول

شکل ۱-۱. انواع نانولوله های کربنی

شکل ۱-۲. دیاگرام شماتیک یک دستگاه تخلیص مغناطیسی

شکل ۱-۳. دیاگرام شماتیک یک ظرف میکروفیلتراسیون

شکل ۱-۴. مغناطیس شدگی  $m$  بر حسب شدت  $H$  میدان مغناطیسی

شکل ۱-۵. آهنربایش اجسام فرومغناطیس

شکل ۱-۶. حلقه هیستریزیس

شکل ۱-۸. منحنی تغییرات ماکزیمم مغناطیس شدگی

شکل ۱-۹. ممان مغناطیسی مداری  $\mu_l$  و متمم زاویه ای مداری  $P_l$  یک الکترون

شکل ۱-۱۰. طرح نمایش ممان های مغناطیسی اتمی در مواد

شکل ۱-۱۱. تجربیات درباره نوع فرومغناطیس

شکل ۱-۱۲. آهنربایی خودبخودی یک جسم فرومغناطیس

شکل ۱-۱۳. وابستگی انتگرال تبادل با نسبت پارامتر شبکه بر قطر لایه ناقص  $3d$ ، در عناصر انتقالی گروه آهن.

شکل ۱-۱۴. فرومغناطیس تقسیم شده به مناطق (نواحی آهنربایش خودبخودی)

شکل ۱-۱۵. ساختار لایه های مرزی که دو منطقه را از هم مجزا می کند (جداره های بلوخ)

شکل ۱-۱۶. فرایندهای مربوط به مغناطیس شدن یک بلور

شکل ۱-۱۷. طرح مغناطیس شدگی یک جسم فرو مغناطیس

### فهرست شکل های فصل دوم

شکل ۲-۱. فرایند سل ژل و محصولات آن

شکل ۲-۲. مسیر کلوئیدی فرایند سل ژل و محصولات آن

شکل ۲-۳. مراحل مختلف فرایند سل ژل

شکل ۲-۴. نمایی ساده از طیف پراش اشعه ایکس

شکل ۲-۵. دستگاه مغناطیس سنجی

## فهرست شکل های فصل سوم

- شکل ۳-۱. الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$
- شکل ۳-۲. الف. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$
- شکل ۳-۲. ب. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$
- شکل ۳-۳. منحنی پسماند نمونه خالص  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$
- شکل ۳-۴. الگوی پراش اشعه ایکس  $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$
- شکل ۳-۵. الگوی پراش اشعه ایکس نانو کامپوزیت  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MWCNTs}$
- شکل ۳-۶. الف. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MWCNTs}$  با ۱۰ درصد وزنی نانولوله
- شکل ۳-۶. ب. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MWCNTs}$  با ۱۰ درصد وزنی نانولوله
- شکل ۳-۶. ج. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MWCNTs}$  با ۱۰ درصد وزنی نانولوله
- شکل ۳-۷. منحنی پسماند کامپوزیت  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MWCNTs}$  با ۱۰ درصد وزنی نانولوله
- شکل ۳-۸. الگوی پراش اشعه ایکس نانو کامپوزیت  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MWCNTs}$  با ۳۰ درصد وزنی نانولوله
- شکل ۳-۹. منحنی پسماند کامپوزیت  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MWCNTs}$  با ۳۰ درصد وزنی نانولوله
- شکل ۳-۱۰. الگوی پراش اشعه ایکس نانو کامپوزیت  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MWCNTs}$  با ۴۵ درصد وزنی نانولوله
- شکل ۳-۱۱. منحنی پسماند کامپوزیت  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MWCNTs}$  با ۴۵ درصد وزنی نانولوله
- شکل ۳-۱۲. الگوی پراش اشعه ایکس نانو کامپوزیت  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MWCNTs}$  با ۵۰ درصد وزنی نانولوله
- شکل ۳-۱۳. منحنی پسماند کامپوزیت  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MWCNTs}$  با ۵۰ درصد وزنی نانولوله
- شکل ۳-۱۴. الگوی پراش اشعه ایکس نانو کامپوزیت های  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MWCNTs}$
- شکل ۳-۱۵. منحنی پسماند نمونه کامپوزیت های  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MWCNT}$

# فصل اول

## مقدمه

## ۱-۱- فناوری نانو چیست؟

به طور کلی این فناوری عبارت از کاربرد ذرات در ابعاد نانو است. یک نانومتر، یک میلیاردم متر است. از دو مسیر به این ابعاد می توان دسترسی پیدا کرد. یک مسیر دسترسی از بالا به پایین و دیگری طراحی و ساخت از پایین به بالا است. در نوع اول، ساختارهای نانو با کمک ابزار و تجهیزات دقیق، از خرد کردن ذرات بزرگ تر حاصل می شوند. در طراحی و ساخت از پایین به بالا که عموماً آن را فناوری مولکولی نیز می نامند، تولید ساختارها، اتم به اتم و یا مولکول به مولکول تولید و صورت می گیرند.

### ۱-۱-۱- تاریخچه

ریچارد فاینمن<sup>۱</sup> برنده جایزه نوبل فیزیک در سال ۱۹۵۶ و یکی از مشهورترین فیزیکدان های دهه ۶۰ میلادی که ملقب به پدر علم نانوتکنولوژی است، در سال ۱۹۶۰ در همایش جامعه فیزیک آمریکا طی یک سخنرانی پیش بینی انقلابی و جذابی را بیان نمود که "فضای زیادی در پایین وجود دارد." وی در این سخنرانی این نکته را بیان نمود که اصول علم فیزیک، چیزی جز امکان ساختن اتم به اتم اشیاء را بیان نمی کند. در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی فعالیت های زیادی روی ذرات فلزی کوچک در حال انجام بود. در آن زمان این فعالیت ها را نانوتکنولوژی نمی نامیدند. تولید سیلیکان متخلخل در سال ۱۹۵۶ و یا کار روی تولید ذرات نانومتری فلزات قلیایی به وسیله تبخیر فلز سدیم و پتاسیم و چگالش سریع آن ها از جمله این فعالیت ها بود [1].

پیشوند نانو در اصل، یک کلمه یونانی است معادل لاتین این کلمه Dwarf است که به معنی کوتوله است. این پیشوند در علم مقیاس ها به معنی یک میلیاردم متر است، بنابراین یک نانومتر، یک

---

<sup>1</sup> Richard Feynman



میلیاردم متر است. کوچک ترین اشیای قابل دید توسط چشم غیرمسلح، اندازه ای حدود ۱۰۰۰۰ نانومتر است. فقط حدود ۱۰ اتم هیدروژن کنار هم حدود یک نانومتر را می سازند [۲].

### ۱-۱-۲- اهمیت مقیاس نانو

با گذر از میکرو ذرات به نانوذرات، با تغییر بر خی از خواص فیزیکی روبه رو می شویم که دو مورد مهم از آن ها عبارتند از: افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات محدودیت کوانتومی [۳].

افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم که به تدریج با کاهش اندازه ذره رخ می دهد، باعث غلبه یافتن رفتار اتم های واقع در سطح ذره به رفتار اتم های درونی می شود. این پدیده بر خصوصیات ذره در حالت انزوا و بر تعاملات آن با دیگر مواد اثر می گذارد. افزایش سطح، واکنش پذیری نانوذرات را به شدت افزایش می دهد؛ زیرا تعداد مولکول ها یا اتم های موجود در سطح در مقایسه با تعداد اتم ها یا مولکول های موجود در توده بسیار زیاد است، به گونه ای که این ذرات به شدت تمایل به کلوخه ای شدن دارند. مساحت سطحی زیاد، عاملی کلیدی در کارکرد کاتالیزورها و ساختارهایی همچون الکترودها است [۱].

علاوه بر این، افزایش سطح ذرات، فشار سطحی را کاهش داده و منجر به تغییر فاصله بین ذرات یا فاصله بین اتم های ذرات می شود. تغییر در فاصله بین اتم های ذرات و نسبت سطح به حجم بالا در نانوذرات، تأثیر متقابلی در خواص ماده دارد. تغییر در انرژی آزاد سطح، پتانسیل شیمیایی را تغییر می دهد. این امر در خواص ترمودینامیکی ماده (مثل نقطه ذوب) تأثیر گذار است [۴].

به محض آن که ذرات به اندازه کافی کوچک شوند، رفتار مکانیک کوانتومی از خود بروز می دهند. خواص نقاط کوانتومی مثالی از این دست است. نقاط کوانتومی، کریستال هایی در اندازه نانو هستند که از خود نور ساطع می کنند. انتشار نور توسط این نقاط در تشخیص پزشکی کاربرد های

فراوانی دارد. این نقاط گاهی اتم های مصنوعی نامیده می شوند؛ چون الکترون های آزاد آن ها مشابه الکترون های محبوس در اتم ها، حالات گسسته و مجازی از انرژی را اشغال می کنند. علاوه بر این، کوچک تر بودن ابعاد نانوذرات از طول موج بحرانی نور، آن ها را نامرئی و شفاف می نماید. این خاصیت باعث شده است تا نانوذرات برای مصارفی چون بسته بندی، مواد آرایشی و روکش ها مناسب باشند.

مواد در مقیاس نانو، رفتار کاملاً متفاوت، نامنظم و کنترل نشده ای از خود بروز می دهند. با کوچک تر شدن ذرات خواص نیز تغییر خواهد کرد. مثلاً فلزات، سخت تر و سرامیک نرم تر می شود [۱].

### ۱-۱-۳- طبقه بندی روش های تولید نانو ذرات

مواد نانو مقیاس را می توان از دو روش سنتز از بالا و سنتز از پایین تهیه کرد. این بدین معناست که می توان یک ساختار نانومقیاس را با جمع کردن و چیدن اتم ها و یا با شکستن و خرد کردن ذرات درشت تر تهیه کرد.

هم چنین روش های تهیه نانو ذرات را می توان به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم کرد. روش های فیزیکی بر تقسیم مواد هم چون خرد شدن مکانیکی و غیره است، در حالی که روش های شیمیایی مبتنی بر تجزیه مواد اولیه جهت تشکیل اتم هاست. نوع دیگری از دسته بندی بر اساس محیط فرایند انجام می پذیرد که روش های فاز بخار، محلول و جامد از آن دسته اند.

## ۱-۲-۲- نانولوله های کربنی<sup>۱</sup>

### ۱-۲-۱- کشف نانولوله های کربنی

در سال ۲۰۰۶ مارک مونتیوکس<sup>۲</sup> و ولادیمیر کوزنشف<sup>۳</sup> در مقاله ای در ژورنال کربن به بیان مبدأ و منشأ جالب و اغلب تحریف شده نانولوله ها پرداخته اند [۵]. کشف نانولوله های کربنی را به سومیو ایجیما<sup>۴</sup> از NEC در سال ۱۹۹۱ نسبت می دهند. اما تاریخ نانولوله های کربن گرافیتی به گذشته ای دور در سال ۱۹۵۲ بر می گردد. در آن سال رادشکوویچ<sup>۵</sup> و لوکیانوویچ<sup>۶</sup> تصاویر واضحی از لوله های ۵۰ نانومتری کربنی را در مجله روسی "شیمی فیزیک" به چاپ رساندند.

کشف نانولوله های کربنی توسط ایجیما<sup>۴</sup> در ماده حل نشدنی لوله های گرافیتی سوخته شده [۶] در دوده حاصله از تخلیه قوس الکتریکی دو میله کربنی سرچشمه این کشف مهم است. از آن پس محققین زیادی در سرتاسر جهان به مطالعه و بررسی این نانولوله ها مشغولند.

### ۱-۲-۲- ساختار نانولوله های کربنی

نانولوله های کربنی CNT یک نوع آلوتروپ کربن هستند. این ساختارها به شکل مولکول استوانه ای هستند و خواص شگفت انگیزی دارند که آن ها را برای به کارگیری در بسیاری از کاربردهای نانو فناوری، الکترونیک، اپتیک و حوزه های دیگر علم مواد مناسب می سازد. این ساختارها دارای استحکام خارق العاده ای بوده، خواص الکتریکی منحصر به فردی دارند و هادی مناسبی برای گرما هستند.

---

<sup>1</sup> Carbon Nano Tubes(CNT)

<sup>2</sup> Marc Monthieux

<sup>3</sup> Vladimir Kuznestov

<sup>4</sup> Somio Ijima

<sup>5</sup> Radushkevich

<sup>6</sup> Lukyanovich

<sup>7</sup> Ijima

یک نانولوله عضوی از خانواده فلورین هاست، که باکیبال ها را نیز شامل می شود. فلورین ها خوشه بزرگی از اتم های کربن در قالب یک قفس بسته هستند و از ویژگی های خاصی برخوردارند که پیش از این در هیچ ترکیب دیگری یافت نشده بودند.

ساختار نانولوله های کربنی، ساختار یک بعدی و درون تهی آن هاست. ساختار یک بعدی آن ها بسیار مورد توجه فیزیکدان هاست، زیرا امکان آزمایشات در فیزیک کوانتوم یک بعدی را برای آن ها فراهم می سازد. ساختار درون تهی آن ها هم بسیار مورد توجه شیمیدان هاست، زیرا امکان در برگیری مولکول ها، واکنش در فضای محصور و رهاسازی کنترل شده مولکول ها برای مصارفی هم چون رساندن دارو به بدن را ایجاد می کند.

نانولوله ها در دو دسته اصلی وجود دارند: نانولوله های تک جداره<sup>۱</sup> و نانولوله های چند جداره<sup>۲</sup>. نانولوله های تک جداره را می توان به صورت ورقه های بلند گرافیت در نظر گرفت که به شکل استوانه پیچیده شده اند. نسبت طول به قطر نانولوله ها در حدود ۱۰۰۰ بوده و می توان آن ها را به عنوان ساختارهای یک بعدی در نظر گرفت. نانولوله ها تماماً مانند گرافیت از پیوند  $sp^2$  تشکیل شده اند. این ساختار پیوند، از پیوند  $sp^3$  که در الماس وجود دارد قوی تر است و استحکام منحصر بفردی به این مولکول ها می دهد. نانولوله ها معمولاً تحت نیروهای وان دروالس<sup>۳</sup> به شکل ریسمان به هم می چسبند.

---

<sup>1</sup> Single-Walled Carbon Nanotubes (SWCNTs)

<sup>2</sup> Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNTs)

<sup>3</sup> Van der waals