

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم پایه

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته شیمی آلی

عنوان

سنتز ترکیبات آلی در حضور کاتالیست سیلیکای نانو متخلخل عامل دار شده با گروه

ایمیدازولیوم

استاد راهنما

دکتر قدسی محمدی زیارانی

استاد مشاور

دکتر علیرضا بدیعی

دانشجو

لیلا سیداکبری

بهمن ۱۳۹۱

کلیه دستاوردهای این تحقیق متعلق به دانشگاه الزهراء (س)

است.

تقدیم بہ روح پاک مادرم

دریای بی کران فداکاری و عشق، آنکہ توانش رفت تا بہ توانایی برسم و آفتاب مهرش در قلمم، پیمان پابرجاست و هرگز غروب

نخواہد کرد.

و بہ پدرم

کہ عالمانہ بہ من آموخت تا چگونہ در عرصہ زندگی استادگی را تجربہ نمایم، آنکہ فروغ نگاهش، گرمی کلامش و روشنی رویش سرمایہ ی

جاودانی من است.

و بہ ہمسرم

کہ در لحظہ لحظہ ی اجرایی این کار تحقیقی، یار و ہمراہم بود.

و بہ خواہران و برادر عزیزم

کہ ہموارہ در طول تحصیل متحمل زحامت بودند و وجودشان شادی، بخش و مایہ دلگرمی من است.

تقدیر و شکر

حمد و سپاس نبی کران، پروردگار یکتا را که ابتدا نعمت حیات و سپس توفیق گام نهادن در راه کسب علم و معرفت را به من ارزانی داشت و در همه حال باران رحمت خویش را شامل حالم نمود.

اکنون که به یاری خداوند متعال انجام این تحقیق به پایان رسیده است بر خود واجب می دانم از زحمات کسانی که در این راه یاور و همراه من بوده اند و زحمت بسیار کشیده اند شکر و قدر دانی نمایم.

از استاد فرزانه و دلسوزم سرکار خانم قدسی محمدی زیارانی که در کمال سه صدر با حسن خلق و فروتنی از هیچ کجی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند و از استاد صبور و باتقوا جناب آقای دکتر علیرضا بدیعی که زحمت مشاوره این رساله را در حالی عهده دار شدند که بدون مساعدت ایشان این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید و از استاد با کمالات و شایسته جناب آقای دکتر عزیزانسه حمیدی که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند کمال شکر و قدر دانی را دارم.

پسچنین از تمامی دوستان عزیزم که در پیشبرد این تحقیق یاری ام نمودند.

باشد که این خردترین بخشی از زحمات آنان را پاس گوید.

لیلا سید اکبری


بهمن ۱۳۹۲

چکیده

نانورآکتورها نوعی از رآکتورهای شیمیایی هستند که تا مقیاس نانوکوچک شده‌اند و دارای عملکردی مشابه سلول‌ها می‌باشند که یکی از کاربردهای آن‌ها کاتالیز کردن واکنش‌های شیمیایی می‌باشد، سیلیکاهای مزومتخلخل منتظم مانند SBA-15 با مساحت سطح بالا، حجم حفره بالا، اندازه یکسان حفرات، پخش منتظم حفرات و توانایی گرمایی و شیمیایی بالا، نانورآکتورهای مناسبی هستند. SBA-15 عامل‌دار شده با عوامل آلی مانند مایع یونی N -متیل- N' -پروپیل‌تری‌متوکسی‌سیلیل‌ایمیدازولیوم-کلرید (SBA-IL)، کاتالیزگر مناسبی برای واکنش‌های چندجزئی می‌باشد که در این کار پژوهشی از این کاتالیزگر استفاده شده است.

واکنش‌های چندجزئی، واکنش‌های تک‌ظرفی‌ای هستند که در آن حداقل سه ماده مختلف از طریق پیوند کووالانسی به هم متصل شده و یک محصول تشکیل می‌دهند، که اساساً همه یا بیشتر اتم‌های آغازکننده در محصول وجود دارند. این واکنش‌ها رویکرد مناسبی برای تهیه ترکیبات آلی می‌باشند زیرا با حداقل زمان و هزینه، حداکثر محصولات را تولید می‌کنند.

نانورآکتور SBA-IL در طی این پروژه در سه واکنش چندجزئی در شرایط بدون حلال استفاده شده است. واکنش اول، واکنش دومینو آمونیوم استات، دیمدون، ملدروم اسید و مشتقات بنزالدهید می‌باشد که محصولات این واکنش از مشتقات پلی‌هیدروکوئینولین، که بلوکه‌کننده کانال کلسیم است، می‌باشند. واکنش دوم، واکنش تک‌ظرفی ۲-آمینوبنزا‌ایمیدازول، اتیل استواستات و مشتقات بنزالدهید است که محصولات این واکنش مشتقات دی‌هیدروپیریمیدینی دارای خواص آنتی‌ویروسی و آنتی‌باکتریالی می‌باشند. واکنش سوم، واکنش تک‌ظرفی ایزاتوئیک انیدرید، ۲-آمینوبنزوئیتازول و مشتقات بنزالدهید می‌باشد که محصولات این واکنش مشتقات دی‌هیدروکوئینازولین‌ها می‌باشند که دارای خواص دارویی بسیاری مانند خواب‌آور، مسکن، بی‌حس‌کننده، ضد تشنج، ضد سرفه، ضد آلرژی و ضد مالاریا هستند و همچنین برای درمان سرطان ریه، پانکراس و خون به کار می‌روند که کلیه واکنش‌ها در شمای زیر نشان داده شده‌اند.



فهرست عناوین

صفحه

عنوان

بخش اول: نانورآکتورها

۱-۱	مقدمه ای بر نانوفناوری	۱
۲-۱	نانورآکتور	۱
۳-۱	کاتالیزورها و نقش آنها	۳
۴-۱	مواد متخلخل	۵
۱-۴-۱	مواد نانومتخلخل	۶
۲-۴-۱	مواد مزومتخلخل	۶
۳-۴-۱	انواع جامدات مزومتخلخل	۷
۴-۴-۱	اتصال گروه عاملی بر روی جامدات مزومتخلخل سیلیکاتی	۷
۱-۴-۴-۱	پیوند زدن	۷
۲-۴-۴-۱	تراکم هم‌زمان	۹
۵-۴-۱	SBA-15	۱۱
۵-۱	مایعات یونی	۱۱
۱-۵-۱	تعریف	۱۲
۲-۵-۱	تاریخچه	۱۲
۳-۵-۱	سنتز	۱۲
۴-۵-۱	خصوصیات کلی مایعات یونی	۱۳
۵-۵-۱	بررسی نقطه ی ذوب مایعات یونی	۱۴
۶-۵-۱	بررسی ویسکوزیته	۱۵
۷-۵-۱	کاربرد مایعات یونی در واکنش‌های آلی	۱۵
۶-۱	عامل‌دار کردن SBA-15 با مایع یونی	۱۶
۱-۶-۱	کاربرد نانورآکتور SBA-IL در واکنش‌های آلی	۱۷

۱۹	۲-۶-۱ بخش تجربی
۱۹	۱-۲-۶-۱ مشخصات دستگاهها
۱۹	۲-۲-۶-۱ مواد شیمیایی
۲۰	۳-۲-۶-۱ روش کلی سنتز SBA-15 عامل دار شده با مایع یونی
۲۰	۴-۲-۶-۱ بررسی ساختار نانورآکتور SBA-IL
۲۲	۷-۱ نتیجه گیری

بخش دوم: معرفی واکنش های چندجزئی

۲۶	۱-۲ مقدمه
۲۷	۲-۲ تاریخچه
۳۱	۳-۲ کاربرد واکنش های چندجزئی در سنتز ترکیبات دارویی
۳۲	۴-۲ واکنش های چندجزئی در حضور نانوکاتالیزرها
۳۴	۵-۲ نتیجه گیری

بخش سوم: سنتز مشتقات ۵،۲-دی اکسو-اکتا هیدروکوئینولین

۳۷	۱-۳ مقدمه
۳۷	۱-۱-۳ خواص دارویی دی هیدروپیریدین ها
۴۰	۲-۱-۳ روش های سنتز مشتقات ۵،۲-دی اکسو-اکتا هیدروکوئینولین
۴۲	۲-۳ بخش تجربی (روش پژوهش، ابزار، مواد)
۴۲	۱-۲-۳ مشخصات دستگاه ها
۴۲	۲-۲-۳ مواد شیمیایی
۴۳	۳-۲-۳ تهیه مشتقات ۵،۲-دی اکسو-اکتا هیدروکوئینولین
۴۳	۱-۳-۲-۳ بهینه سازی شرایط واکنش
۴۴	۴-۲-۳ روش کلی سنتز مشتقات ۵،۲-دی اکسو-اکتا هیدروکوئینولین
۴۵	۵-۲-۳ نتایج حاصل از سنتز مشتقات ۵،۲-دی اکسو-اکتا هیدروکوئینولین
۴۷	۳-۳ بحث و بررسی

۳-۱-۱ مقایسه کاتالیزگرهای مختلف در سنتز مشتقات ۴-فنیل-۷-دی‌متیل-۵،۲-دی‌اکسو-۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷-۸

۴۷	اکتاهیدروکوئینولین (21g).....
۴۸	۳-۳-۲ بررسی مکانیسم واکنش.....
۵۰	۳-۳-۳ بررسی و تفسیر طیف‌های محصولات.....
۵۵	۳-۳-۴ داده‌های طیفی محصولات.....
۵۷	۳-۴ نتیجه‌گیری.....

بخش چهارم: سنتز مشتقات مشتقات بنزو[۵،۴]-ایمیدازو-[a-۲،۱]-پیریمیدین

۶۲	۴-۱ مقدمه.....
۶۲	۴-۱-۱ خواص دارویی پیریمیدین‌ها.....
۶۳	۴-۱-۲ پیریمیدین‌ها در ترکیبات طبیعی.....
۶۴	۴-۱-۳ خواص دارویی دی‌هیدروپیریمیدین‌ها.....
۶۵	۴-۱-۴ روش‌های سنتزی مشتقات بنزو[۵،۴]-ایمیدازو-[a-۲،۱]-پیریمیدین.....
۶۸	۴-۲ بخش تجربی (روش پژوهش، ابزار، مواد).....
۶۸	۴-۲-۱ مشخصات دستگاه ها.....
۶۸	۴-۲-۲ مواد شیمیایی.....
۶۹	۴-۲-۳ تهیه مشتقات بنزو[۵،۴]-ایمیدازو-[a-۲،۱]-پیریمیدین.....
۶۹	۴-۲-۴ بهینه سازی شرایط واکنش.....
۷۰	۴-۲-۴ روش کلی سنتز مشتقات بنزو[۵،۴]-ایمیدازو-[a-۲،۱]-پیریمیدین.....
۷۱	۴-۲-۵ نتایج حاصل از سنتز مشتقات بنزو[۵،۴]-ایمیدازو-[a-۲،۱]-پیریمیدین.....
۷۳	۴-۳ بحث و بررسی.....
۷۳	۴-۳-۱ مقایسه کاتالیزگرهای مختلف در سنتز ۴-(۴-نیتروفنیل) ۴-دی‌هیدرو- بنزو[۵،۴]-ایمیدازو-[a-۲،۱]-پیریمیدین-۳.....
۷۳	کربوکسیلیک اسید استر (23c).....
۷۴	۴-۳-۲ بررسی مکانیسم واکنش.....
۷۶	۴-۳-۳ تست‌های میکروبی.....
۷۶	۴-۳-۳-۱ تعیین خاصیت ضد میکروبی اسانس‌ها.....
۷۷	۴-۳-۳-۲ بررسی اثر ضد میکروبی مشتقات بنزو[۵،۴]-ایمیدازو-[a-۲،۱]-پیریمیدین.....


۷۸	۴-۳-۴ بررسی و تفسیر طیف‌های محصولات.....
۸۲	۴-۳-۵ داده‌های طیفی محصولات.....
۸۴	۴-۴ نتیجه گیری.....

بخش پنجم: سنتز مشتقات ۳-(۲'-بنزوتیازولیل)-۳،۲-دی‌هیدروکوئینازولین-۴(H۱)-اون

۹۰	۱-۵ مقدمه.....
۹۱	۱-۱-۵ داروهای موجود با ساختار کوئینازولین و دی‌هیدروکوئینازولین.....
۹۳	۱-۵-۲ کوئینازولین‌ها در ترکیبات طبیعی.....
۹۴	۱-۵-۳ روش‌های سنتز مشتقات ۳-(۲'-بنزوتیازولیل)-۳،۲-دی‌هیدروکوئینازولین-۴(H۱)-اون.....
۹۵	۲-۵ بخش تجربی (روش پژوهش، ابزار، مواد).....
۹۵	۱-۲-۵ مشخصات دستگاه ها.....
۹۵	۲-۲-۵ مواد شیمیایی.....
۹۶	۳-۲-۵ تهیه مشتقات ۳،۲-دی‌هیدروکوئینازولین-۴(H۱)اون.....
۹۶	۱-۳-۲-۵ بهینه سازی شرایط واکنش.....
۹۷	۴-۲-۵ روش کلی سنتز مشتقات ۳-(۲'-بنزوتیازولو)-۳،۲-دی‌هیدروکوئینازولین-۴(H۱)-اون.....
۹۸	۵-۲-۵ نتایج حاصل از سنتز مشتقات ۳-(۲'-بنزوتیازولو)-۳،۲-دی‌هیدروکوئینازولین-۴(H۱)-اون.....
۱۰۱	۳-۵ بحث و بررسی.....
	۱-۳-۵ مقایسه کاتالیزگرهای مختلف در سنتز ۳-(۲'-بنزوتیازولو)-۳،۲-دی‌هیدرو-۲-(۲-متوکسی فیل)-کوئینازولین-۴(H۱)-اون.....
۱۰۱	اون.....
۱۰۲	۲-۳-۵ بررسی مکانیسم واکنش.....
۱۰۳	۳-۳-۵ بررسی و تفسیر طیف‌های محصولات.....
۱۱۳	۴-۵ نتیجه گیری.....

بخش اول

نانو راکتورها



۱-۱ مقدمه ای بر نانوفناوری

فناوری نانو محدوده‌ای از فناوری است که شامل ترکیبات، آلیاژها، ابزارها به طور کلی سیستم‌های اتمی و ملکولی در ابعاد نانومتر می‌باشد. به عبارت دیگر نانوفناوری شامل تولید مواد، دستگاه‌ها و سیستم‌ها با کنترل ابعاد در مقیاس ۱-۱۰۰ نانومتر و بهره برداری از خواص و پدیده‌های نوظهوری است که در این مقیاس به وجود می‌آیند. نخستین بار امکان دستکاری ماده در ابعاد نانومتری توسط ریچارد فینمن^۱ در سال ۱۹۵۹ در محافل علمی مطرح شد. سال‌ها بعد زمینه فناوری نانو از سوی اریک درکسلر^۲ و ریچارد اسمالی^۳ مطرح شد.

این فناوری منجر به انقلاب فناوری در هزاره جدید شده و کاربردهای آن، پتانسیل عظیمی برای تاثیر در جهان خواهد داشت. در سال‌های اخیر نانوتکنولوژی اهمیت بسیاری در علوم فیزیک، شیمی، مهندسی، پزشکی پیدا کرده است [۲،۱].

۲-۱ نانورآکتور

رآکتورهای شیمیایی یکی از تجهیزاتی هستند که در مهندسی شیمی برای انجام واکنش‌های شیمیایی طراحی می‌شوند. همان‌طور که در (شماي ۱-۱ a) دیده می‌شود، یک رآکتور شیمیایی مانند ظرف واکنش عظیمی است که یک یا چند ورودی و خروجی دارند و در داخل آن همزن‌های مکانیکی قدرتمندی تعبیه شده است که قادر به مخلوط کردن محلول واکنش هستند تا واکنش با سرعت بیش‌تری پیش رود [۳]. نانورآکتور به نوعی یک رآکتور شیمیایی است که مقیاس آن تا حد نانو کوچک شده است و جنس آن از مولکول‌های شیمیایی مانند ترکیبات سیلیکاتی و پلیمری می‌باشد [۴]. نانورآکتورها نیز مانند رآکتورهای شیمیایی، دارای ورودی و خروجی هستند (شماي ۱-۱ b) اما به جای داشتن همزن، در مخلوط واکنش هم زده می‌شوند که با این کار، جریان سیال واکنش از ورودی‌ها وارد نانورآکتور شده و محصول از خروجی خارج می‌شود. این عمل نانورآکتورها به نوعی مشابه عملکرد سلول‌ها است. دانشمندان هلندی اولین محققانی بودند که توانستند با الهام از طبیعت، یک نانورآکتور تولید کنند که یک واکنش شیمیایی چند


¹ Richard Feynman

² Eric Drexler


³ Richard Smalley

بخش اول: نانورآکتورها

مرحله‌ای تک ظرفی را انجام دهد، هم چنین، آن‌ها از این نانورآکتور برای تشخیص بیماری استفاده کردند (شمای ۱-۲) [۵].




شمای ۱-۱ کلی (a) رآکتور شیمیایی و (b) نانورآکتور [۶]



شمای ۱-۲ اولین نانورآکتور سنتزی [۵]

دانشمندان سوئیدی نیز توانستند نانورآکتوری تولید کنند که قادر به سنتز و آزاد کردن آنتی بیوتیک سفالکسین است (شمای ۱-۳) [۷].



شماي ۳-۱ ساختار نانوراکتوري توليد کننده ي سفالكسين [۷]

نانوراکتورها کاربردهای زیادی در زمینه‌های مختلف مانند تولید سوخت‌های هیدروژنی، کاتالیز کردن واکنش‌های شیمیایی، تولید مواد آرایشی و بهداشتی مانند لوسیون، کرم‌ها، شامپو و دئودورانت‌ها و بهبود فرایندهای صنعت غذایی مانند تولید سس‌ها، پوره و دسر به کار می‌روند [۴].

۳-۱ کاتالیزورها و نقش آنها

کاتالیزورها نقش اساسی در صنایع شیمیایی ایفا می‌کنند. استفاده از کاتالیزورها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و از طرفی آلودگی محیط زیست را به حداقل می‌رساند.

بیش از ۷۰٪ از صنایع شیمیایی مانند پلیمر، دارویی و پتروشیمی از کاتالیزورها استفاده می‌کنند که منجر به پیشرفت‌های عظیمی شده است.

در صنعت بیشتر از کاتالیزورهای ناهمگن^۴ استفاده می‌شود زیرا جداسازی و بازیابی آنها آسان‌تر و کم هزینه‌تر از کاتالیزورهای همگن^۵ است مقایسه کاتالیزورهای همگن و ناهمگن در جدول ۱-۱ آورده شده

است [۸].

⁴ Heterogeneous

⁵ Homogeneous

جدول (۱-۱) مقایسه کاتالیزگرهای همگن و ناهمگن [۸]

ویژگی	کاتالیزگر همگن	کاتالیزگر ناهمگن
مراکز فعال	همه اتم‌ها	فقط اتم‌های سطح
انتخاب‌گری ^۶	زیاد	کم
مکانیسم ^۷	معلوم	نامعلوم
جداسازی کاتالیزگر	سخت و پرهزینه	آسان
کاربرد	محدود	گسترده
هزینه مصرف	بالا	پایین

کاتالیزگرهای ناهمگن مرسوم، محدودیت‌هایی در طبیعت جایگاه‌های فعال و در نتیجه در انجام واکنش دارند. کاتالیزگرهای آلی همگن، باعث کاتالیز شدن تعداد زیادی از انواع واکنش‌هایی می‌شوند که کاتالیزگرهای جامد مرسوم نمی‌توانند آن‌ها را کاتالیز کنند اما این کاتالیزگرها قابل بازیابی نیستند، تعداد زیادی از کاتالیزگرهای آلی شناخته شده هستند که تثبیت آن‌ها روی بسترهای جامد، کاتالیزگرهای هیبریدی آلی-معدنی^۸ را می‌سازند. این کاتالیزگرها قابلیت‌های بسیاری برای انجام واکنش‌ها دارند، زیرا جایگاه فعال کاتالیزگر را ترکیبات آلی تشکیل می‌دهند و بستر جامد^۹ باعث بازیافت شدن کاتالیزگر می‌شود.

این هیبریدها با روش‌های مختلفی سنتز می‌شوند:

۱. جذب سطحی^{۱۰} گونه آلی روی حفرات بستر
 ۲. حبس کردن^{۱۱} ترکیب آلی در حفره‌های بستر
 ۳. اتصال گروه عاملی مورد نظر بر روی بستر با تشکیل پیوند کووالانسی^{۱۲}
- ۱-۳. پیوند زدن^{۱۳}

⁶ Selectivity

⁷ Mechanism

⁸ Organic-Inorganic Hybrid Catalysts

⁹ Solid support

¹⁰ Adsorption

¹¹ Construction

¹² Covalent bond formation

۳-۲. تراکم هم‌زمان^{۱۴}

۴. سنتز مستقیم برای تشکیل ماده کامپوزیت^{۱۵} نهایی

انواع جامدهایی که برای این مقصود استفاده می‌شوند، می‌توانند آلی (پلیمرها^{۱۶}) یا معدنی (سیلیکا^{۱۷} و آلومینیوم^{۱۸}) باشند [۹].

۱-۴ مواد متخلخل^{۱۹}

از جمله جامدهایی که کاربرد بسیار گسترده در سنتز هیبریدهای آلی-معدنی دارند مواد متخلخل هستند. مواد متخلخل جامدهایی هستند که ساختارشان دارای حفره و منفذ می‌باشند. میزان تخلخل^{۲۰} یک ماده، از تقسیم حجم حفرات به حجم کلی ماده به دست می‌آید. موادی را می‌توان متخلخل نامید که تخلخل آن بین ۰/۹۵-۰/۲ باشد. حفرات موجود در مواد متخلخل به دو نوع حفرات باز و حفرات بسته تقسیم می‌شوند.

مواد متخلخل براساس اندازه حفره به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

- ۱) مواد میکرومتخلخل^{۲۱}: اندازه منافذ در این مواد از ۲ nm کوچک‌تر است.
- ۲) مواد مزومتخلخل^{۲۲}: اندازه منافذ در این مواد بین ۲-۵۰ nm می‌باشد.
- ۳) مواد ماکرومتخلخل^{۲۳}: اندازه منافذ در این مواد بزرگ‌تر از ۵۰ nm می‌باشد.

¹³ Grafting

¹⁴ Co-condensation

¹⁵ Composite

¹⁶ Polymers

¹⁷ Silica

¹⁸ Alumina

¹⁹ Porous materials

²⁰ Porosity

²¹ Microporous materials

²² Mesoporous materials

²³ Macroporous materials

۱-۴-۱ مواد نانومتخلخل^{۲۴}

به دلیل ویژگی‌های خاص مواد نانومتخلخل مانند سطح تماس بالا و نفوذپذیری در برابر سیالات، این مواد کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده‌اند که با تغییر اندازه حفرات می‌توان عملکردهای متفاوتی در زمینه‌های مختلف از آن‌ها انتظار داشت.

کاتالیزگرهای موثر، باید کارایی و انتخاب‌گری بالایی داشته باشند. این دو ویژگی با طراحی ساختارهای نانو و توزیع جایگاه‌های فعال در این مواد به دست خواهند آمد. مواد نانومتخلخل با مساحت سطح بزرگ و قابل دسترس، برای این منظور ایده‌آل هستند [۱۰].

۱-۴-۲ مواد مزومتخلخل

به دلیل کوچک بودن منافذ مواد میکرومتخلخل، محدودیت‌های بسیاری در استفاده از این مواد در مواجهه با مولکول‌های بزرگ و واکنش‌های حجیم به وجود آمده است. لذا تلاش‌های زیادی برای سنتز موادی با ویژگی‌های مشابه، ولی با اندازه منافذ بزرگ‌تر صورت گرفته است. ترکیبات آمورف^{۲۵} مختلفی با حفرات در اندازه مزو، مثل سیلیکا و خاک‌های رسی وجود دارند که به عنوان کاتالیست و جاذب از آن‌ها استفاده می‌شود، اما به دلیل پایداری حرارتی پایین و توزیع اندازه حفرات آن‌ها، دانشمندان به دنبال ترکیبات مزومتخلخل با حفرات منظم بودند. در سال ۱۹۹۲ شرکت نفتی موبیل^{۲۶}، دسته جدیدی از سیلیکاهای مزومتخلخل منظم^{۲۷} M41S با قطر حفره ۱۰-۲ nm، را تولید کردند که آغازگر دوره جدیدی در صنعت شد. نماینده‌های معروف این دسته شامل جامدات سیلیکای MCM-41 (آرایش هگزاگونال^{۲۸})، MCM-48 (آرایش مکعبی^{۲۹}) و MCM-50 (ساختار لایه‌ای^{۳۰}) هستند [۱۱].

²⁴ Nanoporous materials

²⁵ Amorphous


²⁶ Mobile Oil Company

²⁷ Ordered Mesoporous Silica

²⁸ Hexagonal

²⁹ Cubic

³⁰ Layer



شمای ۱-۴ ساختار مزومتخلخل‌های M41S (a) MCM-41 (b) MCM-48 (c) MCM-50 [۱۱]

بعد از کشف جامدات گروه M41S و عامل‌دار کردن آن‌ها، دانشمندان بسیاری در حوزه‌های مختلف تحقیقاتی متوجه مزومتخلخل‌های منتظم شدند. در حوزه‌های مختلفی مثل کاتالیزورها، بیوسنسورها، جداسازی و سیستم‌های دارورسانی از این مواد بسیار استقبال شد و این استقبال به دلیل خواص منحصر به فرد آن‌ها مثل مساحت سطح بالا، حجم حفره بالا، اندازه یکسان حفره‌ها، پخش منظم حفرات، توانایی گرمایی و شیمیایی بالای آن‌ها می‌باشد [۱۲].

۱-۴-۳ انواع جامدات مزومتخلخل

جامدات مزومتخلخل^{۳۱} بر اساس جنس دیواره به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
 الف) مزومتخلخل سیلیکاتی: مثال‌هایی از این دسته جامدات شامل M41S، SBA-n، FSM-n و MSU-n می‌باشند.
 ب) مزومتخلخل غیر سیلیکاتی: ساختارهای اکسیدی، ساختارهای کربنی، فلزات، ساختارهای نیتریدی جزء این دسته می‌باشند [۱۰].


۱-۴-۴ اتصال گروه عاملی بر روی جامدات مزومتخلخل سیلیکاتی

دو روش عمده برای اتصال گروه‌های عاملی آلی بر روی سطح جامدات مزومتخلخل وجود دارد که شامل پیوند زدن و تراکم هم‌زمان می‌باشد.

۱-۴-۴-۱ پیوند زدن


³¹ Mesoporous

پیوند زدن باعث اصلاح سطوح داخلی سیلیکای مزومتخلخل با گروه‌های آلی می‌شود. سیلیکاهای مزومتخلخل دارای گروه‌های سیلانول در سطح هستند که این گروه‌ها مکان‌های مناسبی برای عامل‌دار شدن با گروه‌های آلی هستند. روش‌های متعددی برای افزودن گروه آلی به سطوح سیلیکا با ایجاد پیوند کووالانسی وجود دارد. یکی از آن‌ها کلر کردن سطح سیلیکا و سپس واکنش ترکیب کلر با واکنشگر گرینیارد^{۳۲} است که پیوند کربن-سیلیس را ایجاد می‌کند، تشکیل پیوند کربن-سیلیس بین بخش آلی و سطح به دلیل استحکام بالای این پیوند مطلوب است [۹، ۱۱].



شمای ۵-۱ سنتز سیلیکاهای مزومتخلخل عامل‌دار شده با استفاده از واکنشگر گرینیارد

روش‌های دیگر برای عامل‌دار کردن سطح سیلیکای مزومتخلخل، واکنش ارگانوسیلان‌های^{۳۳} از نوع $(R'O_3)SiR$ یا کلروسیلان‌ها $ClSiR_3$ و یا سیلان‌ها $HN(SiR_3)_3$ با گروه‌های سیلانول آزاد روی سطح منافذ است. در این روش با گروه‌های R مختلف، عامل‌های متفاوتی را می‌توان روی مزومتخلخل‌ها متصل کرد (شمای ۶-۱ و شمای ۷-۱) [۱۳].



شمای ۶-۱ روش‌های عامل‌دار کردن سطح سیلیکاهای مزومتخلخل با استفاده از ارگانوسیلان‌ها

³² Grignard reagent

³³ Organosilan