

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حفاظت و اصلاح چوب

عنوان:

تدوین برنامه چوب خشک کنی بر پایه تئوری انتشار برای گونه پالونیا

(*Paulownia fortunei*) به ضخامت ۵ سانتی متر

پژوهش و نگارش:

سید محمود میری تاری

استاد راهنما :

دکتر محراب مدهوشی



دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حفاظت و اصلاح چوب

عنوان:

تدوین برنامه چوب خشک کنی بر پایه تئوری انتشار برای گونه پالونیا

(*Paulownia fortunei*) به ضخامت ۵ سانتی متر

پژوهش و نگارش:

سید محمود میری تاری

استاد راهنما:

دکتر محراب مدهوشی

استاد مشاور:

دکتر اصغر امیدوار

تعهد نامه پژوهشی

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مبین بخشی از فعالیت‌های علمی - پژوهشی بوده و همچنین با استفاده از اعتبارات دانشگاه انجام می‌شود، بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش‌آموختگان این دانشگاه نسبت به موارد ذیل متعهد می‌شوند:

۱) قبل از چاپ پایان نامه (رساله) خود، مراتب را قبلاً به صورت کتبی به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اطلاع داده و کسب اجازه نمایند.

۲) در انتشار نتایج پایان نامه (رساله) در قالب مقاله، همایش، اختراع و اکتشافات و سایر موارد ذکر نام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان الزامی است.

۳) انتشار نتایج پایان نامه (رساله) باید با کسب اجازه از استاد راهنما صورت گیرد.

اینجانب سید محمود میری تاری دانشجوی رشته حفاظت و اصلاح چوب مقطع کارشناسی ارشد تعهدات فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده و به آن ملتزم می‌شوم.

سید محمود میری تاری

تقدیم بہ

ہمسرمہربانم بہ پاس تمامی ہمراہی ہائیش

تقدیر و تشکر

خداوند منان را شاکرم که به من توفیق عطا فرمود در راه اعتلای میهن عزیزم گامی هر چند ناچیز بردارم.

از استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر مددپوشی، به پاس راهنمایی‌های بی‌دریغ علمی، سجایای اخلاقی و کمک‌های ارزنده قدر دانی می‌نمایم.

از مشاور محترم جناب آقای دکتر امیدوار که افتخار شاگردی ایشان نصیب بنده گردید به خاطر تمامی تلاش‌هایشان سپاسگزارم.

از عوامل کارگاه - آزمایشگاه و عزیزانی که در گروه صنایع چوب فعالیت می‌کنند و در مراحل مختلف انجام پایان نامه مساعدت نمودند، همچنین از کلیه

دوستانی که بنده را در انجام این تحقیق همراهی نمودند صمیمانه تشکر و قدر دانی می‌نمایم.

چکیده

به منظور تدوین یک برنامه بومی کوره بر پایه تئوری انتشار برای چوب پالونیا (*Paulownia fortunei*) با برش تجاری و با ضخامت اسمی ۵ سانتی‌متر، ۳ پایه به طور تصادفی از جنگل شصت‌کلا در حوالی گرگان قطع و تحت برنامه‌های تدوین شده بر پایه تئوری انتشار، برگرفته از روابط مالمکوئیست در کوره خشک شدند. همچنین برنامه‌هایی بر اساس توصیه موسسه FPL بر روی بارهای مجزا و به منظور مقایسه با نتایج تئوری انتشار برای خشک کردن استفاده شد. رطوبت نهایی در همه بارها $2 \pm 8\%$ درصد در نظر گرفته شد. برای هر روش، سه بار کوره به‌طور مجزا و در مجموع شش بار کوره تدوین و اجرا شد. برنامه‌های تدوین شده بر اساس توصیه موسسه FPL شامل کدهای T_6E_3 ، T_6E_4 و T_7E_4 بودند. در برنامه‌های تدوین شده بر اساس تئوری انتشار، دمای تر در همه آنها یکسان (۵۹ درجه سانتی‌گراد) در نظر گرفته شد و دمای خشک با توجه به کاهش رطوبت به تدریج افزایش یافت. شدت معایب (کمانی، انحنای و تاب) و ترک‌ها (سطحی و انتهایی) در طول اجرای برنامه در همه بارها قبل و بعد از خشک‌شدن اندازه‌گیری شدند. از روش‌های کنترل کیفی و آنالیز آماری جهت تجزیه و تحلیل نتایج و انتخاب مناسب‌ترین برنامه استفاده گردید. نتایج نشان داد در تمامی برنامه‌ها، شدت تغییرات در حدود قابل قبول کمی و کیفی قرار دارند. در میان برنامه‌های تدوین شده بر اساس توصیه FPL کد T_7E_4 به علت وجود درصد رطوبت بالاتر و اعمال برنامه نسبتاً شدیدتر، درصد شدت تغییرات معایب بیشتری را نشان داد که این نتایج مشابه بار اول کوره در برنامه تدوین شده بر اساس تئوری انتشار (Dif_1) می‌باشد. اما در برنامه‌هایی نظیر T_6E_3 با وجود درصد رطوبت بالاتر به علت خشک شدن ملایم‌تر و همچنین در بار سوم تئوری انتشار (Dif_3) با وجود برنامه شدیدتر به علت درصد رطوبت اولیه کمتر شدت تغییرات معایب از سایر برنامه‌ها کمتر بودند. به نظر می‌رسد در گونه‌های با دانسیته پایین نظیر پالونیا در صورت کم بودن رطوبت اولیه، اعمال برنامه شدیدتر بدون نگرانی از وقوع معایب چشمگیر مقدور می‌باشد. ولی در صورت وجود درصد رطوبت بالاتر، اعمال برنامه ملایم‌تر می‌تواند کیفیت بالاتری در پی داشته باشد.

واژگان کلیدی: پالونیا، تئوری انتشار، توصیه FPL، معایب خشک شدن.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	فصل اول: مقدمه و کلیات
۲	۱-۱ مقدمه
۳	۱-۱ انواع جریان سیال در چوب
۴	۲-۱ پدیده انتشار و خشک شدن چوب
۵	۳-۱ تدوین برنامه بر اساس توصیه آزمایشگاه محصولات جنگلی ایالات متحده
۵	۴-۱ مکانیسم تغییر فاز برنامه کوره
۶	۵-۱ مزایای خشک کردن چوب
۷	۶-۱ پارامترهای موثر در خشک کردن چوب
۷	۱-۶-۱ خصوصیات منحصربه فرد گونه چوبی
۷	۲-۶-۱ پارامترهای محیطی
۷	۷-۱ انواع روش های خشک کردن چوب
۷	۱-۷-۱ چوب خشک کنی در هوای آزاد
۸	۲-۷-۱ چوب خشک کنی در کوره
۸	۸-۱ معایب ناشی از خشک کردن چوب
۹	۱-۸-۱ گسیختگی
۱۰	۲-۸-۱ اعوجاج چوب
۱۱	۳-۸-۱ عدم یکنواختی چوب
۱۱	۹-۱ بارگذاری و دسته بندی الوار
۱۲	۱-۹-۱ نمونه کنترل
۱۲	۲-۹-۱ چوبدستک گذاری
۱۲	۱۰-۱ گونه مورد مطالعه
۱۳	۱-۱۰-۱ خواص عمومی
۱۳	۲-۱۰-۱ مصارف
۱۴	۱۱-۱ فرضیه ها
۱۴	۱۲-۱ اهداف
۱۴	۱۳-۱ ضرورت انجام تحقیق
	فصل دوم: سابقه تحقیق
۱۶	۲- سابقه تحقیق
	فصل سوم: مواد و روش ها
۳۱	۱-۳ مشخصات کوره خشک کن

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳۳	۲-۳ تهیه و آماده‌سازی نمونه
۳۶	۳-۳ اندازه‌گیری مشخصات اولیه قبل از خشک شدن
۳۶	۱-۳-۳ تهیه نمونه کنترل
۳۶	۲-۳-۳ اندازه‌گیری رطوبت چوب‌های بار کوره
۳۹	۱-۲-۳-۳ محاسبه وزن خشک نمونه کنترل
۳۹	۲-۲-۳-۳ محاسبه رطوبت جاری نمونه کنترل
۴۰	۳-۲-۳-۳ محاسبه دانسیته پایه
۴۱	۳-۳-۳ توزین نمونه‌های تحت آزمایش
۴۱	۴-۳-۳ بررسی معایب
۴۱	۱-۴-۳-۳ اعوجاج
۴۱	۲-۴-۳-۳ ترک سطحی و انتهایی
۴۱	۵-۳-۳ قرار دادن نمونه کنترل
۴۲	۶-۳-۳ تهیه چوبدستک
۴۲	۴-۳ تدوین برنامه بر اساس توصیه FPL
۴۴	۵-۳ تدوین برنامه بر اساس تئوری انتشار
۴۶	۱-۵-۳ چگونگی حل معادلات
۴۷	۲-۵-۳ تعیین دانسیته
۴۹	۶-۳ پایان اجرای برنامه
۴۹	۱-۶-۳ آزمون نهایی
۴۹	۱-۱-۶-۳ آزمون میانگین رطوبت نهایی
۵۰	۷-۳ آزمون پوسته و مغزی
۵۰	۸-۳ آزمون ارزیابی تنش
۵۱	۹-۳ تحلیل داده‌ها
۵۱	۱-۹-۳ تحلیل نمودارها
۵۲	۲-۹-۳ تحلیل عیوب کمائی و انحنا
۵۲	۳-۹-۳ تحلیل عیب تاب
۵۳	۴-۹-۳ تحلیل عیب ترک سطحی و انتهایی
۵۳	۱۰-۳ مقدار کل معایب
فصل چهارم: نتایج	
۵۴	۱-۴ تغییرات رطوبت جاری نمونه‌های کنترل

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۶۰	۲-۴ منحنی تغییرات دما.....
۶۴	۳-۴ بررسی نرخ خشک شدن تخته‌ها در هر مرحله.....
۶۸	۴-۴ نتایج حاصل از تحلیل معایب.....
۶۸	۱-۴-۴ بررسی عیب کمافی.....
۷۴	۲-۴-۴ بررسی عیب انحنای.....
۷۹	۳-۴-۴ بررسی عیب تاب.....
۸۵	۴-۴-۴ آنالیز آماری معایب.....
۸۷	۵-۴-۴ عیب ترک.....
۸۷	۵-۴ نتایج حاصل برای رسم نمودار C (تحلیل کلی معایب).....
۹۲	۶-۴ توزیع رطوبت پوسته و مغزی.....
۹۶	۷-۴ مقادیر برون سختی در هر برنامه.....
	فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۱۰۴	۱-۵ عیب کمافی.....
۱۰۴	۲-۵ عیب انحنای.....
۱۰۵	۳-۵ عیب تاب.....
۱۰۵	۴-۵ تحلیل تعداد معایب.....
۱۰۶	۵-۵ تغییرات برون سختی.....
۱۰۷	۶-۵ تغییرات رطوبت پوسته و مغزی.....
۱۰۷	۷-۵ تحلیل پراکنش رطوبتی.....
۱۰۷	۸-۵ مقایسه زمان اجرای برنامه.....
۱۰۸	۹-۵ تحلیل کلی.....
۱۰۸	۱۰-۵ پیشنهادات.....
	منابع
۱۱۰	منابع.....

فهرست اشکال

صفحه	عنوان
۹	شکل ۱-۱ نمایش انواع اعوجاج در تخته
۳۲	شکل ۱-۳ نمای بیرونی کوره
۳۲	شکل ۲-۳ نمای داخلی کوره
۳۳	شکل ۳-۳ نمایی از تابلوی کوره
۳۴	شکل ۴-۳ قطع پایه‌های پالونیا
۳۴	شکل ۵-۳ حمل گرده‌بینه‌ها به کارخانه چوب‌بری
۳۵	شکل ۶-۳ برش گرده‌بینه با اره نواری افقی
۳۵	شکل ۷-۳ تبدیل نمونه‌ها به ابعاد نواری
۳۶	شکل ۸-۳ نحوه تهیه نمونه‌های کنترل و آزمون‌های تعیین رطوبت
۳۸	شکل ۹-۳ تهیه دیسک از گرده‌بینه
۴۰	شکل ۱۰-۳ وزن کردن نمونه کنترل برای محاسبه رطوبت جاری
۴۲	شکل ۱۱-۳ نحوه قرار گرفتن چوبدستک در هر ردیف از چوبها
۵۰	شکل ۱۲-۳ نمونه‌های آزمون پوسته و مغزی
۵۱	شکل ۱۳-۳ نمونه‌های تعیین برون سختی
۵۷	شکل ۱-۴ تغییرات رطوبت طی زمان در برنامه T_6E_3
۵۷	شکل ۲-۴ تغییرات رطوبت طی زمان در برنامه T_6E_4
۵۸	شکل ۳-۴ تغییرات رطوبت طی زمان در برنامه T_7E_4
۵۸	شکل ۴-۴ تغییرات رطوبت طی زمان در برنامه Dif_1
۵۹	شکل ۵-۴ تغییرات رطوبت طی زمان در برنامه Dif_2

فهرست اشکال

صفحه	عنوان
۵۹	شکل ۴-۶ تغییرات رطوبت طی زمان در برنامه Dif ₃
۶۱	شکل ۴-۷ تغییرات دمای کوره بر حسب زمان در برنامه T ₆ E ₃
۶۱	شکل ۴-۸ تغییرات دمای کوره بر حسب زمان در برنامه T ₆ E ₄
۶۲	شکل ۴-۹ تغییرات دمای کوره بر حسب زمان در برنامه T ₇ E ₄
۶۲	شکل ۴-۱۰ تغییرات دمای کوره بر حسب زمان در برنامه Dif ₁
۶۳	شکل ۴-۱۱ تغییرات دمای کوره بر حسب زمان در برنامه Dif ₂
۶۳	شکل ۴-۱۲ تغییرات دمای کوره بر حسب زمان در برنامه Dif ₃
۶۵	شکل ۴-۱۳ نرخ خشک شدن در برنامه T ₆ E ₃
۶۵	شکل ۴-۱۴ نرخ خشک شدن در برنامه T ₆ E ₄
۶۶	شکل ۴-۱۵ نرخ خشک شدن در برنامه T ₇ E ₄
۶۶	شکل ۴-۱۶ نرخ خشک شدن در برنامه Dif ₁
۶۷	شکل ۴-۱۷ نرخ خشک شدن در برنامه Dif ₂
۶۷	شکل ۴-۱۸ نرخ خشک شدن در برنامه Dif ₃
۷۱	شکل ۴-۱۹ میانگین شدت تغییرات عیب کمانی در برنامه T ₆ E ₃
۷۱	شکل ۴-۲۰ میانگین شدت تغییرات عیب کمانی در برنامه T ₆ E ₄
۷۲	شکل ۴-۲۱ میانگین شدت تغییرات عیب کمانی در برنامه T ₇ E ₄
۷۲	شکل ۴-۲۲ میانگین شدت تغییرات عیب کمانی در برنامه Dif ₁
۷۳	شکل ۴-۲۳ میانگین شدت تغییرات عیب کمانی در برنامه Dif ₂
۷۳	شکل ۴-۲۴ میانگین شدت تغییرات عیب کمانی در برنامه Dif ₃

فهرست اشکال

صفحه	عنوان
۷۶	شکل ۲۵-۴ میانگین شدت تغییرات عیب انحنا در برنامه T_6E_3
۷۷	شکل ۲۶-۴ میانگین شدت تغییرات عیب انحنا در برنامه T_6E_4
۷۷	شکل ۲۷-۴ میانگین شدت تغییرات عیب انحنا در برنامه T_7E_4
۷۸	شکل ۲۸-۴ میانگین شدت تغییرات عیب انحنا در برنامه Dif_1
۷۸	شکل ۲۹-۴ میانگین شدت تغییرات عیب انحنا در برنامه Dif_2
۷۹	شکل ۳۰-۴ میانگین شدت تغییرات عیب انحنا در برنامه Dif_3
۸۲	شکل ۳۱-۴ میانگین شدت تغییرات عیب تاب در برنامه T_6E_3
۸۲	شکل ۳۲-۴ میانگین شدت تغییرات عیب تاب در برنامه T_6E_4
۸۳	شکل ۳۳-۴ میانگین شدت تغییرات عیب تاب در برنامه T_7E_4
۸۳	شکل ۳۴-۴ میانگین شدت تغییرات عیب تاب در برنامه Dif_1
۸۴	شکل ۳۵-۴ میانگین شدت تغییرات عیب تاب در برنامه Dif_2
۸۴	شکل ۳۶-۴ میانگین شدت تغییرات عیب تاب در برنامه Dif_3
۸۶	شکل ۳۷-۴ مقایسه شدت عیب کماتی و سطح معناداری آنها در برنامه‌های مختلف
۸۶	شکل ۳۸-۴ مقایسه شدت عیب انحنا و سطح معناداری آنها در برنامه‌های مختلف
۸۷	شکل ۳۹-۴ مقایسه شدت عیب تاب و سطح معناداری آنها در برنامه‌های مختلف
۸۹	شکل ۴۰-۴ نمودار C برای برنامه T_6E_3
۸۹	شکل ۴۱-۴ نمودار C برای برنامه T_6E_4
۹۰	شکل ۴۲-۴ نمودار C برای برنامه T_7E_4
۹۰	شکل ۴۳-۴ نمودار C برای برنامه Dif_1
۹۱	شکل ۴۴-۴ نمودار C برای برنامه Dif_2

فهرست اشکال

عنوان	صفحه
شکل ۴-۴۵ نمودار C برای برنامه Dif ₃	۹۱
شکل ۴-۴۶ مقایسه آماری عیب کلی ایجاد شده در برنامه‌های مختلف در سطح اطمینان ۹۵ درصد.....	۹۲
شکل ۴-۴۷ نمودار چگونگی توزیع رطوبت در ضخامت تخته در برنامه‌های بر اساس FPL.....	۹۵
شکل ۴-۴۸ نمودار چگونگی توزیع رطوبت در ضخامت تخته در برنامه‌های بر اساس تئوری انتشار.....	۹۵
شکل ۴-۴۹ نمودار مقایسه میزان بروز برون سختی در برنامه‌های مختلف در سطح اطمینان ۹۵ درصد.....	۹۶

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۳-۱ متوسط رطوبت اولیه چوبهای بار کوره در هر یک از مراحل (حسب درصد) در روش FPL.....	۳۸
جدول ۳-۲ متوسط رطوبت اولیه چوبهای بار کوره در هر یک از مراحل (حسب درصد) در تئوری انتشار.....	۳۸
جدول ۳-۳ برنامه T ₆ E ₃ جهت خشک نمودن پالونیا به ضخامت ۵ سانتی متر با رطوبت اولیه ۱۵۵٪.....	۴۳
جدول ۳-۴ برنامه T ₆ E ₄ جهت خشک نمودن پالونیا به ضخامت ۵ سانتی متر با رطوبت اولیه ۱۴۰٪.....	۴۳
جدول ۳-۵ برنامه T ₇ E ₄ جهت خشک نمودن پالونیا به ضخامت ۵ سانتی متر با رطوبت اولیه ۱۲۰٪.....	۴۴
جدول ۶-۳ تدوین برنامه بر اساس تئوری انتشار با میانگین رطوبت اولیه ۱۱۳٪.....	۴۷
جدول ۷-۳ تدوین برنامه بر اساس تئوری انتشار با میانگین رطوبت اولیه ۷۵/۵٪.....	۴۸
جدول ۸-۳ تدوین برنامه بر اساس تئوری انتشار با میانگین رطوبت اولیه ۵۳/۵٪.....	۴۹
جدول ۱-۴ مقدار رطوبت جاری نمونه‌های کنترل در برنامه T ₆ E ₃	۵۴
جدول ۲-۴ مقدار رطوبت جاری نمونه‌های کنترل در برنامه T ₆ E ₄	۵۵
جدول ۳-۴ مقدار رطوبت جاری نمونه‌های کنترل در برنامه T ₇ E ₄	۵۵
جدول ۴-۴ مقدار رطوبت جاری نمونه‌های کنترل در برنامه اول تئوری انتشار (Dif ₁).....	۵۶
جدول ۵-۴ مقدار رطوبت جاری نمونه‌های کنترل در برنامه دوم تئوری انتشار (Dif ₂).....	۵۶
جدول ۶-۴ مقدار رطوبت جاری نمونه‌های کنترل در برنامه سوم تئوری انتشار (Dif ₃).....	۵۶
جدول ۷-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب کمائی در برنامه T ₆ E ₃	۶۸
جدول ۸-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب کمائی در برنامه T ₆ E ₄	۶۹
جدول ۹-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب کمائی در برنامه T ₇ E ₄	۶۹
جدول ۱۰-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب کمائی در برنامه Dif ₁	۶۹
جدول ۱۱-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب کمائی در برنامه Dif ₂	۷۰
جدول ۱۲-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب کمائی در برنامه Dif ₃	۷۰
جدول ۱۳-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب انحنا در برنامه T ₆ E ₃	۷۴
جدول ۱۴-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب انحنا در برنامه T ₆ E ₄	۷۴
جدول ۱۵-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب انحنا در برنامه T ₇ E ₄	۷۵
جدول ۱۶-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب انحنا در برنامه Dif ₁	۷۵
جدول ۱۷-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب انحنا در برنامه Dif ₂	۷۵
جدول ۱۸-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب انحنا در برنامه Dif ₃	۷۶
جدول ۱۹-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب تاب در برنامه T ₆ E ₃	۷۹
جدول ۲۰-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب تاب در برنامه T ₆ E ₄	۸۰
جدول ۲۱-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب تاب در برنامه T ₇ E ₄	۸۰
جدول ۲۲-۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب تاب در برنامه Dif ₁	۸۰

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۴-۲۳ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب تاب در برنامه Dif ₂	۸۱
جدول ۴-۲۴ مقادیر لازم برای رسم نمودار میانگین شدت تغییرات عیب تاب در برنامه Dif ₃	۸۱
جدول ۴-۲۵ آنالیز آماری معایب ایجاد شده و بررسی معناداری آنها در سطح اطمینان ۹۵ درصد.....	۸۵
جدول ۴-۲۶ مقادیر لازم برای رسم نمودار C برای کل معایب ایجاد شده در برنامه‌های بر اساس FPL.....	۸۸
جدول ۴-۲۷ مقادیر لازم برای رسم نمودار C برای کل معایب ایجاد شده در برنامه‌های بر اساس تئوری انتشار.....	۸۸
جدول ۴-۲۸ مقادیر مربوط به تعداد کلی عیوب در برنامه‌های مختلف.....	۹۱
جدول ۴-۲۹ وزن اولیه، وزن خشک و درصد رطوبت پوسته و مغزی نمونه‌ها در برنامه T ₆ E ₃	۹۳
جدول ۴-۳۰ وزن اولیه، وزن خشک و درصد رطوبت پوسته و مغزی نمونه‌ها در برنامه T ₆ E ₄	۹۳
جدول ۴-۳۱ وزن اولیه، وزن خشک و درصد رطوبت پوسته و مغزی نمونه‌ها در برنامه T ₇ E ₄	۹۳
جدول ۴-۳۲ وزن اولیه، وزن خشک و درصد رطوبت پوسته و مغزی نمونه‌ها در برنامه Dif ₁	۹۴
جدول ۴-۳۳ وزن اولیه، وزن خشک و درصد رطوبت پوسته و مغزی نمونه‌ها در برنامه Dif ₂	۹۴
جدول ۴-۳۴ وزن اولیه، وزن خشک و درصد رطوبت پوسته و مغزی نمونه‌ها در برنامه Dif ₃	۹۴
جدول ۴-۳۵ آنالیز آماری مقادیر برون سختی و بررسی معناداری آن در سطح اطمینان ۹۵ درصد.....	۹۶
جدول ۴-۳۶ وزن نمونه‌ها (بر حسب کیلوگرم) قبل و بعد از خشک شدن در برنامه T ₆ E ₃ با میانگین ۱۵۵٪.....	۹۷
جدول ۴-۳۷ وزن نمونه‌ها (بر حسب کیلوگرم) قبل و بعد از خشک شدن در برنامه T ₆ E ₄ با میانگین ۱۴۰٪.....	۹۸
جدول ۴-۳۸ وزن نمونه‌ها (بر حسب کیلوگرم) قبل و بعد از خشک شدن در برنامه T ₇ E ₄ با میانگین ۱۲۰٪.....	۹۹
جدول ۴-۳۹ وزن نمونه‌ها (بر حسب کیلوگرم) قبل و بعد از خشک شدن در برنامه Dif ₁ با میانگین ۱۱۳٪.....	۱۰۰
جدول ۴-۴۰ وزن نمونه‌ها (بر حسب کیلوگرم) قبل و بعد از خشک شدن در برنامه Dif ₂ با میانگین ۷۵/۵٪.....	۱۰۱
جدول ۴-۴۱ وزن نمونه‌ها (بر حسب کیلوگرم) قبل و بعد از خشک شدن در برنامه Dif ₃ با میانگین ۵۳/۵٪.....	۱۰۲
جدول ۴-۴۲ انحراف معیار و میانگین پراکنش رطوبت در برنامه‌های مختلف.....	۱۰۳
جدول ۴-۴۳ پراکنش رطوبتی کلی در ۶ بار کوره.....	۱۰۳

فصل اول

مقدمه و کلیات

۱- مقدمه

صنعت چوب نقش کلیدی در اقتصاد کشورهای مختلف ایفا می‌کند. در برخی از کشورها نظیر کانادا، این صنعت (صرف‌نظر از صنعت خمیر و کاغذ) ۱ درصد از کل انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده است (دینسر^۱، ۱۹۹۸). از سوی دیگر چوب خشک کنی یکی از مهمترین مراحل فرآوری چوب می‌باشد که تاثیر مهمی بر روی کیفیت محصول نهایی داراست (داسیلوا^۲ و همکاران، ۲۰۱۰). از آنجا که چوب خشک کنی از مراحل زمان بر و پرهزینه می‌باشد بنابراین پس از این فرآیند بایستی نتیجه نهایی منجر به درآمدزایی و افزایش ارزش افزوده شود وگرنه بخش قابل توجهی از زمان، انرژی و سرمایه از دست می‌رود (ونگر^۳، ۲۰۰۶). درخت سرپا دارای مقادیر قابل توجهی آب می‌باشد. میزان رطوبت در درخت سرپا ممکن است از ۳۰ درصد تا بالای ۲۵۰ درصد متغیر باشد که بسته به نوع گونه چوبی و خصوصیات رویشی هر گونه متفاوت می‌باشد (باروناس و همکاران^۴، ۲۰۰۱). وجود رطوبت در چوب به هنگام مصرف و کاربرد آن به صورت ماسیو یا فرآورده‌های لایه‌ای، مشکلات عدیده‌ای را می‌تواند به وجود آورد که در بعضی مواقع غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. از این رو خروج آب از چوب قبل از تولید فرآورده‌ها و مصرف نهایی آنها یک ضرورت می‌باشد. پس از گذشت نزدیک به یک قرن، هنوز تحقیقات گسترده‌ای در جهت یافتن روشهای بهینه خشک کردن چوب در کوره صورت می‌گیرد و این خود نشانه اهمیت این موضوع می‌باشد. نگاهی به تاریخچه صنعت خشک کردن چوب مویید این مطلب است که تحولات شگرفی در این صنعت رخ داده است به طوری که از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین روش خشک کردن که چوب خشک کنی در هوای آزاد می‌باشد تا روشهای پیشرفته‌ای نظیر میکروویو، رادیوفرکانس، خشک کردن تحت خلاء و کوره‌های خورشیدی را شامل می‌شود. با پیشرفت تکنولوژی امروزه از مدل‌های ریاضی و شبیه‌سازی رایانه‌ای نیز جهت پیش‌بینی فرایند خشک شدن چوب استفاده می‌نمایند.

چوب در هوای آزاد می‌تواند به صورت طبیعی خشک شود اما رطوبت نهایی قابل دستیابی در این شرایط، در اکثر مواقع بیشتر از رطوبت محیطی است که چوب به هنگام مصرف توسط آن احاطه می‌شود به همین جهت چوب را باید در کوره‌هایی مخصوص، به‌طور مصنوعی و تا رطوبتی که

1-Dincer

2- Dasilva

3-Wenger

4-Baronas

مطلوب ساخت مصنوع موردنظر است، خشک نمود. به علت پیچیدگی و ماهیت متفاوت گونه‌های مختلف در فرآیند خشک شدن چوب و نیز عوامل متعددی که در این امر دخالت دارند، تا کنون هیچ استاندارد معینی جهت تدوین برنامه کوره ارائه نشده است، اما در اکثر قریب به اتفاق آنها، توصیه‌های آزمایشگاه فرآورده‌های جنگلی ایالات متحده آمریکا در این باره مورد توجه قرار می‌گیرد (مدهوشی و ابراهیمی، ۱۳۷۶). مطالعه منابع نشان می‌دهد که جهت تدوین برنامه کوره و پیش‌بینی رفتار چوب هنگام خشک شدن از روش‌های مختلفی می‌توان بهره برد. برخی از تحقیقات بر اساس مطالعات تجربی استوار است (دینسر، ۱۹۹۸. جیان فنگ و همکاران^۱، ۲۰۰۷). برخی دیگر از مدل‌های ریاضی و شبیه سازی رایانه‌ای بهره می‌برند (باروناس و همکاران، ۲۰۰۱. داسیلوا و همکاران^۲، ۲۰۱۰. آیتکین و همکاران^۳، ۲۰۰۹). برخی از محققان از قوانین داری (پن هیرو و همکاران^۳، ۱۹۹۸) و عده‌ای نیز از تئوری انتشار جهت تدوین برنامه و پیش‌بینی فرایند خشک شدن چوب استفاده نمودند (مالمکوئیست^۴، ۱۹۹۱. لیو و سیمپسون^۵، ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹. دینسر، ۱۹۹۸. باروناس و همکاران، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱. لیو و همکاران، ۲۰۰۱. کولاسیرس و ووهد^۶، ۲۰۰۵. ریچاردز و همکاران^۷، ۲۰۰۵. اولک و ورس^۸، ۲۰۰۷). به‌طور کلی خشک کردن چوب شامل خروج رطوبت و انتقال آن از مغز به سطح چوب می‌باشد که این انتقال در شرایط کنترل شده‌ای صورت می‌پذیرد. به عبارتی دیگر خشک شدن چوب شامل حرکت مولکولهای آب در هر یک از حالت‌های مایع یا بخار از میان یک ساختار بیولوژیک پیچیده با تغییراتی در فاز از قبیل بخار شدن یا مایع شدن می‌باشد (کی^۹ و همکاران، ۲۰۰۰).

۱-۱ انواع جریان سیال در چوب

انتقال سیال در چوب به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود. بخش اول جریان توده‌ای سیال در فضاهای خالی مرتبط چوب در اثر گرادیان فشار موئین یا استاتیک می‌باشد. به این جریان گاه جابجایی جزئی نیز گفته می‌شود، چون آن‌را می‌توان به گرادیان جابجایی غلظت مرتبط دانست. بخش دوم انتشار است

- 1- Jian-feng
- 2- Aytekin
- 3- Pinheiro
- 4- Malmaquist
- 5- Liu and Simpson
- 6- Kulasiris and Woohead
- 7- Richardez
- 8- Olek and Weres
- 9- Keey

که بر دو نوع می‌باشد: انتشار گازی که عبارت‌است از حرکت بخار آب از طریق هوای داخل حفرات سلول‌ها و انتشار آب آغشتگی که در داخل جدار سلول چوب صورت می‌گیرد. در یک نگاه کلی انواع جریان‌ها در چوب را به صورت زیر می‌توان دسته‌بندی نمود:

۱- جریان ویسکوز یا آرام^۱ - ۲- جریان آشفته^۲ - ۳- جریان غیرخطی^۳ ناشی از کاهش انرژی جنبشی در در هنگام ورود به یک موئین کوچک و کوتاه - ۴- جریان لغزشی مولکولی که گاهی اوقات به نام انتشار نادسن^۴ خوانده می‌شود (ابراهیمی و ایزدیار، ۱۳۷۰).

۲-۱ پدیده انتشار و خشک شدن چوب

طبق قانون فیک^۵ سیال از جایی که غلظت بیشتری دارد به جایی که غلظت کمتری دارد انتشار پیدا می‌کند، بدون آنکه نیاز به گرادیان فشار استاتیکی باشد (سیو^۶، ۱۹۷۱). در رابطه با خشک شدن چوب فرض بر این است که جابجایی رطوبت در چوب خاصیتی انتشاری دارد و رطوبت از منطقه‌ای که غلظت بالایی دارد به نقاطی که غلظت پایینی دارند، تمایل به انتشار دارد. در بسیاری از مطالعات، دانشمندان علم چوب توجه اصلی خود را در مورد پدیده انتشار و نقشی که در خشک کردن چوب دارد، معطوف ساختند (داسیلوا و همکاران، ۲۰۱۰). در یک بار خشک کردن چوب تحت این روش، فرض شده است که مقدار رطوبت تعادل سطح، به دما و نسبت رطوبت هوای احاطه شده مربوط می‌باشد و به خاطر تفاوت مقدار رطوبت بین سطح و داخل چوب، انتشار اتفاق می‌افتد (برامهال^۷، ۱۹۹۵). میزان خشک شدن در چوب می‌تواند توسط دو فاکتور بیان شود:

- ۱- ضریب انتشار، به عنوان یک دلیل از نیروی درونی برای خروج رطوبت
- ۲- ضریب پخش (نشر) سطح، به عنوان یک دلیل از نیروی بیرونی برای خروج رطوبت (چن و همکاران^۸، ۱۹۹۵).

1-Viscous or Laminar

2- Turbulent

3-Nonlinear

4-Knudsen

5- Fick's law

6- Sue

7- Bramhall

8- Chen