

Handwritten Arabic calligraphy in a highly stylized, cursive script. The text is written in black ink on a white background. The characters are interconnected and feature long, sweeping flourishes that extend downwards and to the right. The overall appearance is that of a signature or a decorative heading.

قائمة



دانشگاه شهید باهنر کرمان  
دانشکده فنی  
بخش مهندسی عمران

---

بررسی شکل پذیری اتصالات تیر- ستون با بتن خود تراکم  
مقاومت بالا

---

استاد راهنما:

دکتر علی اکبر مقصودی

مؤلف:

مسعود محمدی ینگچه

معاونت ارتباطات و امور بین الملل  
دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۳۸۷ / ۲ / ۲۱

شهریور ۱۳۸۶

ب

۹۴۷۷۴



دانشگاه شهید باهنر کرمان

این پایان نامه

بعنوان یکی از شرایط احراز درجه کارشناسی ارشد

به

بخش مهندسی عمران

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

تسلیم شده است و هیچگونه مدرکی بعنوان فراغت از تحصیل دوره مربوطه شناخته نمیشود.


دانشجو: مسعود محمدی ینگچه

استاد راهنما: دکتر علی اکبر مقصودی

داور ۱: دکتر رضا رهگذر

داور ۲: دکتر جواد سلاجقه

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی یا نماینده دانشکده: دکتر غلام عباس بارانی



حق چاپ محفوظ و مخصوص به دانشگاه شهید باهنر کرمان است.

تقدیم به

مرحوم پدرم و مادر بزرگوارم

و

خواهرها و برادرهای عزیزم

## تشکر و قدردانی

قبل از هرچیز باید از زحمت های جبران ناپذیر مرحوم پدرم و مادر بزرگوارم که هرچه دارم از آنهاست تقدیر و تشکر نمایم. لازم می دانم از زحمات و تلاشهای استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علی اکبر مقصودی قدردانی نمایم که با تلاش و دلسوزی راه درست زندگی و پژوهش را به من نشان دادند. همچنین از ایشان بابت پرداخت کلیه هزینه های ارزی و ریالی تشکر می گردد. از جناب آقای دکتر رضا رهگذر و جناب آقای دکتر جواد سلاجقه که زحمت تصحیح و داوری پایان نامه اینجانب را تقبل فرمودند قدردانی می نمایم. همچنین از آقایان مهندس سید حمید هاشمی، مهندس حسن زاهدی فر، محمد حسنی و یدالله قطب الدینی و از تمامی دوستانی که مرا در تهیه و چاپ این پایان نامه یاری کردند نیز کمال تشکر و قدردانی را دارم.

## چکیده

بتن خود متراکم (Self Compacting Concrete, SCC) نوع جدیدی از بتن است که نیاز به ویبره کردن نداشته و تحت وزن خود متراکم می گردد و در ابتدا در ژاپن توسط Okamura در سال ۱۹۸۰ ابداع شد. اگر چه پژوهش در مورد بتن خود متراکم مقاومت بالا اخیرا آغاز شده، پس بررسی آزمایشگاهی و تئوری رفتار خمشی سازه های بتن مسلح با بتن خود متراکم مقاومت بالا ضروری است. با افزایش مقاومت بتن احتمال ترد شکنی آن هم افزایش می یابد، بنابراین دانش درباره شکل پذیری اتصال ها در ناحیه های زلزله خیز ضروری است. پژوهش گزارش شده در اینجا، برای به دست آوردن درک بهتری از رفتار کامل بار-خیز و لنگر-انحنای اعضای خمشی با بتن خود متراکم مقاومت بالا که تا مرحله گسیختگی بارگذاری شده اند، می باشد.

در این مطالعه، چند طرح اختلاط بتن خود متراکم مقاومت بالا توسط استاد راهنما در اختیار گذاشته شد و در فاز خمیری و سخت شده آزمایش های V-Funnel, L-Box, Slump Flow و مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونه ها تعیین گردید. سپس مناسب ترین طرح اختلاطی که دارای مقاومت بالای مناسبی داشت برای استفاده در اتصالات به کار برده شد.

سه عدد اتصال دارای بتن خود متراکم مقاومت بالا (Self Compacting High Strength Concrete, SCHSC) با درصد های مختلف  $\rho$  و  $\rho'$  ساخته و تحت بار فزاینده قرار گرفت. در حین آزمایش، کرنش بتن و آرماتورهای کششی و فشاری و خیز در نقاط مختلف تا زمان گسیختگی اندازه گیری شد. بر اساس نتایج آزمایشگاهی (سه عدد اتصال به همراه یک عدد اتصال که قبلا توسط استاد راهنما آزمایش شده بود و از داده های تئوری و تجربی آن در این پایان نامه استفاده شد) چهار اتصال به دست آمده، دیاگرام های بار-خیز و لنگر انحنای رسم و شکل پذیری اعضا محاسبه شد.

همچنین دو حالت بهره برداری و نهایی اعضای بتنی دارای SCHSC مورد تحقیق قرار گرفته و نتایج حائز اهمیت زیر بدست آمده است: (i) مقادیر کرنش نهایی قرائت شده در تار بحرانی (در هنگام شکست) بتن، دارای مقادیری بیش از ۰/۰۳ است، این مقدار برای بتن های با مقاومت بالا حاکی از اعتماد بیشتر به شکل پذیر بودن آنها می باشد. (ii) از دیگر نتایج به دست آمده می توان به ترک خوردگی اتصال ها، که در باری، کمی کمتر از مقادیر حاصل از روابط ارائه شده در آیین نامه ACI و CSA اشاره کرد. (iii) در حالیکه لنگرهای نهایی آزمایشگاهی مقطع، دارای مقادیری کمی بیش از لنگرهای نهایی محاسباتی بر اساس آیین نامه ها می باشد. (iv) در بار نهایی، کرنش فولاد وارد محدوده سختی کرنشی (Strain-Hardening) شده است، که مجددا چنین نتیجه ای اعتماد بیشتر به شکل پذیر بودن این نوع بتن های با مقاومت بالا در سازه ها را نشان می دهد.

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل اول: مقدمه
۲	مقدمه
۵	فصل دوم: تکنولوژی بتن خود متراکم
۷	۱-۲ تاریخچه
۱۱	۲-۲ ویژگیهای بتن خود تراکم تازه
۱۱	۱-۲-۲ توانایی پرکنندگی
۱۳	۲-۲-۲ مقاومت در برابر جدایش
۱۵	۳-۲-۲ توانایی عبورکنندگی
۱۷	فصل سوم: ویژگیهای مکانیکی بتن با مقاومت بالا
۱۸	۱-۳ تاریخچه
۱۹	۲-۳ خواص و ویژگیهای بتن با مقاومت بالا
۱۹	۱-۲-۳ دیاگرام تنش- کرنش بتن با مقاومت بالا
۲۲	۲-۲-۳ مدول الاستیسیته و نسبت بواسون بتن با مقاومت بالا
۲۲	۳-۲-۳ مقاومت کششی بتن با مقاومت بالا
۲۳	۴-۲-۳ دوام بتن با مقاومت بالا
۲۳	۵-۲-۳ اعضای خمشی دارای بتن با مقاومت بالا
۲۴	۶-۲-۳ حداکثر و حداقل نسبت فولاد کششی در اعضای خمشی بتن با مقاومت بالا
۲۶	۷-۲-۳ مقاومت برشی اعضای خمشی بتن با مقاومت بالا
۲۷	۸-۲-۳ پارامترهای بلوک تنش فشاری مقاطع خمشی بتن با مقاومت بالا
۲۷	۹-۲-۳ معادلات ارائه شده برای مدول الاستیسیته بتن با مقاومت بالا
۲۹	فصل چهارم: شکل پذیری و عوامل مؤثر بر آن
۳۰	۱-۴ مقدمه

۳۱	۲-۴ اهمیت شکل پذیری
۳۲	۳-۴ روشهای تعریف شکل پذیری
۳۴	۴-۴ شکل پذیری در مقابل تراز تسلیم
۳۵	۵-۴ شکل پذیری تیرهای بتن مسلح
۳۵	۱-۵-۴ محاسبه نسبت شکل پذیری مقاطع تیرها
۳۷	۲-۵-۴ متغیرهای مؤثر در شکل پذیری سطح مقطع تیرها
۴۰	۳-۵-۴ تعریف نسبت شکل پذیری در تیر
۴۱	۴-۵-۴ متغیرهای مؤثر در شکل پذیری تیرها
۴۲	۶-۴ شکل پذیری اتصالات تیر-ستون
۴۴	۷-۴ تحقیقات انجام شده در مورد شکل پذیری بتن های معمولی
۴۹	<b>فصل پنجم: اتصال تیر - ستون</b>
۵۰	۱-۵ مقدمه
۵۱	۲-۵ طراحی اتصال
۵۲	۳-۵ تغییر شکل برشی اتصال
۵۵	۴-۵ مدل جز فشاری و تنگ برای رفتار اتصال
۵۸	۵-۵ ضوابط گسیختگی اتصالهای تیر-ستون داخلی
۵۸	۶-۵ طبقه بندی اتصالات تیر به ستون
۵۸	۱-۶-۵ تعریف اتصال
۵۹	۲-۶-۵ دسته بندی اتصالات تیر-ستون سازه ای
۶۰	۷-۵ ملاحظات طراحی
۶۰	۱-۷-۵ مقاطع بحرانی در اتصال
۶۰	۲-۷-۵ بارها و نیروهای منتجه در اتصال
۶۲	۳-۷-۵ نیروها
۶۴	۴-۷-۵ قابلیت بهره برداری
۶۴	۵-۷-۵ ملاحظات مقاومت



۶۴	۸-۵ ضوابط مربوط به مقاومت اسمی
۶۴	۱-۸-۵ فشار
۶۵	۲-۸-۵ آرماتور عرضی
۶۶	۱-۲-۸-۵ اتصالات نوع ۱
۶۷	۲-۲-۸-۵ اتصال نوع ۲
۷۰	۳-۸-۵ برش برای اتصالات نوع ۱ و نوع ۲
۷۳	۴-۸-۵ خمش
۷۴	۵-۸-۵ مهار آرماتور
۷۵	۱-۵-۸-۵ مقاطع بحرانی برای مهار آرماتور تیر
۷۶	۲-۵-۸-۵ قطع میلگردهای قلاب دار در اتصال
۷۷	۳-۵-۸-۵ قطع میلگردهای مستقیم در اتصالات نوع یک
۷۸	۴-۵-۸-۵ میلگردهای تیر و ستون که از داخل اتصال می گذرند
۷۹	۹-۵ اتصالات تیر عریض
۸۰	۱۰-۵ اتصال با خروج از مرکزیت
۸۱	۱۱-۵ اتصال های تیر-ستون پهن
۸۲	نمادها
۸۴	<b>فصل ششم: برنامه آزمایشات</b>
۸۵	مقدمه
۸۵	۱-۶ آزمایشات فاز خمیری یا بتن تازه
۸۶	۱-۱-۶ آزمایش جریان اسلامپ (Slump flow test)
۸۶	۲-۱-۶ آزمایش جعبه L (L-box test)
۸۸	۳-۱-۶ آزمایش قیف V (V-funnel test)
۸۹	۴-۱-۶ آزمایش J-Ring :
۹۰	۲-۶ پارامترهای مورد مطالعه و دلیل انتخاب آن
۹۰	۳-۶ مصالح مورد استفاده

صفحه	عنوان
۹۰	۱-۳-۶ بتن
۹۱	۲-۳-۶ آرماتور مصرفی
۹۲	۴-۶ ساخت قالب برای بتن ریزی نمونه ها
۹۳	۵-۶ ساخت قفسه آرماتور نمونه ها
۹۵	۶-۶ نصب کرنش سنجهای الکتریکی
۹۸	۷-۶ عملیات بتن ریزی، آزمایشهای مربوط به SCC و ساخت نمونه های آزمایشگاهی
۱۰۰	۸-۶ عمل آوری نمونه ها
۱۰۲	۹-۶ مراحل آزمایش بارگذاری نمونه ها
۱۰۲	۱-۹-۶ نصب ابزار لازم
۱۰۳	۲-۹-۶ مراحل بارگذاری نمونه
۱۰۶	<b>فصل هفتم: نتایج آزمایشهای بتن تازه و آزمایشهای نمونه ها و تحلیل های مربوطه</b>
۱۰۷	۱-۷ مقدمه
۱۰۷	۲-۷ نتایج آزمایشات فاز خمیری یا بتن تازه
۱۰۸	۳-۷ اطلاعات مربوط به نحوه بارگذاری، ایجاد ترکها و شکست نمونه ها
۱۱۱	۴-۷ نتایج اطلاعات آزمایشگاهی نمونه ها در خمش
۱۱۸	۵-۷ شکل پذیری اتصالات بتنی دارای SCC
۱۱۸	۱-۵-۷ شکل پذیری جابجایی (μd)
۱۱۹	۲-۵-۷ شکل پذیری انحنای
۱۲۰	۶-۷ کرنش آزمایشگاهی فولاد، بتن و مقادیر عرض ترک
۱۲۰	۱-۶-۷ کرنش فولاد های طولی
۱۲۱	۲-۶-۷ مقادیر عرض ترک آزمایشگاهی
۱۲۲	۳-۶-۷ میزان کرنش آزمایشگاهی بتن فشاری درنمونه های دارای HSSCC
۱۲۵	۷-۷ لنگرها

صفحه

عنوان

۱۲۶

فصل هشتم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱۲۷

۱-۸ نتیجه‌گیری از تحقیقات آزمایشگاهی

۱۲۹

۲-۸ پیشنهاد برای تحقیقات آینده سازه‌های بتن مسلح دارای HSSCC

۱۳۰

مراجع

مقدمه

## مقدمه

در سالهای اخیر بیشترین پیشرفتهای سریع در محدوده تکنولوژی بتن رخ داده است، که منجر به تحولی در ضوابط گوناگون طراحی در بعضی آئین نامه ها شده و با افزایش رقابتهای ساخت در ترکیب استفاده از مصالح جدید و تکنولوژی ساخت، موقعیت بتن را به عنوان یک ماده ساختمانی تثبیت کرده است. با برخورداری از تکنولوژی تجربی و پتانسیل استفاده بیش از حد در صنعت ساختمان، تکنولوژی بتن امروزه به عنوان یک حرفه مطرح می شود. به دنبال آن این روزها، علاقه فراوان برای داشتن علم بهتر در استفاده از تکنولوژی برتر بتن در تحلیل و طراحی مقاطع تشکیل دهنده سازه ها افزایش یافته است.

بتن خود تراکم (Self-Compacting Concrete) پدیده جدیدی در علم مصالح ساختمانی است که کمتر از دو دهه از عمر آن می گذرد. این بتن با ویژگیهای خاص خود، امکانات جدیدی را در اختیار قرار داده که با استفاده از آن می توان بر مشکلاتی که ناشی از عدم تراکم مناسب در سازههای بتنی می باشد از جمله کاهش عمر و دوام سازهها، فائق آمد. چنین بتنی بدون نیاز به هیچ لرزاننده ای تحت اثر وزن خود متراکم شده و از کارایی بالایی برخوردار است. از مزایای استفاده از بتن خود تراکم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- افزایش سرعت اجرای سازههای بتنی

۲- اطمینان از تراکم کافی در مناطق با تراکم بالای آرماتور

۳- کاهش آلودگی صوتی

۴- بالا رفتن کیفیت محصول نهایی

۵- صرفه جویی اقتصادی

ایده بتن خودتراکم اولین بار در ژاپن توسط شخصی به نام Okamura مطرح گردید و امروزه در سراسر دنیا مراکز تحقیقاتی مختلفی در مورد چنین بتنی بشدت در حال پژوهش و تحقیق می باشند. کاربرد بتن با مقاومت بالا (High Strength Concrete) در سازه ها با توجه به خصوصیات و مزایای آن سرعت رو به افزایش است. در اعضا فشاری مزیت عمده استفاده از چنین بتنی باعث کاهش سطح مقطع، خزش بتن، بنحوی که در ستونهای لاغر منجر به کاهش لنگر ثانویه گردیده و همچنین در اعضا خمشی از جمله تیرها و ستونهای تحت خمش باعث افزایش دوام اعضا می گردد. یکی از مسائلی که در طراحی مقاطع خمشی بتن مسلح بویژه بتنهایی با مقاومت بالا

بخاطر خصوصیات ترد بودن آنها مطرح است، لزوم شکل پذیر بودن چنین مقاطعی خصوصاً در مناطق زلزله خیز است.

از طرف دیگر در مناطق زلزله خیز طرح اغلب سازه ها با تکیه بر رفتار الاستیک آنها در زلزله شدید، توجیه اقتصادی ندارد، زیرا در اینصورت مقاطع حاصله بسیار بزرگ خواهند شد. به همین دلیل فلسفه طراحی سازه‌ها در برابر زلزله در حال حاضر، بر مبنای جذب انرژی در تغییر شکل‌های غیر الاستیک حین زلزله های شدید مطرح می‌باشد. عملکرد سازه در این شرایط به مقدار شکل پذیری اعضا در مقاطع بحرانی بستگی دارد. بدین منظور سازه در مقاطع بحرانی باید دارای قابلیت دوران پلاستیک باشد.

بر این اساس آیین نامه ها ضوابط خاصی را برای طرح اعضا در برابر نیروهایی از قبیل زلزله بیان می‌دارند که باعث ایجاد یک شکل پذیری ایده آل در المانهای تشکیل دهنده سازه و در نتیجه شکل پذیری کل سازه می‌شوند.

بنابراین دلایل طراحی شکل پذیری سازه ها را می‌توان به شرح ذیل بیان کرد:

۱- اجتناب از شکست ناگهانی عضو-سازه

۲- امکان باز پخش ممان خمشی، نیروی برشی و نیروی محوری در سازه های نامعین استاتیکی

۳- تحمل تغییر مکانهای پلاستیک در هنگام زلزله

۴- با توجه به اینکه پاسخ سازه به بارهای زلزله یا باد بستگی به سختی آن دارد، عمل شکل پذیری غیر ارتجاعی سعی به کاهش نیروهای اینرسی به ساختمان را دارد، در نتیجه باعث اقتصادی شدن طرح سازه می‌شود.

می‌توان شکل پذیری اتصالات را با توجه رفتار انفرادی مقاطع یا رفتار کل اتصال بیان داشت. ساده ترین و رایج ترین روش بیان شکل پذیری یک مقطع بررسی منحنی ممان-انحناء می‌باشد. برای بیان شکل پذیری کل نمونه معمولاً از نسبت  $\mu_r = \theta_{II} / \theta_y$  یا بررسی منحنی بار-تغییر مکان استفاده می‌شود.

یک عضو بتنی در صورتی شکل پذیر است که میلگردهای آن تسلیم شود و بتواند قبل از تخریب تغییر شکل های زیادی بدهد. با افزایش مقاومت بتن، برای برقراری تعادل نیروهای فشاری و کششی عمق محور خنثی کاهش پیدا می‌یابد. با کاهش عمق محور خنثی و افزایش کرنش میلگردهای کششی، انحناء مقطع و در نتیجه شکل پذیری افزایش پیدا می‌یابد.

پارامترهای زیادی مانند درصد فولاد کششی ( $\rho$ )، درصد فولاد فشاری ( $\rho'$ )، مقاومت مصالح، فولاد جانبی بر میزان شکل پذیری مقاطع خمشی بتن مسلح تأثیر گذار است. از پارامترهای مهم

موثر در میزان شکل پذیری مقدار فولاد کششی و فشاری است. تغییر در میزان فولاد طولی (کششی و فشاری) به شدت مقاومت مقطع را تغییر می دهد و بیشتر طراحان جهت حصول به مقاومت یاب‌ه مختلف از تغییر در میزان فولاد طولی (کششی و فشاری) استفاده می کنند.

همانگونه که اشاره شد یکی از مزایا استفاده از بتن با مقاومت بالا کاهش ابعاد و وزن سازه های میباشد. کاهش سطح مقطع بر ممان اینرسی ( $I$ ) اعضا تاثیر گذار است و لذا بهی سربر ریخته ل کش تیر تحت بار سرویس حائز اهمیت خواهد بود. ممان اینرسی تیر بتن مسلحی گنسه به نازیم که رت خوردگی عضو دارد. برای بارهای کمتر از بار ترک خوردگی، اغلب تغییر شکل ربه ساسا نامه اینرسی مقطع کل ( $I_g$ ) بدون در نظر گرفتن فولاد مسلح کننده بدست می آید. در ی ترو صهر ا ب ای اعمال شده بیش از بار ترک خوردگی گردد، در طول عضو ترک ایجاد می دوشد اریخته روجه ختنی بین اهر کرت، ب بسریخته انحن در ل و طاضعا همدشوش عاب شها کی تخسی شمعع طقه می گردد. مقدار ممان اینرسی ( $I$ ) در طول دهانه تیر از یک مقدار حداکثر ( $I_g$ ) برای ع طقه که رت نخورده تا یک مقدار حداقل ( $I_{cr}$ ) برای مقطع کاملاً ترک خورده ریخته ی همدنکت اریخته نامه اینرسی ( $I$ ) در طول دهانه، محاسبه تغییر شکل را مشکل می سازد.

بنابراین، در محاسبات اعضاء ترک خورده، می توان از ممان اینرسی موثر ( $I_e$ )، که دارای ی راندقه بین ممان اینرسی مقطع ترک خورده ( $I_{cr}$ ) و ممان اینرسی مقطع ترک نخورده ( $I_g$ ) است، ه دافتسا کرد. مطالعات محدودی برای تغییر شکل اعضا با بتن خود تراکم مقاومت بالا انجام شده است. در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی اثر فولاد کششی و فشاری بر شکل پذیری ه ک درق طانه زلزله خیز که بسیار با اهمیت است برای یک نوع خاصی از اتصالات بتن مسلح ساخته همدش از ن تب خود تراکم مقاومت بالا پرداخته شده است.

بدین منظور اتصالات بتنی دارای بتن خود تراکم مقاومت بالا با درصد فولاد کششی وی راشف مختلف ساخته و در آزمایشگاه تحت بار گذاری قرار گرفت. با رسم نمودارهای لنگر- انحناء، بار- خیز، مقادیر نسبتهای شکل پذیری در مقاطع و کل نمونه هله به دوروش  $\mu_{\phi}$  و  $\mu_{\Delta}$  ن بیعه همدیدرگ است. ضمن اینکه نتایج به صورت تئوریک نیز مورد ارزیابی واقع شدت سا نینچم همداشم عینی و قرائت‌های انجام شده و رفتار سازه در حین آزمایش گزارش شده است.

مجموعه این کارها دانش ما را به عوامل دخیل در ل کشریذدی ل اصتا ریته به نوتسد درن تب مسلح ساخته شده از بتن خود تراکم مقاومت بالا سوق می دهد، یعنی قابلیت اهذآ در ریخته ل کش در دامنه غیر الاستیک پس از تسلیم شدگی که به عنوان مفصل پلاستیک نامیده می شود. زمانیکه یک سازه بتنی مسلح تحت تأثیر زلزله یا باد قرار گیرد قابلیت آن تغییر شکل غیر الاستیک

همراه با قابلیت آن جهت تغییر شکل الاستیک و با قابلیت آن جهت تحمل بار ازتیمها هژیو ای برخوردار می باشد. همچنین توزیع مجدد ممان داخلی و برش گتسبی بهب معسوتب سانه ش خریچ پلاستیک داشته که در نتیجه ماکزیمم ظرفیت جذب انرژی ایجاد شده است.

در این مطالعه نمونه ها روی تکیه گاه های ساده ای گذاشته شده اند و در طسوم نهادد ریزرابد متمرکزی که بر Stub (ریشه) - جهت شبیه سازی اتصال تیر به ستون استفاده شده است - واردی م شود، بارگذاری شده اند. متغیرهای مورد مطالعه شامل نسبت فولاد کششی، نسبت فولاد رانشی و مقاومت بتن که با بارگذاری تکراری در یک جهت در اهریتی هتخاسه هلدش ازنتب دوخم کارته مقاومت بالا مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول این تحقیق شامل مقدمه است. فصل دوم جاربه هچخیراته وی اهیگزبونتب دوخ تراکم و توصیه های آیین نامه ای بیان شده است. فصل سوم شامل ویژگی های بتن مقاومت لابل و روابط داده شده برای این نوع بتن می باشد. و فصل چهارم مشتمل بر مفاهیم لکشیریذپتسا . در فصل پنجم روابط مورد استفاده در طراحی اتصال تیر به نوتسه هارمهابی تاجیضوته دردروم آنها آورده شده است. درل صفة هشته مانرب شیامز آهاح یضوته داده هلدشتسا . درل صفة هتفه بررسی یاست شیامز آنها و درل صفة هشته هجیتد ی ریگاز ی اهراک ی هاگشیامز آم اجنا هلدشو پیشنهادهایی برای کارهای پژوهشی آینده آورده شده است.



## فصل دوم

تکنولوژی بتن خود متراکم  
( Self Compacting Concrete, )  
(SCC)

## ۱-۲ تاریخچه

از آنجا که برای ایجاد سازه های بتنی با دوام، تراکم کافی توسط نیروی کار ماهر مورد نیاز است، بحران کاهش نیروی کار ماهر در صنعت ساخت و ساز ژاپن در اوایل دهه ۸۰ میلادی از یک سو و تراکم نامناسب ناشی از افزایش حجم آرماتورهای مصرفی به تبع عملکرد بهتر سازه ای و همچنین تمایل به استفاده از آرماتورهای با قطر کمتر به منظور کنترل ترک خوردگی از طرف دیگر باعث کاهش کیفیت کارهای اجرائی انجام گرفته گردید [۲۰۱]. این موضوع برای چندین سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا اینکه نظریه بتن خودتراکم (Self Compacting Concrete) بتنی که خودش متراکم شود و احتیاج به تراکم توسط ویراتور نداشته باشد به عنوان راه حلی برای رفع مشکل دوام سازه های بتنی توسط Okamura در سال ۱۹۸۶ مطرح گردید [۳].

بتن خودتراکم (SCC)، بتنی است که تحت اثر وزن خود متراکم شده و نیاز به هیچ لرزاننده ای برای ایجاد تراکم ندارد. این مسأله باعث صرفه جویی اقتصادی و کاهش زمان ساخت و ساز و در نتیجه بالا رفتن راندمان نهایی می شود [۴۰۱].


بتن خود تراکم علاوه بر استفاده فراوانی که در سازه های با تراکم بالای آرماتور دارد گاهی نیز بصورت غیر مسلح، مثلاً در خاکریزها مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای دیگر استفاده از آن می توان به کاهش آلودگی صوتی ناشی از سروصدای لرزاننده ها، کاهش نیروی انسانی، حفظ سلامت کارگران و جلوگیری از بیماریهای ناشی از استفاده از لرزاننده ها و بالا رفتن کیفیت محصولات نهایی اشاره کرد [۱].

در مقایسه با ژاپن، تحقیقات در اروپا و آمریکا اخیراً آغاز گردیده و در حالیکه اکنون در ژاپن به بتن خودتراکم از نقطه نظر بتن با مقاومت بالا نگاه می شود، در اروپا بتن خودتراکم با مقاومت متوسط همچنان مورد نظر می باشد [۲]. همچنین امروزه استفاده از الیاف در بتن خودتراکم مورد توجه محققان قرار گرفته و پژوهش هایی در این زمینه آغاز شده است [۵-۷]. در ایران بررسی ها نشان می دهد، اولین گزارشات توسط مقصودی و هورنهاد برای بتن های خود تراکم معمولی [۱، ۸ و ۱۰] ارایه شده است. ضمن اینکه بتن های خود تراکم مقاومت بالا و استفاده از آنها در پل های پیش تنیده در کشور برای اولین مرتبه نیز توسط مقصودی گزارش شده است [۱۱ و ۱۲].

از پروژه های مطرحی که در ساخت آنها از بتن خود تراکم استفاده شده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد [۱]:

## ۱- برج Landmark [۱۳]

این برج با ۲۹۶ متر ارتفاع و ۷۰ طبقه مرتفع ترین برج در ژاپن می باشد که در یوکوهاما واقع شده است. برای پرکردن ۶۶ ستون در نه طبقه ابتدایی آن از بتن خودتراکم استفاده شده است. در این پروژه مجموعاً  $۸۸۵m^3$  بتن مصرف شده است (شکل ۱-۲).



## ۲- پل معلق Akashi- Kaikyo [۱۴]

این پل به طول ۳/۹۱۰km بلندترین پل معلق جهان می باشد که در سال ۱۹۹۸ افتتاح شد. در این پروژه حدود  $۲۹۰۰۰۰\text{m}^3$  بتن خودتراکم استفاده شده و از زمان ساخت و ساز ۲۰٪ کاسته شده است (شکل ۲-۲).



Akashi- Kaikyo