

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده شیمی

**طراحی و مطالعه نانو کامپوزیت‌های
پلیمری حاوی N-N-(پیرومیتوئیل)-بیس-L-آمینواسید تقویت شده با روی
اکسید، مونتموریلونیت آلی دوست و نانوذرات تیتانیم دیاکسید اصلاح شده با
دیاسیدهای ذیست فعال**

پایان‌نامه کارشناسی ارشد شیمی آلی - پلیمر

رقیه عالیزاده ایسینی

استاد راهنما
پروفسور شادپور ملک‌پور



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده شیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی - پلیمر رقیه عالی زاده ایسینی

تحت عنوان

طراحی و مطالعه نانو کامپوزیت های

پلیمری حاوی N - (پیرومیتوئیل)- بیس- L- آمینواسید تقویت شده با روی اکسید،
مونت موریلوبونیت آلی دوست و نانوذرات تیتانیم دی اکسید اصلاح شده با دی اسیدهای
زیست فعال

در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت:

پروفسور شادپور ملک پور

۱- استاد راهنمای پایان نامه

دکتر کاظم کرمی

۲- استاد مشاور پایان نامه

دکتر امیر عبدالملکی

۳- استاد داور

دکتر علیرضا نجفی

۴- استاد داور

دکتر حسین توکل

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

تیغه روشنگر

سپاس و تایش مرخدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تمیان است و انوار حکمت او در دل شب تار، دشمن. آفرید کاری که خویشتن را به ماشناسند و دنیا نمای ناتایابی علمش را بر ما کشود عمری و فرستی عطا فرمود تا بدان، بنده خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید. خدایم، داده بیات را، نداده بیات را و کرفتیات را دوست می دارم که داده بیات نعمت، نداده بیات حکمت و کرفتیات و میدایی سرت برای امتحان.

صیمانز ترین سپاس ها را نثار حمایان زندگیم، پدر و مادر مهربانم می کنم و می دانم که هر گز جبران این بزرگواری را توانم. والاترین سرور و نیکی را از خداوند برای آنها خواستارم...

از بهترین دوستان و میلان زندگیم، خواهان و برادران خوبم به خصوص برادر مهربانم مخصوص که در تمام مرافق زندگی مشوق و همراهم بودند کمال نیکو و قدردانی را دارم.

از استاد راهنمای بزرگوارم، جناب آقا پروفوئر ملک پور که بهواره در مراحل انجام پژوهش از راهنمایی‌هایی ارزشمند ایشان برهه مند بودم، نیات نیکر و سپاس را دارم. آرزو مندم که ایشان در تمامی مرافق زندگی موفق و سر بلند باشند. هچنین از جناب آقا دکتر کرمی که مشاوره‌هی این پایان نامه را برعهده داشته‌زاده جناب آقا دکتر عبدالملکی و دکتر علیرضا نجفی که زحمت مطالعه و داوری پایان نامه را برعهده داشته‌کمال نیکو و قدردانی را دارم.

از تمام دوستانم دآزمایشگاه تحقیقاتی پیغمبر به خاطر گذاشت و هم فکری شان به خصوص، خانم ها زراعت پیش، خانی، نیکخواهیان و دیناری و نظری بی نیات پاسکزارم.

تمهاراه کشف محدوده و مرز ممکن‌ها، وارد قلمرو نمکن‌ها شدن است. ((آرتورسی کلارک))

رقیه عالی زاده ایسینی

دی ۱۳۹۱

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتكارات
و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع این پایان‌نامه
متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است.

به پاس عاطفه سرشار و کرمای امید نخش وجودشان

به پاس قلب های بزرگشان

و به پاس محبت های بی دلیلشان که هرگز فروکش نمی کند

این مجموعه را به

به درم به استواری کوه و مادرم به زلالی چشم

تقدیم می کنم اگرچه از این اوراق بی بهاست غنیمتند.

فهرست مطالب

| عنوان | صفحه |
|--|------|
| فهرست مطالب | ۱ |
| فهرست جدول‌ها | ۲ |
| فهرست طرح‌ها و شکل‌ها | ۳ |
| چکیده | ۴ |
| فصل اول: مقدمه | |
| ۱-۱- نانومواد | ۵ |
| ۱-۲- نانوذرات و خواص آن | ۶ |
| ۱-۲-۱- نانوذرات اکسید فلزی | ۷ |
| ۱-۲-۲- تیتانیم دی اکسید | ۸ |
| ۱-۲-۳- نانوذرات روی اکسید | ۹ |
| ۱-۴-۲-۱- اصلاح سطح نانوذرات | ۱۰ |
| ۱-۳-۱- سیلیکات‌های لایه‌ای | ۱۱ |
| ۱-۳-۲- اصلاح آلی سیلیکات‌های لایه‌ای | ۱۲ |
| ۱-۴-۱- کامپوزیت‌ها | ۱۳ |
| ۱-۴-۲- مزایا و معایب نانو کامپوزیت‌ها | ۱۴ |
| ۱-۴-۳- نانو کامپوزیت‌های پلیمری | ۱۵ |
| ۱-۴-۴- روش‌های مختلف تهیه نانو کامپوزیت‌های پلیمری | ۱۶ |
| ۱-۴-۵- نانو کامپوزیت‌های پلیمر-خاک رس | ۱۷ |
| ۱-۵-۱- پلیمرها | ۱۸ |
| ۱-۶-۱- مایعات یونی، خواص و کاربردها | ۱۹ |
| ۱-۶-۲- مقایسه مایعات یونی با حلال‌های آلی | ۲۰ |
| ۱-۶-۳- مایعات یونی بر پایه کاتیون آمونیوم | ۲۱ |
| ۱-۶-۴- آمینواسید | ۲۲ |
| ۱-۸-۱- امواج فراصوت | ۲۳ |
| ۱-۹-۱- هدف | ۲۴ |
| فصل دوم: بخش تجربی | |
| ۲-۱- مواد شیمیایی اولیه | ۲۵ |

| | |
|--|--|
| ۲۳..... | ۲-۲- دستگاه‌های شناسایی و تجهیزات |
| ۲۴..... | ۲-۳- تهیه نانوکامپوزیت‌های پلی(آمید-ایمید)/نانوذرات روی اکسید اصلاح شده/خاک رس آلی دوست (PAI/ZnO-KH550/Organoclay) |
| ۲۴..... | ۲-۳-۱- تهیه N,N' -پیرومیتوئیل)-بیس-L-فینیلآلین دی‌اسید (۴) |
| ۲۵..... | ۲-۳-۲- واکنش پلیمر شدن تراکمی دی‌اسید (۴) با دی‌آمین آروماتیک، ۴'-متیلن بیس (۳-کلرو-۶،۲-دی‌اتیل-آلین) (۵) با درنظر گرفتن شرایط بهینه شده |
| ۲۶..... | ۲-۳-۳- اصلاح سطح ZnO با معرف اصلاح کننده KH550 (گاما-آمینوپروپیل تری‌اتوکسی سیلان) |
| ۲۶..... | ۲-۴-۳-۲- تهیه نانوکامپوزیت‌های PAI/ZnO-KH550 |
| ۲۶..... | ۲-۴-۳-۲- اصلاح خاک رس با آمینواسید L-فینیلآلین |
| ۲۷..... | ۲-۶-۳-۲- تهیه نانوکامپوزیت‌های پلی(آمید-ایمید)/نانوذرات روی اکسید اصلاح شده/خاک رس آلی دوست (PAI/ZnO-KH550/Organoclay) (PZONC) |
| ۲۸..... | ۲-۴-۴- اصلاح سطح نانوذرات TiO ₂ با معرف اصلاح کننده اسیدی (دی‌کربوکسیلیک اسیدها) |
| ۲۸..... | ۲-۴-۴-۲- ستر دی‌اسیدهای مشتق شده از آمینواسیدهای L-والین، L-ایزولوسین، L-لوسین و L-متیونین |
| ۳۰..... | ۲-۴-۴-۲- اصلاح سطح TiO ₂ با دی‌کربوکسیلیک اسیدها |
| ۳۱..... | ۲-۵- تهیه نانوکامپوزیت‌های پلی(آمید-ایمید)/نانوذرات تیتانیم دی‌اسید اصلاح شده با دی‌کربوکسیلیک اسید حاوی L-والین |
| ۳۱..... | ۲-۵-۱- تهیه N,N' -پیرومیتوئیل)-بیس-L-والین دی‌اسید |
| ۳۱..... | ۲-۵-۲- تهیه پلی(آمید-ایمید) (۹) فعال نوری مشتق شده از دی‌آمین آروماتیک، ۴'-سولفونیل دی‌آلین (۷) و N,N' -پیرومیتوئیل)-بیس-L-والین دی‌اسید (۸) از طریق پلیمر شدن تراکمی با درنظر گرفتن شرایط بهینه شده |
| ۳۲..... | ۲-۳-۵-۲- اصلاح شده با N,N' -پیرومیتوئیل)-بیس-L-والین دی‌اسید (DA1-TiO ₂) |
| ۳۲..... | ۲-۴-۵-۲- تهیه نانوکامپوزیت‌های PAI/DA1-TiO ₂ |
| | فصل سوم: بحث و نتیجه‌گیری |
| ۳-۱-۱- تهیه نانوکامپوزیت‌های پلی(آمید-ایمید) فعال نوری مشتق شده از دی‌آمین آروماتیک، ۴'-متیلن بیس (۳-کلرو-۶،۲-دی‌اتیل-آلین)/نانوذرات روی اکسید اصلاح شده/خاک رس آلی دوست | |
| ۳-۱-۱-۱- تهیه N,N' -پیرومیتوئیل)-بیس-L-فینیلآلین دی‌اسید (۴) | |
| ۳-۱-۱-۲- واکنش پلیمر شدن تراکمی دی‌اسید (۴) با دی‌آمین آروماتیک، ۴'-متیلن بیس (۳-کلرو-۶،۲-دی‌اتیل-آلین) با درنظر گرفتن شرایط بهینه شده | |
| ۳-۱-۳- اصلاح سطح ZnO با معرف اصلاح کننده KH550 (گاما-آمینوپروپیل تری‌اتوکسی سیلان) | |
| ۳-۱-۴- تهیه نانوکامپوزیت PAI/ZnO-KH550 | |
| ۳-۱-۵- اصلاح کلوزایت سدیم با آمینواسید L-فینیلآلین | |
| ۳-۶-۱-۳- تهیه نانوکامپوزیت‌های پلی(آمید-ایمید)/نانوذرات روی اکسید اصلاح شده/خاک رس آلی دوست (PAI/ZnO-KH550/Organoclay nanocomposites) (PZONCs) | |
| ۴۰..... | ۷-۱-۳- شناسایی و بررسی خواص نانوکامپوزیت‌های PZO |
| ۴۱..... | ۸-۱-۳- بررسی پراش پرتو-ایکس نانوکامپوزیت‌ها |
| ۴۴..... | ۹-۱-۳- بررسی مشاهدات FE-SEM نانوکامپوزیت‌ها |
| ۴۵..... | ۱۰-۱-۳- بررسی تصاویر TEM از نانوکامپوزیت‌ها |

| | |
|---|----|
| ۱۱-۱-۳-بررسی خواص حرارتی..... | ۴۶ |
| ۱۲-۱-۳-بررسی خواص نوری..... | ۴۹ |
| ۱۲-۲-۳-اصلاح سطح نانوذرات تیتانیم دی اکسید با دی کربوکسیلیک اسیدها..... | ۵۰ |
| ۱۲-۲-۳-ستز دی اسیدهای N -پیرومیتوئیل)-بیس- L -آمینواسید مشتق شده از آمینواسیدهای L -والین، L -ایزولوسین، L -لوسین و L -متیونین..... | ۵۰ |
| ۱۲-۲-۳-اصلاح سطح TiO_2 با معرف اصلاح کننده اسیدی..... | ۵۰ |
| ۱۲-۲-۳-شناسایی نانوذرات اصلاح شده با معرفهای اصلاح کننده دی کربوکسیلیک اسید با روش طیف سنجی FT-IR..... | ۵۱ |
| ۱۲-۴-۳-بررسی خواص حرارتی..... | ۵۳ |
| ۱۲-۵-۳-بررسی طیف سنجی پراش پرتو-ایکس..... | ۵۴ |
| ۱۲-۶-۳-بررسی مشاهدات TEM و FE-SEM | ۵۵ |
| ۱۳-۱-۳-تهیه نانو کامپوزیت های پلی (آمید-ایمید) فعال نوری مشتق شده از دی آمین آروماتیک $4,4'$ -سولفونیل دی-آنیلين/نانوذرات تیتانیم دی اکسید اصلاح شده با دی کربوکسیلیک اسید حاوی آمینواسید L -والین..... | ۵۶ |
| ۱۳-۱-۳-تهیه پلی (آمید-ایمید) (۹) فعال نوری مشتق شده از دی آمین آروماتیک $4,4'$ -سولفونیل دی آنیلين (۷) و N -پیرومیتوئیل)-بیس- L -والین دی اسید (۸) از طریق پلیمر شدن تراکمی با درنظر گرفتن شرایط بهینه شده PAI/DA1- TiO_2 | ۵۶ |
| ۱۳-۲-۳-تهیه نانو کامپوزیت های PAI/DA1- TiO_2 FT-IR طیف سنجی | ۵۹ |
| ۱۳-۳-۳-بررسی طیف سنجی پراش پرتو-ایکس نانو کامپوزیت های PAI/DA1- TiO_2 | ۶۰ |
| ۱۳-۳-۳-بررسی طیف سنجی مورفلوژی | ۶۱ |
| ۱۳-۳-۳-بررسی رفتار حرارتی نانو کامپوزیت ها | ۶۲ |
| ۱۳-۳-۳-بررسی خواص نوری | ۶۳ |
| ۱۳-۴-۳-نتیجه گیری | ۶۵ |
| ۱۳-۵-۳-آینده نگری | ۶۶ |
| فهرست علائم اختصاری به کار رفته در متن پایان نامه | ۶۷ |
| مراجع | ۶۸ |
| چکیده انگلیسی | ۷۴ |

فهرست جداول‌ها

| عنوان | صفحه |
|---|------|
| جدول (۱-۱): تقسیم بندی ناحیه فرایندها | ۴ |
| جدول (۲-۱): فرمول شیمیایی و مشخصات انواع سلیکات‌های لایه‌ای | ۹ |
| جدول (۱-۳): مقایسه‌ی کلی مایعات یونی و حلال‌های آلی | ۱۷ |
| جدول (۱-۲): نتایج آنالیز حرارتی پلیمر، PAI/ZnO-KH550 و نانوکامپوزیت‌های PZO | ۴۸ |
| جدول (۲-۲): نتایج و برخی ویژگی‌های پلی(آمید-ایمید) تهیه شده از روش‌های مختلف | ۵۷ |
| جدول (۳-۲): نتایج آنالیز حرارتی پلی(آمید-ایمید) و نانوکامپوزیت‌های PAI/DA1-TiO ₂ | ۶۴ |

فهرست طرح‌ها و شکل‌ها

| صفحه | عنوان |
|------|--|
| ۱۸ | طرح (۲-۱): ساختار تترابوتيل آمونيوم برماید..... |
| ۳۴ | طرح (۱-۳): مراحل تهیه دی اسید (۴)..... |
| ۳۵ | طرح (۲-۳): سنتز پلی (آمید-ایمید) (۶) از واکنش دی آمین (۵) و دی اسید (۴) به روش تراکمی..... |
| ۳۶ | طرح (۳-۳): اصلاح سطح نانوذرات روی اکسید با معرف اصلاح کننده سیلانی..... |
| ۵۰ | طرح (۴-۳): سنتز دی اسیدهای N - N - (پیرومیتوئیل)-بیس- L -آمینو اسید..... |
| ۵۱ | طرح (۵-۳): اصلاح سطح نانوذرات تیتانیم دی اکسید توسط دی اسید..... |
| ۵۸ | طرح (۶-۳): واکنش دی اسید (۷) و دی آمین آروماتیک (۸) به روش تراکمی مستقیم..... |
| ۶۰ | طرح (۷-۳): تهیه نانو کامپوزیت‌های PAI/DA1-TiO ₂ |
| ۷ | شکل (۱-۱): حالت‌های ممکن اتصال گروه‌های کربوکسیلیک روی سطح نانوذرات تیتانیم دی اکسید..... |
| ۸ | شکل (۲-۱): ساختار شبکه بلوری ۲:۱ سیلیکات‌های لایه‌ای..... |
| ۱۰ | شکل (۱-۳): واکنش تبادل کاتیون در لایه‌های سیلیکات..... |
| ۱۵ | شکل (۱-۱): ساختارهای نانو کامپوزیت‌های پلیمر-خاک رس..... |
| ۳۴ | شکل (۱-۳): طیف دی اسید (۴)..... |
| ۳۶ | شکل (۲-۳): طیف FT-IR پلیمر (۶)..... |
| ۳۷ | شکل (۳-۳): طیف‌های FT-IR نانوذرات ZnO، معرف KH550 و نانوذرات ZnO اصلاح شده با ZnO..... |
| ۳۸ | شکل (۴-۳): طیف‌های FT-IR: (a) نانوذرات ZnO اصلاح شده، (b) پلیمر خالص، (c) نانو کامپوزیت-KH550/PAI..... |
| ۳۹ | شکل (۵-۳): اصلاح کلوزایت سدیم با آمینو اسید فنیل آلانین..... |
| ۴۰ | شکل (۶-۳): تهیه نانو کامپوزیت‌های PZO..... |
| ۴۱ | شکل (۷-۳): طیف‌های FT-IR (a) خاک رس آلی دوست، (b) PAI/ZnO-KH550 (c-g) طیف‌های FT-IR نانو کامپوزیت‌های PZO تهیه شده با درصدهای مختلف خاک رس آلی دوست..... |
| ۴۲ | شکل (۸-۳): الگوی پراش پرتو-ایکس (a) PAI خالص، (b) نانوذرات روی اکسید، (c) نانو کامپوزیت-PAI/ZnO، (d) نانو کامپوزیت PZO با ۵ درصد خاک رس..... |
| ۴۳ | شکل (۹-۳): الگوی پراش پرتو-ایکس، مونت موریلونیت آلی دوست (OMMT) و نانو کامپوزیت‌ها PZO تهیه شده با درصدهای مختلف خاک رس آلی دوست..... |
| ۴۴ | شکل (۱۰-۳): تصاویر FE-SEM (a) و (b) PAI و (c) و (d) PAI/ZnO-KH550 تصاویر (e) و (f) PAI و (g) FE-SEM..... |
| ۴۵ | شکل (۱۱-۳): تصاویر FE-SEM مربوط به نانو کامپوزیت‌های PZO با ۳، ۵، ۷ و ۹ درصد از خاک رس..... |
| ۴۶ | شکل (۱۲-۳): تصاویر TEM مربوط به (۱۲٪) PAI/ZnO-KH550..... |
| ۴۶ | شکل (۱۳-۳): تصاویر TEM مربوط به نانو کامپوزیت PZO با ۵ درصد خاک رس آلی دوست..... |
| ۴۸ | شکل (۱۴-۳): منحنی‌های TGA پلیمر، نانو کامپوزیت‌های PAI/ZnO-KH550 و PZO..... |
| ۴۹ | شکل (۱۵-۳): طیف جذبی UV-vis (g) PAI/ZnO-KH550 و نانو کامپوزیت‌های PZO با درصدهای ۱، ۳، ۵ و ۹ درصد خاک رس (a-e)..... |
| ۵۲ | شکل (۱۶-۳): طیف‌های FT-IR از (a) دی اسید (DA1)، (b) تیتانیم دی اکسید خالص، (c) نانوذرات تیتانیم دی اکسید اصلاح شده با دی اسید (DA1)..... |

| | |
|--|----|
| شکل (۱۷-۳): طیف‌های FT-IR از (a) تیتانیم دی‌اکسید و نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید اصلاح شده با دی‌اسیدهای DA4 (b) و DA1 (e) و DA2 (d)، DA3 (c) | ۵۳ |
| شکل (۱۸-۳): طیف‌های TGA مربوط به TiO_2 اصلاح شده توسط (a) DA1 (b) و DA2 (a) و (c) DA2 (b) و (d) DA1 (c) و (e) DA1 (d) | ۵۴ |
| شکل (۱۹-۳): الگوی پراش پرتو-ایکس (a) TiO_2 خالص، (b) TiO_2 اصلاح شده توسط (c) DA1 (d) آناتاز، R: آناتاز، R: روتیل | ۵۵ |
| شکل (۲۰-۳): تصاویر FE-SEM (a) DA1-TiO ₂ ، (b) DA2-TiO ₂ ، (c) DA3-TiO ₂ و (d) DA4-TiO ₂ | ۵۵ |
| شکل (۲۱-۳): تصاویر TEM مربوط به تیتانیم دی‌اکسید اصلاح شده با DA1 | ۵۶ |
| شکل (۲۲-۳): طیف FT-IR پلیمر (۴) | ۵۹ |
| شکل (۲۳-۳): طیف‌های FT-IR (a) TiO_2 ، (b) DA1-TiO ₂ ، (c) دی‌اسید، (d) پلیمر، (e) PAI با درصدهای مختلف DA1-TiO ₂ | ۶۱ |
| شکل (۲۴-۳): الگوی پراش پرتو-ایکس (a) نانوذرات TiO_2 اصلاح شده، (b) PAI، (c) نانوکامپوزیت PAI/DA1-TiO ₂ و (d) PAI/DA1-TiO ₂ | ۶۲ |
| شکل (۲۵-۳): تصاویر FE-SEM مربوط به (a) پلیمر، (b) PAI/DA1-TiO ₂ (٪۰.۵)، (c) PAI/DA1-TiO ₂ (٪۰.۱۰) و (d) PAI/DA1-TiO ₂ (٪۰.۱۵) | ۶۲ |
| شکل (۲۶-۳): تصاویر TEM مربوط به PAI/DA1-TiO ₂ (٪۰.۱۵) | ۶۳ |
| شکل (۲۷-۳): طیف‌های TGA نانوکامپوزیت PAI/DA1-TiO ₂ با درصدهای (۵، ۱۰ و ۱۵ درصد وزنی) و PAI خالص | ۶۴ |
| شکل (۲۸-۳): طیف جذبی UV-vis نانوکامپوزیت PAI/DA1-TiO ₂ و PAI خالص | ۶۵ |

چکیده

در طی این پژوهه تحقیقاتی، به منظور بررسی اثر دو نانوذره روی خواص بستر پلیمری، یکسری نانو کامپوزیت‌های پلی(آمید-ایمید)/روی اکسید (ZnO)/مونت‌موریلونیت آلی دوست (PZO) جدید سنتز گردید. بدین منظور ابتدا پلی(آمید-ایمید) از طریق پلیمرشدن تراکمی یک مرحله‌ای دی‌آمین آروماتیک ۴،۴'-متیلن بیس (۳-کلرو-۲،۶-دی‌اکیل آنیلن) با N,N' -بیرون‌ملیتوئیل)-بیس-L-فیل آلانین دی‌اسید تهیه شد. ساختار شیمیایی پلیمر با استفاده از طیف‌سنجه FT-IR، H -NMR و آنالیز عنصری شناسایی گردید. سطح نانوذرات ZnO با معرف گاما آمینوپروپیل تری‌اتوکسی سیلان اصلاح گردید تا سازگاری بهتری با ماتریس پلیمری داشته باشد. سپس پخش نانوذرات ZnO اصلاح شده با معرف اصلاح کننده سیلانی درست پلیمر حاصل با استفاده از امواج فرماحتوت انجام شد. در مرحله بعد، مونت‌موریلونیت آلی دوست با استفاده از آمینواسید L-فیل آلانین طی واکنش تبادل کاتیون تهیه شد. سپس نانو کامپوزیت‌های PZO با ۱، ۳، ۵، ۷ و ۹ درصد وزنی از مونت‌موریلونیت آلی دوست با روش جاگیری در محلول تهیه گردید. نانو کامپوزیت‌های PZO بدست آمده با استفاده از روش‌های مختلفی چون طیف‌سنجه XRD، FT-IR، TGA و شناسایی موروفولوژی آنها با FE-SEM و TEM بررسی شد. مقایسه نتایج TGA نانو کامپوزیت‌ها با پلیمر خالص نشان داد، در حضور نانوذرات ZnO و مونت‌موریلونیت آلی دوست پایداری حرارتی نانو کامپوزیت‌ها بهبود پیدا کرده است. نتایج XRD نیز نشان داد که لایه‌های مونت‌موریلونیت آلی دوست به صورت از هم گسیخته در نانو کامپوزیت‌ها وجود دارند. در پخش دوم پروژه، برای اولین بار سطح نانوذرات TiO_2 توسط دی‌کربوکسیلیک اسیدهای فعال نوری و زیست‌ساز گارحاوی آمینواسیدهای مختلف والن، متیونین، ایزولوسین و لوسم اصلاح گردید. نانوذرات TiO_2 اصلاح شده با FT-IR و شناسایی شدند. آنالیزهای TGA و FT-IR نشان دادند که سطح نانوذرات به خوبی اصلاح شده است. به دلیل حضور دی‌اسیدهای زیست‌ساز گار نانوذرات TiO_2 اصلاح شده می‌توانند دوستدار محیط زیست باشند. در پروژه آخر، برای بررسی اثر اصلاح سطح روی پخش نانوذرات TiO_2 در ماتریس پلیمری، نانو کامپوزیت‌های پلی(آمید-ایمید) فعال نوری/تیتانیم دی‌اسید با استفاده از امواج فرماحتوت تهیه گردید. ابتدا پلی(آمید-ایمید) فعال نوری مشتق شده از دی‌آمین آروماتیک ۴،۴'-سولفونیل دی‌آنیلن و N,N' -بیرون‌ملیتوئیل)-بیس-L-والین دی‌اسید سنتز شد. سپس نانو کامپوزیت‌های پلی(آمید-ایمید)/تیتانیم دی‌اسید حاوی ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد از TiO_2 اصلاح شده توسط دی‌اسید تحت امواج فرماحتوت از محلول TiO_2 اصلاح شده با پلی(آمید-ایمید) تهیه شدند. روش‌های مختلفی چون طیف‌سنجه FT-IR، XRD، UV-vis، TGA، TEM و FE-SEM برای بررسی نانو کامپوزیت‌ها استفاده شد. مطالعه آنالیز حرارتی نانو کامپوزیت‌های تهیه شده نشان داد که افزودن نانوذرات TiO_2 اصلاح شده به بستر پلیمر دمای تخریب نانو کامپوزیت‌ها را بهبود داده است. به علت حضور زنجیره‌ی پلیمری حاوی قطعات آمینواسید و نانوذرات TiO_2 اصلاح شده در این نانو کامپوزیت‌ها، بسیار مناسب خواهد بود آنها بیونانو کامپوزیت نامیده شوند. بیونانو کامپوزیت‌ها دارای خواص زیست تخریب‌پذیری و سازگاری با محیط هستند.

کلمات کلیدی:

نانو کامپوزیت، نانوذرات ZnO، نانوذرات TiO_2 اصلاح شده، اصلاح سطح، معرف اصلاح کننده زیست‌فعال، مونت‌موریلونیت آلی - دوست

فصل اول

مقدمه^۱

۱-۱- نانومواد^۱

نانومواد موادی در بعد نانو (۱-۱۰۰ nm) می‌باشند که به خاطر خواص بی‌نظیرشان بسیار مورد توجه بوده‌اند. شکل و اندازه نانومواد به طور گستره‌ای خواص نوری، الکتریکی و کاتالیستی آن‌ها را کنترل می‌کند [۱،۲]. یکی از کاربردهایی که برای نانومواد می‌توان متصور شد، استفاده از این مواد در تولید نانوکامپوزیت‌هاست. با استفاده از نانومواد نسبت استحکام به وزن مواد کامپوزیتی افزایش خواهد یافت. علاوه بر افزایش استحکام، بکارگیری نانومواد در تولید مواد کامپوزیتی وزن آن‌ها را کم می‌کند، مقاومت شیمیایی و حرارتی آن‌ها را بالا می‌برد و واکنش‌پذیری آن‌ها را در برابر نور و تشعشعات دیگر تغییر می‌دهد. نانومواد را براساس بعدهایی که در گستره نانو دارند می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

۱) نانوذرات: هر سه بعد این دسته از مواد در مقیاس نانومتر بوده که شامل نانوذرات فلزی و اکسید فلزی می‌باشد.

۲) نانولوله‌ها: موادی در این دسته طبقه‌بندی می‌شوند که دو بعد در مقیاس نانومتر داشته باشند و بعد سوم بزرگتر از بقیه باشد به طوری که ساختار آن‌ها همچون نانولوله‌های کربنی^۲ طویل گردد.

۳) نانوصفحات: نانوصفحات نانوساختارهای یک بعدی هستند یعنی تنها یک بعد در مقیاس نانو دارند. خاک رس^۳

(سیلیکات‌های لایه‌ای)، نانومیله‌ها و نانوسیم‌ها و هیدروکسیدهای دو لایه‌ای^۴ از انواع این دسته می‌باشد [۳،۴].

¹ Nanomaterials

² Carbon nanotubes (CNTs)

³ Clay

⁴ Layered double hydroxides (LDHs)

۱-۲- نانوذرات و خواص آن

نانوذرات دسته‌ای از نانومواد هستند که هر سه بعد آن در مقیاس نانومتر می‌باشد. چون نانوذرات نسبت سطح به حجم بالایی دارند، می‌توان کاتالیست‌های قدرتمندی در ابعاد نانومتری از آن‌ها تولید نمود. نانوذرات به دلیل داشتن اندازه کوچک و ناحیه سطح ویژه زیاد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی را به نمایش می‌گذارند که ممکن است به وضوح از شکل توده ایشان متفاوت باشد. خواص فیزیکی ذرات با کاهش اندازه آن‌ها تغییر می‌کند. وقتی اندازه ذرات به نانومتر می‌رسد، یکی از خواصی که تحت تأثیر این کوچک شدن قرار می‌گیرد، تاثیرپذیری از نور و امواج الکترومغناطیسی است. با توجه به این موضوع، اخیراً چسب‌هایی از نانوذرات تولید شده‌اند که کاربردهای مهمی در اپتو الکترونیک و صنایع الکترونی دارند. بیشترین زمینه‌هایی که نانوذرات در آن استفاده می‌شود، عبارتند از:

مواد کامپوزیتی، کامپوزیت‌های ساختاری، بسته بندی، روکش‌ها، افزودنی‌های سوخت و مواد منفجره، ساینده‌ها، رنگ‌ها، باتری‌ها و پیل‌های سوختی، پزشکی و داروسازی، محافظت کننده‌ها، آنالیز زیستی و تشخیص پزشکی، لوازم آرایشی و غیره.

علاوه بر این نانوذرات به طور گسترده‌ای در محصولات تجاری همچون ابزارهای میکروالکترونیک، نیمه هادی‌ها، روان‌کننده‌ها و منسوجات به کار برده می‌شوند [۸-۵].

۱-۲-۱- نانوذرات اکسید فلزی

امروزه نانوذرات اکسید فلزی مورد توجه فراوانی قرار گرفته‌اند که به دلیل ویژگی‌هایی نظری نسبت سطح به حجم بالا، جذب پرتو فرابنفش، ماندگاری زیاد و کاربرد بسیار زیاد آن‌ها در وسایل ذخیره داده‌ها با چگالی بالا، تصاویر رزونانس مغناطیسی، دارو رسانی، بیو تصاویر، درمان سرطان، درمان توسط پرتو نوترونی، فتوکاتالیست‌ها، فتو و الکترو لومینیست، الکترونیک، اپتیک نیمه رسانا، پیل‌های سوختی، پوشش‌های ضدخوردگی، حسگر گاز و ماده جاذب پرتو فرابنفش در کرم‌ها و لوسيون‌های بهداشتی و غیره است. در این میان تکمیل منسوجات با استفاده از این نانوذرات به منظور محافظت دربرابر پرتو فرابنفش نیز بسیار مورد توجه است [۹-۱۲].

۱-۲-۲- تیتانیم دی اکسید

امروزه از میان انبوه مواد نیمه رسانا، تیتانیم دی اکسید با خواص فتوکاتالیستی بالا، پایداری شیمیایی خوب و قیمت مناسب، جایگاه ویژه‌ای را در میان نانوذرات پیدا کرده است. نانوذرات تیتانیم دی اکسید در برابر دما و تابش پرتو فرابنفش نور خورشید پایداری مطلوبی دارند همچنین دارای قدرت پوششی بالا هستند و ضریب شکست آن‌ها حدود ۰/۵۵ است. هر قدر اندازه این نانوذرات کوچک‌تر باشد، سطح مخصوص بالاتر، انتشار پرتوهای فرابنفش بیشتر و در نتیجه عبور این پرتوها کمتر خواهد بود. بر اساس تحقیقات انجام شده، نانوذرات روی اکسید و تیتانیم دی اکسید به

ترتیب برای محافظت در برابر پرتوهای فرابنفش UV-A و UV-B مناسب‌اند و در صورتی که از مخلوط آن‌ها استفاده شود، راندمان حفاظتی بالاتری در برابر پرتوهای فرابنفش به دست می‌آید. به عنوان مثال، در صورت استفاده از این نانوذرات به صورت مجزا، پرتو فرابنفش کمتری در مقایسه با استفاده‌ی هم زمان آن‌ها (با نسبت ۶۷ به ۳۳ روی الیاف پنبه و نایلون جذب می‌شود [۱۳، ۱۴].

اگر چه تیتانیم دی‌اکسید با ضریب شکست بالای ۲/۶ قابلیت جذب و انتشار بیشتری نسبت به نانوذرات روی اکسید دارد، اما طی آزمایش‌های گوناگون ثابت شده که خاصیت محافظت در برابر پرتوهای فرابنفش روی اکسید بیشتر است و در محدوده‌ی وسیع تری از طول موج بروز پیدا می‌کند. پرتوهای نور خورشید، ترکیبی از طول موج‌های زیرقرمز تا فرابنفش هستند. ناحیه فرابنفش این پرتوها، بر اساس طول موج از سه دسته UV-A، UV-B و UV-C تشکیل شده است [۱۵، ۱۶]. هم چنین، این پرتوها بسته به ناحیه خود خواص متفاوتی دارند (جدول (۱-۱)).

جدول (۱-۱): تقسیم‌بندی ناحیه فرابنفش

| ناحیه | طول موج (nm) | خواص |
|-----------|--------------|---|
| پرتو UV-A | ۳۱۵-۴۰۰ | تخربی پلیمرها |
| پرتو UV-B | ۲۸۰-۳۱۵ | تخربی شدید پلیمرها و قابل جذب توسط شیشه‌ی پنجره |
| پرتو UV-C | ۱۰۰-۲۸۰ | مهلک برای میکرووارگانیسم‌ها |

سه نوع ساختار بلوری برای تیتانیم دی‌اکسید وجود دارد: (الف) آناتاز^۱، (ب) روتیل^۲، و (ج) بروکیت^۳ که از این بین ساختارهای (الف) و (ب) متداول‌ترند و هر دو دارای خاصیت فتوکاتالیستی‌اند. ساختار روتیل تیتانیم دی‌اکسید به عنوان رنگدانه سفید کاربرد بیشتری دارد، در حالی که خواص فتوکاتالیستی تیتانیم دی‌اکسید با ساختار آناتاز قوی‌تر است. از این رو در بیشتر موارد از این نوع تیتانیم دی‌اکسید برای ایجاد خواص فتوکاتالیستی استفاده می‌شود [۱۷، ۱۸].

اندازه ذرات تیتانیم دی‌اکسید یکی از فاکتورهای موثر بر روی خواص فتوکاتالیستی است. اندازه ذرات فاکتور مهمی در دینامیک فرایندهای ترکیب الکترون-حفره است که این به دلیل افزایش ناحیه سطحی نانوبلورهای تیتانیم دی‌اکسید است. به طور وسیعی از این ماده در فتوکاتالیست‌ها استفاده می‌شود که یکی از بهترین فتوکاتالیست‌ها برای اندازه‌گیری آلوده‌کننده‌های محیط زیست است. همچنین تیتانیم دی‌اکسید به عنوان فتوآنند در سلول‌های خورشیدی فتوالکتروشیمیابی استفاده می‌شود. تیتانیم دی‌اکسید بیشتر پخش نور را به صورت واقعی و نه به صورت جذب نشان می‌دهد. این ماده غیرسمی است و همچنین از نظر شیمیابی بی‌اثر است.

¹ Anatase

² Rutile

³ Brookite

نانوفلزات و نانواکسیدهای فلزی نظیر نانونقره، روی اکسید، تیتانیم دی اکسید، قابلیت‌های ویژه و منحصر به فردی از جمله قدرت مهار کنندگی باکتری و قارچ دارند که همین موضوع سبب شده است تا در سال‌های اخیر، این نانومواد با پیشی گرفتن از مواد شیمیایی ضدباکتری، بی‌نظیرترین مواد ضدباکتری به شمار آیند [۲۱-۲۹]. امروزه نانوذرات روی اکسید و تیتانیم دی اکسید از جمله نانومواد متدالول در تکمیل^۱ خودتمیزشوندگی هستند و بازار جهانی آن روز به روز در حال رشد است. به طوری که علاوه بر تکمیل‌های نساجی، در خودتمیز کردن سایر سطوح نیز به کار رفته‌اند. به عنوان مثال، پوشش دهی سطح شیشه با این نانوذرات، آن را خودتمیز شونده و ضد لک می‌کند تا در ساختمان‌های شیشه‌ای بلند یا به عنوان شیشه جلوی اتمیل‌ها به کار گرفته شود. گفتنی است، تکمیل خودتمیزشوندگی منسوجات با استفاده از این نانوذرات علاوه بر خواص خودتمیزشوندگی، ممکن است خواص ذاتی منسوجات نظیر رنگ‌پذیری، استحکام، سختی خمشی، و نفوذپذیری هوا را نیز تحت تاثیر قرار دهد [۲۲].

۳-۲-۱- نانوذرات روی اکسید

روی اکسید یک ماده‌ی فتوئیک با شکاف باند (۳/۳۷ eV) و انرژی برانگیختگی زیاد (۶۰ mev) است. شکاف باند زیاد روی اکسید، آن را ماده‌ای مناسب برای کاربردهای فتوئیک با طول موج کوتاه کرده است. این در حالی است که انرژی برانگیختگی بالای آن باعث می‌شود، ترکیب شدن دوباره آن در دمای اتاق به طور مناسب انجام شود. به طور کلی روی اکسید دارای سه ساختار بلوری (۱) ورتزیت شش وجهی، (۲) بلاند روی مکعبی^۲ و (۳) نمک طعام مکعبی^۴ است. ساختار ورتزیت پایدارترین و متدالول‌ترین ساختار موجود است [۲۴، ۲۳، ۸].

در سال‌های اخیر نانوساختارهای روی اکسید به دلیل خواص استثنایی آن در مقایسه با مواد توده مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. برای مثال نانوذرات روی اکسید به طور موثری نور فرابنفش را جذب می‌کند و همچنین در برابر نور مرئی خیلی (نورگذران) شفاف هستند، اما ذرات روی اکسید اندازه میکرومتر و زیرمیکرومتر این خصوصیات را ندارد. بنابراین نانوذرات روی اکسید به طور گسترهای در محصولاتی که حفاظت UV از یک پوشاننده شفاف مورد نیاز است به عنوان مثال در جلاها برای محافظت چوب‌ها و ضدآفتاب‌ها برای محافظت از پوست استفاده می‌شوند.

نانوساختارهای روی اکسید دارای مورفولوژی گوناگونی‌اند از جمله: نانوذرات، نانوسيم، نانوسيمهای چهار لایه، نانوقرص/ريبون، فيلم، ساختارهای شبه استخوانی، نانوصفحه، نانوساختارهای شبه پروانه، نانوحلقه/مارپیچ و غیره. تهیه نانوساختارهای روی اکسید با روش‌هایی چون تکیک هیدروترمال، رسوب فیزیکی بخار^۵ و سل-ژل انجام می‌پذیرد. اخیرا در ساخت شیشه‌های ضدآفتاب از نانوذرات روی اکسید استفاده شده است. استفاده از این ماده علاوه بر افزایش کارایی این نوع شیشه‌ها، عمر آن‌ها را نیز چند برابر نموده است [۲۷-۲۴].

¹ Finishing

² Hexagonal wurtzite

³ Cubic zincblend

⁴ Cubic rocksalt

⁵ Physical vapor deposition

تعدادی از مطالعات اخیر نشان می‌دهد که نانوذرات روی اکسید می‌توانند برای انواع گسترهای بیولوژیکی سمی باشند. یکی از دلایل ممکن برای سمیت مشاهده شده این است که نانوذرات روی اکسیدهای فتوکاتالیست‌های خوبی در الکترون‌های آزاد و حفره‌هایی که می‌توانند به وسیله نوری قوی‌تر از انرژی فاصله باندی آن تولید شود، هستند. مشاهده شده نانوذرات پوشانده شده با گروه‌های کربوکسیل سمیت کمتری از نانوذرات با پوشانده‌های سطحی آمینی دارند. مشاهدات نشان می‌دهد که سمیت نانوذرات روی اکسید به وسیله تغییر در شیمی سطح آن‌ها قابل کنترل می‌باشد [۲۸، ۲۹].

۱-۲-۴-۱ اصلاح سطح نانوذرات

اخیراً نانوذرات به عنوان یک پرکننده قوی در ساخت انواع مختلفی از نانوکامپوزیت‌ها پیشنهاد شده‌اند. اما تجمع نانوذرات در بستر پلیمر مهمترین چالش در تولید این نانوکامپوزیت‌هاست. نسبت سطح به حجم بالا در نانوذرات نیرو محركه شدیدی برای برقراری پیوند و تشکیل تجمع ایجاد می‌کند. واضح است که این عیب موجب پخش غیر یکنواخت نانوذرات در بستر پلیمر و کاهش خواص مکانیکی می‌شود، در نتیجه گستره گاربرد آن‌ها را محدود می‌کند. بنابراین جستجو برای یافتن راهی برای اصلاح سطح نانوذرات موضوع بسیاری از کارهای تحقیقاتی شده است.

اصلاح سطح نانوذرات با کربوکسیلیک اسیدها و آلکیل آمین‌ها از تجمع شدید نانوذرات جلوگیری می‌کند. اصلاح سطح با دو روش انجام می‌پذیرد: در محل^۱ و پسا اصلاح^۲. در اصلاح در محل، اتصال اصلاح‌کننده در حین رشد و سنتز نانوبلورها انجام می‌شود. در دومین روش نانوذرات بعد از سنتز اصلاح می‌شوند. مهمترین مسئله در ارتباط با روش اصلاح در محل این است که کنترل خوبی بر رشد و شیمی سطح نانوبلورها وجود ندارد.

تحقیقات بسیاری روی اصلاح سطح نانوذرات انجام شده است برای مثال ون یو یی^۳ و همکارانش نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید اصلاح شده با ترافلوروبنتزونئیک اسید تهیه کردند. سپس رفتار تریبولوژیکی^۴ آن‌ها را بررسی نمودند و نشان دادند نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید اصلاح شده عملکرد خوبی در کاهش ضربه اصطکاک و خوردگی دارند.

تعدادی از مطالعات اصلاح سطح را به عنوان روشی موثر برای بهبود پاسخ نوری^۵ نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید از ناحیه فرابنفش تا مرئی معرفی کرده‌اند. چون اصلاح سطح خاصیت فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید را کاهش نمی‌دهد.

وقتی سطح نانوذرات با کربوکسیلیک اسیدها اصلاح می‌گردد، گروه‌های کربوکسیلیک در دی‌اکسید می‌توانند به صورت‌های مختلف از جمله جذب ساده (مانند پیوند هیدروژنی و جذب الکترواستاتیکی^۱) و جذب شیمیایی (اتصال استری، تشکیل پل^۲ و کی لیت^۳) روی سطح نانوذرات قرار گیرند [۳۰-۳۳].


¹ In situ

² Postmodification

³ Wenyu Ye

⁴ Tribological

⁵ Photoresponse



شکل (۱-۱): حالت‌های ممکن اتصال گروه‌های کربوکسیلیک روی سطح نانوذرات تیتانیم دی-اکسید

۳-۱-۱- سیلیکات‌های لایه‌ای

۱-۱-۱- سیلیکات‌های لایه‌ای

سیلیکات‌های لایه‌ای مورد استفاده در سنتز نانو‌کامپوزیت‌ها، مواد معدنی طبیعی یا مصنوعی متشكل از لایه‌های بسیار نازک می‌باشند که معمولاً با یون‌های مخالف مجاور هم قرار می‌گیرند. بلوک‌های اصلی ساختمان آن‌ها دارای صفحه‌های چهار وجهی^۱ و صفحه‌های هشت وجهی هستند که به ترتیب در آن سیلیکون توسط چهار اتم اکسیژن و یک فلز مانند آلومینیم با هشت اتم اکسیژن، احاطه شده است. بنابراین در ساختارهای لایه‌ای ۱:۱ (به عنوان مثال در کائولینیت^۲) یک صفحه چهار وجهی با یک صفحه هشت وجهی ترکیب شده که در آن اتم‌های اکسیژن به اشتراک گذاشته می‌شوند.

از سوی دیگر، شبکه بلوری ۲:۱ سیلیکات‌های لایه‌ای (یا ۲:۱ فیلوسیلیکات^۳) متشكل از لایه‌های دو بعدی است که در آن یک صفحه هشت وجهی مرکزی آلومینا با دو صفحه چهار وجهی سیلیکا خارجی از سر ترکیب می‌شود

¹ Electrostatic attraction

² Bridging

³ Chelating

⁴ Tetrahedral

⁵ Kaolinite

⁶ Phyllosilicate