

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



سسه نعلی

تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه

خانم بتول نادری بنی پایان نامه ۶ واحدی خود را با عنوان بررسی خواص فوتوکاتالیستی غشای نانو متخلخل سیلیکا - تیتانیا جداکننده ی گاز CO₂ از گاز طبیعی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۶ ارائه کردند.

اعضای هیات داوران نسخه نهایی این پایان نامه را از نظر فرم و محتوا تایید کرده و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد مهندسی مواد - سرامیک پیشنهاد می کنند.

اعضا	رتبه علمی	نام و نام خانوادگی	عضو هیات داوران
	دانشیار	دکتر احسان طاهری نساچ	استاد راهنما
		مهندس یعقوب فرهنگ	استاد مشاور
	دانشیار	دکتر رسول صراف مأموری	استاد ناظر
	دانشیار	دکتر کاووس فلامکی	استاد ناظر
	دانشیار	دکتر رسول صراف مأموری	مدیر گروه (یا نماینده گروه تخصصی)

دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی

دانشگاه تربیت مدرس

با عنایت به سیاست‌های پژوهشی دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایان‌نامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی که با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد ذیل را رعایت نمایند:

ماده ۱- حقوق مادی و معنوی پایان‌نامه‌ها / رساله‌های مصوب دانشگاه متعلق به دانشگاه است و هرگونه بهره‌برداری از آن باید با ذکر نام دانشگاه و رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب دانشگاه باشد.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و استاد راهنما مسئول مکاتبات مقاله باشد.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانش‌آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب حاصل از نتایج پایان‌نامه / رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با مجوز کتبی صادره از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه و بر اساس آئین‌نامه‌های مصوب انجام می‌شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این دستورالعمل در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و هرگونه تخلف از مفاد این دستورالعمل، از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری می‌شود.

تول نادری‌بنی
۹۱/۱۲/۲۲

نام و نام خانوادگی:

تاریخ و امضا:

آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی- پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:

«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری نگارنده در رشته **مهندسی مواد- سرامیک** است

که در سال ۹۰-۹۱ در دانشکده **فنی و مهندسی** دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی **جناب آقای دکتر احسان طاهری نواج** و

مشاوره **جناب آقای مهندس یعقوب فرهنگ** از آن دفاع شده است.»

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده رابه عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند.

ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.

ماده ۶: اینجانب **بتول نادری بنی** دانشجوی رشته **مهندسی مواد- سرامیک** مقطع **کارشناسی ارشد** تعهد فوق و ضمانت

اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.


۹۱/۱۲/۲۲

نام و نام خانوادگی:

تاریخ و امضا:



پایان نامه دوره‌ی کارشناسی ارشد
بخش مهندسی مواد-گروه سرامیک

عنوان پایان نامه:

بررسی خواص فتوکاتالیستی غشاء نانومتخلخل سیلیکا- تیتانیا

جداکننده CO_2 از گاز طبیعی

نگارش:

بتول نادری بنی

استاد راهنما:

دکتر احسان طاهری نساج

استاد مشاور:

مهندس یعقوب فرهنگ

اسفند ۱۳۹۱

تقدیم بہ

خدایٰ کہ آفرید عشق را

و بہ کسانی کہ عشقشان را در وجودم دمید

بہ پدر

بہ مادر

و دیگر عزیزانم

تقدیر و تشکر:

سپاس پروردگار متعال، بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه‌ی زندگی‌ام که هستی‌ام بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونم شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخر ساخت و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیم نمود.

یارب دل ما را توبه رحمت جان ده در دهر راه مباری همان ده
این بنده چه داند که چه می باید جست داننده تویی چرا آنچه دانی آن ده

اکنون که حاصل همه‌ی تلاش‌ها مثمر ثمر واقع شد، بر خود لازم می‌دانم که با بضاعت اندک در کمال ادب و احترام مراتب سپاس خالصانه و صمیمانه را از تمامی کسانی که مرا در این امر یاری نموده‌اند ابراز نمایم.

به مصداق «من لم یسکر الخلق لم یسکر الخلق» از استاد فرهیخته و فرزانه خود **جناب آقای دکتر احسان طاهری نواج** که در کمال سعه صدر با حسن خلق و فروتنی در این عرصه از هیچ کمکی بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

مقامت زعرش برتر باد همیشه توست اندیشه‌ات مغز باد

شایسته است از زحمات استاد محترم مشاور **آقای مهندس یعقوب فرسنگ** سپاسگزاری نمایم که در مراحل به انجام رساندن پایان نامه از راهنمایی‌های بی‌دریغ ایشان بهره‌مند شدم.

از **سرکار خانم مهندس راه حق** که سمت مشاور صنعتی این پروژه را برعهده داشتند، کمال تشکر را دارم.

از **یکایک اعضای خانواده**، که حضور آنها همواره برایم سبب آرامش است، صمیمانه تشکر می‌کنم و همواره قدردان زحمات بی‌دریغ آن‌ها خواهم بود.

همچنین از **جناب آقای دکتر رسول صراف ماموری، دکتر میدافر، سرکار خانم دکتر میا آیتی، آقای مهندس صابر شبری، آقای مهندس محمد صامی، آقای مهندس**

فضلی، خانم مهندس شجاعی و آقای مهندس احمد صادی به خاطر کمک‌های صمیمانه در طول تحقیق تشکر می‌نمایم.

این پایان نامه با حمایت

شرکت نفت و گاز پارس

انجام شده است.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ساخت و بررسی خاصیت فتوکاتالیستی غشای نانومتخلخل سیلیکا-تیتانیا و کاربرد آن در شیرین سازی گاز طبیعی می باشد. به همین منظور غشاء نانومتخلخل سیلیکا-تیتانیا به روش سل-ژل با استفاده از تترااتیل اورتوتیتانات و تترااتیل اورتوسیلیکات با لایه‌ی میانی تیتانیای کلوئیدی بر روی دیسک آلفا آلومینایی به عنوان پایه‌ی نگهدارنده، ساخته و تعیین مشخصات شد. سل‌های ساخته شده از مواد اولیه به روش غوطه‌وری بر روی پایه پوشش و پس از هر بار اعمال پوشش تا دمای 200°C حرارت داده شدند. پوشش‌های هر لایه پس از سه مرتبه تکرار در دمای 500°C کلسینه شدند. در ادامه جهت ارزیابی غشاء تهیه شده از تکنیک‌های DLS، FTIR، XRD، FESEM، AFM، جذب و دفع نیتروژن استفاده شد. علاوه بر این فعالیت فتوکاتالیستی غشاء تهیه شده در تجزیه‌ی متیل نارنجی تحت نور UV (60W و $\lambda_{\text{max}}=256\text{ nm}$) و آزمون نفوذ گازهای متان و دی‌اکسیدکربن مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک FTIR حضور پیوندهای Si-O-Si، Ti-O-Si و Ti-O-Ti را که بیانگر تکمیل واکنش‌های آبکافت و چگالش و حلالیت یون‌های Ti^{4+} در شبکه Si-O-Si می باشد، نشان داد. الگوهای XRD حضور فاز آمورف در سیلیکا- 30% تیتانیا را تا دمای 800°C تایید نمود که این نتایج در تطابق با پیش‌بینی FTIR بود. سطح ویژه و اندازه تخلخل پودر فوق طبق منحنی جذب و دفع نیتروژن که مطابق با مواد میکرومتخلخل بود، به ترتیب $507\text{ m}^2/\text{g}$ و $19/8\text{ A}$ گزارش شد. بررسی تصاویر FESEM از سطح پوشش‌های نهایی، حاکی از سطح هموار و بدون عیب با ضخامت لایه میانی 460 و لایه نهایی 169 نانومتر بود. آنالیز نتایج AFM با تایید یکنواختی سطح، زبری $3/22\text{ nm}$ را نشان داد. این پوشش پس از مدت زمان 6 ساعت مقدار $91/4\%$ از آلاینده را تجزیه نمود. با استفاده از غشاء فتوکاتالیست تهیه شده، فرآیند جدایش CO_2 از CH_4 با فاکتور گزینش‌پذیری ایده‌آل $11/07$ و $6/22$ به ترتیب در فشار 2 و 8 بار صورت گرفت.

کلمات کلیدی: غشاء سرامیکی، سیلیکا-تیتانیا، سل ژل، جداسازی، شیرین‌سازی

فهرست مطالب.....شماره صفحه

فصل ۱- مقدمه.....	۱
فصل ۲- مروری بر منابع مطالعاتی.....	۵
۱-۲- پیشگفتار.....	۵
۲-۲- مقدمه‌ای بر انواع روش‌های جداسازی گاز طبیعی.....	۵
۲-۳- معرفی انواع غشاءهای جداسازی در صنایع گازی.....	۷
۲-۳-۱- غشاءهای پلیمری.....	۸
۲-۳-۲- غشاءهای سرامیکی.....	۸
۲-۴- ساختمان غشاءهای سرامیکی.....	۱۰
۲-۵- روش‌های ساخت غشاءهای سرامیکی.....	۱۲
۲-۵-۱- روش تهیه زیرلایه.....	۱۲
۲-۵-۲- روش‌های تهیه لایه‌ی جدایشگر.....	۱۳
۲-۶- روش سل-ژل.....	۱۴
۲-۶-۱- فیزیک سل-ژل.....	۱۵
۲-۶-۲- شیمی سل-ژل.....	۱۶
۲-۶-۳- انواع سل.....	۱۸
۲-۶-۴- پارامترهای فرآیند سل-ژل.....	۲۰
۲-۶-۴-۱- نوع پیش ماده‌ی مصرفی.....	۲۰
۲-۶-۴-۲- نسبت آبکافت.....	۲۰
۲-۶-۴-۳- ممانعت کننده‌ها.....	۲۱
۲-۶-۴-۴- حلال.....	۲۱
۲-۷- تشکیل لایه‌ی غشایی با فرآیند غوطه‌وری سل-ژل.....	۲۲
۲-۷-۱- مسیر سل-ژل در تهیه‌ی غشاء سیلیکای آمورف.....	۲۴
۲-۷-۲- غشاء ترکیبی سیلیکا-تیتانیا.....	۲۷
۲-۸- انتقال گاز در غشاء.....	۲۸
۲-۹- فعالیت فتوکاتالیستی غشاء.....	۳۱
فصل ۳- فعالیت‌های تجربی.....	۳۶
۳-۱- مواد اولیه.....	۳۶
۳-۲- ساخت زیرلایه.....	۳۶
۳-۳- لایه‌ی میانی.....	۳۶

۳۷	۴-۳- لایه‌ی نهایی
۳۷	۳-۴-۱- تهیه سل سیلیکا
۳۸	۳-۴-۲- تهیه سل تیتانیا
۳۹	۳-۴-۳- تهیه سل سیلیکا- تیتانیا
۴۰	۳-۵- پوشش دهی
۴۰	۳-۶- عملیات خشک و کلسینه کردن
۴۱	۳-۷- روش‌های ارزیابی
۴۱	۳-۷-۱- ارزیابی زیرلایه
۴۱	۳-۷-۱-۱- آزمایش تخلخل ظاهری
۴۱	۳-۷-۱-۲- آزمایش زبری سنجی
۴۲	۳-۷-۲- ارزیابی غشاء
۴۲	۳-۷-۲-۱- تکنیک پراش نوری دینامیک (DLS)
۴۲	۳-۷-۲-۲- آنالیز طیف عبوری مادون قرمز (FT-IR)
۴۳	۳-۷-۲-۳- شناسایی فاز توسط الگوی پراش اشعه‌ی ایکس (XRD)
۴۳	۳-۷-۲-۴- آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)
۴۳	۳-۷-۲-۵- آنالیز میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
۴۴	۳-۷-۲-۶- آزمایش نفوذپذیری غشاء
۴۴	۳-۷-۲-۷- فعالیت فتوکاتالیستی غشاء
۴۵	۳-۷-۲-۸- ایزوترم جذب و دفع نیتروژن
۴۷	فصل ۴- نتایج و بحث
۴۷	۴-۱- بررسی مشخصات زیر لایه آلومینایی
۵۰	۴-۲- بررسی لایه میانی
۵۰	۴-۲-۱- بررسی اندازه ذرات سل
۵۱	۴-۲-۲- بررسی فازی لایه‌ی میانی
۵۲	۴-۲-۳- بررسی مورفولوژی و ضخامت پوشش لایه‌ی میانی
۵۵	۴-۲-۴- بررسی توپوگرافی سطح لایه‌ی میانی
۵۸	۴-۳- بررسی لایه‌ی جدایشگر
۵۸	۴-۳-۱- بررسی خواص سل سیلیکا- تیتانیا
۶۶	۴-۳-۱-۱- آنالیز طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز
۶۸	۴-۳-۱-۲- فازشناسی پودر سیلیکا- تیتانیا
۶۹	۴-۳-۲- بررسی مورفولوژی سطحی و سطح مقطع لایه‌ی جدایشگر
۷۰	۴-۳-۳- بررسی توپوگرافی سطح لایه‌ی جدایشگر
۷۲	۴-۴- بررسی فعالیت فتوکاتالیستی پوشش سیلیکا- تیتانیا

۷۳	بررسی سطح ویژه و توزیع اندازه تخلخل	۴-۵
۷۶	آزمایش نفوذ پذیری گازهای منفرد	۴-۶
۸۱	نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهادها	۵-۵
۸۲	نتیجه‌گیری نهایی	۵-۱
۸۳	پیشنهادها	۵-۲

فهرست شکل‌ها..... شماره صفحه

شکل ۱-۲	SEM و شماتیک غشاء کامپوزیتی نامتقارن [۵].	۱۲
شکل ۲-۲	ارتباط بین انرژی بین ذره‌ای سوسپانسیون و ساختار سوسپانسیون [۲۷].	۱۶
شکل ۳-۲	تصویر شماتیک از واکنش‌های آبکافت و چگالش [۲۹].	۱۷
شکل ۴-۲	انواع مسیر در روش سل-ژل [۳۱].	۱۹
شکل ۵-۲	تأثیر درجه شاخه‌ای شدن بر اندازه تخلخل [۳۱].	۱۹
شکل ۶-۲	پارامترهای موثر بر مکانیزم‌های پوشش‌دهی فیلم و فیلتراسیون کلوییدی موینگی [۳].	۲۳
شکل ۷-۲	تصویر شماتیک تخلخل‌های درون و بین ذره‌ای برای سیلیکای آمورف متخلخل [۱۸].	۲۵
شکل ۸-۲	تأثیر نوع کاتالیست بر شکل و اندازه تخلخل [۳۷].	۲۶
شکل ۹-۲	تصویر شماتیک از تخلخل‌های بین ذره‌ای در ساختار کریستالی تیتانیا [۱۸].	۲۸
شکل ۱۰-۲	مکانیزم‌های مختلف انتقال مولکول و جدایش گاز [۶].	۳۰
شکل ۱۱-۲	شماتیک فرآیندهای فتوشیمیایی-فوتوفیزیکی نیمه‌هادی فعال شده با فوتون (p) تشکیل جفت الکترون-حفره (q) ترکیب مجدد در سطح (r) ترکیب مجدد حجمی (s) نفوذ پذیرنده و احیا در سطح (t) اکسیداسیون دهنده در سطح [۵۲].	۳۳
شکل ۱-۳	شماتیک روش تهیه سل کلوییدی.	۳۷
شکل ۲-۳	مراحل تهیه سل تیتانیا به روش سل-ژل.	۳۹
شکل ۳-۳	تصویر شماتیک تهیه سل سیلیکا-تیتانیا.	۳۹
شکل ۴-۳	دستگاه پوشش‌دهی غوطه‌وری.	۴۰
شکل ۵-۳	سیکل عملیات حرارتی پوشش‌های تهیه شده.	۴۱
شکل ۶-۳	شماتیک اتاقک غشاء بکار گرفته شده برای انجام آزمایش نفوذ گازها.	۴۴
شکل ۱-۴	تصویر FESEM زیرلایه‌ی آلومینایی سینتر شده در 1400°C .	۴۸
شکل ۲-۴	اندازه و توزیع اندازه تخلخل پایه آلومینایی سینتر شده در 1400°C [۵۵].	۴۸
شکل ۳-۴	توزیع اندازه و حجم تخلخل پایه آلومینایی سینتر شده در 1400°C [۵۵].	۴۹
شکل ۴-۴	منحنی زبری سنجی زیرلایه قبل از پولیش.	۴۹
شکل ۵-۴	منحنی زبری سنجی زیرلایه بعد از پولیش.	۵۰
شکل ۶-۴	نمودار توزیع ذرات سل کلوییدی تیتانیا به صورت بدون چسب و به همراه چسب.	۵۱
شکل ۷-۴	الگوی پراش اشعه ایکس ژل کلوییدی کلسینه شده در دمای 500°C .	۵۲
شکل ۸-۴	الگوی پراش اشعه ایکس ژل کلوییدی کلسینه شده در دمای 600°C .	۵۲
شکل ۹-۴	تصویر FESEM از سطح و سطح مقطع لایه‌ی میانی تهیه شده با سل کلوییدی تیتانیا بدون استفاده از چسب به همراه آنالیز EDS.	۵۳

شکل ۴-۱۰ تصویر FESEM از سطح و سطح مقطع لایه‌ی میانی تهیه شده با سل کلوئیدی تیتانیا با درصد ماده‌ی جامد بیشتر و بدون چسب به همراه آنالیز EDS. ۵۴.....

شکل ۴-۱۱ تصویر FESEM از سطح و سطح مقطع لایه‌ی میانی تهیه شده با سل کلوئیدی تیتانیا به همراه PVA به همراه آنالیز EDS. ۵۵.....

شکل ۴-۱۲ تصویر دو بعدی و سه بعدی AFM از لایه‌ی میانی تهیه شده با تیتانیای کلوئیدی به همراه PVA. ۵۶.....

شکل ۴-۱۳ منحنی زبری سنجی خطی و سطحی لایه‌ی میانی تهیه شده با سل تیتانیای کلوئیدی (به همراه PVA) حاصل از AFM. ۵۷.....

شکل ۴-۱۴ نحوه‌ی پایدارسازی TEOT. ۵۸.....

شکل ۴-۱۵ توزیع اندازه ذرات سل‌های آزمون طراحی آزمایش تاگوچی. ۶۱.....

شکل ۴-۱۶ تحلیل نتایج آزمون‌های تاگوچی در بهینه سازی سل پلیمری تیتانیا. ۶۳.....

شکل ۴-۱۷ نمودار توزیع اندازه ذرات سل بهینه شده‌ی تیتانیا. ۶۵.....

شکل ۴-۱۸ نمودار توزیع اندازه ذرات سل سیلیکا. ۶۵.....

شکل ۴-۱۹ نمودار توزیع اندازه ذرات سل سیلیکا، تیتانیا و سیلیکا-۱۰٪ تیتانیا. ۶۵.....

شکل ۴-۲۰ آنالیز FTIR مربوط به ژل‌های ۱۰، ۳۰ و ۴۰٪ حجمی سل سیلیکا-تیتانیا خشک شده در دمای محیط. ۶۶.....

شکل ۴-۲۱ آنالیز FTIR مربوط به ژل‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰٪ حجمی سل تیتانیا-سیلیکا کلسینه شده در ۵۰۰°C. ۶۸.....

شکل ۴-۲۲ الگوی پراش اشعه ایکس ژل سیلیکا-۳۰٪ تیتانیای کلسینه شده در دماهای مختلف. ۶۸.....

شکل ۴-۲۳ تصویر FESEM پوشش سیلیکا-۳۰٪ حجمی تیتانیا بر روی لایه‌میانی تیتانیای کلوئیدی در بزرگنمایی (الف) ۱۵۰۰۰ برابر (ب) ۲۵۰۰۰ برابر (ج) ۵۰۰۰۰ برابر (د) سطح مقطع. ۶۹.....

شکل ۴-۲۴ آنالیز EDS از سطح پوشش سیلیکا-۳۰٪ حجمی تیتانیا. ۷۰.....

شکل ۴-۲۵ تصویر دو بعدی (الف) و سه بعدی (ب) AFM از سطح پوشش سیلیکا-۳۰٪ حجمی تیتانیا. ۷۰.....

شکل ۴-۲۶ منحنی زبری سنجی خطی خطوط ۲، ۱ و ۳ به همراه نتایج گزارش شده‌ی میزان زبری در خطوط و سطح. ۷۱.....

شکل ۴-۲۷ منحنی تغییرات فعالیت فوتوکاتالیستی (میزان آلاینده‌ی باقی مانده) توسط پوشش فوتوکاتالیست سیلیکا-۱۰، ۲۰، ۳۰٪ تیتانیا و بدون لایه‌ی فوتوکاتالیست. ۷۲.....

شکل ۴-۲۸ نمودار درصد تجزیه آلاینده توسط پوشش فوتوکاتالیست سیلیکا-۱۰، ۲۰، ۳۰٪ تیتانیا و بدون لایه‌ی فوتوکاتالیست. ۷۳.....

شکل ۴-۲۹ منحنی جذب و دفع فیزیکی گاز نیتروژن ۷۷ K بر روی پودر سیلیکا-۳۰٪ تیتانیا. ۷۴.....

شکل ۴-۳۰ انواع ایزوترم جذب طبق دسته بندی IUPAC [۶۲]. ۷۵.....

- شکل ۴-۳۱ توزیع اندازه تخلخل BJH بر حسب حجم تخلخل حاصل از ایزوترم دفع نیتروژن پودر سیلیکا-۳۰٪ تیتانیا. ۷۵.....
- شکل ۴-۳۲ توزیع اندازه تخلخل BJH بر حسب سطح تخلخل حاصل از ایزوترم دفع نیتروژن پودر سیلیکا-۳۰٪ تیتانیا. ۷۶.....
- شکل ۴-۳۳ تغییرات میزان نفوذ بر حسب فشار در غشاء سیلیکا-۳۰٪ تیتانیا (ST30). ۷۷.....
- شکل ۴-۳۴ تغییرات میزان نفوذ بر حسب فشار در غشاء سیلیکای خالص (S). ۷۸.....
- شکل ۴-۳۵ فاکتور گزینش پذیری ایده آل غشاء سیلیکا (S) و سیلیکا-۳۰٪ تیتانیا (ST30). ۷۹.....
- شکل ۴-۳۶ مقایسه تغییرات نفوذ گاز CO_2 و CH_4 از میان غشاء سیلیکا و سیلیکا-۳۰٪ تیتانیا. ۷۹.....

فهرست جدول‌ها.....شماره صفحه

جدول ۱-۲ بازار غشاء جداسازی گاز در آمریکا [۸].....	۶
جدول ۲-۲ کاربردهای غشاءهای غیرآلی در جدایش گازی [۱۸].....	۱۰
جدول ۳-۲ انواع روش‌های ساخت لایه‌های غشاء برای مواد مختلف [۲۲].....	۱۴
جدول ۴-۲ تاثیر روش هیدرولیز بر روی بافت متخلخل ژل پلیمری سیلیکایی مشتق شده از TEOS [۱۷].....	۲۷
جدول ۱-۳ طراحی تاگوچی برای بهینه سازی سل پایدار تیتانیا.....	۳۸
جدول ۱-۴ پارامترهای انتخابی برای این پژوهش به همراه سطوح آنها.....	۶۰
جدول ۲-۴ جدول نتایج کمی حاصل از آزمون تاگوچی.....	۶۱
جدول ۳-۴ مقدار pH اندازه گیری شده برای هر یک از نمونه های جدول تاگوچی.....	۶۲
جدول ۴-۴ خلاصه‌ی نتایج منحنی BJH.....	۷۶
جدول ۵-۴ مشخصات گاز متان و دی‌اکسید کربن.....	۷۸

فصل اول

مقدمه

فصل ۱- مقدمه

اقتصاد پرونق جهان، نیاز به منابع انرژی دارد و از طرفی مطالعات متعدد نشان می‌دهد که منابع هیدروکربنی تا سال ۲۰۵۰ به عنوان منابع عمده‌ی انرژی خواهند بود. گاز طبیعی به عنوان یکی از این هیدروکربن‌ها در اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران سهم بسزایی دارد. چراکه ایران با مقدار ۱/۰۶۴ تریلیون فوت مکعب گاز، پس از روسیه با ۱/۶۸ تریلیون فوت مکعب، دارای رتبه‌ی دوم ذخایر گازی در جهان می‌باشد. با وجود این واقعیت که ایران مقدار ۱۵/۸٪ از کل منابع گازی جهان را داراست، تنها چهارمین تولیدکننده و نوزدهمین صادرکننده گاز طبیعی در میان سایر کشورهای جهان است که این امر می‌تواند به کیفیت پایین گاز صادراتی ایران باز گردد. در واقع باید گفت که ارزش حرارتی گاز ایران چیزی در حدود 37930 kJ/m^2 می‌باشد، که پایین‌تر از میانگین جهانی بوده و لذا با این شرایط، امروزه صادرات گاز ایران دارای وضعیت خوبی در بازار رقابتی گاز نمی‌باشد [۱].

گازی که در خطوط لوله جریان دارد، گاز شهری نامیده می‌شود که در واقع گاز طبیعی تصفیه شده است. چیزی در حدود ۸۰٪ از گاز طبیعی را هنگامی که از چاه‌های گاز یا همراه نفت از چاه‌های نفتی استخراج می‌شود، متان تشکیل می‌دهد. وجود ناخالصی‌های مختلف در کنار گاز متان موجب خوردگی خطوط لوله و افت خواص حرارتی گاز می‌گردد. علاوه بر این، در گاز طبیعی ترکیبات سنگینی وجود دارد که در نتیجه‌ی میعان، موجب تغییر جریان کل گاز خواهد شد. بنابراین ضروریست برای تبدیل گاز طبیعی به گاز شهری می‌بایست این ترکیبات از گاز طبیعی جدا گردد. علاوه بر این، عدم تصفیه گاز طبیعی می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را نیز تا حدودی در معرض خطر قرار دهد. به طور کلی تصفیه گاز شامل حذف ناخالصی‌ها از گاز طبیعی است [۲].

در مقایسه‌ی راهکارهای مختلف برای دستیابی به گازی با مشخصات منطبق با الزامات استاندارد، استفاده از غشاء^۱ به عنوان مانعی نیمه-تراوا^۲ که اجازه عبور ترجیحی برخی اجزاء را از ساختار خود می‌دهد، به دلایلی از جمله ابعاد کوچک، راندمان بالا و مصرف پایین انرژی به همراه قابلیت انعطاف پذیری بالا در این فرآیند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است [۳, ۴].

غشاءهای مورد استفاده جهت جداسازی گازها از نظر جنس به دو دسته‌ی سرامیک‌های متخلخل و مواد پلیمری تقسیم‌بندی می‌گردد. گرچه سالیان بسیاری است که غشاءهای پلیمری به عنوان غشاء تجاری در دسترس بوده و در عملیات صنعتی بزرگ استفاده می‌شود، تحقیقات نشان داده که غشاءهای سرامیکی از مزایایی همچون پایداری مکانیکی بالاتر با امکان کاربرد در فشار بیشتر به همراه پایداری شیمیایی فوق‌العاده و لذا شار بالا در فشارهای کم برخوردار بوده و علاوه بر این، دارای رسوب گذاری^۳ کمتری نسبت به نوع پلیمری می‌باشند [۵]. اگرچه غشاءهای سرامیکی خواص مطلوبی برای جداسازی انواع گازها دارند، اما در مقایسه با غشاءهای پلیمری، تمیز نمودن این نوع از غشاهای دشوار بوده که برای غلبه بر این مشکل می‌توان از خاصیت فتوکاتالیستی مواد سرامیکی بهره گرفت.

باید گفت که اولین مساله در طراحی هر فرآیند غشایی انتخاب جنس غشاء است. مهم‌ترین انواع غشاءهای سرامیکی شامل غشاءهای زئولیتی، کربنی و سیلیکایی می‌باشد. با توجه به اینکه غشاءهای سیلیکایی دارای مزایای زیادی از جمله ساخت آسان، قابلیت کنترل ضخامت، میزان و ساختار تخلخل‌ها و همچنین دستیابی به شار نفوذپذیری^۴ همراه با گزینش‌پذیری^۵ بالا نسبت به سایر غشاءها هستند، در این تحقیق از غشاءهای سرامیکی به عنوان غشای پایه جدایشگر استفاده شده است. از طرفی، همان‌طور که گفته شد جهت دستیابی به غشاء با فعالیت فتوکاتالیستی مناسب، به بررسی اثر افزودن تیتانیا به سیلیکا پرداخته شد. با توجه به سرعت آبکافت بالای تیتانیا ابتدا سل تیتانیا با استفاده از عامل پایدارساز بهینه و

¹ Membrane

² Semi-Permeable

³ Fouling

⁴ Permeability

⁵ Selectivity

سپس در مقادیر مختلف به سل سیلیکا اضافه گردید. پوشش حاصل از سل سیلیکا- تیتانیا بر روی لایه‌ی میانی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از دستیابی به پوشش مناسب فعالیت فتوکاتالیستی و راندمان جدایش گازی غشاء تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت.

پایان نامه‌ی حاضر در پنج فصل به نگارش در آمده است که در ادامه و در فصل دوم به مروری بر منابع مطالعاتی پرداخته شده است. در این فصل پس از مطرح نمودن انواع روش‌های جداسازی گازی و بررسی روش جداسازی غشایی، تکنیک‌های مورد استفاده در تهیه‌ی غشاءهای سرامیکی با تاکید بر روش سل- ژل مورد بررسی قرار گرفت. در انتها نیز اصول فعالیت فتوکاتالیستی، چگونگی بررسی این فعالیت و مکانیزم‌های جدایش گازی مطرح گردید. در فصل سوم خلاصه‌ای از فعالیت‌های تجربی و پس از آن در فصل چهارم نتایج بدست آمده و تحلیل آنها ارائه شده است. در پایان جمع‌بندی کلی بر نتایج این تحقیق صورت گرفت و پیشنهادهایی ارائه گردید.