

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: مقدمه

۲ ۱-۱- اهمیت غربال‌های مولکولی

۴ ۲-۱- ترکیبات مزوپور

۴ ۲-۱-۲- ویژگی ترکیبات مزوپور

۵ ۲-۲-۱- انواع مزوپورها

۶ ۲-۲-۲-۱- مزوپورهای کربنی

۷ ۲-۲-۲-۱- مزوپورهای سیلیسی

۸ ۳-۲-۱- سنتز و ساختار مزوپورهای سیلیسی

۱۱ ۱-۳-۲-۱- ترکیبات مزوپور سیلیسی با تقارن شش گوشه‌ای

۱۱ ۱-۱-۳-۲-۱- ترکیب MCM-41

۱۲ ۲-۱-۳-۲-۱- ترکیب SBA-15

۱۳ ۲-۳-۲-۱- ترکیبات مزوپور سیلیسی با تقارن مکعبی

۱۳ ۱-۲-۳-۲-۱- ترکیب MCM-48

۱۴ ۲-۲-۳-۲-۱- ترکیب SBA-16

۱۸ ۳-۱- کاربرد ترکیب مزوپور SBA-16 در کاتالیز.
۱۹ ۴-۱- طبقه بندی سیستم‌های کاتالیزی
۱۹ ۴-۱-۱- کاتالیزگر ناهمگن.
۲۰ ۴-۱-۲- کاتالیزگر پلی اکسومتالات.
۲۱ ۴-۱-۳- ساختار کگین.
۲۴ ۴-۱-۴- ساختار ولز- داوсон.
۲۴ ۴-۱-۵- ساختار اندرسون- اونس.
۲۴ ۴-۱-۶- ساختار دکستر- سیلورتون.
۲۴ ۴-۱-۷- شیوه نامگذاری پلی اکسومتالات‌ها.
۲۵ ۴-۱-۸- تنگستو فسفوریک اسید.
۲۶ ۴-۱-۹- ساختار بلوری.
۲۷ ۴-۱-۱۰- پایداری گرمایی.
۲۸ ۴-۱-۱۱- حلایت.
۲۸ ۴-۱-۱۲- پایداری در محلول.
۲۸ ۴-۱-۱۳- ویژگی‌های اکسایش- کاهش.

۲۹ ۱-۵-۷- کاربرد کاتالیزی پلی اکسومتالات
۲۹ ۱-۵-۷- مقایسه هترو پلی اسیدها با اسیدهای معمولی در کاربرد کاتالیزی
۳۰ ۱-۶- مروری بر مطالعات انجام شده بر روی بستر مزوپور SBA-16
۳۱ ۱-۶-۱- روش‌های تثبیت کمپلکس‌های فلزات واسطه درون حفرات بستر مزوپور SBA-16
۳۱ ۱-۶-۱-۱- سنتز با روش کشته در بطری
۳۲ ۱-۶-۱-۱- سنتز با روش در میان‌گیری
۳۲ ۱-۶-۲- انواع کمپلکس‌های تثبیت شده درون حفرات بستر 16 SBA با روش کشته درون بطری
۳۲ ۱-۶-۲-۱- کبات Co
۳۳ ۱-۶-۲-۲- روتنيوم Ru
۳۳ ۱-۶-۲-۳- مس Cu
۳۴ ۱-۶-۲-۴- واناديوم V
۳۴ ۱-۶-۲-۵- طلا Au
۳۵ ۱-۶-۳- انواع کمپلکس‌های تثبیت شده درون حفرات بستر 16 SBA با روش در میان‌گیری
۳۵ ۱-۶-۳-۱- آهن Fe
۳۵ ۱-۶-۳-۲- روتنيوم Ru

۳۵V-۱-۳-۳-۶-وانادیوم
۳۷۱-۴-۶-تثبیت پلی اکسومتالات بر روی انواع بسترهای
۳۷۱-۴-۶-۱-تثبیت پلی اکسومتالات درون بستر مزوپور MCM-41
۳۸۱-۴-۶-۲-تثبیت پلی اکسوتنگستات درون بستر مزوپور SBA-15
۳۸۱-۴-۶-۳-تثبیت پلی اکسوتنگستات بر روی بسته نانوذرات مغناطیسی CoFe_2O_4
۳۹۱-۴-۶-۴-تثبیت پلی اکسومتالات بر روی بستر مزوپور کربن نیترید
۴۰۱-۴-۶-۴-اپوکسایش اولفین‌ها با استفاده از ترکیبات پلی اکسومتالات به عنوان کاتالیزگر

فصل دوم: بخش تجربی

۴۲۲-۱-مواد شیمیایی مورد استفاده
۴۲۲-۲-حلال‌های مورد استفاده
۴۳۲-۳-تجهیزات دستگاهی مورد استفاده
۴۴۲-۴-تهیه و شناسایی ترکیب مزوپور SBA-16
۴۴۲-۵-تهیه و شناسایی فسفوتونگستیک اسید با ساختار ولز-داوسون
۴۵۲-۶-تثبیت فسفوتونگستیک اسید درون حفرات بستر مزوپور SBA-16
۴۵۲-۶-۱-تهیه و شناسایی کاتالیزگر ناهمگن $\text{H}_6[\text{P}_2\text{W}_{18}\text{O}_{62}]$ /SBA-16 با روش کشتی درون بطری

۲-۶-۲ - تهیه و شناسایی کاتالیزگر ناهمگن $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$ /SBA-16 با روش درمیان‌گیری.....
۴۵

۷-۲-۱ - اپوکسایش اولفین‌ها در حضور کاتالیزگر ناهمگن ۱۶ $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$ /SBA-16 و اکسید H_2O_2
۴۶

فصل سوم: بحث ونتیجه گیری

۱-۳-۱ - اهمیت و هدف از انجام پژوهش.....
۴۸

۲-۳-۱ - شناسایی ترکیب مزوپور SBA-16
۴۹

۱-۲-۳ - بررسی طیف FT-IR ترکیب مزوپور ۱۶ SBA کلسینه نشده.....
۵۰

۲-۲-۳ - بررسی طیف FT-IR ترکیب مزوپور ۱۶ SBA کلسینه شده.....
۵۱

۳-۳ - شناسایی کاتالیزگر فسفوتنگستیک اسید $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$. 32 H_2O با ساختار ولز-داوسن.....
۵۲

۱-۳-۳ - بررسی طیف FT-IR کاتالیزگر فسفوتنگستیک اسید $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$.32 H_2O با ساختار
ولز-داوسن.....
۵۳

۴-۳ - شناسایی کاتالیزگر ناهمگن ۱۶ $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$ /SBA اصلاح شده توسط گروه های
اکتیل تری متوكسی سیلان.....
۵۴

۳-۵ - تثبیت فسفوتنگستیک اسید با ساختار ولز-داوسن درون نانو حفرات ترکیب مزوپور ۱۶ SBA با
روش کشتی درون بطری.....
۵۵

۱-۵-۳ - بررسی طیف FT-IR کاتالیزگر ناهمگن ۱۶ $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$ /SBA تهیه شده با روش
کشتی درون بطری (سوکسله نشده).....
۵۶

۳-۵-۲- بررسی طیف FT-IR کاتالیزگر ناهمگن $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$ /SBA-16 تهیه شده با روش	۵۷ کشتی درون بطری (سوکسله شده)
۳-۶- تثبیت فسفوتنگستیک اسید با ساختار ولز-داوسن درون نانو حفرات ترکیب مزوپور 16 SBA با	۵۸ روش درمیان گیری
۳-۶-۱- بررسی طیف FT-IR کاتالیزگر ناهمگن $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$ /SBA-16 تهیه شده با روش	۵۹ درمیان گیری (سوکسله نشده)
۳-۶-۲- بررسی طیف FT-IR کاتالیزگر ناهمگن $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$ /SBA-16 تهیه شده با روش	۶۰ درمیان گیری (سوکسله شده)
۳-۷- جذب فیزیکی گازها توسط جامدات مزوپور؛ ایزوترم نوع IV	۶۱
۳-۷-۱- بررسی نمودار جذب و واجدب نیتروژن بستر مزوپور کلسینه شده 16 SBA	۶۱
۳-۷-۲- بررسی نمودار جذب و واجدب نیتروژن ترکیب مزوپور 16 SBA اصلاح شده توسط گروههای اکتیل تری متوكسی سیلان (SBA-16-C8)	۶۲
۳-۷-۳- بررسی نمودار جذب و واجدب نیتروژن کاتالیزگر ناهمگن $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$ /SBA-16 تهیه شده با روش	۶۳ درمیان گیری
۳-۸- بررسی الگوی پراش اشعه ایکس کاتالیزگر 16 $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$ /SBA تهیه شده با روش	۶۵ درمیان گیری
۳-۹- بررسی تصاویر SEM	۶۷
۳-۱۰- بررسی تصاویر TEM	۶۸

- ۱۱-۳- بررسی اپوکسایش اولفین‌ها در حضور کاتالیزگر ناهمگن $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$ /SBA-16 ۶۹
- ۱۱-۳-۱- نتایج تست کاتالیزی کاتالیزگر $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$ /SBA-16 تهیه شده با دو روش
کشتی درون بطری و درمیان گیری ۷۰
- ۱۱-۳-۲- بررسی فعالیت کاتالیزی کاتالیزگر ناهمگن $H_6[P_2W_{18}O_{62}]$ /SBA-16 بازیابی شده
(تهیه شده با روش درمیان گیری) ۷۲
- ۱۲-۳- نتیجه گیری ۷۵

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
۹	شکل ۱-۱ مکانیسم تشکیل لایه سیلیس
۱۰	شکل ۱-۲ مکانیسم تشکیل مزوپور سیلیسی
۱۱	شکل ۱-۳ ساختار ترکیبات مزوپور از خانواده M41S
۱۳	شکل ۱-۴ تصویر TEM مربوط به ترکیب SBA-15
۱۵	شکل ۱-۵ نمایش کلی از سنتز مزوپور SBA-16
۱۶	شکل ۱-۶ مسیر یونی برهم‌کنش بین ماده فعال سطحی و گونه‌های معدنی
۱۷	شکل ۱-۷ مسیر غیریونی برهم‌کنش بین ماده فعال سطحی و گونه‌های معدنی
۱۸	شکل ۱-۸ تصویر TEM مربوط به ترکیب SBA-16
۱۸	شکل ۱-۹ الگو اشعه ایکس ترکیب SBA-16
۲۲	شکل ۱-۱۰ شکل سه هشت وجهی مشترک در لبه‌ها برابر یک واحد M_3O_{13}
۲۲	شکل ۱-۱۱ ایزومرهای α ، β ، γ و δ آنیون کگین ^{x-8}
۲۳	شکل ۱-۱۲ انواع اکسیژن‌های ساختار کگین
۲۳	شکل ۱-۱۳ (a) ساختار آنیون α -کگین ^{x-8} $[XM_{12}O_{40}]^{x-8}$ و مشتقات حفره‌دار آن: (b) تک حفره‌ای، (c) سه حفره‌ای و (d) سه حفره‌ای $\{XM_9\}$

- ۲۷ شکل ۱۴-۱ ساختار بلوری $H_3[PW_{12}O_{40}] \cdot 6H_2O$
- ۳۱ شکل ۱۵-۱ تصویری از روش سنتز کشتهٔ درون بطری
- ۳۲ شکل ۱۶-۱ روش درمیان‌گیری کاتالیزگر درون حفرات SBA-16
- ۳۳ شکل ۱۷-۱ واکنش باز شدن حلقه اپوکسید در حضور کاتالیزگر
- ۳۴ شکل ۱۸-۱ ثبیت نانوذرات اکسید مس درون حفرات بستر SBA-16
- ۳۴ شکل ۱۹-۱ ثبیت نانوذرات طلا درون حفرات بستر SBA-16
- ۳۵ شکل ۲۰-۱ ثبیت کمپلکس [Fe(salen)] درون حفرات SBA-16
- ۳۶ شکل ۲۱-۱ ثبیت کمپلکس $Ru^{II}(bda)(pic)_2$ درون حفرات بستر SBA-16
- ۳۶ شکل ۲۲-۱ ثبیت کمپلکس VO(Salen) درون حفرات بستر SBA-16
- ۳۷ شکل ۲۳-۱ ثبیت کاتالیزگر پلی اکسومتالات درون بستر مزوپور MCM-41
- ۳۸ شکل ۲۴-۱ ثبیت پلی اکسوتنگستات درون بستر مزوپور SBA-15
- ۳۹ شکل ۲۵-۱ ثبیت پلی اکسوتنگستات بر روی بستر نانوذرات مغناطیسی $CoFe_2O_4$
- ۴۰ شکل ۲۶-۱ ثبیت پلی اکسومتالات بر روی بستر MCN
- ۵۰ شکل ۱-۳ ساختار مولکولی پلورونیک F127
- ۵۰ شکل ۲-۳ مراحل تهیهٔ ترکیب مزوپور SBA-16

- ۵۱ شکل ۳-۳ طیف FT-IR ترکیب مزوپور SBA-16 کلسینه نشده
- ۵۲ شکل ۴-۳ طیف FT-IR ترکیب مزوپور SBA-16 کلسینه شده
- ۵۳ شکل ۳-۵ طیف FT-IR کاتالیزگر همگن $H_6[P_2W_{18}O_{62}] \cdot 32H_2O$
- ۵۴ شکل ۳-۶ کاتالیزگر ناهمگن $H_6[P_2W_{18}O_{62}] / SBA-16$ اصلاح شده توسط گروه های اکتیل تری متوكسی سیلان
- ۵۵ شکل ۷-۳ طرح کلی مراحل ثبیت کاتالیزگر با روش کشتی درون بطری
- ۵۶ شکل ۸-۳ طیف FT-IR کاتالیزگر $H_6[P_2W_{18}O_{62}] / SBA-16$ تهیه شده با روش کشتی درون بطری (سوکسله نشده)
- ۵۷ شکل ۹-۳ طیف FT-IR کاتالیزگر $H_6[P_2W_{18}O_{62}] / SBA-16$ تهیه شده با روش کشتی درون بطری (سوکسله شده)
- ۵۸ شکل ۱۰-۳ طرح کلی مراحل ثبیت کاتالیزگر با روش درمیان گیری
- ۵۹ شکل ۱۱-۳ طیف FT-IR کاتالیزگر ناهمگن $H_6[P_2W_{18}O_{62}] / SBA-16$ تهیه شده با روش درمیان گیری (سوکسله نشده)
- ۶۰ شکل ۱۲-۳ طیف FT-IR کاتالیزگر ناهمگن $H_6[P_2W_{18}O_{62}] / SBA-16$ تهیه شده با روش درمیان گیری (سوکسله شده)
- ۶۲ شکل ۱۳-۳ نمودار ایزوترم SBA-16 کلسینه شده
- ۶۳ شکل ۱۴-۳ نمودار ایزوترم SBA-16-C8
- ۶۴ شکل ۱۵-۳ نمودار ایزوترم کاتالیزگر ناهمگن $H_6[P_2W_{18}O_{62}] / SBA-16$ تهیه شده با روش درمیان گیری

- ۶۶ شکل ۳-۱۶ طیف XRD کاتالیزگر $H_6[P_2W_{18}O_{62}] / SBA-16$ (۰-۱۰° Θ)
- ۶۶ شکل ۳-۱۷ طیف XRD کاتالیزگر $H_6[P_2W_{18}O_{62}] / SBA-16$ (۰-۸۰° Θ)
- ۶۷ شکل ۳-۱۸ تصاویر SEM مربوط به کاتالیزگر $H_6[P_2W_{18}O_{62}] / SBA-16$
- ۶۸ شکل ۳-۱۹ تصاویر TEM مربوط به کاتالیزگر $H_6[P_2W_{18}O_{62}] / SBA-16$
- ۶۹ شکل ۳-۱۶ مکانیسم پیشنهادی اپوکسایش
- ۷۰ شکل ۳-۱۷ واکنش پذیری آلیل الكل ها در واکنش اپوکسایش
- ۷۳ شکل ۳-۱۸ طیف FT-IR کاتالیزگر $H_6[P_2W_{18}O_{62}] / SBA-16$ بازیابی شده
(تهیه شده با روش درمیان‌گیری)

فهرست جدول‌ها

صفحه	عنوان
۶	۱-۱- انواع مزوپورهای کربنی
۲۶	۱-۲- ساختارهای بلوری ۱۲- تنگستوفسفریک اسید با آب تبلور متفاوت
۴۲	۱-۳- مواد شیمیایی مورد استفاده
۴۲	۲-۱- حلال‌های مورد استفاده
۶۵	۲-۲- داده‌های مربوط به آنالیز BET ترکیبات SBA-16-C8 و SBA-16
۷۱	۲-۳- نتایج تست کاتالیزی در حضور کاتالیزگر ناهمگن H ₆ [P ₂ W ₁₈ O ₆₂] /SBA-16 تهیه شده با روش کشتی درون بطری
۷۲	۳-۱- نتایج تست کاتالیزی در حضور کاتالیزگر ناهمگن H ₆ [P ₂ W ₁₈ O ₆₂] /SBA-16 تهیه شده با روش درمیان‌گیری
۷۴	۴-۱- درصد تبدیل ۳-متیل ۲-بوتن ۱-ال در حضور کاتالیزگر H ₆ [P ₂ W ₁₈ O ₆₂] /SBA-16

فهرست نمودارها

۱-۳- نمودار میزان پیشرفت واکنش در هر مرحله از بازیابی کاتالیزگر با روش در میان گیری ۷۴

۲-۳- نمودار میزان پیشرفت واکنش در هر مرحله از بازیابی کاتالیزگر با روش کشتی درون بطری ۷۵

فصل اول

مقدمه

۱-۱- اهمیت غربال‌های مولکولی^۱

نزدیک به شش دهه است که پیشرفت‌های تاریخی و سلسله وار در مواد غربال‌کننده مولکولی اتفاق افتداده است. این پیشرفت‌ها از زئولیت‌های آلومینو سیلیکاتی شروع شده و به مواد آمورف سیلیسی، کامپوزیت‌های متالوسیلیکات و متالوفسفات و در سال‌های اخیر به غربال‌های مولکولی مزوپور رسیده است [۱]. برخی از این غربال‌های مولکولی حالت بلوری داشته و اندازه تخلخل‌ها در آن‌ها یکسان است. اندازه یکنواخت تخلخل‌ها به خاطر ساختار بلوری آن‌ها پدید آمده است. جنس غربال‌های مولکولی از سیلیکات‌های سدیم و آلومینیا است که به صورت بلوری شکل و با درجات معین اندازه خلل و فرج تولید می‌شوند که فرآیند استفاده از آن‌ها در دهه ۷۰ میلادی به مرحله تجاری رسید. زئولیت‌ها مثالی از این گونه مواد هستند. اکثر غربال‌های مولکولی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند از جنس زئولیت هستند. غربال‌های مولکولی در صنعت نفت، برای خالص‌سازی جریان گاز و در آزمایشگاه شیمی برای جداسازی ترکیبات و خشک کردن مواد اولیه واکنش به کار می‌روند. مواد متخلخل با دارا بودن سطح منحصر به فرد، شکل ساختمانی و خواص حجمی در زمینه‌های مختلف از جمله فرآیندهای تعویض یونی^۲، جداسازی، کاربردهای کاتالیزی و ساخت حسگرها، جداسازی مولکول‌های زیستی و خالص‌سازی کاربرد دارند. این ترکیبات در منابع طبیعی و سیستم‌های زیست شناختی به فراوانی یافت می‌شوند. اندازه و نظم حفرات، کنترل کننده خواص آن‌ها است. در سال‌های اخیر سعی شده است تا با کنترل و دقت بالا، مواد متخلخلی با اندازه حفرات مشخص تولید شود [۲]. مساحت سطحی یک جامد، پس از متخلخل شدن افزایش می‌یابد و این امر سبب بهبود خواص کاتالیزی، جذبی و جذب سطحی^۳ آن می‌گردد. در مواد مزوپور، خواص جذبی و جذب سطحی آن‌ها، معرف قابلیت آن‌ها در رفع مشکلات زیست محیطی است. با توجه به جذب سطحی بالای این مواد، می‌توان از آن‌ها به عنوان غربال‌های مولکولی نیز استفاده کرد. در این صورت این مواد با واکنش‌های سطحی، برخی از مولکول‌ها را جدا می‌کنند. این مواد به دلیل سطح آزاد بالا، در واکنش‌های

1- Molecular Sieve

2- Ion Exchange

3- Adsorption

کاتالیزی نقش مهمی دارند [۳]. مواد متخلخل با توجه به قابلیت‌های که در استفاده به عنوان کاتالیزگر و یا بستر کاتالیزگر دارند به طور گستره‌ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند. بر طبق تعریف آیوپاک مواد متخلخل بر اساس دامنه قطر منافذ نانویی به سه دسته میکروپور، مزوپور و ماکروپور تقسیم می‌شوند:

۱. میکروپور^۱: موادی با حفره‌های ریز، با اندازه حفره‌های ۰-۲ نانومتر

۲. مزوپور^۲: موادی با حفره‌های متوسط، با اندازه حفره‌های ۴۰-۲ نانومتر

۳. ماکروپور^۳: موادی با حفره‌های درشت، با اندازه حفره‌های بزرگتر از ۵۰ نانومتر

البته اصطلاح نانوپور^۴، نیز به تازگی به کار برده می‌شود ولی به طور صریح تعریف نشده است و به حفراتی اشاره دارد که در اندازه نانومتر باشد. بهترین روش تولید مواد متخلخل، استفاده از گونه‌های قالب گذار^۵ است. به این ترتیب یک ترکیب آلی و گاهی اوقات یک ترکیب معدنی به عنوان نگهدارنده عمل می‌کند که در مراحل بعدی به صورت یک حفره در می‌آید و امکان کنترل توزیع اندازه و گاهی شکل منافذ را ممکن می‌سازد. همچنین از روش سل-ژل نیز می‌توان در ساخت مواد مبتنی بر ژل سود جست، مانند آئروژل‌ها که از انتشار یک گاز در یک ژل، به جامدی بسیار سبک گاهی فقط چهار برابر سنگین‌تر از هوا تبدیل می‌شود. از روش‌های مرسوم لیتوگرافی و تلفیق لیتوگرافی نرم با حکاکی، نیز می‌توان مواد متخلخل تهیه نمود. روش دیگر استفاده از پرتو فرابنفش^۶ است که مولکول‌ها را در لایه نازکی از سیلیکات خود آرا شده با ساختار متناوب، درهم می‌شکند و با قرارگرفتن محصول حاصل در معرض نور، جامد شدن سیلیس^۷ مطابق الگوی متناوب رخ می‌دهد. تغییر تابش نور اندازه حفره‌ها را تغییر می‌دهد [۴]. در خانواده میکروپورها معروف‌ترین اعضاء زئولیت‌ها می‌باشند که توزیع اندازه حفرات آن‌ها باریک و یکنواخت است. این ترکیبات به طور موفقیت آمیزی به عنوان کاتالیزگر در پالایش نفت،

1- Microporous

2- Mesoporous

3- Macroporous

4- Nanoporous

5- Template

6- Ultraviolet light

7- Silica

پتروشیمی و سنتز ترکیبات آلی به ویژه با مولکول‌هایی که با قطر کمتر از ۱۰ آنگستروم سروکار داریم، به کار برده می‌شوند. با وجود خواص مطلوب زئولیت‌ها هنگامی که واکنشگرهایی با اندازه بیش از ابعاد حفرات در فرآیند استفاده می‌شوند، این ترکیبات مناسب نیستند. در این مورد روش منطقی برای غلبه بر چنین محدودیتی حفظ کردن ساختار متخلخل و افزایش شعاع حفرات تا اندازه مزوپورها است [۵].

۱-۲-۱- ترکیبات مزوپور

بسیاری از گونه‌های آلی قالب‌گذار^۱ به کار برده شده در سنتز زئولیت‌ها بر شیمی تشکیل ژل تأثیر می‌گذارند و به عنوان پرکننده حفرات در جامدات متخلخل حاصل، عمل می‌نمایند. در نتیجه تلاش‌هایی برای استفاده از گونه آلی قالب‌گذار بزرگتر صورت گرفت تا حفرات بزرگتری در مواد حاصل به وجود آید. این روش در مورد زئولیت‌ها چندان موفقیتی نداشت و منجر به کشف، دسته جدیدی از غربال‌های مولکولی شد. کشف خانواده M41S در سال‌های اخیر که یکی از اکتشافات مهمی در زمینه شیمی مواد است کاربرد غربال‌های مولکولی را به دامنه ترکیبات مزوپور نیز گسترش داد. مزوپورها به خاطر قطر حفره مناسب و همین طور شکل حفرات مناسب توجه بسیاری را برای پژوهش در سطح جهان برانگیخته‌اند. این مواد با توجه به کاربردهای بالقوه آن‌ها در فناوری جذبی^۲، جداسازی مولکولی^۳، تجزیه، الکترونیک، حسگر گاز و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند [۶].

۱-۲-۱- ویژگی ترکیبات مزوپور

مواد مزوپور در مقایسه با مواد ماکروپور، اندازه حفره یکنواخت و یکسان و مساحت سطح بالاتری دارند و به عنوان بستر کاتالیزگر مناسب هستند و در مقایسه با مواد میکروپور نتایج نشان می‌دهد که مواد مزوپور به دلیل اندازه بزرگتر حفره و حجم بالا، از محدودیت کمتری برخوردار هستند. تا به حال مکانیسم‌های زیادی برای

1- Organic template

2- Absorption technology

3- Molecular separation

توضیح روش تهیه مواد متخلخل مزوپوری پیشنهاد شده است، که دلیل ارائه آن‌ها چگونگی برهمکنش بین ماده فعال سطحی^۱ و پیش ماده معدنی است که باعث تفاوت‌های آشکار بین مسیرهای مختلف سنتز مواد شکل گرفته و دسته‌بندی آن‌ها می‌شود [۷]. ماده فعال سطحی، ماده‌ای است که کشش سطحی آب را از طریق جذب سطحی به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. خاصیت ماده فعال سطحی، ناشی از ماهیت دوگانه ساختمان ملکولی آن است به این معنی که همزمان دارای گروه‌های آبدوست نقش سر و آبرگزیز نقش دم را ایفا می‌کنند. تعداد زیادی از آن‌ها در توده محلول به هم وصل شده و تشکیل توده‌ای به نام میسل می‌دهند. در واقع دم آن تشکیل یک هسته، مانند یک قطره روغن و سر یونی آن یک پوسته بیرونی می‌سازد که تماس مطلوب با آب را بهبود می‌بخشد. ماده فعال سطحی معمولاً به وسیله گروه‌های باردار یونی و غیریونی تقسیم بندی می‌شود. ماده فعال سطحی غیریونی در قسمت سر خود بی‌بار است [۸]. مشخص شده است که یک آرایه میسلی ماده فعال سطحی تحت تأثیر چند عامل از جمله فشار، حضور حلال و مواد حل شده در محیط واکنش قرار می‌گیرد. حلالیت این مولکول‌ها در دمای پایین کم است ولی با افزایش دما به تدریج زیاد می‌شود و در محدوده دمایی معینی، یک رشد سریع از خود نشان می‌دهد.

۲-۲-۱- انواع مزوپورها

❖ مزوپورهای کربنی^۲

❖ مزوپورهای سیلیسی^۳

1- Surfactant
2- Carbon mesoporous
3- Silica mesoporous

۱-۲-۲-۱- مزوپورهای کربنی

اگرچه مواد متخلخل کربنی گوناگونی با استفاده از روش‌های قدیمی سنتز شده‌اند، اما سنتز مواد متخلخل کربنی بسیار منظم هنوز چالش برانگیز است. در سال‌های اخیر سنتز مزوپورهای کربنی با حفرات یکنواخت و یک شکل بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از روش قالب‌گیری، از مواد متخلخل معدنی برای سنتز مواد متخلخل کربنی بسیار منظم استفاده شده است. انواع گوناگونی از مواد متخلخل کربنی با حفره‌های منظم میکروپور، مزوپور و ماکروپور با استفاده از قالب‌های معدنی سنتز شدند. سنتز مواد متخلخل کربنی با استفاده از قالب‌های زئولیتی، مزوپور سیلیسی، نانو ذرات سیلیسی و غشاهاي آلومینیایی می‌تواند انجام شود. مزوپورهای کربنی منظم (OMC) در سال ۱۹۹۹ توسط رئو^۱ و همکارانش سنتز شد. بعدها آن‌ها نوع جدیدی از OMC با نام CMK گزارش کردند. با استفاده از مزوپور سیلیسی MCM-48 موفق به سنتز یک مزوپور کربنی بسیار منظم شدند که آن را CMK-1 نامگذاری کردند [۹]. به طور مثال CMK-3 و CMK-5 با استفاده از قالب CMK-4 و CMK-1 با قالب MCM-48 سنتز می‌شوند (جدول شماره ۱-۱).

OMC	قالب سیلیسی	پیش ماده
CMK-1	MCM-48	ساکارز
CMK-2	SBA-1	ساکارز
CMK-3	SBA-15	ساکارز
CMK-4	MCM-48	استیلن
CMK-5	SBA-15	فورفوریل الکل

جدول ۱-۱- انواع مزوپورهای کربنی

این ترکیبات دارای مساحت سطح ویژه بالا، حجم حفره‌ی بزرگ و پایداری فیزیکی و شیمیایی بالایی هستند و به خاطر این ویژگی‌های خاص مورد توجه قرار گرفته‌اند. مزوپورهای کربنی کاربردهای متنوعی در جداسازی گازها، تصفیه آب، اپتیک، کاتالیزگر و به عنوان الکتروشیمیایی و پیل‌های سوختی دارند.

۲-۲-۲-۱- مزوپورهای سیلیسی

مواد مزوپور سیلیسی از سال ۱۹۹۲ شناخته شده‌است. مواد مزوپور سیلیسی با مساحت سطح زیاد و ساختار منظم، کاربردهای بالقوه‌ای دارند. این مواد در ساخت وسایل الکترونیکی، پیل‌های سوختی و جداسازی جذبی به کار می‌روند و همچنین به عنوان کاتالیزگر در شیمی میهمان-میزبان^۱ شرکت می‌کنند. یکی از کاربردهای جدید این مواد که از سال ۲۰۰۰ به بعد مورد توجه واقع شد، کاربرد به عنوان سامانه‌های دارورسانی در بیماران سرطانی است. در مقایسه با کلوئیدهای آمورف و سامانه‌های دارورسانی پلیمری این مواد عوارض جانبی کمتری از خود نشان می‌دهند. یکی از ویژگی‌های جالب جامدات مزوپور در کاتالیز امکانات متعدد اصلاح و تغییر آن‌ها است. اصلاحات برای تنظیم عوامل سطحی به منظور وارد نمودن عامل کاتالیزی و پایداری مزوپور صورت می‌گیرد. مواد مزوپور در کاتالیز اغلب به تنها‌یی به کار برده نمی‌شوند. در بیشتر موارد عوامل کاتالیزی با وارد نمودن محل‌های فعال در دیواره‌های سیلیسی یا رسوب دادن گونه‌های فعال روی سطح داخلی ماده مزوپور وارد می‌شوند. فایده استفاده از جامدات مزوپور سیلیسی در کاتالیز، مساحت سطح بسیار زیاد و حفرات بزرگی است که انتقال جرم را آسان می‌نماید [۱۰].