



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَجْعَلْهُمُ الْبَرَكَةَ وَالْخَيْرَ وَالرِّزْقَ
وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ
وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ

نانو ذرات اکسید مس به روش رسوب دهی مستقیم و نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و دی‌اکسید تیتانیوم دوپ شده با نقره با روش سل-ژل سنتز شدند. ساختار نانو ذرات سنتز شده توسط تکنیک پراش پرتو ایکس (XRD) و اندازه و مورفولوژی ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی تراگیسیل (TEM) مورد بررسی قرار گرفت. دی‌اکسید تیتانیوم و دی‌اکسید تیتانیوم دوپ شده با نقره در فاز آاناتاز کریستاله شدند و الگوی پراش پرتو X ساختار کریستالی نانو ذرات سنتزی را تایید کرد. نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپ الکترونی تراگیسیل (TEM) نشان دادند که سایز نمونه دوپه نشده دی‌اکسید تیتانیوم 10 نانومتر است و با افزایش نقره سایز ذره کمتر می‌شود. سایز ذره دی‌اکسید تیتانیوم دوپ شده با نقره 8 نانومتر است. همچنین تصویر TEM نشان داد که ذرات اکسید مس سنتز شده دارای طول 35 و عرض 7 نانومتر می‌باشد.

فعالیت فوتوکاتالیزوری TiO_2 ، CuO و $\text{TiO}_2\text{-Ag}$ در تخریب برخی از آلاینده‌های گوگردی مثل متیل فنیل سولفید و 2-مرکاپتوبنزامیدازول در محلول‌های آبی تحت تابش لامپ 400 وات جیوه مورد آزمایش قرار گرفت. تاثیر برخی عوامل مانند مقدار فوتوکاتالیزور، غلظت اولیه محلول آلاینده، تاثیر هوادهی، pH و زمان در تخریب این آلاینده‌ها بررسی و تفسیر شد تا بهترین شرایط برای تخریب فوتوکاتالیزوری مشخص گردد. نتایج بدست آمده نشان داد که نمونه دی‌اکسید تیتانیوم دوپه شده با نقره نسبت به نمونه دوپه نشده آن بازده بهتری در تخریب فوتوکاتالیزوری دارد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که تخریب فوتوکاتالیزوری توسط اکسید مس و دی‌اکسید تیتانیوم دوپ شده با نقره در محیط بازی و تحت شرایط هوادهی بهترین بازده را دارد.

کلید واژه: نانو ذرات، اکسیدهای نیمه رسانا، اکسید مس، دی‌اکسید تیتانیوم، دی‌اکسید تیتانیوم دوپ شده با نقره، آلاینده‌های گوگردی، متیل فنیل سولفید، 2-مرکاپتو بنزامیدازول

دانشکده علوم پایه

گروه شیمی-شیمی معدنی

حذف آلاینده‌های گوگرد دار با استفاده از نانو اکسیدهای نیمه رسانا

از:

منا سوادکوهی سید زین العابدینی

استاد راهنما:

دکتر عبدالله فلاح شجاعی

اسفند 1390

عنوان.....	صفحه.....
چکیده فارسی.....	ر.....
چکیده انگلیسی.....	ز.....
فصل اول: مقدمه و تئوری.....	1.....
مقدمه.....	2.....
1-1 تاریخچه نانو ذرات.....	2.....
2-1 فناوری نانو یا نانو تکنولوژی.....	3.....
3-1 روش های ساخت نانو ذرات.....	4.....
1-3-1 سنتز شیمیایی.....	4.....
2-3-1 چگالش از یک بخار.....	4.....
3-3-1 فرآیندهای حالت جامد.....	4.....
4-1 تعیین مشخصات.....	4.....
5-1 طبقه‌بندی نانو ذرات بر اساس ابعاد.....	5.....
1-5-1 نانو ذره.....	5.....
2-5-1 نانو لوله.....	5.....
3-5-1 نانو لایه.....	5.....
6-1 متداولترین نانو ذرات.....	5.....
1-6-1 نانو ذرات نیمه رسانا.....	5.....
2-6-1 نانو ذرات سرامیکی.....	7.....
3-6-1 نانو کامپوزیت‌های نانو ذره ای سرامیکی.....	8.....
4-6-1 نانو ذرات فلزی.....	8.....
5-6-1 نانو کامپوزیت های نانو ذره ای فلزی.....	8.....
7-1 فرآیند فوتوشیمی.....	9.....
8-1 برانگیختگی الکترونی نیمه رسانا.....	11.....
9-1 فرآیندهای فوتوکاتالیزوری.....	12.....
10-1 فوتوکاتالیست ایده‌آل.....	13.....
11-1 فوتوکاتالیست‌های اکسیدهای فلزی نیمه‌رسانا.....	13.....
12-1 تاثیر پارامترهای عملیاتی.....	14.....
1-12-1 شدت نور.....	14.....
2-12-1 ماهیت و غلظت آلاینده.....	14.....

- 14-12-3 ماهیت فوتوکاتالیزور.....
- 15-12-4 غلظت فوتوکاتالیزور.....
- 15-12-5 میزان اسیدیته pH.....
- 15-12-6 دمای واکنش.....
- 15-13-1 اصلاح انرژی باند گپ فوتوکاتالیست های اکسید های فلزی نیمه رسانا.....
- 15-13-1 اصلاح باند گپ نیمه رسانا به وسیله رنگینه ها.....
- 16-13-2 اصلاح باند گپ نیمه رسانا به وسیله جفت شدن با نیمه رسانای دیگر.....
- 17-13-3 اصلاح باند گپ نیمه رسانا به وسیله دوپ کردن فلزات واسطه.....
- 18-14 حذف ناخالصی به روش تخریب فوتوکاتالیزوری.....
- 19-15 آلاینده های گوگردی.....
- 20-16 خواص دی اکسید تیتانیوم.....
- 23-16-1 خاصیت آبدوستی دی اکسید تیتانیوم.....
- 25-16-2 خاصیت فوتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم.....
- 26-16-3 اکسیژن حل شده در محلول.....
- 26-16-4 تیتانیوم دی اکسید دوپه شده.....
- 27-16-5 روش های افزایش خاصیت فوتوکاتالیزوری.....
- 28-17-17 اکسید مس.....
- 29- فصل دوم: بخش تجربی.....
- 30-1-2 مواد شیمیایی مصرفی.....
- 31-2-2 دستگاه های مورد استفاده.....
- 31-2-2-1 پراش پرتو X (XRD).....
- 32-2-2-2 میکروسکوپ الکترونی تراگیل (TEM).....
- 32-2-2-3 طیف سنجی فرابنفش-مرئی.....
- 33-2-2-4 راکتور فوتوشیمیایی.....
- 34-2-2-5 سانتریفیوژ.....
- 35-2-2-6 pH متر.....
- 35-2-2-7 ترازوی دیجیتال.....
- 36-2-3 سنتز و شناسایی نانو ذرات اکسید مس و دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با نقره.....
- 36-2-3-1 روش سنتز نانو ذرات اکسید مس.....
- 36-2-3-2 روش سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم.....
- 37-2-3-3 روش سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با نقره.....

- 38..... 4-2 طیف جذبی برای آلاینده های مورد استفاده.....
- 38..... 5-2 آزمایش های مربوط به تخریب فوتوکاتالیزوری آلاینده ها و بررسی شرایط مختلف.....
- 38..... 1-5-2 تخریب فوتوکاتالیزوری متیل فنیل سولفید توسط فوتوکاتالیزورهای TiO_2 ، CuO و $\text{TiO}_2\text{-Ag}$
- 38..... 1-1-5-2 بررسی اثر فوتوکاتالیزوری و تابش UV.....
- 39..... 2-1-5-2 بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور.....
- 39..... 3-1-5-2 بررسی اثر زمان.....
- 39..... 4-1-5-2 بررسی اثر هوادهی.....
- 40..... 5-1-5-2 بررسی اثر غلظت آلاینده.....
- 40..... 6-1-5-2 بررسی اثر pH محیط.....
- 41..... 2-5-2 تخریب فوتوکاتالیزوری 2-مرکاپتو بنزایمیدازول توسط فوتوکاتالیزورهای TiO_2 ، CuO و $\text{TiO}_2\text{-Ag}$
- 41..... 1-2-5-2 بررسی اثر فوتوکاتالیزوری و تابش UV.....
- 41..... 2-2-5-2 بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور.....
- 41..... 3-2-5-2 بررسی اثر زمان.....
- 42..... 4-2-5-2 بررسی اثر هوادهی.....
- 42..... 5-2-5-2 بررسی اثر غلظت آلاینده.....
- 43..... 6-2-5-2 بررسی اثر pH محیط.....
- 44..... فصل سوم: بحث و نتیجه گیری.....
- 45..... نگاهی کلی به این پروژه.....
- 46..... 1-3 سترز نانو ذرات اکسید مس.....
- 46..... 1-1-3 بررسی ساختار نانو ذرات اکسید مس توسط کریستالوگرافی XRD.....
- 48..... 2-1-3 نتایج بررسی ساختار نانو ذرات اکسید مس توسط میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی (TEM).....
- 49..... 2-3 سترز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم.....
- 49..... 1-2-3 بررسی ساختار نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم توسط کریستالوگرافی XRD.....
- 51..... 2-2-3 نتایج بررسی ساختار نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم توسط میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی (TEM).....
- 51..... 3-3 سترز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با نقره.....
- 52..... 1-3-3 بررسی ساختار نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با نقره توسط کریستالوگرافی XRD.....
- 54..... 2-3-3 نتایج بررسی ساختار نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با نقره توسط میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی.....
- 55..... 4-3 نتایج بررسی آزمایشات تخریب فوتوکاتالیزوری آلاینده ها.....
- 56..... 1-4-3 نتایج بررسی آزمایشات تخریب فوتوکاتالیزوری آلاینده ها توسط اکسید مس.....
- 56..... 1-1-4-3 نتایج بررسی آزمایشات تخریب متیل فنیل سولفید.....

- جدول 1-2 مواد شیمیایی بکار رفته..... 30
- جدول 2-2 مشخصات دستگاه پراش پرتو X 31
- جدول 1-3 اطلاعات استخراج شده الگوی XRD نانو ذرات اکسید مس..... 47
- جدول 2-3 اطلاعات استخراج شده الگوی XRD نانو ذرات TiO_2 50
- جدول 3-3 اطلاعات استخراج شده الگوی XRD نانو ذرات TiO_2-Ag 53
- جدول 4-3 میزان کاهش فوتوکاتالیزوری سولفید در شرایط مختلف pH 68
- جدول 5-3 میزان کاهش فوتوکاتالیزوری مرکاپتان در شرایط مختلف pH 74

عنوان.....	صفحه.....
شکل 1-1 نمودار جابلونسکی.....	9.....
شکل 2-1 مکانیسم پیشنهادی برای تولید جفت الکترون-حفره در اکسید تیتانیوم.....	11.....
شکل 3-1 فعال سازی باند گپ پهن یک نیمه رسانا با نور مرئی به کمک اصلاح سطح به وسیله رنگینه.....	16.....
شکل 4-1 فعال سازی فوتوکاتالیست در نور مرئی به وسیله جفت شدن نیمه رسانایی با باند گپ باریک تر.....	17.....
شکل 5-1 مکانیسم استفاده نیمه رسانا در فرایندهای اکسایش و کاهش فوتوکاتالیزوری.....	18.....
شکل 6-1 تصویر نمونه‌ای از آلایندهای گوگردی.....	20.....
شکل 7-1 سیستم بلوری فاز روتیل TiO_2	21.....
شکل 8-1 سیستم بلوری فاز آاناتاز TiO_2	22.....
شکل 9-1 سیستم بلوری فاز بروکیت TiO_2	23.....
شکل 10-1 تبادل اکسیژن جو در سطح TiO_2	25.....
شکل 11-1 شکل سلول واحد اکسید مس.....	28.....
شکل 12-1 قسمتی از ساختار کریستالی اکسید مس.....	28.....
شکل 1-2 شمای راکتور فوتوشیمیایی.....	33.....
شکل 1-3 الگوی XRD نمونه سنتز شده اکسید مس.....	46.....
شکل 2-3 تصویر میکروسکوپ الکترونی (TEM) از نمونه سنتز شده اکسید مس.....	48.....
شکل 3-3 الگوی XRD نمونه سنتز شده TiO_2	49.....
شکل 4-3 تصویر میکروسکوپ الکترونی (TEM) از نمونه سنتز شده TiO_2	51.....
شکل 5-3 الگوی XRD نمونه سنتز شده TiO_2 -Ag.....	52.....
شکل 6-3 تصویر میکروسکوپ الکترونی (TEM) از نمونه سنتز شده TiO_2 -Ag.....	54.....
شکل 7-3 طیف جذبی متیل فنیل سولفید در آب.....	55.....
شکل 8-3 طیف جذبی 2-مرکاپتوبنزامیدازول در آب.....	55.....
شکل 9-3 نمودار تغییرات درصد کاهش فوتوکاتالیستی محلول متیل فنیل سولفید با گذشت زمان در شرایط مختلف.....	56.....
شکل 10-3 نمودار تغییرات درصد کاهش فوتوکاتالیستی MPS با گذشت زمان به ازای مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور CuO.....	57.....
شکل 11-3 نمودار تغییرات جذب MPS بر حسب طول موج در طول زمان تابش با فوتوکاتالیزور CuO.....	58.....
شکل 12-3 نمودار تغییرات جذب MPS بر حسب طول موج در طول زمان تابش با فوتوکاتالیزور CuO.....	59.....
شکل 13-3 نمودار میزان حذف MPS با زمان تابش به ازای غلظت های مختلف MPS با فوتوکاتالیزور CuO.....	60.....
شکل 14-3 نمودار تغییرات درصد کاهش فوتوکاتالیستی محلول MBI با گذشت زمان در شرایط مختلف.....	61.....
شکل 15-3 نمودار تغییرات درصد کاهش فوتوکاتالیستی MBI با گذشت زمان به ازای مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور CuO.....	62.....
شکل 16-3 نمودار تغییرات جذب MBI بر حسب طول موج در طول زمان تابش با فوتوکاتالیزور CuO.....	63.....
شکل 17-3 نمودار میزان حذف MBI با زمان تابش به ازای غلظت های مختلف MBI با فوتوکاتالیزور CuO.....	64.....

- شکل 3-18 نمودار تغییرات در صد کاهش فوتوکاتالیستی محلول MPS با گذشت زمان در شرایط مختلف.....66
- شکل 3-19 نمودار تغییرات درصد کاهش فوتوکاتالیستی MPS با گذشت زمان به ازای مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور TiO_2 و $\text{TiO}_2\text{-Ag}$67
- شکل 3-20 نمودار تغییرات جذب MPS بر حسب طول موج در طول زمان تابش با فوتوکاتالیزور TiO_2 و $\text{TiO}_2\text{-Ag}$68
- شکل 3-21 نمودار مقایسه تخریب MPS در طول زمان تابش توسط TiO_2 و $\text{TiO}_2\text{-Ag}$69
- شکل 3-22 نمودار تغییرات جذب MPS بر حسب طول موج در طول زمان تابش در شرایط مختلف.....70
- شکل 3-23 نمودار میزان حذف مرکاپتان با زمان تابش به ازای غلظت‌های مختلف MPS.....71
- شکل 3-24 نمودار تغییرات در صد کاهش فوتوکاتالیستی MBI با گذشت زمان در شرایط مختلف.....72
- شکل 3-25 نمودار تغییرات در صد کاهش فوتوکاتالیستی MBI با گذشت زمان به ازای مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور.....73
- شکل 3-26 نمودار تغییرات جذب MBI بر حسب طول موج در طول زمان تابش در شرایط مختلف.....74
- شکل 3-27 نمودار مقایسه‌ای تخریب MBI در طول زمان تابش توسط TiO_2 و $\text{TiO}_2\text{-Ag}$75
- شکل 3-28 نمودار میزان حذف مرکاپتان با زمان تابش به ازای غلظت‌های مختلف MBI.....76

Band Gap Energy (E_{bg}).....	انرژی باند گپ.....
Scanning Electron Microscope(SEM).....	میکروسکوپ الکترونی روبشی.....
Transmission Electron Microscope(TEM).....	میکروسکوپ الکترونی تراگیسیل.....
X-Ray Diffraction(XRD).....	پراش پرتو ایکس.....
Lowest unoccupied molecular orbital (LUMO).....	پایین ترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده.....
Dissolved Oxygen (DO).....	اکسیژن محلول.....
Tetra Isopropyl Ortotitanat (TIP).....	تترا ایزوپروپیل اورتوتیتانات.....
Methyl Phenyl Sulfide (MPS)	متیل فنیل سولفید.....
2-Mercapto Benz Imidazol (MBI).....	2-مرکاپتو بنزایمیدازول.....

فصل اول

"مقدمه و تئوری"

مقدمه

نانوفناوری در تعریف بسیار ساده، یعنی تکنولوژی‌هایی که در ابعاد نانومتر عمل می‌کنند. نانومتر واحد اندازه‌گیری است و برابر با 10^{-9} متر یا یک میلیاردمتر است. اندازه اتم‌ها و مولکول‌ها در این محدوده قرار دارد. بنابراین با ورود به این فضای کوچک بشر می‌تواند در نحوه آرایش و چینش اتم‌ها و مولکول‌ها دخالت کند و به ساخت مواد جدید و ساختارهایی متفاوت که تاکنون وجود داشته است، بپردازد. نانوفناوری که از دو کلمه «نانو» و «فناوری» تشکیل شده است به معنای توسعه، ساخت، طراحی و استفاده از محصولاتی است که اندازه آنها در حد یک تا صد نانومتر قرار دارند. در حقیقت نانو فناوری یک فناوری جدید نیست، بلکه یک مقیاس جدید در فناوری‌ها و رویکردی تازه در تمام رشته‌ها است، و این توانایی را به بشر می‌دهد، که بتواند دخالت خود را در ساختار مواد گسترش دهد و در ابعاد بسیار ریز به ساخت و طراحی اقدام کند. این توانایی می‌تواند در تمام فناوری‌هایی که بشر تاکنون به آن دست یافته است، اثر گذار باشد.

1-1 تاریخچه نانوذرات

اولین جرعه فناوری نانو در سال 1959 یعنی در حدود 50 سال پیش زده شد. در این سال ریچارد فاینمن¹، متخصص کوانتوم نظری و دارنده جایزه نوبل، طی یک سخنرانی با عنوان «فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد» ایده فناوری نانو را مطرح ساخت. او فرض را بر این قرار داد که اگر دانشمندان فرا گرفته‌اند چگونه ترانزیستورها و دیگر سازه‌ها را با مقیاس‌های کوچک بسازند، پس ما حتما خواهیم توانست که آنها را کوچک و کوچکتر کنیم. وی این نظریه را ارائه داد که در آینده‌ای نزدیک می‌توانیم مولکول‌ها و اتم‌ها را به صورت مستقیم دستکاری کنیم.

واژه فناوری نانو اولین بار توسط نوریوتانیگوچی² استاد دانشگاه علوم توکیو در سال 1974 بر زبان‌ها جاری شد. او این واژه را برای توصیف ساخت مواد و وسایل دقیقی که ابعاد آنها در حد نانومتر می‌باشد، به کار برد. در سال 1986 این واژه توسط اریک کسلر³ در کتابی تحت عنوان: «موتور آفرینش: آغاز دوران فناوری نانو» بازآفرینی و تعریف مجدد کرد. وی این واژه را به شکل عمیق تری در رساله‌ی دکترای خود مورد بررسی قرار داد و بعدها آنرا در کتابی تحت عنوان «نانو سیستم‌ها ماشین‌های مولکولی چگونگی ساخت و محاسبات آنها» منتشر کرد [1].

-
1. Richard Fieman
 2. Norio Taniguchi
 3. Eric Kessler

2-1 فناوری نانو یا نانو تکنولوژی

اگرچه هنوز نانوفناوری در آغاز حیات خود قرار دارد، ولی در همین چند سال اخیر امیدهای زیادی را بین دانشمندان برای دستیابی به مواد با قابلیت‌های بالا و ساخت محصولات با عمر و کیفیت مناسب ایجاد کرده است. به عنوان مثال نانوتیوپ‌های کربنی ماده‌ای در اختیار بشر قرار داد که رساناتر از مس، مقاومتر از فولاد و سبکتر از آلومینیوم است. همچنین با استفاده از نانوذرات که رایج ترین عناصر در علم و فناوری نانو بوده می‌توان سطوح خود تمیز شونده یا همیشه تمیز ساخت و ربایش مغناطیسی را چندین برابر نمود. اگر بپذیریم که نانو فناوری، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم‌های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی، اتمی و یا استفاده از خواص آن سطوح باشد، آنگاه درمی‌یابیم که کاربردهای این فناوری، در حوزه‌های مختلف اعم از غذا، دارو، تشخیص پزشکی، فناوری زیستی، الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست، مواد، هوافضا و غیره خواهد بود [2].

سنتز شیمیایی و فرآیندهای حالت جامد نظیر آسیاب کردن و چگالش بخار روش‌های معمول برای ساخت نانو ذرات هستند. کنترل فرآیند تولید برای رسیدن به نانو ذرات با خواص مناسب امری بدیهی است، در همین راستا مشخصات نانو ذرات با روش‌های آنالیز میکروسکوپی، ساختاری و تعیین اندازه و سطح و... بررسی می‌شود.

نانوذرات علاوه بر نوع فلزی، عایق‌ها و نیمه‌هادی‌ها، نانوذرات ترکیبی نظیر ساختارهای هسته‌لایه را نیز در بر می‌گیرند. همچنین نانوکره‌ها¹، نانومیله‌ها² و نانوفنجان‌ها³ تنها اشکالی از نانوذرات در نظر گرفته می‌شوند. نانو خوشه‌ها⁴، نانو بلورها و نقاط کوانتومی⁵ نیمه‌هادی نیز زیر مجموعه نانوذرات هستند. چنین نانو ذراتی در کاربردهای بیودارویی⁶ به عنوان حامل دارو و عوامل تصویربرداری استفاده می‌شوند. گوناگونی مواد نانو ذره‌ای به اندازه تنوع کاربردهای آنها است، زمینه‌هایی که نانو ذرات کاربرد دارند، عبارتند از: افزودنی‌های سوخت و مواد منفجره، روان کننده‌ها، کاتالیزورها، محافظت کننده‌ها، لوازم آرایشی، مواد کامپوزیت، ساینده‌ها، صنایع بسته‌بندی، روکش‌ها، دارورسانی، پزشکی و دارو سازی و تشخیص پزشکی، آنالیز زیستی و کاربرد نانوذرات در باتری‌ها و پیل‌های سوختی [3].

-
1. Nanosphere
 2. Nanorode
 3. Nanocup
 4. Nanocluster
 5. Quantum points
 6. Biomedical

3-1 روشهای ساخت نانو ذرات

برای تولید نانوذرات روش‌های بسیار متنوعی وجود دارد. این روش‌ها اساساً به سه گروه تقسیم می‌شوند:

1-3-1 سنتز شیمیایی

در روش سنتز شیمیایی، نانو ذرات در یک محیط مایع که حاوی انواع واکنشگرها است رشد می‌کنند. روش سل-ژل¹ نمونه چنین روشی است، در روش‌های شیمیایی اندازه نهایی ذره را می‌توان با توقف فرآیند هنگامی که اندازه مطلوب به دست آمد یا با انتخاب مواد شیمیایی تشکیل دهنده ذرات پایدار و توقف رشد در یک اندازه خاص کنترل نمود. این روشها معمولاً کم هزینه و پر حجم هستند، اما آلودگی حاصل از مواد شیمیایی می‌تواند یکی از مشکلات این روش باشد.

2-3-1 چگالش از یک بخار

روش چگالش از یک بخار شامل تبخیر یک فاز جامد و سپس چگالش سریع آن برای تشکیل خوشه‌های نانومتری است که به صورت پودر ته نشین می‌شوند. مهمترین مزیت این روش کم بودن مقدار آلودگی آن است. در نهایت اندازه ذره با تغییر پارامترهایی نظیر دما و محیط گاز و سرعت تبخیر کنترل می‌شود. روش تبخیر در خلاء بر روی مایعات روان و روش سیم انفجاری جزء روش‌های چگالش از یک بخار محسوب می‌شوند.

3-3-1 فرآیندهای حالت جامد

خواص نانو ذرات حاصل از روش فرآیندهای جامد نظیر آسیاب یا پودر کردن، تحت تاثیر نوع ماده آسیاب کننده، زمان آسیاب و محیط اتمسفری آن قرار می‌گیرد [4].

4-1 تعیین مشخصات

تعیین مشخصات نانوذرات برای کنترل سنتز و کاربرد آنها ضروری است. خواص این ترکیبات با استفاده از روش‌های گوناگونی نظیر میکروسکوپ‌های الکترونی، میکروسکوپ نیروی اتمی² AFM، طیف سنجی فوتوالکترون، پراش پرتو X (XRD)³ و طیف سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه⁴ (FT-IR) و همچنین روش‌های تعیین اندازه و سطح ویژه ذرات سنجیده می‌شود [5].

-
1. Sol-gel
 2. Atomic Force Microscope
 3. X-Ray Diffraction
 4. Fourier Transform Infra red Spectroscopy

5-1 طبقه‌بندی نانوذرات بر اساس ابعاد

ذرات در مقیاس نانو بر اساس ابعادشان به سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند [6-7].

1-5-1 نانوذره

نانو ذره همان گونه که از نام آن مشخص است ذراتی با ابعاد نانومتری در هر بعد می‌باشند و خواص فیزیکی و شیمیایی آنها از مواد درشت متفاوت است. نانوذرات می‌توانند از مواد مختلفی تشکیل شوند، مانند نانوذرات فلزی، سرامیکی و غیره.

2-5-1 نانولوله‌ها

ذراتی که دو بعد آنها در مقیاس نانو قرار دارد و بعد سوم بزرگتر بوده و تشکیل ساختار طویلی را می‌دهند. این ترکیبات به عنوان نانولوله، نانوالیاف و نانومیله نیز نامیده می‌شوند.

3-5-1 نانو لایه‌ها

ذراتی که یک بعد آنها در مقیاس نانو است که تحت عنوان نانولایه یا نانورق شناخته می‌شوند. این مواد به صورت ورق در اندازه یک تا چند نانومتر در ضخامت، و دارای صد تا هزار نانومتر درازا می‌باشند. سیلیکات‌های لایه‌ای و هیدروکسیدهای دو لایه‌ای از این دسته هستند.

6-1 متداولترین نانوذرات

1-6-1 نانوذرات نیمه رسانا¹

نقطه کوانتومی، یک ناحیه از بلور نیمه‌رسانا است که الکترون‌ها، حفره‌ها یا هر دو آنها را در سه بعد در بر می‌گیرد. این ناحیه از چند نانومتر تا چند صد نانومتر را شامل می‌شود. در نقاط کوانتومی الکترون‌ها درست مثل وضعیت یک اتم موقعیت‌های گسسته‌ای از انرژی را اشغال می‌کنند. به همین علت به آنها لفظ اتم‌های مصنوعی² نیز اطلاق می‌شود.

1. Semiconductors
2. Artificial atoms

در مقایسه با سیتم کوانتومی که در دو بعد و لایه‌های کوانتومی که در یک بعد نانو هستند، نقاط کوانتومی نانو ساختارهای سه بعدی به شمار می‌روند. همچنین این ترکیبات به دلیل بازده کوانتومی بالا در مصارف اپتیکی کاربرد زیادی دارند. نقاط کوانتومی نیمه‌هادی با تحریک الکتریکی یا توسط گستره وسیعی از طول موجها در فرکانسهای کاملا مشخصی به فلورسانس می‌پردازند، به این شکل که فرکانسی از نور را جذب کرده و در فرکانسی مشخص که تابع اندازه آن‌هاست، به نشر¹ نور می‌پردازند. این ذرات همچنین می‌توانند بر حسب ولتاژ اعمال شده، به انعکاس²، انکسار³ یا جذب نور⁴ پردازند. این ویژگی کاربردهایی در مواد فتوکرومیک و الکتروکرومیک (موادی که به ترتیب بر اثر اعمال نور یا الکتریسیته تغییر رنگ می‌دهند) و پیل‌های خورشیدی خواهد داشت. از کاربردهای بالقوه که برای نقاط کوانتومی می‌توان نام برد عبارتند از لیزرهای دارای طول موجهای بسیار دقیق، نشانگر-های زیستی و کامپیوترهای کوانتومی [8].

-
1. Emission
 2. Reflection
 3. Diffraction
 4. Light absorbance

2-6-1 نانوذرات سرامیکی

معمول‌ترین نانوذرات، نانوذرات سرامیکی هستند که به سرامیک‌های اکسید فلزی، نظیر اکسیدهای تیتانیوم، روی، آلومینیوم و آهن که عموماً به شکل ذرات نانو هستند تقسیم می‌شوند. طبق تعریف حداقل باید یکی از ابعاد نانوذرات کمتر از 100 نانومتر باشد. نانوذرات سرامیکی فلزی یا اکسید فلزی تمایل به داشتن اندازه یکسانی در هر سه بعد، از دو تا 100 نانومتر می‌باشند که به وسیله نیروهای الکترواستاتیک به یکدیگر چسبیده و به شکل پودر بسیار ریزی رسوب می‌کنند.

نانوذرات سیلیکاتی ذراتی با ضخامت تقریباً 1 نانومتر و پهنای 100 تا 1000 نانومتر هستند. معمول‌ترین نانوذرات سیلیکاتی از نوع خاک رس، مونت‌موریلونیت یا آلومینوسیلیکات لایه‌ای است [9].

وقتی اندازه نانوذرات کاهش می‌یابد، نسبت سطح مؤثر به حجم ذرات افزایش یافته، اثرات سطحی قوی‌تر شده و خواص کاتالیستی افزایش می‌یابد. به همین دلیل نانوذرات به عنوان کاتالیزور در زمینه‌هایی نظیر باتری‌ها پیل‌های سوختی¹ و انواع فرآیندهای صنعتی قابل استفاده هستند. بیشتر بودن سهم اتم‌ها در سطح نانوذرات نیز خواص فیزیکی آنها را تغییر می‌دهد مثلاً سرامیک‌هایی که به طور عادی شکننده‌اند، نرم‌تر می‌شوند. باید توجه داشت که افزایش سطح مؤثر، حلالیت را افزایش می‌دهد. اصلاح شیمیایی سطوح نانوذرات تاثیر زیادی در کارایی و کاربرد آنها دارد. ایجاد خواص آبدوستی² و آبگریزی³ جزء روش‌های اصلاح شیمیایی نانوذرات محسوب می‌شوند. برای نمونه، نانوذرات سیلیکاتی برای بدست آوردن خاصیت آب‌گریزی بیشتر، باید به صورت شیمیایی اصلاح شوند، مثلاً می‌توان با استفاده از یون‌های آمونیوم یا مولکول‌های بزرگتری نظیر الیگومرهای⁴ چند وجهی، که هم برای روکش‌دهی نانوذرات سیلیکات و هم به عنوان پرکننده مناسب هستند، این اصلاح شیمیایی را انجام داد [9].

-
1. Fuel cell
 2. Hydrophilic
 3. Hydrophobic
 4. Oligomer