

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشکده فیزیک

گروه اتمی و مولکولی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیک لیزر

عنوان:

بررسی خواص اپتیکی بلور فوتونی یک بعدی شامل گرافن تک لایه

استاد راهنما:

دکتر عبدالرحمن نامدار

استاد مشاور:

دکتر بابک عبدالهی پور

پژوهشگر:

جعفر لطفی

۱۳۹۳ دی

تقدیم به روح داماد عزیزان که هرگز از خاطر مانخواهد رفت.

تقدیر و شکر:

شکر شایان نثار ایزد مثان که توفیق رارفیق راهیم ساخت تا این پیان نامه را به پیان برسانم.

این پیان نامه راضمن شکر و سپاس بیکران و دکمال اتفاقار، تقدیر عمیق محضر ارزشمند خانواده دلوون، استاد فرزانه و دوستان عزیزمی خایم.

از استادی فاضل و اندیشمند جناب آقایان دکتر عبدالرحمن نادر به عنوان استاد رہنماؤ دکتریک عبدالحی پور به عنوان استاد مشاور که هواره ای جانب

را مورد لطف و محبت خود قرار داده اند و هم چنین دکتر صدر وشن انتظار که داوری این پیان نامه را به عده داشته باشد که شکر را در ارم.

با سپاس بی درین و ویژه خدمت دوستان کران میدام آقایان و خانم ها: سلیمان طاپور مهدی حسن پور فیروز واحدی و رعناء فیض الحی که مرا صمیمانه و

مشقعنانه یاری داده اند.

و در پیان با شکر خالصانه خدمت به کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.

نام خانوادگی دانشجو: لطفی	نام: جعفر
عنوان پایان نامه: مطالعه‌ی خواص اپتیکی بلور فوتونی یک بعدی شامل لایه‌های گرافن تک لایه	
استاد راهنما: دکتر عبدالرحمن نامدار	
استاد مشاور: دکتر بابک عبدالهی پور	
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: فیزیک گرایش: لیزر	
دانشگاه: تبریز دانشکده: فیزیک تاریخ فارغ التحصیلی: دی ۹۳ تعداد صفحه: ۱۲۳	
کلید واژه‌ها: بلور فوتونی، گرافن تک لایه، گرافن دولایه، ماتریس انتقال	
چکیده:	
<p>گرافن ماده‌ی تک لایه‌ای تخت متشكل از اتم‌های کربن است که این اتم‌ها در یک شبکه دو بعدی لانه زنبوری به هم متصل شده‌اند، گرافن به علت داشتن خواص فوق العاده در رسانندگی الکترونیکی و رسانندگی گرمایی، چگالی بالا و تحرک پذیری حامل‌های بار رسانندگی اپتیکی و خواص مکانیکی به ماده‌ای منحصر به فرد تبدیل شده است. این ماده به خاطر خواص ویژه خود به عنوان کاندید بسیار مناسب برای جایگزینی سیلیکان در نسل بعدی قطعه‌های فوتونیکی و الکترونیکی در نظر گرفته شده است و از این رو توجه فراوانی را در تحقیقات بنیادی و کاربردی به خود جلب کرده است. رسانندگی الکترونیکی و گذردگی نوری بالای گرافن، آن را به عنوان کاندیدی مناسب برای الکترودهای رسانای شفاف، ترانزیستورها، سلول‌های فتوالکتریک، سنسورهای گازی و به دیود‌های آلی ساطع کننده نور (OLED) و سایر قطعات الکترونیکی معرفی می‌کند.</p> <p>در این پایان نامه ابتداء خواص اپتیکی (بازتاب، تراگسیل و جذب) گرافن تک لایه و دو لایه را با استفاده از روش ماتریس انتقال مطالعه می‌کنیم. سپس یک بلور فوتونی یک بعدی متشکل از دو لایه‌ی دی‌الکتریک را در نظر می‌گیریم که در میان فصل مشترک آن‌ها لایه‌های مشابه گرافنی قرار گرفته است. با به کار گیری روش ماتریس انتقال خواص اپتیکی و ساختار</p>	

باند چنین بلوری را در حضور لایه‌های گرافنی(تک‌لایه و دولایه) تعیین می‌کنیم و وابستگی ویژگی‌های اپتیکی بلور فوتونی یک بعدی مذکور را به ضخامت لایه‌های دی الکتریک، زاویه‌ی فرود نور، فرکانس نور و پتانسیل شیمیایی را بررسی می‌کنیم. نتایج حاصل می‌تواند در طراحی ابزارآلات اپتیکی مورد استفاده قرار بگیرد.

فهرست

۱.....	مقدمه...
۴.....	الفصل اول : بررسی منابع و پیشینه تحقیق.....
۴.....	۱-۱ بلورهای فوتونی
۴.....	۱-۱-۱ تعریف بلورهای فوتونی و انواع آن
۵.....	۱-۱-۲ انواع بلورهای فوتونی
۸.....	۱-۱-۳ تاریخچه بلورهای فوتونی
۹.....	۱-۱-۴ کاربردهای بلورهای فوتونی
۱۰	۱-۲ کربن و دگرشكلهای آن
۱۰	۱-۲-۱ معرفی کربن.....
۱۱	۱-۲-۲ هیبریدهای اتم کربن و پیوند کووالانسی
۱۴	۱-۲-۳ معرفی انواع صورتهای کربنی.....
۱۵.....	۱-۳ گرافن.....
۱۵.....	۱-۳-۱ تاریخچه ی گرافن
۱۹.....	۱-۳-۲ روشاهای ساخت گرافن
۲۴.....	۱-۳-۳ ساختار بلوری گرافن و گرافیت
۳۱	۱-۳-۴ خواص فیزیکی گرافن
۴۱	۱-۳-۵ کاربردهای گرافن

۴۹	فصل دوم : مواد و روش‌ها.....
۴۹	2-1 مقدمه.....
۴۹	2-2 ماتریس انتقال.....
۴۹	1-2-2 ماتریس انتقالی.....
۵۴	2-2-2 ماتریس انتشار.....
۵۵	2-2-3 ماتریس انتقال کل
۵۶	2-2-4 محاسبه ی ویژگیهای اپتیکی.....
۵۷	3-2 موج بلوخ.....
۵۹	4-2 رسانندگی اپتیکی گرافن تک لایه و گرافن دولایه
۶۰	1-4-2 رسانندگی اپتیکی گرافن تک لایه.....
۸۵	فصل سوم : نتایج و بحث.....
۸۵	1-3 مقدمه
۸۶	2-3 استفاده از یک لایه گرافن
۸۶	1-2-3 خواص اپتیکی گرافن تک لایه
۹۱	2-2-3 خواص اپتیکی گرافن دولایه
۹۴	3-3 استفاده از دو لایه گرافن.....
۹۶	4-3 چند لایه گرافن(بلور فوتونی گرافنی یک بعدی)
۹۶	1-4-3 بلور فوتونی یک بعدی با لایه های گرافن تک لایه.....

۱۰۶	۲-۴ بلور فوتونی یک بعدی با لایه های گرافن دولایه
۱۱۲	۳-۴ بلور فوتونی یک بعدی در غیاب گرافن
۱۱۲	۳-۵ نتیجه گیری

فهرست شکل‌ها

شکل ۱-۱: تصویر بالا به ترتیب از چپ به راست بلورهای فوتونی یک بعدی (1D)، دو بعدی (2D) و سه بعدی (3D) را نشان می دهد [۱].

شکل ۱-۲: نمونه های طبیعی ساختارهای فوتونیکی با رنگهای مختلف را نشان می دهد. A) تناوب یک بعدی موجود در فرم پرهای سبز و بنفش کبوتر (B) برخی از تناوبهای طبیعی موجود در پروانه مورفو (C) ساختار طبیعی پر طاووس نر (D) ساختار طبیعی متناوب دو بعدی از کرمهای polychaete (E) ساختار اپال L.augustus سه بعدی ظاهر شده در پروانه (F) ساختار بلور فوتونی سه بعدی مبتنی بر الماس در سوسک [۱۷]

شکل ۱-۳: بلور فوتونی دو بعدی (2D) با شبکه مربعی و میله های دایروی شکل [۱۸].

شکل ۱-۴: نمونه هایی از کاربرد بلورهای فوتونی (A) تغییر شکل فیلم بلور فوتونی قابل انعطاف، قبل از آزمایش (سبز) و بعد از آزمایش (آبی) (B) اثر انگشت ظاهر شده با استفاده از بلور فوتونی منعطف بر روی تصویر خاکستری از انگشت سبابه قرار داده شده است [۱۷].

شکل ۱-۵: اوربیتال های مولکولی هیبریدی اتم های کربن در آلkan (sp³) ، آلن (sp²) و آلکین (sp)

شکل ۱-۶: ساختار صفحات گرافیتی، از چپ به راست: اوربیتال های p عمود بر صفحه، ابر π در برگیرنده صفحات، شمای پیوندهای π در میان صفحات [۴۱].

شکل ۱-۷-۱: (a) اتمهای کربن در یک پیکربندی چهار وجهی با پیوند های هیبریدی sp³ مرتب شده اند. (b) و تشکیل بلور الماس را داده اند. این پیوند قوی کووالانسی باعث شده تا الماس سخت ترین ماده شناخته شده، محسوب شود. به همین دلیل از جمله کاربردهای مهم تجاری الماس می توان به عنوان سنباده برای

ساختمان و پرداخت فلزات و به عنوان یک پوشش برای ابزارهای برش نام برد [۴۰].

شکل ۱-۸: انواع فرم های کربنی، A فولرن، B نانولوله های کربنی، C گرافن و D گرافیت [۴۲].

شکل ۱-۹: توده‌ی گرافیت، یک ترانزیستور گرافنی و نوار چسب، که در سال ۲۰۱۰ توسط آندره گایم و

کنستانتنین نووسلف به موزه نوبل در استکهلم اهدا گردید [۴۱].

شکل ۱۰-۱ a) تصویر AFM از چند لایه‌ی گرافنی بر روی زیرلایه‌ی SiO_2 . b) تصویر

میکروسکوپ الکترونی عبوری از گرافن معلق شده می‌باشد. هر دو شکل توسط گروه دانشگاه منچستر تهیه شده است [۶۲].

شکل ۱۱-۱ a) نشان دهنده‌ی طرح شماتیک گرافن رونهشتی است. بر روی زیرلایه‌ی SiC یک لایه‌ی گرافیتی قرار دارد که مشتمل بر لایه‌های گرافن با ضخامت چندین اتم است. اولین لایه، لایه‌ی حائل است که به شدت به زیرلایه مقييد بوده و در حالتی که اتمهای سطح زیرلایه Si (Buffer) باشند، از آن فاصله‌ی 0.2 nm (0.17 nm) دارد. لایه‌های گرافن، که فاصله‌های مساوی 0.39 nm از یکدیگر دارند. در فاصله‌ی 0.39 nm (0.38 nm) از اين لایه‌ی حائل قرار گرفته‌اند. b) نشان دهنده‌ی گرافن رونهشتی بر روی زیرلایه‌ی SiC است که به اتمهای C ختم شده است، در اين شکل لایه‌های ۵ تا ۱۰ تایی گرافن دارای تاخوردگی هستند که با رنگ سفید در شکل نمایان می‌باشند [۶۲].

شکل ۱۲-۱: تولید گرافن با استفاده از پودر گرافیت، مایع ظرفشویی و همزن آشپزخانه، که توسط گروه تحقیقاتی آقای کلمن صورت یافته است [۶۳].

شکل ۱۳-۱: - شکل سمت چپ نشان دهنده‌ی شبکه‌ی لانه زنبوری است. مولکولهای قرمز زیر شبکه‌های A و مولکولهای سیاه رنگ زیر شبکه‌های B را نشان می‌دهد. بردارهای a_1 و a_2 بردارهای پایه شبکه‌ی براوه‌ی مثلثی می‌باشند. شکل سمت راست شبکه‌ی وارون شبکه‌ی مثلثی را نشان می‌دهد. که در آن b_1 و b_2 بردارهای آن هستند. ناحیه‌ی هاشور خورده در این شکل، اولین ناحیه‌ی بریلوئن با مرکزیت Γ و دو گوشه‌ی غیر یکسان K^+ و K^- را نشان می‌دهد [۶۲].

شکل ۱۴-۱: ساختار بلوری گرافن دولایه را از دید بالا (a) و از پهلو (b) نشان می‌دهد. اتمهای A1 و B1 در لایه‌ی پایینی با دایره‌های سفید و سیاه نشان داده شده‌اند، و A2 و B2 در لایه‌ی بالایی به ترتیب سیاه و خاکستری رنگ می‌باشند [۶۲].

شکل ۱۵-۱: دو احتمال مختلف برای قرار گرفتن دو لایه‌ی گرافن روی هم به منظور تشکیل گرافن دولایه‌ی منظم، دایره‌ها و مثلثهای مشکی، به ترتیب، مکانهای A1 و B1 در لایه‌ی پایینی گرافن بوده و دایره‌ها و مثلثهای سفید نیز، به ترتیب، مکانهای A2 و B2 در گرافن لایه‌ی بالایی هستند. در شکل a، لایه‌ی بالایی نسبت به لایه‌ی پایینی با δ_1 جابجا شده‌اند (در این حالت اتمهای A2 بر روی اتمهای B قرار گرفته‌اند). در شکل b لایه‌ی بالایی با بردار δ_2 -نسبت به لایه‌ی پایینی جابجا شده‌است (در این حالت مکانهای B2 بر روی A قرار گرفته‌اند) [۶۲]. ۲۸

شکل ۱۶-۱: الگوی موری که حاصل از دولایه‌ی گرافن روی هم چیده شده است، به طوری که لایه‌ی بالایی نسبت به لایه‌ی پایینی با زاویه‌ی φ دوران یافته است [۶۲]. ۳۰

شکل ۱۷-۱: انرژی E برای اکسایتونها در گرافن به عنوان تابعی از اعداد موج k_x و k_y که در جهات x و y است، می‌باشد. خط سیاه انرژی فرمی را برای بلور گرافن دوپ نشده ارائه می‌دهد. نزدیک این سطح فرمی، طیف انرژی توسط شش مخروط دوگانه مشخص می‌شود [۶۱]. ۳۲

شکل ۱۸-۱: تبدیل صفحات گرافنی به نانو‌نوارهای گرافنی با محدود کردن عرض آن. شکل نانو نوارهای گرافنی با لبه‌ی آرمیچر و زیگزاگ را نشان می‌دهد [۷۲]. ۳۴

شکل ۱۹-۱: رختخواب گرافنی مفروض که وزنی در حدود سیبیل‌های گربه را دارد، اما توانایی تحمل گربه‌ای به وزن ۴ کیلوگرم را بدون شکستن دارا می‌باشد [۷۶]. ۳۶

شکل ۲۰-۱: طرح شماتیک گرافن که بر روی SiO_2 قرار گرفته است. لایه‌ی آلاییده شده‌ی Si که در زیر قرار گرفته است، نقش اتصال پایین را خواهد داشت. این ساختار ($Si-SiO_2$ -Graphene) را می‌توان به عنوان خازنی در نظر گرفت که چگال حاملینش با ولتاژ V_g کنترل می‌شود [۶۲]. ۳۷

شکل ۲۱-۱: لایه‌های آبی رنگ نشان دهنده‌ی، لایه‌های گرافن می‌باشند، و لایه‌ی زرد رنگ نشان دهنده‌ی زیر لایه است، با افزایش تعداد لایه‌های گرافن برهم کنش قطره‌ی آب از زیر لایه به لایه‌های گرافن

جابجا می شود[۸۱]. ۳۹

شکل ۲۲-۱: دیود ساخته شده با استفاده از الکترود گرافن [۸۳]. ۴۰

شکل ۲۳-۱: - الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و ب) پراش الکترونی (ED) و ج) میکروسکوپ الکترونی عبوری با قدرت تفکیک بالا (HRTEM) و د) میکروسکوپ تونل زنی روبشی (STM) و ه) میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و و) میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و ز) پراش اشعه ایکس (XRD) و ح) طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS) ط) طیف سنجی رامان و ی) تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) از گرافن [۷۰]. ۴۱

شکل ۲۴-۱ (a): طرح شماتیکی از سطح مقطع ترانزیستور گرافنی را نشان می دهد. b) نمای بالای میکروگراف تهیه شده از ترانزیستور اثر میدانی را نمایش می دهد[۱۶]. ۴۳

شکل ۲۵-۱: - طرح شماتیکی از قراردادن نانو صفحات گرافنی در معرض باکتری [۱۱]. ۴۵

شکل ۱-۲: یک تک لایه ی گرافن محصور بین دو دی الکتریک با ثابت‌های ϵ_1 و ϵ_2 . لایه ی گرافن با رسانندگی σ ، توسط رنگ قرمز و لایه‌های دیالکتریک به ترتیب با رنگهای آبی و زرد مشخص شده اند. ۵۰

شکل ۲-۲: طرح شماتیکی از لایه های دی الکتریک که توسط لایه های گرافن از هم جدا شده اند... ۵۵

شکل ۲-۳: شبکه ی لانه زنبوری گرافن، تمام نقاط زیر شبکه A (دایره های سیاه رنگ) می تواند با استفاده از $n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2$ به دست آید. همچنین تمام زیر شبکه های B (دایره های توخالی) توسط $n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + \vec{b}$ به دست می آیند. خط چین ها مرزهای سلول واحد را نشان می دهد. a ثابت شبکه است[۹۵]. ۵۹

شکل ۴-۲: منطقه بریلوئن گرافن، بردارهای پایه شبکه وارون G_1 و G_2 هستند. بردار $\vec{K}_{i,j} = 1, 2, \dots, 6$ هستند. بردار $\vec{G}_{l,k}$ مربوط به گوشه های منطقه بریلوئن هستند(نقاط دیراک)[۹۵]. ۶۱

شکل ۵-۲: ساختار باند الکترونی گرافن E_{lk} محاسبه شده با استفاده از تقریب تنگ بست[۹۵]. ۶۴

شکل ۲-۶: رسانندگی داخل نواری گرافن، در $0.01 = \frac{\gamma}{\mu}$ برای سه دمای متفاوت در شکل نشان داده شده است.

شکل ۲-۷: رسانندگی کل گرافن، در $0.01 = \frac{\gamma}{\mu}$ برای سه دمای متفاوت در شکل نشان داده شده است.

رسانندگی در واحد $\frac{e^2 g_s g_v}{16\hbar}$ محاسبه شده است [۹۵].

سهم مربوط به داخل نواری کلاسیکی غالب است. در فرکانس‌های پایین $|\mu| \leq \hbar\omega$ رسانندگی موهومی است و غالب است [۹۵].

شکل ۲-۸: در تصویر بالایی رسانندگی گرافن دولایه بر σ_0 برای سه مقدار متفاوت به ازای $\frac{\mu}{\gamma}$ بر حسب

وابستگی به $\frac{\Omega}{\gamma}$ رسم شده است. در تصاویر میانی و انتهایی، پاشندگی_۱ (خطوط پر) و_۲ (خط چینها) برای

گرافن دولایه نزدیک نقاط K و گذارهای ممکن را برای $\mu = 0.2\gamma, 1.2\gamma$ رسم شده است [۹۶].

شکل ۲-۹: بخش حقیقی(خط- نقطه‌های قرمز رنگ) و بخش موهومی(خطوط آبی رنگ)، رسانندگی

گرافن دولایه به ازای $0.4\gamma = \mu$ در قسمت (a) و $0.9\gamma = \mu$ در قسمت (b) ترسیم شده اند. محور عمودی

رسانندگی بر $\sigma_0 = \frac{e^2}{2\hbar} \frac{\omega_0}{\gamma}$ و محور افقی فرکانس بر است [۹۷].

شکل ۳-۱(a) بازتابندگی و تراگسیلنندگی و (b) جذب به ازای $\Omega = 4$ را برای زوایای فروود مختلف نشان

می‌دهد ($\mu = 0.15\text{ev}$).
۸۸.....

شکل ۳-۲: بازتابندگی و تراگسیلنندگی را به ازای $\Omega = 0.5$ برای زوایای فروود مختلف نشان می‌دهد.
۸۹.....

شکل ۳-۳: (a) رفتار بازتابندگی تراگسیلنندگی (b) جذب را به ازای $\Omega = 4$ برای زوایای فروود متفاوت

نشان می‌دهد. ۹۰.....

شکل ۳-۴: رفتار بازتابندگی و تراگسیلنندگی را با شرط $\epsilon_2 < \epsilon_1$ به ازای $\Omega = 0.5$ نشان می‌دهد. ۹۱.....

شکل ۳-۵: رسانندگی اپتیکی گرافن دولایه را به ازای فرکانس‌های متفاوت را نشان می‌دهد

$$91 \dots [98] (\mu = 1.2\gamma, \Omega = \hbar\omega/\mu, \sigma_0 = e^2/2\hbar)$$

شکل ۶-۳: (a) رفتار بازتابندگی و تراگسیلندگی، (b) جذب گرافن دولایه را با شرط $\epsilon_2 < \epsilon_1$ ، (c)

بازتابندگی و تراگسیلندگی و (d) جذب برای گرافن دولایه را به ازای $\Omega = 4$ نشان می دهد.

شکل ۷-۳: (a) رفتار بازتابندگی و تراگسیلندگی، (b) جذب گرافن دولایه را با شرط $\epsilon_2 < \epsilon_1$ ، (c)

بازتابندگی و تراگسیلندگی و (d) جذب برای گرافن دولایه را به ازای $\Omega = 1.7$ نشان می دهد [98].

شکل ۸-۳: دولایه گرافن توسط محیط دی الکتریک ϵ_2 با ضخامت d از همدیگر جدا شده اند.

شکل ۹-۳: الف و ج تراگسیلندگی را برای ساختار مذکور در شکل ۸-۳ را به ترتیب برای

$$95 \dots d = 4\hbar c / 0.15ev \quad d = 0.04\hbar c / 0.15ev$$

شکل ۱۰-۳: طرح شماتیکی را نشان می دهد، که لایه های گرافن با رسانندگی σ توسط هوا از همدیگر

جدا شده اند.

شکل ۱۱-۳: ویژگیهای اپتیکی ساختار تشکیل یافته از گرافنهای تک لایه که توسط لایه هوا با

ضخامت d از همدیگر جدا شده اند. (تعداد لایه ها = ۳۰) خطوط پر آبی رنگ نشان دهنده بازتابندگی و خطوط

نقطه چین قرمز رنگ نشان دهنده جذب می باشد. $d = 0.04 * \hbar * c / \mu$ (الف) به ازای $\mu = 0.15ev$ و (ب) به

$$98 \dots d = 4 * \hbar * c / \mu \quad [99]$$

شکل ۱۲-۳: رفتار بازتابندگی لایه های گرافن متناوب که توسط هوا از همدیگر جدا شده اند را به ازای

فرکانس و ضخامت های متفاوت به صورت تابعی از زاویه فروود نشان می دهد.

شکل ۱۳-۳: خطوط آبی رنگ نشانگر ساختار باند فوتونی و خط چین های قرمز رنگ مربوط به نمودار

بازتابندگی است. نمودار بالا به ازای $d_0 = 4$ رسم شده است.

شکل ۱۴-۳: باندگاف فوتونی به ازای فرکانس بی بعد شده Ω (محور افقی) و زاویه فروودی تقسیم بر

π (محور قائم) را نشان می دهد. (الف) و (ج) به ازای قطبش s به ترتیب برای $d_0 = 0.04$ و $d_0 = 4$. (ب) و

(د) به ازای قطبش p به ترتیب برای $d_0 = 0.04$ و $d_0 = 4$. نشانگر رنگی مجاور نمودارها به صورتی است که

رنگ آبی سیر $R=0$ و رنگ قهوه ای سیر $R=1$ را نشان دهد، و به ازای مابقی مقادیر R رنگهایی مطابق نشانگر

رنگی اختصاص داده شده است [۹۹]. ۱۰۱

شکل ۱۵-۳: جذب به ازای فرکانس بی بعد شده Ω (محور افقی) و زاویه ای فروودی تقسیم بر $\pi/2$

(محور قائم) را نشان می دهد. (الف) و (ج) به ازای قطبش s به ترتیب برای $d_0=0.04$ و $d_0=4$. (ب) و (د) به

ازای قطبش p به ترتیب برای $d_0=0.04$ و $d_0=4$. نشانگر رنگی مجاور نمودارها به صورتی است که رنگ آبی

سیر $A=0$ و رنگ قهوه ای سیر $A=1$ را نشان دهد، و به ازای مابقی مقادیر A رنگهایی مطابق نشانگر رنگی

اختصاص داده شده است. ۱۰۲

شکل ۱۶-۳: طرح شماتیکی از یک بلور فوتونی یک بعدی مشتمل از دولايه دی الکتریک که در میان

فصل مشترک آنها لایه های مشابه گرافنی قرار گرفته است، را نشان می دهد. ۱۰۲

شکل ۱۷-۳: رفتار بازتابندگی و جذب بلور فوتونی یک بعدی شامل گرافن تک لایه را برای تابش قائم به

ازای $d_0=0.04$ (تصویر بالایی) و $d_0=4$ (تصویر پایینی) به صورت تابعی از فرکانس نشان می دهد. ۱۰۳

شکل ۱۸-۳: رفتار بازتابندگی بلور فوتونی یک بعدی مذکور در شکل ۱۵-۳ را به ازای $d_0=0.04$

(تصویر سمت چپ) و $d_0=4$ (تصویر سمت راست) را برای $\Omega=3$ به صورتی تابعی از زاویه ای فروود نشان می

دهد. ۱۰۴

شکل ۱۹-۳: رفتار جذب بلور فوتونی یک بعدی مذکور در شکل ۱۵-۳ را به ازای $d_0=0.04$ (تصویر

سمت چپ) و $d_0=4$ (تصویر سمت راست) را برای $\Omega=3$ به صورتی تابعی از زاویه ای فروود نشان می دهد. ۱۰۴

شکل ۲۰-۳: باندگاف فوتونی بلور فوتونی یک بعدی حاوی لایه های گرافن تک لایه به همراه زیر لایه را

به ازای فرکانس بی بعد شده Ω (محور افقی) و زاویه ای فروودی تقسیم بر $\pi/2$ (محور قائم) را نشان می دهد.

(الف) و (ج) به ازای قطبش s به ترتیب برای $d_0=0.04$ و $d_0=4$. (ب) و (د) به ازای قطبش p به ترتیب برای

۱۰۵ $d_0=0.04$ و $d_0=4$.

شکل ۲۱-۳: جذب بلور فوتونی یک بعدی حاوی لایه های گرافن تک لایه به همراه زیر لایه را به ازای فرکانس بی بعد شده Ω (محور افقی) و زاویه‌ی فروودی تقسیم بر $2/\pi$ (محور قائم) را نشان می‌دهد. (الف) و (ج) به ازای قطبش s به ترتیب برای $d_0=0.04$ و $d_0=4$. (ب) و (د) به ازای قطبش p به ترتیب برای 1.06 $d_0=4$ و $d_0=0.04$

شکل ۲۲-۳: ویژگیهای اپتیکی ساختار تشکیل یافته از گرافنهای دولایه که توسط لایه‌ی هوا با ضخامت d از همدمیگر جدا شده‌اند. (تعداد لایه‌ها = ۳۰) خطوط پر آبی رنگ نشان دهنده‌ی بازتابندگی و خطوط نقطه‌چین قرمز رنگ نشان دهنده‌ی جذب می‌باشد. $d_0=0.04$ (تصویر سمت چپی) و به ازای $d_0=4$ (تصویر سمت راستی). 1.06

شکل ۲۳-۳: باندگاف فوتونی برای گرافن‌های دولایه که توسط هوا ازهم جدا شده‌اند را به ازای فرکانس بی بعد شده Ω (محور افقی) و زاویه‌ی فروودی تقسیم بر $2/\pi$ (محور قائم) را نشان می‌دهد (الف) و (ج) به ازای قطبش s به ترتیب برای $d_0=0.04$ و $d_0=4$. (ب) و (د) به ازای قطبش p به ترتیب برای 1.07 $d_0=4$ و $d_0=0.04$

شکل ۲۴-۳: رفتار جذب را برای گرافن‌های دولایه که توسط هوا ازهم جدا شده‌اند را به ازای فرکانس بی بعد شده Ω (محور افقی) و زاویه‌ی فروودی تقسیم بر $2/\pi$ (محور قائم) را نشان می‌دهد ($\mu=1.2\gamma$). (الف) و (ج) به ازای قطبش s به ترتیب برای $d_0=0.04$ و $d_0=4$. (ب) و (د) به ازای قطبش p به ترتیب برای 1.08 $d_0=4$ و $d_0=0.04$

شکل ۲۵-۳: باندگاف فوتونی برای گرافن‌های دولایه که توسط هوا ازهم جدا شده‌اند را به ازای فرکانس بی بعد شده Ω (محور افقی) و زاویه‌ی فروودی تقسیم بر $2/\pi$ (محور قائم) را نشان می‌دهد (الف) و (ج) به ازای قطبش s به ترتیب برای $d_0=0.04$ و $d_0=4$. (ب) و (د) به ازای قطبش p به ترتیب برای 1.09 $d_0=4$ و $d_0=0.04$

شکل ۲۶-۳: رفتار بازتابندگی و جذب بلور فوتونی یک بعدی شامل گرافن دولایه را برای تابش قائم به

ازای $d_0 = 0.04$ (تصویر بالایی) و $d_0 = 4$ (تصویر پایینی) به صورت تابعی از فرکانس نشان می دهد
۱۱۰ $(\mu = 1.2\gamma)$

شکل ۲۷-۳: باندگاف فوتونی بلور فوتونی یک بعدی حاوی لایه های گرافن دولایه به همراه زیر لایه را
به ازای فرکانس بی بعد شده Ω (محور افقی) و زاویه ای فروودی تقسیم بر $2/\pi$ (محور قائم) را به ازای
 $\mu = 1.2\gamma$ را نشان می دهد. (الف) و (ج) به ازای قطبش s به ترتیب برای $d_0 = 0.04$ و $d_0 = 4$. (ب) و (د) به
ازای قطبش p به ترتیب برای $d_0 = 0.04$ و $d_0 = 4$.

شکل ۲۸-۳: رفتار جذب را برای بلور فوتونی یک بعدی با گرافن های دولایه همراه با زیر لایه را به ازای
فرکانس بی بعد شده Ω (محور افقی) و زاویه ای فروودی تقسیم بر $2/\pi$ (محور قائم) را نشان می دهد
(الف) و (ج) به ازای قطبش s به ترتیب برای $d_0 = 0.04$ و $d_0 = 4$. (ب) و (د) به ازای قطبش p به
ترتیب برای $d_0 = 0.04$ و $d_0 = 4$.

شکل ۲۹-۳: باندگاف فوتونی بلور فوتونی یک بعدی حاوی لایه های گرافن دولایه به همراه زیر لایه را
به ازای فرکانس بی بعد شده Ω (محور افقی) و زاویه ای فروودی تقسیم بر $2/\pi$ (محور قائم) را به ازای
 $\mu = 0.2\gamma$ را نشان می دهد. (الف) و (ج) به ازای قطبش s به ترتیب برای $d_0 = 0.04$ و $d_0 = 4$. (ب) و (د) به
ازای قطبش p به ترتیب برای $d_0 = 0.04$ و $d_0 = 4$.

شکل ۳۰-۳: بازتاب بلور فوتونی یک بعدی را به ازای تابش قائم برای ضخامت های متفاوت دی الکتریک
به صورت تابعی از $\Omega = \hbar\omega/0.15ev$ نشان می دهد ۱۱۲

شکل ۳۱-۳: باندگاف فوتونی بلور فوتونی یک بعدی در غیاب لایه های گرافن را به ازای فرکانس بی
بعد شده $\Omega = \hbar\omega/0.15ev$ (محور افقی) و زاویه ای فروودی تقسیم بر $2/\pi$ (محور قائم) را نشان می دهد.
(الف) و (ج) به ازای قطبش s به ترتیب برای $d_0 = 0.04$ و $d_0 = 4$. (ب) و (د) به ازای قطبش p به ترتیب
برای $d_0 = 0.04$ و $d_0 = 4$.

فهرست جداول

No table of figures entries found.

نمودارها

No table of figures entries found.

مقدمه

امروزه از یک سو توانایی‌های سیلیکون به محدودیت‌های خود رسیده و از سوی دیگر به طور همزمان کشف گرافن با خواص منحصر بفرد خود در مقیاس نانو، مسیر موجود برای تولید جایگزین‌های ممکن برای نسل جدید قطعات الکترونیکی سریعتر و کوچکتر در قرن ۲۱ را هموار کرده است. ویژگی‌های جذاب گرافن، باعث شده است که اعتبارات و حامیان مالی فراوانی برای تحقیقات در این زمینه پیدا شود و ما شاهد افزایش نمایی در تعداد مقالات مرتبط با گرافن باشیم.

بلورهای فوتونی ساختارهایی مصنوعی، با تغییرات متناوب در ضرایب شکستشان هستند و از این رو با داشتن نواحی مجاز و ممنوعه‌ی فرکانسی، قابلیت کنترل انتشار نور را دارند. نتایج حاصل از بررسی‌ها بر روی ساختار باند بلورهای فوتونی می‌تواند برای طراحی ابزارهای اپتیکی مورد استفاده قرار بگیرد.

با توجه به توضیحات مذکور، در این پایان‌نامه سعی می‌شود که خواص اپتیکی بلور فوتونی یک بعدی بر پایه‌ی گرافن بررسی شود. از عنوان پایان‌نامه واضح است که گرافن ماده‌ی اصلی چنین بلورهایی محسوب می‌شود. مطالب این پایان‌نامه در سه فصل به صورت زیر ارائه شده است.

در فصل اول اشاره‌ی مختصری به بلورهای فوتونی و کاربردهای آن در صنایع اپتوالکترونیک و فوتونیک می‌شود. پس از آن به معرفی کربن به عنوان عنصر سازنده‌ی گرافن پرداخته می‌شود. در ادامه‌ی فصل دو به روش‌های ساخت گرافن، خواص و کاربردهای گرافن می‌پردازیم.

در فصل دوم روش قدرتمند ماتریس انتقال برای محاسبه‌ی ویژگی‌های اپتیکی بلور فوتونی یک بعدی ارائه می‌شود. در ادامه‌ی فصل دوم رسانندگی نوری گرافن تک لایه و دولايه را بررسی می‌کنیم.