



دانشگاه یزد
دانشکده فیزیک

پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
فیزیک اتمی و مولکولی

مطالعه مشخصات I-V و C-V دیود شاتکی تهیه شده
از کوپلیمرهای هتروسیکل

استاد راهنما: دکتر عباس بهجت

استاد مشاور: دکتر محمد رضا ناطقی

پژوهش و نگارش: سمانه مظفری

۱۳۸۸/۷/۱

مهره اطلاعات مدرک علمی یزد
تهیه مدرک

اسفند ماه ۱۳۸۷

۱۲۶۹۱۴

تقدیم به:

گل یاس زندگانیم، مادر صبور و فداکارم، که شکوفه‌های عشق، ایمان، باور، راستی و تلاش را در وجودم رویانید و پرورانید.

هستی بخش زندگانیم، پدر مهربانم، اسوه وفا و صمیمیت، که نور امید را در وجودم تابان نگاه داشته‌اند.

دو گوهر ارزشمند در صدف زندگانیم، خواهر و برادر عزیزم که همواره مشوق و همراه من بوده‌اند.

سپاسگزاری

سپاس بی‌کران خدایی را که شب‌تار زندگیم را به فروغ علم و دانش روشنایی بخشید، یگانه‌ای که دل پویای حقیقت‌جو را به نور معرفت خویش بیافروخت، هم‌او که به قلم سوگند یاد کرده انسان را به خواندن فرا خواند و کلمه را به وی آموخت، هرچند سخن عشق او در کلام ننگند.

و سپاس آن‌هایی را که نعمت اندیشیدن را به من ارزانی داشتند و یاریم دادند تا راهی را که در پی بی‌نهایت علم آغاز نموده‌ام به انجام رسانم و شکر گزارم که این پایان، تولد نگرشی نو بر کتیبه همیشه حیرت‌آور آفرینش خواهد بود و در پیمودن این راه نه چندان سهل هدایت‌گرانی باید، که اگر روشنگری هدایت‌گرانه‌شان نبود، حتی تصور روزنه‌امیدی برای این تولد، محال می‌نمود. هر چند قدرت واژه‌ها در برابر زحماتشان قدخم می‌کنند، ولی با زبان قاصر از دانشمندان فرزانه آقایان دکتر بهجت و دکتر ناطقی که علاوه بر ادب، درس ادب و نفس را هم از ایشان آموختم و با قبول زحمت راهنمایی این رساله بر بنده حقیر منت نهاده، نهایت کدردانی را دارم، بزرگواری که در سایه بلند اندیشه‌شان لذت اندیشیدن را درک کردم. آرزوی من و تمام دانش‌آموختگان‌شان این است که "حق به سلامت داردشان"

نگاهی دیگر از جنس سپاس، تقدیم به جناب آقای دکتر ملکی (داور خارجی)، جناب آقای دکتر برهانی (داور داخلی) که توجه خود را از تلاش حقیر دریغ ننمودند و بذل عنایت‌شان مرا تا همیشه قدر شناس خواهد کرد.

همچنین از مسئولین آزمایشگاه‌های فیزیک و شیمی دانشگاه یزد و مسئولین آزمایشگاه‌های فیزیک و شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد که مرا در اتمام این پروژه یاری نموده‌اند، سپاس گزارم. پیشاپیش گرم‌ترین سپاس‌های خود را نثار بزرگواری می‌کنم که در این دفتر به دیده لطف و عنایت می‌نگرند و نگارنده را از نقد و نظر خویش بهره‌مند می‌سازند.



شناسه: ب/ک/۳

صورتجلسه دفاعیه پایان نامه دانشجوی
دوره کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی آقای / خانم: سمانه مظفری دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته/گرایش: فیزیک اتمی مولکولی
تحت عنوان:

مطالعه مشخصات I-V و C-V دیر... د شاتکی تهیه شده از کوپلیمرهای هتروسیکل

و تعداد واحد: ۶ در تاریخ ۸۷/۱۲/۱۳ با حضور اعضای هیأت داوران (به شرح ذیل) تشکیل گردید.
پس از ارزیابی توسط هیأت داوران، پایان نامه با نمره: به عدد ۱۹/۹۰ به حروف نوزده و نود صدم
و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

عنوان	نام و نام خانوادگی	امضاء
استاد/ استنادان راهنما:	دکتر عباس بهجت	
استاد/ استنادان مشاور:	دکتر محمد رضا ناطقی	
متخصص و صاحب نظر داخلی:	دکتر محمود برهانی	
متخصص و صاحب نظر خارجی:	دکتر محمد هادی ملکی	

نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه (ناظر)

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید رضا زارع

امضاء:

چکیده:

دیویدهای شاتکی پلیمری با استفاده از پیروول، ایندول و کوپلیمر متشکل از این دو ماهه به روش الکتروشیمیایی در حضور آنیون‌های متفاوتی مانند $(\text{ClO}_4)^-$ ، $(\text{Fe}(\text{CN})_6)^{3-}$ ، $(\text{BF}_4)^-$ و $(\text{C}_7\text{H}_7\text{SO}_3)^-$ بر روی طلا که به روش تکنیک در خلأ روی زیر بنای شیشه لایه نشانی شده بود، تهیه شدند. با اندازه‌گیری نمودار جریان-ولتاژ، پارامترهای پیوندگاه (فاکتور ایده‌ال، ارتفاع سد، جریان اشباع معکوس و نسبت یکسوسازی) با استفاده از تئوری گسیل گرمایونی محاسبه شد و تئوری گسیل پوله-فرنکل و مکانیسم بارهای محدود شده در ناحیه بار-فضا مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، وجود لایه مرزی بین پلیمر نیم‌رسانا و فلز در اندازه‌ی ارتفاع سد و فاکتور ایده‌ال تأثیر بسیاری دارد. عواملی مانند پایداری پلیمر، نفوذ فلز در حین تبخیر به درون پلیمر، بر هم‌کنش آنیون دوپه‌کننده با فلز لایه نشانی شده بر روی پلیمر و ... باعث ایجاد لایه مرزی می‌شود.

چگالی حامل‌های بار، پتانسیل اتصال و پهنای ناحیه بار-فضا با استفاده از نمودار $C^{-2}-V$ دیود به دست آمد و محاسبات نشان داد، پارامترهای پیوندگاه در دیویدهای ساخته شده از پلی- (پیروول-کو-ایندول) بین پارامترهای پیوندگاه دیویدهای ساخته شده از پیروول و ایندول به طور مجزا است.

مشخص شد پلیمریزاسیون پلیمر با آنیون‌های کوچک $(\text{ClO}_4)^-$ خواص الکتریکی بهتری را نشان می‌دهد. همچنین گراف انرژی پلیمرها با استفاده از طیف‌سنجی UV-vis اندازه‌گیری شد. از دستگاه میکروسکوپ الکترون پویشی جهت شکل‌شناسی فیلم‌های پلیمر استفاده شد. تصاویر به دست آمده نشان داد، نوع آنیون دوپه‌کننده و زمان پلیمریزاسیون نقش مؤثری بر یکنواختی، رسانندگی و ضخامت فیلم‌ها دارد. هر چه ضخامت کمتر باشد فیلم‌ها دارای سطح صاف‌تر، آمورف و ساختار غیر رشته‌ای هستند و با افزایش ضخامت بر ناهمواری‌های سطح افزوده می‌گردد.

فهرست

۱	فصل اول مقدمه
۲	مقدمه
۳	۱-۱ تاریخچه پلیمرهای رسانا
۴	۲-۱ دیودهای پلیمری
۹	۳-۱ کاربرد پلیمرهای رسانا در فیزیک و الکترونیک
۹	۱-۳-۱ ابرخازن‌ها
۹	۲-۳-۱ نمایشگرهای پلیمری
۱۰	۳-۳-۱ پلاستیک جدید تولید کننده‌ی برق
۱۰	۴-۳-۱ شیشه‌های الکتروکرومیک
۱۲	فصل دوم دیودها
۱۳	مقدمه
۱۳	۱-۲ مواد نیم‌رسانا
۱۳	۱-۱-۲ نیم‌رساناهای ذاتی
۱۴	۲-۱-۲ نیم‌رسانای غیرذاتی
۱۴	۲-۲ پیوند P-N
۱۶	۱-۲-۲ تراز فرمی در حالت تعادل
۱۶	۲-۲-۲ اثر دما بر پتانسیل سد
۱۷	۳-۲-۲ اعمال ولتاژ خارجی به پیوند P-N
۱۷	۱-۳-۲-۲ بایاس معکوس
۱۸	۱-۱-۳-۲-۲ جریان نشتی سطحی
۱۹	۲-۱-۳-۲-۲ ولتاژ شکست
۲۰	۲-۳-۲-۲ بایاس مستقیم
۲۱	۴-۲-۲ منحنی مشخصه‌ی دیود
۲۲	۵-۲-۲ مقاومت دیود
۲۳	۱-۵-۲-۲ مقاومت ایستایی
۲۳	۲-۵-۲-۲ مقاومت پویایی (ac)
۲۳	۱-۲-۵-۲-۲ روش ترسیمی
۲۴	۲-۲-۵-۲-۲ روش تقریبی

۲۵	۶-۲-۲ مدارهای معادل دیود
۲۶	۷-۲-۲ کاربرد دیودها
۲۶	۸-۲-۲ انواع دیودها
۲۷	۱-۸-۲-۲ وریتورها (VDR)
۲۷	۲-۸-۲-۲ فوتودیودها
۲۸	۳-۸-۲-۲ دیود نوره
۲۸	۴-۸-۲-۲ دیودهای خازنی
۲۹	۵-۸-۲-۲ دیود زبر
۲۹	۳-۲ پیوندگاه فلز-نیمرسانا
۳۰	۱-۳-۲ اتصالات یکسوساز (دیود سد شاتکی)
۳۲	۱-۱-۳-۲ حالت‌های سطحی سد شاتکی
۳۳	۲-۱-۳-۲ مشخصه‌ی جریان-ولتاژ در دیود سد شاتکی
۳۵	۲-۳-۲ اتصال غیریکسوساز (احمی)
۳۵	۴-۲ مقایسه بین سد شاتکی و دیود پیوندی P-N
۳۷	فصل سوم پلیمرها
۳۸	مقدمه
۳۸	۱-۳ ساختار پلیمرها
۳۸	۲-۳ پلیمریزاسیون
۳۹	۱-۲-۳ پلیمریزاسیون افزایشی
۳۹	۲-۲-۳ پلیمریزاسیون تراکمی
۳۹	۳-۳ کوپلیمر
۴۰	۱-۳-۳ انواع کوپلیمر
۴۱	۴-۳ خواص پلیمرها
۴۲	۵-۳ تخریب مولکولی پلیمر
۴۲	۶-۳ تقسیم‌بندی پلیمرها بر اساس پیوند π
۴۳	۷-۳ گاف انرژی
۴۴	۱-۷-۳ مدل الکترون تقریباً آزاد
۴۶	۸-۳ رزنانس
۴۷	۹-۳ نقص در زنجیره
۴۸	۱۰-۳ سولیتون و انواع آن
۴۹	۱-۱۰-۳ سولیتون خنثی

۴۹ ۲-۱۰-۳ سولیتون باردار منفی
۴۹ ۳-۱۰-۳ سولیتون باردار مثبت
۵۰ ۱۱-۳ روش‌های آلائیدن
۵۱ ۱-۱۱-۳ روش شیمیایی
۵۱ ۲-۱۱-۳ روش نوری
۵۲ ۳-۱۱-۳ روش فیزیکی
۵۳ ۱۲-۳ پلارون و جی پلارون
۵۵ ۱۳-۳ تهیه فیلم‌های پیرول، ایندول و کوپلیمر متشکل از این دو ماده
۵۷ فصل چهارم وسایل و روش انجام آزمایش
۵۸ مقدمه
۵۹ ۱-۴ دستگاه‌ها
۵۹ ۱-۱-۴ دستگاه آنالیز الکتروشیمیایی
۵۹ ۲-۱-۴ دستگاه لایه نشانی تبخیر در خلأ
۶۰ ۳-۱-۴ دستگاه اسپکترومتر تک پرتویی UV-vis
۶۰ ۴-۱-۴ اسیلوسکوپ دیجیتالی
۶۱ ۵-۱-۴ اندازه‌گیری منحنی مشخصه جریان-ولتاژ
۶۲ ۶-۱-۴ متر دیجیتالی RCL
۶۲ ۷-۱-۴ دستگاه FTIR
۶۳ ۸-۱-۴ دستگاه میکروسکوپ الکترون پویشی
۶۳ ۲-۴ مواد
۶۳ ۳-۴ روش تهیه محلول‌ها
۶۳ ۱-۳-۴ تهیه محلول ۰/۱ مولار مونومر پیرول (ایندول) در حلال آلی
۶۳ ۲-۳-۴ تهیه محلول ۰/۱ مولار کومونومر پیرول و ایندول در حلال آلی
۶۴ ۳-۳-۴ تهیه محلول ۰/۱ مولار در حلال آلی-آبی
۶۴ ۴-۴ روش تهیه دیود
۶۵ ۱-۴-۴ لایه نشانی طلا
۶۵ ۲-۴-۴ تهیه فیلم‌های پلیمری
۶۶ ۳-۴-۴ لایه نشانی الکترودهای فلزی
۶۸ فصل پنجم نتایج و بحث
۶۹ ۱-۵ بررسی نمودار جریان-ولتاژ
۶۹ ۱-۱-۵ گسیل گرمایونی

- ۷۰.....۲-۱-۵ گسیل پوله- فرنکل
- ۷۱.....۳-۱-۵ جریان محدود شده در ناحیه بار- فضا (SCLC)
- ۷۲.....۲-۵ تعیین پارامترهای پیوندگاه از منحنی مشخصه جریان-ولتاژ
- ۷۴.....۳-۵ اندازه‌گیری ظرفیت- ولتاژ
- ۷۷.....۴-۵ اثر نوع پلیمر بر پارامترهای پیوندگاه
- ۸۰.....۵-۵ اثر نوع آنیون آلاینده
- ۸۴.....۶-۵ اثر نوع فلز یکسوساز
- ۸۶.....۷-۵ اندازه‌گیری ضخامت لایه‌های پلیمری
- ۸۷.....۸-۵ تعیین گاف انرژی لایه‌های پلیمری
- ۸۸.....۱-۸-۵ اثر آنیون آلاینده بر گاف انرژی
- ۸۹.....۲-۸-۵ اثر نوع پلیمر بر گاف انرژی
- ۹۰.....۹-۵ بررسی طیف FTIR
- ۹۲.....۱۰-۵ نتیجه‌گیری
- ۹۴.....۱۱-۵ پیشنهادات

چکیده انگلیسی

مراجع

فصل اول:

مقدمه

مقدمه

کشف پلیمرهای رسانا در سال‌های اخیر با توجه به تنوع بسیار زیاد، تولید در حجم بالا، مقرون به صرفه بودن و انعطاف‌پذیری بیشتر نسبت به مواد معدنی و ترکیبات آن‌ها باعث شده است که امروزه از آن‌ها در ساخت قطعات الکترونیکی و اپتیکی استفاده فراوانی شود، به طوری که الکترونیک جدید مبتنی بر تکنولوژی قطعاتی است که از پلیمرهای رسانا حاصل شده است. در جریان تحقیق در سیستم‌های پلیمری، بررسی‌های زیادی بر روی خواص شیمیایی و فیزیکی این نوع از پلیمرها صورت گرفت و مشخص شد که می‌توان با آلاییدن^۱ (دوپه کردن) ساختمان فضایی آن‌ها را طوری تغییر داد که بر حسب نیاز جهت مقاصد خاصی مورد استفاده قرار گیرند. اگر از یک زنجیره پلیمری دارای پیوند π ، که لایه والانس آن تکمیل شده است، یک الکترون برداشته شود (اکسایش) یا به آن یک الکترون اضافه گردد (کاهش)، در این صورت با ایجاد یک آرایش مناسب شبیه به فلزات می‌توان خاصیت رسانندگی را در آن‌ها ایجاد کرد. به عبارت دیگر آلاییده شدن پلیمرهای رسانا در طول فرایند پلیمریزاسیون باعث ایجاد ترازهای سالیتون^۲، پلارون^۳ و بی‌پلارون^۴ در داخل گاف نواری انرژی شده که بر رسانندگی آن‌ها تأثیر بسزایی دارد [۱].

از آنجا که از این گونه از پلیمرها در سطح بسیار وسیع می‌توان هم به عنوان رسانای جریان الکتریکی و هم عایق استفاده کرد، با ترکیب کردن انواع مختلفی از آن‌ها با غلظت‌های متفاوت که کوپلیمر کردن نامیده می‌شود، می‌توان رسانایی الکتریکی دلخواه و کنترل شده‌ای را به دست آورد. با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه تهیه انواع پلیمرهای رسانای جریان الکتریسته و ابداع روش‌های گوناگون برای تهیه آن‌ها با رسانایی الکتریکی بالا، مقاومت مکانیکی مناسب،

¹ Doping

² Soliton

³ Polaron

⁴ Bipolaron

ساختار مشخص و دلخواه زنجیره‌های پلیمر با انواع عوامل فیزیکی و شیمیایی، به کارگیری این پلیمرها در جنبه‌های گوناگون علوم و تکنولوژی میسر شده است. کاربردهای بسیار متنوع این پلیمرها انگیزه بسیار مناسبی است که پژوهشگران در این رشته، در زمینه تهیه این پلیمرها و پیدا کردن کاربردهای جدید، گسترش و بهبود کاربردهای کنونی، قدم‌های مؤثر و لازم را بردارند.

در این پایان نامه ابتدا در مورد تاریخچه پلیمرهای رسانا و کاربرد آنها در فیزیک و الکترونیک توضیحاتی را بیان کرده و سپس دیودها و انواع آن و ساختار پلیمرهای نیم‌رسانا را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، در پایان به بررسی دیودهای شاتکی تهیه شده از پلیمرهای نیم‌رسانا و عوامل تأثیر گذار بر پارامترهای الکتریکی آن می‌پردازیم.

۱-۱ تاریخچه پلیمرهای رسانا

پلی‌استیلین^۱ برای اولین بار در اواخر سال ۱۹۵۰ در آزمایشگاه ناتا به طور مستقیم از پلیمر شدن استیلین به دست آمد. اما به احتمال زیاد به علت حساسیت پودر سیاه رنگ حاصل، در مقابل اکسایش و نبود تکنولوژی مناسب جهت بهره برداری از آن، آزمایش‌های بیشتر روی آن انجام نشد. اما چند سال بعد در سال ۱۹۷۰ در اثر یک اتفاق ساده، یکی از دانشجویان انیستيو تکنولوژی توکیو به نام شیراکاوا^۲، پلی‌استیلینی را به دست آورد که حاصل تلاش شیراکاوا، مک‌دایارمید و دیگر بر روی پلیمر به دست آمده توسط عمل آلائیدن بود. آنها توانستند برای اولین بار میزان رسانندگی الکتریکی پلی‌استیلین را تا ۱۰ میلیارد برابر حالت معمولی پلیمر افزایش دهند، که نتیجه این کار مشترک به دریافت جایزه نوبل در سال ۲۰۰۰ منجر شد [۲].

بعد از کشف اثر آلایش در پلی‌استیلین از سال ۱۹۷۷ به بعد توجه موسسات تحقیقاتی و مراکز علمی بسیاری به این نوع پلیمرها معطوف گردید و در این زمینه پیشرفت‌های گسترده‌ای

¹ Polyacetylene

² Shirakawa

حاصل شد و از آن تاریخ تاکنون تعداد نامحدودی کارهای نظری در این زمینه صورت گرفت، ولی از نظر تکنولوژی هنوز مشکلات فراوانی وجود دارد.

قابل ذکر است که نتایج حاصل از پلیمرهای رسانایی مانند پلی تیوفن^۱، پلی پیرول^۲، پلی- ایندول^۳ و پلی فنیلن وینیلن^۴ در بسیاری از مقالات معتبر علمی گزارش شده است.

2-1 دیودهای پلیمری

در سال ۱۹۹۲^۵ توموزاوا^۵ و همکاران دیود شاتکی با استفاده از پلیمر نیم رسانای تیوفن ساختند. در طی این فرایند تیوفن به روش الکتروشیمیایی بر روی الکتروود طلا تهیه و فلز آلومینیم بر روی آن پرس شد و مشخصه‌های الکتریکی آن مورد بررسی قرار گرفت [۳].

کامپوس^۶ و همکاران در سال ۲۰۰۰ دیود شاتکی با ساختار آلومینیم/ پلی تیوفن و آلومینیم/ پلی آنیلین را به روش الکتروشیمیایی ساختند و از آن‌ها به عنوان سنسور برای مشخص کردن غلظت گاز متان استفاده کردند. نتایج به دست آمده از منحنی مشخصه‌های جریان- ولتاژ و ظرفیت- ولتاژ در دمای اتاق نشان داد، میزان غلظت و مدت زمان قرار گرفتن دیود در مجاورت این گاز بر رفتار منحنی‌های مشخصه اثر زیادی می‌گذارد [۴].

در سال ۲۰۰۱^۷ کانئو^۷ و همکاران فیلم پلیمری با استفاده از مشتقات تیوفن را با لایه نشانی چرخان بر روی اکسید ایندیم آلائیده به قلع تهیه کردند. در این ساختار از آلومینیم به عنوان اتصال یکسوساز استفاده شد. منحنی مشخصه‌های جریان- ولتاژ و اثر فوتوولتائیک برای این دیودها

¹ Polythiophene

² Polypyrrole

³ PolyIndole

⁴ Poly(phenylene vinylen)

⁵ Tomozawa

⁶ Campos

⁷ Kaneto

مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد وجود یک لایه اکسید در ناحیه بار-فضا (مرز بین پلیمر و آلومینیم در تولید زوج الکترون-حفره با تاباندن فوتون به دیود نقش اساسی را ایفا می‌کند [۵].

ساکسنا^۱ و همکاران در سال ۲۰۰۳ دیودهای شاتکی با استفاده از دو مشتق تیوفن و کوپلیمر متشکل از دو مشتق تیوفن با اتصال یکسوساز نقره، آلومینیم، قلع و ایندیم ساختند. فیلم‌های پلیمر به روش لایه نشانی چرخان بر روی زیر بنای دی اکسید قلع تهیه شد و با اندازه‌گیری مشخصه‌های جریان-ولتاژ و ظرفیت-ولتاژ برای این دیودها، خواص الکتریکی آنها محاسبه گردید [۶]. در همان سال رپ^۲ و همکاران، تیوفن را با مقادیر مختلفی از یک نوع آنیون آلائیدند و از آن دیود شاتکی ساختند. بررسی‌های انجام شده نشان داد، افزودن آنیون با مقادیر مختلف به تیوفن در حین فرایند الکتروشیمیایی، باعث تغییر در مقاومت لایه بار-فضا و در نتیجه تحرک حامل‌های بار در محل اتصال فلز/آلومینیم و ارتفاع سد شاتکی می‌شود [۷].

پلی‌پیرول از جمله پلیمرهای رسانایی است که به علت داشتن رسانندگی الکتریکی بالا در ساخت دیود شاتکی مورد استفاده قرار گرفته است.

در سال ۱۹۹۶ بانتیکاسنگ^۳ و همکاران پیرول را با دو آنیون متفاوت آلائیدند و از آن در ساخت دیود شاتکی استفاده کردند. مطالعه بر روی منحنی مشخصه جریان-ولتاژ نشان داد، آلائش پیرول با آنیون کوچکتر رفتار یکسوسازی و با آنیون بزرگتر رفتار متقارن و غیر اهمی را سبب می‌شود. نتایج حاصله از بررسی دیودها به این نتیجه منجر شد که مدار معادل در ناحیه بار-فضا را می‌توان حاصل از مقاومتی در نظر گرفت که با خازن به طور موازی بسته شده است [۸].

نگوین^۴ و همکاران در سال ۱۹۹۸ از آنیون‌های مختلف جهت تهیه فیلم پلی‌پیرول به روش الکتروشیمیایی استفاده کردند. از طلا به عنوان اتصال، در مجاورت فیلم پلی‌پیرول استفاده شد. مشخصه جریان-ولتاژ برای دیودها شکل غیرمقارن و غیر خطی را نشان داد. همچنین از این

^۱ Saxena

^۲ Rep.

^۳ Bantikasseng

^۴ Nguyen

دیودها به عنوان سنسور برای مشخص کردن غلظت گاز NO_x استفاده شد و مشخص شد، ارتفاع سد پتانسیل و غلظت حامل‌ها وابستگی شدیدی بر میزان غلظت این گاز دارد [۹]. در همان سال وانگ^۱ و همکاران دیود شاتکی با ساختار دی اکسید تیتانیم/ پلی‌پیرول را ساختند و اثر ضخامت فیلم‌های پلی‌پیرول بر یکسوسازی مورد مطالعه قرار گرفت. در طی بررسی‌های انجام شده معلوم شد فیلم پلی‌پیرول که دارای ضخامتی در حدود ۳۰۰ نانومتر است، رفتار یکسوسازی بهتری را نشان می‌دهد [۱۰].

در سال ۲۰۰۰ دیود شاتکی با استفاده از پیرول در دو حالت مایع و جامد توسط ابای^۲ و همکاران ساخته شد. فیلم‌های نازک پلی‌پیرول بین دو الکتروود فلزی طلا به عنوان اتصال اهمی و الکترودهای سزیم و ایندیم به عنوان اتصال یکسوساز ساندویچ شدند. پس از بررسی منحنی مشخصه‌های جریان-ولتاژ و ظرفیت-ولتاژ برای دیودها نشان داد، دیود ساخته شده از پیرول در حالت مایع رفتار یکسوسازی بهتری را نسبت به دیود ساخته شده از ماده مذکور در حالت جامد نشان می‌دهد [۱۱].

ابثاگیر^۳ و همکاران در سال ۲۰۰۱ دیودی با نیم‌رسانای پیرول با ساختار (In, Al) / پلی-پیرول ساختند. منحنی مشخصه جریان-ولتاژ و ظرفیت-ولتاژ در دمای اتاق برای دیودها مورد بررسی قرار گرفت و خواص الکتریکی این قطعه با استفاده از تئوری گسیل گرمایونی تخمین زده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد اتصال آلومینیم/ پلی‌پیرول یکسوسازی بهتری را نسبت به ایندیم/ پلی‌پیرول نشان می‌دهد. همچنین رسانندگی، گاف انرژی و تابع کار پلیمر اندازه‌گیری شد [۱۲].

شارما^۴ و همکاران در سال ۲۰۰۳ فیلم پلی‌پیرول را به روش لایه نشانی چرخان بر روی لایه‌ای از اکسید ایندیم آلانئیده به قلع تهیه کردند و از الکتروود آلومینیم جهت اتصال یکسوساز

¹ Wang

² Abay

³ Abthagir

⁴ Sharma

استفاده شد.

خواص الکتریکی و الکترواپتیکی دیود بر اثر افزودن رنگ به پلیمر مورد بررسی قرار گرفت [۱۳].

اثر تغییر دما و فرکانس بر منحنی مشخصه جریان-ولتاژ و ظرفیت-ولتاژ دیود ساخته شده از سیلیسیوم/ پلی پیروول به روش الکتروشیمیایی توسط آیدوگان^۱ و همکاران در سال ۲۰۰۴ بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد به علت وجود حالت‌های سطحی در محل اتصال فلز/ پلیمر با افزایش فرکانس، ظرفیت ناحیه بار-فضا کاهش می‌یابد. با اندازه‌گیری انجام شده مشخص شد که ارتفاع سد تخمین زده شده با منحنی ظرفیت-ولتاژ بیشتر از ارتفاع سد پتانسیل به دست آمده از منحنی جریان-ولتاژ در دماهای متفاوت است. همچنین اثر دما بر گاف انرژی و تراز فرمی سیلیسیوم مورد بررسی قرار گرفت [۱۴].

کینگ^۲ و همکاران در سال ۲۰۰۷ با استفاده از سنتز شیمیایی، کوپلیمری متشکل از ترکیبات پیروول و ۳ الکیل پیروول تهیه کردند و آن را به روش الکتروشیمیایی بر روی لایه نازکی از اکسید ایندیم آلاییده به قلع قرار دادند و با استفاده از UV-vis و IR توانستند ترازهای پلارون و بای پلارون را اندازه‌گیری کنند [۱۵].

ایندول به علت پایداری زیاد نسبت به عوامل محیطی (هوا و رطوبت) پلیمر رسانایی است که در ساخت دیود شاتکی از آن استفاده می‌شود.

در سال ۲۰۰۴ ابتاگیر و همکاران ایندول و مشتقات آن را به روش الکتروشیمیایی بر روی لایه‌ای از اکسید ایندیم آلاییده به قلع به عنوان زیربنا تهیه کردند و فلزات آلومینیم، ایندیم، آنتیموان و قلع را بر روی فیلم‌های پلیمر لایه نشانی کردند. منحنی مشخصه جریان-ولتاژ و ظرفیت-ولتاژ برای دیودهای ساخته شده مورد مطالعه قرار گرفت ولی برخی از دیودها رفتار یکسو سازی کمی را نشان داد [۱۶].

¹ Aydogan

² King

از دیگر پلیمرهایی که از آن‌ها در ساخت قطعات الکتریکی استفاده شد می‌توان پلی‌فینیلن-وینیلن و چیتوسن^۱ را نام برد.

در سال ۲۰۰۴ موزهو^۲ و همکاران با استفاده از پلی‌فینیلن‌وینیلن دی‌یود شاتکی ساختند و مشخصه الکتریکی آن را مورد بررسی قرار دادند. با توجه به نتایج به دست آمده معلوم شد هر چه ضخامت لایه پلیمری در دی‌یود با ساختار آلومینیم/ پلیمر/ اکسید ایندیم آلانئید به قلع کمتر باشد، یکسوسازی بهتری را نشان می‌دهد. همچنین با استفاده از تئوری جریان محدود شده در ناحیه بار-فضا میزان تحرک حصره‌ها اندازه‌گیری شد [۱۷].

آکیلیک^۳ و همکاران در سال ۲۰۰۷ از چیتوسن به عنوان پلیمر نیم‌رسانا در ساخت دی‌یود شاتکی استفاده کردند. اتصال بین سیلیسیوم/ چیتوسن رفتار یکسوسازی را نشان داد. منحنی مشخصه جریان-ولتاژ این دی‌یود در دمای اتاق مورد مطالعه قرار گرفت و خواص الکتریکی، گاف انرژی و چگالی حالت‌های سطحی آن تخمین زده شد. [۱۸].

کویس^۴ و همکاران در سال ۲۰۰۴ جهت ساخت سلول‌های خورشیدی از ترکیبات پلیمرهای رسانا استفاده کردند در طی این آزمایش جریان مدار باز و ولتاژ مدار بسته در دی‌یودها مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‌های انجام شده نشان داد با استفاده از دریچه‌های نوری (لایه‌های اضافی) می‌توان کارایی کوانتومی خارجی دی‌یودها را تا حد زیادی بهبود بخشید [۱۹]. در کاری مشابه هیون^۵ و همکاران در سال ۲۰۰۷ از ترکیب پلیمرهای رسانا با ساختار آلومینیم/ پلیمر/ اکسید ایندیم آلانئید به قلع، دی‌یودی ساختند و از آن به عنوان سلول فوتوولتائیک استفاده کردند. مشخص شد استفاده از دریچه‌های نوری بر روی زیر بنای اکسید ایندیم آلانئید به قلع، کارایی کوانتومی خارجی را افزایش می‌دهد. منحنی مشخصه جریان-ولتاژ، شکل شناسی و خواص شیمیایی این دی‌یود مورد مطالعه قرار گرفت [۲۰].

¹ Chitosan

² Mozho

³ Akkilic

⁴ kois

⁵ Hyun

در سال ۲۰۰۷ کیماکیس^۱ و هسکاران بر روی زیربنای اکسید ایندیم آلاییده به قلع، فیلم-های نازکی از کربن نانوتیوپ ساختند و خواص الکترواپتیکی آن را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصله نشان داد، ضخامت فیلم‌های تهیه شده اثر زیادی بر خواص فیزیکی آن‌ها دارد. بهترین رفتار فوتولتائیک برای فیلم کربن نانوتیوپی گزارش داده شد که دارای ضخامت ۸۰nm و مقاومتی در حدود $362 \Omega/\text{sq}$ بود [۲۱].

۱-۳-۳ کاربرد پلیمرهای رسانا در فیزیک و الکترونیک

۱-۳-۱ ابرخازن‌ها

به دلیل ماهیت عملکرد یکسان خازن‌ها و باتری‌ها، پلیمرهای رسانای به کار رفته در ساخت ابرخازن‌ها باید تمام ویژگی‌های مورد نظر در ساخت باتری‌ها را داشته باشد. این خازن‌ها از نوع باتری‌های تمام پلیمری هستند که یکی از پلیمرها حالت دوپه شده دارد و دیگری در حالت خنثی می‌باشد و ظرفیتی در حدود 1 فاراد دارند که خیلی بیشتر از ظرفیت خازن‌های تجاری موجود در بازار است. شرکت بریجستون^۲ و سیکو^۳ با همکاری یکدیگر ساخت انواع باتری‌ها و ابرخازن‌ها را بر عهده دارند که الکتروده‌های آن از جنس پلیمر می‌باشد و تا ۳۰۰ بار قابلیت شارژ مجدد دارد و خیلی بیشتر از باتری‌های معمولی عمر می‌کنند. [۲۲].

۱-۳-۲ نصایشرهای پلیمری

هم اکنون کار بر روی پروژه‌هایی مانند آماده سازی ساخت نمایشگرهای لایه‌ای امیسیونی (بسیار نازک) آغاز شده است. در این روش غشای پلیمری را می‌توان بدون هیچ محدودیتی و با هر

^۱ Kymakis

^۲ Bridgestone

^۳ Seiko

مساحتی تولید نمود، بنابراین مانیتورهای بزرگ ساخته شده از این روش نسبت به مانیتورهای LCD موجود، بسیار ارزان تر خواهد بود. تحقیقات حاصل از خواص انتشار الکتریکی پلیمرها در سطح مولکولی نشان می‌دهد که با استفاده از فن‌آوری مذکور می‌توان حامل‌های اطلاعاتی نسل جدید را به وجود آورد. حجم حاصل‌های اطلاعاتی پلیمر نسبت به CD و DVD های امروزی چندین برابر بیشتر خواهد بود و در آینده حجم دیسک‌های پلیمری تا ۱۰۰ میلیارد برابر خواهد شد. به عبارتی، چندین دیسک پلیمری قادر خواهد بود تا کلیه اطلاعات موجود در جهان را به صورت دیجیتالی ضبط نمایند [۲۳].

3-3-1 پلاستیک جدید تولید کننده برق

از جمله کاربردهای دیگری که می‌توان برای پلیمرهای رسانا در نظر گرفت ساخت و تولید پلاستیک جدید برای تولید برق از نور خورشید است. این پلاستیک از ماده حساس به نور مادون قرمز ساخته شده است. سیستم‌های امروزی می‌توانند ۶ درصد انرژی خورشید را به برق تبدیل نمایند، در صورتی که این پلاستیک جدید می‌تواند تا ۳۰ درصد انرژی خورشید را به برق تبدیل کند. در این پلاستیک‌ها با اضافه کردن ذرات کوچکی به قطر ۳ تا ۴ نانومتر که نقطه‌های کوانتومی^۱ نامیده می‌شوند به پلیمر رسانا، پلاستیکی ساخته می‌شود که از نور مادون قرمز استفاده می‌شود [۲۴].

۴-۳-۱ شیشه‌های الکتروکرومیک

با انجام واکنش الکتروشیمیایی یعنی چرخه برگشت پذیر بین حالت رسانا (اکسند) و حالت

^۱ Quantum dots