

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**پایان نامه کارشناسی ارشد  
(شیمی معدنی)**

**عنوان:**

**ساخت نانو کامپوزیت های متشکل از هسته نانوفریت مغناطیسی  
و پوسته های با قابلیت جذب فلزات سنگین**

**استاد راهنما:**

**دکتر محمد کوتی**

**استاد مشاور:**

**دکتر عباس ترسلی**

**نگارنده:**

**فرزانه عباسی**

**بهمن ماه ۱۳۹۹**

## تقدیر و تشکر

سپاس خدای را که هر چه دارم از اوست. خدایی که توفیق را رفیق را بهم ساخت تا این پایان نامه را به اتمام برسانم. به امید آنکه توانایی ام دهد جز خدمت به خلق او نکوشم.

هر چند امکان ادای تشکر در چند جمله وجود ندارد اما به مصداق آیهی "من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" و بر حسب وظیفه بر خود لازم میدانم تا مراتب تشکر و قدردانی خود را از تمام عزیزانی که مراد انجام این پایان نامه و در تمام مراحل زندگی یاری نموده‌اند، ابراز نمایم: از استاد فریخته و اندیشمندم جناب آقای دکتر محمد کوئی که در تمام مراحل انجام این پایان نامه با صبر و حوصله و بدون هیچ خستاشتی، از هر کجای دریغ ننموده و یاریم کردند. قطعاً بدون مساعدت ایشان این پروژه به نتیجه مطلوب نمیرسید.

از استاد مهربان و دلسوزم جناب آقای دکتر ترسلی که زحمت مشاوره‌ی این پایان نامه را متقبل شدند.

از اساتید فرزانه و بزرگوارم جناب دکتر بهشتی، جناب دکتر ولیاله نوبخت، سرکار خانم دکتر طاهره صداقت، سرکار خانم دکتر نرجس جوادی، سرکار خانم دکتر سپیده سمعی که با نکته‌ها و راهنمایی‌هایشان راهنمای این پایان نامه بودند.

از مدیریت محترم گروه شیمی سرکار خانم دکتر سعادت رسنگار زاده و سایر اساتید گروه که به نحوی در ارتقای علمی اینجانب سهم بودند. از آموزگاران و اساتیدی که در راه کسب دانش راهنمایم بودند و برایم زندگی و انسان بودن را معنا کردند.

از عزیزان و دوستانی که نفس خیر و دعای روح پرورشان بدرقه‌ی راهم بود.

الها به من کمک کن تا بتوانم ادای دین کنم و به خواسته‌ی آنان جامی علی بپوشانم. پروردگارا حسن عاقبت، سلامت و سعادت را

برای آنان مقدر نما.

فرزانه عباسی

بهمن ۹۳

اکنون که برگذری دیگر از زندگی ایستاده‌ام حاصل تلاش و اشتیاق روزهای متمادی ام را تقدیم

می‌دارم به:

آنان که مهر آسمانشان آرام بخش آلام زمینی ام است.

به استوارترین تکیه گاهم، دستان پر مهر پدرم و سبزترین نگاه زندگی ام، چشمان مادرم.

به خواهر و برادرانم که محبت بی مثالشان پشتوانه زندگی و مشوق راهم بوده است.

در جواب عشق بی دریغ، فداکاری بی منت و حمایت ثانیه به ثانیه در هر قدم از زندگیم، این کمترین،

بیج نیست...

باشد که در هر چشم کشودن بتوانم بهترین را برایشان معنا کنم.

## چکیده پایان نامه

نام خانوادگی: عباسی	نام: فرزانه	
عنوان پایان نامه: ساخت نانوکامپوزیت های متشکل از هسته نانوفریت مغناطیسی و پوسته های با قابلیت جذب فلزات سنگین		
استاد راهنما: دکتر محمد کوتی	استاد مشاور: دکتر عباس ترسلی	
درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد	رشته: شیمی	گرایش: معدنی
محل تحصیل: دانشگاه شهید چمران اهواز	دانشکده: علوم	
تاریخ فارغ التحصیلی: بهمن ۱۳۹۳	تعداد صفحات: ۱۴۸	
کلیدواژه ها: فریت، نانوذرات مغناطیسی، نانوکامپوزیت، جاذب، آلاینده، فلزات سنگین		
<p>فریت های اسپینل مغناطیسی با فرمول کلی <math>MFe_2O_4</math> (M یک فلز دو ظرفیتی است) کاربردهای متعدد و گسترده ای دارند. در پژوهش فعلی دو دسته از فریت های شناخته شده از جمله <math>CoFe_2O_4</math> و <math>MnFe_2O_4</math> با مواد بی اثر از جمله مثل گوگرد عنصری، سیلیکا، پلی وینیل پیرولیدون، گلیسین، آلومینا و هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه پوشش داده شدند. در تمام موارد پس از سنتز فریت های نام برده و پوشش دهی سطحی با تکنیک های مختلف مانند SEM، XRD، FT-IR، TEM و VSM مورد شناسایی قرار گرفتند. پس از شناسایی کامل نانوکامپوزیت های تهیه شده خواص جذبی آنها برای برخی یون های فلزات سنگین مثل سرب، کادمیوم، روی، مس و رنگ های آلی مورد بررسی قرار گرفت. ظرفیت نانوکامپوزیت ها برای جذب کرومات (VI) و تیوسیانات آهن (III) مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه جذب فلزات سنگین قابلیت جذب فلزات سنگین با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله و قابلیت جذب رنگ های آلی، کرومات و کمپلکس آهن (III) با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به</p>		

اینکه این گونه کامپوزیت‌ها خواص مغناطیسی دارند، آنها را می‌توان به آسانی با به‌کارگیری آهن‌ربای دائمی از محلول جداسازی نمود و نیازی به روش‌های سخت مانند فیلتراسیون یا سانتریفوژ برای جداسازی آنها نیست. همچنین مواد بکار رفته در این کتر تحقیقاتی ارزان قیمت هستند و برای محیط زیست خطر ساز نیستند.

## فهرست مطالب

### فصل اول: مباحث تئوری

۲	۱-۱) کامپوزیت ها
۵	۲-۱) نانوذرات مغناطیسی
۶	۳-۱) ساختار فریت های اسپینل
۱۱	۱-۳-۱) کبالت فریت
۱۵	۲-۳-۱) منگنز فریت
۱۸	۴-۱) روش های تهیه نانوذرات مغناطیسی
۱۹	۱-۴-۱) روش همرسوبی
۲۲	۲-۴-۱) روش تجزیه حرارتی
۲۴	۵-۱) پوشش دهی نانوذرات مغناطیسی
۲۴	۱-۵-۱) سیلیکا
۲۷	۲-۵-۱) پلی وینیل پیرولیدون (PVP)
۲۷	۳-۵-۱) گلاسین
۳۰	۴-۵-۱) گوگرد
۳۱	۵-۵-۱) هیدروکسید لایه ای دوگانه
۳۳	۱-۵-۵-۱) سنتز هیدروکسید لایه ای دوگانه، خصوصیات و کاربرد آنها
۳۷	۶-۱) کامپوزیت ها و کاربرد در محیط زیست
۳۸	۱-۶-۱) رنگ
۴۱	۲-۶-۱) فلزات سنگین
۴۴	۳-۶-۱) کروم

### فصل دوم: مباحث عملی

۴۶	۱-۲) مواد و دستگاه های به کار برده شده
۴۷	۲-۲) سنتز نانوذرات فریت
۴۷	۱-۲-۲) سنتز نانوذرات کبالت فریت به روش احتراقی

- ۴۸-۲-۲) سنتز نانوذرات کبالت فریت به روش همرسوبی ..... ۴۸
- ۴۸-۳-۲) سنتز نانوذرات منگنز فریت به روش احتراقی ..... ۴۸
- ۴۹-۳-۲) تهیه کامپوزیت های چند جزئی ..... ۴۹
- ۴۹-۱-۳-۲) پوشش کبالت فریت احتراقی با گوگرد ..... ۴۹
- ۵۰-۲-۳-۲) پوشش کبالت فریت احتراقی با آلومینا ..... ۵۰
- ۵۱-۳-۳-۲) پوشش کبالت فریت همرسوبی با هیدروکسید لایه ای دوگانه روی-آلومینیوم ..... ۵۱
- ۵۱-۴-۳-۲) پوشش منگنز فریت احتراقی با گوگرد ..... ۵۱
- ۵۲-۵-۳-۲) پوشش کبالت فریت احتراقی با سیلیکا به روش سل-ژل و سپس گوگرد ..... ۵۲
- ۵۳-۶-۳-۲) پوشش کبالت فریت هم رسوبی با پلی وینیل پیرولیدون ..... ۵۳
- ۵۴-۷-۳-۲) پوشش کبالت فریت همرسوبی با گلیسین ..... ۵۴
- ۵۴-۸-۳-۲) پوشش نانوکامپوزیت  $\text{CoFe}_2\text{O}_4@ \text{SiO}_2$  با گلیسین ..... ۵۴
- ۵۵-۴-۲) جذب چند کاتیون فلزی توسط نانوکامپوزیت های چند جزئی ..... ۵۵
- ۵۵-۱-۴-۲) بررسی حذف فلز سرب توسط نانوکامپوزیت های مختلف ..... ۵۵
- ۵۶-۲-۴-۲) بررسی حذف فلز کادمیوم توسط نانوکامپوزیت های مختلف ..... ۵۶
- ۵۶-۳-۴-۲) بررسی حذف فلز مس توسط نانوکامپوزیت های مختلف ..... ۵۶
- ۵۷-۴-۴-۲) بررسی حذف فلز روی توسط نانوکامپوزیت های مختلف ..... ۵۷
- ۵۷-۵-۲) بررسی ظرفیت جذب کاتیونها توسط نانوکامپوزیتهای سنتز شده ..... ۵۷
- ۵۸-۶-۲) بررسی تبادل یون در نانوکامپوزیت  $\text{CoFe}_2\text{O}_4@ \text{S}$  ..... ۵۸
- ۵۸-۷-۲) بررسی جذب همزمان  $\text{Pb}^{2+}$  و  $\text{Cu}^{2+}$  توسط نانوکامپوزیت  $\text{CoFe}_2\text{O}_4@ \text{S}$  ..... ۵۸
- ۵۹-۸-۲) بررسی امکان جدا شدن گوگرد پوشش داده شده روی کبالت فریت ..... ۵۹
- ۵۹-۹-۲) بررسی اثر درشت شدن ذرات گوگرد بر روی میزان جذب نانوکامپوزیت ..... ۵۹
- ۵۹-۱۰-۲) بررسی حذف برخی از آلاینده ها توسط  $\text{CoFe}_2\text{O}_4@ \text{ZnAl-CO}_3 \text{ LDH}$  ..... ۵۹
- ۶۰-۱-۱۰-۲) بررسی حذف کرومات و ظرفیت جذب  $\text{CoFe}_2\text{O}_4@ \text{ZnAl-CO}_3 \text{ LDH}$  ..... ۶۰
- ۶۰-۲-۱۰-۲) اندازه گیری زمان رسیدن به حداکثر جذب کرومات توسط  $\text{CoFe}_2\text{O}_4@ \text{ZnAl-CO}_3 \text{ LDH}$  ..... ۶۰
- ۶۱-۳-۱۰-۲) بررسی تبادل یون در نانوکامپوزیت  $\text{CoFe}_2\text{O}_4@ \text{ZnAl-CO}_3 \text{ LDH}$  ..... ۶۱
- ۶۱-۴-۱۰-۲) بررسی حذف کمپلکس  $\text{Fe}^{3+}$  با تیوسیانات توسط  $\text{CoFe}_2\text{O}_4@ \text{ZnAl-CO}_3 \text{ LDH}$  ..... ۶۱



۶۲	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH بررسی حذف رنگ های آلی توسط
۶۲	..... (۱-۱۱-۲) بررسی حذف رنگ متیل اورانژ
۶۲	..... (۱-۱-۱۱-۲) آزمایش جهت رسم منحنی کالیبراسیون متیل اورانژ
۶۲	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH حذف رنگ متیل اورانژ با استفاده از
۶۳	..... (۲-۱۱-۲) بررسی حذف رنگ متیلن بلو
۶۳	..... (۱-۲-۱۱-۲) آزمایش جهت رسم منحنی کالیبراسیون متیلن بلو
۶۳	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از
۶۳	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH حذف رنگ متیل اورانژ در حضور متیلنبلو با استفاده از

### فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

۶۵	..... (۱-۳) مقدمه ای بر نانوذرات فریت اسپینل
۶۶	..... (۲-۳) شیوه ی محاسبه ی اندازه ریزبلورها
۶۷	..... (۳-۳) بررسی مشخصات نانوکامپوزیت های سنتز شده با هسته مغناطیسی فریت
۶۷	..... (۱-۳-۳) بررسی مشخصات نانوکامپوزیت CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @S
۶۸	..... (۱-۱-۳-۳) بررسی طیف زیر قرمز نانوکامپوزیت CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @S
۶۹	..... (۲-۱-۳-۳) بررسی الگوی XRD نانوکامپوزیت CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @S
۷۰	..... (۳-۱-۳-۳) انجام تست ICP
۷۱	..... (۲-۳-۳) بررسی مشخصات نانوکامپوزیت CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
۷۱	..... (۱-۲-۳-۳) بررسی طیف زیر قرمز نانوکامپوزیت CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
۷۲	..... (۲-۲-۳-۳) بررسی الگوی XRD نانوکامپوزیت CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
۷۳	..... (۳-۳-۳) بررسی مشخصات نانوکامپوزیت CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH
۷۳	..... (۱-۳-۳-۳) بررسی طیف FT-IR نانوکامپوزیت CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH
۷۴	..... (۲-۳-۳-۳) بررسی الگوی XRD نانوکامپوزیت CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH
۷۵	..... (۳-۳-۳-۳) بررسی مورفولوژی نانوکامپوزیت CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH
۷۶	..... (۴-۳-۳-۳) بررسی خواص مغناطیسی نانوکامپوزیت CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH
۷۸	..... (۴-۳-۳) بررسی مشخصات نانوکامپوزیت MnFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @S
۷۸	..... (۱-۴-۳-۳) بررسی طیف زیر قرمز نانوکامپوزیت MnFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @S

۷۸	..... MnFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @S	XRD نانوکامپوزیت	بررسی الگوی	۲-۴-۳-۳
۷۹	..... MnFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @S	مورفولوژی	بررسی	۳-۴-۳-۳
۸۰	.....	ICP	تست	۴-۴-۳-۳
۸۰	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @SiO <sub>2</sub> @S	نانوکامپوزیت	بررسی مشخصات	۵-۳-۳
۸۱	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @SiO <sub>2</sub> @S	نانوکامپوزیت	طیف زیر قرمز	۱-۵-۳-۳
۸۲	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @SiO <sub>2</sub> @S	نانوکامپوزیت	مورفولوژی	۲-۵-۳-۳
۸۳	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @PVP	نانوکامپوزیت	بررسی مشخصات	۶-۳-۳
۸۴	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @PVP	نانوکامپوزیت	طیف زیر قرمز	۱-۶-۳-۳
۸۴	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @PVP	نانوکامپوزیت	مورفولوژی	۲-۶-۳-۳
۸۶	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @Gly	نانوکامپوزیت	بررسی مشخصات	۷-۳-۳
۸۶	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @Gly	نانوکامپوزیت	طیف زیر قرمز	۱-۷-۳-۳
۸۷	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @Gly	نانوکامپوزیت	بررسی الگوی XRD	۲-۷-۳-۳
۸۸	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @SiO <sub>2</sub> @Gly	نانوکامپوزیت	بررسی مشخصات	۸-۳-۳
۸۸	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @SiO <sub>2</sub> @Gly	نانوکامپوزیت	طیف زیر قرمز	۱-۸-۳-۳
۸۹	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @SiO <sub>2</sub> @Gly	نانوکامپوزیت	بررسی الگوی XRD	۲-۸-۳-۳
۹۰	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @SiO <sub>2</sub> @Gly	نانوکامپوزیت	مورفولوژی	۳-۸-۳-۳
۹۱	.....	حذف کاتیون های فلزی	نتایج	۴-۳
۹۲	..... Pb <sup>2+</sup>	حذف کاتیون	نتایج	۱-۴-۳
۹۶	..... Cd <sup>2+</sup>	حذف کاتیون	نتایج	۲-۴-۳
۹۹	..... Cu <sup>2+</sup>	حذف کاتیون	نتایج	۳-۴-۳
۱۰۲	..... Zn <sup>2+</sup>	حذف کاتیون	نتایج	۴-۴-۳
۱۰۵	.....	جذب کاتیون های فلزی برای برخی از نانوکامپوزیت ها	بررسی ظرفیت	۵-۳
۱۰۶	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @S	نانوکامپوزیت	بررسی تبادل یون در	۶-۳
۱۰۷	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @S	توسط Cu <sup>2+</sup> و Pb <sup>2+</sup>	جذب همزمان کاتیون های	۷-۳
۱۰۷	.....	پوشش داده شده روی کبالت فریت	بررسی امکان جدا شدن	۸-۳
۱۰۸	..... CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @S	جذب	اثر درشت شدن ذرات	۹-۳

۱۰۸.....	CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH	بررسی حذف کرومات و ظرفیت جذب
۱۱۰.....	CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH	اندازه‌گیری زمان رسیدن به حداکثر جذب کرومات توسط
۱۱۲.....	CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH	بررسی حذف کمپلکس Fe <sup>3+</sup> با تیوسیانات توسط نانوکامپوزیت
۱۱۳.....	CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH	بررسی حذف رنگ های آلی توسط
۱۱۴.....		بررسی حذف رنگ متیل اورانژ
۱۱۷.....	CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH	بررسی حذف متیلن بلو با استفاده از
۱۲۰.....	CoFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> @ZnAl-CO <sub>3</sub> LDH	بررسی حذف رنگ متیل اورانژ در حضور متیلن بلو با استفاده از نانوکامپوزیت
۱۲۲.....		منابع و مآخذ
۱۲۹ .....		واژه نامه



فصل اول

# مباحث نظری

### ۱-۱) کامپوزیت‌ها

کامپوزیت<sup>۱</sup> را می‌توان به عنوان ترکیبی از دو یا چند ماده که خواص آن بهتر از هر ماده به تنهایی می‌باشد، تعریف کرد. برخلاف آلیاژها هر ماده در کامپوزیت خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خود را به طور جداگانه حفظ می‌کند. از مزایای اصلی کامپوزیت‌ها، سفتی و استحکام بالا، همراه با چگالی پایین می‌باشد. کامپوزیت از ترکیب چند ماده، گاهی با اختلاط فیزیکی دو یا چند ماده و یا بر اثر برهم کنش شیمیایی تولید می‌شود [۲، ۱]. گاهی در مطالعات مربوط به مواد دو یا چند خاصیت مهم مورد نیاز است که برای این هدف محققان کامپوزیت‌های چند منظوره تهیه می‌کنند. از معروف‌ترین این کامپوزیت‌ها، نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی هستند.


در سال‌های اخیر نانوکامپوزیت‌ها به عنوان موادی متشکل از ترکیبات مجزا که حداقل یکی از اجزای آن‌ها نانو باشد، مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این ترکیبات زمانی که یکی از مواد به ابعاد نانو می‌رسد، خواص آن نسبت به کامپوزیت‌های غیر نانو تغییر می‌کند. شایان ذکر است برای رسیدن به خواص بهتر در نانوکامپوزیت‌ها باید توزیع اندازه نانوذرات و پراکندگی آن‌ها در فاز ماتریس کامپوزیت کنترل شود. این مواد نسبت به کامپوزیت‌های متداول خواص ویژه و مطلوب‌تری را از خود نشان می‌دهند. نانوکامپوزیت‌ها دسته‌ی مهمی از نانومواد هستند که در دهه گذشته تحولات جالبی را به وجود آورده‌اند. یکی از چالش‌های مهم در سنتز نانوکامپوزیت‌ها، چگونگی طراحی و تهیه ساختار مورد نظر با عملکردهای مختلف مانند: خصوصیات کاتالیستی، مغناطیسی، الکترونیکی، نوری و همچنین عامل دار کردن سطح با قابلیت زیستی، سمیت پایین و پایداری بالا می‌باشد [۳، ۴].

---

<sup>1</sup> composite

## فصل اول: مباحث نظری

به عنوان مثالی از نانوکامپوزیت‌های چند منظوره در سال ۲۰۰۹ وانگ<sup>۱</sup> و همکارانش نانوکامپوزیت چند عاملی  $\text{CoFe}_2\text{O}_4\text{-ZnO}$  را تهیه و شناسایی کردند. این نانوکامپوزیت چند عاملی مغناطیسی، فوتولومینسانس و فوتوکاتالیست دارای مغناطیس پذیری اشباع  $8/99 \text{ emu/g}$  است. مکانیسم پیشنهادی سنتز نانوکامپوزیت  $\text{CoFe}_2\text{O}_4\text{-ZnO}$  در شکل ۱-۱ نشان داده شده است [۵].



شکل ۱-۱: مکانیسم پیشنهادی سنتز نانوکامپوزیت  $\text{CoFe}_2\text{O}_4\text{-ZnO}$

نانوکامپوزیت‌ها به دلیل تنوع زیادی که دارند می‌توانند کاربردهای فراوانی داشته باشند. نانوکامپوزیت‌ها از دو قسمت اصلی زمینه و تقویت کننده تشکیل شده اند که زمینه از لحاظ جنس، پلیمری، فلزی و یا سرامیکی می‌باشد. هر یک از این نوع کامپوزیت‌ها بر اساس خواصی که دارند، کاربردهای متفاوتی نیز خواهند داشت. کامپوزیت‌های زمینه پلیمری، از یک رزین پلیمری از جنس

<sup>1</sup> Wang

## فصل اول: مباحث نظری

---

پلاستیکی تقویت شده مولکول درشت به عنوان زمینه با رشته‌هایی به عنوان عامل تقویت کننده تشکیل شده است. از ویژگی‌های این دسته از کامپوزیت‌ها، کاربرد متنوع و گسترده، سهولت ساخت و هزینه کم است [۶]. در کامپوزیت‌های زمینه فلزی، زمینه دارای یک فلز انعطاف پذیر می‌باشد. برتری‌های این نوع کامپوزیت نسبت به کامپوزیت‌های زمینه پلیمری دمای عملکرد بالاتر، عدم اشتعال و مقاومت بیشتر در برابر تهاجم سیالات آلی است. البته لازم به ذکر است این نوع کامپوزیت‌ها نسبت به کامپوزیت‌های زمینه پلیمری هزینه تولید بیشتری داشته و در نتیجه استفاده از آن‌ها نیز محدودتر است. دسته سوم کامپوزیت‌ها، کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی می‌باشد. این دسته از کامپوزیت‌ها به دلیل مقاومت عالی در برابر اکسایش در دمای بالا، بهترین گزینه برای استفاده در دماهای زیاد و تنش‌های شدید هستند. کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی تنها کامپوزیت‌هایی هستند که تا بالای ۹۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد استحکام خود را حفظ می‌کنند. فاز نانو ساختار به کار رفته در نانوکامپوزیت می‌تواند از نانومواد (صفر بعدی) مانند نقاط کوانتومی، (یک بعدی) مانند نانو تیوب‌ها و نانو سیم‌ها، (دو بعدی) مانند نانو پوشش‌ها، (سه بعدی) مانند نانو ساختارها تشکیل شود [۷-۹].

نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی به عنوان یک گروه از نانوکامپوزیت‌ها با هسته‌های مغناطیسی و پوسته‌های عامل دار شده با قابلیت و جداسازی بی‌نظیرشان توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. برای بحث بهتر در مورد این مواد لازم است که ابتدا به توضیح نانو ذراتی که به عنوان هسته مغناطیسی در این کامپوزیت‌ها به کار می‌روند پرداخته شود و سپس به بررسی مفصل‌تر این نانو-کامپوزیت‌ها، خواص، تهیه و کاربردهای آن‌ها پرداخته خواهد شد.

### ۱-۲) نانوذرات مغناطیسی

در چند دهه گذشته، اصطلاحات جدیدی با پیشوند «نانو» همچون نانوذرات، نانو ساختارها، نانوتکنولوژی، نانومواد، نانوکلاستر، نانوشیمی، نانوکلوئیدها، نانواکشنگاهها و غیره به دایره لغات علمی وارد شده است. یک سری از مجلات جدید نیز به این موضوع اختصاص داده شده است. افزایش علاقه محققان به موضوعات نانو دلیلی برای کشف خصوصیات فیزیکی و شیمیایی غیر معمول این مواد بوده است. دلیل اصلی تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد در حالت نانو افزایش تعداد اتم‌ها در سطح در مقایسه با حالت توده ای آنها می باشد. کاهش اندازه ذرات، منجر به افزایش انرژی پتانسیل شیمیایی در اتم‌های سطح می شود. جایگاه ویژه‌ای به خواص مغناطیسی متفاوت بین مواد توده‌ای و نانومواد تعلق دارد. به طور خاص، نشان داده شده است که خاصیت مغناطیسی در هر اتم و ناهمسانگردی مغناطیسی نانوذرات می تواند خیلی بیشتر از نمونه های توده‌ای باشد [۱۰، ۱۱]. خصوصیات مغناطیسی نانومواد توسط فاکتورهای زیادی تعیین می شود، مهم ترین آن‌ها ترکیب شیمیایی نانومواد، نوع نقص در شبکه بلوری، شکل و اندازه نانوذرات و مورفولوژی، برهم کنش ذرات با محیط و ذرات مجاور می باشد. در سال‌های اخیر تغییراتی در توسعه نانومواد مغناطیسی مشاهده شده که پیشرفت روش‌های مؤثر برای تهیه و پایدارسازی نانوذرات مغناطیسی و بررسی روش‌های فیزیکی برای چنین ذراتی را آشکار کرد. فرومغناطیس‌ها در میان مواد مغناطیسی که کاربردهای ویژه در تکنولوژی دارند و به دلیل همین ویژگی‌های متعدد لایق چنین توجهی شده‌اند [۱۵-۱۲]. دسته وسیعی از مواد مغناطیسی عبارتند از اکسیدهای مختلط یا فریت‌ها که در بخش زیر به بحث آن‌ها پرداخته می شود.



### ۳-۱) ساختار فریت‌های اسپینل<sup>۱</sup>

ساختار فریت اسپینل  $MFe_2O_4$  که M به یک فلز دو ظرفیتی اشاره دارد، به عنوان یک شبکه بسته مکعبی متشکل از یون‌های اکسیژن با M و  $Fe^{3+}$  در دو محل کریستالوگرافی متفاوت را توصیف می‌کند. این محل‌ها به کوئوردیناسیون اکسیژن چهاروجهی و هشت‌وجهی تعلق دارد (در اصطلاح به ترتیب، سایت A و B) بنابراین ساختار اسپینل دو محل متفاوت اشغال شده را شامل می‌شود. هشت سایت A که در آن کاتیون‌های فلز به صورت چهاروجهی به اکسیژن و ۱۶ سایت B به صورت هشت‌وجهی کوئوردینه شده‌اند. وقتی محل A با کاتیون‌های  $Fe^{3+}$  و محل B با کاتیون‌های M اشغال می‌شود اسپینل نرمال<sup>۲</sup> می‌باشد. اگر محل A به طور کامل با کاتیون‌های  $Fe^{3+}$  و محل B به طور اتفاقی با کاتیون‌های M و  $Fe^{3+}$  اشغال شود، ساختار به یک اسپینل معکوس<sup>۳</sup> اشاره دارد. در بیشتر اسپینل‌ها توزیع کاتیون درجه حد واسطی از وارونگی را دارا می‌باشد که هر دو محل کاتیون کسری از کاتیون‌های M و  $Fe^{3+}$  را شامل می‌شود. فریت‌های اسپینل خاصیت فری مغناطیسی<sup>۴</sup> دارند. ممان‌های مغناطیسی کاتیون‌ها در محل‌های A و B به طور موازی با یکدیگر قرار می‌گیرند. انتخابی از کاتیون فلز و توزیع از یون‌ها بین محل‌های A و B یک سیستم مغناطیسی منظم را ارائه می‌دهد [۱۷،۱۶].

انواع مختلفی از فریت‌ها با توجه به توزیع کاتیون‌ها وجود دارد:

<sup>1</sup> Spinel

<sup>2</sup> Normal spinel

<sup>3</sup> Inverse spinel

<sup>4</sup> Ferrimagnetism

## فصل اول: مباحث نظری

۱- در ساختار اسپینل نرمال، همه یون‌های M محل‌های A را اشغال می‌کند، فرمول ساختاری

چنین فریت‌هایی  $M[Fe_2^{3+}]O_4^{2-}$  است. این نوع از توزیع در فریت‌های روی رخ می‌دهد.

۲- ساختار اسپینل معکوس، کلیه M ها در موقعیت‌های B و یون‌های  $Fe^{3+}$  به طور مساوی بین

محل‌های A و B هستند: فرمول ساختاری این فریت‌ها  $Fe^{3+}[MFe^{3+}]O_4^{2-}$  است.  $Fe_3O_4$ ,

فریت‌های  $NiFe_2O_4$  و  $CoFe_2O_4$  دارای ساختار اسپینل معکوس هستند.

۳- ساختار اسپینل مختلط<sup>۱</sup>، وقتی کاتیون‌های M و  $Fe^{3+}$  هم موقعیت‌های A و هم B را اشغال

می‌کنند. فرمول ساختاری این فریت‌ها  $M_{1-\delta}^{2+}Fe_{\delta}^{3+}[M_{\delta}^{2+}Fe_{2-\delta}^{3+}]O_4^{2-}$  می‌باشد که  $\delta$

درجه وارونگی می‌باشد.

خواص مغناطیسی فریت‌ها توسط نیل<sup>۲</sup> توضیح داده شده است، ممان‌های مغناطیسی فریت‌ها مجموع

ممان‌های مغناطیسی شبکه‌های منفرد هستند. در فرو اسپینل‌ها شبکه A شامل کاتیون‌های در موقعیت

چهاروجهی و کاتیون‌های با شبکه B در موقعیت‌های هشت‌وجهی وجود دارند. برهم کنش تبدالی

بین الکترون‌های یون‌های مغناطیسی در این شبکه‌ها مقدار متفاوت دارد. معمولاً برهم کنش بین

یون‌های مغناطیسی از شبکه‌های A و B (برهم کنش A-B) قوی است. برهم کنش A-A تقریباً ده

برابر کمتر و برهم کنش B-B ضعیف‌تر است. دامنه برهم کنش A-B منجر به مقداری خاصیت آنتی

فرو مغناطیس<sup>۳</sup> می‌شود. در فریت‌های معکوس نیمی از  $Fe^{3+}$  در محل‌های A و نیمی دیگر در

محل‌های B قرار گرفته است. ممان مغناطیسی آن‌ها با یکدیگر خنثی می‌شود و در نهایت ممان


<sup>1</sup> Mixed spinel

<sup>2</sup> Neel


<sup>3</sup> Anti Ferromagnetism

## فصل اول: مباحث نظری

مغناطیسی کاتیون‌های دو ظرفیتی M در موقعیت‌های B ممان مغناطیسی فریت را تشکیل می‌دهد. در شکل ۱-۲ توزیع کاتیون در فریت‌های اسپینل معکوس، فریت‌های منگنز و فریت‌های روی و در شکل ۱-۳ نظم ممان مغناطیس فریت‌ها در دو موقعیت چهاروجهی و هشت‌وجهی نشان داده شده است.



شکل ۱-۲: توزیع کاتیون در فریت‌های اسپینل a: فریت‌های معکوس b: فریت‌های منگنز c: فریت‌های روی



## فصل اول: مباحث نظری

شکل ۱-۳: نظم ممان مغناطیسی فریت‌ها در دو موقعیت چهاروجهی و هشت‌وجهی

مواد مغناطیسی به دو گروه سخت و نرم دسته بندی می‌شوند. این دسته بندی بر پایه توانایی آن‌ها برای مغناطیس شدن و غیرمغناطیس شدن و همچنین بر اساس قدرت میدان است. مواد نرم به آسانی مغناطیس و غیرمغناطیس می‌شوند در حالی که مواد سخت این چنین نیستند. لپ‌های نمودار هیستریزیس برای مواد نرم کوچک (قدرت میدان کم، وابسته به دامنه میدان) و برای مواد سخت لپ‌های نمودار بزرگ (قدرت میدان بالا) می‌باشد [۱۸، ۱۹].

مغناطیس نرم  $H_c < 10 \text{ A/Cm}$ : ۱۸

مغناطیس سخت  $H_c > 300 \text{ A/Cm}$ :

در نانومواد مغناطیسی، پارامترهای مغناطیسی نظیر سختی و نرمی، میزان مغناطش و غیره به طور کمی از اندازه‌گیری حلقه‌ی پسماند<sup>۱</sup> هیستریزیس آن‌ها به دست می‌آید. شکل ۳ نشان دهنده منحنی مغناطیس‌پذیری یا حلقه‌ی پسماند یک نمونه‌ی مغناطیسی می‌باشد که با قرار دادن نمونه در دستگاه مغناطیس‌سنج ارتعاشی<sup>۲</sup> VSM و پاسخ ماده به میدان می‌توان این حلقه را اندازه‌گیری کرد. اگر یک ماده فرومغناطیس با قدرت مغناطیس‌پذیری  $M$  در یک میدان مغناطیسی خارجی بزرگ با قدرت ( $H$ ) قرار داده شود، اسپین‌های ماده‌ی مغناطیسی در جهت میدان به کار برده شده جهت‌گیری می‌کنند. با افزایش شدت میدان اعمالی مقدار مغناطیس‌پذیری ( $M$ ) به حداکثر مقدار خود می‌رسد که مغناطیس اشباع ( $M_s$ )<sup>۳</sup> نامیده می‌شود. با کاهش بزرگی میدان مغناطیسی خارجی یا مقدار  $H$

<sup>1</sup> Hysteresis loop

<sup>2</sup> Vibrating Sample Magnetometer

<sup>3</sup> Saturation Magnetization