

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیم به پدر و مادر بزرگوارم

دانشگاه بکین مسلمانان



دانشکده فنی و مهندسی

گروه مهندسی مواد

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد - سرامیک

بررسی استفاده از نانورس در سنتز رنگدانه اولترامارین

اساتید راهنما:

دکتر سعید باغشاهی

دکتر مسعود رجبی

دانشجو

فرشته رضائیان نیری

بهمن ۱۳۹۰

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از اساتید محترم جناب آقای دکتر سعید باغشاهی و جناب آقای دکتر مسعود رجبی که سرپرستی پایان‌نامه را به عهده داشته‌اند، تشکر و قدردانی می‌نمایم و همچنین از خانم دکتر وحیده تاجر و آقای دکتر مسعود بداعی که برای انجام این پایان‌نامه راهنمایی‌های لازم را نمودند، صمیمانه تشکر می‌نمایم.

همچنین از خانم‌ها مهندس چادرباف‌زاده و مهندس عسگری برای زحماتشان در انجام این پایان‌نامه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

چکیده

از آنجا که وجود گوگرد و سدیم در ساختار رس می‌تواند زمینه ایجاد تغییرات رنگی را فراهم آورد، در پروژه حاضر تلاش شد تا ابتدا با استفاده از مواد اولیه طبیعی از جمله کائولن، گوگرد و کربنات سدیم با انجام عملیات حرارتی خاص زمینه ورود دو عنصر گوگرد و سدیم در ساختار رس به صورت منظم فراهم شود و در ادامه با جای‌گزینی نانوکائولن به رنگ‌دانه‌ای با خواص بهتر دست یافت. بدین منظور ابتدا رنگ‌دانه اولترامارین با استفاده از کائولن سنتز شد و شرایط بهینه دمایی و اتمسفری تعیین شدند و همچنین نسبت‌های مختلف سدیم به گوگرد و تاثیر آن بر رنگ و شدت رنگ نمونه‌ها نیز به‌طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز فازی، وجود فاز اولترامارین را در همه نمونه‌ها تایید می‌کند و همچنین نتایج نشان داد با بهبود نسبت مواد اولیه در ترکیب، می‌توان میزان فازهای فرعی به‌وجود آمده را در جهت افزایش فاز اولترامارین کاهش داد.

با استفاده از نتایج به‌دست آمده از طیف‌سنجی و رنگ‌سنجی مشخص شد که با افزایش بیشتر قلیائیت ترکیب، رنگ نمونه‌ها به سمت آبی تیره‌تر گرایش پیدا می‌کند و با کاهش مقدار گوگرد، تعداد رادیکال‌های S_2^- افزایش یافته و رنگ سبز به رنگ آبی غلبه می‌کند. با آنالیز توزیع اندازه ذرات مشخص شد محدوده اندازه ذرات رنگ‌دانه سنتز شده حدود ۱ میکرومتر است.

در ادامه تلاش شد با جای‌گزینی نانوکائولن، در جهت کاهش زمان سنتز رنگ‌دانه اولترامارین بهره گرفت. نتایج نشان داد بهترین محدوده عملیات حرارتی برای سنتز این رنگ‌دانه‌ها، چه در صورت استفاده از کائولن و یا از نانوکائولن در محدوده $700-800^{\circ}C$ و در محیط احیاست. اما در صورت استفاده از نانوکائولن، این امکان حاصل شد تا مدت زمان سنتز را از ۱۵ ساعت تا ۷ ساعت کاهش داد. نتایج تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد، ریزدانگی ذرات نمونه سنتز شده با نانوکائولن، نسبت به نمونه‌های سنتز شده با کائولن، بیشتر است. همچنین با استفاده از نانوکائولن، پایداری حرارتی رنگ‌دانه اولترامارین از $500^{\circ}C$ تا $700^{\circ}C$ افزایش یافت.

سنتز رنگ‌دانه اولترامارین با استفاده از نانوکائولن و همچنین کاهش زمان سنتز و دستیابی به خواصی مانند ریزدانگی بیشتر و پایداری حرارتی بالاتر در این رنگ‌دانه با استفاده از نانوکائولن از نتایج مثبت این پروژه محسوب می‌شود.

فصل اول	۱
مقدمه	۱
۱-۱. اهمیت رنگدانه اولترامارین	۲
۲-۱. کاربرد	۲
۳-۱. چگونگی ایجاد رنگدانه	۲
۴-۱. هدف از تحقیق	۳
فصل دوم	۴
مروری بر منابع مطالعاتی	۴
۱-۲. رنگدانه‌های معدنی	۵
۱-۱-۲. تعریف	۵
۲-۱-۲. تاریخچه	۵
۳-۱-۲. ترکیب شیمیایی	۶
۴-۱-۲. دسته بندی رنگدانه‌های معدنی	۶
۲-۲. رنگدانه‌های اولترامارین	۷
۱-۲-۲. رنگدانه اولترامارین طبیعی (سنگ لاجورد)	۷
۱-۱-۲-۲. تاریخچه	۷
۲-۲-۲. اولترامارین مصنوعی	۸
۱-۲-۲-۲. تاریخچه	۸
۲-۲-۲-۲. ساختار و ترکیب شیمیایی	۹

۱۱ ۳-۲-۲-۲. مراحل تشکیل اولترامارین
۱۲ ۱-۳-۲-۲-۲. چگونگی تشکیل عوامل رنگزای آنیونی و ساختار آنها
۱۴ ۴-۲-۲-۲. عوامل موثر در ایجاد رنگ در اولترامارین
۱۵ ۵-۲-۲-۲. خواص اولترامارین
۱۸ ۶-۲-۲-۲. کاربردها
۲۰ ۷-۲-۲-۲. جنبه های زیست محیطی
۲۱ ۳-۲-۳-۲. سنتز اولترامارین مصنوعی
۲۱ ۱-۳-۲-۳-۲. مواد اولیه مورد استفاده در ساخت اولترامارین
۲۱ ۱-۱-۳-۲-۳-۲. سولفور
۲۲ ۱-۱-۳-۲-۳-۲. ساختار الکترونی سولفور
۲۳ ۲-۱-۳-۲-۳-۲. کائولن
۲۵ ۱-۲-۱-۳-۲-۳-۲. ساختار متاکائولینیت
۲۷ ۳-۲-۱-۳-۲-۳-۲. نانوکائولن
۲۸ ۳-۱-۳-۲-۳-۲. دیگر ترکیبات آلومیناسیلیکاتی جایگزین کائولن در سنتز اولترامارین
۲۸ ۱-۳-۱-۳-۲-۳-۲. خاکستر
۲۹ ۲-۳-۱-۳-۲-۳-۲. زئولیت
۳۸ ۴-۱-۳-۲-۳-۲. کربنات سدیم
۳۹ ۲-۳-۲-۳-۲. روش تولید اولترامارین
۴۱ فصل سوم
۴۱ فعالیت‌های تجربی
۴۲ ۱-۳-۱-۳-۲-۳-۲. مواد مصرفی
۴۴ ۲-۳-۲-۳-۲. رنگدانه اولترامارین ساخت شرکت اسپانیایی

۴۵	۳-۳. روش کار
۴۹	۴-۳. روش شناسایی و اندازه گیری خواص
۴۹	۳-۴-۱. آنالیز حرارتی
۴۹	۳-۴-۲. آنالیز فازی
۴۹	۳-۴-۳. آنالیز طیف سنجی
۴۹	۳-۴-۴. آنالیز اسپکتوفوتومتری
۵۰	۳-۴-۵. بررسی مورفولوژی سطح
۵۰	۳-۴-۶. آزمون مختصات رنگی (CIELAB)
۵۰	۳-۴-۷. آنالیز توزیع اندازه ذرات
۵۲	۳-۴-۸. آنالیز اکسیدی (XRF)
۵۳	فصل چهارم
۵۳	نتایج و بحث
۵۴	۴-۱. تعیین شرایط دمایی و اتمسفری مناسب برای سنتز رنگدانه اولترامارین
۵۷	۴-۱-۲. بررسی خواص نمونه ۳۳ و نتایج آنالیزها
۵۷	۴-۱-۲-۱. آنالیز فازی نمونه ۳۳
۵۸	۴-۱-۲-۲. آنالیز طیف سنجی نمونه ۳۳
۵۹	۴-۱-۲-۳. آنالیز اسپکتوفوتومتری نمونه ۳۳
۶۰	۴-۱-۲-۴. آزمون مختصات رنگی (CIELAB) نمونه ۳۳
۶۱	۴-۱-۲-۵. بررسی مورفولوژی سطح نمونه ۳۳
۶۲	۴-۱-۲-۶. آنالیز توزیع اندازه ذرات نمونه ۳۳
۶۳	۴-۲. بررسی تاثیر سیلیس در ترکیب رنگدانه اولترامارین
۶۴	۴-۲-۱. آنالیز فازی نمونه ۳۵ و نمونه ۳۶ شسته شده و شسته نشده

۶۵	۲-۲-۴. آنالیز طیف سنجی نمونه ۳۵ و ۳۶
۶۶	۳-۴. بررسی نسبت سدیم به گوگرد در ترکیب رنگدانه اولترامارین
۶۸	۱-۳-۴. آنالیز فازی نمونه های ۳۸ تا ۴۱
۶۹	۲-۳-۴. آنالیز طیف سنجی نمونه های ۳۸ تا ۴۱
۷۰	۳-۳-۴. آنالیز اسپکتوفوتومتری نمونه های ۳۸ تا ۴۱
۷۱	۴-۳-۴. آزمون مختصات رنگی (CIELAB) نمونه های ۳۸ تا ۴۱
۷۳	۵-۴. استفاده از نانورس در ترکیب رنگدانه اولترامارین
۷۴	۱-۵-۴. آنالیز فازی نمونه های ۴۲ و ۴۳
۷۵	۲-۵-۴. آنالیز طیف سنجی نمونه های ۴۲ و ۴۳
۷۶	۳-۵-۴. آنالیز اسپکتوفوتومتری نمونه های ۴۲ و ۴۳
۷۷	۴-۵-۴. آزمون مختصات رنگی (CIELAB) نمونه های ۴۲ و ۴۳
۷۷	۵-۵-۴. بررسی مورفولوژی سطح نمونه های ۴۲ و ۴۳
۷۸	۶-۴. بررسی تاثیر استفاده از نانوکائولن در زمان سنتز رنگدانه اولترامارین
۸۰	۱-۶-۴. آنالیز فازی نمونه ۴۴
۸۱	۲-۶-۴. آنالیز فازی نمونه های ۴۶ تا ۴۹
۸۲	۳-۶-۴. آنالیز طیف انعکاسی نمونه های ۴۶ و ۴۹
۸۳	۳-۶-۴. آنالیز اسپکتوفوتومتری نمونه های ۴۶ و ۴۹
۸۵	فصل پنجم
۸۵	نتیجه گیری و پیشنهادها
۸۷	پیشنهادها
۸۸	منابع

- شکل ۱-۲- سنگ معدنی لاجورد..... ۷
- شکل ۲-۲- نمونه‌ای از جواهرات ساخته شده از لاجورد..... ۷
- شکل ۳-۲- نمونه‌ای از نقاشی‌های رنگ شده با استفاده از لاجورد (اولترامارین طبیعی)..... ۷
- شکل ۴-۲- ساختار اولترامارین شامل مواضع گوگرد و سدیم در شبکه آلومیناسیلیکات..... ۹
- شکل ۵-۲- شبکه آلومیناسیلیکاتی اولترامارین آبی حاوی آنیون S_3 و کاتیون Na..... ۱۰
- شکل ۶-۲- ساختار رادیکال S_3^- ۱۲
- شکل ۷-۲- بازتابش طیفی اولترامارین آبی..... ۱۳
- شکل ۸-۲- ساختار رادیکال S_4^- ۱۳
- شکل ۹-۲- بازتابش طیفی اولترامارین صورتی..... ۱۳
- شکل ۱۰-۲- نمایی از اولترامارین سنتز شده..... ۱۴
- شکل ۱۱-۲- توزیع اندازه ذرات اولترامارین آبی..... ۱۵
- شکل ۱۲-۲- تصویر میکروسکوپ الکترونی اولترامارین آبی..... ۱۵
- شکل ۱۳-۲- تصاویر SEM نمونه‌های حاوی الف (۰.۵٪، ب) ۱.۰٪، ج) ۱.۵٪ و د) ۲.۰٪ رنگدانه..... ۲۰
- شکل ۱۴-۲- میانگین تعداد اتمها بر مولکول سولفور در حالت گاز و مایع در نقطه بحرانی..... ۲۳
- شکل ۱۵-۲- ساختار کاتولینیت تصویر شده توسط بریندلی و ناکاهیرا..... ۲۴
- شکل ۱۶-۲- ساختار شیمیایی کاتولینیت همراه با پارامترهای شبکه..... ۲۴
- شکل ۱۷-۲- ساختار لایه‌ای کاتولینیت..... ۲۵
- شکل ۱۸-۲- نمودار آنالیز حرارتی کاتولن..... ۲۶
- شکل ۱۹-۲- شبکه متاکاتولینیت تصویر شده توسط بریندلی و ناکاهیرا..... ۲۷
- شکل ۲۰-۲- چگونگی افزایش فاصله بین لایه‌ای رس..... ۲۸

- شکل ۲-۲۱- نمایی از یک زئولیت طبیعی ۳۰
- شکل ۲-۲۲- مراحل سنتز زئولیت ۳۱
- شکل ۲-۲۳- ساختار SOD و LTA ۳۱
- شکل ۲-۲۴- ساختار کنکرنیت و اریونیت ۳۲
- شکل ۲-۲۵- آنالیز فازی نمونه‌های حاوی کنکرنیت و نسبت‌های مختلف Na₂/S در دمای ۸۰۰°C ۳۳
- شکل ۲-۲۶- طیف FTIR نمونه‌ها با مقادیر مختلف Na در الف) ۸۰۰°C و ب) ۵۰۰°C ۳۵
- شکل ۲-۲۷- آنالیز فازی نمونه‌های حاوی کنکرنیت و نسبت‌های مختلف Li₂/S در دمای ۸۰۰°C ۳۵
- شکل ۲-۲۸- طیف UV Vis نمونه‌های سنتز شده در ۸۰۰°C ۳۷
- شکل ۲-۲۹- فرایند تولید کربنات سدیم ۳۸
- شکل ۳-۱- آنالیز فازی کائولن مورد استفاده ۴۲
- شکل ۳-۲- آنالیز فازی نانوکائولن مورد استفاده ۴۳
- شکل ۳-۳- آنالیز فازی نمونه اسپانیایی ۴۴
- شکل ۳-۴- فلوجارت مراحل انجام آزمایشات ۴۵
- شکل ۳-۵- آنالیز حرارتی نانورس جهت تعیین دمای تشکیل متاکائولن ۴۶
- شکل ۴-۱- آنالیز حرارتی مخلوط متاکائولن ۳۳٪، کربنات سدیم ۲۲٪، گوگرد ۳۴٪ و سیلیس ۴٪ ۵۶
- شکل ۴-۲- تصویر نمونه ۳۳ ۵۷
- شکل ۴-۳- آنالیز فازی نمونه ۳۳ ۵۸
- شکل ۴-۴- آنالیز طیفی نمونه ۳۳ ۵۹
- شکل ۴-۵- طیف انعکاسی نمونه ۳۳ ۶۰
- شکل ۴-۶- مختصات رنگی نمونه ۳۳ در فضای رنگ cielab ۶۱
- شکل ۴-۷- تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه ۳۳ ۶۲
- شکل ۴-۸- توزیع ذرات نمونه ۳۳ بر حسب درصد فراوانی ۶۲

- شکل ۹-۴- تصویر رنگدانه‌های سنتزی الف(۳۵ و ب)۳۶. ۶۳
- شکل ۱۰-۴- آنالیز فازی نمونه‌های الف(۳۵ و ب)۳۶ شسته نشده و ج)۳۶ شسته شده. ۶۴
- شکل ۱۱-۴- آنالیز طیفی نمونه‌های الف(۳۵ و ب)۳۶. ۶۵
- شکل ۱۲-۴- تصویر نمونه‌های الف(۳۸، ب)۳۹، ج)۴۰ و د)۴۱. ۶۷
- شکل ۱۳-۴- آنالیز فازی نمونه‌های الف(۳۸، ب)۳۹، ج)۴۰ و د)۴۱، (Ne: نفلین و L: لازوریت). ۶۸
- شکل ۱۴-۴- آنالیز طیفسنجی نمونه‌های الف(۳۸، ب)۳۹، ج)۴۰ و د)۴۱. ۶۹
- شکل ۱۵-۴- طیف انعکاسی نمونه‌های ۳۸ تا ۴۱. ۷۱
- شکل ۱۶-۴- مختصات رنگی نمونه‌های الف(۳۸، ب)۳۹، ج)۴۰ و د)۴۱ در فضای رنگ cielab. ۷۲
- شکل ۱۷-۴- تصویر نمونه‌های الف(۴۲ و ب)۴۳. ۷۴
- شکل ۱۸-۴- آنالیز فازی نمونه‌های الف(۴۲ و ب)۴۳، (L: لازوریت، No: نوسین، Ne: نفلین). ۷۵
- شکل ۱۹-۴- آنالیز طیفسنجی نمونه‌های الف(۴۲ و ب)۴۳. ۷۶
- شکل ۲۰-۴- طیف انعکاسی نمونه‌های الف(۴۲ و ب)۴۳. ۷۷
- شکل ۲۱-۴- تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه‌های الف(۴۲ و ب)۴۳. ۷۸
- شکل ۲۲-۴- تصویر نمونه ۴۴. ۷۹
- شکل ۲۳-۴- تصویر نمونه‌های الف(۴۶، ب)۴۷، ج)۴۸ و د)۴۹. ۷۹
- شکل ۲۴-۴- آنالیز فازی نمونه ۴۴ (No: نوسین، SASS: سدیم آلومینا سیلیکات سولفات). ۸۱
- شکل ۲۵-۴- آنالیز فازی نمونه‌های الف(۴۶، ب)۴۷، ج)۴۸ و د)۴۹ (Ne: نفلین، No: نوسین، SASS: سدیم آلومینا سیلیکات سولفات و L: لازوریت). ۸۲
- شکل ۲۶-۴- طیف انعکاسی نمونه‌های الف(۴۶ و ب)۴۹. ۸۳

جدول ۱-۲- فرمولاسیون اولترامارین قرمز و سبز.....	۱۷
جدول ۲-۲- آنالیز عنصری خاکستر و کائولن.....	۲۹
جدول ۳-۲- ساختار نمونه‌های سنتز شده با کنکرنیت و نسبت‌های مختلف Na ₂ S در دماهای مختلف ۳۴	
جدول ۴-۲- ساختار نمونه‌های سنتز شده با کنکرنیت و نسبت‌های مختلف Li ₂ S در دماهای مختلف ۳۶	
جدول ۱-۳- آنالیز اکسیدی کائولن مورد استفاده.....	۴۲
جدول ۲-۳- آنالیز مینرالی کائولن مورد استفاده.....	۴۲
جدول ۳-۳- آنالیز عنصری نانوکائولن مورد استفاده.....	۴۳
جدول ۴-۳- آنالیز مینرالی نانوکائولن مورد استفاده.....	۴۳
جدول ۵-۳- مشخصات مواد مورد استفاده در سنتز رنگدانه اولترامارین.....	۴۴
جدول ۶-۳- فرمولاسیون نمونه های تهیه شده.....	۴۷
جدول ۷-۳- برنامه‌های حرارتی نمونه‌های سنتز شده.....	۴۸
جدول ۸-۳- مشخصات دستگاه DLS.....	۵۱
جدول ۹-۳- توضیحات انجام آزمون توزیع اندازه ذرات.....	۵۱
جدول ۱-۴- نتایج حاصل از نمونه‌های ۱ تا ۳۴ سنتز شده در شرایط مختلف ترکیب، دما و اتمسفر ۵۴	
جدول ۲-۴- مختصات رنگی نمونه ۳۳.....	۶۰
جدول ۳-۴- شرایط سنتز نمونه‌های ۳۵ و ۳۶.....	۶۳
جدول ۴-۴- شرایط سنتز و نتایج نمونه‌های ۳۷ تا ۴۱.....	۶۶
جدول ۵-۴- مختصات رنگی نمونه‌های ۳۸ تا ۴۱.....	۷۱
جدول ۶-۴- شرایط سنتز و نتایج ظاهری نمونه‌های ۴۲ و ۴۳.....	۷۳
جدول ۷-۴- مختصات رنگی نمونه‌های ۴۲ و ۴۳.....	۷۷
جدول ۸-۴- شرایط سنتز و نتایج نمونه‌های ۴۴ تا ۴۹ سنتز شده تحت برنامه‌های حرارتی متفاوت ۸۰	
جدول ۹-۴- مختصات رنگی نمونه‌های ۴۲ و ۴۳.....	۸۳

فصل اول

مقدمه

۱-۱. اهمیت رنگدانه اولترامارین

اولترامارین یک رنگدانه سرامیکی دما پایین است و تولید این نوع رنگدانه‌ها به دلیل کاهش هزینه تولید، مقاومت شیمیایی زیاد و از همه مهمتر سازگاری با محیط زیست، امروزه به‌طور قابل توجهی در دستور کار محققان و صنعت‌گران قرار گرفته‌اند. استفاده از این رنگدانه‌ها برای تولید محصولاتی که مستقیماً در تماس با موجود زنده است، می‌تواند حائز اهمیت باشد.

۱-۲. کاربرد

کاربرد این رنگدانه به دلیل دارا بودن خواص خوب مانند، شدت رنگ عالی و از همه مهم‌تر بی‌خطر بودن آن، در صنایع مختلف مانند پلاستیک، وسایل آرایشی و بهداشتی، کاغذ، جوهر و ... حائز اهمیت است [۱ و ۴ و ۶ و ۱۰ و ۱۱]. از آنجاکه منابع طبیعی این رنگدانه نسبت به کاربردهای آن، محدود است، بسیاری از پژوهش‌گران تلاش کرده‌اند با مطالعه ساختار برخی از رنگدانه‌های طبیعی، آن را به‌صورت مصنوعی سنتز نمایند.

۱-۳. چگونگی ایجاد رنگدانه

با توجه به آن که نفوذ گوگرد و سدیم در ساختار رس و ترکیب آن‌ها با یکدیگر می‌تواند زمینه ایجاد تغییرات رنگی جالبی را فراهم آورد [۵ و ۶ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۶]، در یک فرایند سنتزی با برقراری واکنش بین این عناصر از طریق ایجاد ترکیب بین گروه‌های کاتیونی و آنیونی و نفوذ آن‌ها درون شبکه آلومینوسیلیکاتی رس، می‌توان رنگدانه اولترامارین را ایجاد نمود. در این حالت شبکه آلومینوسیلیکاتی، نقش مهمی را در پایداری حرارتی و شیمیایی آن بر عهده خواهد داشت و کائولن به دلیل شبکه آلومینوسیلیکاتی آن یکی از مهمترین ترکیبات مورد استفاده در سنتز این رنگدانه بوده است. همچنین علاوه بر کائولن برخی از این رنگدانه‌ها از مینرال لازوریت نیز به‌دست آمده‌اند که ساختار آن مانند کائولن، آلومیناسیلیکاتی است و حاوی قفسه‌های کوچک‌تر نسبت به کائولن می‌باشد، که عوامل رنگزا داخل آن‌ها قرار می‌گیرند و سبب ایجاد رنگ‌های متنوعی می‌شوند.

۴-۱. هدف از تحقیق

اما به طور کلی در بسیاری از موارد فوق، فراوری این رنگدانه مستلزم صرف زمان فراوری طولانی بوده است، از این رو در پروژه حاضر تلاش شد با جای‌گزینی نانورس به دلیل برخورداری از فعالیت سطحی بالا در فرمولاسیون این رنگدانه، شرایط سنتز و خواص محصول فراوری شده مورد بررسی قرار گیرد و تا حد امکان بهبود یابد. در این راستا ابتدا ترکیب و شرایط بهینه جهت سنتز رنگدانه اولترامارین با استفاده از کائولن مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه مقایسه خواص با جای‌گزینی نانوکائولن در ترکیب دنبال می‌شود. یکی از مهمترین شرایط لازم برای سنتز این رنگدانه، ایجاد محیط احیاست، که فراهم کردن آن بطوری‌که برای تمام نمونه‌ها شرایط اتمسفری یکسانی وجود داشته باشد، کار آسانی نیست و به دقت و توجه بالایی نیاز دارد، زیرا اتمسفر مورد استفاده تاثیر بسیاری در شدت و شید رنگ رنگدانه حاصل دارد و معمولا سبب تغییر استوکیومتری ترکیب اولیه می‌شود.

همچنین یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه مورد استفاده، گوگرد است که همراه با سدیم نقش عامل رنگ‌زا را به عهده دارد و حضور این عنصر در ترکیب در هنگام سنتز سبب ایجاد گاز سمی اکسید گوگرد می‌شود که خود مشکلات عمده‌ای را به دنبال دارد، و سعی می‌شود در حد امکان با حفظ این عنصر در ترکیب، هم از آلودگی‌های ناشی از آن جلوگیری شود و هم از هدر رفتن آن به‌عنوان یکی از منابع و تغییر ترکیب نمونه ممانعت نمود.

فصل دوم

مروری بر منابع مطالعاتی

۱-۲- رنگ‌دانه‌های معدنی

۱-۱-۲. تعریف

کلمه پیگمنت^۱، از اصطلاح لاتین پیگمنتیوم^۲ ریشه گرفته است و در اصل به مفهوم ماده مولد رنگ است [۱-۳]. در واقع پیگمنت به ماده‌ای گفته می‌شود که از ذرات کوچکی تشکیل شده است که در عمل در محیط مورد استفاده نامحلول هستند و به علت خواص رنگ‌کنندگی آن به کار می‌رود. پیگمنت جزء مواد رنگ‌زا محسوب می‌شود. مواد رنگ‌زا به موادی گفته می‌شود که به دلیل خواص رنگ‌زایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ویژگی‌ای که رنگ‌دانه‌های معدنی را از رنگ‌های آلی محلول متمایز می‌کند، حلالیت کم آن‌ها در حلال‌ها و چسب‌ها است. همچنین رنگ‌دانه‌های آلی حاوی زنجیره‌های کربنی هستند و معمولاً بر اساس ساختار شیمیایی‌شان طبقه‌بندی می‌شوند. رنگ‌دانه‌های معدنی معمولاً ترکیبی از کاتیون‌های فلزی و آنیون‌های غیر فلزی هستند. رنگ‌دانه‌های معدنی در برابر نور خورشید مقاوم هستند و پایداری شیمیایی بالایی دارند. رنگ‌دانه‌ها به ترکیب شیمیایی، فرآیند ساخت، خلوص، شکل ذرات و توزیع اندازه ذرات آن‌ها و دیگر خواصشان بستگی دارد. رنگ‌دانه‌های معدنی طبیعی از دوران ماقبل تاریخ مورد شناسایی قرار گرفته و استفاده می‌شدند.

۲-۱-۲. تاریخچه

حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح اخرای طبیعی سوزانده می‌شد تا رنگ‌دانه‌های قرمز، بنفش و سیاه مورد استفاده در سفال‌گری به دست آید [۱]. سولفید آرسنیک و زرد ناپلز آنتیموانات سرب اولین رنگ‌دانه‌های زرد شفاف بودند. اولترامارین (لاجورد مصنوعی)، آبی مصری و اسپینل آلومینیوم کبالت اولین رنگ‌دانه‌های آبی بودند. مرمر سبز و یک هیدروکسی کلرید مس سنتزی اولین رنگ‌دانه‌های سبز بودند. لعاب‌های رنگی برای آجر و به عبارتی رنگ‌دانه‌های سرامیکی به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت.

صنعت رنگ‌دانه در قرن هجدهم با محصولات مانند آبی برلین، آبی کبالت، سبز اسپیل^۳ و زرد کروم آغاز شد. در قرن نوزدهم، اولترامارین سبز^۴، رنگ‌دانه‌های کبالت، رنگ‌دانه‌های اکسید آهن و

¹ pigment

² pigmentum

³ Scheele

⁴ Guignet

رنگ‌دانه‌های کادمیم به فاصله کم از یکدیگر تولید شدند. در قرن بیستم، رنگ‌دانه‌ها به‌طور گسترده‌ای مورد بررسی علمی قرار گرفتند. در چند دهه اخیر، رنگ‌دانه‌های مصنوعی قرمز کادمیم، آبی منگنز، قرمز مولیبدن و اکسیدهای مخلوط با بیسموت به بازار آمدند. دی‌اکسید تیتانیم با ساختار آنتاز یا روتایل و اکسیدروی سوزنی به ترتیب به‌عنوان رنگ‌دانه‌های سفید و پرکن معرفی شدند. رنگ‌دانه‌های لوستر (رنگ‌دانه‌های جلوه فلزی، صدفی و تداخلی) نیز اهمیت قابل توجهی یافته‌اند.

۲-۱-۳. ترکیب شیمیایی

رنگ‌دانه‌های معدنی به جز چند مورد همگی اکسید، سولفید، هیدروکسید اکسید، سیلیکات، سولفات و یا کربنات هستند [۱]. این رنگ‌دانه‌ها معمولاً متشکل از ذرات تک جزئی مثل اکسید آهن قرمز با ساختارهای بلوری تعریف شده، هستند. رنگ‌دانه‌های مخلوط و رنگ‌دانه‌های پایه‌دار از ذرات غیر یکنواخت یا چند جزئی تشکیل شده‌اند.

رنگ‌دانه‌های مخلوط رنگ‌دانه‌هایی هستند که در حالت خشک با رنگ‌دانه‌های دیگر یا پرکن‌ها مخلوط می‌شوند. برای مثال رنگ‌دانه‌های سبز کروم، مخلوطی از زرد کروم و آبی آهن هستند. اگر اجزا از نظر اندازه ذرات و شکل، چگالی، واکنش‌پذیری یا کشش سطحی متفاوت باشند، ممکن است در حین استفاده از هم جدا شوند.

۲-۱-۴. دسته بندی رنگ‌دانه‌های معدنی

رنگدانه های سفید

رنگدانه های رنگی

رنگدانه های سیاه

رنگدانه های لوستری

رنگدانه های لومینسنت

رنگدانه های فسفرسنت [۱].

۲-۲- رنگ‌دانه‌های اولترامارین

۱-۲-۲. رنگ‌دانه اولترامارین طبیعی (سنگ لاجورد)

۱-۱-۲-۲. تاریخچه



شکل ۱-۲- سنگ معدنی لاجورد [۵]



شکل ۲-۲- نمونه‌ای از جواهرات ساخته شده از لاجورد [۵]



شکل ۳-۲- نمونه‌ای از نقاشی‌های رنگ شده با استفاده از لاجورد (اولترامارین طبیعی) [۵]