



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده نساجی

## بررسی ویژگی‌های الیاف لیفران استخراج شده با استفاده از پتاسیم هیدروکسید

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

جابر فرجی

استاد راهنما

دکتر سید مجید مرتضوی



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده نساجی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی نساجی و علوم الیاف آقای جابر فرجی

تحت عنوان:

**بررسی ویژگی های الیاف لیفران استخراج شده با استفاده از پتاسیم هیدروکسید**

در تاریخ توسط کمیته زیر مورد بررسی و توصیب نهایی قرار گرفت.

۱- استاد راهنمای پایان نامه دکتر سید مجید مرتضوی

۲- استاد مشاور پایان نامه مهندس مقداد کمالی مقدم

۳- استاد داور دکتر محمد مرشد

۴- استاد داور دکتر مصطفی یوسفی

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده دکتر صدیقه برهانی

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت... هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات... پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب...  
از دست و زبان که برآید کز عهده ی شکرش به درآید؟

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد.

از میان تمامی نعمتها، خداوند تبارک و تعالی، از خدمتی که والدین، در حق فرزند انجام می دهند و زحمتی که می کشند، یاد کرده و «شکر از والدین» را در کنار شکر از خداوند آورده است. پس ارج می نهم زحماتشان را که همواره در کنارم بودند و یاریم کردند.

در نهایت از زحمات بی دریغ تمامی کسانی که همواره یاری رسانم بودند قدردانی میکنم. از استاد گرانقدرم که با راهنمایی های به جا و به موقع خود، باعث انجام هرچه بهتر کارم شدند. از جناب مهندس کمالی، مهندس الشریف، مهندس صدیقی پور، مهندس صالحی، مهندس طوبایی، مهندس تصدیقی و... کمال تشکر و امتنان را دارم.

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،  
ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع  
این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان  
است .

تقدیم به دستان پر مهر پدرم

و قلب پر محبت مادرم

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
هشت	فهرست مطالب
یازده	فهرست اشکال
سیزده	فهرست جداول
۱	چکیده
	<b>فصل اول: مقدمه</b>
۲	۱-۱- الیاف ماده اولیه نساجی
۵	۱-۱-۱- سلولز
۶	۲-۱-۱- همی سلولز
۷	۳-۱-۱- لیگنین
۹	۴-۱-۱- واکس
۹	۵-۱-۱- پکتین
۱۰	۶-۱-۱- مواد خارجی
۱۱	۲-۱- رتینگ
۱۱	۱-۲-۱- رتینگ طبیعی
۱۲	۲-۲-۱- رتینگ بیولوژیکی
۱۳	۳-۲-۱- رتینگ شیمیایی
۱۳	۳-۱- شانه زنی
۱۴	۴-۱- مروری بر کارهای انجام شده
۱۵	۵-۱- زمینه‌های کاربردی الیاف طبیعی گیاهی
۱۶	۱-۵-۱- تثبیت خاک با الیاف گیاهی
۱۶	۲-۵-۱- استفاده از الیاف در صنعت ساختمان
۱۸	۳-۵-۱- ساخت کامپوزیت‌های پایه پلیمری
۱۹	۴-۵-۱- منسوجات محافظ
۱۹	۶-۱- تیره لویی
۲۱	۱-۶-۱- لویی استرالیس
۲۳	۲-۶-۱- الیاف لیفران
۲۳	۷-۱- هدف انجام کار
	<b>فصل دوم تجربیات</b>



۲۵	۱-۲ مشخصات مواد کاربردی و دستگاه‌های مورد استفاده
۲۵	۱-۱-۲ مشخصات گیاه
۲۵	۲-۱-۲ مواد مصرفی
۲۶	۳-۱-۲ دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده
۲۷	۲-۲ روش انجام آزمایش‌ها
۲۷	۱-۲-۲ عملیات استخراج الیاف
۳۱	۲-۲-۲ بررسی اثر سبزی یا خشک بودن برگ گیاه بر ویژگی‌های کششی الیاف استخراج شده
۳۲	۳-۲-۲ اندازه‌گیری دانسیته خطی الیاف
۳۲	۴-۲-۲ تعیین خصوصیات کششی الیاف
۳۲	۵-۲-۲ اندازه‌گیری جذب رطوبت الیاف
۳۳	۶-۲-۲ تعیین دانسیته لیف
۳۳	۷-۲-۲ مطالعه سطح مقطع الیاف
۳۳	۸-۲-۲ مطالعه SEM
۳۴	۹-۲-۲ تعیین شاخص زردی و رنگ الیاف
۳۴	۱۰-۲-۲ مطالعه FTIR
۳۴	۱۱-۲-۲ تعیین درصد کریستالینیت
۳۵	۱۲-۲-۲ تعیین درصد ترکیبات لیف
۳۷	۱۳-۲-۲ سفیدگری
۳۹	۱۴-۲-۲ رنگریزی
	<b>فصل سوم نتایج و بحث</b>
۴۳	۱-۳ بررسی شرایط استخراج الیاف از برگ گیاه
۴۴	۱-۱-۳ اندازه‌گیری خواص کششی الیاف
۵۷	۲-۱-۳ اندازه‌گیری دانسیته خطی الیاف
۵۸	۳-۱-۳ شرایط بهینه استخراج
۵۹	۴-۱-۳ مقایسه خصوصیات الیاف استخراج شده از برگ سبز و برگ خشک شده گیاه
۶۱	۲-۳ اندازه‌گیری جذب رطوبت الیاف
۶۲	۳-۳ تعیین شاخص زردی
۶۳	۴-۳ تعیین ترکیبات الیاف
۶۴	۵-۳ مطالعه FTIR
۶۹	۶-۳ تعیین دانسیته الیاف

۷۰	۷-۳- تعیین درصد کریستالینیته الیاف
۷۱	۸-۳- بررسی سطح مقطع الیاف
۷۳	۹-۳- مطالعه SEM
۷۳	۱۰-۳- سفیدگری
۷۸	۱۱-۳- رنگرزی
	<b>فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات</b>
۸۲	نتیجه گیری
۸۷	پیشنهادات
۸۸	پیوست
	مراجع

## فهرست شکل ها

- شکل ۱-۱: شکل فضایی سلولز ۵
- شکل ۲-۱: ساختار همی سلولز در الیاف غیر چوبی ۷
- شکل ۳-۱: طرح کلی ساختار لیگنین ۸
- شکل ۴-۱: نمونه ساختار لیف سلولزی ۹
- شکل ۵-۱: تصویر کلی از اتصالات داخلی دیواره اولیه سلول ۱۰
- شکل ۶-۱: نمای یک ماشین شانه زنی ۱۴
- شکل ۷-۱: نمونه خاک تسلیح شده با الیاف طبیعی ۱۷
- شکل ۸-۱: کامپوزیت های الیاف طبیعی به کار رفته در خودرو ۱۹
- شکل ۹-۱: نمایی از گیاه لویی رشد یافته در منطقه پل شهرستان استان اصفهان ۲۱
- شکل ۱۰-۱: نمایی از گیاه لویی رسیده ۲۲
- شکل ۱-۲: نمودار سفیدگری الیاف استخراج شده ۳۸
- شکل ۲-۲: نمودار رنگرزی الیاف استخراج شده ۴۰
- شکل ۱-۳: اثر تغییر غلظت کی لیت ساز بر استحکام الیاف استخراج شده ۴۹
- شکل ۲-۳: اثر دتر جنت بر استحکام الیاف استخراج شده ۵۰
- شکل ۳-۳: اثر غلظت نمک بر استحکام الیاف استخراج شده ۵۰
- شکل ۴-۳: اثر غلظت احیا کننده بر استحکام الیاف ۵۱
- شکل ۵-۳: اثر اسید بر استحکام الیاف استخراج شده ۵۱
- شکل ۶-۳: اثر مواد قلیایی سدیم کربنات و سدیم متاسیلیکات بر استحکام الیاف ۵۲
- شکل ۷-۳: اثر فشار وارد بر برگ بر استحکام الیاف استخراج شده ۵۳
- شکل ۸-۳: استحکام الیاف استخراج شده در غلظت های متفاوت پتاسیم هیدروکسید و مدت زمان ۱۲۰ دقیقه ۵۶
- شکل ۹-۳: استحکام الیاف استخراج شده در غلظت های متفاوت پتاسیم هیدروکسید و مدت زمان دقیقه ۲۴۰ ۵۶
- شکل ۱۰-۳: استحکام الیاف استخراج شده در مدت زمان ۳۶۰ دقیقه ۵۷
- شکل ۱۱-۳: طیف مادون قرمز برگ سبز گیاه ۶
- شکل ۱۲-۳: طیف مادون قرمز برگ خشک گیاه ۶۶
- شکل ۱۳-۳: طیف مادون قرمز نمونه A1 ۶۷
- شکل ۱۴-۳: طیف مادون قرمز نمونه A2 ۶۷
- شکل ۱۵-۳: طیف مادون قرمز نمونه A3 ۶۷
- شکل ۱۶-۳: طیف مادون قرمز نمونه B1 ۶۸
- شکل ۱۷-۳: طیف مادون قرمز نمونه B2 ۶۸
- شکل ۱۸-۳: طیف مادون قرمز نمونه B3 ۶۸
- شکل ۱۹-۳: طیف پراش اشعه ایکس الیاف استخراج شده از برگ سبز گیاه ۷۰

- شکل ۳-۲۰: طیف پراش اشعه ایکس الیاف استخراج شده از برگ خشک گیاه ۷۰
- شکل ۳-۲۱: سطح مقطع عرضی الیاف استخراج شده از برگ گیاه در بزرگنمایی ۱۰۰ ۷۲
- شکل ۳-۲۲: سطح مقطع طولی الیاف استخراج شده از برگ گیاه ۷۲
- شکل ۳-۲۳: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح مقطع طولی الیاف استخراج شده از برگ سبز گیاه ۷۳
- شکل ۳-۲۴: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح مقطع طولی الیاف استخراج شده از برگ خشک گیاه ۷۳
- شکل ۳-۲۵: استحکام الیاف سفیدگری شده در غلظت‌های متفاوت آب اکسیژنه ۷۶
- شکل ۳-۲۶: استحکام الیاف سفیدگری شده در L/R متفاوت ۷۷
- شکل ۳-۲۷: استحکام الیاف سفیدگری شده در غلظت‌های متفاوت سدیم سیلیکات ۷۷
- شکل ۳-۲۸: استحکام الیاف سفیدگری شده در pH متفاوت ۷۷
- شکل ۴-۱: طول موج ماکزیمم رنگزای C.I.Reactive red 29 ۹۱
- شکل ۴-۲: طول موج ماکزیمم رنگزای C.I.Reactive blue 21 ۹۱
- شکل ۴-۳: طول موج ماکزیمم رنگزای C.I.Reactive yellow 3 ۹۱
- شکل ۴-۴: نمودار کالیبراسیون رنگزای C.I.Reactive red 29 ۹۲
- شکل ۴-۵: نمودار کالیبراسیون رنگزای C.I.Reactive blue 21 ۹۲
- شکل ۴-۶: نمودار کالیبراسیون رنگزای C.I.Reactive yellow 3 ۹۲

## فهرست جداول

۵	جدول ۱-۱: درصد ترکیبات سازنده الیاف گیاهی مختلف
۶	جدول ۱-۲: برخی از ویژگیهای مکانیکی الیاف گیاهی
۲۶	جدول ۱-۲: مشخصات رنگزاهای ری اکتیو مورد استفاده
۳۰	جدول ۲-۲: شرایط اولیه استخراج الیاف از برگ سبز گیاه لویی
۳۱	جدول ۲-۳: شرایط بهینه به دست آمده برای استخراج الیاف از برگ سبز گیاه لویی
۳۱	جدول ۲-۴: شرایط اولیه استخراج الیاف از برگ خشک گیاه لویی
۳۲	جدول ۲-۵: شرایط بهینه به دست آمده برای استخراج الیاف از برگ خشک گیاه لویی
۳۴	جدول ۲-۶: فرمول برخی شاخصه‌های طیف FTIR
۳۸	جدول ۲-۷: شرایط سفیدگری الیاف استخراج شده در غلظت‌های متفاوت آب اکسیژنه
۳۸	جدول ۲-۸: شرایط سفیدگری الیاف استخراج شده در L:R های متفاوت
۳۸	جدول ۲-۹: شرایط سفیدگری الیاف استخراج شده در غلظت‌های متفاوت سدیم سیلیکات
۳۹	جدول ۲-۱۰: شرایط سفیدگری الیاف استخراج شده در pH های متفاوت
۴۰	جدول ۲-۱۱: رنگزایی الیاف سفیدگری شده در غلظت‌های متفاوت نمک طعام
۴۰	جدول ۲-۱۲: رنگزایی الیاف سفیدگری شده در غلظت‌های متفاوت سولفات سدیم
۴۰	جدول ۲-۱۳: رنگزایی الیاف سفیدگری شده در L:R های متفاوت
۴۵	جدول ۳-۱: استحکام الیاف استخراج شده در غلظت‌های متفاوت EDTA
۴۵	جدول ۳-۲: استحکام الیاف استخراج شده در غلظت‌های متفاوت TPP
۴۶	جدول ۳-۳: استحکام الیاف استخراج شده در غلظت‌های متفاوت دترجنت آنیونی
۴۶	جدول ۳-۴: استحکام الیاف استخراج شده در غلظت‌های متفاوت نمک طعام
۴۶	جدول ۳-۵: استحکام الیاف استخراج شده در غلظت‌های متفاوت سدیم سولفات
۴۷	جدول ۳-۶: استحکام الیاف استخراج شده در غلظت‌های متفاوت سدیم سولفیت
۴۷	جدول ۳-۷: استحکام الیاف استخراج شده در غلظت‌های متفاوت سدیم بی سولفیت
۴۷	جدول ۳-۸: استحکام الیاف استخراج شده با استفاده از اسید کلریدریک و پتاسیم هیدروکسید
۴۸	جدول ۳-۹: استحکام الیاف استخراج شده با استفاده از اسید سولفوریک و پتاسیم هیدروکسید
۴۸	جدول ۳-۱۰: استحکام الیاف استخراج شده در غلظت‌های متفاوت سدیم متا سیلیکات
۴۸	جدول ۳-۱۱: استحکام الیاف استخراج شده در غلظت‌های متفاوت سدیم کربنات
۴۹	جدول ۳-۱۲: استحکام الیاف استخراج شده در فشارهای متفاوت وارد بر برگ گیاه
۵۳	جدول ۳-۱۳: ویژگی‌های کششی الیاف استخراج شده در دمای ۸۰ درجه
۵۴	جدول ۳-۱۴: ویژگی‌های کششی الیاف استخراج شده در دمای ۱۰۰ درجه
۵۵	جدول ۳-۱۵: ویژگی‌های کششی الیاف استخراج شده در دمای ۱۲۰ درجه
۵۷	جدول ۳-۱۶: دانسته خطی الیاف استخراج شده در مدت زمان ۲ ساعت
۵۷	جدول ۳-۱۷: دانسته خطی الیاف استخراج شده در مدت زمان ۴ ساعت
۵۸	جدول ۳-۱۸: دانسته خطی الیاف استخراج شده در مدت زمان ۶ ساعت

- جدول ۳-۱۹: شرایط بهینه به دست آمده برای استخراج الیاف از برگ سبز گیاه لویی ۵۸
- جدول ۳-۲۰: ویژگیهای کششی الیاف استخراج شده در شرایط بهینه از برگ سبز گیاه ۵۹
- جدول ۳-۲۱: شرایط اولیه استخراج الیاف از برگ خشک گیاه لویی ۵۹
- جدول ۳-۲۲: شرایط اولیه استخراج الیاف از برگ خشک گیاه لویی در محلولهای مختلف شیمیایی ۶۰
- جدول ۳-۲۳: شرایط بهینه به دست آمده برای استخراج الیاف از برگ خشک گیاه لویی ۶۰
- جدول ۳-۲۴: ویژگیهای کششی الیاف استخراج شده در شرایط بهینه از برگ خشک گیاه ۶۰
- جدول ۳-۲۵: ویژگیهای مکانیکی برخی الیاف گیاهی ۶۱
- جدول ۳-۲۶: جذب رطوبت الیاف استخراج شده در شرایط متفاوت عملیات ۶۲
- جدول ۳-۲۷: جذب رطوبت برخی از الیاف گیاهی ۶۲
- جدول ۳-۲۸: پارامترهای اسپکتروفتومتر انعکاسی الیاف استخراج شده از محلولهای مختلف شیمیایی ۶۳
- جدول ۳-۲۹: شاخصه‌های طیف مادون قرمز الیاف استخراج شده از برگ گیاه از محلولهای مختلف شیمیایی ۶۴
- جدول ۳-۳۰: درصد ترکیبات شیمیایی الیاف استخراج شده از برگ گیاه از محلولهای مختلف شیمیایی ۶۹
- جدول ۳-۳۱: دانسیته الیاف لیفران در مقایسه با الیاف گیاهی دیگر ۶۹
- جدول ۳-۳۲: زاویه پراش پیکهای مشخص شده الیاف استخراج شده از برگ گیاه ۷۱
- جدول ۳-۳۳: درصد کریستالینیت و سائز بلور الیاف استخراج شده ۷۱
- جدول ۳-۳۴: درصد کریستالینیتی الیاف لیفران را در مقایسه با الیاف گیاهی دیگر ۷۱
- جدول ۳-۳۵: پارامترهای اسپکتروفتومتر انعکاسی الیاف سفیدگری شده ۷۴
- جدول ۳-۳۶: ویژگیهای کششی الیاف سفیدگری شده ۷۵
- جدول ۳-۳۷: مشخصات رنگینه‌های راکتیو به کار رفته در رنگرزی، فرمول کالیبراسیون، طول موج ماکزیمم ۷۸
- جدول ۳-۳۸: میزان رنگ منتقل شده روی الیاف و درصد رمق کشی الیاف استخراج شده از برگ گیاه برای رنگزای C.I.Reactive red 29 ۷۹
- جدول ۳-۳۹: میزان رنگ منتقل شده روی الیاف و درصد رمق کشی الیاف استخراج شده از برگ گیاه برای رنگزای C.I.Reactive blue 21 ۸۰
- جدول ۳-۴۰: میزان رنگ منتقل شده روی الیاف و درصد رمق کشی الیاف استخراج شده از برگ گیاه برای رنگزای C.I.Reactive yellow 3 ۸۱
- جدول ۳-۴۱: ثبات شست و شویی و نوری و قدرت رنگی الیاف لیفران در مقایسه با پارچه پنبه‌ای ۸۱

## چکیده:

امروزه به دلیل بهبود استانداردهای زندگی انسان و نیاز به حفظ محیط زیست، تقاضا برای الیاف طبیعی و مطلوب روز به روز در سراسر جهان در حال افزایش است و استفاده از امکانات موجود در طبیعت توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. از جمله‌ی این موارد استفاده از الیاف با منشاء گیاهی مانند پنبه، کتان، کنف، رامی و سیسال است. الیاف گیاهی شامل سلولز، همی سلولز، لیگنین، پکتین و دیگر ناخالصی‌هاست. میزان این ناخالصی‌ها بر ویژگی‌های الیاف تاثیر گذار است. هنگامی که ناخالصی‌هایی مانند همی سلولز، پکتین و لیگنین حذف شوند، الیاف به شکل اولیه‌ی خود از برگ گیاه جدا می‌شوند. استخراج الیاف از گیاه و حذف ناخالصی‌ها را رتینگ الیاف گویند.

یکی از الیاف جدید استخراج شده از برگ گیاهان، الیاف لیفیران می‌باشد که از برگ گیاه *typha australis* به دست می‌آید. این گیاه که از خانواده *typhaceae* بوده، می‌تواند در مکان‌های مرطوب مانند کناره‌ی رودخانه‌ها، مرداب‌ها و باتلاق‌ها رشد کند. در این تحقیق، در مرحله اول استخراج الیاف به روش رتینگ شیمیایی با استفاده از پتاسیم هیدروکسید (*KOH*) و مواد شیمیایی دیگر نظیر سدیم تری‌پلی فسفات (*STPP*)، اتیلن دی‌آمین تترا استیک اسید (*EDTA*)، دترجنت، سدیم سولفیت، سدیم بی‌سولفیت، سدیم کلرید، سدیم سولفات، کلریدریک اسید، سولفوریک اسید انجام شد. در مرحله دوم استخراج با استفاده از غلظت‌های مختلف پتاسیم هیدروکسید در دماهای ۸۰ و ۱۰۰ درجه سانتیگراد، در مدت زمان ۲، ۴ و ۶ ساعت انجام شد. پس از استخراج لیف از برگ گیاه، ویژگی‌های لیف نظیر استحکام، دانسیته‌ی خطی، جذب رطوبت، سطح مقطع، طیف *FTIR*، تبلور، شاخص زردی، درصد ترکیبات، سفیدگری و رنگریزی الیاف مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که الیاف به دست آمده استحکامی در حدود  $4/6 - 4/2 \text{ gr/den}$  و ظرافتی در حدود  $18 - 25 \text{ den}$  دارند که از استحکام الیافی مانند پنبه، کنف و جوت بیشتر است. جذب رطوبت الیاف استخراج شده بین  $9/5$  تا  $10/5$  درصد می‌باشد که از جذب رطوبت الیاف پنبه کمی بیشتر است. طیف مادون قرمز الیاف استخراج شده، نشان دهنده لیگنوسولوزی بودن این الیاف است. با تعیین درصد ترکیبات سازنده الیاف مشخص شد که این الیاف دارای حدود  $8/24$  لیگنین،  $20 - 24$ ٪ همی سلولز و حدود  $65 - 55$ ٪ سلولز است. الیاف استخراج شده دانسیته‌ای در حدود  $1/15 \text{ gr/cm}^3$  دارند که نسبت به الیافی مانند پنبه، جوت و کتان کمتر است. رنگ الیاف استخراج شده به دلیل استخراج توسط عملیات قلبایی در دمای بالا و وجود میزان بالای لیگنین، دارای شیدزرد روشن می‌باشد که با انجام عملیات سفیدگری با آب اکسیژنه، الیاف سفیدی مطلوب را کسب می‌کنند. شاخص سفیدی الیاف بعد از عملیات سفیدگری در حدود  $23$  می‌باشد که در صورت استفاده از سفیدکننده نوری، شاخص سفیدی تا  $77$  افزایش می‌یابد. رنگ پذیری الیاف بسیار مناسب است. درصد رمق کشی رنگزا از حمام در حدود  $85$  درصد می‌باشد. با توجه به خصوصیات بسیار عالی الیاف استخراج شده و ویژگی‌های مناسب گیاه لویی از قبیل هرز بودن گیاه، فراوانی در اکثر مناطق کشور، رشد در مردابها، باتلاقها و عدم نیاز به نگهداری و مراقبت خاص، می‌توان الیاف لیفیران را منبع بسیار مناسب برای تولید الیاف سلولزی مورد استفاده قرار داد.

کلمات کلیدی: الیاف لیفیران، گیاه *typha australis*، پتاسیم هیدروکسید

## فصل اول

### مقدمه

#### ۱-۱- الیاف ماده اولیه نساجی

الیاف ماده اولیه صنعت نساجی هستند. ویژگی‌های اصلی یک لیف عبارتند از نسبت فوق‌العاده زیاد طول به قطر، استحکام، لطافت، الاستیسیته، جذب رنگ و قابلیت ریسندگی (که باعث سهولت تاب دادن الیاف و در نتیجه باعث افزایش قدرت نخ می‌شود). از مشخصه‌های مهم یک لیف، طول (متوسط طول، توزیع طولی)، سطح مقطع (مساحت کل، یکنواختی و شکل)، تجعد (تعداد و دامنه تجعد) فنریت و ویژگی‌های سطحی می‌باشد [۱]. از طرفی یک لیف باید دارای ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی مطلوبی باشد. از جمله ویژگی‌های فیزیکی می‌توان به رنگ، جلا، وزن مخصوص، حرارت ویژه، هدایت الکتریکی و گرمایی، نقطی نرم شدن، دمای تبدیل شیشه‌ای و از خواص مکانیکی به استحکام، ازدیاد طول، مدول اولیه، الاستیسیته و بازگشت‌پذیری اشاره کرد. از طرفی ویژگی‌هایی نظیر رطوبت‌بازیافتی، تورم، عکس‌العمل در برابر حلال‌ها، تغییر شیمیایی در اثر حرارت، مقاومت در برابر عوامل جوی (نظیر اکسیژن، نور و حرارت و میکروارگانیزم‌ها) مقاومت شیمیایی به اسید، قلیا و عوامل اکسیدکننده و نیز رنگ‌پذیری دارای اهمیت می‌باشد [۱].

با توجه به کاربردهای متنوع کالاهای نساجی، از پوشاک تا مصارف صنعتی، لزوم استفاده از الیاف با خصوصیات مختلف و روش‌های متفاوت وجود دارد. روش‌های مختلفی برای طبقه‌بندی الیاف بر اساس خصوصیات الیاف، روش-



های تولید و استفاده نهایی از آنها وجود دارد. هر چند که، استحکام و ظرافت دو پارامتر مهم از خصوصیات الیاف می باشند که پتانسیل کاربردی الیاف را تعیین می کنند [۲].

بر اساس منشاء تولید، الیاف نساجی به دو گروه اصلی الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی تقسیم می شوند، که هر یک از این دو گروه، خود شامل گروه‌های فرعی دیگری می باشند. الیاف طبیعی مانند پشم و پنبه، الیافی هستند که به طور طبیعی تولید می شوند. الیاف مصنوعی، به الیافی اطلاق می شود که به خودی خود وجود ندارند و با استفاده از مواد خام اولیه و یا سایر مواد شیمیایی و با به کار بردن روش‌های صنعتی تهیه می گردند. الیاف طبیعی، بر اساس منشاء به سه گروه فرعی تقسیم می شوند: الیاف معدنی، الیاف گیاهی و الیاف حیوانی.

**الیاف معدنی:** مصرف این نوع الیاف در صنعت نساجی محدود است و آسبست که در اصطلاح عامیانه، پنبه کوهی یا پنبه نسوز نامیده می شود، نمونه‌ای از این الیاف می باشد.

**الیاف حیوانی:** این الیاف، پایه پروتئینی دارند که ترکیب پیچیده‌ای است و قسمت عمده ساختمان بدن جانداران را تشکیل می دهد. این الیاف به گروه‌های فرعی زیر تقسیم می شوند [۱].

- پشم
- ابریشم
- مو، مانند موی بز، خرگوش، شتر، اسب

**الیاف گیاهی:** الیاف گیاهی از چوب و برخی مواد کشاورزی، که موادی قابل تجدید هستند تولید می شوند و دارای پتانسیل ایجاد محصولات جدید و جایگزینی مواد سوختنی هیدروکربنی مضر برای محیط زیست می باشند [۳]. الیاف گیاهی خود به گروه‌های فرعی زیر تقسیم می شوند:

- الیاف دانه‌ای که مهم‌ترین نوع آن پنبه می باشد
- الیاف ساقه‌ای: این الیاف به شکل دسته‌های الیاف از بخش داخلی پوسته ساقه گیاهان دولپه‌ای به دست می آیند. رایج ترین نوع این الیاف عبارتند از کتان، جوت، شاهدانه و کنف
- الیاف برگ‌گی: این الیاف از برگ گیاهان تک لپه‌ای مانند سیسال، مانیلا و آباکا به دست می آیند.
- الیاف میوه‌ای: این الیاف از بخش‌های مختلف میوه گیاهان به دست می آید مانند نارگیل [۱، ۴].

استفاده از الیاف گیاهی سابقه‌ای چند هزار ساله دارد. تاریخچه‌ی استفاده از الیاف طبیعی به زمانی می رسد که بشر برای ساختن پناهگاه و وسایل زندگی روزمره خود به تکاپو افتاد [۵]. حفاریها نشان می دهند که کتان یکی از الیافیست که ۳۰۰۰ سال قبل در روم باستان برای تولید لباس مورد استفاده قرار گرفته است [۴]. علاوه بر این چند هزار سال قبل از میلاد مسیح از الیاف رامی برای مومیایی کردن مردگان در مصر باستان استفاده می شده است. همچنین بشر

از الیاف خرما در ساختن سر پناه وقایق، از پشم و مو به همراه گل در ساخت تنور و از الیاف بامبو<sup>۱</sup> در ساخت قایق استفاده می‌کرد [۵].

امروزه به دلیل بهبود استانداردهای زندگی بشر و نیاز به حفظ محیط زیست، استفاده از الیاف طبیعی روز به روز در حال افزایش است [۶]. الیاف طبیعی در مقایسه با الیاف سنتزی مزایای زیادی دارند که از جمله می‌توان به قیمت پایین، استحکام بالا، قابلیت تجدید، زیست تخریب پذیر بودن، دانسیته پایین، هزینه تولید پایین و ویژگی‌های مناسب دیگر اشاره کرد [۷]. از دلایل اهمیت این الیاف می‌توان به نامگذاری سال ۲۰۰۹ به عنوان سال الیاف طبیعی توسط مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد [۳].

الیاف گیاهی را می‌توان از بخش‌های مختلف گیاه پایه به دست آورد. مثلاً الیاف پنبه و از بخش پنبه دانه گیاه (بخش دانه دار) و الیاف کتان و کنف از ساقه و پوست درخت بدست می‌آیند. همچنین سیسال و پینا<sup>۲</sup> جزء الیاف بدست آمده از بخش برگ گیاه هستند. این الیاف دارای وظایف متنوعی در گیاه مادر هستند. در اغلب موارد این الیاف وظیفه‌ی تقویت کردن ساقه و برگ‌های گیاه را بر عهده دارند. در هنگام طوفان و بادهای شدید، این الیاف از گیاه مواظبت می‌کنند [۳،۴].

الیاف گیاهی دارای ۳ گروه اصلی از ترکیبات شیمیایی هستند. سلولز، همی سلولز و لیگنین. بعضی مواد دیگر مانند چربی‌ها، پکتین‌ها و واکس‌ها نیز در الیاف موجود می‌باشد [۸]. وجه مشخص همه گیاهان، ساختار فیبریلی آنها است که در این ساختار، میکروفیبریل‌های سلولز در شبکه‌ای از همی سلولز<sup>۳</sup> و لیگنین<sup>۴</sup> احاطه شده‌اند و سایر مواد آلی و معدنی، این ساختمان را تکمیل می‌کنند. به دلیل وجود چنین ساختاری، به این مواد، لیگنوسلولز گفته می‌شود [۹]. جدول ۱-۱ درصد ترکیبات الیاف مختلف گیاهی را نشان می‌دهد [۴].

الیاف سلولزی طبیعی، به جز پنبه و کاپوک، الیاف چند سلولی هستند که به شکل دسته‌ای از الیاف، درون گیاه وجود دارند. این سل‌های اولیه کوتاه‌تر از آنند که در فرایند ریسندگی به کار برده شوند. به طور کلی مواد غیر سلولزی مانند لیگنین و همی سلولز، سل‌های اولیه را به شکل دسته‌ای از الیاف به یکدیگر می‌چسباند [۸].

#### ۱-۱-۱- سلولز

سلولز که جزء اساسی مواد گیاهی است، تقریباً یک سوم مواد تشکیل دهنده‌ی سلول‌های دیواره‌ی گیاهان را شامل می‌شود. در طبیعت، سلولز هرگز به صورت خالص یافت نمی‌شود، به طوریکه در چوب حدود ۴۰-۵۰ درصد، در

<sup>1</sup> Bamboo

<sup>2</sup> Pina

<sup>3</sup> Hemicelluloses


<sup>4</sup> Lignin

کتان ۸۰-۶۰ و پنبه بیش از ۹۰ درصد وزن لیف را تشکیل می‌دهد [۱۰]. به طور کلی ویژگیهای مکانیکی الیاف به نوع سلولز موجود در آن بستگی دارد [۴].

جدول ۱-۱: درصد ترکیبات سازنده الیاف گیاهی مختلف [۴]

الیاف	سلولز	همی سلولز	پکتین	لیگنین	چربی/واکس
پنبه	۹۲-۹۵	۵/۷	۱/۲	۰	۰/۶
کتان	۶۲-۷۱	۱۶-۱۶	۱/۸-۲/۰	۰/۲-۲/۵	۱/۵
شاهدانه	۶۷-۷۵	۱۸-۱۸	۰/۸	۲/۹-۳/۳	۰/۷
رامی	۶۸-۷۶	۱۳-۱۴	۱/۹-۲/۱	۰/۶-۰/۷	۰/۳
جوت	۵۹-۷۱	۱۲-۱۳	۰/۲-۴/۴	۱۱/۹-۱۲/۸	۰/۲
سیسال	۶۶-۷۳	۱۲-۱۳	۰/۸	۹/۹	۰/۳
آباکا	۶۳-۶۸	۱۹-۲۰	۰/۵	۵/۱-۵/۵	۰/۲
نارگیل	۳۶-۴۳	۰/۲	۳-۴	۴۱-۴۵	-

جدول ۱-۲ برخی از ویژگیهای الیاف گیاهی را نشان می‌دهد. سلولز ترکیبی آلی از پلیمرهای بلند است که از تکرار واحدهای سلوبیوز تشکیل شده است. این واحدها با اتصالات گلوکزی<sup>۱</sup> به هم مرتبط می‌گردند. هر واحد سلوبیوز از دو واحد (حلقه) گلوکزی پیرانوز تشکیل شده است که ساختمان آنها با شکل زیر پیشنهاد شده است:



شکل ۱-۱: شکل فضایی سلولز [۱۰]

قسمتی از فرمول که داخل پرانتز قرار دارد، یک واحد سلوبیوز است و از نظر شیمیایی به آن انیدروسلوبیوز می‌گویند و از دو جزء انیدروگلوکز تشکیل شده است. همانگونه که علامت خط چین نشان می‌دهد، سلوبیوز، گلوکزی است که فاقد یک مولکول آب می‌باشد. گلوکز قند ساده است که فرمول مولکولی آن عبارت است از  $C_6H_{12}O_6$ ، در حالیکه انیدروگلوکز با فرمول  $C_6H_{10}O_5$  یک مولکول آب کمتر دارد [۱]. مولکولهای سلولز کاملاً خطی هستند و

<sup>۱</sup> Glycosidic bond

تمایل شدیدی به تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی دارند. در نتیجه دسته‌هایی از مولکولهای سلولز با یکدیگر مجتمع می‌شوند و ریزلیفچه‌ها را تشکیل می‌دهند. در ریز لیفچه‌ها نواحی بسیار منظم (بلورین) و نواحی نسبتاً نامنظم (آمورف) به طور متناوب در مجاورت یکدیگر قرار دارند. از تجمع ریزلیفچه‌ها، لیفچه، و از تجمع لیفچه‌ها، لیف سلولزی تشکیل می‌شود. در اثر همین ساختار لیفی و پیوندهای هیدروژنی محکم، سلولز از استقامت کششی بالایی برخوردار است و در اغلب حلالها نامحلول می‌باشد [۱]. کریستالینته بالای پلی ساکاریدها، مانع از هیدرولیز آنزیمی آنها می‌گردد [۱۱].

جدول ۱-۲: برخی از ویژگیهای مکانیکی الیاف گیاهی [۴]

الیاف	استحکام ( $\frac{gr}{den}$ )	ازدیاد طول تا پارگی (خشک)	ازدیاد طول تا پارگی (تر)	دانسیته ( $\frac{gr}{cm^3}$ )
پنبه	۱/۷-۶	۳-۱۰	۶-۱۳	۱/۵۲-۱/۵۶
رامی	۴/۵-۸/۸	۱/۵-۵	۳-۷	۱/۵۱-۱/۵۵
کتان	۲/۶-۸/۰	۱/۵-۵	۳-۷	۱/۴۸-۱/۵۰
شاهدانه	۳/۰-۷/۰	۱/۵-۵	-	۱/۴۸-۱/۴۹
جوت	۲/۰-۶/۳	۱-۲	۲-۳	۱/۴۴-۱/۴۹

### ۱-۲-۱- همی سلولز

همی سلولز از جمله پلی ساکاریدهای ناهمگن است و مسیر بیوستتز آنها با مسیر بیوستتز سلولز متفاوت است. برخلاف سلولز که هموپلی ساکارید است، همی سلولز ساختاری نایکنواخت، شاخه‌دار، هتروپلی ساکارید، با زنجیرهای کوتاه و درجه پلیمریزاسیون حدود ۲۰۰ می‌باشد و جزء غیرسلولزی پلی ساکاریدها به شمار می‌آید. همی سلولز نیز همچون سلولز به عنوان ماده ساختمانی در دیواره سلول عمل می‌کند. نقش این ماده تا به حال به خوبی مشخص نشده است، اما این مواد بخشی از موادی هستند که حفره‌های بین میکروفیبریل‌ها را پر می‌کنند و می‌توانند پیوند بین لیگنین و سلولز را فراهم سازند [۲]. شکل ۱-۲ ساختار همی سلولز را نشان می‌دهد.

پلیمر *Glucurono Xylan(o-Actyl-4-o-Methyl-Glucurono-B-Dxylan)* ماده‌ی غالب همی سلولز می‌باشد که بخاطر پیوندهای  $\beta$ -۱-۴ شاخه‌های زایلوپیرانوز از استقامت بالایی برخوردار است. در اثر اسید، همی سلولزها به سادگی به اجزای مونومری خود از قبیل: *D*-گلوکز، *D*-مانوز، *D*-زایلوز، *L*-آرابینوز، و مقادیر اندکی *L*-رامنوز، و نیز *D*-گلوکورونیک اسید، ۴-متیل *D*-گلوکورونیک اسید، و *D*-گالاکترونیک اسید، هیدرولیز می‌شود [۱۲]. گروه-