





دانشگاه گیلان

دانشکده مهندسی

گروه عمران

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش سازه

عنوان:

مطالعه آزمایشگاهی اثر گرادیان حرارتی بر
ریسک ترک خوردگی بتن‌های حجیم توانمند

استاد راهنما:

دکتر محمود نیلی

پژوهشگر:

امیرمسعود صالحی

۱۳۸۸/۵/۱۲

مجموعه اطلاعات بزرگ میانه

بهار ۱۳۸۷

۱۱۶۲۳۲



دانشگاه بوعلی سینا
دانشکده مهندسی

بیتالی

تاریخ
شماره
پوست

گواهی تصویب پایان نامه

موضوع پایان نامه: *مطالعه آزمونهای مناسبتی برای برآورد جریان حرارتی در یک سازه فولادی تحت بار محم*

بدینوسیله گواهی می شود جلسه دفاعیه پایان نامه خانم / آقای: *امیر... محمود جلالی*
 رشته: *مهندسی عمران* ورودی: *۸۷* ... نیمسال انتخابی: *۸۷.۲*
 در روز: *شنبه* مورخ: *۱۳۷۰/۰۷/۰۹* ساعت: *۱۰* ... تحت سرپرستی:
 ۱- استاد راهنما: جناب آقای / سرکار خانم: *دکتر محمود سلیمی*
 ۲- استاد مشاور: جناب آقای / سرکار خانم: *.....*

در محل *راستین* برگزار گردید که پس از بررسی از طرف نامبردگان پایان نامه فوق با
 نمره *۱۹.۹۱* و درجه *بجالی* در تاریخ *۱۳۷۰/۰۷/۰۹* تصویب رسید.

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد راهنما: *دکتر سلیمی*
 نام و نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور:
 نام و نام خانوادگی و امضاء اساتید مدعو: ۱- *دکتر طاهری*
 ۲- *دکتر آدین*
 ۳- *.....*
 نام و نام خانوادگی و امضاء ناظر تحصیلات تکمیلی: *دکتر بهمنی*
 نام و نام خانوادگی مدیر گروه یا نماینده و امضاء: *دکتر بهمنی*

مدیر گروه مهندسی: *.....*
 نام و نام خانوادگی و امضاء: *دکتر رضایی*

همه امتیازهای این پایان نامه به دانشگاه بوعلی سینا همدان تعلق دارد.
در صورت استفاده از تمام یا بخشی از مطالب پایان نامه در مجلات،
کنفرانس‌ها و یا سخنرانی‌ها، باید نام دانشگاه بوعلی سینا (یا استاد یا
استادان راهنمای پایان نامه) و نام دانشجو با ذکر مأخذ و ضمن کسب
مجوز کتبی از دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ثبت شود. در غیر این
صورت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

تقدیم

پدر و مادر مهربان

و جان عزیزم

تقدیر و تشکر

- خداوند متعال را شاکرم که مرا کمک کرد تا دوره کارشناسی ارشد را با موفقیت پشت سر بگذارم.
- از پدر، مادر و برادر عزیزم که در همه مراحل زندگی یار و یاور من بوده‌اند، کمال تشکر را دارم و امیدوارم با پیشرفت در زمینه‌های مختلف گوشه‌ای از زحمات بی‌پایان آنها را جبران کنم.
- از استاد مهربانم، جناب آقای دکتر محمود نیلی که در دوره کارشناسی ارشد و بویژه در انجام پایان نامه شرایط مناسبی برای من مهیا نمودند، سپاسگزارم.
- از اساتید محترم، آقایان دکتر فریدون رضایی و محسن تدین کمال تشکر را دارم.
- با تشکر از دوستان خوبم آقایان مهدی سلیمانی راد، احمد معظمی گودرزی، مجتبی جعفرزاده، پیمان خادمی، ایمان چوبچیان و سعید هادی پور.

نام خانوادگی پژوهشگر: صالحی

نام: امیرمسعود

عنوان پایان نامه: مطالعه آزمایشگاهی اثر گرادیان حرارتی بر ریسک ترک خوردگی بتن‌های حجیم توانمند

تعداد صفحه: ۲۰۷

استاد راهنما: دکتر محمود نیلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی عمران

گرایش: سازه

دانشگاه: بوعلی سینا

دانشکده: مهندسی

کلید واژه‌ها: بتن حجیم با مقاومت زیاد، ترک خوردگی حرارتی در سنین اولیه، کاهش مقاومت دراز مدت، مواد پوزولانی

چکیده:

ساخت سازه‌های بتن مسلح حجیم با مقاومت اولیه و نهایی زیاد رو به گسترش است. این نوع سازه‌ها معمولاً دارای سیمان مصرفی زیادی هستند، لذا افزایش دما ناشی از هیدراسیون باعث بروز تنش‌های حرارتی قابل توجهی می‌شود. طراحان این گونه سازه‌ها بدلیل پیچیدگی شرایط دمای نگهداری، اطلاعات کافی از روند کسب مقاومت هسته و سطوح این سازه‌ها ندارند، لذا قادر به پیش‌بینی رفتار واقعی سازه‌ها از حیث سرویس‌دهی و بروز ترک‌ها و حتی باربری آن نمی‌باشند. در این پایان‌نامه سعی گردیده است سازه‌های بتنی حجیم مقاومت زیاد با و یا بدون پوزولان از دو جنبه مورد ارزیابی قرار گیرد. در مرحله اول تاریخچه دمایی بتن‌های مختلف تعیین گردید و براساس آن و مقاومت فشاری استاندارد، مشخصه‌های دمایی و ریسک ترک خوردگی با استفاده از نرم‌افزار مبتنی بر المان محدود محاسبه گردید. از سوی دیگر رژیم حرارتی بعنوان یک مدل نگهداری به نمونه‌های بتنی در داخل محفظه‌ای اعمال گردیده است. نمونه‌ها پس از ۲۴، ۴۸ و ۱۲۰ ساعت از داخل محفظه خارج گردیده‌اند تا بدین طریق مقاومت بتن در سطوح و هسته سازه، شبیه‌سازی گردند.

نتایج حاصل، حاکی از آن است که پوزولان طبیعی و خاکستر بادی باعث کاهش دمای هسته می‌گردد و جایگزینی سیلیکافیوم تأثیر جدی بر این پارامتر ندارد. بطور کلی ریسک ترک خوردگی با جایگزینی خاکستر بادی، پوزولان طبیعی و سیلیکافیوم، بجای سیمان کاهش می‌یابد. مقاومت فشاری سطح بتن در همه نمونه‌ها به استثناء نمونه‌های حاوی سیلیکافیوم، نسبت به شرایط استاندارد کاهش نشان می‌دهد. این مسأله پتانسیل ترک خوردگی را در سطح افزایش می‌دهد. درصد جذب آب بتن در هسته به علت شرایط دمایی ویژه، بیشتر از حالت استاندارد می‌باشد. جایگزینی مواد پوزولانی به‌طور کلی باعث بهبود ساختار داخلی نمونه‌ها گردیده است.

۱	مقدمه
فصل اول: کلیات و خصوصیات بتن حجیم با مقاومت زیاد	
۶	۱-۱- مقدمه
۷	۲-۱- انواع بتن از نقطه نظر مقاومت و کاربرد
۸	۱-۲-۱- دلایل ایجاد تمایز میان بتن معمولی و بتن با مقاومت زیاد
۸	۲-۲-۱- بتن با مقاومت زیاد یا بتن توانمند
۱۰	۳-۱- مصالح مصرفی در بتن حجیم با مقاومت زیاد
۱۰	۱-۳-۱- سیمان
۱۰	۲-۳-۱- سنگدانه‌ها
۱۴	۳-۳-۱- آب
۱۴	۴-۳-۱- افزودنی‌های شیمیایی و حبابزها
۱۶	۵-۳-۱- کاربرد پوزولان‌ها در بتن حجیم با مقاومت زیاد
۱۹	۴-۱- نسبت‌های اختلاط
۱۹	۱-۴-۱- نسبت آب به سیمان (آب به مواد سیمانی)
۲۰	۲-۴-۱- مصالح سیمانی مصرفی (عیار سیمان)
۲۲	۳-۴-۱- نسبت سنگدانه‌های درشت به ریز
۲۲	۵-۱- خواص بتن
۲۲	۱-۵-۱- تغییر حجم
۲۴	۲-۵-۱- خزش
۲۴	۶-۱- درجه گیرداری (قید)
۲۸	۷-۱- انواع تغییر شکل‌های بتن و میزان اهمیت آنها
فصل دوم: ترک خوردگی حرارتی مقاطع حجیم و کاهش مقاومت بتن در دراز مدت	
۳۰	۱-۲- مقدمه
۳۱	۲-۲- هیدراسیون سیمان
۳۱	۱-۲-۲- واکنش‌های هیدراسیون سیمان
۳۲	۳-۲- حرارت هیدراسیون
۳۴	۴-۲- عوامل اثرگذار بر حرارت هیدراسیون
۳۴	۱-۴-۲- نوع سیمان
۳۷	۲-۴-۲- نسبت آب به سیمان
۳۷	۳-۴-۲- دمای بتن‌ریزی (دمای اولیه) و دمای عمل‌آوری (دمای محیط)
۳۸	۴-۴-۲- مواد سیمانی جایگزین
۴۱	۵-۴-۲- افزودنی شیمیایی

۴۲ ۵-۲- حرارت هیدراسیون کل
۴۳ ۶-۲- روش‌های معمول تعیین حرارت هیدراسیون
۴۳ ۱-۶-۲- کالریمتر آدیباتیک
۴۴ ۲-۶-۲- کالریمتر نیمه آدیباتیک
۴۴ ۳-۶-۲- مقایسه روش‌های کالریمتر آدیباتیک و نیمه آدیباتیک
۴۵ ۴-۶-۲- کالریمتر هم‌دما
۴۵ ۵-۶-۲- کالریمتر محلول
۴۶ ۷-۲- مدلسازی مقاطع بتنی تحت تنش‌های حرارتی
۴۷ ۱-۷-۲- خواص بتن
۵۲ ۲-۷-۲- شرایط مرزی و تأثیر محیط
۵۵ ۳-۷-۲- آنالیز حرارتی
۵۶ ۴-۷-۲- تعیین پتانسیل ترک‌خوردگی
۵۹ ۸-۲- روش‌های کنترل ترک خوردگی
۶۰ ۹-۲- کاهش مقاومت دراز مدت بتن
۶۰ ۱-۹-۲- عوامل کاهش مقاومت دراز مدت بتن تحت عمل‌آوری با دمای بالا
۶۵ ۲-۹-۲- چند فاکتور مهم در عمل‌آوری بتن در دمای بالا
۷۱ ۱۰-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده

فصل سوم: مصالح مصرفی و طراحی آزمایش‌ها

۸۱ ۱-۳- مقدمه
۸۴ ۲-۳- مشخصات مصالح مصرفی
۸۴ ۱-۲-۳- سنگدانه‌ها
۸۷ ۲-۲-۳- مواد سیمانی
۹۰ ۳-۲-۳- فوق روان کننده
۹۰ ۳-۳- طراحی طرح اختلاط مواد و مصالح
۹۰ ۱-۳-۳- نسبت آب به سیمان
۹۰ ۲-۳-۳- میزان سیمان مصرفی
۹۱ ۳-۳-۳- نسبت سنگدانه‌ها
۹۲ ۴-۳-۳- نسبت‌های اختلاط و مقادیر هر پیمانه
۹۳ ۵-۳-۳- نحوه اختلاط مواد و مصالح بکار رفته
۹۵ ۴-۳- نمونه‌گیری از بتن تازه و طراحی آزمایشات
۹۵ ۱-۴-۳- نمونه‌گیری حرارتی، اندازه‌گیری میزان حرارت تولید شده ناشی از هیدراسیون و تعیین تنش‌های حرارتی
۹۵ ۱-۱-۴-۳- محفظه نیمه آدیباتیک، دستگاه ثابت و نرم‌افزار مربوطه
۹۸ ۲-۱-۴-۳- نرم افزار Heat-4C

۱۰۲ 4C-Temp&Stress نرم افزار ۳-۱-۴-۳
	۲-۴-۳- نمونه گیری مقاومتی به منظور مطالعه تأثیر عمل آوری تحت رژیم حرارتی هیدراسیون (Temperature Matched Curing) بر خواص بتن سخت شده در مقایسه با نمونه های عمل آوری شده در
۱۰۹ شرایط استاندارد
۱۱۱ ۱-۲-۴-۳- آماده سازی قالب ها، نحوه نمونه گیری و آزمایش مقاومت فشاری
۱۱۴ ۲-۲-۴-۳- آزمایش جذب آب حجمی

فصل چهارم: نتایج و تحلیل آنها

۱۱۶ ۱-۴- مقدمه
۱۱۸ ۲-۴- نتایج اندازه گیری دمای نیمه آدیاباتیک و محاسبه میزان تولید حرارت هیدراسیون
۱۲۳ ۱-۲-۴- مقایسه پارامترهای منحنی تاریخچه دما و تولید حرارت هیدراسیون
۱۳۱ ۳-۴- نتایج تحلیل های نرم افزاری
۱۵۴ ۴-۴- نتایج کسب مقاومت فشاری نمونه های عمل آوری شده در شرایط مختلف
۱۸۹ ۵-۴- نتایج جذب آب حجمی

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۱۹۵ ۱-۵- نتایج کلی
۲۰۰ ۲-۵- پیشنهاد برای مطالعات بعدی
۲۰۲ فهرست مراجع

فصل اول: کلیات و خصوصیات بتن حجیم با مقاومت زیاد

۷	جدول ۱-۱- طبقه بندی بتن از نظر مقاومت
۱۷	جدول ۲-۱- درصد های جایگزینی فلاش پیشنهاد شده <i>ACI 211.4R-93</i>
۱۸	جدول ۳-۱- مقاومت فشاری خمیر سیمان با و بدون سیلیکافیوم
۱۸	جدول ۴-۱- مقاومت فشاری خمیر سیمان با و بدون سیلیکافیوم

۲۹

فصل دوم: ترک خوردگی حرارتی مقاطع حجیم و کاهش مقاومت بتن در دراز مدت

۵۳	جدول ۱-۲- هدایت حرارتی موادی که در قالب بندی و یا تکیه گاه سازه بتنی بکار می روند
۵۵	جدول ۲-۲- ضریب هدایت حرارتی بعضی از پوشش های سطحی معمول و قالب ها
۷۴	جدول ۳-۲- مقایسه تنش های حرارتی محاسبه شده با مقاومت کششی (مدول گسیختگی)
۷۵	جدول ۴-۲- مقاومت فشاری مغزه ها در مقابل مقاومت استوانه ها
۷۸	جدول ۵-۲- مشخصات طرح ها و نحوه انجام آزمایش
۸۰	جدول ۶-۲- مقاومت فشاری بتن های عمل آوری شده در دماهای مختلف و ذخیره شده در اتاق رطوبت تا زمان آزمایش
۸۰	جدول ۷-۲- تغییر در مقاومت فشاری نمونه ها تحت عمل آوری حرارتی بر حسب درصدی از مقاومت نمونه های عمل آوری شده در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد

فصل سوم: مصالح مصرفی و طراحی آزمایش ها

۸۴	جدول ۱-۳- دانه بندی شن بادامی
۸۵	جدول ۲-۳- دانه بندی شن نخودی
۸۶	جدول ۳-۳- دانه بندی بخش ریزدانه (ماسه)
۸۷	جدول ۴-۳- مشخصات فیزیکی سنگدانه های ریز و درشت
۸۸	جدول ۵-۳- مشخصات سیمان استفاده شده در طرح های اختلاط
۸۸	جدول ۶-۳- مشخصات پوزولان طبیعی استفاده شده در طرح اختلاط
۸۹	جدول ۷-۳- مشخصات سیلیکافیوم استفاده شده در طرح اختلاط
۸۹	جدول ۸-۳- مشخصات فلاش استفاده شده در طرح اختلاط
۹۰	جدول ۹-۳- مقدار اسلامپ پیشنهاد شده در بتن بدون کاربرد فوق روان کننده و با کاربرد آن
۹۱	جدول ۱۰-۳- تخمین اولیه آب مورد نیاز مخلوط و مقدار هوای محبوس در بتن
۹۴	جدول ۱۱-۳- مقادیر اجزای اختلاط بتن

فصل چهارم: نتایج و تحلیل آنها

۱۲۴	جدول ۱-۴- مشخصات منحنی دمای نیمه آدیاباتیک و حرارت هیدراسیون بتن های با نسبت آب به سیمان ۰/۴۶
-----	---

	جدول ۲-۴- مشخصات منحنی دمای نیمه آدیباتیک و حرارت هیدراسیون بتن‌های با نسبت آب به
۱۲۵	سیمان ۰/۳
۱۳۲	جدول ۳-۴- مشخصات ستون‌های مدل شده
	جدول ۴-۴- پارامترهای بدست آمده از ستون‌های مدل شده با بتن ۵۰ جهت بررسی اثر پوزولان‌ها
۱۳۶	(فلای‌اش و پوزولان طبیعی) بر روی ریسک ترک‌خوردگی
	جدول ۵-۴- پارامترهای بدست آمده از ستون‌های مدل شده با بتن ۸۰ جهت بررسی اثر پوزولان‌ها
۱۳۶	(فلای‌اش، پوزولان طبیعی و سیلیکافیوم) بر روی ریسک ترک‌خوردگی
	جدول ۶-۴- پارامترهای بدست آمده از ستون‌های مدل شده با بتن ۵۰ جهت بررسی اثر ابعاد ستون روی
۱۳۶	ریسک ترک‌خوردگی
	جدول ۷-۴- پارامترهای بدست آمده از ستون‌های مدل شده با بتن ۸۰ جهت بررسی اثر ابعاد ستون روی
۱۳۷	ریسک ترک‌خوردگی
	جدول ۸-۴- پارامترهای بدست آمده از ستون‌های مدل شده با بتن ۵۰ جهت بررسی اثر زمان ماندگاری
۱۳۷	قالب روی ریسک ترک‌خوردگی
	جدول ۹-۴- پارامترهای بدست آمده از ستون‌های مدل شده با بتن ۸۰ جهت بررسی اثر زمان ماندگاری
۱۳۷	قالب روی ریسک ترک‌خوردگی
	جدول ۱۰-۴- پارامترهای بدست آمده از ستون‌های مدل شده با بتن ۵۰ جهت بررسی اثر تغییرات دمای
۱۳۷	محیط، روی ریسک ترک‌خوردگی
	جدول ۱۱-۴- پارامترهای بدست آمده از ستون‌های مدل شده با بتن ۸۰ جهت بررسی اثر تغییرات دمای
۱۳۷	محیط، روی ریسک ترک‌خوردگی
	جدول ۱۲-۴- پارامترهای بدست آمده از ستون‌های مدل شده با بتن ۵۰ جهت بررسی اثر شکل مقطع،
۱۳۸	روی ریسک ترک‌خوردگی
	جدول ۱۳-۴- پارامترهای بدست آمده از ستون‌های مدل شده با بتن ۸۰ جهت بررسی اثر شکل مقطع،
۱۳۸	روی ریسک ترک‌خوردگی
	جدول ۱۴-۴- مقاومت فشاری بتن 50 در شرایط مختلف عمل‌آوری
۱۵۶
	جدول ۱۵-۴- مقاومت فشاری بتن 50P15 در شرایط مختلف عمل‌آوری
۱۵۸
	جدول ۱۶-۴- مقاومت فشاری بتن 50P30 در شرایط مختلف عمل‌آوری
۱۵۹
	جدول ۱۷-۴- مقاومت فشاری بتن 50FA15 در شرایط مختلف عمل‌آوری
۱۶۱
	جدول ۱۸-۴- مقاومت فشاری بتن 50FA25 در شرایط مختلف عمل‌آوری
۱۶۲
	جدول ۱۹-۴- مقاومت فشاری بتن 80 در شرایط مختلف عمل‌آوری
۱۷۱
	جدول ۲۰-۴- مقاومت فشاری بتن 80P15 در شرایط مختلف عمل‌آوری
۱۷۳
	جدول ۲۱-۴- مقاومت فشاری بتن 80P30 در شرایط مختلف عمل‌آوری
۱۷۴
	جدول ۲۲-۴- مقاومت فشاری بتن 80FA15 در شرایط مختلف عمل‌آوری
۱۷۶
	جدول ۲۳-۴- مقاومت فشاری بتن 80FA25 در شرایط مختلف عمل‌آوری
۱۷۷
	جدول ۲۴-۴- مقاومت فشاری بتن 80SF5 در شرایط مختلف عمل‌آوری
۱۷۹
	جدول ۲۵-۴- مقاومت فشاری بتن 80SF8 در شرایط مختلف عمل‌آوری
۱۸۰
	جدول ۲۶-۴- مقاومت فشاری بتن 80SF11 در شرایط مختلف عمل‌آوری
۱۸۱

فصل اول: کلیات و خصوصیات بتن حجیم با مقاومت زیاد

- شکل ۱-۱- تأثیر عیار سیمان بر مقاومت فشاری بتن با حداکثر بعد سنگدانه متفاوت در بتن‌های مختلف ۱۲
- شکل ۲-۱- تأثیر اندازه درشت‌دانه‌ها بر مقاومت فشاری بتن‌های مختلف ۱۳
- شکل ۳-۱- مقدار سیمان مؤثر در هر رده مقاومتی با حداکثر بعد سنگدانه مختلف ۲۱
- شکل ۴-۱- درجه گیرداری بتنی که بی‌وقفه در ارتفاع ریخته می‌شود ۲۶
- شکل ۵-۱- اثر جمع‌شدگی و خزش در ایجاد ترک در بتن ۲۹

فصل دوم: ترک خوردگی حرارتی مقاطع حجیم و کاهش مقاومت بتن در دراز مدت

- شکل ۱-۲- مرحله‌بندی نرخ تولید حرارت بتن ناشی از هیدراسیون سیمان ۳۲
- شکل ۲-۲- تأثیر نوع سیمان بر دمای آدیباتیک و تولید حرارت بتن ۳۵
- شکل ۳-۲- تأثیر ترکیبات شیمیایی (C_3A و C_3S) سیمان بر حرارت‌زایی آن ۳۵
- شکل ۴-۲- تأثیر مقدار گچ و نرمی سیمان بر حرارت‌زایی آن ۳۶
- شکل ۵-۲- تأثیر نسبت آب به سیمان بر حرارت‌زایی بتن ۳۷
- شکل ۶-۲- تأثیر دمای محیط و دمای بتن‌ریزی بر حرارت‌زایی بتن ۳۸
- شکل ۷-۲- تأثیر جایگزینی خاکستر بادی به جای بخشی از سیمان بر حرارت‌زایی C_3S و بتن ۳۹
- شکل ۸-۲- تأثیر جایگزینی سیلیکافیوم به جای بخشی از سیمان بر حرارت‌زایی بتن حاوی فوق‌روان‌کننده و فاقد آن ۴۰
- شکل ۹-۲- تأثیر درصد‌های مختلف فوق‌روان‌کننده بر افزایش دمای اولیه بتن ۴۲
- شکل ۱۰-۲- کالریمتر آدیباتیک جهت اندازه‌گیری حرارت هیدراسیون بتن ۴۳
- شکل ۱۱-۲- کالریمتر نیمه آدیباتیک جهت اندازه‌گیری حرارت هیدراسیون ۴۴
- شکل ۱۲-۲- تعریف شماتیک بلوغ بتن ۴۷
- شکل ۱۳-۲- حرارت تولید شده در بتن (تجمعی) و منحنی برازش داده شده از آن ۴۹
- شکل ۱۴-۲- کسب مدول الاستیسیته بتن و منحنی برازش داده شده از آن ۵۰
- شکل ۱۵-۲- اشکال مختلف تبادل حرارت میان بتن و محیط اطراف ۵۲
- شکل ۱۶-۲- توسعه تنش‌های حرارتی اولیه و مقاومت بتن ۵۷
- شکل ۱۷-۲- بررسی تنش و کرنش توسعه‌یافته ناشی از حرارت هیدراسیون و ایجاد ترک در مقاطع بتنی ۷۲
- شکل ۱۸-۲- مقایسه تنش‌های کششی در راستای قطر سه ستون ۷۴
- شکل ۱۹-۲- محل مغزه‌گیری از ستون ۷۵
- شکل ۲۰-۲- مقاومت فشاری مغزه‌ها در مقابل مقاومت فشاری استوانه‌های عمل‌آوری شده در آب و هوای آزاد ۷۵
- شکل ۲۱-۲- محفظه جهت اعمال شرایط *Temperature-Matched Curing* ۷۷
- شکل ۲۲-۲- افزایش دمای بتن‌های مختلف در شرایط *Temperature-Matched Curing* ۷۷
- شکل ۲۳-۲- کسب مقاومت فشاری در سنین اولیه در شرایط عمل‌آوری مختلف ۷۷
- شکل ۲۴-۲- نحوه اعمال دمای عمل‌آوری بر نمونه‌های بتنی ۷۸

- شکل ۲-۲۵- مقاومت فشاری نمونه‌های عمل‌آوری شده در دماهای مختلف ۷۹
- شکل ۲-۲۶- کسب مقاومت فشاری بتن با سیمان معمولی در شرایط مختلف عمل‌آوری ۸۰

فصل سوم: مصالح مصرفی و طراحی آزمایش‌ها

- شکل ۳-۱- نمودار جریان تحقیق و مسیر مطالعات و برنامه‌ریزی آزمایش‌ها ۸۳
- شکل ۳-۲- منحنی دانه‌بندی شن بادامی ۸۵
- شکل ۳-۳- منحنی دانه‌بندی شن نخودی ۸۵
- شکل ۳-۴- منحنی دانه‌بندی ماسه ۸۶
- شکل ۳-۵- بررسی انطباق بین دانه‌بندی انتخاب شده و محدوده‌های پیشنهاد شده بر اساس طرح مخلوط ملی ایران ۹۲
- تصویر ۳-۱- محفظه نیمه‌آدیاباتیک (Hay Box)، نمونه استوانه‌ای داخل آن و ترموکوپل‌های فرو رفته در بتن ۹۶
- تصویر ۳-۲- محفظه نیمه‌آدیاباتیک (Hay Box) و دستگاه ثبت (Data Logger) متصل به رایانه ۹۶
- شکل ۳-۶- تغییرات دما طی شبانه روز بصورت تابع سینوسی ۱۰۴
- شکل ۳-۷- جعبه محاوره‌ای پارامترهای محاسبات ۱۰۵
- شکل ۳-۸- شرایط تکیه‌گاهی ستون‌های مدل شده ۱۰۸
- شکل ۳-۹- محفظه طراحی شده جهت اعمال شرایط رژیم حرارتی به نمونه‌های بتنی ۱۱۰
- تصویر ۳-۳- محفظه طراحی شده جهت اعمال شرایط رژیم حرارتی به نمونه‌های بتنی ۱۱۱
- شکل ۳-۱۰- نحوه مدل‌سازی هسته و سطوح بتن حجیم و سن انجام آزمایشات ۱۱۲
- تصویر ۳-۴- نمونه‌گیری مقاومت در قالب‌های مکعبی ۱۰ سانتیمتری ۱۱۳
- تصویر ۳-۵- انتقال نمونه‌ها به محفظه جهت اعمال شرایط عمل‌آوری تحت رژیم حرارتی هیدراسیون ۱۱۳
- تصویر ۳-۶- دپوی نمونه‌های بتنی بعد از خارج شدن از محفظه ۱۱۴
- تصویر ۳-۷- خشک کردن نمونه‌ها در اون و غوطه‌ور کردن آنها در آب جهت انجام آزمایش جذب آب ۱۱۵

فصل چهارم: نتایج و تحلیل آنها

- شکل ۴-۱- منحنی‌های تاریخچه دما و حرارت بتن 50 ۱۱۸
- شکل ۴-۲- منحنی‌های تاریخچه دما و حرارت بتن 50P15 ۱۱۹
- شکل ۴-۳- منحنی‌های تاریخچه دما و حرارت بتن 50P30 ۱۱۹
- شکل ۴-۴- منحنی‌های تاریخچه دما و حرارت بتن 50FA15 ۱۱۹
- شکل ۴-۵- منحنی‌های تاریخچه دما و حرارت بتن 50FA25 ۱۲۰
- شکل ۴-۶- منحنی‌های تاریخچه دما و حرارت بتن 80 ۱۲۰
- شکل ۴-۷- منحنی‌های تاریخچه دما و حرارت بتن 80P15 ۱۲۰
- شکل ۴-۸- منحنی‌های تاریخچه دما و حرارت بتن 80P30 ۱۲۱
- شکل ۴-۹- منحنی‌های تاریخچه دما و حرارت بتن 80FA15 ۱۲۱
- شکل ۴-۱۰- منحنی‌های تاریخچه دما و حرارت بتن 80FA25 ۱۲۱
- شکل ۴-۱۱- منحنی‌های تاریخچه دما و حرارت بتن 80SF5 ۱۲۲

۱۲۲ شکل ۴-۱۲- منحنی‌های تاریخچه دما و حرارت بتن <i>80SF8</i>
۱۲۲ شکل ۴-۱۳- منحنی‌های تاریخچه دما و حرارت بتن <i>80SF11</i>
۱۲۷ شکل ۴-۱۴- منحنی دمای نیمه‌آدیباتیک بتن ۵۰ با درصدهای مختلف جایگزینی خاکستر بادی
۱۲۷ شکل ۴-۱۵- منحنی دمای نیمه‌آدیباتیک بتن ۵۰ با درصدهای مختلف جایگزینی پوزولان طبیعی
۱۲۹ شکل ۴-۱۶- منحنی دمای نیمه‌آدیباتیک بتن ۸۰ با درصدهای مختلف جایگزینی مختلف پوزولان طبیعی
۱۲۹ شکل ۴-۱۷- منحنی دمای نیمه‌آدیباتیک بتن ۸۰ با درصدهای مختلف جایگزینی مختلف خاکستر بادی
۱۳۰ شکل ۴-۱۸- منحنی دمای نیمه‌آدیباتیک بتن ۸۰ با ۱۵ درصد جایگزینی پوزولان طبیعی و فلای‌اش
۱۳۳ شکل ۴-۱۹- رژیم دمای هسته و سطح ستون <i>50Sq80-M-24</i>
۱۳۳ شکل ۴-۲۰- منحنی‌های هم‌دما در مقطع ستون <i>50Sq80-M-24</i> در لحظه وقوع حداکثر دمای مقطع
۱۳۴ شکل ۴-۲۱- منحنی حداکثر تنش کششی و فشاری در ستون <i>50Sq80-M-24</i> ناشی از گرادیان حرارتی
 شکل ۴-۲۲- منحنی حداکثر و حداقل ریسک ترک‌خوردگی در مقطع ستون ناشی از گرادیان حرارتی در ستون <i>50Sq80-M-24</i>
۱۳۵ شکل ۴-۲۳- منحنی‌های هم‌تنش در مقطع ستون <i>50Sq80-M-24</i> در لحظه وقوع حداکثر ریسک
۱۳۵ شکل ۴-۲۴- منحنی‌های هم‌ریسک در مقطع ستون <i>50Sq80-M-24</i> در لحظه وقوع حداکثر ریسک
۱۴۱ شکل ۴-۲۵- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>50Sq80-M-24</i>
۱۴۲ شکل ۴-۲۶- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>50FA15Sq80-M-24</i>
۱۴۲ شکل ۴-۲۷- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>50FA25Sq80-M-24</i>
۱۴۲ شکل ۴-۲۸- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>50P15Sq80-M-24</i>
۱۴۳ شکل ۴-۲۹- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>50P30Sq80-M-24</i>
۱۴۳ شکل ۴-۳۰- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>50Sq150-M-24</i>
۱۴۳ شکل ۴-۳۱- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>50Sq80-M-48</i>
۱۴۴ شکل ۴-۳۲- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>50C80-M-24</i>
۱۴۴ شکل ۴-۳۳- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>80Sq80-M-24</i>
۱۴۴ شکل ۴-۳۴- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>80FA15Sq80-M-24</i>
۱۴۵ شکل ۴-۳۵- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>80FA25Sq80-M-24</i>
۱۴۵ شکل ۴-۳۶- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>80P15Sq80-M-24</i>
۱۴۵ شکل ۴-۳۷- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>80P30Sq80-M-24</i>
۱۴۶ شکل ۴-۳۸- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>80Sq150-M-24</i>
۱۴۶ شکل ۴-۳۹- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>80Sq80-M-48</i>
۱۴۶ شکل ۴-۴۰- رژیم دمایی هسته و سطح ستون <i>80C80-M-24</i>
 شکل ۴-۴۱- ریسک ترک‌خوردگی و حداکثر تنش کششی ستون‌های مدل‌شده با بتن ۵۰، با درصدهای مختلف جایگزینی پوزولان طبیعی و فلای‌اش
۱۴۹ شکل ۴-۴۲- تنش کششی و دمای حداکثر ستون‌های مدل‌شده با بتن ۵۰ با درصدهای مختلف جایگزینی پوزولان طبیعی و فلای‌اش
۱۵۰ شکل ۴-۴۳- ریسک ترک‌خوردگی، تنش کششی حداکثر ستون‌های مدل‌شده با بتن ۸۰ با درصدهای مختلف جایگزینی پوزولان طبیعی، فلای‌اش و سلیکافیوم

	شکل ۴-۴۴- تنش کششی و دمای حداکثر ستون‌های مدل‌شده با بتن ۸۰ با درصدهای مختلف جایگزینی پوزولان طبیعی، فلای‌اش و سلیکافیوم	۱۵۰
۱۵۱	شکل ۴-۴۵- ریسک ترک‌خوردگی و تنش کششی حداکثر ستون‌های مدل‌شده با ابعاد مختلف	۱۵۱
۱۵۱	شکل ۴-۴۶- تنش کششی و دمای حداکثر ستون‌های مدل‌شده با ابعاد مختلف	۱۵۱
۱۵۱	شکل ۴-۴۷- ریسک ترک‌خوردگی تنش کششی حداکثر ستون‌های بتنی با زمان ماندگاری ۲۴ و ۴۸	۱۵۱
۱۵۲	شکل ۴-۴۸- تنش کششی و دمای حداکثر ستون‌های بتنی با زمان ماندگاری ۲۴ و ۴۸ ساعت	۱۵۲
۱۵۲	شکل ۴-۴۹- ریسک ترک‌خوردگی و تنش کششی حداکثر ستون‌های بتنی در شرایط مختلف آب و هوایی	۱۵۲
۱۵۲	شکل ۴-۵۰- تنش کششی و دمای حداکثر ستون‌های بتنی در شرایط مختلف آب و هوایی	۱۵۲
۱۵۳	شکل ۴-۵۱- ریسک ترک‌خوردگی و تنش کششی حداکثر ستون‌های بتنی با مقطع مربع و دایره	۱۵۳
۱۵۳	شکل ۴-۵۲- تنش کششی و دمای حداکثر ستون‌های بتنی با مقطع مربع و دایره	۱۵۳
۱۵۴	شکل ۴-۵۳- محل نمونه‌های بتنی مدل‌شده از ستون حجیم	۱۵۴
۱۵۶	شکل ۴-۵۴- منحنی‌های مقاومت فشاری بتن 50	۱۵۶
۱۵۶	شکل ۴-۵۵- نمودار مقاومت فشاری بتن 50 در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز	۱۵۶
۱۵۸	شکل ۴-۵۶- منحنی‌های مقاومت فشاری بتن 50P15	۱۵۸
۱۵۸	شکل ۴-۵۷- نمودار مقاومت فشاری بتن 50P15 در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز	۱۵۸
۱۵۹	شکل ۴-۵۸- منحنی‌های مقاومت فشاری بتن 50P30	۱۵۹
۱۵۹	شکل ۴-۵۹- نمودار مقاومت فشاری بتن 50P30 در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز	۱۵۹
۱۶۱	شکل ۴-۶۰- منحنی‌های مقاومت فشاری بتن 50FA15	۱۶۱
۱۶۱	شکل ۴-۶۱- نمودار مقاومت فشاری بتن 50FA15 در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز	۱۶۱
۱۶۲	شکل ۴-۶۳- نمودار مقاومت فشاری بتن 50FA25 در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز	۱۶۲
	شکل ۴-۶۴- نمودار میله‌ای نسبت مقاومت فشاری در شرایط <i>TMCC</i> به استاندارد <i>(C/R)</i> در بتن‌های ۵۰	
۱۶۴	شکل ۴-۶۵- نمودار میله‌ای نسبت مقاومت فشاری در شرایط قالب برداری ۲۴ ساعته <i>(S24)</i> به استاندارد <i>(S24/R)</i> در بتن‌های ۵۰ در سن ۲۸ و ۹۱ روز	۱۶۴
	شکل ۴-۶۶- نمودار میله‌ای نسبت مقاومت فشاری در شرایط قالب برداری ۴۸ ساعته <i>(S48)</i> به استاندارد <i>(S48/R)</i> در بتن‌های ۵۰ در سن ۲۸ و ۹۱ روز	
۱۶۴	شکل ۴-۶۷- نمودار میله‌ای کسب مقاومت فشاری بتن‌های ۵۰ در شرایط استاندارد	۱۶۴
۱۶۶	شکل ۴-۶۸- نمودار میله‌ای کسب مقاومت فشاری بتن‌های ۵۰ در شرایط <i>TMCC</i>	۱۶۶
۱۶۷	شکل ۴-۶۹- منحنی مقاومت فشاری بتن 50 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد <i>(R)</i> و <i>TMCC (C)</i>	۱۶۷
	شکل ۴-۷۰- منحنی مقاومت فشاری بتن 50P15 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد <i>(R)</i> و <i>TMCC (C)</i>	
۱۶۸	شکل ۴-۷۱- منحنی مقاومت فشاری بتن 50P30 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد <i>(R)</i> و <i>TMCC (C)</i>	۱۶۸
	شکل ۴-۷۲- منحنی مقاومت فشاری بتن 50FA15 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد <i>(R)</i> و <i>TMCC (C)</i>	
۱۶۸	شکل ۴-۷۲- منحنی مقاومت فشاری بتن 50FA15 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد <i>(R)</i> و <i>TMCC (C)</i>	۱۶۸

۱۶۹	شکل ۷۳-۴- منحنی مقاومت فشاری بتن 50FA25 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد (R) و (C) TMCC
۱۷۱	شکل ۷۴-۴- منحنی‌های مقاومت فشاری بتن 80
۱۷۱	شکل ۷۵-۴- نمودار مقاومت فشاری بتن 80 در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز
۱۷۳	شکل ۷۶-۴- منحنی‌های مقاومت فشاری بتن 80P15
۱۷۳	شکل ۷۷-۴- نمودار مقاومت فشاری بتن 80P15 در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز
۱۷۴	شکل ۷۸-۴- منحنی‌های مقاومت فشاری بتن 80P30
۱۷۴	شکل ۷۹-۴- نمودار مقاومت فشاری بتن 80P30 در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز
۱۷۶	شکل ۸۰-۴- منحنی‌های مقاومت فشاری بتن 80FA15
۱۷۶	شکل ۸۱-۴- نمودار مقاومت فشاری بتن 80FA15 در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز
۱۷۷	شکل ۸۲-۴- منحنی‌های مقاومت فشاری بتن 80FA25
۱۷۷	شکل ۸۳-۴- نمودار مقاومت فشاری بتن 80FA25 در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز
۱۷۹	شکل ۸۴-۴- منحنی‌های مقاومت فشاری بتن 80SF5
۱۷۹	شکل ۸۵-۴- نمودار مقاومت فشاری بتن 80SF5 در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز
۱۸۰	شکل ۸۶-۴- منحنی‌های مقاومت فشاری بتن 80SF8
۱۸۰	شکل ۸۷-۴- نمودار مقاومت فشاری بتن 80SF8 در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز
۱۸۱	شکل ۸۸-۴- منحنی‌های مقاومت فشاری بتن 80SF11
۱۸۱	شکل ۸۹-۴- نمودار مقاومت فشاری بتن 80SF11 در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز
۱۸۲	شکل ۹۰-۴- نمودار میله‌ای نسبت مقاومت فشاری در شرایط مختلف عمل‌آوری در سنین ۲۸ و ۹۱ روز
۱۸۳	شکل ۹۱-۴- نمودار میله‌ای نسبت مقاومت فشاری در شرایط قالب برداری ۲۴ ساعته (S24) به استاندارد (S24/R) در بتن‌های ۸۰ در سن ۲۸ و ۹۱ روز
۱۸۳	شکل ۹۲-۴- نمودار میله‌ای نسبت مقاومت فشاری در شرایط قالب برداری ۴۸ ساعته (S48) به استاندارد (S48/R) در بتن‌های ۸۰ در سن ۲۸ و ۹۱ روز
۱۸۵	شکل ۹۳-۴- نمودار میله‌ای کسب مقاومت فشاری بتن‌های ۸۰ در شرایط استاندارد
۱۸۵	شکل ۹۴-۴- نمودار میله‌ای کسب مقاومت فشاری بتن‌های ۸۰ در شرایط TMCC
۱۸۶	شکل ۹۵-۴- منحنی مقاومت فشاری بتن 80 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد (R) و (C) TMCC
۱۸۶	شکل ۹۶-۴- منحنی مقاومت فشاری بتن 80P15 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد (R) و (C) TMCC
۱۸۷	شکل ۹۷-۴- منحنی مقاومت فشاری بتن 80P30 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد (R) و (C) TMCC
۱۸۷	شکل ۹۸-۴- منحنی مقاومت فشاری بتن 80FA15 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد (R) و (C) TMCC
۱۸۷	شکل ۹۹-۴- منحنی مقاومت فشاری بتن 80FA25 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد (R) و (C) TMCC

۱۸۸	شکل ۴-۱۰۰- منحنی مقاومت فشاری بتن 80SF5 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد (R) و (C) TMCC
۱۸۸	شکل ۴-۱۰۱- منحنی مقاومت فشاری بتن 80SF8 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد (R) و (C) TMCC
۱۸۸	شکل ۴-۱۰۲- منحنی مقاومت فشاری بتن 80SF11 برحسب بلوغ برای شرایط عمل‌آوری استاندارد (R) و (C) TMCC
۱۹۰	شکل ۴-۱۰۳- آهنگ جذب آب نمونه‌های بتن ۵۰ عمل‌آوری شده در شرایط استاندارد (R) و تحت رژیم حرارت هیدراسیون (C)
۱۹۱	شکل ۴-۱۰۴- جذب آب در ۰/۵ ساعت اول برای بتن ۵۰ عمل‌آوری شده در شرایط استاندارد (R) و تحت رژیم حرارت هیدراسیون (C)
۱۹۱	شکل ۴-۱۰۵- جذب آب پس از ۷ روز برای بتن ۵۰ عمل‌آوری شده در شرایط استاندارد (R) و تحت رژیم حرارت هیدراسیون (C)
۱۹۳	شکل ۴-۱۰۶- آهنگ جذب آب نمونه‌های بتن ۸۰ عمل‌آوری شده در شرایط استاندارد (R) و تحت رژیم حرارت هیدراسیون (C)
۱۹۴	شکل ۴-۱۰۷- جذب آب در ۰/۵ ساعت اول بتن ۸۰ عمل‌آوری شده در شرایط استاندارد (R) و تحت رژیم حرارت هیدراسیون (C)
۱۹۴	شکل ۴-۱۰۸- جذب آب پس از ۷ روز بتن ۸۰ عمل‌آوری شده در شرایط استاندارد (R) و تحت رژیم حرارت هیدراسیون (C)

مقدمه

در گذشته، عبارت بتن حجیم^۱ فقط در مورد بتن با ابعاد بزرگ، مانند سدهای وزنی بکار برده می‌شد، اما امروزه جنبه‌های تکنولوژی بتن حجیم، با هر قطعه بتنی که در آن، ابعاد به اندازه‌ای باشد که رفتار حرارتی ممکن است منتهی به ایجاد ترک شود (مگر آنکه روش‌های مناسبی اتخاذ گردد) متناسب می‌باشد. بنابراین مشخصه مهم برای بتن حجیم، رفتار حرارتی آن است که طراح سازه‌های بتنی حجیم باید معطوف به از بین بردن یا کم کردن و کنترل نمودن عرض و فاصله بین ترک‌ها باشد.

تعریف بتن حجیم

کمیته *ACI 116*، بتن حجیم را به عنوان بتن در یک سازه بزرگ (مثلاً یک تیر، ستون، پایه، آبنند یا سد) تعریف کرده است به گونه‌ای که حجم این بتن به اندازه‌ای است که نیاز به ابزار خاصی برای مقابله با تولید حرارت و در نتیجه تغییر حجم دارد [۱].

در آئین‌نامه بتن ایران (آبا) نیز عنوان شده است که؛ در صورتیکه کوچکترین بعد بتنی که در یک نوبت ریخته می‌شود، از ۶۰۰ میلیمتر بیشتر باشد، بویژه هنگامی که عیار سیمان در بتن ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب یا بیشتر باشد، باید تدابیری اتخاذ کرد تا گرمای آگیری سیمان آهسته‌تر آزاد شود [۲].

در آئین‌نامه بتن ژاپن (*JASS 5*)، بتن حجیم به قطعه بتنی اطلاق می‌شود که اختلاف دما میان سطح (لایه خارجی) و لایه‌های داخلی آن به بیش از ۲۵ درجه سانتیگراد برسد. این اختلاف دما معادل حداقل بعد ۸۰۰ میلیمتر یا بیشتر می‌باشد [۳].

بتن حجیم مسلح و غیر مسلح

بتن حجیم دارای دو وضعیت کاملاً متمایز است. حالت اول بتن‌ریزی توده بتنی غیرمسلح^۱ مانند بتن‌ریزی یک سد وزنی و حالت دوم توده‌های عظیم بتن مسلح^۲ مانند شالوده‌های بزرگ، پایه پل‌ها و امثال آنها می‌باشد. در حالت اول معمولاً مقاومت کم و عیار سیمان پایین می‌باشد ولی کنترل حرارت ایجاد شده و تغییرات حجمی مرتبط با آن به منظور کاهش ترک‌خوردگی لازم می‌باشد و باید از اختلاف زیاد دما بین هسته و قسمت خارجی بتن اجتناب شود.

اما بتن‌های حجیم مسلح به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول، مقاطع حجیم بتنی مسلح از جمله مخازن و یا شالوده‌های ماشین آلات و دیوارهای نیروگاه‌های هسته‌ای می‌باشند که ابعاد مقطع تحت معیاری غیر از مقاومت بتن طراحی می‌شود. این قبیل معیارها اغلب بر پایه الزامات پایایی یا سختی و حفاظتی می‌باشند.

1. Unreinforced mass concrete

2. Reinforced mass concrete