

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسمتعالی



دانشگاه گیلان

دانشکده علوم پایه

تأییدیه اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اعضای هیأت داوران نسخه نهایی پایان نامه خانم/آقای مرضیه سادات حافظی رشته: فیزیک تحت عنوان: «ساخت و بهینه سازی سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه با استفاده از کامپوزیت نانو سیم های ZnO / نانو ذرات Tio2» از نظر فرم و محتوا بررسی نموده و آن را برای اخذ درجه کارشناسی ارشد مورد تأیید قرار دادند.

اعضای هیأت داوران	نام و نام خانوادگی	رتبه علمی	امضاء
۱- استاد راهنما	دکتر رسول ملک فر	دانشیار	
۲- استاد مشاور	دکتر اسماعیل ساعی ور	دانشیار	
۳- استاد ناظر داخلی	دکتر احمد مشاعی	استادیار	
۴- استاد ناظر خارجی	دکتر حمید لطیفی	استاد	
۵- نماینده تحصیلات تکمیلی	دکتر احمد مشاعی	استادیار	

آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:

«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری نگارنده در رشته

است که در سال در دانشکده دانشگاه تربیت

مدرس به راهنمایی سرکار خانم/جناب آقای دکتر ، مشاوره سرکار خانم/جناب آقای

دکتر و مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر

از آن دفاع شده است.»

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند.

ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.

ماده ۶: اینجانب مرضیه سادات حافظی دانشجوی رشته فیزیک مقطع کارشناسی ارشد

تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادگی:

مرضیه سادات حافظی

تاریخ و امضا:
۹۱/۹/۱۰

آیین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایان‌نامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:

ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان‌نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجو مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان‌نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می باشد.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانش‌آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب، نرم افزار و یا آثار ویژه (اثری هنری مانند فیلم، عکس، نقاشی و نمایشنامه) حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آئین نامه های مصوب انجام شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته ها در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این آیین‌نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۸۷/۴/۱ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۸۷/۴/۲۳ در هیأت رئیسه دانشگاه به تایید رسید و در جلسه مورخ ۸۷/۷/۱۵ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم‌الاجرا است.

«اینجانب **مرضیه سادات حافظی** دانشجوی رشته **فیزیک** ورودی سال تحصیلی **۱۳۷۸** مقطع **کارشناسی ارشد** دانشکده **علوم پایه** متعهد می شوم کلیه نکات مندرج در آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافته های علمی مستخرج از پایان نامه / رساله تحصیلی خود رعایت نمایم. در صورت تخلف از مفاد آئین نامه فوق الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می دهم که از طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع بنام بنده و یا هر گونه امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید. ضمناً نسبت به جبران فوری ضرر و زیان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدینوسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم»

امضا:.....


تاریخ:..... ۹۱/۹/۱



دانشکده : علوم پایه

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته: فیزیک

گرایش: اتمی مولکولی

عنوان پایان نامه:

ساخت و بهینه سازی سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه با استفاده از کامپوزیت

نانوسیم‌های ZnO/نانوذرات TiO_2

نام دانشجو:

مرضیه سادات حافظی

استاد راهنما:

دکتر رسول ملک فر

استاد مشاور

دکتر اسماعیل ساعی‌ور ایرانی‌زاد

تیر ۹۰

تقدیم بہ

پدر و مادر عزیزم

کہ ہموارہ راہنمائی ایشان روشنکر راہم

ودعا ایشان بدرقہ راہم بودہ است،

وتقدیم بہ یار ہمیشہ مہربانم

خواہر خوبم.

تشکر و قدردانی

به نام او که خالق دنیای شگفت‌انگیزی است که عمر را به فهمیدن ذره‌ای ناچیز از آن سپری می‌کنیم، تا راهی جهت معرفت بیشتر به ذات پاکش بیابیم. سپاس و ستایش بیکران به درگاه پروردگاری که رحمت و لطف بی‌پایانش را درک نتوان کرد. شکر خداوندی را که توفیق صرف عمر در راه کسب علم را به من داد.

تشکر ویژه کوچکی برای قدردانی از والدین و خانواده‌ام به خاطر صبوری‌هایشان در این سال‌ها می‌باشد. دعای خیرشان همیشه بدرقه راهم بوده و امیدوارم خداوند اجر بی‌پایان و سعادت جاوید به ایشان عنایت فرماید.

در این مجال مایلیم که مراتب سپاس و قدردانی خود را از جناب آقای دکتر رسول ملک‌فر که در مقام استاد راهنما از هیچ کمک و کوششی دریغ نمودند، ابراز نمایم. همچنین از جناب آقای دکتر اسماعیل ساعی‌ور ایرانی‌زاد که زحمت مشاوره این پایان نامه را تقبل فرمودند، بسیار سپاس گزارم. همچنین، از سرکار خانم شبنم دادگستر که همکار اصلی من در این پژوهش بوده‌اند، و نیز سرکار خانم محبوبه کریمی و جناب آقای دکتر مسعود رحمان کمال تشکر را دارم.

خداوند را شاکرم که به من فرصت همراهی با دوستانی چون روشنگر کلانتری، نوریه فتح‌الله بیگی، آنی‌تا توکلی، ضحی توکلی، رویا محمودخانی، مژگان علی‌عسگری، ندا معززی و امیر حسین‌مردی را داد که هر یک به طریقی مرا یاری نموده‌اند.

چکیده

در این پژوهش فوتوآندهای متفاوتی بر مبنای نانوسیم‌های اکسیدروی، کامپوزیت نانوسیم‌های اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم، نانوسیم‌های رشد یافته در جهت عمود بر سطح و کامپوزیت نانوسیم‌های عمود بر سطح/نانوذرات اکسیدتیتانیوم جهت ساخت سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور تولید نانوسیم‌های اکسیدروی و نانوذرات اکسیدتیتانیوم از روش‌های شیمیایی مانند سل-ژل و گرمایی بهره گرفته شد. طیف‌سنجی پراش پرتو X، رامان، فوتولومینسانس و UV/Vis/NIR و تصویربرداری الکترونی روبشی جهت بررسی ساختار بلوری و مورفولوژی نانوسیم‌های اکسیدروی و نانوذرات اکسیدتیتانیوم تولید شده مورد استفاده قرار گرفتند. برای مشخصه‌یابی سلول‌های ساخته شده تحت نور شبیه‌سازی شده خورشید (AM1/5) از دستگاه پتانسیواستات AuotoLab استفاده گردید.

طیف‌سنجی رامان و فوتولومینسانس وجود نقص‌های بلوری داخل ساختار نانوسیم‌های اکسیدروی را نشان دادند. نتایج حاصل از مشخصه‌یابی جریان-ولتاژ، I-V، نشان داد که سلول‌های ساخته شده بر مبنای نانوسیم‌های رشد یافته در جهت عمود بر سطح زیرلایه عملکرد بهتری نسبت به سلول‌های بر مبنای نانوسیم‌های بدون جهت دارند. همچنین استفاده از نانوذرات اکسیدتیتانیوم بازده سلول را ارتقا بخشید. در بهترین حالت، فیل فاکتور و بازده به ترتیب در حدود ۰/۶۷ و ۰/۴۲ برای سلول ساخته شده بر مبنای کامپوزیت نانوسیم‌های عمودی اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم به دست آمد.

کلمات کلیدی: سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه، نانوسیم‌های اکسیدروی، نانوذرات

اکسیدتیتانیوم

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	۱- سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه
۲	۱-۱- مقدمه
۲	۲-۱- سلول‌های خورشیدی
۵	۳-۱- سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگینه
۵	۱-۳-۱- ساختار DSSC
۱۰	۲- اجزاء و عملکرد آند
۱۱	۱-۲- مقدمه
۱۱	۲-۲- رنگینه
۱۵	۳-۲- لایه نیمه رسانا با گاف انرژی پهن
۱۶	۱-۳-۲- اکسیدتیتانیوم
۱۹	۲-۳-۲- اکسید روی
۱۹	۱-۲-۳-۲- ساختار بلوری اکسیدروی
۲۰	۲-۲-۳-۲- خواص الکتریکی اکسید روی
۲۱	۳-۲-۳-۲- خواص اپتیکی
۲۱	۴-۲-۳-۲- نانو ساختارهای اکسیدروی
۲۲	۵-۲-۳-۲- نانوسیم‌های اکسیدروی
۲۳	۶-۲-۳-۲- روشهای ساخت نانوسیم‌های اکسیدروی
۲۴	۷-۲-۳-۲- رشد نانوسیم‌های اکسیدروی به روش گرمایی
۲۵	۸-۲-۳-۲- خصوصیات نانوسیم‌های اکسیدروی

۲۶	انتقال الکترون در سلول
۲۹	ترازهای انرژی در نیمه‌رسانا و الکترولیت
۳۲	بازده سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه و عوامل موثر بر آن
۳۳	روش‌های بهبود عملکرد سلول
۳۸	روش‌های مشخصه‌یابی در سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگینه
۳۹	مقدمه
۳۹	شبیه‌ساز نور خورشید
۴۰	منحنی ولتاژ-جریان
۴۴	اندازه‌گیری بازده تبدیل فوتون فرودی به جریان IPCE
۴۵	اندازه‌گیری امپدانس DSSC
۴۹	تعیین پارامترهای انتقال الکترون
۵۰	شیوه تعیین/تخمین پارامترهای انتقال الکترون
	ساخت سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه با استفاده از فوتوآند بر مبنای کامپوزیت
۵۲	نانوسیم‌های ZnO/نانوذرات TiO ₂
۵۳	مقدمه
۵۳	رشد نانوسیم‌های اکسیدروی
۵۳	آماده‌سازی زیرلایه‌ها
۵۴	تهیه محلول جهت ایجاد لایه نانوذره‌ای از اکسیدروی
۵۴	تهیه محلول حاوی کاتیون Zn ⁺² جهت رشد نانوسیم‌های اکسیدروی- رشد نانوسیم‌های
۵۵	اکسیدروی

- ۴-۲-۴- بررسی خواص اپتیکی نانوسیم‌های رشد یافته به روش گرمایی ۶۰
- ۳-۴- سنتز نانوذرات اکسیدتیتانیوم به روش گرمایی ۶۳
- ۱-۳-۴- تهیه محلول ۵ درصد وزنی از نانوذرات اکسیدتیتانیوم ۶۵
- ۴-۴- تهیه کامپوزیت نانوسیم‌های اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم ۶۵
- ۵-۴- ساخت سلول خورشیدی با استفاده از نانوسیم‌های اکسیدروی و کامپوزیت نانوسیم‌های اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم ۶۶
- ۱-۵-۴- آماده‌سازی فوتوآند ۶۶
- ۲-۵-۴- آماده‌سازی کاتد ۶۸
- ۳-۵-۴- آماده‌سازی الکترولیت ۶۸
- ۶-۴- بستن سلول ۶۸
- ۱-۶-۴- مشخصه‌یابی سلول - نمودار I-V ۶۹
- ۲-۶-۴- محاسبه پارامترهای سلول ۷۲
- ۳-۶-۴- مشخصه‌یابی سلول - اندازه‌گیری EIS سلول با فوتوآند بر مبنای کامپوزیت نانوسیم‌های اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم ۷۳
- ۵- ساخت سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه با استفاده از فوتوآند بر مبنای کامپوزیت نانوسیم‌های عمود بر سطح ZnO/نانوذرات TiO_2 ۷۶
- ۱-۵- مقدمه ۷۷
- ۲-۵- رشد نانوسیم‌های اکسیدروی عمود بر سطح زیرلایه ۷۷
- ۳-۵- تهیه کامپوزیت نانوسیم‌های عمودی اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم ۷۹

۴-۵- ساخت سلول خورشیدی با استفاده از نانوسیم‌های عمودی اکسیدروی و کامپوزیت	
نانوسیم‌های عمودی اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم	۷۹
۴-۵-۱- مشخصه‌یابی سلول- نمودار I-V	۸۰
۴-۵-۲- محاسبه پارامترهای مربوط به سلول	۸۱
۶- جمع‌بندی - پیشنهادها	۸۳
۶-۱- جمع‌بندی	۸۴
۶-۲- پیشنهادها	۸۵
Abstract:	90

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۱ طیف انرژی الکترومغناطیسی خورشید برای AM0، AM1.5G و AM1.5D ۳
- شکل ۲-۱ مقایسه ساختار نوار انرژی پلاتین با طلا و نقره و سیلیکون ۶
- شکل ۳-۱ شماتیکی از اجزای DSSC ۸
- شکل ۴-۱ نمودار انرژی در DSSC ۹
- شکل ۱-۲ ساختار $(NCS)_2(Ru(4,4\text{-dicarboxy-}2,2'\text{-bipyridine}))_2$ معروف به N3 ۱۳
- شکل ۲-۲ حالت‌های مختلف اتصال گروه کربوکسیل به اتم فلز نیمه‌رسانا ۱۳
- شکل ۳-۲ ساختار مولکولی رنگینه با نام تجاری N719 ۱۵
- شکل ۴-۲ شماتیکی از انتقال بار در فصل مشترک الکترولیت/رنگینه/اکسیدتیتانیوم. دو مسیر باز ترکیب وجود دارد: R1 از اکسیدتیتانیوم به I_3^- ، و R2 از اکسیدتیتانیوم به کاتیون رنگینه. الکترون‌ها می‌توانند از نوار رسانش به محل تله‌های عمیق منتقل شوند. ۱۹
- شکل ۵-۲ نمایش شماتیک ساختار بلوری ورتزایت ZnO (سمت چپ) - تصویر شبکه ZnO در طول جهت $[11\bar{2}0]$ ۲۰
- شکل ۶-۲ نمایش نمودار حالت سینتیک عملکرد DSSC. فرآیندهای رو به جلوی جذب نور، تزریق الکترون، احیاء رنگینه و انتقال بار با پیکان‌های آبی نشان داده شده‌اند. مسیرهای اتلافی رقیب شامل واهلش حالت تحریکی به حالت پایه و باز ترکیب الکترون با کاتیون‌های رنگینه و زوج اکسایش-کاهش اکسیدکننده با پیکان‌های مشکی نشان داده شده‌اند. ۲۷
- شکل ۷-۲ تراز فرمی در لایه نیمه رسانای TiO_2 و الکترولیت بر پایه I/I_3^- ۳۱
- شکل ۱-۳ شماتیکی از شبیه‌ساز نور خورشید ۴۰
- شکل ۲-۳ منحنی I-V معمولاً بین ولتاژ مدار اتصال کوتاه (بار و توان صفر) و مدار باز (بار بینهایت و توان صفر) اندازه‌گیری می‌شود. نقطه بیشینه توان بین این نقاط پیدا می‌شود. ۴۱

- شکل ۳-۳ مدار معادل سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه ۴۳
- شکل ۴-۳ نمودار I-V سلول خورشیدی. R_s مقاومت سری و R_{sh} مقاومت موازی می باشد. ۴۳
- شکل ۶-۳ مسیرهای واکنش در الکتروکاتالیزور اکسید تیتانیوم سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه در مدل کرن و همکارانش. ۴۷
- شکل ۷-۳ مثالی از نمودار EIS سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه. نمودار پیوسته از محاسبات به دست آمده است. نمودار نقطه چین حاصل اندازه گیری می باشد. ۴۹
- شکل ۱-۴ تصویر SEM از لایه دانه دار تشکیل شده بر روی شیشه ۵۵
- شکل ۲-۴ نانوسیم های رشد یافته بر روی زیر لایه دانه دار شده به روش اول. ۵۶
- شکل ۳-۴ نانوسیم های رشد یافته بر روی زیر لایه های دانه دار شده به روش دوم. الف زمان رشد: ۶ ساعت، ب زمان رشد: ۸ ساعت، پ زمان رشد: ۱۲ ساعت ۵۸
- شکل ۴-۴ تصویر SEM نانوسیم های رشد یافته به روش گرمایی بر روی زیر لایه FTO. ۵۹
- شکل ۵-۴ تصویر SEM نانوذرات اکسید تیتانیوم تولید شده به روش گرمایی ۶۴
- شکل ۶-۴ تصویر مساحت سطح ایجاد شده از لایه کامپوزیتی نانوسیم های اکسیدروی/نانوذرات اکسید تیتانیوم ۶۶
- شکل ۷-۴ تصویر لایه نیمه رسانا پس از جذب رنگینه ۶۷
- شکل ۸-۴ الف شماتیکی از اجزای داخلی سلول ب تصویر سلول آماده شده ۶۹
- شکل ۹-۴ دستگاه شبیه ساز نور خورشید ساخت شرکت Luzchem ۷۰
- شکل ۱۰-۴ مقایسه طیف شبیه سازی شده نور خورشید توسط دستگاه شبیه ساز نور خورشید مدل SolSim-164 و طیف استاندارد AM1.5 ۷۰
- شکل ۱-۵ تصویر SEM نانوسیم های رشد یافته بر روی شیشه با جهت گیری عمود بر سطح زیر لایه. تصویر الصاقی سطح مقطع عرضی نمونه را نشان می دهد. ۷۸

فهرست نمودارها

- نمودار ۴-۱ طیف پراش پرتو ایکس نانوسیم‌های رشد یافته به روش گرمایی ۶۰
- نمودار ۴-۲ طیف رامان نانوسیم‌های رشد یافته به روش گرمایی در دمای اتاق ۶۱
- نمودار ۴-۳ طیف فوتولومینسانس نانوسیم‌های رشد یافته بر روی زیرلایه بدون نانوذرات اکسیدروی
نمودار الصاقی طیف فوتولومینسانس نانوسیم‌های رشد یافته به روش گرمایی رانشان می‌دهد ۶۱
- نمودار ۴-۴ طیف جذبی فرابنفش نانوسیم‌های اکسیدروی ۶۲
- نمودار ۴-۵ طیف پراش پرتو ایکس نانوذرات اکسیدتیتانیوم ۶۵
- نمودار ۴-۶ نمودار I-V مربوط به سلول‌های ساخته شده از فوتوآند بر مبنای نانوسیم‌های اکسیدروی
(W0)، کامپوزیت نانوسیم‌های اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم-یک بار لایه نشانی TiO_2 (W1)،
کامپوزیت نانوسیم‌های اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم-سه بار لایه نشانی TiO_2 (W3) ۷۱
- نمودار ۴-۷ نمودار EIS مربوط به سلول ساخته شده از فوتوآند بر مبنای کامپوزیت نانوسیم‌های
اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم (یک بار لایه نشانی) ۷۴
- نمودار ۵-۱ طیف فوتولومینسانس نانوسیم‌های رشد یافته در جهت عمود بر سطح ۷۸
- نمودار ۵-۲ نمودار I-V مربوط به سلول‌های ساخته شده با فوتوآند بر مبنای نانوسیم‌های عمودی
اکسیدروی و کامپوزیت نانوسیم‌های عمودی اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم ۸۰

فهرست جدول‌ها

- جدول ۴-۱ پارامترهای اصلی به دست آمده از نمودار I-V سلول‌های با فوتوآند بر مبنای نانوسیم‌های اکسیدروی و کامپوزیت نانوسیم‌های اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم ۷۲
- جدول ۴-۲ پارامترهای به دست آمده از تطابق نمودار تجربی و محاسباتی EIS برای سلول ساخته شده از فوتوآند بر مبنای کامپوزیت نانوسیم‌های اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم ۷۵
- جدول ۵-۱ پارامترهای مربوط به سلول‌های با فوتوآند بر مبنای نانوسیم‌های عمودی اکسیدروی و کامپوزیت نانوسیم‌های عمودی اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم ۸۱

فصل اول

۱- سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه


۱-۱- مقدمه

انرژی، مخصوصاً انرژی الکتریکی یکی از ضروریات زندگی بشر امروز است. دسترسی به انرژی ارزان و سهل‌الوصول نقش بسیار حیاتی در توسعه اقتصادی جوامع صنعتی دارد. با رشد جمعیت جهان و پیشرفت‌های شگرف در فناوری‌های مختلف، نیاز به الکتریسیته رو به افزایش است. طبق گزارشی از آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر آمریکا مصرف سالیانه انرژی الکتریکی جهان از میزان کنونی ۱۰ تراوات به ۳۰ تراوات در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید [۱]. با توجه به محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی و نگرانی‌های روزافزون در مورد آلودگی هوا و گرم شدن زمین، نیاز به استفاده از منابع تجدیدپذیر و دوست‌دار محیط زیست بیش از پیش احساس می‌گردد. انرژی تجدیدپذیر می‌تواند از منابع بسیاری مانند هیدروالکتریسیته (۵/۰ تراوات)، جریانهای اقیانوسی و جزر و مد (۲ تراوات)، زمین‌گرمایی (۱۲ تراوات)، باد (۳ تراوات)، و خورشید (۱۲۰۰۰۰ تراوات) تامین گردد [۲]. از این بین، نور خورشید به دلیل انرژی پتانسیل بالا و دسترس‌پذیری در اغلب نقاط، مناسب‌ترین گزینه می‌باشد. با پوشش تنها ۰/۱٪ از سطح زمین با تاسیسات فوتوولتاییک با بازده تبدیل توان ۱۰٪ می‌توان نیاز کنونی تمام دنیا به انرژی را فراهم نمود [۳].

۲-۱- سلول‌های خورشیدی

اساس فناوری فوتوولتاییک تبدیل انرژی فوتون‌ها به انرژی الکتریکی می‌باشد. سلول‌های خورشیدی سامانه‌های فوتوولتاییکی هستند که فوتون‌های مورد نیاز خود را از نور خورشید تامین می‌نمایند. توان

دریافتی از خورشید به متغیرهایی مانند ارتفاع، فصل سال، ساعت روز، زاویه تابش، طول موج و ... بستگی دارد. یک طیف استاندارد معمول برای نور خورشید که در سطح زمین قابل دستیابی است در شکل ۱-۱ نشان داده شده است. این طیف توان فرودی بر واحد سطح در بازه طول موجی به پهنای ۱ nm که هر طول موج در مرکز آن است را نشان می‌دهد. در این شکل، طیف AM0 بر اساس استاندارد^۱ ASTM، E 490 بوده و در کاربردهای ماهواره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. طیف



شکل ۱-۱ طیف انرژی الکترومغناطیسی خورشید برای AM0، AM1.5G و AM1.5D [۴]

AM1.5G براساس استاندارد G173 بوده و کاربردهای زمینی دارد. این طیف شامل نور مستقیم و پراکنده خورشید می‌باشد. انتگرال این طیف بر روی طول موج معادل 1000 W/m^2 است. طیف AM1.5D نیز براساس استاندارد G173 بوده و کاربردهای زمینی دارد ولی تنها شامل نور مستقیم خورشید است. انتگرال این طیف بر روی طول موج معادل 888 W/m^2 می‌باشد [۴].

¹ American Society for Testing and Materials

باتوجه به اینکه نور دریافتی از خورشید به عوامل زیادی بستگی دارد برای بررسی عملکرد و مقایسه سلول‌های خورشیدی به یک طیف فرودی استاندارد نیاز است. برای این منظور از شبیه‌ساز نور خورشید استفاده می‌گردد. در این رابطه در فصل سوم توضیحات بیشتری داده خواهد شد. در طراحی سلول‌های خورشیدی باید به این نکته توجه داشت، که ناحیه طیفی قابل جذب توسط سلول تا حد امکان با طیف استاندارد خورشید، به خصوص در ناحیه مرئی طیف الکترومغناطیس که بیشترین شدت در آن مشاهده می‌شود، همپوشانی داشته باشد.

سلول‌های خورشیدی را می‌توان به سه نسل تقسیم کرد. نسل اول عمدتاً از قطعات سیلیکونی تک اتصال (اتصال p-n) با خلوص بسیار بالا ساخته می‌شوند. در اتصال p-n باز ترکیب در محل نقایص به سهولت رخ داده، استفاده از مواد بدون نقص را ضروری می‌نمایند. هزینه بالای سلول‌های بر مبنای اتصال p-n نتیجه‌ای از خلوص بالای مورد نیاز برای نیمه‌رساناها و فرآیندهای ساخت پرهزینه در دمای بالا و فشار پایین می‌باشد. در حال حاضر قطعات بر مبنای سیلیکون با بازده حدود ۱۵-۲۵٪ برای نمونه‌های تجاری، بازار سلول‌های خورشیدی را در اختیار دارند. به دلیل فرآیندهای پرهزینه ساخت و محدودیت شاکلی-کویسر^۱ که حداکثر بازده نظری ۳۰٪ را برای این نوع از سلول‌ها پیش بینی می‌نماید [۵] نسل‌های بعدی سلول‌های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند [۴؛ ۶]. نسل دوم سلول‌های خورشیدی از نیمه‌رساناهای غیرآلی، با نیاز کمتر به فرآیندهای آماده‌سازی بهره می‌گیرند، بنابراین هزینه‌های ساخت بسیار پایین‌تر است. این نیمه‌رساناها معمولاً به صورت فیلم‌های بس‌بلوری به کار می‌روند و بازده این سلول‌ها از نسل اول بسیار پایین‌تر است. مواد مورد استفاده در نسل دوم شامل CdTe، Copper Indium Gallium Selenide (CIGS)، سیلیکون بی‌شکل و ... می‌باشد. این نوع سلول‌ها اخیراً وارد بازار شده‌اند ولی بازده آنها هنوز بسیار پایین‌تر از سلول‌های نسل اول می‌باشد. از طرف دیگر مواد مصرفی در سلول‌های نسل دوم در طبیعت کمیابند و هزینه تهیه آنها مانعی بر سر راه تجاری شدن این نوع سلول‌ها می‌باشد. در نهایت سلول‌هایی که شامل مولکول‌های آلی

¹ Schockley-Queisser