

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



واحد شاهرود
دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش: محیط زیست

عنوان :
بررسی تاثیر غلظت کامپوزیتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و سیلیکا
با ضد حلال اتانول و ایزوپروپیلن بر خواص آبگریزی شیشه

استاد راهنما:
دکتر صاحبعلی منافی

نگارش:
رامین گودرزی

پاییز ۱۳۹۳



دانشگاه آزاد اسلامی

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

اینجانب رامین گودرزی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مهندسی شیمی که در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ از پایان خود تحت عنوان بررسی تاثیر غلظت کامپوزیتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و سیلیکا با ضد حلال اتانول و ایزوپروپیلن بر خواص آبگریزی شیشه با کسب نمره ۱۷/۲۵ و درجه خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می‌شوم :

(۱) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ...) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.

(۲) این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

(۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از این پایان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

(۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

رامین گودرزی
تاریخ و امضاء

تقدیم به:

مادر دلسوز و عزیزم که در کلیه دوره‌های مختلف تحصیلی
من زحمت بسیار کشیده‌اند

سپاس خداي مهربان را كه اندیشه‌ام داد. حمد و ستايش بي‌قياس خداي را سزااست كه از الطاف خود در انسان دميد و او را اشرف مخلوقات خود قرار داد. حال كه به لطف او توفيق تحصيل علم و كسب دانش را پيدا نمودم، از خداوند متعال مي‌خواهم كه قدم‌هايم را در راه خدمت به جامعه استوار گرداند تا بتوانم از آنچه در اين سال‌ها آموخته‌ام در مسير پيشرفت و آباداني کشور عزيزم استفاده نمايم.

قسم مي‌خورم كه از دانش خود تنها در جهت كمك به بشريت استفاده نموده و هرگز بر خلاف آن عمل ننمايم

در اينجا لازم است از استاد بزرگوار، جناب آقاي دكتور صاحبلي منافي كه با ياري و كمك بسيار، به عنوان استاد راهنما مشوق اصلي اينجانب در اين زمينه بودند و هم‌دوره‌اي دلسوزم جناب آقاي مهندس برديا حاجعليزاده كه در طول انجام اين پروژه از همكاري، راهنمائي و تجربيات خود مرا برخوردار نمودند تشكر نمايم. سلامتي و موفقيت روزافزون آنها را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

رامين گودرزي

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده	۱
مقدمه	۲
فصل اول : مروری بر منابع مطالعاتی	
۱-۱- مقدمه ای بر نانوفناوری	۸
۱-۲- نانو ذرات سرامیکی	۸
۱-۲-۱- نانو ذرات سیلیکا	۸
۱-۲-۲- نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم	۹
۱-۲-۲-۱- کاربردهای نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم	۹
۱-۲-۲-۲- خاصیت ابراب دوستی دی اکسید تیتانیوم	۱۰
۳-۱- خواص مواد نانومتری	۱۰
۴-۱- نانو پوشش ها	۱۱
۱-۴-۱- نانوپوشش های هوشمند ضد خوردگی	۱۱
۲-۴-۱- نانوپوشش های ضد رادار	۱۳
۳-۴-۱- نانوپوشش های هوشمند تصفیه کننده هوا	۱۳
۴-۴-۱- نانوپوشش های هوشمند زیست فعال	۱۴
۵-۴-۱- نانوپوشش های هوشمند خود تمیز شونده	۱۵
۵-۱- شیشه	۱۵
۱-۵-۱- ویژگی های شیشه	۱۵
۲-۵-۱- شیشه های سیلیکاتی و کاربرد آن	۱۵
۳-۵-۱- نانو پوشش های شیشه	۱۶
۶-۱- تاریخچه اتانول	۱۷
۱-۶-۱- فرایند تولید اتانول	۱۷
۲-۶-۱- خواص فیزیکی اتانول	۱۸
۳-۶-۱- کاربرد اتانول	۱۸
۷-۱- ایزوپروپیلن	۱۹
۸-۱- پوشش های ابگریز خود تمیز شونده	۱۹
۱-۸-۱- اساس ابگریزی	۱۹
۹-۱- ابرآبگریزی برگ ها	۲۲

۲۳	۱۰-۱- آبرگریزی، ابدوستی و ابر آبرگریزی.....
۲۳	۱۱-۱- معادله یانگ، موازنه نیرو و انرژی آزاد سطحی.....
۲۵	۱-۱۱-۱- سطوح زبر و انرژی آزاد سطحی.....
۲۷	۱۲-۱- چگونه حالت معلق به همان صورت باقی می ماند.....
۲۸	۱۳-۱- پس زمینه نظری.....
۳۲	۱۴-۱- ساختارهای سطوح ابر آبرگریز طبیعی.....
۳۴	۱۵-۱- کاربردهای سطوح ابر آبرگریز.....
۳۸	۱۶-۱- تنظیم خیس شوندگی سطوح شیشه با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و سیلیکا.....
۴۰	۱۷-۱- موانع پیش روی سطوح ابر آبرگریز.....
۴۱	۱۸-۱- چشم انداز پیش روی سطوح ابر آبرگریز.....
	فصل دوم : روش انجام کار
۴۳	۱-۲- مواد اولیه.....
۴۳	۲-۲- روش انجام آزمایش ها.....
۴۶	۳-۲- لایه نشانی پوشش.....
۴۶	۱-۳-۲- لایه نشانی به روش پاششی.....
۴۷	۴-۲- معرفی تجهیزات اندازه گیری.....
۴۷	۱-۴-۲- اندازه گیری زاویه تماس.....
۴۸	۱-۴-۲- نحوه کارکرد دستگاه اندازه گیری زاویه تماس.....
۴۸	۲-۴-۲- دستگاه اندازه گیری.....
۴۹	۲-۴-۲- میکروسکوپ الکترونی روبشی.....
	فصل سوم: نتایج و بحث
۵۱	۱-۳- مقدمه.....
	۲-۳- نتایج آزمایش تاثیر غلظت کامپوزیتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و سیلیکا با ضد حلال اتانول و ایزوپروپیلن بر خواص آبرگریزی شیشه.....
۵۲	۱-۲-۳- آنالیز نتایج زاویه تماس (CA).....
۶۰	۲-۲-۳- بررسی نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM).....
	فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۷۱	نتیجه گیری.....
۷۲	پیشنهادات.....
۷۳	فهرست منابع فارسی.....
۷۴	فهرست منابع انگلیسی.....
۷۹	چکیده انگلیسی.....

فهرست جداول

عنوان.....	صفحه
جدول ۱-۲ : مشخصات مواد اولیه.....	۴۳
جدول ۲-۲ : مشخصات انتخابی دستگاه.....	۴۷
جدول ۱-۳ : مقادیر زاویه تماس.....	۵۳

فهرست اشکال

عنوان.....	صفحه
۱-۱ . شکل : نانو ذرات سیلیکا.....	۹
۲-۱ . شکل : مکانیزم محافظت در مقابل خوردگی.....	۱۲
۳-۱ . شکل : ساختار اتانول.....	۱۸
۴-۱ . شکل : آثار کشش سطحی.....	۲۰
۵-۱ . شکل : نمودار نشان‌دهنده‌ی نیروها در خط تماس سه فازی یک قطره مایع روی سطح جامد.....	۲۲
۶-۱ . شکل : برگ ابرآگریز با قطرات آب روی آن.....	۲۲
۷-۱ . شکل : زاویه تماس و انرژی آزاد سطحی.....	۲۴
۸-۱ . شکل : زاویه تماس روی سطح زبر با استفاده از معادله Wenzel.....	۲۵
۹-۱ . شکل : زاویه تماس روی سطح زبر با استفاده فرمول Cassie-Baxter.....	۲۶
۱۰-۱ . شکل : حالت معلق قطره در حال نمایش مثال گوی الیافی روی بستر یک سطح زبر.....	۲۸
۱۱-۱ . شکل : تعاریف شکلی زاویه تماس، پسماند زاویه تماس و زاویه شیب.....	۲۹
۱۲-۱ . شکل : رفتار یک قطره آب روی یک سطح زبر.....	۳۱
۱۳-۱ . شکل : تصویر SEM یک برگ نیلوفر آبی.....	۳۳
۱۴-۱ . شکل : لغزش یک قطره آب از یک سطح آگریز شیب‌دار.....	۳۳
۱۵-۱ . شکل : طرحواره‌ای از نانوریخته گری و تصاویر SEM.....	۳۴
۱۶-۱ . شکل : طرحواره فرایند انتقال الگوی نانوحکاکی برای تولید سطح بستر پلیمری.....	۳۵
۱۷-۱ . شکل : تصویر یک قطره آب قرار گرفته روی یک سطح خود-تنظیم‌شونده.....	۳۵
۱۸-۱ . شکل : تصاویر SEM فیلم‌های PAH/PAA.....	۳۶
۱۹-۱ . شکل : طرحواره ساختارهای مولکولی پلی الکتروولیت‌ها.....	۳۷
۲۰-۱ . شکل : تصویر AFM فیلم ابرآگریز.....	۳۸
۲۱-۱ . شکل : قطرات آب روی پوشش ابرآگریز شفاف.....	۳۹
۱-۲ . شکل : حل کردن نانوذرات در دمای ۱۱۰ درجه سانتیگراد.....	۴۴

- ۲-۲. شکل : ضدحلال اضافه شده به محلول و هم خوردن با همزن مغناطیسی ۴۴
- ۳-۲. شکل : همزدن محلول توسط حمام التراسونیک ۴۴
- ۴-۲. شکل: فلوجارت مرحله تهیه پوشش ۴۵
- ۵-۲. شکل: دستگاه اسپینکوتر ۴۶
- ۶-۲. شکل: محفظه دستگاه اسپینکوتر ۴۶
- ۷-۲. شکل: دستگاه اندازه گیری زاویه تماس ۴۸
- ۸-۲. شکل : قطره اندازه گیری شده با دستگاه ۴۹
- ۹-۲. شکل : میکروسکوپ الکترونی روبشی ۴۹
- ۱-۳. شکل : پروفایل یک قطره آب روی سطح پوشش شفاف ۰/۰۵ گرم نانوذرات سیلیکا و ۰/۰۵ گرم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با ۱ میلی لیتر اتانول و ۱ میلی لیتر الکل ایزوپروپیلن ۵۵
- ۲-۳. شکل : پروفایل یک قطره آب روی سطح پوشش شفاف کامپوزیتی ۰/۰۷ گرم نانوذرات سیلیکا و ۰/۰۳ گرم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با ۱ میلی لیتر اتانول و ۱ میلی لیتر الکل ایزوپروپیلن ۵۷
- ۳-۳. شکل : پروفایل یک قطره آب روی سطح پوشش شفاف کامپوزیتی ۰/۰۸ گرم نانوذرات سیلیکا و ۰/۰۲ گرم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با ۱ میلی لیتر اتانول و ۱ میلی لیتر الکل ایزوپروپیلن ۵۹
- ۴-۳. شکل : پروفایل یک قطره آب روی سطح پوشش شفاف کامپوزیتی ۰/۰۳ گرم نانوذرات سیلیکا و ۰/۰۷ گرم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با ۱ میلی لیتر اتانول و ۱ میلی لیتر الکل ایزوپروپیلن ۶۰
- ۵-۳. شکل : تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) سطح پوشش نمونه شیشه خالص ۶۱
- ۶-۳. شکل : تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) سطح پوشش نمونه شیشه خالص با بزرگنمایی ۲۰۰۰۰ ۶۱
- ۷-۳. شکل : تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) سطح پوشش نمونه کامپوزیتی ۰/۰۷ گرم نانوذرات سیلیکا و ۰/۰۳ گرم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با ۱ میلی لیتر اتانول و ۱ میلی لیتر الکل ایزوپروپیلن ۶۳
- ۸-۳. شکل : تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) سطح پوشش نمونه کامپوزیتی ۰/۰۷ گرم نانوذرات سیلیکا و ۰/۰۳ گرم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با ۱ میلی لیتر اتانول و ۱ میلی لیتر الکل ایزوپروپیلن با بزرگنمایی ۴۰۰۰۰ ۶۴

۹-۳. شکل : تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) سطح پوشش نمونه ۰/۰۵ گرم نانوذرات سیلیکا و ۰/۰۵ گرم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با ۱ میلی لیتر اتانول و ۱ میلی لیتر الکل ایزوپروپیلن ۶۵

۱۰-۳. شکل : تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) سطح پوشش نمونه ۰/۰۵ گرم نانوذرات سیلیکا و ۰/۰۵ گرم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با ۱ میلی لیتر اتانول و ۱ میلی لیتر الکل ایزوپروپیلن با بزرگنمایی ۴۰۰۰۰..... ۶۵

۱۱-۳. شکل : تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) سطح پوشش نمونه ۰/۰۸ گرم نانوذرات سیلیکا و ۰/۰۲ گرم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با ۱ میلی لیتر اتانول و ۱ میلی لیتر الکل ایزوپروپیلن. ۶۶

۱۲-۳. شکل : تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) سطح پوشش نمونه ۰ نانوکامپوزیتی نمونه ۰/۰۸ گرم نانوذرات سیلیکا و ۰/۰۲ گرم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با ۱ میلی لیتر اتانول و ۱ میلی لیتر الکل ایزوپروپیلن با بزرگنمایی ۴۰۰۰۰..... ۶۷

۱۳-۳. شکل : تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) سطح پوشش نمونه ۰/۰۳ گرم نانوذرات سیلیکا و ۰/۰۷ گرم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با ۱ میلی لیتر اتانول و ۱ میلی لیتر الکل ایزوپروپیلن..... ۶۹

۱۴-۳. شکل : تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) سطح پوشش نمونه ۰/۰۳ گرم نانوذرات سیلیکا و ۰/۰۷ گرم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با ۱ میلی لیتر اتانول و ۱ میلی لیتر الکل ایزوپروپیلن با بزرگنمایی ۴۰۰۰۰..... ۶۹

چکیده

در تحقیق حاضر، تاثیر غلظت کامپوزیتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و سیلیکا با ضدحلال اتانول و ایزوپروپیلن بر خواص آبگریزی شیشه مورد مطالعه قرار گرفته است و شرایط بهینه معرفی شده است. منظور اصلی تحقیق امکان تولید پوشش های آبگریز به روش ساده به نام ریخته گری محلولی انجام شد. در این روش غلظت نانوذرات و دمای خشک شدن دو عامل تاثیرگذار بر خواص نهایی می باشد و تشریح عملکرد ضدحلال بر پوشش های آبگریز در کار حاضر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی خواص آبگریزی، پوششی آبگریز از کامپوزیت نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و سیلیکا با ضدحلال اتانول و ایزوپروپیلن بر روی شیشه تهیه شد و خواص آن مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به خاصیت آبدوستی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم هر چه غلظت آن در پوشش بالاتر رود از آبگریزی پوشش کاسته می شود و نانوذرات سیلیکا سبب بهبود آبگریزی شدند. در ادامه جهت تعیین آبگریزی پوشش از طریق آزمون تست زاویه تماس (CA)، مورفولوژی ایجاد شده در سطح از طریق دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت.

واژه های کلیدی: دی اکسید تیتانیوم، سیلیکا، ریخته گری محلولی، ضدحلال، پوشش های آبگریز.

مقدمه

امروزه کاربرد فراوان شیشه در زندگی روزمره و مشکلات آن از نگاه دقیق فناوری نانو دور نمانده است. این فناوری، با پوشش‌ها و لایه‌های نازک نانومتری خود شیشه‌های جدیدی با قابلیت‌های جدید ایجاد می‌نماید. ویژگی‌های ظاهری و توانمندی عبوردهی نور در شیشه‌هایی که با لایه‌های نازک نانومتری پوشانده می‌شوند، حفظ می‌گردد. اما در کنار آن قابلیت‌های جدیدی پیدا می‌کنند که بر زندگی روزمره ما تاثیر دارد. بررسی دقیق‌تر این موضوع، هم می‌تواند ما را با دنیای این شیشه‌های جدید (ویژگی‌ها، عملکرد و ...) آشنا کند و هم می‌تواند قابلیت‌های فناوری نانو را در تغییر خواص سطوح مختلف نشان دهد. به بیانی دیگر بررسی موضوع، شاید بتواند به ما کمک کند تا درک خوبی از پتانسیل‌های فناوری نانو در پوشش‌ها و تاثیر آن بر محیط اطرافمان بدست بیاوریم. شیشه‌هایی که آلودگی چندان را به خود نمی‌گیرند و با بارش باران و یا تابش آفتاب کاملاً تمیز می‌شوند. شیشه‌های خودتمیزشونده به دو روش سطح خود را از آلودگی پاک می‌کنند. که آنها را به دو دسته آبدوست و آبگریز تقسیم بندی می‌کنند. شیشه‌های خودتمیزشونده با الگوبرداری از "اثر لوتوس" ساخته شده اند. در این نوع شیشه‌ها پوشش نازکی بر سطح شیشه قرار می‌گیرد که ناصافی‌های میکرومتری و نانومتری آن، موجب کاهش نیروی چسبندگی سطحی میان قطرات آب و سطح شیشه می‌شود. به عبارت دیگر در این نوع شیشه‌ها قابلیت خودتمیزشوندگی، با افزایش خاصیت آبگریزی ایجاد می‌شود. با افزایش ساخت و تولید این نوع شیشه‌ها، می‌توان منتظر حذف برف پاک کن از بدنه اتومبیل‌ها بود. در دهه گذشته نیز تحقیقاتی روی پوشش‌های نانویی آبگریز به روش ریخته‌گری محلولی صورت گرفته است. بطور کلی موضوع این پژوهش تاثیر غلظت نانوذرات در یک پوشش نانویی برای آبگریز کردن شیشه خودرو می‌باشد که از دو ساختار میکرو و نانو تشکیل شده است همچنین تاثیر غلظت نانوذرات و روش تولید بر خواص نهایی اینگونه پوشش‌های نانویی بررسی خواهد گردید و شرایط بهینه معرفی می‌شود. در واقع این پژوهش به کاربرد نانوذرات در پوشش‌های خودتمیزشونده شیشه خودرو اشاره خواهد داشت. از جمله مزایای به کار گرفته شده فناوری نانو می‌توان به شیشه‌های خودتمیز شونده، ضدلک، ضد خش و ... در صنعت خودرو اشاره کرد که فناوری نانو علاوه بر زیبایی بخشیدن می‌تواند عمر شیشه را بهبود بخشد. منظور اصلی تحقیق بررسی امکان تولید پوشش آبگریز به روش ارزان و تک مرحله‌ای ریخته‌گری محلولی می‌باشد. در این روش غلظت نانوذرات بطور متفاوت (بطوریکه اگر غلظت نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بالا رود از آبگریزی کاسته می‌شود ولی عمل خود تمیزشوندگی با نور انجام می‌شود و نانوذرات سیلیکا باعث بهبود عمل آبگریزی می‌شود)، اندازه نانوذرات، ۱-۱۰۰ نانومتر (بطور میانگین ۲۰-۲۵

نانومتر)، روش استفاده و دمای خشک شدن از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد پوشش‌ها خواهد بود. دی اکسید تیتانیوم به عنوان یک عامل فتوکاتالیستی با قرار گرفتن در معرض تابش امواج ماوراء بنفش بار الکتریکی مثبت و منفی ایجاد می‌کند، بطوریکه در این روش از حدود ۸۵ درصد انرژی گرمایی مادون قرمز (IR) و ۹۹ درصد اشعه مضر ماوراء بنفش (UV) با استفاده از پوشش نانوذرات (دی اکسید تیتانیوم و سیلیکا) بر روی سطح شیشه انجام می‌شود. هرچه اندازه نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و سیلیکا کوچکتر باشد (تا حد چند نانومتر کوچکتر باشد) پوشش نانویی فعالتر، بطوریکه می‌تواند با تشکیل اکسیژن فعال، بطور کامل با آلودگی‌ها، لکه‌های چربی و مواد آلی روی شیشه واکنش داده و آنها را به آب و دی اکسید کربن تبدیل کند. بطور کلی همیشه یک پوشش خودتمیز شونده (نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم) آبگریز نیست ولی یک پوشش آبگریز، خودتمیز شونده است. بحث دیگر این کار کنترل آلودگی و بهبود خواص شیشه می‌باشد که می‌توان با بهره‌گیری از این نانوپوشش‌ها آنها را تقویت کرد و آلودگی آنها کاهش داد پوشش‌های نانویی خودتمیز شونده که در صنعت خودرو سازی کاربرد دارند، موجب دفع آب و ذرات گردوغبار شده و به راحتی می‌توان سطح آن را تمیز کرد. این نانوپوشش‌ها همچنین ضدسایش بوده و علاوه بر مقاوم بودن در برابر پرتوهای فرابنفش، از دوام طولانی برخوردار است. مشکل آلودگی سطوح مخصوصاً در مورد سطوح با انرژی بالا همانند شیشه یا فلز که تمایل به جذب مولکول‌های دیگر دارند، فراگیر است. راهبرد معمول برای حل این مشکل، کاهش انرژی آزاد سطحی این مواد بدون از بین رفتن ویژگی‌هایی همانند شفافیت است. نانوپوشش‌ها به صورت شیمیایی به شیشه خودرو اضافه گشته، وضوح بافت سطح را نیز تغییر نمی‌دهد. شیشه‌های خودرویی که این محصول را دارند، نجسب هستند به همین دلیل گرد و خاک، چربی، روغن، که بر روی شیشه انباشته می‌شوند، به آسانی قابل حذف و پاک‌سازی هستند. منبع الهام پوشش‌های خود تمیز شونده به گیاه نیلوفر آبی باز می‌گردد. معمولاً اصطلاح اثر نیلوفر آبی که یادآور به هم پیوستن قطرات کوچک آب چکیده شده بر روی گل نیلوفر آبی است عامل بسیار مهم که تر شونده‌گی را معین می‌کند، با ریخته‌گری محلولی این فناوری تنها در یک مرحله می‌تواند پوشش مورد نظر را روی سطوح ایجاد کند. از اینرو رفتار شیشه در معرض آب و برطرف کردن آلودگی آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سطوح با تمایلات آبگریز را می‌توان در اثر افزودن زبری یا بطور دقیق‌تر نوع مشخصی از توپوگرافی، ابرآبگریز نمود.

فصل اول:

مروری بر منابع مطالعاتی

امروزه پیشرفت فعالیت ها در حوزه نانومواد با پشتوانه سرمایه های روز افزون مالی ادامه دارد و شرکت ها به دنبال شناخت روش های جدید هستند. به همین دلیل تلاش برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها بر روی پنجره ها متمرکز شده است مطالعات زیادی برای یافتن روش های ذخیره انرژی صورت گرفته و نیاز به ذخیره انرژی باعث شده تا انواع جدیدی از پنجره های شیشه ای در ساختمان ها وارد شود. تلاش در جهت پیدا کردن راه حل هایی برای اصلاح کیفیت، افزایش کارایی مصالح و کاهش مصرف خام انرژی موجب استفاده نوین در صنعت شیشه شده است امروزه مواد خود تمیز شونده به طور گسترده در زندگی و صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله این کاربردها می توان به سطوح خود تمیز شونده، وسایل مرتبط به آزمایشگاه، پوششهای با اصطکاک کم، شیشه های اتومبیل و... اشاره کرد. رفتار ترشوندگی سطوح جامد یک مساله اساسی هم در علم مهندسی و هم در زندگی روزمره به شمار می رود. پوشش های خودتمیزشونده که در صنعت ساختمان و خودرو سازی کاربرد دارد، موجب دفع آب و ذرات گرد و غبار شده و به راحتی می توان سطح آن را تمیز کرد. این روکش همچنین ضدسایش بوده و علاوه بر مقاوم بودن در برابر پرتوهای فرابنفش، از دوامی طولانی برخوردار است. مشکل آلودگی سطوح مخصوصاً در مورد سطوح با انرژی بالا همانند شیشه یا فلز که تمایل به جذب مولکول های دیگر دارند، فراگیر است. راهبرد معمول برای حل این مشکل، کاهش انرژی آزاد سطحی این مواد بدون از بین رفتن ویژگی هایی همانند شفافیت است. برای رسیدن به سطوح آسان تمیزشونده باید به طریقی انرژی سطح را کاهش داد. معمولاً زمانی که زاویه تماس آب بالای ۱۰۰ درجه است، ویژگی دفع روغن و آب افزایش می یابد. زیرا برای رسیدن به شیشه با انرژی سطحی پایین باید از لایه های نازک بر روی سطح استفاده شود، تا شفافیت تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد. در عین حال بتواند خواص جدید مورد نیاز را نیز تامین کند. برای این منظور می توان از مواد مختلفی استفاده کرد. این مواد باید به گونه ای انتخاب شوند که پس از نشستن بر روی سطح شیشه گروه های آبگریز آن ها به سمت خارج جهت گیری کند تا ضمن کاهش جذب آلودگی به راحتی تمیز شدن آن نیز کمک کند. نانوپوشش های آبگریز و خود تمیزشونده، از جمله مهمترین دستاوردهای بهره گیری از فناوری نانو در عرصه ساخت و تولید پوشش ها به شمار می روند [۱]. این نانوپوشش ها با بهره گیری از برخی عوامل محیطی از جمله نور، گرما و یا با حساسیت به برخی تغییرات شیمیایی همچون وقوع واکنش خوردگی، عکس العمل مناسب و کارکردهای مورد انتظار را بروز می دهند. همچنین به عنوان پوشش های ضدبرف، غبار و ضدگرد نیز کاربرد داشته باشد. در پوشش های آبگریز آب نمی تواند به سطح بچسبد عمل تمیز کنندگی این پوشش ها به این علت است که نه تنها آب بلکه

آلودگی ها نیز قادر به چسبیدن به سطح نیستند که اگر بر روی سطح، آب ریخته شود یا باران ببارد سطح شسته می شود. بکارگیری نانوذرات در ساخت پوشش های آبگریزی، باعث بهبود خواص آبگریزی می شود [۱]. از جمله مواد نانوذراتی که از درجه اهمیت بالایی برخوردارند می توان از نانوذرات اکسیدهای فلزی همچون اکسید روی (ZnO)، سیلیکا (SiO₂)، اکسید تیتانیوم (TiO₂)، آلومینا (Al₂O₃) یا اکسید آهن (Fe₂O₃) که دارای کاربردهای زیاد و متنوعی می باشند نام برد [۱۶]. لوله ها و سیم ها با اندازه نانومتری، طیف وسیعی از خصوصیات الکتریکی و نوری را به نمایش می گذارند. استفاده از این نانوذرات در پوشش های آبگریز و خود تمیزشونده باعث پایداری، کاهش هزینه ها و بازدهی بالای پوشش می شود. سیلیس نیز یک نیمه رسانا است. ضریب دمایی مقاومت الکتریکی این ماده منفی است چون شمار جابجایی کننده های (حامل های) بارهای آزاد آن با افزایش دما افزایش می یابد. مقاومت الکتریکی یک تک بلور سیلیسیم در اثر دریافت تنش های مکانیکی، تغییر بسیار زیادی می کند کوارتز، تردیمیت و کریستوبالیت سه پلی مورف اصلی سیلیس هستند که در طبیعت به خوبی شناخته شده اند، هرکدام از این کانی ها در شرایط خاص بوجود آمده و دارای مشخصات فیزیکی و کانی شناسی معینی می باشند [۱۲]. نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم، عضوی از خانواده بزرگ نانوذرات هستند که به سبب ایجاد خاصیت خودتمیزکنندگی برای سطوح، از ابتدای شکل گیری فناوری نانو، مورد توجه ویژه واقع شده اند. دی اکسید تیتانیوم در اندازه نانومتری یک فوتو کاتالیست ایده آل است که مهم ترین دلیل وجود این خاصیت در این ماده قابلیت جذب اشعه فرابنفش است. فوتون های فرابنفش بسیار پرانرژی هستند و در بیشتر موارد می توانند به سادگی باعث تخریب اجسام گردند. دی اکسید تیتانیوم با جذب اشعه فرابنفش و به واسطه خاصیت فوتوکاتالیستی خود می تواند پوششی ضدباکتری روی سطوح ایجاد کند و هم چنین مانع از عبور اشعه گردد [۱۶]. وجود همین خواص ویژه، نانوذرات دی اکسید تیتانیوم را تبدیل به گزینه ای مناسب برای استفاده در کرم های ضدآفتاب نموده است. حذف بوی نامطبوع و تجزیه سموم آلی و معدنی و میکروارگانیزم های مضر و بیماری زای موجود در آب و فاضلاب کاربرد عمده دیگر این ماده است. نانوذرات دی اکسید تیتانیوم خاصیت آب دوستی بالایی دارند. شیشه، در میان سایر مواد و مصالح مورد مصرف بشر از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله آنکه می تواند رفتار انتقالی از یک جامد سخت و شکننده به یک ماده مذاب لاستیک شکل و برعکس داشته باشد. شیشه با اینکه شکننده است اما بسیار پایدار است، مهم ترین ویژگی شفاف بودن آن در برابر طول موج های مرئی است نقطه مقابل شیشه مواد چندبلوری است که نور مرئی را از خود عبور نمی دهند. سطح شیشه معمولاً هموار است چون هنگام تشکیل، مولکول های بسیار

سرد شده مایع دیگر مجبور نیستند هندسه بلورهای سخت را به خود بگیرند بلکه نیروی کشش سطحی باعث شکل گرفتن آنها می‌شود و به صورت میکروسکوپی سطحی هموار بدست می‌آید. این ویژگی‌ها باعث شفافیت و درخشندگی شیشه می‌شود و حتی در شیشه‌های رنگی (که نور را جذب می‌کنند) هم قابل مشاهده است [۸]. نانوپوشش‌های شیشه ترکیباتی هستند که ضمن حفظ ظاهر اصلی سطح، سایر آلودگی‌ها را از سطح دفع می‌کنند. مزیت‌های نانوپوشش‌های شیشه سطوح در برابر رطوبت و فساد میکروبی، ظاهر واضح و افزایش کیفیت و کارایی، پایداری در برابر اشعه فرابنفش، شفافیت و انواع ویژگی‌های ظاهری از قبیل سختی و مقاومت در برابر آتش می‌باشد. از مزایای استفاده از این فناوری می‌توان به افزایش کیفیت مصالح، صرفه جویی در مصرف انرژی و صرفه جویی اقتصادی اشاره کرد. در تحقیق حاضر، تاثیر غلظت کامپوزیتی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سیلیکا با ضدحلال اتانول و ایزوپروپیلن بر خواص آبگریزی شیشه مورد بررسی قرار گرفت. و پوشش آبگریزی به روش تک مرحله ای و ساده ریخته گری محلولی بدست آمد.

۱-۱- مقدمه ای بر نانو فناوری

نانوفناوری با ساختارهای ریز و مواد با اندازه بسیار کوچک در محدوده کمتر از ۱۰۰ نانومتر سروکار دارد. واحد نانومتر از پیشوند نانو که یک کلمه یونانی به معنی بی نهایت ریز می باشد گرفته شده است. یک نانومتر معادل یک میلیاردیم (10^{-9}) متر در حدود چهار برابر قطر یک اتم است.

پیشرفت نانو فناوری منجر به بهبود لوازم و تجهیزات و کاربردهای آنها در زندگی بشر می شود. در شیمی، این محدوده ابعادی به کلونیدها، مایسل ها، مولکول های پلیمری و ساختارهای یکسان مولکول های بسیار بزرگ یا تجمع زیادی از مولکول ها بر می گردد. در فیزیک یا مهندسی برق، علم نانو بیشتر به رفتار کوانتومی و رفتار الکترون ها در ساختارهای با اندازه نانو مرتبط می شود. در زیست شناسی و بیوشیمی نیز ترکیبات سلولی و ساختارهای مولکولی جالب زیستی و اجزای درون سلولی به عنوان نانو ساختارها می باشند [۱۰].

نانوذرات در حال حاضر از طیف وسیعی از مواد ساخته می شوند، معمول ترین آنها نانوذرات سرامیکی هستند.

۱-۲- نانوذرات سرامیکی

معمول ترین نانوذرات، نانوذرات سرامیکی هستند که به سرامیک های اکسید فلزی، نظیر اکسیدهای تیتانیوم، روی، آلومینیوم، آهن و نانوذرات سیلیکاتی (سیلیکات ها یا اکسیدهای سیلیکون نیز سرامیک هستند)، که عموماً به شکل ذرات نانومقیاسی خاک رس، تقسیم می شود. از نانوذرات سرامیکی که از اهمیت زیادی برخوردار است دی اکسید تیتانیوم و سیلیکا می باشند. در ادامه به این دو نانوذره سرامیکی می پردازیم [۶].

۱-۲-۱- نانوذرات سیلیکا

چنانکه دیده می شود، یکی از ترکیبات موجود در مواد مختلف سیلیکا است که در ضمن واکنش تولید می شود به همین دلیل می توان گفت سیلیس یکی از مهمترین بخش این مواد است و اهمیت زیادی در چسبندگی، مقاومت و کارایی مواد دارد. محلول نانویی سیلیس، دی اکسید سیلیس است که اندازه ذرات آن در ابعاد نانومتر می باشد. محلول نانو سیلیس متشکل از ذراتی هستند که گوله شکل با قطر کمتر از ۱۰۰ nm یا به صورت ذرات خشک پودر یا به صورت معلق در مایع محلول قابل انتشار می باشند که مایع آن معمول ترین نوع محلول نانو سیلیس معلق کاربرد های

چند منظوره مانند خاصیت ضدسایش، ضدحریق، ضدانعکاس سطوح از خود نشان می دهد. نانوسیلیکا در صنایع رنگ به عنوان مات کننده و افزایش دهنده غلظت مورد استفاده است. کاهش اندازه ذرات ماده در کنار افزایش مساحت سطح و در نتیجه افزایش برهم کنش ها در بستر رزین باعث اثربخشی بهتر محصول در ایجاد خواص پوشش دهی، غلظت دهنده گی و مات کنندگی سیستم به صورت یکنواخت خواهد شد.



شکل ۱-۱: نانوذرات سیلیکا [۱۲].

۱-۲-۲-۱-۲- نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم

دی اکسید تیتانیوم در اندازه نانومتری یک فوتو کاتالیست ایده آل است که مهم ترین دلیل وجود این خاصیت در این ماده قابلیت جذب اشعه فرابنفش است. فوتون های فرابنفش بسیار پرانرژی هستند و در بیشتر موارد می توانند به سادگی باعث تخریب اجسام گردند. دی اکسید تیتانیوم با جذب اشعه فرابنفش و به واسطه خاصیت فوتوکاتالیستی خود می تواند پوششی ضد باکتری روی سطوح ایجاد کند و هم چنین مانع از عبور اشعه گردد. وجود همین خواص ویژه، نانوذرات دی اکسید تیتانیوم را تبدیل به گزینه ای مناسب برای استفاده در پوشش ها نموده است.

۱-۲-۲-۱-۱- کاربردهای نانوذرات دی اکسید تیتانیوم

دی اکسید تیتانیوم در گروه نیمه رساناها می باشد و به عنوان حسگر گاز های قابل احتراق، آلاینده حذف بوی نامطبوع، تجزیه سموم آلی، معدنی و میکروارگانیزم های مضر و بیماری زای موجود در آب و فاضلاب، در مواد آرایشی جهت جذب نور خورشید، به عنوان رنگدانه در رنگ ها جهت براق کردن آن ها و جاذب ها بکار می رود. این نیمه رسانا همچنین در حسگر های اکسیژن مورد استفاده قرار می گیرد. از دیگر خواص دی اکسید تیتانیوم که آن را از دیگر رسانا ها متمایز کرده