





برسی تعالیٰ

تأمیدیه اعضاي هيات داوران حاضر در جلسه دفاع از رساله دکتری

خانم مریم شاته ساز رساله ۲۴ واحدی خود را با عنوان: «سترن ناتو ذرات کوانتومی کادمیم - تلویریم و کاربردهای آنها در تعیین دیپامین و هلیکوپاکتر و مطالعه برهم کنش با هموگلوبین» در تاریخ ۹۱/۱۱/۴ ارائه کردند. اعضای هیأت داوران تサخه نهایی این رساله را از نظر فرم و محتوا تایید کرده است و پذیرش آن را برای تکمیل درجه دکتری پیشنهاد می‌کند.

امضاء	رتبه علمی	نام و نام خانوادگی	اعضاي هيات داوران
	استاد	دکتر مجتبی شمسی بور	۱- استاد راهنمای
	استاد	دکتر نادر علیزاده مطلق	۲- استاد مشاور
	استادیار	دکتر افشین محسنی فر	۳- استاد مشاور
	استاد	دکتر یدالله یمنی	۴- استاد ناظر داخلی
	استاد	دکتر میرفضل الله موسوی	۵- استاد ناظر داخلی
	استاد	دکتر کاظم کارگشا	۶- استاد ناظر خارجی
	استادیار	دکتر محمد رضا هرمزی نژاد	۷- استاد ناظر خارجی
	استاد	دکتر یدالله یمنی	۸- نایبته تحصیلات تکمیلی

آیین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانشآموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهش‌های علمی که تحت عنوانین پایان‌نامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:

ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان‌نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می‌باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجتمع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از استادی راهنمای، مشاور و یا دانشجو مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان‌نامه و رساله به عهده استاد راهنمای و دانشجو می‌باشد.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانشآموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب، نرم افزار و یا آثار ویژه (اثری هنری مانند فیلم، عکس، نقاشی و نمایشنامه) حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آئین نامه‌های مصوب انجام شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته‌ها در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنمای یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این آیین‌نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۴/۴/۸۷ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۲۳/۴/۸۷ در هیأت رئیسه دانشگاه به تایید رسید و در جلسه مورخ ۱۵/۷/۸۷ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم‌الاجرا است.

«اینجانب مریم شانه‌ساز دانشجوی رشته شیمی- شیمی تجزیه ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۷ مقطع دکتری دانشکده علوم پایه متعهد می‌شوم کلیه نکات مندرج در آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافته‌های علمی مستخرج از پایان‌نامه / رساله تحصیلی خود رعایت نمایم. در صورت تخلف از مفاد آئین نامه فوق الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می‌دهم که از طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع بنام بنده و یا هر گونه امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید. ضمناً نسبت به جبران فوری ضرر و زیان حاصله بر اساس برآورده دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدینوسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم»

امضا: مریم شانه ساز



تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۴

آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله)های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل

متعهد می شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله)ی خود، مراتب را قبلًا به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:
«کتاب حاضر، حاصل رساله دکتری نگارنده در رشته شیمی-شیمی تجزیه است که در سال ۱۳۹۱ در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی جناب آقای دکتر مجتبی شمسی پور، مشاوره جناب آقای دکتر نادر علیزاده مطلق و جناب آقای دکتر افшин محسنی فر - از آن دفاع شده است.»

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأديه کند.

ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفاده حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.

ماده ۶: اینجانب مریم شانه ساز دانشجوی رشته شیمی مقطع دکتری تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شویم.

نام و نام خانوادگی: مریم شانه ساز

تاریخ و امضا: ۱۳۹۱/۱۱/۰۴





دانشکده علوم پایه

رساله دکتری شیمی (تجزیه)

عنوان

سنتز نانو ذرات کوانتمی کادمیوم- تلوریوم و کاربردهای آنها در تعیین دوپامین، هلیکوباکترپیلوری
و مطالعه برهمکنش با هموگلوبین

نگارش:

مریم شانه ساز

استاد راهنما:

دکتر مجتبی شمسی پور

استاد مشاور:

دکتر نادر علیزاده مطلق

دکتر افшин محسنی فر

بهمن ماه ۱۳۹۱

تقدیم به :

پدر و مادرم که:

لحظات ناب باور بودن،

لذت و غرور دانستن،

جسارت خواستن،

عظمت رسیدن و تمام تجربه‌های زندگی ام،

مديون حضور سبز آنهاست

تقدیم به یگانه برادرم:

اسطوره زندگی ام

و

تقدیم به خواهران دلبندم:

بهانه‌های زیبای زندگی ام

سپاسگزارم از شما که در سخت‌ترین لحظات زندگی دست از باورهای من نکشیدید. این مجموعه را
که حاصل همت بلند شما در خواستن پرواز من است، به شما هدیه می‌کنم.

تقدیر و تشکر

چنین فضل از سوی یکتا خداست که داناییش بس همه خلق راست

سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشدید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

از استاد فرزانه و گرانقدرم جناب آقای دکتر مجتبی شمسی پور که در پژوهش ذهن من کوشیدند و روح را در وادی علم پرواز دادند و همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت‌هایم گذشته‌اند و با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند که بی شک بدون مساعدت ایشان، این رساله به نتیجه مطلوب نمی‌رسید کمال تشکر و قدردانی را دارم. باشد که این خردترین، بخشی از خدمات ایشان را سپاس گوید.

از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر نادر علیزاده مطلق و جناب آقای دکتر افшин محسنی فر که مرا در انجام این پژوهش یاری کردند، نهایت قدردانی را دارم.

از استاد ارجمند جناب آقای دکتر کاظم کارگشا و جناب آقای دکتر محمد رضا هرمزی‌نژاد که زحمت مطالعه و داوری این پایان نامه را به عهده داشتند نهایت سپاس و امتنان را دارم.

از تمامی دوستان و همکلاسی‌های مهربانم که بودن در کنارشان برایم افتخاری بس بزرگ است، سپاس‌گزارم. همچنین از همکاری دوستان گرامی در پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتک و آزمایشگاه جناب آقای دکتر نادر علیزاده مطلق و سایر عزیزانی که به اینجانب یاری رساندند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

به تم برقه‌ی راه کن ای طایر قدس
که در از است ره مقصد و من نو سفرم

چکیده:

بخش اول: در این تحقیق، نقاط کوانتمومی CdTe با روش شیمیایی در محیط آبی سنتز شد. مشخصه یابی و آنالیز نقاط کوانتمومی سنتز شده توسط دستگاه‌های فلورسانس، UV-Vis، XRD و DLS مورد بررسی قرار گرفت و همچنین غلظت نانو ذرات محاسبه شد. نتایج، پهن بودن طیف جذبی و باریکی طیف نشری، قابلیت تنظیم طول موج نشری با تغییر اندازه نانو ذرات، پایداری نوری، سازگار بودن با ترکیبات زیستی و حلالیت در آب را به خوبی نشان دادند. بنابراین با توجه به ویژگی‌های نامبرده، نقاط کوانتمومی در طراحی انواع مختلف حسگر استفاده شدند.

بخش دوم: در این تحقیق، یک نانو بایوسنسور بر اساس سیستم نقاط کوانتمومی- آنزیم لاکاز برای اندازه‌گیری دوپامین طراحی شد. دوپامین توسط آنزیم لاکاز مطابق عملکرد هوازی آنزیم به یک ترکیب اکسنده تبدیل می- شود که این ترکیب اکسنده باعث خاموشی نشر نقاط کوانتمومی در pH ۷/۴ می‌گردد. ارتباط خطی بین شدت نشر نقاط کوانتمومی و غلظت دوپامین طبق معادله استرن- ولمر در گستره غلظتی 10^{-3} تا 10^{-6} میلی مolar و حد تشخیص 10^{-6} میلی مolar بدست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای غلظت 10^{-6} میلی مolar برای ۷ بار اندازه‌گیری، $3/7\%$ محسوبه شد. این سنسور جهت اندازه‌گیری دوپامین در نمونه‌های پلاسمای خون و داروهای اندامیکی، $3/7\%$ تزریقی دوپامین استفاده شد.

بخش سوم: در این تحقیق، روشی برای اندازه‌گیری هلیکوباکتر پیلوری بر اساس فرایند FRET با استفاده از دو پروب الیگونکلئوتید نشان دار شده با CdTe به عنوان مولکول دهنده و مولکول رنگدانه تمرا به عنوان مولکول گیرنده ارائه شد. ملکول‌های QDs نشان دار شده با اولین الیگونکلئوتید اصلاح شده با گروه عاملی NH_2 و مولکول‌های رنگدانه تمرا نشان دار شده با دومین الیگونکلئوتید اصلاح شده به DNA هدف اضافه می‌شوند و بلاfaciale هیبریداسیون رخ می‌دهد. نتیجه این هیبریداسیون، نزدیک شدن مولکول‌های رنگدانه تمرا و ملکول-های QDs نشان دار شده به یکدیگر و در نهایت انتقال انرژی رزونانسی فلورسانس طی تحریک نوری ملکول‌های

QDs رخ می‌دهد. از طرفی این دو پروب الیگونکلئوتیدی در غیاب مولکول هدف به یکدیگر نزدیک نمی‌شوند و نشر ملکول‌های رنگدانه تمرا به دلیل عدم فرایند FRET دیده نمی‌شود. در این روش، یک قطعه ۲۱۰ تایی DNA از هلیکوباکتر پیلوری به عنوان مولکول هدف استخراج شد و دو الیگونکلئوتید مکمل آن برای اتصال به QDs و مولکول رنگدانه تمرا انتخاب شد. این روش تشخیصی DNA هدف هلیکوباکتر پیلوری، ساده، سریع و نیاز به مراحل شستشو و جداسازی ندارد. این نانو بایوسنسور می‌تواند برای اندازه‌گیری گونه‌های هلیکوباکتر پیلوری با حد تشخیص $4/5 \times 10^{-9}$ مولار مفید باشد.

بخش چهارم: تاثیر برهمکنش اندازه‌های مختلف نقاط کوانتمومی CdTe با هموگلوبین – به عنوان پروتئین عمدی موجود در خون- و مطالعه ساختار آن، بر اساس طیف سنجی‌های فلورسانس، جذب و دو رنگ نمایی CD و سینکرونوس مورد بررسی قرار گرفت. مکانیسم خاموشی، ثابت‌های پیوند و پارامترهای ترومودینامیکی در سه دمای مختلف طی خاموشی فلورسانس هموگلوبین در حضور هر دو اندازه نقاط کوانتمومی بررسی شد. نتایج نشان دادند که مکانیسم خاموشی برای هر دو اندازه نقاط کوانتمومی از نوع مکانیسم استاتیک و فرایند برهمکنش خودبخودی می‌باشد. نتایج طیف‌های سینکرونوس فلورسانس با افزایش غلظت نقاط کوانتمومی نشان دادند که باز شدن ساختار پروتئین و قطبی‌تر شدن محیط اطراف اسید آمینه‌های تریپتوфан برای ذرات بزرگ‌تر بیشتر است. این نتایج نیز توسط طیف‌های CD پروتئین نیز مورد تأیید قرار گرفت.

كلمات کلیدی: نقاط کوانتمومی، اسپکتروسکوپی فلورسانس، نانو بایو سنسور، دوپامین، آنزیم لاکاز، انرژی انتقال روزونانسی فلورسانس، هلیکوباکترپیلوری، دی.ان.ا، برهمکنش، پروتئین، هموگلوبین، طیف سنجی سینکرونوس، پارامترهای ترومودینامیکی.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: مقدمه‌ای بر نقاط کوانتومی	
۱-۱- مقدمه	۲
۱-۲- نانو فناوری و تعریف آن	۳
۱-۳- تعریف نانو ساختارها	۴
۱-۴- نیمه رساناها و نقاط کوانتومی	۶
۱-۵- اکسیتون و اثر محدودیت کوانتومی	۸
۱-۶- خواص یکتای نقاط کوانتومی	۱۰
۱-۶-۱- خواص ترمودینامیکی	۱۰
۱-۶-۲- خواص الکترونیکی	۱۲
۱-۶-۳- خواص اپتیکی	۱۲
۱-۶-۴- طیف جذبی و نشری نقاط کوانتومی	۱۲
۱-۶-۵- اثر محدودیت کوانتومی نقاط کوانتومی	۱۵
۱-۶-۶- ایجاد طول موج‌های فلورسانسی مختلف با یک منبع تحریک نوری واحد (تک پراکندگی)	۱۶
۱-۶-۷- مقایسه خصوصیات رنگدانه‌های آلی و نقاط کوانتومی	۱۷
۱-۸- ساختار کلی نقاط کوانتومی	۱۸
۱-۸-۱- نانو ذرات هسته-پوسته	۱۹
۱-۸-۲- نانو ذرات هسته-پوشش	۲۲

۹-۱- روش های ساخت نانو مواد.....	۲۲
۱۰-۱- روش های تولید نقاط کوانتمی	۲۴
۱۰-۱-۱- تولید نقاط کوانتمی به روش آلی فلزی.....	۲۴
۱۰-۱-۲- تولید نقاط کوانتمی به روش محلول در آب.....	۲۷
۱۱-۱- عوامل موثر براندازه نانو ذرات و بازده کوانتمی آنها.....	۳۱
۱۱-۱-۱- تاثیر غلظت پیش ماده.....	۳۱
۱۱-۱-۲- تأثیر انواع مختلف نمک های کادمیوم (زوج یون های منبع کادمیوم).....	۳۲
۱۱-۱-۳- تأثیر نسبت مولی بین Cd^{2+} و HTe^-	۳۴
۱۱-۱-۴- تأثیر عوامل پوششی	۳۴
۱۱-۱-۴-۱- اثر عامل پوششی بر طول موج نشری نقاط کوانتمی.....	۳۸
۱۱-۱-۴-۲- اثر عامل پوششی بر نیمه پهنه ای ارتفاع پیک نشری نقاط کوانتمی.....	۳۹
۱۱-۱-۴-۳- اثر عامل پوششی بر بازده کوانتمی نقاط کوانتمی	۴۰
۱۱-۱-۴-۴- اثر نوع عامل پوششی بر پایداری نوری و شیمیابی نقاط کوانتمی	۴۰
۱۱-۱-۴-۵- اثر نوع عامل پوششی بر پایداری حرارتی نقاط کوانتمی.....	۴۲
۱۱-۱-۴-۶- اثر نوع عامل پوششی در pH های مختلف محلول بافری بر شدت نشر فلورسانس.....	۴۲
۱۱-۱-۵- اثر pH محلول سنتزی بر اندازه نقاط کوانتمی	۴۵
۱۱-۱-۶- اثر زمان حرارت دهی و رفلاکس بر اندازه نقاط کوانتمی	۴۷
۱۱-۱-۷- تأثیر گاز اکسیژن و N_2 در مرحله رفلاکس بر شدت نشر نقاط کوانتمی.....	۴۷
۱۲-۱- جنبه های دیگر نقاط کوانتمی	۴۹
۱۲-۱-۱- سمیت نانو ذرات و مشکل دفع آنها از بدن موجودات زنده	۵۰
۱۲-۱-۲- حلایق نقاط کوانتمی در حلال های آبی.....	۵۱
۱۲-۱-۲-۱- راه کار اول: تبادل لیگاند	۵۲

۵۳	- راه کار دوم: تشکیل مایسل از طریق برهمکنش آب گریز	-۱۲-۱-۲-۲-
۵۴	- راه کار سوم: کپسوله کردن در لایه سلیکا	-۱۲-۱-۲-۳-
۵۵	- اتصال مولکول‌های زیستی به نقاط کوانتومی	-۱۲-۱-۳-۳-
۵۶	- اتصالات کوالانسی	-۱۲-۱-۳-۱-
۵۸	- اتصالات مستقیم به سطح نقاط کوانتومی	-۱۲-۱-۳-۲-
۵۸	- اتصالات الکتروستاتیک	-۱۲-۱-۳-۳-
۵۹	- کاربردهای نقاط کوانتومی	-۱-۱۳-
۶۰	- مروری بر تحقیقات انجام شده در این رساله	-۱-۱۴-
۶۱	مراجع	

فصل دوم: سنتز نقاط کوانتومی CdTe در محیط آبی

۷۱	- مقدمه	-۲-۱-
۷۱	- مواد شیمیایی	-۲-۲-
۷۲	- دستگاه ها و وسائل مورد نیاز	-۲-۳-
۷۲	- مراحل سنتز نانو ذرات CdTe در محیط آبی	-۲-۴-
۷۳	- تهیه محلول تازه NaHTe	-۲-۴-۱-
۷۴	- تهیه محلول اولیه Cd^{2+} جهت ایجاد هسته‌های اولیه نانو ذرات	-۲-۴-۲-
۷۶	- رشد نقاط کوانتومی CdTe	-۲-۴-۳-
۷۷	- خالص سازی محلول سنتز شده نقاط کوانتومی	-۲-۵-
۷۷	- مشخصه یابی نقاط کوانتومی CdTe سنتز شده	-۲-۶-
۷۸	- آنالیز میکروسکوپی: میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)	-۲-۶-۱-
۷۹	- آنالیز ساختاری: پراش اشعه ایکس (XRD)	-۲-۶-۲-

۲-۳-۶- آنالیز طیفی نقاط کوانتمی: طیف نشری و جذبی نانو ذرات CdTe سنتز شده	۸۰
۴-۶-۲- تعیین اندازه نانو ذرات	۸۲
۱-۴-۶-۲- تعیین اندازه نانو ذرات توسط دستگاه DLS	۸۲
۲-۴-۶-۲- تعیین اندازه نانو ذرات بر اساس طیف جذبی آنها	۸۲
۲-۶-۲- تعیین غلظت نانو ذرات بر اساس اندازه آنها	۸۳
۶-۶-۲- محاسبه بازده کوانتمی	۸۴
۷-۶-۲- بررسی پایداری نوری نانو ذرات سنتز شده	۸۵
۷-۲- نتیجه گیری	۸۵
مراجع	۸۶

فصل سوم: طراحی و ساخت نانو زیست حسگر جهت اندازه‌گیری دوپامین بر پایه نقاط کوانتمی-

آنژیم

۱-۳- دوپامین	۸۹
۲-۳- بیماری پارکینسون	۹۰
۳-۳- مروری بر روش‌های دیگر اندازه‌گیری دوپامین	۹۰
۴-۳- آنژیم‌ها	۹۱
۴-۳- ساختار کریستالی لاکاز	۹۱
۴-۳- مکانیسم واکنش آنژیم لاکاز	۹۲
۴-۳- کاربردهای آنژیم لاکاز در زیست فناوری: حسگرهای زیستی	۹۳
۵-۳- بخش تجربی	۹۴
۵-۳- مواد شیمیابی	۹۴
۵-۳- ساخت محلول‌های استاندارد	۹۴
۵-۳- وسایل و دستگاه‌ها	۹۴

۹۵	۶-۳- نتایج.....
۹۵	۱-۶-۳- سنتز نقاط کوانتومی CdTe پوشیده شده با TGA و مشخصه یابی آنها.....
۹۵	۱-۶-۳- بررسی مورفولوژی و اندازه نقاط کوانتومی CdTe سنتز شده.....
۹۷	۲-۱-۶-۳- بررسی طیف جذبی و نشری نانو ذرات سنتز شده و انتخاب بهینه طول موج تحریکی.....
۹۸	۳-۱-۶-۳- اثر pH محلول بافری بر طیف نشری نقاط کوانتومی CdTe سنتز شده.....
۹۹	۲-۶-۳- مکانیسم واکنش حسگر زیستی طراحی شده با استفاده از نقاط کوانتومی.....
۱۰۱	۳-۶-۳- بررسی اثر دوپامین بر شدت نشر نقاط کوانتومی.....
۱۰۱	۴-۶-۳- بررسی اثر آنزیم لاکاز در حضور دوپامین بر شدت نشر نقاط کوانتومی.....
۱۰۳	۵-۶-۳- بررسی اثر pH و مقدار آنزیم لاکاز بر شدت نشر نقاط کوانتومی CdTe.....
۱۰۵	۶-۶-۳- بررسی سینتیک واکنش نano حسگر زیستی.....
۱۰۶	۷-۶-۳- ارقام شایستگی نano زیست حسگر طراحی شده برای اندازه گیری دوپامین.....
۱۰۸	۸-۶-۳- آنالیز دوپامین در نمونه های حقیقی.....
۱۰۸	۹-۶-۳- مقایسه روش به کار گرفته شده با روش های گزارش شده دیگر در مراجع.....
۱۰۹	۷-۳- نتیجه گیری.....
۱۱۱	مراجع.....

فصل چهارم: طراحی یک نano زیست حسگر جهت تشخیص هلیکوباکتر پیلوئی بر اساس انرژی انتقال رزونانسی فلورسانس با استفاده از نقاط کوانتومی
۱-۴- باکتری هلیکوباکتر پیلوئی.....
۱۱۶
۲-۴- بیماری های مرتبط با هلیکوباکتر پیلوئی.....
۱۱۷
۳-۴- روش های متداول تشخیص هلیکوباکتر پیلوئی.....
۱۱۷
۴-۴- روش های جدید تشخیص هلیکوباکتر پیلوئی.....
۱۱۸

۱۱۹	۴-۵- انتقال انرژی رزونانسی فلورسانس.....
۱۱۹	۴-۵-۱- اساس فرآیند FRET.....
۱۲۲	۴-۵-۲- محاسبه کارایی فرایند FRET.....
۱۲۲	۴-۵-۳- ردیابی سیگنال انتقال انرژی رزونانسی فلورسانس.....
۱۲۳	۴-۵-۴- اندازه‌گیری آنالیت براساس فرایند FRET با استفاده از نقاط کوانتومی.....
۱۲۴	۴-۶- بخش تجربی.....
۱۲۴	۴-۶-۱- مواد شیمیایی.....
۱۲۴	۴-۶-۲- وسایل و دستگاه‌های مورد نیاز.....
۱۲۵	۴-۶-۳- آماده‌سازی محلول‌های مورد نیاز.....
۱۲۶	۴-۶-۴- استخراج DNA هدف از ژنوم هلیکوباکترپیلوری.....
۱۲۶	۴-۶-۴-۱- طراحی پرایمرهای اختصاصی برای استخراج DNA هدف.....
۱۲۷	۴-۶-۴-۲- تکنیک PCR جهت استخراج مولکول DNA هدف.....
۱۳۱	۴-۶-۵- طراحی نانو زیست حسگر جهت آنالیز هلیکوباکترپیلوری.....
۱۳۱	۴-۶-۶- نحوه انتخاب پرایمرهای مورد نظر جهت اتصال به مولکول تمرا و نانو ذرات CdTe.....
۱۳۲	۴-۷- نتایج.....
۱۳۲	۴-۷-۱- سنتز نقاط کوانتومی CdTe و مشخصه‌یابی آن.....
۱۳۲	۴-۷-۲- بررسی طیفی جذبی و نشری مولکول‌های رنگدانه تمرا و CdTe.....
۱۳۳	۴-۷-۳- اتصال پرایمرهای مورد نظر به نقاط کوانتومی.....
۱۳۴	۴-۷-۴- بررسی اتصالات پرایمر به نقاط کوانتومی CdTe.....
۱۳۶	۴-۷-۵- کارایی فرایند FRET زیست حسگر طراحی شده.....
۱۳۷	۴-۷-۶- اندازه‌گیری DNA هدف.....
۱۳۸	۴-۷-۷-۱- محاسبه R_0 برای زیست حسگر طراحی شده.....

۱۳۹	۸-۴- نتیجه‌گیری
۱۴۰	مراجع

فصل پنجم: بررسی تأثیر اندازه نقاط کوانتمی CdTe در برهمنکنش با هموگلوبین و مطالعه ساختار هموگلوبین

۱۴۷	۱-۵- مقدمه: برهمنکنش پروتئین- نانوذره
۱۴۸	۲-۵- هموگلوبین (HHb)
۱۴۹	۳-۵- بخش تجربی
۱۴۹	۱-۳-۵- مواد شیمیایی
۱۴۹	۲-۳-۵- بخش دستگاهی و وسایل مورد استفاده
۱۵۰	۴-۵- نتایج
۱۵۰	۱-۴-۵- سنتر نانو ذرات CdTe پوشیده شده با TGA در دو اندازه مختلف و مشخصه‌یابی آنها
۱۵۲	۲-۴-۵- بررسی مکانیسم خاموشی برهمنکنش دو اندازه مختلف نقاط کوانتمی و هموگلوبین
۱۵۳	۳-۴-۵- بررسی طیف نشري فلورسانس برهمنکنش هموگلوبین با نقاط کوانتمی
۱۵۸	۴-۲-۴-۵- محاسبه پارامترهای پیوند: ثابت پیوند و تعداد جایگاه‌های پیوند
۱۶۰	۴-۲-۴-۵- محاسبه پارامترهای ترمودینامیکی پیوند و طبیعت نیروهای برهمنکنش هموگلوبین با نانو ذرات
۱۶۲	۴-۲-۴-۵- مطالعه طیف جذبی هموگلوبین با نقاط کوانتمی
۱۶۳	۴-۲-۴-۵- مطالعات اسپکتروسکوپی سینکرونوس فلورسانس (SFS)
۱۶۸	۴-۲-۴-۶- برهمنکنش هموگلوبین با نانو ذرات مطالعه اسپکتروسکوپی دو رنگنمایی دروانی
۱۷۰	۴-۵- نتیجه‌گیری
۱۷۱	مراجع

فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
فصل اول: مقدمه‌ای بر نقاط کوانتومی نیمه رسانا	
شکل ۱-۱: ساختار نانو ذرات صفر، یک و دو بعدی	۵
شکل ۱-۲: تفاوت مواد هادی، نیمه هادی و عایق	۶
شکل ۱-۳: چگالی حالت‌های ایده‌آل در یک نیمه رسانا به صورت تابعی از بُعد ماده. (3D) ۳ بعدی (ماده تودهایی)، (2D) ۲ بعدی (نانو فیلم)، (1D) ۱ بعدی (نانو سیم) و (0D) صفر بعدی (نانو ذره)	۸
شکل ۱-۴: وابستگی شکاف انرژی به اندازه ذرات	۹
شکل ۱-۵: نورتابی وابسته به اندازه ذرات نیمه رسانای نقطه کوانتومی	۱۰
شکل ۱-۶: نمودار گرمایی ویژه بر حسب T_2 برای حالت توده و نقاط کوانتومی CdSe	۱۱
شکل ۱-۷: شماتیک ایجاد جفت الکترون-حفره و بازترکیب آنها (a) ایجاد طیف جذبی پهن برای نانو ذرات بر اثر تحریک نور سفید پیوسته (c) نشر فلورسانسی نقاط کوانتومی حاصل از تحریک منبع نور تکفام با انرژی بالاتر از گاف انرژی نقاط کوانتومی (پیکان‌های مشکی بین‌گر اتصالات غیر تابشی ارتعاشی به پایین‌ترین حالت انرژی برانگیخته می‌باشند)	۱۳
شکل ۱-۸: طیف جذبی و نورتابی نانو ذرات CdTe (a) طیف جذبی و (b) طیف نشری	۱۳
شکل ۱-۹: (a) طیف جذبی نقاط کوانتومی CdSe و رنگدانه رودامین، (b) طیف نشری نقاط کوانتومی CdSe و رنگدانه رودامین	۱۵
شکل ۱-۱۰: وابستگی طول موج نشر نقاط کوانتومی با تغییر اندازه (A) و تغییر ترکیبات (B)	۱۶
شکل ۱-۱۱: طیف نشری اندازه‌های مختلف نانو ذرات CdTe با طول موج تحریک یکسان ۴۵۰ نانومتر	۱۷
شکل ۱-۱۲: وابستگی زمانی شدت فلورسانس نانو کریستال‌های CdSe-ZnS در مقایسه با رنگدانه رودامین G. نانو کریستال‌ها نشر پایداری برای مدت زمان حداقل ۴ ساعت را نشان می‌دهند در حالیکه رودامین بعد	

از ۱۰ دقیقه خاموش می‌شود. طیفهای رنگی، مربوط به نشر نانو کریستال و طیف مشکی، مربوط به نشر رودامین است	۱۷
شکل ۱۳-۱: ساختار کلی نقاط کوانتمومی	۱۹
شکل ۱۴-۱: a) نانو ذره هسته پوسته با هسته CdTe و پوسته مناسب CdSe. b) نانو ذره هسته پوسته نامناسب با هسته CdTe و پوسته CdSe. b) بیانگر طیف فلورسانس نانو ذره هسته پوسته مناسب.	۲۱
شکل ۱۵-۱: طیفهای جذب و نشر نانوکریستال‌های CdSe قبل و بعد از رشد پوسته ZnS با ضخامت‌های مختلف	۲۱
شکل ۱۶-۱: نانو ذرات هسته-پوسته نوع I و II	۲۲
شکل ۱۷-۱: روش تولید نقاط کوانتمومی CdSe به روش آلی فلزی دما بالا	۲۵
شکل ۱۸-۱: طیف نشری (نقشه چین) و جذبی (توپر) نانو ذره CdSe سنتز شده به روش آلی-فلزی در زمان‌های مختلف رشد	۲۷
شکل ۱۹-۱: طراحی شماتیک تولید نانو ذرات CdTe در محیط آبی (A) تولید گاز H ₂ Te از پیش ماده Al ₂ Te ₃ (B) تولید گاز H ₂ Te به روش الکتروشیمیایی	۲۸
شکل ۲۰-۱: الف) به هم چسبیدگی خوش‌های اولیه در مراحل اولیه هسته‌زایی ب) جدا شدن ذرات و تشکیل نانو ذرات اولیه	۳۰
شکل ۲۱-۱: پروفایل ارزیابی اندازه نقاط کوانتمومی با غلظت‌های مختلف پیش ماده Cd ²⁺ در طول زمان‌های مختلف رفلکس	۳۱
شکل ۲۲-۱: تاثیر زوج یون‌های مختلف منبع کادمیوم در مراحل مختلف رشد بر روی اندازه نانو ذرات سنتز شده	۳۳
شکل ۲۳-۱: تاثیر نسبت مولی Cd ²⁺ /H ₂ Te در زمان‌های مختلف رشد نانو ذرات CdTe بر روی اندازه نانو ذرات سنتز شده	۳۴

- شکل ۱-۲۴: ساختارهای برخی از عامل های پوششی ۳۵
- شکل ۱-۲۵: ساختار نقاط کوانتموی پوشیده شده با عامل های پوششی ۳۶
- شکل ۱-۲۶: نقاط کوانتموی محلول در آب (سمت راست) و نامحلول در آب (سمت چپ) زیر نور UV ۳۷
- شکل ۱-۲۷: اثر عامل های پوششی مختلف بر روی طول موج نشر در زمان های رفلکس مختلف. (▲) نانو ذره پوشیده شده با MAA, (○) نانو ذره پوشیده شده با Cys, (●) نانو ذره پوشیده شده با GSH. دمای واکنش 110°C , pH=۹، غلظت مواد اولیه کادمیوم $1/25$ میلی مolar و نسبت $\text{Cd}^{2+}/\text{HTe}^-/\text{Thiols} = 0/5:2/4$ انتخاب شده است ۳۸
- شکل ۱-۲۸: طیف جذبی نانو ذره CdTe با سه نوع عامل پوششی مختلف ۳۹
- شکل ۱-۲۹: نمایش FWHM بر حسب طول موج های مختلف نشری با عوامل پوششی مختلف: (▲) نانو ذره پوشیده شده با MAA, (○) نانو ذره پوشیده شده با Cys و (●) نانو ذره پوشیده شده با GSH. دمای واکنش 110°C , pH=۹، غلظت مواد اولیه کادمیوم $1/25$ میلی مolar و نسبت $\text{Cd}^{2+}/\text{HTe}^-/\text{Thiols} = 0/5:2/4$ انتخاب شد ۴۰
- شکل ۱-۳۰: اثر بازده کوانتموی در طول موج های نشری مختلف. (▲) نانو ذره پوشیده شده با MAA, (○) نانو ذره پوشیده شده با Cys و (●) نانو ذره پوشیده شده با GSH. دمای واکنش 110°C , pH=۹، غلظت مواد اولیه کادمیوم $1/25$ میلی مolar و نسبت $\text{Cd}^{2+}/\text{HTe}^-/\text{Thiols} = 0/5:2/4$ انتخاب شد ۴۱
- شکل ۱-۳۱: پایداری نوری هر سه نوع نانو ذره CdTe سنتز شده. (▲) نانو ذره پوشیده شده با MAA, (○) نانو ذره پوشیده شده با Cys و (●) نانو ذره پوشیده شده با GSH. دمای واکنش 110°C , pH=۹، غلظت مواد اولیه کادمیوم $1/25$ میلی مolar و نسبت $\text{Cd}^{2+}/\text{HTe}^-/\text{Thiols} = 0/5:2/4$ انتخاب شد ۴۲
- شکل ۱-۳۲: پایداری حرارتی نانو ذرات CdTe در دمای 75°C حمام آب. (▲) نانو ذره پوشیده شده با MAA, (○) نانو ذره پوشیده شده با Cys و (●) نانو ذره پوشیده شده با GSH ۴۳
- شکل ۱-۳۳: اثر pH بر روی شدت فلورسانس نانو ذره CdTe. (▲) نانو ذره پوشیده شده با MAA, (○) نانو ذره پوشیده شده با Cys و (●) نانو ذره پوشیده شده با GSH ۴۴

شکل ۱-۳۴: (a) تصویر نانو ذرات CdTe با پوشش‌های TG, MPA, TGA, MA در شرایط سنتزی یکسان بعد از یک ساعت زمان رفلکس تحت نور طبیعی (بالا) و نور UV (پایین). (b) پروفایل رشد اندازه نانو ذرات با پوشش‌های مختلف طی زمان‌های رفلکس متفاوت..... ۴۵

شکل ۱-۳۵: اثر pH بر رشد نانو ذرات. (a) تشکیل پیش ماده‌های نانو ذرات CdTe پوشیده شده با MA در pH های ۵، ۶ و ۷ قبل از حرارت دادن. (b) نانو ذرات CdTe پوشیده شده با MA بعد از ۲۰ دقیقه حرارت دادن. (c) پروفایل اثر pH در زمانهای مختلف حرارت دهی بر روی اندازه نانو ذرات تولید شده..... ۴۶

شکل ۱-۳۶: طیف‌های جذبی (A) و نشری (B) نانو ذرات CdTe پوشیده شده با GSH در مدت زمان‌های رفلکس مختلف به ترتیب ۱۰ دقیقه، ۲۰ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۵ ساعت و ۷ ساعت (a-h)..... ۴۷

شکل ۱-۳۷: طیف‌های نشری فلورسانس نانو ذرات CdTe در اتمسفر اکسیژن هوا در زمان‌های رفلکس متفاوت (a) ۱/۵ ساعت (b) ۲/۵ ساعت (c) ۳/۵ ساعت (d) ۵/۵ ساعت، (e) ۶/۵ ساعت (f) ۷/۵ ساعت، (g) ۸/۵ ساعت، (h) ۹/۵ ساعت، (i) ۱۱/۵ ساعت، (j) ۱۴/۵ ساعت، (k) ۱۷/۵ ساعت..... ۴۸

شکل ۱-۳۸: طیف‌های نشری فلورسانسی نانو ذرات CdTe در اتمسفر N₂ در زمان های رفلکس متفاوت. (a) ۱ ساعت (b) ۲ ساعت (c) ۳/۵ ساعت (d) ۶/۵ ساعت، (e) ۸ ساعت (f) ۱۸ ساعت (g) ۲۲/۵ ساعت، (h) ۲۶/۵ ساعت، (i) ۲۹ ساعت..... ۴۸

شکل ۱-۳۹: طیف نشری فلورسانسی CdTe در معرض هوا (قرمز) و نیتروژن (آبی) در زمان های رفلکس متفاوت ۶/۵ و ۱۸ ساعت..... ۴۹

شکل ۱-۴۰: سه استراتژی مختلف جهت پایداری و حلایت نقاط کوانتموی سنتز شده به روش آلی-فلزی ۵۲

شکل ۱-۴۱: شماتیک عامل‌دار کردن سطح نقاط کوانتموی و انحلال نانو ذرات در محیط آبی..... ۵۴

شکل ۱-۴۲: سه روش مختلف اتصال مولکول‌ها به نقاط کوانتموی ۵۶

شکل ۱-۴۳: روش اتصالات کوالانسی مولکول‌های زیستی و نقاط کوانتموی محلول در آب با گروه‌های عاملی مختلف،(a) اتصال گروه‌های عاملی COOH با گروه‌های آمین از طریق EDC. (b) اتصال گروه‌های عاملی آمین با گروه‌های تیوله از طریق SMCC..... ۵۷