





دانشگاه کاشان

پژوهشکده علوم و فناوری نانو

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم و فناوری نانو

گرایش نانوشیمی

عنوان:

تهیه و شناسایی نانوذرات  $TiO_2$  و  $SiO_2$  در حضور باز شیف

و بررسی رفتار نانوذرات  $TiO_2$  در سلول های خورشیدی  $H_2acacen$

استاد راهنما:

دکتر مسعود صلواتی نیاسری

به وسیله:

مریم مسجدی آرانی

شهریور ماه ۱۳۹۲

تقدیم به

همسر عزیزم

## مشکر و سپاس از

**مادر و پدر** عزیزم دریای بیکران عشق و فداکاری که وجودم برایشان همه رنج بود و وجودشان

برایم همه مهر.

بر خود لازم می‌دانم از استاد دانشمندم، **جناب آقای دکتر صلواتی نیاسری**، که راهنمایی این

پروژه را به‌عهده گرفته و اینجانب را از راهنمایی‌های خردمندانه خود بهره‌مند کردند، کمال تشکر را

داشته باشم. از **جناب آقای دکتر همدانیان** و **جناب آقای دکتر اشجاری** به‌عنوان داوران

داخل دانشگاه که مطالعه‌ی پایان‌نامه‌ی اینجانب را بر عهده گرفته و در جلسه‌ی دفاع شرکت

نمودند بسیار سپاسگزارم. در پایان از تمامی دوستانی که مرا یاری رساندند سپاسگزارم.

زنگی صحنه‌ی یکتای هنرمندی است  
هر کسی نغمه‌ی خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست...

خرم آن نغمه که مردم بسازند بیاد

## چکیده

این پژوهه بر پایه‌ی تهیه نانوساختارهای  $TiO_2$  و  $SiO_2$  به‌ترتیب با روش سل-ژل دو مرحله‌ای و سونوشیمیایی با استفاده از باز-شیف  $H_2acacen$  قرار گرفته است. این دو نانوساختار اکسیدی در گذشته با استفاده از روش‌های متعدد با سورفتانت‌های تجاری مختلف تهیه شده‌اند. در پژوهه‌ی حاضر، نانوساختارهای فوق با استفاده از باز-شیف تهیه شده با روشی آسان و ارزان‌قیمت تهیه شدند. اثر عوامل مختلف واکنش از جمله مقدار باز-شیف، زمان واکنش و توان فراصوت بر روی مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات بررسی شد. اندازه‌ی نانوذرات  $TiO_2$  و  $SiO_2$  تهیه شده در شرایط بهینه به‌ترتیب  $30\text{ nm}$  و  $70\text{ nm}$  به‌دست آمد. سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ بر پایه‌ی نانوذرات  $TiO_2$  ساخته شد و بازده، فاکتور انباشتگی (FF)، جریان مدار کوتاه و ولتاژ مدار باز با استفاده از مشخصه‌ی جریان-ولتاژ به‌دست آمدند. بهترین بازده سلول خورشیدی حساس شده با رنگ بر پایه‌ی نانوذرات  $TiO_2$   $1/8$  به‌دست آمد. نانوساختارهای تهیه شده با الگوی پراش اشعه‌ی X (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)، آنالیز توزیع ابریزی پرتو ایکس (EDX) و طیف سنجی UV-VIS شناسایی شدند.

**کلمات کلیدی:** ۱-نانوساختارها ۲-باز-شیف ۳-سلول‌های خورشیدی ۴-تیتانیوم دی اکسید

۵-سیلیکا

## فهرست مطالب

### صفحه

### عنوان

#### فصل اول: مقدمه

۱	۱-۱- مقدمه‌ای بر نانوفناوری
۳	۱-۲- روش‌های ساخت نانوساختارها
۳	۱-۲-۱- روش سل-ژل
۵	۱-۲-۲- روش سونوشیمیایی
۶	۱-۳- عنصر تیتانیوم، تیتانیوم دی اکسید، کاربرد و پیشینه‌ی سنتز
۱۸	۱-۴- عنصر سیلیسیم، نانوذرات $\text{SiO}_2$ ، کاربرد و پیشینه‌ی سنتز
۲۳	۱-۵- سلول‌های خورشیدی
۲۴	۱-۵-۱- نوار انرژی
۲۵	۱-۵-۲- فناوری ساخت سلول‌های خورشیدی
۲۵	۱-۵-۳- سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگینه بر پایه‌ی $\text{TiO}_2$
۲۶	۱-۵-۴- ساختار سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ
۳۰	۱-۵-۵- منحنی مشخصه‌ی جریان-ولتاژ یک سلول خورشیدی

#### فصل دوم: بخش تجربی

۳۴	۲-۱- وسایل، مواد و دستگاه‌های مورد استفاده
۳۴	۲-۱-۱- وسایل آزمایشگاهی
۳۴	۲-۱-۲- مواد شیمیایی
۳۴	۳-۱-۲- دستگاه فرآصوت مورد ستفاده برای تهیه‌ی نانوذرات
۳۵	۴-۱-۲- دستگاه‌های مورداستفاده برای شناسایی

۳۷	۲-۲- روش انجام آزمایش
۳۷	۱-۲-۲- تهیه‌ی نانوساختارهای $TiO_2$ در حضور باز-شیف $H_2acacen$ به روش سل-ژل
۳۷	۱-۱-۲-۲- تهیه‌ی باز-شیف بیس (استیل استوناتو) اتیلن دی آمین
۳۷	۲-۱-۲-۲- سنتز نانوساختارهای $TiO_2$
۳۹	۳-۲- ساخت سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگینه بر پایه‌ی نانوساختارهای $TiO_2$
۴۰	۴-۲- تهیه‌ی نانوساختارهای $SiO_2$
۴۲	۵-۲- آماده‌سازی نمونه برای گرفتن تصویر SEM
۴۲	۶-۲- آماده‌سازی نمونه برای گرفتن تصویر TEM
۴۲	۷-۲- شرایط آزمایشگاهی

### فصل سوم: بحث و نتیجه‌گیری

۴۷	۱-۳- معرفی
۴۷	۲-۳- بررسی و شناسایی باز-شیف $H_2acacen$
۴۸	۱-۲-۳- بررسی طیف FT-IR باز-شیف $H_2acacen$
۴۹	۲-۲-۳- بررسی طیف H-NMR باز-شیف $H_2acacen$
۵۰	۳-۳- نانوساختارهای $TiO_2$
۵۰	۱-۳-۳- بررسی آنالیز فاز به روش پراش اشعه‌ی ایکس
۵۰	۱-۱-۳-۳- نانوساختارهای $TiO_2$ تهیه شده با استفاده از باز-شیف
۵۰	۲-۱-۳-۳- معادله‌ی دبای-شر و بهدست آوردن اندازه‌ی بلور
۵۳	۱-۳-۳- نانوساختارهای $TiO_2$ تهیه شده بدون استفاده از باز-شیف
۵۳	۱-۳-۴- نانوساختارهای $TiO_2$ تهیه شده بدون استفاده از باز-شیف و تری اتانول آمین
۵۴	۱-۳-۳-۳- نانوساختارهای $TiO_2$ تهیه شده بدون استفاده از تری اتانول آمین
۵۴	۱-۳-۳-۶- نانوساختارهای $TiO_2$ تهیه شده در محیط اسیدی
۵۵	۲-۳-۳- بررسی نتایج SEM

۵۵	بررسی اثر باز-شیف و مقادیر مختلف آن روی مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات $TiO_2$
۶۳	بررسی اثر زمان واکنش روی مورفولوژی و اندازه‌ی نانوذرات $TiO_2$
۶۸	بررسی اثر $pH$ (اسیدی، خنثی و بازی) روی مورفولوژی و اندازه‌ی نانوذرات $TiO_2$
۷۱	اثر تری اتانول آمین روی مورفولوژی و اندازه‌ی نانوذرات $TiO_2$
۷۳	بررسی تصویر TEM
۷۵	بررسی نتایج طیف FT-IR نانوساختارهای $TiO_2$
۷۶	بررسی نتایج EDX
۷۷	بررسی نتیج UV-VIS نانوساختارهای $TiO_2$
۷۸	بررسی مشخصه‌ی جریان-ولتاژ سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ بر پایه‌ی $TiO_2$
۸۰	نانوساختارهای $SiO_2$
۸۰	بررسی آنالیز فاز نانوساختارهای $SiO_2$ به روش پراش اشعه‌ی ایکس
۸۲	بررسی نتایج SEM
۸۲	بررسی اثر امواج فراصوت
۸۲	بررسی اثر سورفکتات‌های مختلف
۸۹	بررسی اثر نسبت مولی (TEOS/ H <sub>2</sub> acacen) روی نانوساختارهای $SiO_2$
۹۴	بررسی اثر زمان اعمال امواج فراصوت
۹۴	بررسی اثر توان
۹۹	بررسی اثر کلسینه کردن
۱۰۰	بررسی نتایج EDX
۱۰۱	بررسی نتایج FT-IR
۱۰۲	نتیجه‌گیری
۱۰۵	منابع و مأخذ

## فهرست شکل‌ها

### عنوان

### صفحه

- ۷- شکل ۱-۱- نحوه‌ی آرایش هشتوجهی‌های  $TiO_6$  در سه فاز روتایل، آناتاز و بروکیت [۸].
- ۸- شکل ۱-۲- الگوی XRD نانوذرات  $TiO_2$  تهیه شده با روش ماکروویو [۱۳].
- ۹- شکل ۱-۳- تصویر TEM نانوذرات  $TiO_2$  تهیه شده با روش ماکروویو [۱۳].
- ۹- شکل ۱-۴- تصویر SEM نانوذرات  $TiO_2$  تهیه شده با روش ماکروویو [۱۳].
- ۱۰- شکل ۱-۵- الگوی XRD نانوذرات  $TiO_2$  به‌دست آمده با روش سل-ژل همراه با میکروویو [۱۴].
- ۱۱- شکل ۱-۶- تصویر TEM نانوذرات  $TiO_2$  به‌دست آمده با روش سل-ژل همراه با میکروویو [۱۴].
- ۱۱- شکل ۱-۷- تصویر SEM نانوذرات  $TiO_2$  به‌دست آمده با روش سل-ژل همراه با میکروویو [۱۴].
- ۱۲- شکل ۱-۸- الگوی XRD نانوذرات  $TiO_2$  تهیه شده به روش هیدروترمال [۱۵].
- ۱۲- شکل ۱-۹- تصویر TEM نانوذرات  $TiO_2$  تهیه شده به روش هیدروترمال [۱۵].
- ۱۳- شکل ۱-۱۰- تصاویر TEM نانوذرات  $TiO_2$  تهیه شده با روش سل-ژل دو مرحله‌ای در زمان‌های مختلف از مرحله‌ی عمل‌آوری دوم [۱۶].
- ۱۴- شکل ۱-۱۱- تصاویر SEM نانوذرات  $TiO_2$  تهیه شده به روش سل-ژل دو مرحله‌ای با استفاده از سه لیگاند مختلف [۱۷].
- ۱۵- شکل ۱-۱۲- تصاویر SEM نانوذرات  $TiO_2$  تهیه شده به روش سل-ژل دو مرحله‌ای با استفاده از (a) DADO (b) و DAO [۱۸].
- ۱۶- شکل ۱-۱۳- تصاویر TEM نانوذرات  $TiO_2$  تهیه شده به روش سل-ژل دو مرحله‌ای با استفاده از (a) DAO و (b) DADO [۱۸].
- ۱۷- شکل ۱-۱۴- تصاویر TEM نانوذرات  $TiO_2$  تهیه شده با روش سل-ژل دو مرحله‌ای با استفاده از a و b (c) TMED(d) TDA [۱۹].

- شکل ۱-۱۵- تصاویر SEM نانوذرات  $TiO_2$  تهیه شده با روش سل-ژل دومرحله‌ای با استفاده از (a) TDA ،  
[۱۹] TMED(b)
- شکل ۱-۱۶- نمایش ساختار کریستالی سیلیکات
- شکل ۱-۱۷- تصاویر SEM نانوذرات  $SiO_2$  تهیه شده به روش استوبر در غلظت‌های مختلف منبع  
سیلیسیم [۳۳].
- شکل ۱-۱۸- الگوی XRD نانوذرات سیلیکای تهیه شده با روش استوبر همراه با امواج اولتراسوند [۴۰].
- شکل ۱-۱۹- تصاویر SEM نانوذرات سیلیکای تهیه شده با روش استوبر همراه با امواج اولتراسوند [۴۰].
- شکل ۱-۲۰- اجزا و عمل کرد کلی سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ
- شکل ۱-۲۱- منحنی مشخصه I-V یک سلول خورشیدی و نمایش پارامترهای مهم [۴۵].
- شکل ۱-۲- دستگاه فرآصوت مورداستفاده در این پروژه
- شکل ۲-۱- شماتیک تهیه باز-شیف  $H_2acacen$
- شکل ۲-۲- نحوه تهیه نانوساختارهای  $TiO_2$
- شکل ۲-۳- مراحل حرارتدهی فیلم  $TiO_2$
- شکل ۲-۴- طرحی شماتیکی از تهیه نانوکره‌های سیلیکا به روش سونوژیمیابی
- شکل ۲-۵- (a) نحوه تهیه نانوساختارهای  $SiO_2$  و (b) نمایش نتیجه‌های به دست آمده از آزمایش‌ها
- شکل ۳-۱- طیف FT-IR باز-شیف بیس(استیل استاناتو) اتیلن دی ایمین
- شکل ۳-۲- طیف H NMR باز-شیف بیس(استیل استاناتو) اتیلن دی ایمین
- شکل ۳-۳- الگوی XRD نمونه  $TiO_2$  تهیه شده با استفاده از باز-شیف(نمونه ۴)
- شکل ۳-۴- الگوی پراش XRD نمونه  $TiO_2$  تهیه شده بدون استفاده از باز-شیف(نمونه ۱۰)
- شکل ۳-۵- الگوی پراش XRD نمونه  $TiO_2$  تهیه شده بدون باز-شیف و تری اتانول آمین(نمونه ۱۱)
- شکل ۳-۶- الگوی پراش XRD نمونه  $TiO_2$  تهیه شده بدون استفاده از تری اتانول آمین(نمونه ۱۲)
- شکل ۳-۷- الگوی XRD نمونه  $TiO_2$  تهیه شده در محیط اسیدی (نمونه ۱۴)
- شکل ۳-۸- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه  $TiO_2$  بدون استفاده از باز-شیف (نمونه ۱۰)

- شکل ۹-۳ - تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده با نسبت (TEOT/ H<sub>2</sub>acacen) ۱۰۰= (نمونه‌ی ۹)
- شکل ۱۰-۳ - تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده با نسبت (TEOT/ H<sub>2</sub>acacen) ۵۰= (نمونه‌ی ۴)
- شکل ۱۱-۳ - تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده با نسبت (TEOT/ H<sub>2</sub>acacen) ۲۵= (نمونه‌ی ۸)
- شکل ۱۲-۳ - تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده با نسبت (TEOT/ H<sub>2</sub>acacen) ۱۵= (نمونه‌ی ۷)
- شکل ۱۳-۳ - تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده با نسبت (TEOT/ H<sub>2</sub>acacen) ۱۰= (نمونه‌ی ۶)
- شکل ۱۴-۳ - تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده در زمان ۱ روز(نمونه‌ی ۱)
- شکل ۱۵-۳ - تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده در زمان ۲ روز (نمونه‌ی ۲)
- شکل ۱۶-۳ - تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده در زمان ۳ روز (نمونه‌ی ۳)
- شکل ۱۷-۳ - تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده در زمان ۵ روز (نمونه‌ی ۵)
- شکل ۱۸-۳ - تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $TiO_2$  در محیط اسیدی(نمونه‌ی ۱۴)
- شکل ۱۹-۳ - تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده در محیط بازی (نمونه‌ی ۱۳)
- شکل ۲۰-۳ - تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $TiO_2$  بدون تری اتانول آمین (نمونه‌ی ۱۲)
- شکل ۲۱-۳ - تصویر TEM نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده در شرایط بهینه (نمونه‌ی ۴)
- شکل ۲۲-۳ - تصویر HRTEM نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده در شرایط بهینه (نمونه‌ی ۴)
- شکل ۲۳-۳ - تصویر SAED نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده در شرایط بهینه (نمونه‌ی ۴)
- شکل ۲۴-۳ - طیف FT-IR نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده در شرایط بهینه (نمونه‌ی ۴)
- شکل ۲۵-۳ - طیف EDX نمونه‌ی  $TiO_2$  تهیه شده در شرایط بهینه (نمونه‌ی ۴)
- شکل ۲۶-۳ - طیف UV-VIS چهار نمونه‌ی  $TiO_2$  (نمونه‌های شماره‌ی ۴، ۸، ۹ و ۱۰)

- ۷۸ شکل ۳-۲۷-۳- نمودار  $\alpha(hv)^{1/2}$  بر حسب  $h\nu$  به دست آوردن باندگپ نمونه‌های شماره‌ی ۴، ۸، ۹ و ۱۰
- ۷۹ شکل ۳-۲۸-۳- نمودار I-V نمونه‌های شماره‌ی ۴، ۸، ۹ و ۱۰
- ۸۱ شکل ۳-۲۹-۳- الگوی XRD نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  در نسبت مولی  $20=(\text{TEOS}: \text{H}_2\text{acacen})$  (نمونه‌ی ۵)
- ۸۱ شکل ۳-۳۰-۳- الگوی XRD نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  در نسبت مولی  $1=(\text{TEOS}: \text{H}_2\text{acacen})$  (نمونه‌ی ۸)
- ۸۳ شکل ۳-۳۱-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  بدون امواج فراصوت(نمونه‌ی ۱۱)
- ۸۴ شکل ۳-۳۲-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  در حضور امواج فراصوت (نمونه‌ی ۵)
- ۸۵ شکل ۳-۳۳-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  تهیه شده در حضور سورفکتانت CTAB (نمونه‌ی ۱۵)
- ۸۶ شکل ۳-۳۴-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  تهیه شده در حضور سورفکتانت SDS (نمونه‌ی ۱۶)
- ۸۷ شکل ۳-۳۵-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  تهیه شده در حضور سورفکتانت PEG (نمونه‌ی ۱۷)
- ۸۸ شکل ۳-۳۶-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  تهیه شده در حضور سورفکتانت PVP (نمونه‌ی ۱۸)
- ۹۰ شکل ۳-۳۷-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  تهیه شده بدون استفاده از باز-شیف (نمونه‌ی ۲۳)
- ۹۱ شکل ۳-۳۸-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  با نسبت مولی  $=(\text{TEOS}: \text{H}_2\text{acacen})$  (نمونه‌ی ۲۰)
- ۹۲ شکل ۳-۳۹-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  با نسبت مولی  $2=(\text{TEOS}: \text{H}_2\text{acacen})$  (نمونه‌ی ۲۱)
- ۹۳ شکل ۳-۴۰-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  با نسبت مولی  $1=(\text{TEOS}: \text{H}_2\text{acacen})$  (نمونه‌ی ۲۲)
- ۹۵ شکل ۳-۴۱-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  تهیه شده در ۴۰ دقیقه (نمونه‌ی ۲۴)

- ۹۶ شکل ۳-۴۲-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  تهیه شده در ۶۰ دقیقه (نمونه‌ی ۲۵)
- ۹۷ شکل ۳-۴۳-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  تهیه شده در توان ۵۰ وات(نمونه‌ی ۲۷)
- ۹۸ شکل ۳-۴۴-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  تهیه شده در توان ۷۰ وات (نمونه‌ی ۲۸)
- ۹۹ شکل ۳-۴۵-۳- تصاویر SEM میکرومتری و نانومتری نمونه‌ی  $\text{SiO}_2$  تهیه شده بدون کلسینه کردن
- ۱۰۰ شکل ۳-۴۶-۳- طیف EDX نانوساختار  $\text{SiO}_2$  تهیه شده در شرایط بهینه (نمونه‌ی ۱۹)
- ۱۰۱ شکل ۳-۴۷-۳- طیف FT-IR نانوساختار  $\text{SiO}_2$  تهیه شده در شرایط بهینه (نمونه‌ی ۱۹)

## فهرست جداول‌ها

صفحه	عنوان
۳۶	جدول ۱-۲- مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش
۴۳	جدول ۲-۲- شرایط آزمایشگاهی به کار رفته برای سنتز نانوساختارهای $TiO_2$
۴۴	جدول ۲-۳- شرایط آزمایشگاهی به کار رفته برای سنتز نانوساختارهای سیلیکا
	جدول ۳-۱- مقایسه پارامترهای به دست آمده از مشخصه‌ی جریان- ولتاژ سلول‌های خورشیدی
۷۹	جدول ۳-۲- مقایسه نانوذرات $TiO_2$ تهیه شده با روش‌ها و عوامل ممانعت کننده‌ی فضایی $TiO_2$ حساس شده با رنگ
۱۰۳	جدول ۳-۳- مقایسه نانوذرات $TiO_2$ تهیه شده با روش‌ها و عوامل ممانعت کننده‌ی مختلف

## فهرست علائم و اختصارها

FT-IR	Fourier Transform Infra-Red
SEM	Scanning Electron Microscope
JCPDS	Joint Committee for Powder Diffraction Studies
XRD	X-ray diffraction pattern
SDS	Sodium Dodecyl Sulfate
CTAB	Cetyltrimethyl Ammonium Bromide
PVP	Polyvinylpyrrolidone
PEG	Polyethylene glycol
TEOT	Tetraethyl Orthotitanate
TEOS	Tetraethyl Orthosilicate
TEOA	Triethanolamine
en	ethylenediamine
acac	acetylacetato

# فصل اول: مقدمه

## ۱-۱- مقدمه‌ای بر نانوفناوری

نخستین بار در سال ۱۹۵۹ فناوری نانو مطرح شد و انقلابی در علم صورت گرفت و در سال-های بعد و توسط دانشمندان زیادی این فناوری تکامل یافت. نانوتکنولوژی به مواد و ترکیباتی مربوط می‌شود که بهدلیل داشتن ابعاد نانومتری (۱ تا ۱۰۰ نانومتر) خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی جدیدی را از خود نشان می‌دهند. اساس نانوتکنولوژی، توانایی کار در سطح مولکولی و اتمی برای ایجاد ساختارهایی جدید با کاربردهای نوین می‌باشد. اگر حداقل یکی از ابعاد ساختاری ماده، کمتر از اندازه‌ی بحرانی باشد، اغلب رفتار مشخصی پدیدار می‌شود که نمی‌توان آن را با مدل‌ها و تئوری‌های سنتی بیان نمود. برای مثال ساختار الکترونی، رسانندگی، واکنش‌پذیری، دمای ذوب و خواص مکانیکی زمانی که اندازه‌ی سیستم به مقدار کمتر از طول بحرانی برسد، تغییر می‌کنند. در این مقیاس قوانین فیزیک کوانتوم وارد صحنه می‌شوند و امکان کنترل خواص ذاتی ماده از جمله دمای ذوب، خواص مغناطیسی، ظرفیت بار و حتی رنگ مواد، بدون تغییر در ترکیب شیمیایی ماده وجود خواهد داشت. بنابراین با کنترل ابعاد می‌توان تغییرات تقریباً کنترل شده و دلخواهی را در مواد به وجود آورد. در نانومواد نسبت سطح به حجم بسیار زیاد می‌باشد. نانوساختارها، دارای تعداد زیادی اتم روی سطح هستند که نسبت به اتم‌های درونی‌تر، باندهای ضعیف‌تری تشکیل می‌دهند، به علت شرایط ناپایدار و انرژی سطحی بالا، اتم‌ها در تلاش برای تغییر وضعیت هستند، بنابراین فعالیت بیشتری برای واکنش با محیط از خود نشان می‌دهند. هر چه اندازه‌ی ساختار کوچک‌تر باشد تعداد اتم‌های سطحی نیز بیشتر است. در مواد توده‌ای خواص سطحی را می‌توان معمولاً مورد اغماض قرار داد. اتم‌های سطحی، نقش بسیار مهمی در خواص الکترونیکی، نوری و ترمودینامیکی نانومواد دارند.

## ۱-۲- روش‌های ساخت نانوساختارها

به دلیل وابستگی اندازه، توزیع، مورفولوژی، خلوص و درجه‌ی بلورینگی نانوساختارها به چگونگی نحوه‌ی تهیه و تولید، روش تهیه‌ی این دسته از مواد بسیار مهم است. انتخاب روش تهیه بستگی به نوع ماده و کاربرد آن دارد. در اینجا ما به توضیح دو روش سل-ژل دو مرحله‌ای و سونوشیمیایی که در این پایان‌نامه برای تولید محصولات نانو مورد استفاده قرار گرفته‌اند می-پردازیم.

### ۱-۱- روش سل-ژل دو مرحله‌ای

روش سل-ژل برای تولید ذرات سرامیکی و اکسیدهای فلزی همگن با خلوص بالا به کار می‌رود که متداول‌ترین روش تولید نانوذرات در فاز مایع است. به طور کلی سل<sup>۱</sup> عبارتست از محلولی کلوئیدی که ذرات جامد به صورت معلق در مایع قرار گرفته‌اند. کلوبید محلول معلقی است که در آن فاز توزیع شده بسیار کوچک (۱ تا ۱۰۰ نانومتر) است. در این شرایط نیروهای جاذبه قابل چشم‌پوشی است و وجود نیروهای ضعیف منجر به ایجاد حرکت براونی و تصادفی ذرات در محلول می‌شود. ژل ساختار پیوسته‌واری از مولکول‌های بزرگ آلی-فلزی است که حالت الاستیک دارد. معمولاً ژل محصول واکنش هیدرولیز سل است. مراحل واکنش سل-ژل به ترتیب عبارتند از: مخلوط کردن پیش‌ماده‌ها، فرآیند آبکافت و تشکیل سل، فرآیند ژل شدن، عمل‌آوری، خشک کردن، آب‌زدایی و متراکم کردن.

---

<sup>۱</sup> Sol

در فرایند سل-ژل، مواد اولیه‌ای که برای رسوب‌دهی مورداستفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: آلكوکسیدهای فلزی، آلكوکسی سیلان‌ها، آلومینات‌ها، تیتانات‌ها، بورات‌ها، کلریدها، نیترات‌ها و کمپلکس‌ها. از جمله پارامترهای موثر روی سرعت واکنش سل-ژل عبارتند از: دما، pH سیستم، غلظت واکنشگرهای ماهیت و غلظت کاتالیزور، نوع حلال و قطبیت حلال، نسبت گروه آلكوکسید به آب، زمان واکنش و درجه حرارت عمل‌آوری، عوامل کمپلکس‌دهنده‌ی بازدارنده و نسبت آن‌ها. در روش سل-ژل دو مرحله‌ای ژل هیدروکسیدی با ویسکوزیته‌ی بالا به عنوان ماتریسی برای جلوگیری از کلوخه شدن تشکیل می‌شود و در پایان محصول تک‌پاش با بازدهی بالا به دست می‌آید، به همین دلیل این روش را سل-ژل دو مرحله‌ای یا ژل-سل می‌نامند.

برتری‌های روش سل-ژل عبارتند از:

- ◆ عدم نیاز به تجهیزات گران‌قیمت
- ◆ ساخت محصولات با درجه‌ی خلوص بالا
- ◆ درجه‌ی بالای همگن شدن به دلیل انجام واکنش در محیط مایع
- ◆ تنوع محصولات تولیدی
- ◆ تهییه سطوح با درصد تخلخل قابل کنترل
- ◆ کنترل فازهای کریستالی

معایب روش سل-ژل عبارتند از:

- ◆ قیمت بالای پیش‌ماده‌ها از قبیل آلكوکسیدهای فلزی
- ◆ زمان‌بر بودن مراحل واکنش مخصوصاً مرحله‌ی عمل‌آوری
- ◆ چروک خوردگی یا شکستگی در سطح لایه‌های ایجاد شده و تکه شدن نمونه به-

دلیل ایجاد شوک حرارتی یا تبخیر ناگهانی حلال

## ۱-۲-۲- روش سونوژیمیایی

یکی دیگر از روش‌های تولید نانوذرات در محیط مایع، سونوژیمی است. در این روش از انرژی امواج ماوراء صوت برای انجام یا تسريع واکنش‌های شیمیایی استفاده می‌شود. حفره‌سازی منشاء اثرات سونوژیمیایی محسوب می‌شود. میدان آکوستیکی حاصل از یک حباب به علت تداخل تشکیل و رزونانس حباب‌های دیگر در اطراف آن شدیداً ناپایدار می‌گردد، در نتیجه حباب‌ها تا اندازه‌ی ناپایداری بزرگ شده و سریعاً از بین می‌روند. تئوری‌ها و نظریه‌های بسیار زیادی برای بررسی چگونگی تشکیل و آزادسازی حفره‌ها پیشنهاد شده است، که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نظریه-ی نقطه‌های داغ است، در این نظریه هر حباب به صورت یک میکروراکتور در نظر گرفته می‌شود. به‌طور کلی در فرایندهای سونوژیمی می‌توان سه منطقه‌ی مجزای درگیر در داخل محلول در نظر گرفت [۱ و ۲] که عبارتند از منطقه‌ی داخل حباب، فصل مشترک بین حباب و محلول و منطقه‌ی داخل محلول. عوامل موثر بر فرایندهای سونوژیمی عبارتند از: ویسکوزیته‌ی حلال، فشار بخار حلال، کشش سطحی حلال، دما و شدت.

مهم‌ترین برتری‌های روش سونوژیمی، به‌خصوص در مقایسه با سایر روش‌های تولید نانوذرات در فاز مایع، به شرح زیر است:

- » نرخ تولید زیاد
- » قابل کنترل بودن فرایند
- » امکان تولید ذرات نانوساختار با شکل یکنواخت، خلوص بالا و توزیع باریک اندازه
- » امکان انجام واکنش‌های شیمیایی در دمای محیط با استفاده از انرژی امواج ماوراء صوت
- » امکان تولید بسیاری از نانوذرات اکسیدی