

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته صنایع خمیر و کاغذ

اثر بازیابی لیکور پیش استخراج شده بر قابلیت رنگبری خمیر کاغذ سودا- آتراکینون کاه گندم

پژوهش و نگارش
صدیقه حسین خانی

اساتید راهنما
دکتر حسین رسالتی
دکتر احمد رضا سرائیان

استاد مشاور
دکتر محمدرضا دهقانی

شهریور ۱۳۹۰

تعهدنامه پژوهشی

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان میین بخسی از فعالیت های علمی - پژوهشی بوده و همچنین با استفاده از اعتبارات دانشگاه انجام می شود، بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به موارد ذیل متعهد می شوند:

- ۱) قبل از چاپ پایان نامه (رساله) خود، مراتب را قبلًاً بطور کتبی به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اطلاع داده و کسب اجازه نمایند.
- ۲) در انتشار نتایج پایان نامه (رساله) در قالب مقاله، همایش، اختصار و اکتشاف و سایر موارد ذکر نام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان الزامی است.
- ۳) انتشار نتایج پایان نامه (رساله) باید با اطلاع و کسب اجازه از استاد راهنمای صورت گیرد.

این‌جانب صدیقه حسین‌خانی دانشجوی رشته صنایع خمیر و کاغذ مقطع کارشناسی ارشد تعهدات فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده و به آن ملتزم می شوم.

لندن

سرزمینیم ایران

خانواده عزیزم و مادر بزرگ خوبم
که همواره شوق و پشتیانم بود و آن دل

و همه آناني که هستي علم ، مدیون وجود آنهاست



مشکر و قدردانی

اگونه که با استعانت از دگاه پروردگار متعال کامی دیگر از مرحله علمی را پشت سر نهادم، با خشوع و اتفاقی تمام برخود لازم می دانم مرتب پاس و قدردانی صیانه خویش را نثار به کسانی کنم که درین مدت مریاری نمودند.

از استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر حسین رسالتی که انجمن اسلامی ایشان را در ارم به خاطر تمام راهنمایی و مساعدت های بی دین شان در طی انجام و تدوین این پایان نامه نهایت مشکر و قدردانی را دارم. از استاد راهنمای ارجمند جناب آقای دکتر احمد رضا سرایان که در طول این پژوهش از بهنگری ایشان بسیار بردۀ ام صیانه مشکر و قدردانی می کنم. از استاد مشاور ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضا هعماقی به خاطر راهنمایی های ارزشمند ای که برای این تحقیق ارائه نمودند صیانه مشکر و قدردانی می کنم. از بینت محترم داوران جناب آقای دکتر علی قاسیان و دکترا ایاس افراد قول زحمت داوری پایان نامه را نمودند کمال مشکر و قدردانی را دارم. از ناینده محترم تحضیلات تکمیلی سرکار خانم دکتر شبانپور که زحمت مطالعه این پایان نامه را متحمل شده مشکر و قدردانی می کنم.

از دوستان و همکاران عزیزم خانم هامندس نیک اخترو مهندس رفیعی و پنهانی سرکار خانم کاظمی و سرکار خانم دکتر پیام نور به خاطر همکاری و بهنگری صیانه شان کمال مشکر و قدردانی را دارم. از همکاران ارجمند دآرما یگاه، آقایان زیدی، مهندس رضانژاد، ملک، فیروز مقدس زاده و آقای دلیلی که به نحوی در طول انجام این پایان نامه همکاری نمودند مشکر و قدردانی می کنم.

از همکاران ارجمند دانشکده خانم ها، سادری، نفیی، موسوی، الازمنی و آقایان مقدم، زین العابدین پور، مهندس ملده، مهندس میرزایی، رجبی، کردی، حق شناس به خاطر همکاری های بی دیغشان کمال مشکر و قدردانی را دارم.

دیگران از کلید دانشجویان و رودی ۸۷ خمیر و کاند و آقایی مهندس مختار فیضمند دانشجوی دانشکده شید بسته و سرکار خانم فاطمه رحیمی به خاطر تمام گمگ های بی دیغشان صیانه پاسگزاری می کنم.

چکیده

در این تحقیق تاثیر پیشاستخراج و بازگردانی لیکور حاصل از مرحله پیشاستخراج با قلیا و استفاده مجدد آن در مرحله بعدی پیشاستخراج، بر تولید و رنگ بری خمیر سودا- آنتراکینون کاه گندم بررسی شد. پیشاستخراج کاه گندم با محلول قلیایی در دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد و زمان ۹۰ دقیقه به منظور دستیابی به کاهش وزن حدود ۸-۱۰ درصد انجام شد، تحت شرایط فرایندی پیشاستخراج با قلیا، از لیکور حاصل از این مرحله به عنوان مایع پیشاستخراج کاه در مرحله بعدی (مرحله اول بازگردانی لیکور)، و از لیکور حاصل از مرحله اول بازگردانی نیز به عنوان مایع پیشاستخراج کاه در مرحله بعدی (مرحله دوم بازگردانی لیکور) استفاده شد. نتایج تولید خمیرکاغذ از کاه پیشاستخراج شده با قلیا و لیکور بازگردانی شده در مقایسه با کاه پیشاستخراج نشده، جهت دستیابی به عدد کاپای حدود ۱۲ برای تولید خمیر قابل رنگبری نشان داده است که بازده کل براساس وزن اولیه کاه، در کلیه تیمارهای پیش استخراج شده با پخت کاه شاهد پیشاستخراج نشده تقریباً برابر بوده است. این در حالی است که بازده خمیرسازی در تیمارهای پیشاستخراج شده بیشتر از کاه شاهد پیشاستخراج نشده، بوده است. از توالي های متعددی برای رنگبری خمیر شاهد بدون پیش استخراج استفاده شد و با توجه به درجه روشنی مورد نظر حدود ۸۰ درصد در نهایت از توالي ADEDP برای تمام تیمارهای پیش استخراج شده استفاده شد. عکس العمل خمیرهای رنگبری شده سودا- آنتراکینون کاه پیش استخراج شده به پالایش نسبت به خمیرکاغذ شاهد پیش استخراج نشده ضعیفتر بوده است. نتایج ویژگی های نوری نشان داد تیمارهای شاهد پیش استخراج نشده و پیش استخراج شده به لحاظ درجه روشنی اختلاف معنی داری در سطح ۹۵ درصد با هم نداشتند. اما بین تیمار شاهد پیش استخراج شده و تیمارهای بازگردانی لیکور اختلاف معنی دار مشاهده شد. ماتی کاغذ با پیش استخراج به طور معنی داری افزایش یافت. نتایج ویژگی های فیزیکی و مقاومتی نشان داد که بین تیمار شاهد پیش استخراج نشده و شاهد پیش استخراج شده در سطح ۹۵ درصد اختلاف معنی داری وجود ندارد. به علاوه بین تیمار شاهد پیش استخراج شده و تیمارهای بازگردانی لیکور نیز اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

واژه های کلیدی: کاه گندم، پیش استخراج با قلیا، بازگردانی لیکور، خمیر سودا- آنتراکینون، رنگبری

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات	۱
۱-۱ مقدمه	۲
۲-۱ کلیات	۶
۱-۲-۱ کاه ماده لیگنوسلوژی مناسب برای صنایع خمیر کاغذ	۶
۲-۲-۱ خمیرسازی	۹
۱-۲-۲-۱ خمیرسازی سودا- آتراکینون	۹
۳-۲-۱ پیش تیمار مواد لیگنوسلوژی به منظور استخراج همی سلوژها	۱۳
۱-۳-۲-۱ روش های پیش تیمار	۱۴
۲-۳-۲-۱ متغیرهای فرایندی مرحله پیش تیمار	۱۴
۴-۲-۱ رنگبری	۱۵
۱-۴-۲-۱ مواد شیمیایی رنگبری	۱۶
۵-۲-۱ فرضیه ها	۱۸
۶-۲-۱ اهداف تحقیق	۱۹
فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده	۲۱
فصل سوم: مواد روش ها	۳۵
۱-۳ تهیه ماده اولیه	۳۶
۱-۱-۳ آماده سازی کاه گندم	۳۶
۱-۱-۳ تعیین درصد رطوبت کاه	۳۶
۲-۳ پیش استخراج خرده های کاه	۳۶
۱-۲-۳ مرحله شاهد پیش استخراج شده	۳۷
۲-۲-۳ بازگردانی اول لیکور	۳۷
۳-۲-۳ بازگردانی دوم لیکور	۳۸
۴-۲-۳ تعیین pH مایع پیش استخراج	۴۰
۵-۲-۳ تعیین درصد رطوبت و کاهش وزن خرده های کاه پیش استخراج شده	۴۰

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۳-۳ تهیه خمیر کاغذ.....	۴۰
۱-۳-۳ شرایط خمیرسازی.....	۴۰
۲-۳-۳ جداسازی الیاف و هوا خشک نمودن خمیر کاغذها.....	۴۱
۴-۳ تعیین عدد کاپای خمیر کاغذ.....	۴۲
۴-۳ رنگبری شیمیایی خمیر کاغذ.....	۴۲
۱-۴-۳ نحوه انجام فرایند رنگبری.....	۴۴
۵-۳ تعیین درجه روانی خمیر کاغذ.....	۴
۶-۳ پالایش خمیر کاغذ.....	۴۴
۷-۳ تهیه کاغذهای دست ساز.....	۴۴
۸-۳ اندازه گیری ویژگی های فیزیکی کاغذهای دست ساز.....	۴۵
۱-۸-۳ گراماژ.....	۴۵
۲-۸-۳ ضخامت.....	۴۵
۳-۸-۳ دانسیته	۴۵
۹-۳ اندازه گیری ویژگی های نوری	۴۵
۱-۹-۳ درجه روشنی و زردی	۴۵
۲-۹-۳ ماتی	۴۶
۱۰-۳ اندازه گیری ویژگی های مقاومتی کاغذهای دست ساز.....	۴۶
۱-۱۰-۳ مقاومت به کشش	۴۶
۲-۱۰-۳ مقاومت به پارگی	۴۶
۳-۱۰-۳ مقاومت به ترکیدن	۴۶
۱۱-۳ روش تجزیه تحلیل آماری	۴۶
فصل چهارم: نتایج و بحث.....	۴۷
۱-۴ پیش استخراج کاه گندم	۴۸
۲-۴ پخت سودا آنتراکینون	۴۹

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱-۲-۴ کاه شاهد بدون پیش استخراج	۴۹
۲-۲-۴ کاه پیش استخراج شده	۵۲
۳-۴ رنگبری خمیر کاغذ	۵۳
۱-۳-۴ بازده خمیر رنگبری شده	۵۵
۴-۴ درجه روانی اولیه	۵۶
۴-۵ پالایش پذیری	۵۶
۴-۶ ویژگی های کاغذ دست ساز حاصل از خمیر رنگبری شده	۵۸
۱-۶-۴ ویژگی های نوری و ظاهری	۵۸
۱-۶-۴ درجه روشنی	۵۸
۲-۶-۴ ماتی	۶۰
۳-۶-۴ زردی	۶۲
۲-۶-۴ ویژگی های فیزیکی	۶۴
۳-۶-۴ ویژگی های مقاومتی	۶۷
۷-۴ نتیجه گیری	۷۲
پیشنهادات	۷۴
منابع مورد استفاده	۷۵

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۱-۱ مشخصات مورفولوژیک الیاف کاه گندم	۸
جدول ۲-۱ مشخصات شیمیایی الیاف کاه گندم	۸
جدول ۳-۱ درصد وزنی قسمت‌های مختلف تشکیل دهنده گیاه کاه گندم	۸
جدول ۴-۱ مزایا و معایب مواد شیمیایی رنگبری	۱۷
جدول ۴-۳ شرایط رنگ بری شیمیایی خمیر سودا آنتراکینون کاه گندم	۴۳
جدول ۴-۴ نتایج آزمایش‌های پیش استخراج تیمار شاهد کاه گندم	۴۸
جدول ۴-۵ شرایط بهینه پیش استخراج کاه گندم	۴۹
جدول ۴-۶ نتایج آزمایش‌های پخت سودا-آنتراکینون برای نمونه‌های کاه پیش استخراج نشده	۵۰
جدول ۴-۷ تاثیر توالی‌های مختلف رنگ بری بر درجه روشی خمیر کاغذ	۵۲
جدول ۴-۸ تاثیر توالی‌های مختلف رنگ بری بر درجه روشی خمیر کاغذ	۵۴
جدول ۴-۹ تاثیر روانی اولیه خمیر کاغذهای رنگبری شده	۵۶
جدول ۴-۱۰ تاثیر پیش استخراج و بازگردانی لیکور بر میزان پالایش و درجه روانی خمیر	۵۷
جدول ۴-۱۱ تاثیر پیش استخراج و بازگردانی لیکور بر ماتی خمیرهای رنگ بری شده	۵۸
جدول ۴-۱۲ تجزیه واریانس درجه روشی خمیر کاغذهای حاصل از خرده‌های کاه پیش استخراج شده با قلیا و پیش استخراج نشده	۵۸
جدول ۴-۱۳ تجزیه واریانس درجه روشی خمیر کاغذهای حاصل از خرده‌های کاه پیش استخراج شده با قلیا و بازگردانی لیکور	۵۹
جدول ۴-۱۴ تجزیه واریانس ماتی خمیر کاغذهای حاصل از خرده‌های کاه پیش استخراج شده با قلیا و بازگردانی لیکور	۶۰
جدول ۴-۱۵ تجزیه واریانس زردی خمیر کاغذهای حاصل از خرده‌های کاه پیش استخراج شده با قلیا و پیش استخراج نشده	۶۳

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۱۶-۴ تجزیه واریانس زردی خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کاه پیش استخراج شده با قلیا و بازگردانی لیکور	۶۳
جدول ۱۷-۴ میانگین گراماژ، ضخامت و دانسیته کاغذهای دست ساز رنگ بری شده	۶۵
جدول ۱۸-۴ تجزیه واریانس دانسیته خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کاه پیش استخراج شده با قلیا و بازگردانی شده	۶۶
جدول ۱۹-۴ میانگین شاخص مقاومت کششی، شاخص مقاومت به ترکیدن و شاخص مقاومت به پارگی کاغذهای دستساز	۶۷
جدول ۲۰-۴ تجزیه واریانس شاخص مقاومت کششی خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کاه پیش استخراج شده با قلیا و پیش استخراج نشده	۶۸
جدول ۲۱-۴ تجزیه واریانس شاخص مقاومت کششی خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کاه پیش استخراج شده با قلیا و بازگردانی لیکور	۶۸
جدول ۲۲-۴ تجزیه واریانس شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کاه پیش استخراج شده با قلیا و پیش استخراج نشده	۷۰
جدول ۲۳-۴ تجزیه واریانس شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کاه پیش استخراج شده با قلیا و بازگردانی شده	۷۰
جدول ۲۴-۴ تجزیه واریانس شاخص مقاومت به پارگی خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کاه پیش استخراج شده با قلیا و پیش استخراج نشده	۷۱

فهرست اشکال

عنوان	صفحه
شکل ۱-۱ فراورده‌های قابل تولید از همی سلولزها	۴
شکل ۲-۱ خمیرسازی سودا- آنтраکینون	۱۲
شکل ۳-۱ شست و شوی خرده کاه پیش استخراج شده با آب مقطر	۳۸
شکل ۳-۲ اندازه‌گیری حجم لیکور جمع‌آوری شده	۳۸
شکل ۳-۳ تنظیم pH لیکور جمع‌آوری شده	۳۸
شکل ۴-۱ تاثیر نوسانات شرایط پخت بر عدد کاپا خمیر سودا آنтраکینون کاه گندم	۵۱
شکل ۴-۲ تاثیر نوسانات شرایط پخت بر بازده خمیر سودا کاپا خمیر سودا آنтраکینون کاه گندم	۵۱
شکل ۴-۳ رابطه بین بازده و عدد کاپای خمیر سودا- آنтраکینون کاه گندم	۵۲
شکل ۴-۴ اثرپیش استخراج و بازگردانی لیکور پیش استخراج بر دور پالایشگر برای دست‌یابی به درجه روانی ثابت	۵۷
شکل ۵-۴ تاثیر پیش استخراج و بازگردانی لیکور بر درجه روشی خمیرهای رنگ بری شده	۵۹
شکل ۶-۴ تاثیر پیش استخراج و بازگردانی لیکور بر ماتی خمیرهای رنگ بری شده	۶۱
شکل ۷-۴ تاثیر پیش استخراج و بازگردانی لیکور بر زردی خمیرهای رنگ بری شده	۶۴
شکل ۸-۴ تاثیر پیش استخراج و بازگردانی لیکور بر زردی خمیرهای رنگ بری شده	۶۶
شکل ۹-۴ تاثیر پیش استخراج و بازگردانی لیکور بر روی شاخص مقاومت کششی	۶۸
شکل ۱۰-۴ تاثیر پیش استخراج و بازگردانی لیکور بر روی شاخص مقاومت به ترکیدن	۶۹
شکل ۱۱-۴ تاثیر پیش استخراج و بازگردانی لیکور بر روی شاخص مقاومت به پارگی	۷۱

فهرست رابطه‌ها

عنوان	صفحه
-------	------

رابطه ۱-۳ تعیین درصد رطوبت کاه	۴۰
رابطه ۲-۳ تعیین درصد کاهش وزن خرده‌های کاه پیش استخراج شده	۴۰
رابطه ۳-۳ تعیین بازده خمیر کاغذ	۴۱

ζ

فصل اول

مقدمہ و کلیات

۱-۱ مقدمه

محدودیت سطح جنگل های تجاری و کاهش چوب مصرفی صنایع از یک طرف و وابستگی تولید کاغذ و مواد چند سازه چوبی به منابع جنگلی و برداشت بی رویه از آنها از طرف دیگر، باعث ایجاد نگرانی های جدی در زمینه تامین چوب مورد نیاز صنایع چوب و همچنین اثرات منفی زیست محیطی کاهش سطح جنگل ها شده است. یکی از راه کارهای جلوگیری از تخریب جنگل ها و رفع کمبود منابع چوبی، استفاده گسترده از منابع لیگنوسلولزی غیر چوبی می باشد (مهدوی، ۱۳۸۲). استفاده از منابع الیاف سلولزی غیر چوبی نظیر ضایعات کشاورزی و گیاهان غیر چوبی که به مقدار نسبتاً فراوان در کشور وجود دارند و هزینه تامین آنها ناچیز است می تواند کشور را در جهت قطع وابستگی به محصولات مختلف یاری کند (مهدوی فیض آبادی و همکاران، ۱۳۸۰).

اقتصاد تجاری مدرن رقابت را بین شاخه های صنایع تا سطح بالایی افزایش داده است. هر اقدام مهمی به صورت تحقیق برای افزایش ظرفیت ها و استفاده از مواد خام تا حد امکان بهمنظور افزایش سود انجام شده است. صنعت خمیر و کاغذسازی نمونه خوبی از این اقدام است. برای سال های زیادی کارخانه های خمیر کرافت ظرفیت های تولید را به وسیله نصب تجهیزات مقرر به صرفه تر، افزایش بازده خمیر و کاهش تعداد موائع و توقف ها در کارخانه ها افزایش داده اند. کارخانه ها دارای سیستم های هوشمند بازگردانی لیکور مصرف شده به منظور بازیابی انرژی و مواد شیمیابی پخت هستند. افزایش قیمت انرژی برای مثال روغن های معدنی، بر هزینه های مواد اویلیه برای ستز مواد شیمیابی گوناگون اثر می گذارد. کارخانه های خمیر کاغذ می توانند به عنوان یک منبع با ارزش مواد خام مثل همی سلولزها باشند، که این مواد را می توان قبل از شروع فرایند پخت و در مرحله پیش استخراج از مواد خام سلولزی استخراج نمود (تستوا، ۲۰۰۶).

بیومس لیگنوسلولزی می توانند پتانسیل خوبی برای کمک به سوخت های حمل و نقل باشند. اخیرا بیومس قابل دسترس در ایالات متحده آمریکا، به عنوان ماده ای برای انرژی زیستی، ۳۶۸ میلیون تن در سال بیومس مشتقات جنگلی و ۱۹۵ میلیون تن در سال باقیمانده های کشاورزی هستند. پیش استخراج قادر به تهیه بخش کوچکی از کل سوخت زیستی حمل و نقل در کشورهای اصلی تولیدکننده خمیر است. یک کارخانه تولیدکننده ۴۲۶۶۰ تن در سال خمیر کاغذ از چوب کاج تدا قادر است ۱۸۹۳۰ تن در سال اтанول به ازای استخراج ۶ درصد وزن چوب و ۷۴۸۸۱ تن در