

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ





دانشگاه کاشان

پژوهشکده علوم و فناوری نانو

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم و فناوری نانو

گرایش نانوشیمی

عنوان:

تهییه و شناسایی نانوساختارهای $[M=Cu(I), Ag(I)]$ با استفاده از
امواج فرا صوت و مایکروویو و بررسی رفتار آنها در سلول های خورشیدی

استاد راهنما:

پروفیسر مسعود صلواتی نیاسری

توسط:

مهندی موسوی کمازانی



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
شماره: ۲۰۹۷۳۱
پیوست:

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

شماره دانشجویی: ۸۹۳۱۵۱۰۰۰۸

نام و نام خانوادگی دانشجو: مهدی موسوی کمازانی

رشرته: علوم و فناوری نانو پژوهشکده: علوم و فناوری نانو

گرایش: نانو شیمی

عنوان پایان نامه: " تهییه و شناسایی نانوساختارهای [M=Cu(I), Ag(I) و Cu₂S] با استفاده از امواج فرماصوت و مایکروویو و بررسی رفتار آنها در سلول های خورشیدی "

این پایان نامه به مدیریت تحصیلات تکمیلی به منظور بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد ارائه می گردد. دفاع از پایان نامه در تاریخ ۹۱/۰۶/۰۶ مورد تأیید و ارزیابی هیأت داوران قرار گرفت و با نمره ۹۰ به عدد: بیست و درجه عالی به به حروف: بیست تصویب رسید.

اعضاء هیأت داوران

عنوان	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	امضاء
۱. استاد راهنما:	دکتر مسعود صلواتی نیاسری	استاد	
۲. متخصص و صاحب نظر داخل دانشگاه:	دکتر مسعود همدانیان دکتر مصطفی زاهدی فر	دانشیار دانشیار	
۳. نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه:	دکتر محسن سیفی	استادیار	

محمد رضا منصورنیا

مدیر تحصیلات تکمیلی

تقدیم به...

مادر عزیزم که خیال سبز شدن را در روح من پروراند و
خود باران شد تا تشنه کویر وجودم را سیراب کند.

همسر فداکارم، او که دریایی محبت، کوه صبر و چراغ
پرفروغ زندگی ام است.

و

روح بلند **پدر عزیزم** که یادش چون بهار، همیشه در خیالم
سبز و جاری است.

تشکر و قدردانی

الله

ادای شکر تو را هیچ زبان نیست و دریای فصل تو را هیچ کران نیست و سر حقیقت تو
بر هیچ کس عیان نیست. هدایت کن بر مارهی که بهتر از آن نیست.

الله

دانایی ده که در راه بیفتم و بینایی ده که در چاه نیفتم.

سر بر آستان جلال پروردگار بی همتا می سایم که دگر با توفیق اندوختن دانشی هر چند اندک را
به من عطا فرمود.

سراسر وجودم اگر به تقدیر از مهریان پدر و نازنین ما درم واژه واژه تشکر شوند، تنها برگ
سبزی خواهند بود به تلافی هزاران دشت صفا و مهریانی.

سر تعظیم بر بلندی نظر و راهنمایی های مشفقانهی استاد فرزانه و بزرگوار آقای دکتر مسعود
صلواتی نیاسری فرود می آورم که به من آموختند به افق های آینده نظر داشته باشم. نتایج این
تحقیق را مرهون رهنماوهای ارزنده و حکیمانه ایشان می دانم و به راستی که شاگردی ایشان
افتخاری بس بزرگ برای اینجانب است.

بر خود لازم تا به رسم ادب از اساتید بزرگوار آقای دکتر مسعود همدانیان و آقای
دکتر مصطفی زاهدی فر که قبول زحمت نموده و پایانمه اینجانب را مطالعه فرمودند و
همچنین ناظر تحصیلات تکمیلی جناب آقای محسن سینه‌ی، نهایت تشکر و قدردانی را داشته
باشم.

همچنین قدردان دوستان دوران تحصیل به پاس تمام آموزه هایی که از این عزیزان دارم می باشم.
نگارنده بر خود فرض می داند از ستاد توسعه فناوری نانو و نیز تمامی اعضای پژوهشکدهی علوم و
فناوری نانو دانشگاه کاشان تقدیر نماید.

چکیده

خواص منحصر به فرد نیمه‌هادی‌ها به‌وسیله‌ی شکل و اندازه‌ی آن‌ها کنترل می‌شود. بنابراین، انتخاب یک روش مناسب و ساده برای تهیه‌ی آن‌ها با اندازه و شکل‌های متفاوت می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. نیمه‌هادی‌های $\text{AgInS}_2(\text{AIS})$, $\text{CuInS}_2(\text{CIS})$, Cu_2S و AIS به ترتیب باندگپ برابر $1/5$, $1/2$ و $1/9$ eV دارند که در رنج مناسب برای جذب طول موج‌های خورشید قرار دارند و بنابراین از معروف‌ترین ترکیبات برای کاربردهای فتوولتائیک هستند. به این دلیل، در این پروژه سنتز نانوساختارهای CIS , Cu_2S و AIS با استفاده از امواج مایکروویو و مافوق‌صوت انتخاب شد. در این بررسی سعی شد از پیش‌ماده‌های جدید استفاده شود. همچنین اثر پارامترهای مختلف مانند نوع منبع سولفید، توان و زمان مایکروویو و التراسونیک، غاظت و حلال بر اندازه و مورفولوژی نانوساختارها بررسی شد. محصولات به دست آمده توسط دستگاه‌های FT-IR، پراکنده‌ی اشعه X (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و فوتولومینسانس (PL)، طیف‌سنجی فوتوالکترون با اشعه X (XPS) و تفرق انرژی اشعه ایکس (EDX) شناسایی شدند. نتایج نشان‌دهنده سنتز نانوساختارهایی با اندازه‌ی کوچک و اشکال متنوع بود که قابلیت بالقوه برای کاربردهای متفاوت را دارا هستند. با روش دکتر-بلید لایه‌ی نازکی از نانوساختارهای تهیه شده فراهم گردید و سلول خورشیدی از لایه‌های شیشه-FTO / نیمه‌رسانای نوع p / نیمه‌رسانای نوع n / پلاتین FTO -شیشه ساخته شد. در پایان، مشخصه‌ی این سلول‌ها مورد محاسبه قرار گرفت و رفتار لایه‌های نازک تهیه شده از نانوساختارها، در سلول‌های خورشیدی مورد مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی: نیمه‌رسانا، سلول خورشیدی، CIS، Cu_2S و AIS

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

۱	۱-۱. روش‌های تهیهٔ نانوساختارها
۲	۱-۱-۱. سنتز در فاز جامد
۳	۱-۱-۲. سنتز در فاز گاز
۴	۱-۱-۳. سنتز در فاز مایع
۵	۱-۲-۱-۱. امواج مایکروویو
۶	۱-۲-۱-۲-۱. برهمنش مواد با امواج مایکروویو
۷	۱-۲-۱-۳-۱-۱. گرمادهی دی الکتریکی مایکروویو
۸	۱-۲-۱-۳-۱-۲. خواص دی الکتریک
۹	۱-۲-۱-۳-۱-۳. حلال‌ها در مایکروویو
۱۰	۱-۲-۱-۳-۱-۴. سونوژیمی
۱۱	۱-۲-۱-۳-۱-۵. اساس واکنش‌های سونوژیمیایی
۱۲	۱-۲-۱-۳-۱-۶. عوامل موثر بر فرآیندهای سونوژیمی
۱۳	۱-۲-۱-۳-۱-۷. سلول‌های خورشیدی و تاریخچه
۱۴	۱-۲-۱-۳-۱-۸. انرژی مورد نیاز بشر و انرژی خورشید
۱۵	۱-۲-۱-۳-۱-۹. عملکرد باتری خورشیدی
۱۶	۱-۲-۱-۳-۱-۱۰. فناوری‌های ساخت سلول‌های خورشیدی
۱۷	۱-۲-۱-۳-۱-۱۱. پارامترهای مهم در منحنی مشخصهٔ جریان-ولتاژ یک سلول خورشیدی
۱۸	۱-۲-۱-۳-۱-۱۲. Cu_2S نانوذرات
۱۹	۱-۲-۱-۳-۱-۱۳. مثال‌هایی از سنتز نانوساختارهای Cu_2S در سال‌های اخیر
۲۰	۱-۲-۱-۳-۱-۱۴. نانوساختارهای AIS و CIS
۲۱	۱-۲-۱-۳-۱-۱۵. مثال‌هایی از تهیهٔ نانوساختارهای CIS
۲۲	۱-۲-۱-۳-۱-۱۶. مروری بر تهیهٔ نانوذره AIS
۲۳	۱-۲-۱-۳-۱-۱۷. مروری بر تهیهٔ نانوذره CIS

فصل دوم: بخش تجربی

۳۰	۱-۲. وسایل، مواد و دستگاههای مورد استفاده.....
۳۰	۱-۱-۱. وسایل آزمایشگاهی.....
۳۰	۱-۱-۲. مواد شیمیایی.....
۳۰	۱-۲-۱. دستگاههای مورد استفاده جهت تولید محصولات.....
۳۲	۱-۲-۲. دستگاههای مورد استفاده جهت شناسایی محصولات.....
۳۳	۱-۲-۳. روش انجام آزمایش.....
۳۳	۱-۲-۴. ساخت پیش‌ماده.....
۳۵	۲-۱-۱. تهیهٔ نانوساختارهای CuInS_2 با استفاده از امواج مافوق صوت.....
۳۶	۲-۱-۲. تهیهٔ نانوساختارهای Cu_2S با استفاده از امواج مایکروویو.....
۳۸	۲-۱-۳. سنتز نانوساختارهای Cu_2S با استفاده از امواج مافوق صوت.....
۳۹	۲-۱-۴. تهیهٔ نانوساختارهای CuInS_2 با استفاده از امواج مایکروویو و سدیم سولفیت به عنوان کاوهنده.....
۴۰	۲-۱-۵. تولید نانوساختارهای CuInS_2 با استفاده از امواج مافوق صوت و سدیم سولفیت به عنوان کاوهنده.....
۴۱	۲-۱-۶. سنتز نانوذرات AgInS_2 با استفاده از امواج مافوق صوت و امواج مایکروویو.....
۴۲	۲-۱-۷. ساخت سلول خورشیدی از نانوساختارهای تهیه شده.....
۴۲	۲-۱-۸. سلول خورشیدی $\text{FTO}/\text{CuInS}_2/\text{CdS}/\text{Pt-FTO}$
۴۳	۲-۱-۹. سلول های خورشیدی $\text{FTO}/\text{AgInS}_2/\text{CdS}/\text{Pt-FTO}$ و $\text{FTO}/\text{Cu}_2\text{S}/\text{CdS}/\text{Pt-FTO}$
۴۳	۲-۱-۱۰. آماده سازی نمونه برای گرفتن تصویر SEM.....
۴۴	۲-۱-۱۱. آماده سازی نمونه برای گرفتن تصویر TEM.....
۴۴	۲-۱-۱۲. آماده سازی نمونه برای بررسی خواص نوری.....
۴۴	۲-۱-۱۳. شرایط آزمایشگاهی.....

فصل سوم: بحث و نتیجه‌گیری

۵۰	۱-۳. معرفی.....
۵۱	۲-۳. تهیهٔ نانوساختارهای CuInS_2 با استفاده از امواج مافوق صوت.....
۵۱	۲-۳-۱. نتایج XRD.....

۵۵ آنالیز EDX ۲-۲-۳
۵۶ اثر منبع گوگرد بر مورفولوژی ذرات ۳-۲-۳
۶۳ ۴-۲-۳. بررسی اثر زمان امواج مافوق صوت بر مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات ۳
۶۳ ۵-۲-۳. اثر شدت امواج مافوق صوت بر مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات ۳
۶۵ ۶-۲-۳. اثر سورفتانت و امواج مافوق صوت بر مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات ۳
۶۹ ۷-۲-۳. اثر منبع مس بر روی مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات ۳
۷۱ ۸-۲-۳- طیف بینی FT - IR
۷۳ ۹-۲-۳. طیف بینی فوتولومینسانس ۳
۷۴ ۱۰-۲-۳. ساز و کار تشکیل CuInS ₂ /CuS با استفاده از امواج مافوق صوت ۳
۷۴ ۳-۳- ۳. تهییه نانوساختارهای Cu ₂ S با استفاده از امواج مایکروویو ۳
۷۴ ۳-۳-۱. نتایج XRD ۳
۷۵ ۲-۳-۳- اثر کاهنده و pH
۷۸ ۳-۳-۳. اثر زمان بر مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات ۳
۷۹ ۴-۳-۳-۴. اثر توان مایکروویو بر مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات ۳
۸۱ ۳-۳-۵. اثر حجم HCl
۸۳ ۶-۳-۳- آنالیز EDX
۸۴ ۷-۳-۳- طیف بینی فوتولومینسانس
۸۴ ۸-۳-۳- طیف بینی FT - IR
۸۶ ۹-۳-۳- ۹. ساز و کار تشکیل Cu ₂ S با استفاده از امواج مایکروویو ۳
۸۶ ۴-۳- ۴. ساخت نانوذرات Cu ₂ S با استفاده از امواج مافوق صوت ۳
۸۶ ۴-۳-۱. نتایج XRD ۳
۹۰ ۲-۴-۳- نتایج EDX
۹۱ ۳-۴-۳- نتایج SEM
۹۱ ۱-۳-۴-۳- اثر کاهنده و pH
۹۲ ۲-۳-۴-۳- ۲. اثر زمان امواج مافوق صوت بر مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات ۳

۹۲	۳-۴-۴-۳. اثر شدت امواج مافوق صوت بر روی مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات.....
۹۳	۴-۳-۴-۳. اثر حجم HCl.....
۹۴	۵-۴-۳-۳. اثر منبع مس.....
۹۵	۴-۴-۳. طیف‌بینی فوتولومینسانس.....
۹۶	۴-۴-۳. بررسی فیلم نازک تهیه شده.....
۹۶	۴-۴-۳. مشخصه‌ی جریان- ولتاژ سلول خورشیدی
۹۸	۳-۴-۳. تهیه‌ی نانوساختارهای CuInS ₂ با استفاده از امواج مایکروویو و سدیم سولفیت به عنوان کاهنده.....
۹۸	۳-۵-۳. نتایج XRD.....
۹۹	۳-۵-۳. نتایج EDX.....
۹۹	۳-۵-۳. اثر حلال.....
۱۰۰	۳-۵-۳. اثر زمان و توان مایکروویو بر مورفولوژی و اندازه.....
۱۰۲	۳-۵-۳. طیف‌بینی FT-IR.....
۱۰۳	۳-۵-۳. طیف‌بینی فوتولومینسانس.....
۱۰۳	۳-۵-۳. مشخصه‌ی جریان- ولتاژ سلول خورشیدی
۱۰۵	۳-۶-۳. تهیه‌ی نانوذرات CuInS ₂ با استفاده از امواج مافوق صوت و سدیم سولفیت به عنوان کاهنده.....
۱۰۵	۳-۶-۳. نتایج XRD.....
۱۰۵	۳-۶-۳. آنالیز EDX.....
۱۰۸	۳-۶-۳. نتایج XPS.....
۱۱۰	۳-۶-۳. اثر منبع گوگرد بر مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات.....
۱۱۱	۳-۶-۳. اثر زمان امواج مافوق صوت بر مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات.....
۱۱۱	۳-۶-۳. اثر شدت امواج مافوق صوت بر روی مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات.....
۱۱۳	۳-۶-۳. اثر غلظت.....
۱۱۳	۳-۶-۳. اثر حلال بر مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات.....
۱۱۴	۳-۶-۳. اثر امواج مافوق صوت.....
۱۱۸	۳-۶-۳. طیف‌بینی FT-IR.....

۱۱۹.....	۱۰-۶. طیفبینی فوتولومینسانس.....	۳
۱۱۹.....	۱۱-۶. بررسی فیلم نازک تهیه شده.....	۳
۱۲۰	۱۲-۶. مشخصه‌ی جریان- ولتاژ سلول خورشیدی	۳
۱۲۱.....	۱۳-۶. ساز و کار تشکیل CuInS_2 با استفاده از امواج مافوقصوت و Na_2SO_3	۳
۱۲۱.....	۷. تهیه‌ی نانوذرات AgInS_2	۳
۱۲۱.....	۱-۷-۳. نتایج XRD	
۱۲۲.....	۲-۷-۳. نتایج EDX	
۱۲۳.....	۳- ۷-۳. تصویر SEM	
۱۲۵.....	۴-۷-۳. طیفبینی فوتولومینسانس	
۱۲۶.....	۵-۷-۳. طیفبینی FT-IR	
۱۲۶.....	۳-۷-۳. بررسی فیلم نازک تهیه شده.....	
۱۲۷.....	۷-۷-۳. مشخصه‌ی جریان- ولتاژ سلول خورشیدی	
۱۲۸.....	۸-۳. نتیجه‌گیری	
۱۳۰	منابع و مأخذ.....	

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۱. منحنی مشخصه‌ی I-V یک سلول خورشیدی و نمایش پارامترهای مهم ۱۸
- شکل ۱-۲. نانو ساختارهای توپی شکل Cu₂S با استفاده از نسبت حلال آب/اتیلن ۱/۰ گیکول در دمای ۱۶۰ °C به مدت ۱۲ h ۲۰
- شکل ۱-۳. تصویر SEM نانونوارهای Cu₂S در بزرگ نمایی‌های مختلف ۲۱
- شکل ۱-۴. تصویر SEM میکروکره‌ها و میکرولوله‌های Cu₂S با استفاده از Cu(NO₃)₂.3H₂O و Na₂S₂O₃ و SDBS (a) با استفاده از SDBS (b) بدون استفاده از SDBS ۲۲
- شکل ۱-۵. تصویر SEM نانوساختارهای Cu₂S سنتز شده در دمای ۱۶۰ °C به مدت ۱۵ h در نسبت‌های حلال ۱:۳ (a) V(water):V(EG) ۱:۶ (b) ۲۳
- شکل ۱-۶- تصویر (a) SAED و TEM (b) SEM و Cu₂S نانوسيم ۲۴
- شکل ۱-۷- تصویر SEM نانوساختار Cu₂S سنتز شده در دمای ۱۶۰ °C به مدت ۲۴ h ۲۴
- شکل ۱-۸- تصاویر SEM سطوح فیلم‌های نازک CIS در بزرگ نمایی‌های مختلف ۲۶
- شکل ۱-۹- تصاویر SEM پودرهای CIS تهیه شده در دمای ۱۹۵ °C ۲۷
- شکل ۱-۱۰- (a) تصویر SEM (b) تصویر EDX (c) TEM (d) HR-TEM نانوذرات ۲۸
- شکل ۲-۱. شماتیکی از تهیه‌ی پیش‌ماده‌ها (a) [Cu(en)₂]SO₄ (b) [Cu(Hsal)₂] (c) [Cu(HAP)₂] ۳۴
- شکل ۲-۲. الگوی (a) FT-IR و (b) XRD پیش‌ماده‌ی [Cu(HAP)₂] ۳۴
- شکل ۲-۳. الگوی (a) FT-IR و (b) XRD پیش‌ماده‌ی [Cu(Hsal)₂] ۳۵
- شکل ۲-۴. الگوی (a) FT-IR و (b) XRD پیش‌ماده‌ی [Cu(en)₂]SO₄ ۳۵
- شکل ۲-۵. الگوی (a) EDX و (b) طیف XRD نانوذرات CIS/CuS ۳۶
- شکل ۲-۶. الگوی (a) EDX و (b) طیف XRD نانوساختار Cu₂S ۳۷
- شکل ۲-۷. الگوی (a) EDX و (b) طیف XRD نانوذرات Cu₂S تهیه شده با امواج مافوق صوت ۳۸

- شکل ۲-۱. a) الگوی XRD، b) طیف EDX، c) طیف FT-IR و d) تصویر SEM نانوساختار CIS (نمونه‌ی D1).
۴۰
- شکل ۲-۲. a) الگوی XRD، b) طیف EDX، c) طیف XPS و d) تصویر SEM نانوذرات CIS (نمونه‌ی E1).
۴۱
- شکل ۲-۳. a) الگوی XRD، b) طیف EDX، c) طیف FT-IR و d) تصویر SEM نانوذرات AIS (نمونه‌ی F4).
۴۲
- شکل ۲-۴. شمایی از سلول خورشیدی FTO/CuInS₂/CdS/Pt-FTO.
۴۳
- شکل ۳-۱. الگوی XRD پیش‌ماده‌ی [Cu(HAP)₂].
۵۲
- شکل ۳-۲. الگوی XRD نمونه‌ی A1 (بدون بازپخت).
۵۳
- کل ۳-۳. الگوی XRD نمونه‌ی A1 (بازپخت شده در دمای ۳۵۰ °C).
۵۳
- شکل ۳-۴. الگوی XRD نمونه‌ی A1 (بازپخت شده در دمای ۳۵۰ °C تحت اتمسفر آرگون).
۵۴
- شکل ۳-۵. الگوی XRD نمونه‌ی A20.
۵۴
- شکل ۳-۶. طیف EDX نمونه‌ی A1.
۵۵
- شکل ۳-۷. تصویر SEM نمونه‌ی A1.
۵۷
- شکل ۳-۸. تصویر SEM نمونه‌ی A2.
۵۸
- شکل ۳-۹. تصویر SEM نمونه‌ی A3.
۵۹
- شکل ۳-۱۰. تصویر SEM نمونه‌ی A4.
۶۰
- شکل ۳-۱۱. تصویر SEM نمونه‌ی A5.
۶۱
- شکل ۳-۱۲. تصویر SEM نمونه‌ی A6.
۶۲
- شکل ۳-۱۳. تصاویر SEM (a) نمونه‌ی A7، (b) نمونه‌ی A8 و (c) نمونه‌ی A9.
۶۴
- شکل ۳-۱۴. تصاویر SEM (a) نمونه‌ی A10، (b) نمونه‌ی A11 و (c) نمونه‌ی A12.
۶۵
- شکل ۳-۱۵. ت^۱ تصاویر SEM (a) نمونه‌ی A13، (b) نمونه‌ی A14، (c) نمونه‌ی A15 و (d) نمونه‌ی A16.
۶۸

- ۷۰ شکل ۱۶-۳. تصاویر SEM (a) نمونه‌ی A17، (b) نمونه‌ی A18، (c) نمونه‌ی A19
- ۷۱ شکل ۱۷-۳. تصاویر SEM (a) نمونه‌ی A20، (b) نمونه‌ی A21
- ۷۲ شکل ۱۸-۳. طیف FT-IR (a) پیش‌ماده‌ی $[Cu(HAP)_2]$ و (b) نمونه‌ی A1
- ۷۳ شکل ۱۹-۳. طیف فوتولومینسانس نمونه‌ی A1
- ۷۴ شکل ۲۰-۳. شماتیکی از فرآیند تشكیل نانوساختارهای CIS/CuS با استفاده از امواج مافوق صوت
- ۷۶ شکل ۲۱-۳. اگوی XRD پیش‌ماده‌ی $[Cu(Hsal)_2]$
- ۷۶ شکل ۲۲-۳. اگوی XRD نمونه‌ی B1
- ۷۷ شکل ۲۳-۳. اگوی XRD نمونه‌ی B2
- ۷۷ شکل ۲۴-۳. اگوی XRD نمونه‌ی B3
- ۷۸ شکل ۲۵-۳. تصاویر SEM (a) نمونه‌ی B1، (b) نمونه‌ی B2، (c) نمونه‌ی B3
- ۸۰ شکل ۲۶-۳. تصاویر SEM (a) نمونه‌ی B4، (b) نمونه‌ی B5، (c) نمونه‌ی B6
- ۸۱ شکل ۲۷-۳. تصاویر SEM (a) نمونه‌ی B7، (b) نمونه‌ی B8، (c) نمونه‌ی B9
- ۸۲ شکل ۲۸-۳. تصویر SEM نمونه‌ی B10
- ۸۳ شکل ۲۹-۳. طیف EDX نمونه‌ی B3
- ۸۴ شکل ۳۰-۳. طیف فوتولومینسانس نمونه‌ی B3
- ۸۵ شکل ۳۱-۳. طیف FT-IR نمونه‌ی B3
- ۸۶ شکل ۳۲-۳. شماتیکی از فرآیند تشكیل نانوساختارهای Cu_2S با استفاده از امواج مایکروویو.
- ۸۷ شکل ۳۳-۳. الگوی XRD پیش‌ماده‌ی $[Cu(en)_2]SO_4$
- ۸۸ شکل ۳۴-۳. الگوی XRD نمونه‌ی C1
- ۸۸ شکل ۳۵-۳. الگوی XRD نمونه‌ی C9
- ۸۹ شکل ۳۶-۳. الگوی XRD نمونه‌ی C2
- ۸۹ شکل ۳۷-۳. الگوی XRD نمونه‌ی C10

۹۰ شکل ۳-۳۸. طیف EDX نمونه‌ی C2
۹۱ شکل ۳-۳۹. تصاویر SEM (a) نمونه‌ی C2 و (b) نمونه‌ی C1
۹۳ شکل ۳-۴۰. تصاویر SEM (a) نمونه‌ی C5 و (b) نمونه‌ی C4 و (c) نمونه‌ی C3
۹۴ شکل ۳-۴۱. تصاویر SEM (a) نمونه‌ی C7 و (b) نمونه‌ی C6
۹۵ شکل ۳-۴۲. تصاویر SEM (a) نمونه‌ی C10 و (b) نمونه‌ی C9
۹۶ شکل ۳-۴۳. طیف فوتولومینسانس نمونه‌ی C2
۹۷ شکل ۳-۴۴. تصویر فیلم تهیه شده از نمونه‌ی C2
۹۷ شکل ۳-۴۵. مشخصه‌ی I-V سلول خورشیدی تهیه شده از نمونه‌ی C2
۹۸ شکل ۳-۴۶. الگوی XRD نمونه‌ی D1
۹۹ شکل ۳-۴۷. الگوی XRD نمونه‌ی D2
۱۰۰ شکل ۳-۴۸. طیف EDX نمونه‌ی D1
۱۰۱ شکل ۳-۴۹. تصاویر SEM (a) نمونه‌ی D2 و (b) نمونه‌ی D1
۱۰۲ شکل ۳-۵۰. تصاویر SEM (a) نمونه‌ی D5 و (b) نمونه‌ی D3 و (c) نمونه‌ی D4
۱۰۳ شکل ۳-۵۱. طیف FT-IR نمونه‌ی D1
۱۰۴ شکل ۳-۵۲. طیف فوتولومینسانس نمونه‌ی D1
۱۰۴ شکل ۳-۵۳. مشخصه‌ی I-V سلول خورشیدی تهیه شده از نمونه‌ی D1
۱۰۶ شکل ۳-۵۴. الگوی XRD نمونه‌ی E1
۱۰۶ شکل ۳-۵۵. الگوی XRD نمونه‌ی E2
۱۰۷ شکل ۳-۵۶. الگوی XRD نمونه‌ی E3
۱۰۷ شکل ۳-۵۷. الگوی XRD نمونه‌ی E9
۱۰۸ شکل ۳-۵۸. طیف EDX نمونه‌ی E1
۱۰۹ شکل ۳-۵۹. طیف XPS نانوذرات CIS

- شکل ۳-۶۰. تصاویر SEM (a) نمونه E1 و (b) نمونه E2 ۱۱۰
- شکل ۳-۶۱. تصاویر SEM (a) نمونه E3 و (b) نمونه E4 و (c) نمونه E5 ۱۱۲
- شکل ۳-۶۲. تصاویر SEM (a) نمونه E6 و (b) نمونه E7 ۱۱۳
- شکل ۳-۶۳. تصاویر SEM نمونه E8 ۱۱۵
- شکل ۳-۶۴. تصاویر SEM نمونه E9 ۱۱۶
- شکل ۳-۶۵. تصاویر SEM نمونه E10 ۱۱۷
- شکل ۳-۶۶. طیف FT-IR پیش‌ماده [Cu(en)₂]²⁺ و نمونه E1 ۱۱۸
- شکل ۳-۶۷. طیف فوتولومینسانس نمونه E1 ۱۱۹
- شکل ۳-۶۸. تصویر فیلم تهیه شده از نمونه E7 ۱۲۰
- شکل ۳-۶۹. مشخصه I-V سلول خورشیدی تهیه شده از نمونه E7 ۱۲۰
- شکل ۳-۷۰. شماتیکی از فرآیند تشکیل نانوذرات CIS با استفاده از امواج مافوقصوت و Na₂SO₃ ۱۲۱
- شکل ۳-۷۱. الگوی XRD AIS/Ag₂S تهیه شده با استفاده از امواج فراصوت ۱۲۲
- شکل ۳-۷۲. طیف EDX نانوذرات AIS/Ag₂S ۱۲۳
- شکل ۳-۷۳. تصویر SEM نانوذرات AIS/Ag₂S ۱۲۴
- شکل ۳-۷۴. طیف فوتولومینسانس نانوذرات AIS/Ag₂S ۱۲۵
- شکل ۳-۷۵. طیف FT-IR نانوذرات AIS/Ag₂S ۱۲۶
- شکل ۳-۷۶. تصویر فیلم تهیه شده از نانوذرات AIS/Ag₂S ۱۲۷
- شکل ۳-۷۷. مشخصه I-V سلول خورشیدی تهیه شده از نانوذرات AIS/Ag₂S ۱۲۷

فهرست جدول‌ها

جدول ۱-۱. ضریب اتلاف دیالکتریک برای بعضی حالات	۷
جدول ۱-۲. انواع مواد شیمیایی مورد استفاده	۳۱
جدول ۲-۱. انواع دستگاه‌های مورد استفاده	۳۳
جدول ۲-۲. شرایط ازمایشگاهی به کاررفته برای سنتز نانوساختارهای CIS با استفاده از امواج مافوق صوت و پیش‌ماده‌ی $[\text{Cu}(\text{HAP})_2]$	۴۵
جدول ۲-۳. شرایط ازمایشگاهی به کاررفته برای سنتز نانوساختارهای Cu_2S با استفاده از امواج مایکروویو	۴۶
جدول ۲-۴. شرایط ازمایشگاهی به کاررفته برای سنتز ذرات Cu_2S با استفاده از امواج مافوق صوت	۴۷
جدول ۲-۵. شرایط ازمایشگاهی به کاررفته برای سنتز نانوساختارهای CIS با استفاده از امواج مایکروویو و کاهنده‌ی سدیم سولفیت	۴۷
جدول ۲-۶. شرایط ازمایشگاهی به کاررفته برای سنتز نانوساختارهای CIS با استفاده از امواج مافوق صوت و کاهنده‌ی سدیم سولفیت	۴۸
جدول ۲-۷. شرایط ازمایشگاهی به کاررفته برای سنتز نانوساختارهای CIS با استفاده از امواج مافوق صوت و کاهنده‌ی سدیم سولفیت	۴۸

(فهرست علائم و اختصارات)

SEM	Scanning Electron Microscope
FT-IR	Fourier Transform Infra-Red
FWHM	Full Width at Half Maximum
JCPDS	Joint Committee on Powder Diffraction Standards
nm	nanometer
PL	photo Luminescent
EDX	Energy Dispersive Analysis of X-ray
XRD	X-ray diffraction pattern
I-V	Current-Voltage
HAP	2-Hydroxyacetophenato
Hsal	Salicylate
TAA	Thioacetamide
Tu	Thiourea
TSC	Thiosemicarbazide
TGA	Thioglycolic acid
PG	Propylene glycol
En	Ethylene diamine
XPS	X-ray photoelectron spectroscopy

تئوري

فصل اول:

۱-۱. روش‌های تهیهٔ نانوساختارها

اندازه، توزیع، مورفولوژی، خلوص و درجهٔ بلوری نانوساختارها به چگونگی نحوهٔ تهیه و تولید آن‌ها وابسته است. بنابراین انتخاب روش سنتز بستگی به نوع ماده و کاربرد آن دارد. از دیدگاه سنتز بر مبنای فاز، تولید نانوساختارها به سه دستهٔ زیر طبقه‌بندی می‌شوند [۱,۲].

۱. سنتز در فاز جامد

۲. سنتز در فاز گاز

۳. سنتز در فاز مایع.

۱-۱-۱. سنتز در فاز جامد

این روش شامل روش‌های آسیاب‌کردن، فرزکاری و آلیاژسازی مکانیکی است. در این فرآیندها از روش کوبیدن پودر و ریزکردن آن، استفاده می‌شود. خواص نانوذرات حاصل تحت تأثیر نوع ماده‌ی آسیاب‌کننده، زمان آسیاب و محیط اتمسفری آن قرار می‌گیرد. خرد کردن مکانیکی یکی از روش‌های مرسوم از نوع بالا به پایین در تهیهٔ مواد نانوساختار است. در این روش انرژی دستگاه از طریق گلوله‌های آسیاب به ذرات وارد و در نتیجه نانوذرات بر اساس تنش‌های برشی وارد تولید می‌شوند. میزان انرژی به سرعت لغزش، اندازه و تعداد گلوله‌ها، نسبت وزنی گلوله به پودر، زمان آسیاب و اتمسفر آن بستگی دارد.

این روش به دلیل سهولت و تجهیزات نسبتاً ارزان قیمت و قابلیت ساخت اکثر مواد کاربرد فراوانی دارد. اما محدودیت‌هایی از جمله آلودگی ناشی از محیط، اتمسفر آسیاب، متراکم شدن و کلوخه شدن ذرات در حین آسیاب دارد [۳].