


۲۷۷۲۷

۱۳۴۸ / ۸ / ۳۰



دانشگاه تربیت مدرس

## دانشکده منابع طبیعی

### عنوان پایان نامه

پرسن و پژوهی های فیزیکی و مکانیکی تغییر خرد را چوب ساخته شده لز  
کلن های تولیدی صنوبر در دوره بهره برداری کوتاه مدت دو ساله رویش

نگارش : مرتضی ناصریان

جهت اخذ درجه کارشناسی لرشدمهندسی در رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ

استاد راهنمای : دکتر عبدالرحمن حسینزاده

استاد مشاور : دکتر علی اکبر عنایتی

۵۱۱۵

۴۷۷۳۷

---

تأیید به اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اعضای هیئت داوران نسخه نهانی پایان نامه خانم / آقای . مرتفع ناظریان .....  
تحت عنوان . بررسی . ویژگیهای مکانیکی . تخته . خرد . چوب . ساخته شده از . چوب . تولیدی صنوبه بر . دوره  
کوتاه . مدت بیو ساله .....  
را از نظر فرم و محتوی بررسی نموده و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد پیشنهاد می کند .

امضاء

رتبه علمی

تم و تام خانوادگی

اعضای هیأت داوران

استاد

دکتر عبدالرحمن حسین زاده

۱ - استاد راهنمای

  
دانشیار

دکتر علی اکبر عنایتی

۲ - استاد مشاور

  
استاد دیار

۳ - نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دکتر محمد جعفری

  
استاد

دکتر قنبر ابراهیمی

۴ - استاد متعهد


مربي

مهندس ربيع بهروز اشکیگی

۵ - استاد متعهد معاون گروه

  
مربي

شماره:  
تاریخ:  
سوسن:



## آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرّس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرّس میزبان بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموزان دانشگاه نسبت به رعایت موارد فیلم تعبیه می شوند:

**ماده ۱** در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) خود، مراتب را قبل از طور کنیت به مرکز نشر دانشگاه اطلاع دهد.

**ماده ۲** در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه)، عبارت ذیل را چاپ کند:  
«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری نگارنده در رشته علم <sup>نامه</sup> ایرانی است که در سال ۱۳۸۴ در دانشکده <sup>دانشجویی</sup> تربیت مدرّس به راهنمایی سرکار حکیم / جناب آقای دکتر علی <sup>برهم</sup> حسن <sup>آزاد</sup> و مشاوره سرکار حکیم / جناب آقای دکتر علی <sup>برهم</sup> رحیمی از آن دفاع شده است.»

**ماده ۳** به منظور جبران بخشی از هزینه های تحریفات دانشگاه تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به مرکز نشر دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

**ماده ۴** در صورت عدم رعایت ماده ۳، بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خارت به دانشگاه تربیت مدرّس، تأثیه کند.

**ماده ۵** دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خردباری از پرداخت بهای خارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطلب و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفاده حقوق خود، از طریق دادگاه، معذز وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابخانی عرضه شده نگردد؛ برای فروش، تأمین نماید.

**ماده ۶** این جانب هر <sup>تصویب</sup> <sup>نامه</sup> <sup>را</sup> <sup>ملتفت</sup> دانشجوی رشته مدد <sup>دانشجوی</sup> <sup>آن</sup> <sup>را</sup> <sup>ملتفت</sup> <sup>تعهد</sup> <sup>فرو</sup> و خدمات اجرایی آن را قبول کرده، به ملتزمه می شود.

۷۹، ۶، ۸

**تقدیم به :**

**پدر عزیز و مادر مهربانم**

## تشکر و قدردانی

از تمامی اشخاص محترم خصوصاً مادر و پدرم که در تمامی دوران تحصیل اینجانب را با نهایت فداکاری یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

همچنین از اساتید محترم جناب آقای دکتر عبدالرحمن حسینزاده که استاد راهنمای اینجانب بوده‌اند، دکتر عنايتی، دکتر ابراهیمی، دکتر دوست حسینی، دکتر پارساپژوه و سایر اساتید محترم کمال تشکر و قدردانی را دارم و امیدوارم همچنان در حدی قابل، دانشجوی این اساتید محترم باشم همچنین از مهندسین محترم آقای نوربخش، آقای محبی و آقای اشککی کمال تشکر را دارم.

## چکیده:

این تحقیق به بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب ساخته شده از چوب صنوبر کلن های مختلف در دوره بہره برداری کوتاه مدت دو ساله پرداخته است. بدین منظور نمونه برداری از ۱۷ کلن از گونه های مختلف در مرکز تحقیقات البرز کرج انجام ویرای هر تیمار ۳ تخته و در کل ۵۱ تخته با استفاده از چسب اوره فرم الدید و در شرایط مساوی ساخته و خواص کبفی آنها بررسی شد. طرح آماری بکار رفته در این بررسی در قالب طرح از مایش کاملاً تصادفی متعدد با یک متغیر و یا استفاده از آزمون دانکن میباشد نتایج بدست امده نشان داده است که کلن های *P.euramericanana*, *Costanzo* ۵۶۱.۴۱ دارای بیشترین میانگین مقاومت خمی و کلن های *P.euramericanana* ۵۶۱.۴۱ دارای کمترین میانگین مقاومت به خمی است. کلن های *P.euramricana triplo* و *P.deltoides* ۷۲.۵۱ کلن های *P.deltoides* ۷۷.۵۱ *P.euramricana*. ۵۶۱.۴۱ *P.ciliata* بیشترین میانگین مدول الاستیسیته و کلن های *P.alba* ۴۴.۹ و *P.deltoides* کمترین میانگین در مدول الاستیسیته را داشته است. همچنین کلن های *P.alba* و *P.euramericanana*. ۵۶۱.۴۱ *P.deltoides* ۵۸.۵۷ دارای بیشترین میانگین چسبندگی داخلی و کلن های *P.ciliata* و *P.deltoides* ۷۲.۵۱ کمترین مقدار در مقاومت به کشن عمود بر سطح را داشته اند.

کلن های *P.ciliata* و *P.deltoides* ۷۲.۵۱ دارای بیشترین مقدار جذب آب بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب را داشته و کلن های *P.euramericanana*. و *P.alba nivea* ۵۶۱.۴۱ کمترین مقدار جذب آب بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب را داشته اند. کلن های *P.ciliata* و *P.deltoides* ۷۲.۵۱ دارای بیشترین مقدار واکنشیگی ضخامتی بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب داشته و کلن های *P.nigra betulifolia* و *P.euram*. ۵۶۱.۴۱ *P.euramericanana* ۵۶۱.۴۱ کمترین مقدار واکنشیگی ضخامتی را در ۲ ساعت غوطه وری در آب داشته اند.

در مجموع بهترین کلنها از نظر داشتن خواص فیزیکی و مکانیکی مطلوب برای ساخت تخته خرده چوب *P.euramericanana* ۵۶۱.۴۱, *P.euramericanana costanzo*, *P.alba*, *nivea* بوده اند.

کلمات کلیدی: تخته خرده چوب، صنوبر، کلن، دوره کوتاه مدت بہره برداری، چسب اوره فرم الدید، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی.

## فهرست مطالب

### فصل اول مقدمه

۱	۱- مقدمه
۳	۲- هدف

### فصل دوم

۴	۲- سابقه تحقیق
۴	۳- ۱. گونه جوبی

### فصل سوم موادوروشها

۱۳	۳- روش بررسی
۱۳	۱-۳ عوامل متغیر
۱۳	۲-۳ عوامل ثابت
۱۷	۳-۳ تهیه خرد چوب
۱۸	۴-۳ تعیین Ph و ظرفیت بافر کنندگی خرد چوب کلن ها
۲۱	۵-۳ تعیین درصد ریزی و درشتی خرد چوبهای کلن های مورد بررسی
۲۶	۶-۳ تعیین ابعاد خرد چوب (طول عرض ضخامت)
۳۰	۷-۳ ساخت تخته خرد چوب
۳۱	۸-۳ تهیه نمونه های آزمونی
۳۵	۹-۳ اندازه گیری خواص تخته ها

### فصل چهارم نتایج

۴۵	۴- تجزیه تحلیل آماری
۴۸	۱-۱ - تأثیر کلن بر $MoR$

۵۹.....	۴-۲-تاثیر کلن بر مدول الاستیسیته
۶۴.....	۴-۳-تاثیر کلن بر چسبندگی داخلی
۶۹.....	۴-۴-تاثیر کلن بر واکشیدگی ضخامتی تخته بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب
۷۳.....	۴-۵-تاثیر کلن بر واکشیدگی ضخامتی تخته بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب
۷۷.....	۴-۶-تاثیر کلن بر جذب آب تخته بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب
۸۲.....	۴-۷-تاثیر کلن بر جذب آب تخته بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب
۸۵.....	۴-۸-مقایسه خواص مکانیکی تخته ها بالاستاندارد تجارت آمریکا

## فصل پنجم بحث واستنتاج و پیشنهاد

۹۰.....	۵-استنتاج
۹۳.....	۶-پیشنهادات
۹۴.....	۷-منابع و مأخذ
۹۹.....	۸-ضمائمه

## فهرست نمودار ها

### صفحه

۲۰.....	نمودار ۳-۱-اسیدیته کلن های صنوبر.....
۲۳.....	نمودار ۳-۲-تعیین ریزی و درشتی خرده چوبهای موربدرسی.....
۲۴.....	نمودار ۳-۳-تعیین ریزی و درشتی خرده چوبهای موربدرسی.....
۲۵.....	نمودار ۳-۴-تعیین ریزی و درشتی خرده چوبهای موربدرسی.....
۲۸.....	نمودار ۳-۶- مقایسه میانگین های ابعاد خرده چوبها.....
۲۹.....	نمودار ۳-۷- مقایسه میانگین های ابعاد خرده چوبها.....
۳۸.....	نمودار ۳-۸- مقایسه مقاومت به خمش تخته ها.....
۳۹.....	نمودار ۳-۹- مقایسه مدول الاستیسیته تخته .....
۴۰.....	نمودار ۳-۱۰- مقایسه جسبندگی داخلی تخته ها.....
۴۱.....	نمودار ۳-۱۱- مقایسه واکشیدگی ضخامت تخته ها بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب.....
۴۱.....	نمودار ۳-۱۱- مقایسه واکشیدگی ضخامت تخته ها بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب.....
۴۲.....	نمودار ۳-۱۲- مقایسه واکشیدگی ضخامت تخته ها بعد از ۴ ساعت غوطه وری در آب.....
۴۳.....	نمودار ۳-۱۳- مقایسه جذب آب تخته ها بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب.....
۴۴.....	نمودار ۳-۱۴- مقایسه جذب آب تخته ها بعد از ۴ ساعت غوطه وری در آب.....
۳۳.....	شکل ۳-۱۵- نحوه برش تخته ها برای تهیه نمونه های آزمونی.....
۵۷.....	نمودار ۴-۱- مقایسه تولید ماده خشک چوبی بر حسب تن/سال/هکتار.....
۵۳.....	نمودار ۴-۲- خریب نازکی خرده چوبهای کلن های صنوبر.....
۸۷.....	نمودار ۴-۳- مقایسه حالت استاندارد با حداقل هاوحداکترهای مدول گسیختگی.....
۸۸.....	نمودار ۴-۴- مقایسه حالت استاندارد با حداقل هاوحداکترهای مدول الاستیسیته.....
۸۹.....	نمودار ۴-۵- مقایسه حالت استاندارد با حداقل هاوحداکترهای جسبندگی داخلی.....

## فهرست جداول

صفحه	عنوان
۱۵.....	جدول ۳-۱-کلن های مورد بررسی
۱۹.....	جدول ۳-۲-اسیدیته وظرفیت بافر کنندگی خرده چوب کلن های مورد بررسی
۲۲.....	جدول ۳-۳-تعیین ریزی و درشتی خرده چوبهای موردنبررسی
۲۷.....	جدول ۳-۴-مقایسه میانگین های ابعاد خرده چوبها
۳۲.....	جدول ۳-۵-ابعاد و تعدادنمونه های آزمونی در هر تکرار
۳۶.....	جدول ۳-۶-میانگین خواص بدست آمده از تخته های حاصل از کلن های صنوبر
۳۴.....	جدول ۳-۷-سطوح عوامل متغیرمورد مطالعه و علائم مربوطبه آن
۴۷.....	جدول ۴-۱-تجزیه واریانس مدول گسیختگی
۴۹.....	جدول ۴-۲-گروه بندی دانکن برای مدول گسیختگی
۵۲.....	جدول ۴-۳-ضریب نازکی خرده چوبهای کلن های صنوبر
۵۸.....	جدول ۴-۴-تجزیه واریانس مدول الاستیسیته
۶۰.....	جدول ۴-۵-گروه بندی دانکن برای مدول الاستیسیته
۶۳.....	جدول ۴-۶-تجزیه واریانس چسبندگی داخلی
۶۸.....	جدول ۴-۷-تجزیه واریانس واکشیدگی ضخامتی بعد از ۲ ساعت غوطه وری
۷۲.....	جدول ۴-۸-تجزیه واریانس واکشیدگی ضخامتی بعد از ۴ ۲ ساعت غوطه وری
۷۶.....	جدول ۴-۹-تجزیه واریانس جذب آب تخته بعد از ۴ ۲ ساعت غوطه وری
.....	جدول ۴-۱۰-تجزیه واریانس جذب آب تخته بعد از ۴ ۲ ساعت غوطه وری
۷۰.....	جدول ۴-۱۱-گروه بندی دانکن برای واکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب
۷۴.....	جدول ۴-۱۲-گروه بندی دانکن برای واکشیدگی ضخامت بعد از ۴ ۲ ساعت غوطه وری در آب
۷۸.....	جدول ۴-۱۳-گروه بندی دانکن برای جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب «ت»

- جدول ۱۴-۴-گروه بندی دانکن برای جذب آب بعد از ۴ ساعت غوطه وری در آب ..... ۸۳
- جدول ۱۵-۴-مقادیر خواص مکانیکی تخته خرده چوب براساس استاندارد تجارت امریکا .....  
.....
- جدول ۱۶-۴-گروه بندی دانکن برای چسبندگی داخلی ..... ۶۵

# **فصل اول**

**مقدمه و هدف**

## ۱- مقدمه

اگرچه صنعت تخته خردہ چوب در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است، وطبق گزارش دفتر فنی صنایع چوب در دهه ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳ به طور متوسط ۲۹۰۰۰ متر مکعب در سال تخته وارد کشور شده است ولی به دلایل مختلف، از جمله کمبود مواد اولیه مورد نیاز جهت تغذیه کارخانه های صورت مدام و منظم، اکثر واحدهای تولیدی بسیار پایین تر از ظرفیت اسمی خود در حال تولید تخته خردہ چوب می باشند.

از طرفی، افزیش تقاضا برای تولید محصولات چوبی خصوصاً تخته خردہ چوب و تخته فیبر و سایر محصولات مرکب چوبی در حال افزایش می باشد. بدین لحاظ سعی در جهت تولید چوب بیشتر در هر هکتار امری اجتناب ناپذیر است. در این زمینه گونه های اکالیپتوس و کلن های مختلف صنوبر توان تولیدی مطلوبی از خود نشان داده اند. تولید چوب در دوره های بهره برداری کوتاه مدت همیشه از ویژگی های مطلوب چوب های بالغ و برخوردار نمی باشد و در اکثر موارد باعث محدودیت استفاده از این قبیل چوب ها می شود، لذا جهت استفاده صنعتی مناسب از این چوب ها در مصارفی چون ساخت تخته خردہ چوب، تخته فیبر توجه محققان به این امر را جدی تر ساخته است.

تولید تخته خردہ چوب از انواع مواد لیگنوسلولزی اعم از چوب و ضایعات کشاورزی امکان پذیر می باشد. وجود درصد زیاد از مواد غیر فیبری نظیر پوست و یا مغز در مواد اولیه مصرفی برای ساخت تخته خردہ چوب ویژگی های کاربردی این محصول را کاهش می دهد. بدین لحاظ اغلب توجه به استفاده از چوب و ضایعات چوبی با میزان پوست حداقل مورد نظر بوده است. از سوی دیگر چوب تولیدی در دوره های کوتاه مدت بهره برداری معمولاً از درصد

بالاتر پوست و چوب جوان برخوردار بوده است.

این دو عامل یعنی افزایش پوست و جوان چوب همواره بر خصوصیات تخته خرده چوب اثر منفی می‌گذارد. بنابراین در این بررسی به تأثیر این عوامل بر خواص کیفی تخته خرده چوب ساخته شده از کلن‌های مختلف صنوبر از طریق مقایسه ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی آنها پرداخته شده است. همچنین مقایسه ای بین خواص مکانیکی تخته‌های حاصل از صنوبر، با استاندارد تجارت آمریکا (CS) که شامل حداقل خواص مکانیکی موردنیاز برای تخته خرده چوب می‌باشد، انجام گرفت.

در این بررسی فرض گردیده است که تخته‌های ساخته شده از کلن‌های مختلف دارای خواص فیزیکی و مکانیکی متفاوتی بوده، همچنین افزایش جوان چوب و پوست آنقدر بر خواص تخته‌های ساخته شده از کلن‌های مختلف تاثیرگذار نیست که مانع از کاربرد آن شود.