


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسمه تعالی



دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت تحصیلات تکمیلی

تعهد نامه اصالت اثر

اینجانب طاهره قلی‌پور متعهد می‌شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است، مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارزیابی نشده است. در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی می‌باشد.

طاهره قلی‌پور

امضاء



امکان استفاده از ساقه کلزا در ساخت کامپوزیت چوب-پلاستیک

نگارش :

طاهره قلی‌پور

استاد راهنما : دکتر حسین رنگ آور

استاد مشاور : دکتر ابوالفضل کارگرفرد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی منابع طبیعی- صنایع چوب

دی ماه 1391

تقدیم به :

پدر و مادر عزیزم

تشکر و قدردانی

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی؛
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است؛
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید؛
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند

و

با تقدیر از سه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم...
موهایشان سپید شد تا ما روسغید شویم...
عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...

پدرانمان

مادرانمان

استادانمان

چکیده :

در این پژوهش خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب - پلاستیک ساخته شده از پودر ساقه کلزا و پودر چوب با دو نوع پلیمر (پلی اتیلن و پلی پروپیلن) مورد بررسی قرار گرفت. پودر ساقه کلزای مورد استفاده به دو صورت با مغز و مغز زدایی شده و مقدار آن نسبت به جرم خشک پودر چوب در چهار سطح 25، 50، 75 و 100 درصد، عوامل متغیر این تحقیق در نظر گرفته شدند. نمونه‌ی شاهد نیز از آرد چوب و پلیمر تهیه شد. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها شامل مقاومت به پیچ عمود بر سطح، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، جذب آب و واکنشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب مطابق با استاندارد EN اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که استفاده از پلی پروپیلن در ترکیبات و افزایش نسبت اختلاط پودر ساقه کلزا به پودر چوب تا سطح 25 درصد سبب افزایش مقاومت به پیچ عمود بر سطح شد. همچنین افزایش همین عامل تا سطح 50 درصد باعث افزایش مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته نمونه ها شد. اما میزان بیشتر درصد های بیان شده سبب کاهش مقاومت‌های مکانیکی گردید. افزایش نسبت اختلاط پودر کلزا به پودر چوب و همچنین استفاده از پلی- اتیلن سنگین، افزایش میزان جذب آب و واکنشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت را در پی داشت. همچنین نمونه های بدون مغز (بافت اسفنجی ساقه کلزا) در تمامی تیمارها نسبت به چندسازه‌های حاوی مغز دارای کمترین میزان جذب آب و واکنشیدگی ضخامت و بالاترین ویژگی‌های مکانیکی ذکر شده (مقاومت به پیچ عمود بر سطح، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته) بودند.

واژه‌های کلیدی: ساقه کلزا، چندسازه، پلیمر، مقاومت به پیچ، جذب آب و واکنشیدگی ضخامت

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول: مقدمه و کلیات

2	1-1-1 مقدمه
3	1-1-1-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
4	2-1-1-1 اهداف تحقیق
4	3-1-1-1 فرضیه و پرسش ها
5	2-1-1 کلیات
5	1-2-1 تاریخچه و بازار مصرف کامپوزیتها
8	2-2-1-1 تعریف کامپوزیت
9	1-2-2-1 تقسیم بندی از نظر شکل ساختمان ذرات تقویت کننده
9	2-2-2-1 دسته بندی کامپوزیت ها از نظر نوع فاز پیوسته یا ماتریس
11	3-2-1-1 تعریف چوب-پلاستیک
12	1-3-2-1 خواص و ویژگیهای چوب-پلاستیک
13	4-2-1-1 مشخصات پلی اتیلن
14	1-4-2-1 پلی اتیلن با دانسیته بالا
14	2-4-2-1 پلی اتیلن با دانسیته پایین
14	3-4-2-1 پلی اتیلن خطی با دانسیته پایین
15	4-4-2-1 پلی اتیلن با دانسیته متوسط
15	5-4-2-1 کاربرد پلی اتیلن
15	5-2-1-1 مشخصات پلی پروپیلن
15	1-5-2-1 مزایای پلی پروپیلن
16	2-5-2-1 کاربرد پلی پروپیلن
17	6-2-1-1 کلزا
17	1-6-2-1 مشخصات کلزا
18	2-6-2-1 اهمیت و جایگاه کلزا در ایران
19	3-6-2-1 ترکیب شیمیایی ساقه کلزا
19	4-6-2-1 پراکندگی کاشت کلزا

20..... 5-6-2-1 عوامل محدود کننده

فصل دوم: سابقه تحقیق

22..... 1-2 مقدمه

فصل سوم: مواد و روشها

28..... 1-3 مقدمه

28..... 2-3 عوامل متغیر

29..... 1-2-3 نوع پلیمر

29..... 2-2-3 میزان درصد اختلاط ساقه کلزا

29..... 3-2-3 وجود مغز در ساقه کلزا

29..... 3-3 عوامل ثابت

29..... 1-3-3 نوع ساقه کلزا

29..... 2-3-3 نوع پودر چوب صنعتی

30..... 3-3-3 نسبت اختلاط ماتریس

30..... 4-3-3 میزان سازگار دهنده

30..... 5-3-3 شرایط پرس گرم

30..... 6-3-3 ضخامت و وزن مخصوص نمونه ها

30..... 4-3 طرح آماری

32..... 5-3 تهیه مواد اولیه

32..... 1-5-3 تهیه ساقه کلزا

32..... 2-5-3 تهیه پودر چوب صنعتی

32..... 3-5-3 تهیه جفت کننده (اتصال دهنده)

32..... 4-5-3 تهیه پودر پلیمر

33..... 6-3 آماده سازی مواد اولیه

33..... 1-6-3 فرایند مغز زدایی ساقه کلزا

33..... 2-6-3 الک کردن

33..... 3-6-3 خشک کردن

34..... 4-6-3 فرایند اختلاط

35..... 5-6-3 پرس کردن

35..... 7-3 تهیه نمونه های آزمونی

- 8-3 اندازه گیری خواص مکانیکی و مکانیکی..... 36
- 1-8-3 آزمون مقاومت به خمش استاتیک و مدول الاستیسیته..... 36
- 2-8-3 آزمون قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح..... 37
- 3-8-3 آزمون جذب آب و واکنشیدگی ضخامت نمونه ها پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب..... 38
- 9-3 پردازش آماری دادهها..... 38

فصل چهارم: نتایج

- 4-1 مقدمه..... 40
- 4-2 تجزیه و تحلیل آماری..... 40
- 4-2-1 مقاومت خمشی..... 40
- 4-2-2 اثر مستقل نوع پلیمر بر مقاومت خمشی..... 41
- 4-2-3 اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر مقاومت خمشی..... 42
- 4-2-4 اثر مستقل وجود مغز بر مقاومت خمشی..... 43
- 4-2-5 اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر مقاومت خمشی..... 44
- 4-2-6 اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر مقاومت خمشی..... 45
- 4-2-7 اثر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر مقاومت خمشی..... 46
- 4-2-8 اثر متقابل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر مقاومت خمشی..... 48
- 4-3-1 مدول الاستیسیته..... 51
- 4-3-1-1 اثر مستقل نوع پلیمر بر مدول الاستیسیته..... 51
- 4-3-2 اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر مدول الاستیسیته..... 52
- 4-3-3 اثر مستقل وجود مغز بر مدول الاستیسیته..... 54
- 4-3-4 اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر مدول الاستیسیته..... 55
- 4-3-5 اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر مدول الاستیسیته..... 56
- 4-3-6 اثر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر مدول الاستیسیته..... 57
- 4-3-7 اثر متقابل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر مدول الاستیسیته..... 59
- 4-4 جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وری..... 62
- 4-4-1 اثر مستقل نوع پلیمر بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری..... 62
- 4-4-2 اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وری .. 63
- 4-4-3 اثر مستقل وجود مغز بر جذب آب بعد از 2 ساعت..... 65

- 4-4-4 اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر جذب آب پس از 2 ساعت
 66 غوطه وری.....
- 4-4-5 اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری
 67
- 4-4-6 اثر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر جذب آب پس از 2 ساعت
 68 غوطه وری.....
- 4-4-7 اثر متقابل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر جذب آب پس از 2
 70 ساعت غوطه وری
- 4-5-5 جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری.....
 73
- 4-5-1 اثر مستقل نوع پلیمر بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری
 73
- 4-5-2 اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه وری.....
 74
- 4-5-3 اثر مستقل وجود مغز بر جذب آب بعد از 24 ساعت.....
 76
- 4-5-4 اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر جذب آب پس از 24 ساعت
 77 غوطه وری
- 4-5-5 اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری
 78
- 4-5-6 اثر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر جذب آب پس از 24 ساعت
 79 غوطه وری.....
- 4-5-7 اثر متقابل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر جذب آب پس از
 81 24 ساعت غوطه وری
- 4-6-6 واكشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری.....
 84
- 4-6-1 اثر مستقل نوع پلیمر بر واكشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری.....
 84
- 4-6-2 اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر واكشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت
 85 غوطه وری
- 4-6-3 اثر مستقل وجود مغز بر واكشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری
 87
- 4-6-4 اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر واكشیدگی ضخامت پس از 2
 88 ساعت غوطه وری
- 4-6-5 اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر واكشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری.....
 89
- 4-6-6 اثر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر واكشیدگی ضخامت پس از 2
 90 ساعت غوطه وری.....
- 4-6-7 اثر متقابل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر واكشیدگی ضخامت
 92 پس از 2 ساعت غوطه وری
- 4-7-4 واكشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری.....
 95

- 95-4-7-1 اثر مستقل نوع پلیمر بر واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری.....
- 96-4-7-2 اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر واکشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری.....
- 98-4-7-3 اثر مستقل وجود مغز بر واکشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت.....
- 99-4-7-4 اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری.....
- 100-4-7-5 اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری.....
- 101-4-7-6 اثر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری.....
- 103-4-7-7 اثر متقابل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری.....
- 106-4-8-8 قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح.....
- 106-4-8-1 اثر مستقل نوع پلیمر بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح.....
- 107-4-8-2 اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح... ..
- 109-4-8-3 اثر مستقل وجود مغز بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح.....
- 110-4-8-4 اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح.....
- 111-4-8-5 اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح.....
- 112-4-8-6 اثر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح.....
- 114-4-8-7 اثر متقابل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح.....

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

- 118-5-1-1 مقدمه.....
- 118-5-2-2 بحث و نتیجه گیری.....
- 118-5-2-1-1 مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته.....
- 119-5-2-2-2 قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح.....
- 120-5-2-3-3 جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری.....
- 122-5-3-3-3 پیشنهادات.....
- 123-5-3-3-3 منابع و مراجع.....

فهرست جداول

صفحه	عنوان
19	جدول 1-1- ترکیب شیمیایی ساقه کلزا
28	جدول 1-3- عوامل متغیر و علائم مربوط به آنها
31	جدول 2-3- علامت اختصاری و ترکیب عوامل متغیر مورد بررسی
34	جدول 3-3- نسبت اختلاط و درصد وزنی اجزای تشکیل دهنده ترکیبات مختلف چوب - پلاستیک
36	جدول 4-3- ابعاد و تعداد نمونه های آزمونی
40	جدول 1-4- تجزیه واریانس آزمون مقاومت خمشی نمونه های آزمونی
41	جدول 2-4- اثر مستقل نوع پلیمر بر مقاومت خمشی و گروه بندی آن به روش دانکن
	جدول 3-4- اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر مقاومت خمشی نمونه های آزمونی و گروه بندی آن به روش دانکن
42	جدول 4-4- اثر مستقل وجود مغز بر مقاومت خمشی و گروه بندی آن به روش دانکن
43	جدول 5-4- اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر مقاومت خمشی
44	جدول 6-4- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر مقاومت خمشی تخته های آزمونی
45	جدول 7-4- اثر متقابل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر مقاومت خمشی
47	جدول 8-4- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر مقاومت خمشی
49	جدول 9-4- تجزیه واریانس مدول الاستیسیته نمونههای آزمونی
51	جدول 10-4- اثر مستقل نوع پلیمر بر مدول الاستیسیته و گروه بندی آن به روش دانکن
52	جدول 11-4- اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر مدول الاستیسیته و گروه بندی آن به روش دانکن
53	جدول 12-4- اثر مستقل وجود مغز بر مدول الاستیسیته و گروه بندی آن به روش دانکن
54	جدول 13-4- اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر مدول الاستیسیته
55	جدول 14-4- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر مدول الاستیسیته
56	جدول 15-4- اثر متقابل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر مدول الاستیسیته
58	جدول 16-4- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر مدول الاستیسیته
60	جدول 17-4- تجزیه واریانس آزمون جذب آب پس از 2 ساعت غوطه‌پوری

- جدول 4-18- اثر مستقل نوع پلیمر بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری و گروه بندی آن به روش دانکن 63
- جدول 4-19- اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه‌پوری و گروه بندی آن به روش دانکن 64
- جدول 4-20- اثر مستقل وجود مغز بر جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه‌پوری و گروه بندی آن به روش دانکن 65
- جدول 4-21- اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری 66
- جدول 4-22- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطه‌پوری تخته‌های آزمونی ... 67
- جدول 4-23- اثر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری تخته‌های آزمونی 69
- جدول 4-24- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطه‌پوری 70
- جدول 4-25- تجزیه واریانس آزمون جذب آب پس از 24 ساعت غوطه‌پوری 73
- جدول 4-26- اثر مستقل نوع پلیمر بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه‌پوری و گروه بندی آن به روش دانکن 74
- جدول 4-27 اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه‌پوری و گروه بندی آن به روش دانکن 75
- جدول 4-28- اثر مستقل وجود مغز بر جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه‌پوری و گروه بندی آن به روش دانکن 76
- جدول 4-29- اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه‌پوری 77
- جدول 4-30- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه‌پوری 78
- جدول 4-31- اثر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه‌پوری تخته‌های آزمونی 80
- جدول 4-32- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه‌پوری 82
- جدول 4-33- تجزیه واریانس آزمون واکنشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه‌پوری نمونه‌های آزمونی ... 84
- جدول 4-34- اثر مستقل نوع پلیمر بر واکنشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری و گروه بندی آن به روش دانکن 85

- جدول 4-35- اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر واکشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری و گروه بندی آن به روش دانکن 86
- جدول 4-36- اثر مستقل وجود مغز بر واکشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری و گروه بندی آن به روش دانکن 87
- جدول 4-37- اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر واکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری تخته های آزمونی 88
- جدول 4-38- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر واکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری 89
- جدول 4-39- اثر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر واکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری تخته های آزمونی 91
- جدول 4-40- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر واکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری 93
- جدول 4-41- تجزیه واریانس آزمون واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری 95
- جدول 4-42- اثر مستقل نوع پلیمر بر واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری و گروه بندی آن به روش دانکن 96
- جدول 4-43- اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر واکشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری و گروه بندی آن به روش دانکن 97
- جدول 4-44- اثر مستقل وجود مغز بر واکشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری و گروه بندی آن به روش دانکن 98
- جدول 4-45- اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری 99
- جدول 4-46- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری تخته های آزمونی 100
- جدول 4-47- اثر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری تخته های آزمونی 102
- جدول 4-48- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری 104
- جدول 4-49- تجزیه واریانس آزمون مقاومت خمشی نمونه های آزمونی 106
- جدول 4-50- اثر مستقل نوع پلیمر بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح و گروه بندی آن به روش دانکن 107
- جدول 4-51- اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر مقاومت خمشی نمونه های آزمونی و گروه بندی آن به روش دانکن 108

جدول 4-52- اثر مستقل وجود مغز بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح و گروه بندی آن به روش دانکن	109
جدول 4-53- اثر متقابل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح	110
جدول 4-54- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح	111
جدول 4-55- اثر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح	113
جدول 4-56- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح	115

فهرست اشکال

صفحه	عنوان
5	شکل 1-1-1- منحنی رشد سالیانه کامپوزیت‌های پلیمری چوب در آمریکای شمالی و اروپا.....
6	شکل 1-2- بازار چوب-پلاستیک در آمریکای شمالی برای پلاستیک‌های مختلف.....
7	شکل 1-3- بازار مصرف چوب-پلاستیک در آمریکای شمالی.....
8	شکل 1-4- برخی از کاربردهای محصولات چوب-پلاستیک.....
13	شکل 1-5- نمای شماتیک قالبگیری تزریقی.....
15	شکل 1-6- واکنش تهیه پلی اتیلن.....
15	شکل 1-7- گرانول‌های پلی اتیلن با دانسیته بالا.....
17	شکل 1-8- ساختار پلی پروپیلن.....
18	شکل 1-9- نمونه‌ی گیاه کلزا از جنس براسیکا ناپوس.....
35	شکل 1-3- نمونه‌هایی از تخته‌های آزمونی.....
41	شکل 1-4- اثر مستقل نوع پلیمر بر مقاومت خمشی.....
43	شکل 2-4- اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر مقاومت خمشی.....
44	شکل 3-4- اثر مستقل وجود مغز بر مقاومت خمشی.....
45	شکل 4-4- اثر متقابل اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر مقاومت خمشی.....
46	شکل 5-4- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر مقاومت خمشی.....
48	شکل 4-6- تاثیر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر مقاومت خمشی.....
50	شکل 4-7- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر مقاومت خمشی.....
52	شکل 4-8- اثر مستقل نوع پلیمر بر مدول الاستیسیته.....
53	شکل 4-9- اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر مدول الاستیسیته.....
54	شکل 4-10- اثر مستقل وجود مغز بر مدول الاستیسیته نمونه‌های آزمونی.....
56	شکل 4-11- اثر متقابل اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر مدول الاستیسیته.....
57	شکل 4-12- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر مدول الاستیسیته.....
59	شکل 4-13- تاثیر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر مدول الاستیسیته.....
61	شکل 4-14- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر مدول الاستیسیته.....
63	شکل 4-15- اثر مستقل نوع پلیمر را بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطه‌وری.....

- شکل 4-16- اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وری 64
- شکل 4-17- اثر مستقل وجود مغز بر جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وری 65
- شکل 4-18- اثر متقابل اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری 67
- شکل 4-19- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری 68
- شکل 4-20- تاثیر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری 70
- شکل 4-21- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری 72
- شکل 4-22- اثر مستقل نوع پلیمر را بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری 74
- شکل 4-23- اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه وری 75
- شکل 4-24- اثر مستقل وجود مغز بر جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه وری 76
- شکل 4-25- اثر متقابل اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری 78
- شکل 4-26- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری 79
- شکل 4-27- تاثیر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری 81
- شکل 4-28- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری 83
- شکل 4-29- اثر مستقل نوع پلیمر بر واکنشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری 85
- شکل 4-30- اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر واکنشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری 86
- شکل 4-31- اثر مستقل وجود مغز بر واکنشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری 87
- شکل 4-32- اثر متقابل اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر واکنشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری 89
- شکل 4-33- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر واکنشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری 90
- شکل 4-34- تاثیر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر واکنشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری 92
- شکل 4-35- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر واکنشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری 94
- شکل 4-36- اثر مستقل نوع پلیمر را بر واکنشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری 96

- شکل 4-37- اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر واكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری 97
- شکل 4-38- اثر مستقل وجود مغز بر واكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری 98
- شکل 4-39- اثر متقابل اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر واكشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری 100
- شکل 4-40- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر واكشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری 101
- شکل 4-41- تاثیر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر واكشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری 103
- شکل 4-42- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر واكشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری 105
- شکل 4-43- اثر مستقل نوع پلیمر بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح 107
- شکل 4-44- اثر مستقل نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح 108
- شکل 4-45- اثر مستقل وجود مغز بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح 109
- شکل 4-46- اثر متقابل اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح 111
- شکل 4-47- اثر متقابل نوع پلیمر و وجود مغز بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح 112
- شکل 4-48- تاثیر متقابل نوع پلیمر و نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح 114
- شکل 4-49- اثر متقابل سه عامل نوع پلیمر، نسبت اختلاط ساقه کلزا به پودر چوب و وجود مغز بر قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح 116

فصل اول:

مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه

پیشرفت‌های تکنولوژیک عصر حاضر در واقع بستگی به پیشرفت‌هایی دارد که در زمینه مواد، حاصل شده است و توسعه آتی نیز در گرو مواد موجود در دسترس خواهد بود. با صنعتی شدن کشورها نیز نیاز به مواد اولیه تولید رو به افزایش است. در این میان مواد کامپوزیتی (چند سازه‌ها) معرف قدم‌های بزرگی است که در راه تکامل مواد مهندسی و نیز مهندسی مواد برداشته شده است. چندسازه چوب-پلیمر یا مواد مرکب چوب پلاستیک از جمله مواد مهندسی و ساختمانی جدیدی هستند که در توسعه و کاربرد آنها متخصصین فراوانی از رشته‌های مختلف از جمله پلیمر، علوم و مهندسی مواد، شیمی و مهندسی شیمی، مکانیک جامدات، مکانیک شکست مواد، مهندسی صنایع چوب، ریاضی و کامپیوتر سهم به‌سزایی داشته و دارند. لذا به دلیل گسترده بودن موضوع، بحث در مورد آن در کلیه جوانب علوم فوق‌الذکر غیر ممکن به نظر می‌رسد. ولی می‌توان بیان کرد که این علم در وهله نخست حاصل همکاری و تداخل دو صنعت پلیمر و صنعت چوب با یکدیگر است که صنعت پلیمر واجد دانش فراورش و ساخت بوده و صنعت چوب نیز صاحب دانش مواد اولیه و بازار مصرف می‌باشد. امروزه رشد مصرف کامپوزیت‌های چوب - پلاستیک¹ با توسعه ماشین‌آلات و تولید دانش فنی در این زمینه بسیار رو به گسترش است. اگرچه تولید این محصولات به بیش از 25 سال قبل برمی‌گردد ولی بیشترین رشد این محصول مربوط به دهه اخیر می‌باشد. در این دهه با توسعه ماشین‌آلات و تولید افزودنی‌های خاص این کامپوزیت‌ها مشکلات فرایندی تولید این محصول، به‌خصوص در درصد‌های بالای پودرچوب رفع گردید. امروزه الیاف لیگنوسلولزی جایگاه ویژه‌ای در صنایع مختلف کامپوزیتی پیدا کرده و هر روز بر کاربرد صنعتی آنها افزوده می‌شود.

استفاده از الیاف گیاهی در ساخت کامپوزیت‌ها نویدبخش افقی روشن برای صنعت کامپوزیت است. این الیاف به راحتی به چرخه طبیعت بازگشته و از قیمت پایین تری برخوردار است. بیشتر تحقیقات دانشگاهی و پیشرفت‌های صنعتی معطوف به یافتن راه‌حل‌های جدید خلق مواد شیمیایی سبز و دوست‌دار محیط زیست برای طیف وسیعی از کاربرد‌ها شده است. به دنبال افزایش نسبی قیمت پلاستیک‌ها در چند سال گذشته، افزودن الیاف و پرکننده‌های طبیعی به منظور کاهش هزینه‌ها در صنعت پلاستیک و در برخی موارد افزایش تولید، مورد توجه قرار گرفته است (سندی و همکاران، 2001) عدم امکان بازیافت و قیمت بالا همواره دو معضل عمده گسترش کامپوزیت‌های پلیمری در دنیا بودند.

¹ - Wood plastic composite