


سورده نامیده می باشد
از قلم محمدی زرافعی کاشان
۱۷۰۲۰۲۹

صراط الاضداد

۴۳۲۹

✓

۹۹۰۹۷



دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده فنی مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

مطالعه تأثیر پرکننده بر بهبود کارایی لاستیک سیلیکون به عنوان
محرك الكتریکی

نقیسه غروی

استاد راهنما

دکتر مهدی رزاقی کاشانی

استاد مشاور

دکتر نادره گلشن ابراهیمی

۱۳۸۷ / ۱۵ / ۲۵

زمستان ۸۶

۹۹۰۹۶



بسمه تعالی

تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان

خانم نفیسه غروی پایان نامه ۹ واحدی خود را با عنوان مطالعه تاثیر پرکننده ها بر بهبود کارائی لاستیک سیلیکون به عنوان محرك الکتریکی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ ارائه کردند.

اعضای هیات داوران نسخه نهایی این پایان نامه را از نظر فرم و محتوا تایید کرده و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - پلیمر پیشنهاد می کنند.

عضو هیات داوران	نام و نام خانوادگی	رتبه علمی	امضا
استاد راهنما	دکتر مهدی رزاقی کاشانی	استادیار	
استاد مشاور	دکتر نادره گلشن ابراهیمی	دانشیار	
استاد ناظر	دکتر مهرداد کوکبی	دانشیار	
استاد ناظر	دکتر ناصر محمدی	استاد	
مدیر گروه (یا نماینده گروه تخصصی)	دکتر مهرداد کوکبی	دانشیار	

۱۳۸۷

۹۹۰۹۶



آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:

«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری نگارنده در رشته _____ است که در سال _____ در دانشکده _____ دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار خانم/جناب آقای دکتر _____، مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر _____

و مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر _____ از آن

دفاع شده است.»

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده رابه عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند.

ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.

ماده ۶: اینجانب _____ دانشجوی رشته _____

مقطع _____

تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادگی: _____

تاریخ و امضا: _____
۱۷/۲/۲۰۰۶

دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاستهای پژوهشی دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایان نامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی که با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد ذیل را رعایت نمایند:

ماده ۱- حقوق مادی و معنوی پایان نامهها / رسالههای مصوب دانشگاه متعلق به دانشگاه است و هرگونه بهره‌برداری از آن باید با ذکر نام دانشگاه و رعایت آیین‌نامهها و دستورالعملهای مصوب دانشگاه باشد.


ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و استاد راهنما مسئول مکاتبات مقاله باشد. تبصره: در مقالاتی که پس از دانش آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب حاصل از نتایج پایان نامه / رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با مجوز کتبی صادره از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه و بر اساس آیین نامه های مصوب انجام می‌شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این دستورالعمل در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و هرگونه تخلف از مفاد این دستورالعمل، از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری می‌شود.

نام و نام خانوادگی
امضاء



کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر، نسخه برداری، ترجمه و اقتباس و ... از پایان نامه
کارشناسی ارشد برای دانشگاه تربیت مدرس محفوظ است. نقل مطالب با ذکر مأخذ
بلامانع است.

حمد و سپاس به درگاه پروردگار متعال

با تشکر از

جناب آقای دکتر رزاقی کاشانی استاد راهنمای دلسوزم که همواره با صبر و روی گشاده مرا راهنمایی نموده است.

سرکار خانم گلشن ابراهیمی استاد مشاور مهربانم

جناب آقای دکتر کوبی

جناب آقای اسماعیلی مهربان که همچون پدری برای من قابل احترامند.

آقایان صلواتیان، ابراهیمی و افتخاری به دلیل مساعدت‌های فراوانشان

دوستان بسیار خوب و دوست داشتنی من در آزمایشگاه، خانم‌ها پاشایی، ثمنی، پیدایش و آقایان

امیرشقایق، رستگار و کرمانی

همچنین تشکر مخصوص از پدرم که مشوق من برای حضور در این مقطع بود و مادرم که در نهایت

صبر بهترین شرایط را برای پیشرفت هر چه بیشتر من در این راه فراهم نمودند.

تشکری ویژه نیز از همسر مهربانم که با تشویق‌های همیشگی و صبرش مرا در این راه یاری نمود.

من این پایان نامه را به تمامی اعضای خانواده‌ام که از صمیمی قلب دوستشان دارم،
تقدیم می‌کنم. می‌دانم که در این لحظه شادی آن‌ها به خاطر این موفقیت حتی بیشتر از
خود من است.

مادر صبور و مهربانم

پدر بزرگوار و دلسوزم

همسر و همراه همیشگیم

برادر و خواهر عزیزم

این طرح با استفاده از حمایت مالی طرح تحقیقات اساسی
بخش صنعت و معدن وزارت صنایع و معادن طی قرارداد
شماره ۴۵۰/۱۰۱۵۹۷۲ مورخ ۸۴/۱۲/۲۷ اجرا و به پایان
رسیده است. ضمناً از جناب آقای شاهرودی مدیر محترم
طرح و همکاران ارجمندشان به پاس حمایت‌های دلسوزانه
تشکر و قدردانی می‌شود.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر پرکننده بر روی افزایش کارایی محرک‌های الکترومکانیکی بر پایه لاستیک سیلیکون است. این محرک‌های منعطف که در صنعت روباتیک کاربرد فراوانی دارند، تحت ولتاژهای بالا تحریک می‌شوند که این نقطه ضعف آن‌ها به شمار می‌آید. از آن جا که میزان تنش یا کرنش ناشی از تحریک در آن‌ها با ضریب دی‌الکتریک رابطه مستقیم دارد، با افزایش ضریب دی‌الکتریک می‌توان در ولتاژ پایین‌تر به میزان تحریک و کارایی بیشتری دست یافت. رویکرد این تحقیق برای افزایش ضریب دی‌الکتریک، افزودن پرکننده است. به این منظور از دو پرکننده متفاوت استفاده شده که عبارتند از: مونتموریلونیت اصلاح شده و پودر سرامیک PZT.

خواص مکانیکی آمیزه‌های لاستیک سیلیکون و پرکننده که به دو روش محلولی و مذاب تهیه شده اند، با آزمون کشش و خواص الکتریکی با اندازه گیری ضریب دی‌الکتریک بررسی شده است. نتایج گویای آن است که ساختار در میان لایه ای و از هم گسیخته در روش اختلاط محلولی و مذاب مونتموریلونیت اصلاح شده در لاستیک سیلیکون علاوه بر تقویت خواص مکانیکی، باعث افزایش میزان پلاریزاسیون دی‌الکتریک و در نتیجه بهبود خواص الکتریکی شده است. اما پودر سرامیک تأثیر مثبتی بر خواص مکانیکی نداشته ولی به دلیل وجود دوقطبی‌های دائم در ساختارشان سبب افزایش قابل توجه پلاریزاسیون دی‌الکتریک و در نتیجه ضریب دی‌الکتریک شده است. بیشترین ضریب دی‌الکتریک را آمیزه حاوی ۱۰ درصد وزنی پودر سرامیکی دارد که به روش مذاب مخلوط شده است.

همچنین کلیه آمیزه‌ها به استثنای آمیزه‌های حاصل از اختلاط محلولی لاستیک سیلیکون با پودر سرامیک که خواص مکانیکی بسیار ضعیفی داشتند، در کرنشی ثابت تحت تحریک الکترومکانیکی قرار گرفتند. نتایج نشان‌دهنده افزایش کارایی در آمیزه‌های حاوی پرکننده است که شامل عامل‌هایی نظیر تنش تحریک، چگالی انرژی الاستیک و بازدهی است. این نتایج در اثر افزایش ضریب دی‌الکتریک حاصل شده است و به طور مشابه آمیزه حاوی ۱۰ درصد وزنی پودر سرامیک بالاترین میزان کارایی را دارد. از دیگر عامل‌های کارایی، سرعت پاسخ به تحریک است که برای مقایسه آن در نمونه‌های مختلف یک زمان مشخصه تحریک تعریف شده و مطابق رابطه محاسبه شده است. آمیزه‌های حاوی مونتموریلونیت اصلاح شده به دلیل محدود کردن تحرک زنجیره‌های موجود در بین صفحات سیلیکاتی، زمان تحریک کمتری دارند ولی افزودن پودر سرامیک به لاستیک سیلیکون سبب افزایش زمان تحریک می‌شود.

واژگان کلیدی: نانوکامپوزیت‌های سیلیکونی، کامپوزیت لاستیک سیلیکون _ سرامیک، الاستومرهای

دی‌الکتریک، محرک‌های الکترومکانیکی

۱ فصل اول : نظری
۲ ۱-۱ مقدمه
۳ ۲-۱ دی الکتروسیته
۳ ۱-۲-۱ خازن
۶ ۲-۲-۱ پلاریزه شدن مواد دی الکتریک
۱۱ ۳-۲-۱ تنش ماکسول
۱۴ ۴-۲-۱ الکترواستریکشن
۱۵ ۳-۱ الاستیسیته
۱۵ ۱-۳-۱ تغییر شکل های بزرگ
۱۷ ۴-۱ محرک های بر پایه الاستومر های دی الکتریک
۲۷ ۵-۱ پرکننده های مورد استفاده برای تقویت خواص الکتریکی و مکانیکی الاستومر دی الکتریک
۳۲ ۶-۱ کاربرد محرک های بر پایه الاستومر های دی الکتریک
۳۴ ۷-۱ نقاط قوت و ضعف تحقیقات صورت گرفته
۳۶ فصل دوم : مبانی مدل سازی مورد استفاده
۳۷ ۱-۲ مقدمه
۳۸ ۱-۲-۲ مدل مونی - ریولین
۴۰ ۲-۲-۲ مدل یثو
۴۰ ۳-۲-۲ مدل آگدن
۴۱ ۴-۲-۲ مدل جنت
۴۲ ۳-۲ مدل سازی رابطه بین تنش و کرنش تحریک
۴۲ ۱-۳-۲ مدل سازی فیلم صفحه ای تک لایه با نیروی ثابت
۴۶ فصل سوم : تجربی
۴۷ ۱-۳ مقدمه
۴۷ ۲-۳ مواد

۴-۳	روش‌ها	۵۰
۱-۴-۳	تهیه نمونه‌ها	۵۰
۱-۱-۱-۴-۳	آزمیزه‌های محلولی بر پایه سیلیکون مایع RTV	۵۰
۲-۱-۱-۴-۳	آزمیزه‌های مذاب بر پایه لاستیک سیلیکون جامد HTV	۵۱
۲-۱-۴-۳	روش تهیه الکتروود	۵۲
۲-۴-۳	آزمون‌های انجام شده	۵۲
۱-۱-۲-۴-۳	آزمون پراکنش اشعه ایکس	۵۲
۲-۱-۲-۴-۳	آزمون میکروسکوپ الکترونی	۵۳
۳-۱-۲-۴-۳	آزمون تعیین توزیع اندازه ذرات پودر سرامیک	۵۳
۲-۲-۴-۳	آزمون‌های تعیین خواص مکانیکی نمونه‌ها	۵۳
۱-۲-۲-۴-۳	آزمون کشش	۵۳
۲-۲-۲-۴-۳	آزمون سختی	۵۴
۳-۲-۴-۳	آزمون تعیین خواص الکتریکی نمونه‌ها	۵۴
۴-۲-۴-۳	جمع آوری مجموعه اندازه گیری تحریک الکترومکانیکی	۵۵
۵-۲-۴-۳	آزمون تحریک الکترومکانیکی	۵۷
فصل چهارم : نتایج و بحث		
۱-۴	مقدمه	۶۰
۲-۴	ساختار آمیزه‌های سیلیکونی	۶۰
۱-۲-۴	تعیین ریزساختار نانوکامپوزیت‌های حاوی مونتموریلونیت اصلاح شده	۶۰
۲-۲-۴	آزمون میکروسکوپ الکترونی	۶۳
۳-۲-۴	توزیع اندازه ذرات پودر سرامیک PZT	۶۹
۳-۴	رفتار مکانیکی آمیزه‌های سیلیکونی	۷۰
۱-۳-۴	بررسی رفتار آمیزه‌های سیلیکونی تحت کشش	۷۱
۱-۱-۳-۴	رفتار مکانیکی آمیزه‌های سیلیکونی بر پایه لاستیک سیلیکون RTV	۷۱
۲-۱-۳-۴	رفتار مکانیکی آمیزه‌های سیلیکونی بر پایه لاستیک سیلیکون HTV	۷۴
۲-۳-۴	ثوابت مدل‌های الاستیک غیرخطی	۷۷

۷۷.....	۱-۲-۳-۴ ثوابت مدل‌ها برای آمیزه‌های بر پایه لاستیک سیلیکون RTV
۷۸.....	۲-۲-۳-۴ ثوابت مدل‌ها برای آمیزه‌های بر پایه لاستیک سیلیکون HTV
۸۰.....	۴-۴ رفتار الکتریکی آمیزه‌های سیلیکونی.....
۸۰.....	۱-۴-۴ رفتار الکتریکی آمیزه‌های سیلیکونی مخلوط شده به روش محلولی.....
۸۳.....	۲-۴-۴ رفتار الکتریکی آمیزه‌های سیلیکونی مخلوط شده به روش مذاب.....
۸۷.....	۳-۴-۴ رفتار الکتریکی آمیزه‌های سیلیکونی تحت جریان مستقیم.....
۸۸.....	۵-۴ رفتار تحریک الکترومکانیکی محرک‌های بر پایه لاستیک سیلیکون.....
۹۰.....	۱-۵-۴ تأثیر پرکننده بر تنش تحریک در آمیزه‌های سیلیکونی.....
۹۰.....	۱-۱-۵-۴ تأثیر مونتموریلونیت اصلاح شده بر تنش تحریک آمیزه‌های سیلیکونی.....
۹۲.....	۲-۱-۵-۴ تأثیر پودر سرامیک PZT بر تنش تحریک آمیزه‌های سیلیکونی.....
۹۳.....	۲-۵-۴ تأثیر پرکننده بر کارایی عمومی تحریک در آمیزه‌های سیلیکونی.....
۹۶.....	۳-۵-۴ تأثیر پرکننده بر زمان تحریک در آمیزه‌های سیلیکونی.....
۹۹.....	۴-۵-۴ تأثیر پرکننده بر کرنش تحریک آمیزه‌های سیلیکونی.....
۱۰۲.....	نتیجه گیری نهایی.....
۱۰۵.....	پیشنهادها برای تحقیقات آتی.....
۱۰۷.....	مراجع.....
۱۱۴.....	واژه نامه.....
۱۲۶.....	ضمیمه الف.....
۱۳۵.....	ضمیمه ب.....

فهرست جدول ها

عنوان	شماره صفحه
جدول ۱-۳ مشخصات مواد مورد استفاده در تحقیق.....	۴۷
جدول ۲-۳ تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در طی تحقیق.....	۴۸
جدول ۱-۴ تنش و کرنش نهایی و سختی لاستیک سیلیکون RTV و آمیزه های آن.....	۷۳
جدول ۲-۴ تنش و کرنش نهایی و سختی لاستیک سیلیکون HTV و آمیزه های آن.....	۷۶
جدول ۳-۴ ثوابت آمیزه های بر پایه لاستیک سیلیکون RTV براساس مدل یئو.....	۷۷
جدول ۴-۴ ثوابت آمیزه های بر پایه لاستیک سیلیکون RTV براساس مدل آگدن.....	۷۷
جدول ۵-۴ ثوابت آمیزه های بر پایه لاستیک سیلیکون RTV براساس مدل جنت.....	۷۸
جدول ۶-۴ ثوابت آمیزه های بر پایه لاستیک سیلیکون HTV براساس مدل یئو.....	۷۸
جدول ۷-۴ ثوابت آمیزه های بر پایه لاستیک سیلیکون HTV براساس مدل آگدن.....	۷۹
جدول ۸-۴ آمیزه های بر پایه لاستیک سیلیکون HTV براساس مدل جنت.....	۷۹
جدول ۹-۴ ضرایب دی الکتریک ساکن نانوکامپوزیتهای حاوی OMMT.....	۸۷
جدول ۱۰-۴ ضرایب دی الکتریک ساکن آمیزه های حاوی پودر سرامیک PZT.....	۸۷
جدول ۱۱-۴ زمان های مشخصه تحریک در آمیزه های حاوی OMMT.....	۹۸
جدول ۱۲-۴ زمان های مشخصه تحریک در آمیزه های حاوی پودر سرامیک PZT.....	۹۹

فهرست شکل ها

شماره صفحه

عنوان

شکل ۱-۱	انواع بارهای بوجود آمده در اثر اعمال میدان الکتریکی بر خازن [۵].....	۵
شکل ۲-۱	انواع پلاریزه شدن های دی الکتریک [۵].....	۸
شکل ۳-۱	رفتار بردار جابه جایی دی الکتریک و ضریب دی الکتریک ماده دی الکتریک.....	۱۰
شکل ۴-۱	محرك بر پایه الاستومر دی الکتریک قبل و بعد از اعمال میدان الکتریکی.....	۱۲
شکل ۵-۱	ساختار زنجیره پلی دی متیل سیلوکسان.....	۱۸
شکل ۶-۱	تغییرات تنش ماکسول با شدت میدان الکتریکی برای لاستیک سیلیکون.....	۲۱
شکل ۷-۱ (الف)	تنش و ب) کرنش تحریک آمیزه های سیلیکونی در شدت میدان های مختلف.....	۲۲
شکل ۸-۱	ضرایب دی الکتریک آمیزه سیلیکون با پودر سرامیک PMN-PT.....	۲۴
شکل ۹-۱	تغییرات کرنش تحریک شعاعی چسب اکریلیک با زمان.....	۲۵
شکل ۱۰-۱	ساختار لایه های سیلیکاتی مونتموریلونیت.....	۲۸
شکل ۱۱-۱	خاک رس و نحوه اصلاح آن.....	۲۹
شکل ۱۲-۱	ساختار بلور پروسکایت.....	۳۰
شکل ۱۳-۱	ساختار بلور سرامیک PZT.....	۳۱
شکل ۱۴-۱	الاستومر دی الکتریک تاخورد به عنوان ماهیچه مصنوعی.....	۳۲
شکل ۱۵-۱	الاستومر دی الکتریک رول شده به عنوان پای روبات.....	۳۳
شکل ۱۶-۱	الاستومر دی الکتریک رول شده به عنوان ماهیچه مصنوعی چشم.....	۳۳
شکل ۱۷-۱	الاستومر دی الکتریک دیافراگمی به عنوان پمپ.....	۳۴
شکل ۱-۲	تغییر شکل به صورت برش خالص.....	۳۸
شکل ۲-۲	محرك بر پایه الاستومر دی الکتریک تحت نیروی ثابت.....	۴۳
شکل ۱-۳	فک های برشی فولادی با وزن زیاد.....	۵۶
شکل ۲-۳	فک های برشی آلومینیومی با وزن کم طراحی شده برای اعمال پیش کرنش.....	۵۶
شکل ۱-۴	نتایج پراکنش اشعه ایکس در نانوکامپوزیت ها.....	۶۲
شکل ۲-۴	نتایج SEM آمیزه سیلیکون RTV و OMMT با بزرگنمایی ۲۰۰۰.....	۶۳
شکل ۳-۴	نتایج SEM آمیزه سیلیکون HTV و OMMT با بزرگنمایی ۲۰۰۰.....	۶۴
شکل ۴-۴	نتایج SEM آمیزه سیلیکون RTV و OMMT با بزرگنمایی ۱۵۰۰۰.....	۶۵

شکل ۴-۵	نتایج SEM آمیزه سیلیکون HTV و OMMT با بزرگنمایی ۱۵۰۰۰	۶۵
شکل ۴-۶	نتایج SEM آمیزه سیلیکون RTV و PZT با بزرگنمایی ۲۰۰۰	۶۶
شکل ۴-۷	نتایج SEM آمیزه سیلیکون RTV و PZT با بزرگنمایی ۱۵۰۰۰	۶۶
شکل ۴-۸	نتایج SEM آمیزه سیلیکون HTV و PZT با بزرگنمایی ۲۰۰۰	۶۷
شکل ۴-۹	نتایج SEM آمیزه سیلیکون HTV و PZT با بزرگنمایی ۱۵۰۰۰	۶۸
شکل ۴-۱۰	توزیع اندازه ذرات پودر سرامیک PZT	۷۰
شکل ۴-۱۱	تصویر میکروسکوپ الکترونی ذرات سرامیک PZT پس از اصلاح	۷۰
شکل ۴-۱۲	منحنی تنش - کرنش آمیزه‌های لاستیک سیلیکون RTV	۷۲
شکل ۴-۱۳	منحنی تنش - کرنش آمیزه‌های لاستیک سیلیکون HTV	۷۵
شکل ۴-۱۴	ضرایب دی‌الکتریک ترکیب سیلیکون RTV با OMMT	۸۱
شکل ۴-۱۵	ضرایب دی‌الکتریک ترکیب سیلیکون HTV با OMMT	۸۴
شکل ۴-۱۶	ضرایب دی‌الکتریک ترکیب لاستیک سیلیکون HTV با PZT	۸۶
شکل ۴-۱۷	تنش تحریک در آمیزه‌های لاستیک سیلیکون RTV و OMMT	۹۱
شکل ۴-۱۸	تنش تحریک در آمیزه‌های لاستیک سیلیکون HTV و OMMT	۹۱
شکل ۴-۱۹	تنش تحریک در آمیزه‌های لاستیک سیلیکون HTV و PZT	۹۲
شکل ۴-۲۰	نحوه محاسبه انرژی مکانیکی تولیدی در اثر تحریک الکتریکی	۹۳
شکل ۴-۲۱	مقایسه درصد تغییرات کارایی آمیزه‌های لاستیک سیلیکون RTV با OMMT	۹۵
شکل ۴-۲۲	مقایسه درصد تغییرات کارایی آمیزه‌های لاستیک سیلیکون HTV با OMMT	۹۵
شکل ۴-۲۳	مقایسه درصد تغییرات کارایی آمیزه‌های لاستیک سیلیکون HTV با PZT	۹۶
شکل ۴-۲۴	تأثیر OMMT بر سرعت پاسخ آمیزه‌های بر پایه لاستیک سیلیکون RTV	۹۷
شکل ۴-۲۵	تأثیر OMMT بر سرعت پاسخ آمیزه‌های بر پایه لاستیک سیلیکون HTV	۹۷
شکل ۴-۲۷	میزان کرنش تحریک در آمیزه‌های لاستیک سیلیکون RTV و OMMT	۱۰۰
شکل ۴-۲۸	میزان کرنش تحریک در آمیزه‌های لاستیک سیلیکون HTV و OMMT	۱۰۰
شکل ۴-۲۹	میزان کرنش تحریک در آمیزه‌های لاستیک سیلیکون HTV و PZT	۱۰۱

فصل اول

نظری

پلیمرهای فعال الکتریکی از جمله پراهمیت‌ترین مواد هوشمند می‌شوند که به دو دسته الکترونی (یا خشک) و یونی (یا تر) تقسیم می‌گردند. الاستومرهای دی‌الکتریک از دسته پلیمرهای فعال الکتریکی الکترونی تعلق داشته و برخلاف گروه یونی، در میدان‌های الکتریکی بالا عمل می‌نماید که این نقطه ضعف آن‌ها به شمار می‌آید. الاستومرهای دی‌الکتریک اولین بار در سال ۱۹۹۰ میلادی توسط گروه تحقیقاتی پروفیسور پرلین^۱ در مرکز تحقیقات SRI در آمریکا مورد استفاده قرار گرفتند [۱]. این مواد با سختی^۲ کم، انعطاف‌پذیری و فرایندپذیری بالا، مقاومت در برابر شکست دی‌الکتریک زیاد و کارایی عمومی خوبی به عنوان محرک هستند. بنابراین الاستومرهای دی‌الکتریک از آن جهت که در فرایند تحریک الکتریکی کارایی عمومی خوبی در مقایسه با سایر انواع محرک‌ها از جمله محرک‌های سرامیکی دارند، بسیار مورد توجهند. کارایی به عواملی از قبیل فشار تحریک و میزان کرنش تحریک، بازدهی انرژی (درصد تبدیل انرژی الکتریکی اعمالی به کار مکانیکی)، چگالی انرژی الاستیک (مقدار انرژی مکانیکی تولید شده در واحد حجم) و سرعت پاسخ‌دهی به تحریک اطلاق می‌شود. مشکل این مواد پایین بودن نسبی ضریب دی‌الکتریک آن‌ها و تحریک تحت ولتاژهای بالاست. بنابراین توجه بسیار زیادی به نحوه افزایش ضریب دی‌الکتریک این مواد به واسطه ترکیب آن‌ها با مواد دارای ضریب دی‌الکتریک بالا معطوف است، چرا که جایگزین مناسبی برای سایر محرک‌ها به حساب می‌آیند.

تحقیق در زمینه ترکیب سیلیکون با پرکننده‌ها به منظور افزایش ضریب دی‌الکتریک برای حصول محرکی بهتر موضوعی است که اخیراً توسط گروه‌های تحقیقاتی مورد توجه قرار گرفته است [۲، ۳]. در این تحقیق نیز به بررسی تأثیر دو پرکننده از خانواده‌های مختلف، خاک رس و سرامیک، بر روی رفتار تحریک الکترومکانیکی این مواد پرداخته شده است.

^۱. Perline

^۲. Stiffness

در این فصل ابتدا به رفتار سیلیکون به عنوان ماده‌ای دی‌الکتریک پرداخته می‌شود و سپس به عنوان یک لاستیک به بررسی الاستیسیته آن پرداخته خواهد شد. سپس مروری بر کارهای انجام شده و تحقیقات صورت گرفته بعلاوه کاربرد این محرک‌ها ذکر خواهد شد.

۲-۱ دی‌الکتریسته

محرک‌های بر پایه الاستومرهای دی‌الکتریک در واقع خازن‌هایی هستند که در آن یک لایه الاستومر دی‌الکتریک منعطف در بین دو الکتروود منعطف قرار گرفته است. لایه دی‌الکتریک تحت تأثیر میدان الکتریکی، انرژی الکتریکی حاصله را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند. در این قسمت رفتار عمومی این محرک‌ها و خواص آن‌ها به عنوان خازن و همچنین چگونگی تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی در آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۲-۱ خازن

هنگامی که خازنی با صفحاتی به مساحت A تحت تأثیر میدان الکتریکی قرار می‌گیرد، بار الکتریکی q_0 به میزان مساوی و با بار مخالف بر روی صفحات خازن تجمع می‌یابد. در این حالت خازن اختلاف پتانسیلی معادل V_0 خواهد داشت.

$$V_0 = \frac{q_0}{C_0} \quad (1-1)$$

C_0 ظرفیت خازن در خلأ است. چنانچه لایه دی‌الکتریک بین صفحات وارد شود در حالی که اختلاف پتانسیل به میزان V_0 باقی بماند، مقدار بار ذخیره شده بر روی صفحات به q افزایش یافته و ظرفیت ذخیره‌سازی خازن افزون می‌گردد. نسبت دو بار مذکور نشان‌دهنده میزان ضریب دی‌الکتریک نسبی^۱ ماده دی‌الکتریک خواهد بود [۴].

$$\epsilon_r = \frac{q}{q_0} = \frac{C}{C_0} \quad ; \quad C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d} \quad (2-1)$$

^۱. Relative Dielectric Constant

C ظرفیت خازنی با لایه دی‌الکتریک به ضخامت d و صفحات الکتروود به مساحت A است. ϵ_0 ضریب نفوذدهی خلأ^۱ و ϵ_r ضریب دی‌الکتریک نسبی ماده دی‌الکتریک. این ضریب در مواد همگن کمیتی اسکالر است ولی برای مواد غیرهمگن تنسور است [۵]. هنگامی که خازن تحت تأثیر میدان الکتریکی قرار می‌گیرد، بخشی از جریان را به صورت انرژی الکتریکی در خود ذخیره می‌سازد و بخشی از آن را تلف می‌کند. این انرژی ذخیره‌ای است که قابلیت تبدیل به انرژی مکانیکی را داشته و بخش اتلافی در واقع نشانگر میزان رسانایی دی‌الکتریک^۲ و دیگر سازوکارهای اتلافی است. بنابراین حالت مطلوب بیشینه ذخیره انرژی الکتریکی و کمینه اتلاف آن است. سازوکار اتلافی مذکور را می‌توان به جای تفکیک جریان به دو جزء به صورت ضریب دی‌الکتریک نسبی مختلط^۳ بیان کرد [۵-۷].

$$\epsilon_r^* = \epsilon_r' - i\epsilon_r'' \quad (۳-۱)$$

ϵ' ضریب دی‌الکتریک نسبی ذخیره‌ای^۴ و ϵ'' ضریب دی‌الکتریک اتلافی^۵ نامیده می‌شوند. نسبت بخش ذخیره‌ای به اتلافی را عامل اتلاف^۶ می‌گویند.

$$\text{Tan}\delta = \frac{\epsilon_r''}{\epsilon_r'} \quad (۴-۱)$$

ولتاژ خازنی که دارای لایه دی‌الکتریک است عبارتست از:

$$V = \frac{q_0}{\epsilon_r C_0} = \frac{q_1}{C_0} \quad (۵-۱)$$

که $q_1 = q_0 / \epsilon_r$ بیانگر میزان بار آزاد^۷ موجود بر روی صفحات خازن است. در واقع لایه دی‌الکتریک بواسطه دوقطبی‌هایی از ساختارش که در مجاورت صفحات خازن واقعند بخشی از بارهای

^۱. Vacuum Dielectric Permittivity
^۲. Dielectric Conductivity
^۳. Complex Relative Dielectric Constant
^۴. Relative Storage Dielectric Constant
^۵. Relative Loss Dielectric Constant
^۶. Dissipation Factor
^۷. Free Charge