

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده فنی و مهندسی

بخش مهندسی شیمی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

گرایش پیشرفته

استفاده از روش احیای شیمیایی برای بازیابی نقره از لجن آندی مس سرچشمه و
سنتز نانو ذرات نقره از محلول حاصل

مؤلف:

عاطفه خالقی دهقان

استاد راهنما:

دکتر ستار قادر

استاد مشاور:

دکتر حسن هاشمی پور

دکتر عطا... سلطانی

بهمن ۱۳۹۰



این پایان‌نامه به عنوان یکی از شرایط احراز درجه کارشناسی ارشد به

بخش مهندسی شیمی

دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

تسلیم شده است و هیچگونه مدرکی به عنوان فراغت از تحصیل دوره مزبور شناخته نمی‌شود

دانشجو: عاطفه خالقی دهقان

استاد راهنما: دکتر ستار قادر

استاد مشاور: دکتر حسن هاشمی پور

استاد مشاور: دکتر عطا...سلطانی

داور ۱: دکتر مهدی افصحی

داور ۲: دکتر محمد حسن فضائلی

نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع: دکتر علی محبی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده: دکتر مریم احتشام زاده

حق چاپ محفوظ و مخصوص به دانشگاه شهید باهنر کرمان است

تقدیم به :

پدر و مادر عزیز و مهربانم که اولین معلمان زندگیم هستند و محبت‌هایشان برایم دلگرم کننده و تلاششان در راه زندگی برایم غرور آفرین.

تقدیم به :

خواهر و برادران عزیزم ، سرچشمه‌های جاری و ساری زندگانیم.

تشکر و قدر دانی :

با سپاس و ستایش خداوند تبارک و تعالی، مراتب تشکر و قدر دانی خود را از زحمات تمامی اساتید گرامی که در طی تمامی این سال‌ها رهنمودهایشان روشن‌گر راهم بوده است ابراز می‌دارم. از زحمات و راهنمایی‌های ارزنده‌ی استاد فرزانه و متعهد جناب آقای دکتر ستار قادر که در تمامی مراحل انجام این پایان‌نامه صمیمانه مرا یاری دادند و از هیچ کوششی دریغ نداشتند نهایت قدردانی و سپاس‌گزاری را دارم.

همچنین از اساتید بزرگوار آقای دکتر هاشمی، آقای دکتر سلطانی و آقای دکتر افضل‌ی که مشاوره این کار را بر عهده داشتند کمال تشکر و قدردانی را دارم و از اساتید گرامی آقای دکتر افضحی و آقای دکتر فضائلی پور که داوری این تحقیق را بر عهده گرفتند سپاس‌گزارم.

در پایان از زحمات و همکاری‌های همه عزیزانی که در انجام و به نتیجه رسیدن این تحقیق سهیم بوده‌اند، از جمله آقای دکتر علیزاده و آقای مهندس میرپور نهایت سپاس‌گزاری و تشکر را دارم.

چکیده

منظور از لجن آندی جامدی است که در الکترولیت اسیدی واحد الکترولیز مس نامحلول است و در ظرف مذکور ته نشین می شود. در الکترولیز مس آند و کاتد وجود دارد که در این فرآیند، مس موجود در آند بر روی کاتد رسوب می کند. دیگر فلزات موجود در آند در الکترولیت حل شده یا رسوب می کنند و موجب تشکیل لجن آندی می شوند. در این لجن فلزاتی که در الکترولیز حل نمی شوند تجمع می یابند که از آن جمله می توان به طلا، نقره، مس، سلنیم، سرب، تلوریم اشاره کرد. لجن آندی مورد آزمایش در این پژوهش دارای ۳/۴ درصد جرمی مس، ۵/۴ درصد نقره، ۸/۳ درصد سرب و ۱۴/۷ درصد سلنیم است. هدف از انجام این پایان نامه بازیابی نقره از لجن مس آندی سرچشمه کرمان و تولید نانو ذرات نقره و نیز تعیین مدل سینتیکی مناسب برای لیچینگ اسیدی نقره از لجن آندی می باشد. برای حذف نقره از لجن آندی از روش لیچینگ با اسید نیتریک و اسید سولفوریک در فشار محیط استفاده شد و تاثیر عوامل مختلفی چون غلظت اسید، دما و زمان لیچینگ بر استخراج نقره بررسی شد. مقدار حذف نقره با اسید نیتریک بیشتر از اسید سولفوریک بدست آمد و شرایط بهینه ی لیچینگ با اسید نیتریک به صورت زمان ۳ ساعت، دما ۹۰ درجه سانتیگراد، غلظت اسید نیتریک ۴ مولار تعیین شد. در این شرایط بازیابی نقره ۹۶/۳ درصد بدست آمد. در شرایط لیچینگ با اسید سولفوریک ۱۶ مولار زمان ۳ ساعت، دما ۹۰ درجه سانتیگراد، بازیابی نقره ۲۶/۱۸ درصد بدست آمد. در ادامه فرایند جداسازی نقره از محلول حاصل از لیچ اسید نیتریک مورد مطالعه قرار گرفت و محلولی از یون نقره بدست آمد. به این منظور اسید کلریدریک به محلول لیچینگ اضافه شد و نقره به صورت کلرید نقره رسوب کرد. پس از جداسازی کلرید نقره از محلول، رسوب در محلول آمونیاک حل شد. برای تولید نانو ذرات نقره از روش احیای شیمیایی با احیا کننده بروهیدرات سدیم و و پایدار کننده های پلی وینیل پیرولیدان (PVP) و پلی اتیلن گلیکول (PEG) استفاده شد. با استفاده از دو پایدارکننده نانو ذراتی با اندازه یکسان و پایداری بسیار به دست آمد به طوری که نانو ذرات نقره تا دو هفته پایدار بودند و رسوبی در محلول تشکیل نشد. پس از انجام واکنش احیای شیمیایی و کریستالیزاسیون نانو ذرات نقره از آنها طیف جذب UV-vis گرفته شد. وجود پیک در ۴۰۰ نانومتر در طیف جذب نشان دهنده ی تشکیل نانو ذرات نقره در محلول می باشد. از نانو ذرات نقره عکس TEM گرفته شد و اندازه نانو ذرات ۵۰ نانومتر بدست آمد. سپس فرایند تولید نانو ذرات مورد مطالعه قرار گرفت و شرایط بهینه ی تولید نانو ذرات نقره به صورت غلظت نقره ۰/۰۰۵ مولار، غلظت احیاء کننده ی بروهیدرات سدیم ۰/۱ مولار و غلظت پایدار کننده های PVP و PEG

بطور یکسان ۱٪ وزنی بدست آمد. در ادامه، سینتیک لیچینگ با اسید سولفوریک و اسید نیتریک بررسی شد. برای مدل‌سازی حالت‌های مختلف مدل هسته کوچک شونده بررسی شد. نتایج نشان داد که انحلال نقره لجن مس آندی در اسید سولفوریک (۶ مولار و ۱۶ مولار) در دماهای ۲۵، ۴۰، ۶۰ و ۹۰ درجه سانتی‌گراد از مدل نفوذ فیلم پیروی کرد و انرژی فعال‌سازی در غلظت ۶ مولار 15 kJ/mol و در غلظت ۱۶ مولار 43 kJ/mol محاسبه شد. همچنین سینتیک لیچینگ نقره در اسید نیتریک (۱ مولار، ۲ مولار و ۴ مولار) در دماهای ۲۵، ۴۰، ۶۰ و ۹۰ درجه سانتی‌گراد به صورت ترکیب واکنش و نفوذ در فیلم بدست آمد.

کلمات کلیدی: لجن آندی، لیچینگ، نانو ذرات نقره، احیای شیمیایی، سینتیک لیچینگ

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

- ۱-۱- مقدمه ۲
- ۲-۱- ماهیت لجن مس آندی ۳
- ۳-۱- ساماندهی و ساختار پایانه ۳

فصل دوم : پیشینه تحقیق

- ۱-۲- مجتمع مس سرچشمه ۵
- ۱-۱-۲- ساختار مس آندی ۵
- ۲-۱-۲- عناصر سازنده مس آندی ۶
- ۲-۲- فرایندهای هیدرومتالورژیکی ۸
- ۳-۲- تاریخچه و اهمیت نقره ۱۰
- ۴-۲- شیمی مختصر نقره ۱۱
- ۵-۲- منابع نقره ۱۲
- ۱-۵-۲- منابع اولیه (نهشته‌ها) ۱۲
- ۲-۵-۲- منابع ثانویه ۱۳
- ۶-۲- کاربردهای نقره ۱۳
- ۷-۲- روش‌های استخراج نقره ۱۴
- ۸-۲- تصفیه نقره ۱۵
- ۹-۲- بازیابی نقره از محلول حاصل از لیچینگ با اسید نیتریک از لجن مس آندی ۱۵
- ۱-۹-۲- جدایش نقره از ناخالصی‌ها ۱۶
- ۱-۱-۹-۲- نمک‌های نقره ۱۶
- ۱-۱-۱-۹-۲- نمک‌های محلول نقره ۱۶
- ۲-۱-۱-۹-۲- نمک‌های نامحلول نقره ۱۷
- ۱۰-۲- خالص سازی کلرید نقره ۲۱
- ۱۰-۲-۱- کلرید نقره ۲۱
- ۲-۱۰-۲- الکترولیت مناسب برای شستشوی کلرید نقره ۲۱
- ۳-۱۰-۲- حذف ناخالصی‌ها بصورت انتخابی ۲۲
- ۱۱-۲- بازیابی نقره از کلرید نقره ۲۴

۲۵	۱-۱۱-۲-لیچینگ آمونیاکی
۲۶	۱-۱-۱۱-۲-احیاء یون نقره توسط بروهیدرات
۲۷	۲-۱-۱۱-۲-احیاء یون به روش سمناسیون
۲۷	۲-۱۱-۲-لیچینگ تیوسولفات
۲۸	۳-۱۱-۲-لیچینگ کلریدی
۲۹	۴-۱۱-۲-لیچینگ سیانیدی
۳۰	۵-۱۱-۲-لیچینگ قلیایی
۳۱	۱-۵-۱۱-۲-احیاء کلرید نقره توسط هیدرازین
۳۱	۲-۵-۱۱-۲-احیاء کلرید نقره توسط پراکسید هیدروژن
۳۱	۳-۵-۱۱-۲-احیاء کلرید نقره توسط فرمالدئید
۳۱	۴-۵-۱۱-۲-احیاء کلرید نقره توسط بروهیدرات
۳۲	۵-۵-۱۱-۲-احیاء کلرید نقره به روش سمناسیون
۳۲	۶-۵-۱۱-۲-احیاء کلرید نقره توسط دکستروز
۳۲	۶-۱۱-۲-دیگر کمپلکس سازها
۳۷	۷-۱۱-۲-خلوص نقره احیایی
۳۷	۸-۱۱-۲-شکل نقره احیایی
۳۸	۱۲-۲-تاریخچه و اهمیت نانو ذرات نقره
۴۰	۱-۱۲-۲-نانو ذرات نقره
۴۱	۲-۱۲-۲-کاربردهای نانو ذرات نقره
۴۱	۱-۲-۱۲-۲-کاربرد در اسپکتروسکوپی SERS و SERRS
۴۲	۲-۲-۱۲-۲-فعالیت کاتالیستی نانو ذرات نقره
۴۲	۳-۲-۱۲-۲-کاربرد نانو ذرات نقره در آنالیز شیمیایی و نانو حسگرها
۴۲	۴-۲-۱۲-۲-کاربرد نانو ذرات نقره در الکترونیک
۴۳	۵-۲-۱۲-۲-کاربردهای ضد میکروبی نانو ذرات نقره
۴۳	۶-۲-۱۲-۲-دیگر کاربردها
۴۴	۳-۱۲-۲-روش های تولید نانو ذرات نقره
۴۴	۱-۳-۱۲-۲-روش های پراکندگی نظیر تولید با لیزر
۴۵	۲-۳-۱۲-۲-روش های مترکم سازی

۴۵	۱۲-۳-۲-۱-روش کاهش فوتوشیمیایی
۴۵	۱۲-۳-۲-۲-روش رادیولیز
۴۵	۱۲-۳-۲-۳-تولید از ارگانوسل نقره
۴۶	۱۲-۳-۲-۴-کاهش شیمیایی
	فصل سوم: تئوری سینتیک لیچینگ
۵۱	۱-۳- سینتیک و مکانیسم انحلال
۵۱	۱-۱-۳- مدل‌های سینتیکی و مکانیزم واکنش
۵۴	۲-۳- انرژی فعال سازی
	فصل چهارم: روش تحقیق و انجام آزمایش‌ها
۵۹	۱-۴- توضیح در مورد برخی دستگاه‌های مورد استفاده
۵۹	۱-۱-۴- پراش اشعه‌ی ایکس
۶۰	۲-۱-۴- میکروسکوپ الکترونی روبشی
۶۰	۳-۱-۴- میکروسکوپ الکترونی عبوری
۶۱	۴-۱-۴- طیف سنجی نوری
۶۱	۵-۱-۴- طیف سنجی نور مرئی- ماوراء بنفش
۶۲	۶-۱-۴- طیف سنجی جذب اتمی
۶۳	۷-۱-۴- دستگاه فلورسانس پرتو X
۶۳	۲-۴- آماده سازی نمونه
۶۴	۱-۲-۴- دانه‌بندی لجن آندی
۶۴	۲-۲-۴- آنالیز لجن مس آندی
۶۵	۳-۴- فرایند جداسازی یون‌های فلزی موجود در لجن آندی
۶۵	۱-۳-۴- آزمایش‌های لیچینگ لجن آندی
۶۶	۱-۳-۴- تهیه‌ی محلول
۶۶	۲-۱-۳-۴- روش انجام آزمایش
۶۹	۴-۴- روش تهیه‌ی محلولی از یون نقره
۶۹	۱-۴-۴- رسوب کلرید نقره
۷۰	۲-۴-۴- افزایش خلوص کلرید نقره
۷۱	۳-۴-۴- لیچینگ کلرید نقره

۷۱	۵-۴-آزمایش های نانو ذرات نقره
۷۱	۴-۵-۱-آزمایش های اولیه ی تولید نانو ذرات نقره
	فصل پنجم : ارائه نتایج و بحث
۷۴	۵-۱-شناسایی لجن مس آندی
۷۸	۵-۲-شرایط فرایند لیچینگ
۷۸	۵-۲-۱-نتایج آزمایش های لیچینگ لجن آندی با اسید نیتریک و اسید سولفوریک
۹۲	۵-۲-۱-۱-نحوه ی محاسبه ی درصد بازیابی
۹۴	۵-۲-۱-۲-نحوه ی محاسبه ی درصد تبدیل
۹۵	۵-۲-۲-عوامل موثر در لیچینگ نقره
۹۵	۵-۲-۲-۱-اثر نوع اسید
۹۵	۵-۲-۲-۲-اثر غلظت اسید
۱۰۰	۵-۲-۲-۳-اثر دما
۱۰۱	۵-۲-۲-۴-اثر زمان
۱۰۲	۵-۳-خلوص رسوب کلرید نقره
۱۰۳	۵-۴-آزمایش های تولید نانو ذرات نقره
۱۱۰	۵-۵-سینتیک انحلال نقره در لیچینگ لجن مس آندی
	فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۲۴	۶-۱-نتیجه گیری
۱۲۶	۶-۲-پیشنهادات
۱۲۷	فهرست منابع و مراجع

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۲ روش ابدایی ونگ برای بازیابی عناصر با ارزش لجن مس آندی به روش هیدرومتالورژی
- شکل ۲-۲ حلالیت برخی ترکیبات نقره در الکترولیت‌های آبی در دمای ۲۰ درجه
- شکل ۲-۳ اثر غلظت HCL بر حلالیت AgCL در ۱۲۵ g/l روی بشکل ZnSO₄
- شکل ۲-۴ اثر غلظت HCL بر حلالیت AgCL در ۱۲۵g/l مس بشکل CuSO₄ و ۱۲۵g/l H₂SO₄
- شکل ۲-۵ اثر غلظت HCL بر حلالیت AgCL در ۰.۳MH₂SO₄ - 0.3MFe(SO₄)_{1.5}
- شکل ۲-۶ اتم‌های زنون بر روی یک لایه نیکل مستقر شده توسط STM
- شکل ۲-۷ (الف) عکس SEM و توزیع ابعادی نانوذرات نقره، (ب) عکس TEM نانوذرات نقره مثلثی، (ج) عکس TEM نانوذرات مکعبی، (د) عکس TEM یک نانوذره شش گوش.
- شکل ۳-۱ نمایش شماتیک پدیده ذره در حال واکنش طبق مدل هسته کوچک شونده با ابعاد ثابت (A_f): جزء واکنشگر در سیال در فاز جامد، b: ضریب استوکیومتری و R₀ شعاع اولیه ذره در حال واکنش)
- شکل ۳-۲ منحنی پتانسیل انرژی برای یک واکنش گرماده
- شکل ۳-۳ وابستگی نرخ واکنش به دما (انرژی فعال سازی واکنش)
- شکل ۴-۱ تصویر ملکولی پایدار کننده‌های استفاده شده در تولید نانوذرات نقره
- شکل ۴-۲ (الف) تصویر لجن مس آندی پس از خشک شدن و آسیاب کردن (ب) تصویر لجن قبل از آسیاب شدن (ج) آون استفاده شده جهت خشک کردن
- شکل ۴-۳ تصویر الکترون
- شکل ۴-۴ نحوه رقیق سازی نمونه برای اندازه‌گیری نقره محلول با جذب اتمی
- شکل ۴-۵ (الف) ابتدای فرایند رنگ تیره محلول و بخار خرمایی رنگ حاصل از گاز نیتروژن (ب) رنگ کرم قهوه محلول یک ساعت پس از شروع آزمایش (پ) ۵ میلی‌لیتر نمونه گرفته شده در هر بازه زمانی پس از صاف شدن (ج) دستگاه جذب اتمی جهت آنالیز نقره موجود در نمونه رقیق شده (د) رنگ سبز حاصل از لیچینگ اسیدی لجن مس آندی و رنگ کرم گاهی لجن ته‌نشین شده در انتهای آزمایش

- شکل ۴-۶ الف) محلول حاصل از لیچینگ اسیدی لجن آندی پس از صاف شدن ب) ۷۰
 اضافه کردن HCL و تشکیل رسوب AgCL پ) شستشوی رسوب با اسیدنیتریک گرم رقیق
 ج) شستشوی رسوب با آب در دمای جوش ج) رسوب AgCL
- شکل ۴-۷ نانو ذرات تولید شده الف) پایدار کننده ی PVP و احیاء کننده ی بروهیدرات ۷۲
 سدیم ب) پایدار کننده ی PVP,PEG احیاء کننده ی بروهیدرات سدیم پ) پایدار کننده ی
 سترات سدیم و احیاء کننده ی هیدرازین هیدرات ج) پایدار کننده ی PEG احیاء کننده ی
 بروهیدرات سدیم چ) پایدار کننده ی PEG و سترات سدیم احیاء کننده ی بروهیدرات سدیم
 ه) پایدار کننده ی PEG احیاء کننده ی هیدرازین هیدرات
- شکل ۵-۱ پیک XRD لجن آندی مس سرچشمه ۷۴
- شکل ۵-۲ تست SEM مربوط به لجن مس آندی قبل از عملیات لیچینگ ۷۵
- شکل ۵-۳ تست SEM مربوط به لجن مس آندی بعد از عملیات لیچینگ ۷۶
- شکل ۴-۵ تغییرات غلظت نقره در محلول لیچینگ با اسید نیتریک و اسید سولفوریک در
 بالاترین دما و مولاریته ۹۵
- شکل ۵-۵ تاثیر غلظت اسید نیتریک بر استخراج نقره در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد ۹۶
- شکل ۵-۶ تاثیر غلظت اسید سولفوریک بر استخراج نقره در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد ۹۶
- شکل ۵-۷ میزان درصد بازیابی نقره در اسیدنیتریک در غلظت ها و دماهای مختلف ۹۷
- شکل ۵-۸ میزان درصد بازیابی نقره در اسید سولفوریک در غلظت ها و دماهای مختلف ۹۸
- شکل ۵-۹ میزان استخراج نقره در اسید نیتریک در غلظت ها و دماهای مختلف ۹۹
- شکل ۵-۱۰ میزان استخراج نقره در اسید سولفوریک در غلظت ها و دماهای مختلف ۱۰۰
- شکل ۵-۱۱ تاثیر دما بر استخراج نقره با اسید نیتریک ۴ مولار ۱۰۰
- شکل ۵-۱۲ تاثیر دما بر استخراج نقره با اسید نیتریک ۲ مولار ۱۰۱
- شکل ۵-۱۳ تاثیر دما بر استخراج نقره با اسید سولفوریک ۱۶ مولار ۱۰۱
- شکل ۵-۱۴ درصد بازیابی مس با زمان در اسید نیتریک ۲ مولار ۱۰۲
- شکل ۵-۱۵ طیف جذب نانو ذرات در محدوده ی UV-vis در غلظت محلول نقره ۰/۰۰۵M ۱۰۸
 PEG و PVP ۱/۰۱ وزنی و بروهیدرات سدیم ۰/۱M
- شکل ۵-۱۶ طیف جذب نانوذرات حاصل از ۱۰ روز زمان دهی به محلول شکل ۵-۱۰ ۱۰۹
 ۱۰ غلظت محلول نقره ۰/۰۰۵M PEG و PVP ۱/۰۱ وزنی و بروهیدرات سدیم ۰/۱M
- شکل ۵-۱۷ تصویر TEM نانوذرات تولید شده با غلظت اولیه محلول نقره ۰/۰۰۵ M ، احیاء ۱۱۰

کننده بروهیدرات سدیم ۰/۱M و پایدار کننده‌های PVP و PEG هر کدام ۱٪ وزنی

۱۲۵

شکل ۶-۱ فلوشیت ساده شده‌ی روند هیدرومیتالورژیکی انجام گرفته

فهرست جدول‌ها

- ۶
- جدول ۱-۲. در صد وزنی عناصر موجود در لجن‌های آندی حاصل از سه کارخانه تصفیه‌ی الکترولیتی مس
- ۷
- جدول ۲-۲. فازهای موجود در لجن
- ۸
- جدول ۲-۳. درصد ترکیبات موجود در لجن
- ۱۱
- جدول ۲-۴. محدوده تغییرات عناصر موجود در لجن‌های آندی
- ۱۷
- جدول ۲-۵. پتانسیل‌های اکسایش نقره
- ۲۰
- جدول ۲-۶. ترکیبات غیر قابل انحلال نقره در آب
- ۲۴
- جدول ۲-۷. اثر میزان NaCl بر تشکیل رسوب AgCl
- ۲۵
- جدول ۲-۸. اثر میزان کربنات سدیم بر بازیابی نقره از کلرید نقره به روش پیرومیتالورژی
- ۳۰
- جدول ۲-۹. احیا کننده‌های نقره
- ۳۵
- جدول ۲-۱۰. خواص جذبی جاذب‌های کربنی طی مطالعات بازیابی نقره از کمپلکس سیانیدی نقره و طلا
- ۴۷
- جدول ۲-۱۱. کمپلکس‌های غیر آلی نقره همراه با ثابت کمپلکس
- ۵۳
- جدول ۲-۱۲. سطح سازها و کاهنده‌های استفاده شده در تولید نانو ذرات نقره به روش کاهش شیمیایی
- ۵۳
- جدول ۳-۱. مدل هسته‌ی کوچک شونده با ابعاد ثابت (وجود لایه‌ی خاکستر
- ۵۷
- جدول ۳-۲. مدل ذره کروی کوچک شونده (نبود لایه‌ی خاکستر)
- ۵۸
- جدول ۴-۱. مواد مصرفی استفاده شده در تحقیق
- ۵۸
- جدول ۴-۲. ابزار و دستگاه‌های استفاده شده در تحقیق
- ۷۷
- جدول ۴-۳. مشخصات اسید نیتریک و اسید سولفوریک
- ۷۷
- جدول ۵-۱. نتایج آزمایش XRF از لجن
- ۷۷
- جدول ۵-۲. ترکیب شیمیایی نمونه بر حسب درصد جرمی برخی عناصر

- ۷۸ جدول ۳-۵ نمونه‌ی دانه بندی نمونه‌ی لجن آندی آسیاب شده
- ۷۸ جدول ۴-۵ شرایط عملیاتی لیچینگ
- ۷۸ جدول ۵-۵ نتایج لیچینگ لجن آندی با اسید نیتریک (ساعت اول هر ۱۰ دقیقه دو ساعت بعد هر ۳۰ دقیقه)
- ۸۶ جدول ۶-۵ نتایج لیچینگ لجن آندی با اسید سولفوریک (ساعت اول هر ۱۰ دقیقه دو ساعت بعد هر ۳۰ دقیقه)
- ۹۱ جدول ۷-۵ نتایج کلی لیچینگ اسید نیتریک لجن مس آندی
- ۹۱ جدول ۸-۵ نتایج کلی لیچینگ اسید سولفوریک لجن مس آندی
- ۹۲ جدول ۹-۵ محاسبه‌ی تغییرات حجم
- ۱۰۳ جدول ۱۰-۵ نتایج آنالیز عناصر موجود در محلول اسید نیتریک حاصل از لیچینگ در بهترین شرایط قبل ارسوب
- ۱۰۳ جدول ۱۱-۵ نتایج آنالیز محلول حاصل از لیچینگ آمونیاکی رسوب کلرید نقره پس از شستشو
- ۱۰۴ جدول ۱۲-۵ مجموع نتایج و مشاهدات حاصل از انجام آزمایش‌های سنتز نانو ذرات
- ۱۱۱ جدول ۱۳-۵ نتایج حاصل از انطباق داده‌های سینتیکی انحلال نقره در لیچینگ اسید سولفوریکی (۶ مولار) لجن مس آندی
- ۱۱۲ جدول ۱۴-۵ نتایج حاصل از انطباق داده‌های سینتیکی انحلال نقره در لیچینگ اسید سولفوریکی (۱۶ مولار) لجن مس آندی
- ۱۱۵ جدول ۱۵-۵ نتایج K ثابت واکنش برای اسید سولفوریک ۶ مولار
- ۱۱۵ جدول ۱۶-۵ نتایج K ثابت واکنش برای اسید سولفوریک ۱۶ مولار

فصل اول:

مقدمه

۱-۱-مقدمه


نیاز صنایع به مواد اولیه باعث گشته تا بشر به دنبال کشف و استخراج هرچه بیشتر فلزات مورد نیاز خود باشد. در این میان فلز مس بدلیل موارد استفاده فراوان بعنوان یک فلز استراتژیک و مهم مطرح است. خوشبختانه کشور ما از این موهبت الهی برخوردار بوده و بر روی کمر بند ذخائر جهانی مس قرار دارد به طوریکه قریب به ۵ درصد ذخائر مس دنیا را در اختیار دارد. یکی از بزرگترین کانسارهای مس دنیا کانسار مس سرچشمه است [۱] که در استان کرمان واقع شده و در حال بهره برداری است. کانسار مس سرچشمه علاوه بر مس حاوی عناصری چون طلا، نقره، سلنیم، تلوریم و مولیبدن می باشد. این عناصر در لجن حاصل از الکترولیز مس آندی تمرکز یافته بطوریکه می توان آنها را بطور اقتصادی استخراج نمود. در واقع در تصفیه الکتrolیتیکی مس، مقداری مواد نامحلول در ته سلول الکترولیز ته نشین می شوند و لجن آندی را تشکیل می دهند که مقدار این لجن به بیش از ۸۰۰ تن در سال می رسد که اجزای سازنده لجن عبارتند از تکه های کوچک آند تولید شده بوسیله خوردگی بین لایه ای، ترکیبات تولید شده بوسیله واکنش بین محصولات خوردگی آند با اجزای سازنده الکترولیت و فلزاتی که فرایند تصفیه بر روی آنها بی اثر هستند. این لجن شامل مقادیر مهمی از طلا و نقره و همچنین مقادیر متفاوتی از Co , Se , Sb , As , Fe , Bi , Te , Pb می باشد. در حال حاضر استخراج عناصر با ارزش از لجن مس آندی بصورت پیرومتالورژی و هیدرومتالورژی صورت می گیرد که در ایران روش اول در گذشته انجام شده و روش دوم تاکنون بصورت صنعتی تجربه نشده است. در صورتیکه در کشورهای صنعتی و اروپایی، روش هیدرومتالورژی بعنوان یک روش نو اقتصادی برای بازیابی عناصر با ارزش از لجن مس آندی در حال انجام است. در روش پیرومتالورژی لجن تحت شرایط دما بالا قرار می گیرد و به آن مواد گداز آور افزوده شده و در نهایت طلا و نقره آن استخراج می شود. در ایران این عمل فعلا بصورت سنتی انجام می شود. به دلیل اینکه در این روش از دماهای بسیار بالا استفاده می شود، سلنیم موجود در لجن بصورت اکسید سلنیم متصاعد و در محیط منتشر شده و باعث آلودگی محیط زیست و همچنین هدر رفتن آن می شود. از معایب دیگر این روش استفاده زیاد از انرژی است و چون بصورت سنتی انجام می شود، میزان بازیابی هم مطلوب نیست. از طرف دیگر احداث کارخانه ای با تجهیزات لازم که در دماهای بالا کار کند مستلزم صرف هزینه های بالاست.

۲-۱- ماهیت لجن مس آندی

به هنگام تصفیه الکترولیتی، مس آندی حل شده و سپس روی کاتد رسوب می کند، بعضی ناخالصی های مس که نامحلول هستند در ته سلول الکترولیز ته نشین می شوند که به این رسوبها لجن مس آندی گفته می شود. این لجن شامل طلا، نقره و سایر فلزات گرانبهای دیگر موجود در مس آندی می باشد. همراه این فلزات گاهی اوقات مقداری تلوریم و سلنیم نیز وجود دارد. بقیه لجن را فلزاتی نظیر مس، سرب، نیکل و غیره تشکیل می دهند. وزن لجن در حدود ۰/۱ تا ۲ درصد وزن آند بکار رفته در حوضچه می باشد دانسته آن ۴/۵ تا ۵/۵ گرم بر سانتی متر مکعب و مقدار مس موجود در آن معمولاً در حدود ۵ تا ۶۰ درصد است [۳].

اجزای موجود در لجن به سه گروه تقسیم می گردند:

اجزایی که در طی عملیات متالورژیکی تشکیل شده و در طی انحلال آندی بی تغییر می مانند اجزایی که در طی عملیات و بعد از عملیات حل آندی بوسیله واکنشهای بین ناخالصی ها و الکترولیت تشکیل می گردند و حلالیت آنها در الکترولیت پایین می باشد اجزایی که در اثر ضربه از آند کنده و وارد لجن شده و ترکیباتی شبیه آند دارند معمولاً این لجنها تا حدی در آب قابل حل هستند و بطوری که روی لجن های مختلف آزمایش شده است، حدود ۶ تا ۲۴ درصد از وزن لجن پس از الکترولیز در آب حل می شود [۴]. علت آن بهتر حل شدن برخی از ترکیبات آن در آب نسبت به محلول الکترولیت الکترولیز مس می باشد. ترکیباتی از لجن که در آب حل می شوند عبارتند از:



۱-۳- ساماندهی و ساختار پایان نامه

این پایان نامه درشش فصل به شرح زیر تهیه شده است :

فصل اول:

مقدمه‌ای بر لجن مس آندی ذکر شده است.

فصل دوم:

تحت عنوان پیشینه تحقیق مروری اجمالی بر فرایندهای هیدرومتالورژی استفاده شده برای بازیابی عناصر با ارزش از لجن مس آندی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و در ادامه به رسوب نمک نقره از این محلول، لیچینگ نمک نقره و بازیابی نقره از محلول لیچینگ نمک نقره اشاره شده است.

فصل سوم:

به مکانیزم‌های مختلف سینتیک لیچینگ اشاره شده است.

فصل چهارم:

شرح روش‌ها و مراحل مختلف آزمایش‌ها ارائه شده است.

فصل پنجم:

ارائه نتایج و بحث، نتایج مطالعات آزمایش‌های فرایند اعم از مطالعات شناسایی میزان نقره در محلول لیچینگ نیتریکی در بازه‌های زمانی مختلف، تولید نانو ذرات نقره و بررسی سینتیک لیچینگ نقره از لجن مس آندی مورد بررسی واقع شده است.

فصل ششم:

نتایج اصلی در پژوهش حاضر و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده در فصل ششم ارائه شده‌اند

فصل دوم

پیشینه تحقیق