

صلى الله عليه وسلم

١٥٨٧٨٨





دانشگاه سمنان

دانشکده مهندسی عمران

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران - گرایش سازه

بررسی ظرفیت خمشی پانل های ساخته شده با بتن مسلح به الیاف شیشه

استاد راهنما


آقای دکتر محمد کاظم شربتدار

استاد مشاور

آقای دکتر محمد علی کافی

تهیه کننده

محمد علی عسگری



شهریور ماه ۱۳۸۹

۱۵۵۸۵۵

۱۳۹۰/۲/۲۴

تقدیم به آنانکه

مویشان سپید شد تا ما رو سفید شویم

و عاشقانه سوختند تا کربا بخش وجود ما و رو سبزه را همان باشند.

تقدیر و شکر

پاس خدای را که شناختش جز با کشف حقایق میسر نگردد و آن نیز میانشود مگر با کسب دانش و این، مدیون استاد و همراه صواب خواهد بود.

بی تردید تهیه این پایان نامه، جز با حمایت و پیگیری استاد فرزانه جناب آقای دکتر محمد کاظم شریب‌تبار امکانپذیر نبوده است، از زحمات ایشان صمیمانه سپاسگزارم. همچنین از مشاور محترم پایان نامه جناب آقای دکتر محمد علی کافی به جهت راهنمایی‌های ایشان شکر می‌نمایم.

در انجام این تحقیق آزمایشگاهی، از زحمات مسئول آزمایشگاه سازه دانشگاه سمنان، آقای مهندس محمد خنثایی و دیگر دوستانم آقایان مهندسین احمد الوند، عباس سیوندی، ابراهیم امامی، مصطفی جابری، سلمان سرخوش صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

از مدیر عامل و پرسنل شرکت تدبیر سکنا ایرانیان به جهت مساعدت و تهیه نمونه‌های آزمایشگاهی کمال امتنان دارم.

اول معلمان زندگی، پدر و مادر عزیزم بوده اند و بی‌شک بدون مدد و دعای خیرشان موفقیتی حاصل نمی‌شد، از ایشان کمال قدردانی دارم.

و در انتها از همسر مهربانم که حضورش مقارن با تکمیل تحصیلاتم بوده و این مهم با همراهی و کمک او به ثمر رسیده، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

حیات طیبه نصیبشان و رضیات پروردگار همیشه همراهشان باد.

چکیده

امروزه استفاده از بتن در سازه های عمرانی به عنوان یکی از مصالح اصلی به شمار می آید. تمایل زیاد مهندسين به استفاده از مصالح بتنی منجر به انجام تحقیقات زیادی در زمینه اصلاح معایب آن شده است. یکی از ضعف های مشهور در بتن، تردشکنی و عدم شکل پذیری ذاتی مصالح بتنی بوده و در حال حاضر مسلح نمودن اعضای بتنی به وسیله آرماتورهای فولادی و الیاف گسسته تلاشی جهت غلبه بر آن می باشد. بتن های حاوی الیاف شیشه ای (GFRC) مخلوطی از ریزدانه، سیمان، آب، افزودنی های شیمیایی و الیاف شیشه هستند که همانند بتن های معمولی برای اهداف مختلف طراحی می شوند. آغاز تحقیقات انجام شده مربوط به این ترکیبات سیمانی مربوط به اوایل دهه ۱۹۶۰ است که تحقیقات بعدی در دهه ۱۹۷۰ منجر به تولید الیاف شیشه ای حاوی اکسیدزیرکونیوم با پایداری زیاد در محیط های قلیایی شده و سپس اولین استاندارد مشخصات الیاف شیشه ای تدوین شد. شناخت مشخصه های مکانیکی با کاربری استفاده در قطعات نما یا پیش ساخته در سال های اخیر مورد توجه صنعت ساختمان قرار گرفته است، لذا نیاز به تحقیقات بیشتر کاربردی و آزمایشگاهی در این زمینه به خصوص در کشور ایران احساس می شود.

با توجه به نیاز جدی به شناخت علمی و دقیق خواص مکانیکی بتن های حاوی الیاف شیشه در ساخت قطعات بتنی GFRC و کاربرد نتایج آن در صنعت ساختمان کشور ایران، پایان نامه حاضر به صورت عمدتاً آزمایشگاهی انجام شده است و با در نظر گرفتن متغیر های مختلفی مانند نوع الیاف شیشه، درصد الیاف، درصد و نوع سیمان و نوع سنگدانه و پارامتر های دیگر، به طور همزمان نمونه های مکعبی و پانل های بتنی بزرگ جهت محاسبه مقاومت فشاری و خمشی ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین سعی شده است که طرح اختلاط بهینه به جهت کنترل مقدار سیمان بدست آید. ضمناً انواع بارگذاری متمرکز و گسترده و رفت و برگشتی نیز در این تحقیق آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. ۴۲ نمونه مکعبی ۱۰۰ میلی متری در طرح اختلاط های متفاوت و ۷۸ پانل بتنی به ابعاد ۸۰۰×۲۰۰ میلی متر در ضخامت های ۲۰، ۴۰، ۶۰ میلی متر برای بررسی مقاومت خمشی تحت بارگذاری گسترده و ۳ پانل بتنی مشابه تحت بارگذاری متمرکز و بارگذاری رفت و برگشتی تهیه و مورد آزمایشات مربوطه قرار گرفتند.

نتایج آزمایشات مقاومت فشاری نمونه ها نشان داد که استفاده از الیاف NEG Glass در نمونه های مکعبی با مصالح و سیمان سفید اثر افزایشی در این نوع مشخصه نداشته است. حضور این الیاف در مصالح و سیمان خاکستری نیز قابل توجهی در افزایش مقاومت فشاری نمی باشد. به بیان دیگر استفاده از این الیاف باعث کاهش مقاومت فشاری در هر دو نوع مصالح شده است و با استفاده از ۱/۵ و ۲٪ الیاف Cinoma Glass، قادر خواهیم بود که مقاومت فشاری بیشتری نسبت به نمونه بدون الیاف داشته باشیم. این افزایش مقاومت در طرح اختلاط ۲ یعنی با وجود ۸۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بیشترین مقدار بوده و در سایر موارد چشم گیر نبوده است. در این بین مصالح و سیمان سفید نسبت به مصالح و سیمان خاکستری مقاومت بیشتری داشته اند و نمونه های مکعبی با الیاف Cinoma مقاومت بیشتری نسبت به نمونه های دارای الیاف NEG از خود نشان داده اند. در یک نگاه کلی برای افزایش مقاومت فشاری، نقش الیاف چندان مؤثر نبوده است و می توان با راهکارهای دیگری به رشد این مقوله نائل آمد.

در آزمون مقاومت خمشی تحت بار گسترده بر روی پانل های $40 \times 200 \times 80$ میلی متر، مشخص شده است که در یک طرح اختلاط هرچه درصد الیاف زیادتر گردد، مشخصه های مقاومت خمشی نظیر میزان جذب انرژی و ضریب طاقت رشد داشته اند. با افزایش مصرف سیمان در طرح اختلاط، شاهد افزایش پارامترهای مقاومت خمشی هستیم و با تغییر نوع الیاف به الیاف Cinoma میزان جذب انرژی به شدت افت می کند که می توان پنخس شدن الیاف NEG را عامل بیشتر بودن جذب انرژی نمونه های ساخته شده با آن دانست. طرح اختلاط ۱ (۹۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب) و الیاف NEG و مصالح و سیمان سفید نتایج بهتری در میزان جذب انرژی و ضریب طاقت خواهد داشت. این مشخصه ها با حضور الیاف Cinoma در طرح اختلاط ۲ (۸۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب) نتایج بهتری دارد. در مصالح و سیمان خاکستری روند تغییر نتایج متفاوت با پانل های با سیمان و مصالح سفید است. در این نوع مصالح و استفاده از الیاف NEG، با افزایش مقدار سیمان در طرح اختلاط، حداکثر بار تحملی و ضریب طاقت روند نزولی را طی می کنند. طرح اختلاط ۲ برای مصالح و سیمان خاکستری و الیاف NEG بهترین نتایج خمشی را داشته است. با جایگزینی الیاف Cinoma به جای الیاف NEG، مشخصه های مقاومت خمشی بالاتری در طرح اختلاط ۱ شاهد هستیم بنابراین طرح اختلاط ۱ در پانل های ساخته شده با مصالح و سیمان سفید و الیاف NEG و هم چنین مصالح و سیمان خاکستری و الیاف Cinoma و طرح اختلاط ۲ برای پانل های با سیمان و مصالح سفید و الیاف Cinoma و نیز مصالح و سیمان خاکستری و الیاف NEG نتایج مشخصه بالاتری در نتایج تحلیلی آزمایش ها داشته اند در حالت اعمال بار گسترده به علت توزیع بار و هم چنین استفاده از پتانسیل الیاف در تحمل تنش حداکثر بار تحملی، میزان جذب انرژی و ضریب طاقت بیشتری را شاهد باشیم. این تغییرات در حداکثر بار تحملی ۵ تا ۱۰٪ در میزان جذب انرژی ۲۲ تا ۳۶٪ گزارش گردیده است که با افزایش مقدار الیاف، اختلاف قابل توجهی، بین رفتار نمونه تحت بار گسترده و متمرکز شاهد هستیم که با افزایش درصد الیاف مصرفی، تفاوت قابل ملاحظه ای در مشخصه های رفتاری ایجاد می شود به نحوی که با افزایش درصد الیاف در تعداد سیکل های بارگذاری تا ۳۷ درصد افزایش و هم چنین حداکثر بار تحملی تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت.

فهرست مطالب

صفحه	موضوع
الف	تقدیر نامه
ب	چکیده
د	فهرست مطالب
ح	فهرست اشکال
م	فهرست جداول
	فصل اول : کلیات
۲.....	۱-۱- پیشگفتار
۲.....	۲-۱- تاریخچه کاربرد الیاف
۵.....	۳-۱- هدف و روش تحقیق
۵.....	۴-۱- ساختار پایان نامه
	فصل دوم : بتن های الیافی
۷.....	۱-۲- مقدمه
۸.....	۲-۲- بتن
۸.....	۳-۲- بتن های پر مقاومت
۹.....	۴-۲- بتن های الیافی
۱۰.....	۱-۴-۲- رفتار بتن های الیافی در کشش
۱۳.....	۲-۴-۲- عملکرد توأمان الیاف و ماتریس
۱۳.....	۳-۴-۲- شیوه قرار گرفتن و توزیع الیاف در ماتریس
۱۴.....	۴-۴-۲- توصیه های آئین نامه ACI ۵۴۴/۲R در خصوص بتن های الیافی
۱۴.....	۱-۴-۴-۲- کارایی
۱۴.....	۲-۴-۴-۲- مقاومت خمشی
۱۶.....	۳-۴-۴-۲- مقاومت فشاری
۱۷.....	۴-۴-۴-۲- مکانیزم بهبود رفتار و افزایش طاقت

۱۹	۲-۴-۴-۵- طاق و مقاومت در برابر ضربه
۲۰	۲-۴-۴-۶- مقاومت در برابر خستگی
۲۲	۲-۴-۴-۷- جمع شدگی خمیری بتن
۲۲	۲-۴-۴-۸- جمع شدگی دراز مدت ناشی از خشک شدن و خزش
۲۳	۲-۴-۴-۹- دوام
۲۳	۲-۴-۵- انواع بتن الیافی
۲۳	۲-۴-۵-۱- ترکیبات سیمانی مسلح به الیاف فولادی
۲۵	۲-۴-۵-۲- ترکیبات سیمانی مسلح به الیاف پلیمری
۲۶	۲-۴-۵-۳- ترکیبات سیمانی مسلح به الیاف شیشه ای
۲۸	۲-۴-۵-۳-۱- خواص فیزیکی و شیمیایی GFRC
۳۰	۲-۴-۵-۳-۲- کاربردهای GFRC
۳۳	۲-۴-۶- آزمایش های مربوط به بتن الیافی
۳۳	۲-۴-۶-۱- آزمایش اسلامپ (مطابق ASTM C ۱۴۳)
۳۴	۲-۴-۶-۲- آزمایش زمان جریان در اسلامپ وارونه (مطابق ASTM C ۹۹۵)
۳۴	۲-۴-۶-۳- آزمایش زمان Vebe
۳۴	۲-۴-۶-۴- درصد هوا و وزن مخصوص
۳۴	۲-۴-۶-۵- آماده سازی نمونه
۳۴	۲-۴-۶-۶- مقاومت فشاری
۳۵	۲-۴-۶-۷- مقاومت خمشی
۳۶	۲-۵- خلاصه فصل

فصل سوم: معرفی نمونه های آزمایشگاهی و سیستم آزمایشات

۳۸	۳-۱- کلیات
۳۹	۳-۲- مصالح مصرفی
۳۹	۳-۲-۱- الیاف Glass
۴۰	۳-۲-۲- سیمان
۴۱	۳-۲-۳- سنگدانه
۴۲	۳-۲-۴- آب
۴۲	۳-۲-۵- فوق روان کننده

۴۳	۳-۳- مشخصات نمونه ها
۴۳	۳-۳-۱- نمونه های مکعبی طرح اختلاط
۴۴	۳-۳-۲- نمونه پانل های آزمون مقاومت خمشی
۵۱	۳-۴- طرح اختلاط بتن
۵۳	۳-۵- مراحل ساخت بتن و نمونه های آزمایشگاهی
۵۳	۳-۵-۱- آماده کردن قالب ها
۵۳	۳-۵-۲- نحوه اختلاط اجزای تشکیل دهنده طرح
۵۵	۳-۵-۳- مراحل بتن ریزی قالب ها
۵۷	۳-۶- طراحی Set-up آزمایشات
۵۷	۳-۶-۱- آزمایش مقاومت فشاری
۵۸	۳-۶-۲- آزمایش مقاومت خمشی گسترده
۶۲	۳-۶-۳- آزمایش مقاومت خمشی تک محوری
۶۴	۳-۶-۴- آزمایش مقاومت خمشی رفت و برگشتی
۶۵	۳-۷- شرایط تکیه گاهی
۶۵	۳-۸- وسایل اندازه گیری و ثبت نتایج
۶۷	۳-۹- چیدمان و نحوه استقرار Set-up

فصل چهارم: مشاهدات و نتایج اولیه نمونه ها

۷۰	۴-۱- کلیات
۷۱	۴-۲- مشاهدات و نتایج اولیه آزمون مقاومت فشاری
۷۴	۴-۳- مشاهدات و نتایج اولیه آزمون مقاومت خمشی
۷۴	۴-۳-۱- تحت بار گسترده
۹۰	۴-۳-۲- نتایج اولیه آزمون مقاومت خمشی تحت بارگذاری تک محوری
۹۰	۴-۳-۳- نتایج اولیه آزمون مقاومت خمشی تحت بار Cyclic

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات

۹۵	۵-۱- کلیات
۹۵	۵-۲- تجزیه و تحلیل نتایج آزمون نمونه های مقاومت فشاری
۹۵	۵-۲-۱- تحلیل آزمون مقاومت فشاری در نمونه های CW-۱ الی CW-۱۲
۹۶	۵-۲-۲- تحلیل آزمون مقاومت فشاری در نمونه های CW-۱۳ الی CW-۲۱

۹۷.....	۳-۲-۵- تحلیل آزمون مقاومت فشاری در نمونه های CG-۱ الی CG-۲۱
۱۰۲.....	۳-۵- تجزیه و تحلیل نتایج آزمون مقاومت خمشی تحت بارگسترده
۱۰۲.....	۱-۳-۵- آزمون مقاومت خمشی پانل های GFRC با مصالح و سیمان سفید
۱۱۳.....	۲-۳-۵- پانل های GFRC با مصالح و سیمان خاکستری
۱۱۹.....	۳-۳-۵- مقایسه اثر نوع مصالح بر روی مشخصه های مقاومت خمشی پانل های GFRC
۱۲۳.....	۴-۳-۵- بررسی تغییر ضخامت پانل بر روی مشخصه های مقاومت خمشی
۱۲۵.....	۵-۳-۵- مقایسه نتایج آزمون بارگذاری به روش بار گسترده و بارگذاری تک محوری
۱۲۷.....	۴-۵- تحلیل آزمون بارگذاری Cyclic روی پانل های GFRC
۱۳۰.....	۵-۵- خلاصه فصل

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱۳۳.....	۱-۶- کلیات
۱۳۴.....	۲-۶- نتیجه گیری
۱۳۴.....	۱-۲-۶- مقاومت فشاری بر روی نمونه های مکعبی GFRC با ابعاد ۱۰۰ میلی متر
۱۳۴.....	۲-۲-۶- آزمایش مقاومت خمشی
۱۳۴.....	۱-۲-۲-۶- آزمایش مقاومت خمشی تحت بارگسترده
۱۳۵.....	۲-۲-۲-۶- آزمایش مقاومت خمشی تحت بار متمرکز
۱۳۶.....	۳-۲-۲-۶- آزمایش مقاومت خمشی تحت بار رفت و برگشتی
۱۳۶.....	۳-۶- پیشنهادات
۱۳۷.....	مراجع

فهرست شکل ها

- شکل ۱-۲ - رفتار بتن های توانمند الیافی تحت کشش مستقیم ۱۱
- شکل ۲-۲ - منحنی شماتیک $\sigma-\delta$ ۱۱
- شکل ۳-۲ - انواع مود های گسترش ترک خوردگی ۱۳
- شکل ۴-۲ - کنترل عرض ترک و افزایش تعداد آن ها با وجود الیاف ۱۳
- شکل ۵-۲ - منحنی بار - تغییر مکان برای انواع بتن با حجم های مختلف الیاف ۱۵
- شکل ۶-۲ - نمودار بار- تغییر مکان بر حسب حجم الیاف ۱۶
- شکل ۷-۲ - نمودار شماتیک بار- تغییر مکان ۱۸
- شکل ۸-۲ - نمودار طاقت ضربه ای الیاف بر حسب حجم الیاف با شکل های مختلف ۱۹
- شکل ۹-۲ - نمودار بار- تغییر مکان و محاسبه شاخص های طاقت برای بتن الیافی ۲۰
- شکل ۱۰-۲ - نمودارمدول گسیختگی و حد تناسب الاستیک- طول عمر نمونه های GFRC ۳۱
- شکل ۱۱-۲ - آزمایش اسلامپ ۳۳
- شکل ۱۲-۲ - دستگاه آزمایش مقاومت فشاری بتن الیافی ۳۵
- شکل ۱۳-۲ - آزمایش استاندارد مقاومت خمشی ۳۵
- شکل ۱۴-۲ - مقایسه تأثیر الیاف در مشخصه های مکانیکی بتن ۳۶
- شکل ۲-۳ - سیمان مصرفی در طرح اختلاط ۴۰
- شکل ۳-۳ - سنگدانه های مصرفی ۴۱
- شکل ۴-۳ - فوق روان کننده ۵۳۰ structru ۴۲
- شکل ۵-۳ - طرح های اختلاط برای ساخت نمونه ها ۵۱
- شکل ۶-۳ - قالب های مورد استفاده در تهیه نمونه ها ۵۳
- شکل ۷-۳ - مراحل ساخت بتن البافی ۵۴
- شکل ۸-۳ - بتن ریزی قالب قرارگرفته روی میز ویبره ۵۶
- شکل ۹-۳ - قطعات بتن ریزی شده در قالب ۵۶
- شکل ۱۰-۳ - عمل آوری نمونه ها در پوشش نایلون ۵۶
- شکل ۱۱-۳ - دستگاه آزمایش مقاومت فشاری ۵۷
- شکل ۱۲-۳ - اولین طرح Set-up بارگذاری گسترده ۵۸
- شکل ۱۳-۳ - دومین طرح Set-up بارگذاری گسترده ۵۹

- شکل ۳-۱۴ - سومین طرح Set-up بارگذاری گسترده ۶۰
- شکل ۳-۱۵ - چهارمین طرح Set-up بارگذاری گسترده ۶۱
- شکل ۳-۱۶ - Set-up بارگذاری گسترده ۶۲
- شکل ۳-۱۷ - نحوه انجام آزمایش بارگذاری تک محوری ۶۳
- شکل ۳-۱۸ - آزمایش بارگذاری رفت و برگشتی ۶۴
- شکل ۳-۱۹ - شرایط تکیه گاهی Set-up ۶۵
- شکل ۳-۲۰ - ابزار اعمال نیرو ۶۶
- شکل ۳-۲۱ - وسایل اندازه گیری نیرو ۶۶
- شکل ۳-۲۲ - تغییر مکان سنج ۶۷
- شکل ۳-۲۳ - دستگاه دیجیتال ثبت نتایج ۶۷
- شکل ۳-۲۴ - نحوه قرار گیری جک و وسایل اندازه گیری در Set-up آزمایش ۶۸
- شکل ۴-۱ - نمونه های آزمون مقاومت فشاری پس از آزمایش ۷۱
- شکل ۴-۲ - مراحل آزمون بارگذاری خمشی ۷۴
- شکل ۴-۳ - نمودار بار - تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح سفید
(900 Kg/m^3 سیمان) و الیاف NEG Glass در طرح اختلاط ۱ ۷۶
- شکل ۴-۴ - نمودار بار - تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح سفید
(800 Kg/m^3 سیمان) و الیاف NEG Glass در طرح اختلاط ۲ ۷۷
- شکل ۴-۵ - نمودار بار - تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح سفید
(700 Kg/m^3 سیمان) و الیاف NEG Glass در طرح اختلاط ۳ ۷۸
- شکل ۴-۶ - نمودار بار - تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح سفید
(900 Kg/m^3 سیمان) و الیاف Cinoma Glass در طرح اختلاط ۱ ۷۹
- شکل ۴-۷ - نمودار بار - تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح سفید
(800 Kg/m^3 سیمان) و الیاف Cinoma Glass در طرح اختلاط ۲ ۸۰
- شکل ۴-۸ - نمودار بار - تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح سفید
(700 Kg/m^3 سیمان) و الیاف Cinoma Glass در طرح اختلاط ۳ ۸۱
- شکل ۴-۹ - نمودار بار - تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح خاکستری
(900 Kg/m^3 سیمان) و الیاف NEG Glass در طرح اختلاط ۱ ۸۲

- شکل ۴-۱۰- نمودار بار- تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح خاکستری
 ۸۳..... (۸۰۰ Kg/m^۳ سیمان) و الیاف NEG Glass در طرح اختلاط ۲
- شکل ۴-۱۱- نمودار بار- تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح خاکستری
 ۸۴..... (۷۰۰ Kg/m^۳ سیمان) و الیاف NEG Glass در طرح اختلاط ۳
- شکل ۴-۱۲- نمودار بار- تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح خاکستری
 ۸۵..... (۹۰۰ Kg/m^۳ سیمان) و الیاف Cinoma Glass در طرح اختلاط ۱
- شکل ۴-۱۳- نمودار بار- تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح خاکستری
 ۸۶..... (۸۰۰ Kg/m^۳ سیمان) و الیاف Cinoma Glass در طرح اختلاط ۲
- شکل ۴-۱۴- نمودار بار- تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح خاکستری
 ۸۷..... (۷۰۰ Kg/m^۳ سیمان) و الیاف Cinoma Glass در طرح اختلاط ۳
- شکل ۴-۱۵- نمودار بار- تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح سفید
 ۸۸..... (۹۰۰ Kg/m^۳ سیمان) به ضخامت ۶۰ میلی متر و الیاف NEG Glass طبق طرح اختلاط ۱
- شکل ۴-۱۶- نمودار بار- تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح سفید
 ۸۹..... (۹۰۰ Kg/m^۳ سیمان) به ضخامت ۲۰ میلی متر و الیاف NEG Glass طبق طرح اختلاط ۱
- شکل ۴-۱۷- نمودار بار- تغییر مکان نمونه های بتنی با سیمان و مصالح سفید
 ۹۱..... (۹۰۰ Kg/m^۳ سیمان) به ضخامت ۶۰ میلی متر و الیاف NEG Glass طبق طرح اختلاط ۱
- شکل ۴-۱۸- نمودار بار رفت و برگشتی- تغییر مکان پانل بتنی با سیمان و مصالح سفید
 ۹۲..... (۹۰۰ Kg/m^۳ سیمان) به ضخامت ۶۰ میلی متر و ۱٪ الیاف NEG Glass طبق طرح اختلاط ۱
- شکل ۴-۱۹- نمودار بار رفت و برگشتی- تغییر مکان پانل بتنی با سیمان و مصالح سفید
 ۹۲..... (۹۰۰ Kg/m^۳ سیمان) به ضخامت ۶۰ میلی متر و ۱/۵٪ الیاف NEG Glass طبق طرح اختلاط ۱
- شکل ۴-۲۰- نمودار بار رفت و برگشتی- تغییر مکان پانل بتنی با سیمان و مصالح سفید
 ۹۳..... (۹۰۰ Kg/m^۳ سیمان) به ضخامت ۶۰ میلی متر و ۲٪ الیاف NEG Glass طبق طرح اختلاط ۱
- شکل ۵-۱- اثر درصد الیاف NEG Glass در نمونه های ساخته شده با سیمان و مصالح سفید
 ۹۵..... (نمونه های CW-۱ الی CW-۱۲)
- شکل ۵-۲- اثر درصد الیاف Cinoma Glass در نمونه های ساخته شده با سیمان و مصالح سفید
 ۹۶..... (نمونه های CW-۱۳ الی CW-۲۱)
- شکل ۵-۳- اثر درصد الیاف NEG Glass در نمونه های ساخته شده با سیمان
 و مصالح خاکستری (نمونه های CG-۱ الی CG-۱۲) ۹۸.....

- شکل ۵-۴- اثر درصد الیاف Cinoma Glass در نمونه های ساخته شده با سیمان و مصالح خاکستری (نمونه های ۱۲- CG الی ۲۱- CG) ۹۹
- شکل ۵-۵- اثر نوع سیمان و مصالح بر روی مقاومت فشاری بتن با درصد الیاف مختلف ۹۹
- شکل ۵-۶- اثر نوع الیاف بر روی مقاومت فشاری بتن با سیمان و مصالح سفید ۱۰۰
- شکل ۵-۷- اثر نوع الیاف بر روی مقاومت فشاری بتن با سیمان و مصالح خاکستری ۱۰۱
- شکل ۵-۸- مقایسه نمودار بار- تغییر مکان پانلهای ساخته شده با سیمان و مصالح سفید والیاف NEG Glass با درصد متفاوت در طرح اختلاط ۱ و ۲ و ۳ (نمونه های ۱- BW الی ۹- BW) ۱۰۵
- شکل ۵-۹- مقایسه نمودار بار- تغییر مکان پانلهای ساخته شده با سیمان و مصالح سفید والیاف Cinoma Glass با درصد متفاوت در طرح اختلاط ۱ و ۲ و ۳ (BW-۱۰ الی BW-۱۸) ۱۰۸
- شکل ۵-۱۰- تأثیر درصد حجمی الیاف بر روی پارامترهای مؤثر در مقاومت خمشی پانل های ساخته شده با سیمان و مصالح سفید و الیاف NEG Glass (نمونه های ۱- BW الی ۹- BW) ۱۱۱
- شکل ۵-۱۱- تأثیر درصد حجمی الیاف بر روی پارامترهای مؤثر در مقاومت خمشی پانل های ساخته شده با سیمان و مصالح سفید والیاف Cinoma Glass (نمونه های ۱۰- BW الی ۱۸- BW) .. ۱۱۲
- شکل ۵-۱۲- مقایسه نمودار بار- تغییر مکان پانلهای ساخته شده با سیمان و مصالح خاکستری والیاف NEG Glass با درصد متفاوت در طرح اختلاط ۱ و ۲ و ۳ (نمونه های ۱- BG الی ۹- BG) ۱۱۵
- شکل ۵-۱۳- مقایسه نمودار بار- تغییر مکان پانلهای ساخته شده با سیمان و مصالح خاکستری والیاف Cinoma Glass با درصد متفاوت در طرح اختلاط ۱ و ۲ و ۳ (نمونه های ۱۰- BG الی ۱۸- BG) .. ۱۱۶
- شکل ۵-۱۴- تأثیر درصد حجمی الیاف بر روی پارامترهای مؤثر در مقاومت خمشی پانل های ساخته شده با سیمان و مصالح خاکستری و الیاف NEG Glass (۱- BG الی ۹- BG) ۱۱۷
- شکل ۵-۱۵- تأثیر درصد حجمی الیاف بر روی پارامترهای مؤثر در مقاومت خمشی پانل های ساخته شده با سیمان و مصالح خاکستری و الیاف Cinoma Glass (۱۰- BG الی ۱۸- BG) ۱۱۸
- شکل ۵-۱۶- بررسی اثر مصالح بر روی حداکثر بار تحملی پانل های ساخته شده با نوع و درصد یکسان الیاف ۱۲۰
- شکل ۵-۱۷- بررسی اثر مصالح بر روی جذب انرژی پانل های ساخته شده با نوع و درصد یکسان الیاف ۱۲۱
- شکل ۵-۱۸- بررسی اثر مصالح بر روی ضریب طاقت (I_{۱۰}) پانل های ساخته شده با نوع و درصد یکسان الیاف ۱۲۲
- شکل ۵-۱۹- تغییرات مشخصه بر حسب ضخامت پانل ۱٪ الیاف ۱۲۳

- شکل ۵-۲۰- تغییرات مشخصه بر حسب ضخامت پانل ۱/۵٪ الیاف ۱۲۴
- شکل ۵-۲۱- تغییرات مشخصه بر حسب ضخامت پانل ۲٪ الیاف ۱۲۴
- شکل ۵-۲۲- اثر درصد الیاف بر روی مشخصه‌های مقاومت خمشی در حالات مختلف بارگذاری ۱۲۶
- شکل ۵-۲۳- تأثیر درصد الیاف در مشخصه های خمشی بارگذاری رفت و برگشتی ۱۲۷
- شکل ۵-۲۴- تاریخچه بارگذاری آزمایش خمشی تحت بار رفت و برگشتی ۱۲۸
- شکل ۵-۲۵- نمودار پوش بارگذاری رفت و برگشتی ترسیم شده روی منحنی بار متمرکز ۱۲۹

فهرست جدول ها

- جدول ۱-۲- آنالیز شیمیایی انواع مختلف الیاف شیشه ای ۲۷
- جدول ۲-۲- برخی خواص انواع الیاف شیشه‌ای ۲۷
- جدول ۳-۲- کاربردهای مختلف GFRC ۳۲
- جدول ۱-۳- مشخصات الیاف Glass ۴۱
- جدول ۲-۳- آنالیز شیمیایی سیمان خاکستری ۴۲
- جدول ۳-۳- آنالیز شیمیایی سیمان سفید ۴۲
- جدول ۴-۳- آنالیز فیزیکی سیمان ۴۲
- جدول ۵-۳- مشخصات نمونه های مکعبی مقاومت فشاری متناسب با نوع مصالح ۴۵
- جدول ۶-۳- مشخصات پانل های آزمایش مقاومت خمشی متناسب با نوع مصالح ۴۷
- جدول ۷-۳- مشخصات پانل های آزمایش مقاومت خمشی تک محوری متناسب با نوع مصالح ۴۹
- جدول ۸-۳- مشخصات پانل های آزمایش مقاومت خمشی Cyclic متناسب با نوع مصالح ۵۰
- جدول ۹-۳- مقادیر مصالح مصرفی در یک متر مکعب بتن ۵۳
- جدول ۱-۴- نتایج آزمون مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونه های GFRC (مکعب ۱۰ سانتیمتری)
با مصالح و سیمان سفید ۷۴
- جدول ۲-۴- نتایج آزمون مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونه های GFRC (مکعب ۱۰ سانتیمتری)
با مصالح و سیمان خاکستری ۷۵
- جدول ۳-۴- مشخصه های نمونه های BW-۱ الی BW-۹ طبق نمودار بار- تغییر مکان ۱۰۳
- جدول ۴-۴- مشخصه های نمونه های BW-۱۰ الی BW-۱۸ طبق نمودار بار- تغییر مکان ۱۰۷
- جدول ۵-۴- مقایسه پارامترهای مهم در آزمون مقاومت خمشی پانل های بتنی با سیمان و مصالح سفید مسلح به الیاف NEG Glass نسبت به پانل های بتنی مسلح به الیاف Cinoma Glass ... ۱۰۹
- جدول ۶-۴- مشخصه های نمونه های BG-۱ الی BG-۱۸ طبق نمودار بار- تغییر مکان ۱۱۳
- جدول ۷-۴- مقایسه پارامترهای مهم در آزمون مقاومت خمشی پانل های بتنی با سیمان و مصالح خاکستری مسلح به الیاف NEG Glass نسبت به پانل های بتنی مسلح به الیاف Cinoma Glass ... ۱۱۴
- جدول ۸-۴- مشخصه های نمونه های با ضخامت مختلف در طرح اختلاط ۱ ۱۲۳
- جدول ۹-۴- مشخصه های نمونه ها در دو حالت بارگذاری ۱- تک محوری ۲- گسترده ۱۲۵
- جدول ۱۰-۴- مشخصه های آزمون رفت و برگشتی ۱۲۷

فصل اول

کلیات

۱-۱- پیشگفتار

بتن یکی از مصالح پر مصرف در سازه‌های مهندسی است که نقطه قوت آن در تحمل فشارهای بالا باعث وفور استفاده از آن شده است. این ماده براحتی پس از شکل گرفتن در داخل قالب خواص مکانیکی قابل قبولی پیدا نموده و رشد آن به مرور زمان تکمیل تر می‌گردد. جذب انرژی بالا و مقاوم بودن آن در برابر آتش سوزی از دیگر مزایای آن می باشد.

همراه شدن آرماتورهای فولادی منظم شده در قالب نقطه ضعف بتن در کشش را تا حدود زیادی در اثر اعمال بارهای وارده جبران می‌کند. ولی این ماده حتی بدون اعمال بار پس از شکل گیری در قالب به علت طاقت کم شروع به ترک خوردن نموده که در اثر اعمال بار این ترک‌ها گسترش یافته و گسیختگی در بتن را آغاز می‌نمایند.

با بررسی مداوم سازه‌های بتنی مسلح به ویژه در مناطقی با شرایط جوی دارای اثر مخرب خوردگی، نظر اکثر کارشناسان و متخصصین به این مسأله معطوف گشته است که مقاومت به تنهایی نمی تواند بیانگر کلیه خواص مربوط به بتن بخصوص دوام آن باشد. بنابراین لازم است در طراحی سازه های بتنی برای مناطق مختلف علاوه بر مساله مقاومت و تحمل بار در طول مدت بهره دهی، پایداری و دوام آن نیز مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر با اضافه نمودن مواد مختلف به بتن و ارائه طرح اختلاط مناسب می‌توان به بتن هایی دست یافت که بدون تغییر قابل ملاحظه در مقاومت ، دوام بالایی داشته باشند.

۱-۲- تاریخچه کاربرد الیاف

با مرور تاریخچه مصالح ساختمانی، مصری ها را اولین گروه در استفاده از الیاف (کاه) برای مسلح نمودن مصارف خود (آجرهای گلی) می‌یابیم. شواهد دیگر به قدمت حضور الیاف آریست در تهیه ظروف گلی اشاره دارد.

پروفسور فاوا^۱ از دانشگاه لاپلن^۲ آرژانتین به پرنده‌ای کوچک در آمریکای جنوبی اشاره دارد که قبل از آنکه انسان به فکر استفاده از الیاف بیفتد با کاه و گل آشیانه خود را در بالای درختان بنا می‌کرده است.

۱ - Fava

۲ - Laplen

قدیمی ترین نوع الیاف مورد استفاده (آزبست) امروزه به سبب مشکلات زیست محیطی محدودیت کاربرد داشته و حتی برخی از کشورها استفاده از آن را ممنوع اعلام کرده اند. استفاده از دیگر الیاف به منظور تقویت ماتریس‌های شکننده با اولین تحقیقات توسط محققین کشور شوروی در دهه ۱۹۵۰ و سپس دانشمندان آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی آغاز شده است [۱].

اولین بررسی‌ها بر روی الیاف فولادی مستقیم نشان از افزایش قابل توجه شکل پذیری و طاقست این ترکیب کامپوزیتی داشت که بعدها با تنوع اشکال مختلف الیاف فولادی، نتایج بهتری نیز حاصل شد. سال ۱۹۶۵ را می‌توان سرآغاز استفاده از الیاف پلیمری به صورت آزمایشگاهی دانست ولی استفاده عملی از این الیاف تا سال ۱۹۷۰ به وقوع نپیوست. مدول الاستیسیته کم این الیاف تنها کاربرد کنترل ترک‌های اولیه بتن را به خوبی توجیه می‌نمود که مهمترین الیاف از این نوع را الیاف پلی پروپیلن تشکیل می‌دهد. الیاف کربنی با داشتن مدول الاستیسیته و مقاومت بالاتر نسبت به الیاف پلیمری پس از طرح توجیهی اقتصادی موارد مصرف متنوعی پیدا نمود.

بیشترین تحقیقات مربوط به کامپوزیت های ساخته شده با الیاف شیشه‌ای مربوط به اوایل دهه ۱۹۶۰ می‌باشد، تحقیقات انجام شده بر روی الیافی از جنس بوروسیلیکات با اسم تجاری پیرکس (E-glass) و الیاف شیشه‌ای از جنس کربنات سدیم- آهک- سیلیس (A-Glass) بود. مقاومت بتن‌های ساخته شده با این الیاف به علت قلیائیت ماتریس خمیر سیمان به شدت کاهش می‌یافت زیرا این دو نوع الیاف در محیط‌های قلیایی ناپایدار بودند و در نتیجه برای موارد مصرف طولانی مدت مناسب نبودند.

ادامه تحقیقات منجر به تولید الیاف شیشه‌ای مقاوم در برابر محیط‌های قلیایی (AR-Glass) و محصولات پایاتر بتنی از این نوع گردید و بتن‌های تولید شده (AR-GFRC) نام گرفتند. این تحقیقات توسط واحد مهندسی تحقیقات ساختمانی انگلستان^۱ در سال ۱۹۶۷ آغاز شد. آن‌ها توانستند الیاف شیشه‌ای حاوی ۱۶٪ زیر کونیوم با پایداری زیاد در محیط‌های قلیایی را تولید کنند.

در سال ۱۹۷۱ AR-Glass توسط شرکت CEM-Fill به تولید انبوه رسید و پس از آن شرکت NEG در ژاپن در سال ۱۹۷۵ (AR-glass) با ۲۰٪ زیر کونیوم را تولید کرد. از آن پس استفاده از AR-Glass و تولید GFRC افزایش یافت و در دهه ۱۹۷۰ اولین استاندارد مشخصات الیاف شیشه‌ای انتشار یافت. در

۱ - BRE = British Research Engineering

دهه ۱۹۸۰ در دوازده پروژه ساختمانی که در آمریکا اجرا شده بود، در ساخت پانل های دیواری از GFRC استفاده گردید و در دو دهه اخیر موارد مختلف استفاده از این محصولات به طور گسترده به وجود آمده است.

علت نام گذاری این نوع الیاف شیشه‌ای داشتن پایه شیشه ای SiO_2 است. برخی خواص الیاف شیشه‌ای از قبیل زیاد بودن مدول الاستیسیته نسبت به الیاف پلی پروپیلن، مقاوم بودن در برابر محیط های قلیایی و زیاد بودن مقاومت کششی بتن هایی که با آن ها ساخته می‌شود باعث شده است که به طور وسیعی در صنعت ساختمان به خصوص در ساخت قطعات نما مورد استفاده قرار گیرند.

در دسته بندی بتن‌های الیافی به لحاظ کاربرد می‌توان حالت کلی زیر را ارائه داد :

- بتن های الیافی با الیاف کم (۱% < حجم الیاف) که این حجم الیاف به جهت کاهش میزان جمع شدگی در بتن استفاده می‌شوند.
- بتن‌های الیافی با الیاف متوسط که هدف ، اصلاح خواص سازه‌ای نظیر برش ، عرض ترک و رفتار خمشی می‌باشد که کاربردی نظیر کف‌های صنعتی دارد.
- بتن‌های الیافی توانمند^۱ که نسل پیشرفته بتن‌های الیافی به شمار رفته و در آن حجم الیاف از ۲٪ تا ۲۰٪ متفاوت می‌باشد [۲].

در بتن‌های الیافی سطح مشترک سیمان هیدراته و الیاف مختلف (نظیر فولادی- کربن- پروپیلن - شیشه‌ای زیرکونیوم دار) هیدروکسید کلسیم تجمع می‌یابد و به واسطه آن مقاومت بتن در این نواحی کاهش می‌یابد. با حضور الیاف در واقع سطوح کم مقاومت زیادی را ایجاد شده ولی خود الیاف عامل انتقال تنش و در نتیجه کاهش تمرکز تنش خواهند شد. ترک‌ها در بتن جهت مشخصی نداشته و از طرفی به طرف دیگر عبور می‌کنند که در کل سه حالت فشاری- کششی- برشی را برای گسترش حرکت ترک‌ها می‌توان در نظر گرفت.

قرار گیری الیاف در جهت عمود بر ترک، پل زدن الیاف را به دنبال دارد و باعث یکپارچگی بتن تا تغییر شکل‌های زیاد خواهد شد و مقاومت خمشی و کششی به دلیل دوزندگی الیاف بالاتر می‌رود. کم شدن تعداد و عرض ترک‌ها باعث کاهش نفوذ پذیری و در نتیجه پایدار شدن بتن در محیط‌های مهاجم می‌گردد [۳].

۱) - HPFRC = High Performance Fiber Reinforced Concrete