





دانشکده شیمی

ایجاد پوششهای نانو کامپوزیتی پلیمر اپوکسی مقاوم به خوردگی بر روی آلومینیوم سری ۵۰۰۰ در محیط های دریایی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته
شیمی - شیمی فیزیک

نگارش:
ملیحه سرآبادان

اساتید راهنما
جناب آقای دکتر سید ابوالفضل سید سجادی
جناب آقای دکتر میرقاسم حسینی

استاد مشاور
جناب آقای دکتر رضا فارغی علمداری

زمستان ۱۳۸۶

تقديم به

پدر و مادر نازنينم به پاس يك عمر زحمت بي دريغشان.....

تقديم به

همسر عزيزم و پدر و مادر مهربان ايشان
به پاس محبت ها و راهنمايي هاي بي منت شان.....

چکیده

در این تحقیق پوشش‌های نانوکامپوزیتی پلی پیرول / پلیمر اپوکسی و مونت موریلونیت (M.M.T) / پلیمر اپوکسی به روش غوطه وری بر سطح الکتروود آلومینیوم سری ۵۰۰۰ پوشش داده شد. عملکرد حفاظتی پوشش‌های حاصل با روش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول کلرید سدیم ۳/۵٪ وزنی بررسی شده است. نتایج مطالعات خوردگی بیانگر بهبود رفتار خوردگی آلومینیوم در حضور پوشش‌های پلی پیرول - اپوکسی و مونت موریلونیت - اپوکسی بوده است. مطالعات میکروسکوپ الکترونی SEM و آنالیزهای EDX و آنالیز پراکنش اشعه X (XRD) نیز انجام گرفت و حضور ترکیب پلی پیرول و مونت موریلونیت را در پوشش‌های اپوکسی تأیید می‌کند.

تقدیر و تشکر

با سپاس و ستایش بی کران یکتای بی همتا

بر خود لازم می دانم از تمامی بزرگوارانی که هر یک به نوعی مرا مورد لطف و عنایت قرار داده اند تشکر نمایم:

از اساتید عزیز و مهربانم جناب آقای دکتر سید ابوالفضل سید سجادی و جناب آقای دکتر میر قاسم حسینی و جناب آقای دکتر رضا فارغی علمداری

و از اساتید گرامی آقای دکتر غلامی و آقای دکتر صفر پور که زحمت داوری این پایان نامه را قبول کردند.

و از آقای رقیبی و دانشجویان بخش الکتروشیمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه	۱
فصل اول	
قسمت اول: پلیمرهای ذاتاً رسانا	۴
۱-۱- پلیمرهای ذاتاً رسانا و ساختار آنها	۴
۲-۱- کاربرد پلیمرهای ذاتاً رسانا	۵
۳-۱- سنتز پلیمرهای ذاتاً رسانا	۶
۱-۳-۱- روش شیمیایی	۶
۲-۳-۱- روش الکتروشیمیایی	۷
۱-۲-۳-۱- الکتروپلیمریزاسیون	۷
۴-۱- رفتار خوردگی آلومینیوم و آلیاژهای آن	۸
۵-۱- اثر عناصر آلیاژی بر مقاومت به خوردگی آلیاژهای آلومینیوم	۱۰
۶-۱- انواع خوردگی های مهم در آلیاژهای آلومینیوم	۱۱
۱-۶-۱- خوردگی حفره ای در آلیاژهای آلومینیوم	۱۲
۲-۶-۱- خوردگی شیاری در آلیاژهای آلومینیوم	۱۳
۳-۶-۱- خوردگی گالوانیکی در آلیاژهای آلومینیوم	۱۳
۴-۶-۱- خوردگی مرزدانه ای در آلیاژهای آلومینیوم	۱۴
۷-۱- خوردگی آلومینیوم توسط آب و بخار آب	۱۶
۸-۱- حالت روئین	۱۷
۹-۱- تهیه کامپوزیت پلیمرهای ذاتاً رسانا	۱۸

- ۱۰-۱- پلی پیرول ۱۹
- ۱۱-۱- ساختار پلی پیرول ۲۰
- ۱۲-۱- استفاده از پوششهای پلی پیرول برای حفاظت از خوردگی ۲۲
- ۱۳-۱- خلاصه متداولترین مکانیزمهای حفاظت در حضور پوششهای ذاتا "رسانا" ۲۳
- ۱۴-۱- استفاده از کامپوزیتهای پلیمرهای ذاتا "رسانا" در کاربردهای خوردگی ۲۴

فصل دوم

قسمت اول : خاک رس و مونت موریلونیت ۲۶

- ۱-۲- تعریف نانو کامپوزیت ۲۶
- ۲-۲- مزایا و معایب نانو کامپوزیتهای ۲۷
- ۳-۲- سیلیکاتهای لایه ای ۲۸
- ۴-۲- ریخت شناسی و بلور شناسی ۲۹
- ۵-۲- دسته بندی نانو کامپوزیتهای پلیمری ۳۱
- ۶-۲- روشهای ساخت نانو کامپوزیتهای پلیمر - خاک رس ۳۳
- ۱-۶-۲- پلیمریزاسیون درجا ۳۴
- ۲-۶-۲- روش محلول ۳۷
- ۳-۶-۲- روش در هم رفتگی مذاب ۴۰
- ۷-۲- ساختارهای مختلف نانو کامپوزیتهای پلیمر - خاک رس ۴۱
- ۸-۲- کاربردهای نانو کامپوزیتهای پلیمری ۴۲

قسمت دوم : تکنیکهای مورد استفاده در این تحقیق ۴۵

- ۹-۲- آنالیز پراکنش اشعه X ۴۵
- ۱۰-۲- روشهای الکتروشیمیایی مطالعه رفتار خوردگی در حضور پوششهای آلی بر سطح فلز ۴۶

۴۷..... ۱-۱۰-۲-اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی

۴۹..... ۱-۱-۱۰-۲-مدار معادل

۵۲..... فصل سوم: مواد، تجهیزات و روشهای انجام آزمایش

۵۲..... ۱-۳-مواد مورد استفاده در انجام آزمایشهای تهیه پوشش های اپوکسی

۵۲..... ۱-۱-۳-مونومرها، اکسیدان و مواد مصرفی

۵۳..... ۲-۱-۳-تهیه پلی پیرول

۵۳..... ۳-۱-۳-تهیه پوشش اپوکسی - پلی پیرول و اپوکسی - مونت موریلونیت

۵۴..... ۴-۱-۳-الکترودها و نمونه فلزی مورد استفاده

۵۴..... ۲-۳-نحوه انجام آزمایشهای پلیمریزاسیون و پوشش دهی به روش غوطه وری

۵۴..... ۱-۲-۳-آماده سازی نمونه

۵۵..... ۲-۲-۳-پوشش دهی به روش غوطه وری

۵۵..... ۳-۳-آزمایشهای خوردگی

۵۵..... ۱-۳-۳-محلول آزمایشهای خوردگی و روش تهیه

۵۶..... ۲-۳-۳-روشهای ارزیابی رفتار خوردگی

۵۶..... ۱-۲-۳-۳-اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی

فصل چهارم: نتایج و تحلیل آنها

قسمت اول: نتایج بررسی پوششهای نانوکامپوزیتی پلیمر اپوکسی با استفاده از

۵۸..... میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز EDX و آنالیز پراکنش اشعه X (XRD)

۵۸..... ۱-۴-مطالعات SEM پوششهای حاصل

۶۲-۲-۴ آنالیز EDX پوششهای اپوکسی - مونت موریلونیت ۶۲

۶۳-۳-۴ آنالیز پراکنش اشعه X (XRD) ۶۳

۶۴ قسمت دوم: نتایج آزمایشهای خوردگی و تحلیل آن ۶۴

۶۴-۴-۴ استفاده از روش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) برای مطالعات خوردگی

پوششهای نانوکامپوزیتی پلیمر اپوکسی ۶۴

۸۳ نتیجه گیری کلی و پیشنهادها ۸۳

۸۵ فهرست مراجع ۸۵

فهرست اشکال

عنوان	صفحه
شکل ۱-۱- کاربردهای پلیمرهای رسانا.....	۶
شکل ۲-۱- مکانیزم تشکیل پلی پیرول.....	۲۰
شکل ۳-۱- انواع ساختارهای پلی پیرول.....	۲۱
شکل ۴-۱- حالت‌های اکسیداسیون پلی پیرول از بالا به پائین: حالت خنثی، حالت جزئی اکسید شده، حالت کاملاً اکسید شده.....	۲۳
شکل ۱-۲- ساختار مونت موریلونیت.....	۲۹
شکل ۲-۲- ساختار لایه ای مونت موریلونیت (M.M.T).....	۲۹
شکل ۳-۲- ساختمان کلی کانیه‌های سیلیکات دوست.....	۳۱
شکل ۴-۲- آرایش زنجیرهای آلکیل در لایه‌های سیلیکات.....	۳۱
شکل ۵-۲- آرایش زنجیرهای آلکیل با در نظر گرفتن طول زنجیر آلکیل.....	۳۳
شکل ۶-۲- روش پلیمریزاسیون درجا.....	۳۴
شکل ۷-۲- فرایند پلیمریزاسیون درجا.....	۳۵
شکل ۸-۲- شمایی از روش محلول.....	۳۷
شکل ۹-۲- روش محلول.....	۳۷
شکل ۱۰-۲- روش در هم رفتگی مذاب.....	۳۹
شکل ۱۱-۲- فرایند در هم رفتگی مذاب.....	۴۰
شکل ۱۲-۲- انواع نانوکامپوزیت‌های پلیمری.....	۴۱
شکل ۱۳-۲- طیف‌های XRD از (a) میکروکامپوزیت فاز جداشونده (b) نانوکامپوزیت در میان لایه ای و (c) نانوکامپوزیت از هم گسیخته.....	۴۵

- شکل ۲-۱۴- تعریف نسبت‌های امپدانس در دو مختصات کارترین و قطبی..... ۴۸
- شکل ۲-۱۵- مدل پیشنهادی رندلز برای بیان رفتار الکتروشیمیایی فصل مشترک فلز/محلول خورنده
..... ۵۱
- شکل ۲-۱۶- متداولترین مدل پیشنهادی برای بیان سیستم خوردگی فلز/پوشش آلی/محلول خورنده
..... ۵۱
- شکل ۳-۱- عامل اصلاح کننده مونت موریلونیت (نمک آمونیوم نوع چهارم)..... ۵۳
- شکل ۳-۲- تصویر صفحه نرم افزار Power Suite در حین اجرای آزمایشهای امپدانس..... ۵۷
- شکل ۴-۱- تصاویر SEM پلی پیرول سنتز شده با بزرگنمایی های مختلف..... ۵۹
- شکل ۴-۲- تصاویر SEM پوشش اپوکسی - پلی پیرول W % ۰/۲۵ با بزرگنمایی های مختلف..... ۵۹
- شکل ۴-۳- تصاویر SEM پوشش اپوکسی - پلی پیرول W % ۰/۵ با بزرگنمایی های مختلف..... ۶۰
- شکل ۴-۴- تصاویر SEM پوشش اپوکسی - مونت موریلونیت W % ۰/۵ با بزرگنماییهای مختلف..... ۶۰
- شکل ۴-۵- تصاویر SEM پوشش اپوکسی - مونت موریلونیت W % ۱ با بزرگنماییهای مختلف..... ۶۱
- شکل ۴-۶- تصاویر SEM پوشش اپوکسی - مونت موریلونیت W % ۵ با بزرگنماییهای مختلف..... ۶۱
- شکل ۴-۷- آنالیز EDX پوشش اپوکسی - مونت موریلونیت..... ۶۲
- شکل ۴-۸- طیف XRD پوششهای (A) پلی پیرول - اپوکسی، (B) پلی پیرول - مونت موریلونیت و (C) مونت موریلونیت - اپوکسی..... ۶۳
- شکل ۴-۹- مدار معادل پوششهای اپوکسی - مونت موریلونیت..... ۶۴
- شکل ۴-۱۰- مدار معادل پوششهای اپوکسی - پلی پیرول..... ۶۴
- شکل ۴-۱۱- مقایسه داده های آزمایشگاهی با داده های شبیه سازی شده بر اساس مدل‌های مداری ارائه شده در نمودارهای نایکویست و بد نمونه A: پوشش پلی پیرول - اپوکسی W % ۰/۲۵ بعد از ۱۴ روز غوطه وری..... ۶۹

شکل ۴-۱۲- مقایسه داده های آزمایشگاهی با داده های شبیه سازی شده بر اساس مدل‌های مداری ارائه شده در نمودارهای نایکویست و بد نمونه A: پوشش پلی پیرول - اپوکسی %W ۰/۲۵ پس از ۲۱ روز غوطه وری ۷۰

شکل ۴-۱۳- مقایسه داده های آزمایشگاهی با داده های شبیه سازی شده بر اساس مدل‌های مداری در نمودارهای نایکویست و بد نمونه A: پوشش پلی پیرول - اپوکسی %W ۰/۲۵ پس از ۳۰ روز غوطه وری ۷۱

شکل ۴-۱۴- نمودارهای نایکویست و بد نمونه B پوشش پلی پیرول - اپوکسی %W ۰/۵ پس از ۲۴ ساعت غوطه وری ۷۲

شکل ۴-۱۵- نمودارهای نایکویست و بد نمونه B پوشش پلی پیرول - اپوکسی %W ۰/۵ پس از ۲۱ روز غوطه وری ۷۳

شکل ۴-۱۶- مقایسه داده های آزمایشگاهی با داده های شبیه سازی شده بر اساس مدل‌های مداری ارائه شده در نمودارهای نایکویست و بد نمونه B پوشش پلی پیرول - اپوکسی %W ۰/۵ پس از ۳۰ روز غوطه وری ۷۴

شکل ۴-۱۷- مقایسه داده های آزمایشگاهی با داده های شبیه سازی شده بر اساس مدل‌های مداری ارائه شده در نمودارهای نایکویست و بد نمونه C پوشش مونت موریلونیت - اپوکسی %W ۰/۵ پس از ۲۱ روز غوطه وری ۷۶

شکل ۴-۱۸- مقایسه داده های آزمایشگاهی با داده های شبیه سازی شده بر اساس مدل‌های مداری ارائه شده در نمودارهای نایکویست و بد نمونه C پوشش مونت موریلونیت - اپوکسی %W ۰/۵ پس از ۳۰ روز غوطه وری ۷۷

شکل ۴-۱۹- مقایسه داده های آزمایشگاهی با داده های شبیه سازی شده بر اساس مدل‌های مداری ارائه شده در نمودارهای بد نمونه D پوشش مونت موریلونیت - اپوکسی %W ۰/۵ پس از ۱۴ روز غوطه وری ۷۸

شکل ۴-۲۰- مقایسه داده های آزمایشگاهی با داده های شبیه سازی شده بر اساس مدل های مداری
ارائه شده در نمودارهای بد نمونه E پوشش مونت موریلونیت - اپوکسی W ۵% پس از ۲۱ روز
غوطه وری..... ۷۹

شکل ۴-۲۱- مقایسه داده های آزمایشگاهی با داده های شبیه سازی شده بر اساس مدل های مداری
ارائه شده در نمودارهای بد نمونه E پوشش مونت موریلونیت - اپوکسی W ۵% پس از ۳۰ روز
غوطه وری..... ۸۰

فهرست جداول

صفحه	عنوان
۵۲.....	جدول ۱-۳- خصوصیات فیزیکی مونت موریلونیت اصلاح شده ۱۵A cloisite
۵۲.....	جدول ۲-۳- خصوصیات فیزیکی مونت موریلونیت اصلاح شده ۲۰A cloisite
۵۴.....	جدول ۳-۳- ترکیبات شیمیائی الکتروود آلومینیوم آلیاژی ۵۰۵۲
	جدول ۱-۴- مقادیر پارامترهای حاصل از تحلیل مدل‌های مداری معادل ارائه شده برای پوشش‌های
۶۶.....	اپوکسی تنها با نرم افزار zview

مقدمه و اهداف پروژه

یکی از مباحث بسیار مهم علمی، فنی و اقتصادی که کمتر از یکصد سال است توجه عده ای از دانشمندان و محققان را به خود جلب نموده است و مطالعات بسیار زیادی بر روی آن انجام گرفته و می‌گیرد موضوع خوردگی بویژه خوردگی فلزات است.

کلیه محیط‌ها کم و بیش تا حدودی خورنده می‌باشند. مثلاً هوا و رطوبت، آب‌ها و محیط‌های آلوده صنعتی، بخار آب، گازها، اسیدها، قلیائیه‌ها، خاکها، حلالها، روغن‌ها (اعم از نباتی و نفتی) و محصولات غذایی و

معایب و خسارات حاصل از خوردگی را نباید تنها به صورت زنگ زدگی، انحلال، اکسید شدن و یا تیرگی فلزات در نظر گرفت، زیرا صدمات ناشی از خوردگی ممکن است به صورت دیگر نیز انجام شود که منجر به ترک خوردن، گسستن، کاهش یا از بین رفتن مقاومت مکانیکی و یا قابلیت انعطاف فلزات گردد. در برخی موارد محصولات ناشی از خوردگی قابل رویت نبوده و نیز ممکن است کاهش وزن فلز محسوس نباشد.

لزوم اهمیت و توجه به مسائل زیست محیطی و سلامت انسان، روش‌های تولید پوشش‌هایی برای حفاظت از خوردگی با بازدهی بسیار عالی جایگزین پوشش‌های حاوی کروم را توسعه و گسترش داده است. قبلاً در سال ۱۹۸۰ بمنظور استفاده از پوشش‌های فعال الکتریکی برای حفاظت از خوردگی فعالیت‌هایی صورت گرفته بود. در سال ۱۹۸۸ در مورد این مفهوم بوسیله توسعه پوشش‌های فرایندپذیری از پلیمرهای فعال الکتریکی که نقش مقاوم در برابر خوردگی بر روی مواد استیلی دارند شروع به کار شد.

پلیمرهای ذاتاً رسانا^۱ خانواده جدیدی از پلیمرها هستند که کشف این پلیمرها کاملاً اتفاقی بوده است. یکی از مهمترین پلیمرهای ذاتاً رسانا پلی پیرو^۲ است. این پلیمر به دلیل داشتن چند خصوصیت برای کاربرد به عنوان بازدارنده خوردگی مناسب است:

^۱ Intrinsically Conducting Polymers(ICP)

^۲ Polypyrrole

۱- ساختار واحدهای هتروسیکلی مونومر این پلیمر مشابه با ساختار بسیاری از بازدارنده‌های خوردگی مناسب است.

۲- پلی پیرول تشکیل شده در تمامی حلالها نامحلول است. از این رو در بسیاری از محیط‌های شیمیایی می‌توان از آن استفاده کرد.

۳- پلی پیرول تشکیل شده تا حدودی رسانا است و به عنوان پوشش محافظ با تکنیک پوشش دهی الکتریکی^۱ به کار می‌رود.

همانطور که گفته شد یکی از مهم‌ترین پلیمرهای ذاتاً رسانا پلی پیرول است. این پلیمر علاوه بر داشتن خواص فیزیکی و الکتریکی مناسب به دلیل دارا بودن خصوصیات ضعیف مکانیکی از جمله شکنندگی و نیز داشتن ساختاری باز و مصرف غیر برگشت پذیر بار ذخیره شده در زنجیره آن محدودیت‌هایی در خواص حفاظتی آن بوجود می‌آید. به منظور بهبود ساختار و خواص فیزیکی تلاش‌هایی برای تهیه کامپوزیتهایی از این پلیمر صورت گرفته است [۲].

در این تحقیق ابتدا فرایند سنتز پلیمر ذاتاً رسانای پلی پیرول مطالعه شد و پوشش‌های پلی پیرول - اپوکسی و مونت موریلونیت - اپوکسی بر روی سطح آلومینیوم تهیه شده و خواص حفاظتی پوشش‌های حاصل با روش امپدانس الکتروشیمیایی^۲ بررسی شد که این روش به دلیل عدم تخریب پوشش طی اجرای آن، دقت بالای داده‌ها و نتایج حاصل از آن روش خوبی برای مطالعه رفتار خوردگی فلزات و سازه‌ها در حضور پوشش‌های آلی می‌باشد [۳]. در پایان پوشش‌های ایجاد شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM^۳ مورد مطالعه قرار گرفت. در فصل دوم این تحقیق ابتدا به معرفی پلیمرهای ذاتاً رسانا پرداخته سپس کاربرد و روش‌های سنتز انواع پلیمرهای ذاتاً رسانا مورد بررسی قرار گرفته و استفاده از این پوشش‌ها در کاربرد های خوردگی پرداخته و در فصل سوم پوشش‌های مونت موریلونیت - اپوکسی مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت دوم آن به استفاده از این پوشش‌ها در کاربردهای خوردگی پرداخته شد. در فصل چهارم این تحقیق فعالیت‌های تجربی انجام

^۱ Electro deposition

^۲ Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS)

^۳ Scanning Electron Microscopy

گرفته بیان می شود و در فصل پنجم نتایج آزمایشها و تحلیل آنها و در پایان نتیجه گیری کلی ارائه می شود.

فصل اول

قسمت اول: پلیمرهای ذاتاً رسانا

۱-۱- پلیمرهای ذاتاً رسانا و ساختار آنها

محافظت در برابر خوردگی توسط پلیمرهای ذاتاً رسانا برای نخستین بار در سال ۱۹۸۵ توسط مک دیارمید^۱ گزارش شد. عموماً استفاده از پوشش‌های پلیمری به عنوان خوردگی به صورت کاربرد آنها به عنوان آستر گزارش شده است. زمانی که پوشش‌های اپوکسی که عموماً "جهت جلوگیری از خوردگی به عنوان لایه رویی و عمدتاً در محیط‌های دریایی استفاده می‌شدند، هنگام استفاده با یک آستر نتایج بهتری را از خود نشان می‌دهند. پلیمرها از دیر باز بعنوان مواد عایق و نه هادی شناخته شده بودند. از سال ۱۹۶۰ پلیمرهایی با هدایتی در محدوده نیمه هادیها سنتز و شناسایی شدند.

پلیمرهای ذاتاً رسانا به دلیل داشتن هدایت الکتریکی بالا متفاوت از پلیمرهای معمولی اند. این پلیمرها دارای پیوندهای دوگانه مزدوج متناوب در زنجیره اصلی خود هستند. عدم استقرار الکترونیهای p این پلیمرها وقتی آنها با عوامل دوپ کننده مناسب واکنش می‌دهند را می‌توان عامل رسانایی این پلیمرها دانست [۴].

این پلیمرها به سه فرم اکسید شده (رسانا)، خنثی (نارسانا) و احیاشده (رسانا) وجود دارند. فرم اکسید شده شکلی از پلیمر است که در آن الکترونها در ساختار پلیمر جابجا می‌شوند و نتیجه آن تشکیل رادیکال کاتیون است. در فرم خنثی (عایق) پلیمر بی بار است و فرم احیا شده نیز شکلی از پلیمر است که در آن الکترونها به ساختار اضافه می‌شوند و نتیجه آن تشکیل آنیونهای رادیکالی است.


^۱ Mac Diarmid

۱-۲- کاربرد پلیمرهای ذاتاً رسانا

علیرغم گذشت مدت زمان کمی از کشف این خانواده از پلیمرها، امروزه گزارشهای زیادی از کاربردهای جدید آنها موجود است. اولین مورد استفاده این پلیمرها در باتریهای قابل شارژ بوده است. استفاده در خازنها، ترانزیستورها، سلولهای فتوالکتریک، دیودهای شاتکی^۱ و نوری، بدنه هواپیما و حفاظت از خوردگی نیز نمونه هایی دیگر از کاربرد این پلیمرهاست. در شکل (۱-۱) به برخی از کاربردهای پلیمرهای ذاتاً رسانا اشاره شده است.

همانطور که قبلاً اشاره شد استفاده از پلیمرهای ذاتاً رسانا در کاربردهای خوردگی و مهندسی سطح زمانی مطرح شد که محققین در صدد جایگزین کردن پوششهای حاوی فلزات سنگین، نظیر پوششهای کروماته و روی (گالوانیزه) با پوششهای جدید بودند. پوششهای کروماته و امثال آن اثرات نامطلوبی بر محیط زیست و سلامتی انسان دارند. همین موضوع سبب شده تا قوانین بین المللی محیط زیست محدودیتهایی در تولید و استفاده از این پوششها ایجاد نمایند. به نظر می رسد پوششهای پلیمری ذاتاً رسانا (مانند پلی پیرول و پلی آنیلین) به دلیل برخورداری از خواص مناسبی همچون پایداری محیطی خوب، سازگاری با محیط زیست و سنتز آسان جایگزین خوبی برای پوششهای فوق باشند که سبب شده تا توجه بسیاری از پژوهشگران علم خوردگی به سوی این پلیمرها و کشف خواص آنها معطوف شود. در این زمینه نیز تا به حال تحقیقات زیادی انجام گرفته که نتیجه بسیاری از آنها نشان دهنده بهبود رفتار خوردگی در حضور این گروه از پوششها می باشد. بحث تهیه کامپوزیت این پلیمرها و اهداف دنبال شده از آن موضوعی است که در ادامه مطالعات محققین مطرح شده و عموماً هدف از آن، بهبود عملکرد حفاظتی و جبران بعضی خواص ویژه است که پلیمر به تنهایی قادر به تأمین آن نبوده یا در بروز آن ضعیف عمل می کند.

^۱ Schottky



شکل ۱-۱- کاربردهای پلیمرهای رسانا

۳-۱- سنتز پلیمرهای ذاتاً رسانا

دو روش برای تهیه پلیمرهای ذاتاً رسانا به کار می رود.

۱-۳-۱- روش شیمیایی

پلیمریزاسیون شیمیایی در دو فاز مایع و بخار و در حضور عامل اکسیدان قابل انجام است. پلیمر تهیه شده با این روش از طریق اسپری کردن، افزودن به ترکیب رنگ یا رسوب دهی فاز بخار بر سطح فلز اعمال می شود.