





دانشگاه مازندران

دانشکده شیمی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه

موضوع:

ستتر زئولیت و نانو زئولیت NaA با منبع سیلیکا حاصل از خاکستر جارو بدون استفاده  
از ماده طاقساز آلی

استاد راهنما:

دکتر سید ناصر عزیزی

استاد مشاور:

دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی

نام دانشجو:

نرجس بخشندۀ سرخکلایی

۱۳۹۰ بهمن

## سپاسگزاری

در آغاز لازم می‌دانم مراتب قدردانی و سپاس خود را نسبت به خداوند متعال ابراز نمایم که اگر خواست او نبود، این کار نه آغاز می‌گرفت و نه پایان می‌پذیرفت.

از استاد راهنمای بزرگوار و عزیزم جناب آقای دکتر سید ناصر عزیزی به پاس رهنمودهای ارزنده و زحمت‌های بی‌دریغشان در طول دوران تحصیل سپاسگزارم و برایشان آرزوی سلامتی از خداوند متعال خواستارم.

از استاد مشاور ارجمندم جناب آقای دکتر صمدی که مشاوره پایان نامه اینجانب را تقبل نموده‌اند، سپاسگزارم.

از اساتید مدعو آقایان دکتر رئوف و دکتر فاطمی به خاطر مطالعه دقیق پیش‌نویس و پیشنهادهای ارزنده‌شان کمال تشکر را دارم.

از حضور جناب آقای دکتر حاج‌محمدی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع اینجانب صمیمانه تشکر می‌نمایم.

و در نهایت از تمامی دانشجویان آزمایشگاه تحقیقاتی اسپکتروسکوپی که در طی دوران تحصیل و انجام این پژوهه مرا یاری نمودند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

نرجس بخشنده

۱۳۹۰/۱۱/۱۲

## تقدیم به

مهربان پروردگاری که هر چه دارم از لطف و اراده‌ی اوست.

موهبت‌های زندگیم،

مادرم، مهربان‌ترین فرشته روی زمین، زیباترین کلمه‌ی وجود دنیا، او که تار و پود روح بزرگش را از مهربانی بافته‌اند. کسی که در آغوشش، هر نوازشش و در هر لبخندش به سوی عطوفت الهی گام بر می‌دارد.

پدرم، وجودش افتخار و در رهگذر عمر آرامش لحظه‌هایم همسرم که سایه مهربانیش سایه‌سار زندگیم می‌باشد، او که وجودش لحظه‌ها را برایم به نغمه‌ها مبدل می‌سازد.

و درخشنان‌ترین گوهران آسمان زندگیم، برادرانم

به خاطر همه چیز

## چکیده

در این تحقیق، از ساقه‌ی جارو (سورگوم) که ضایعات کشاورزی است، به عنوان منبع سیلیس برای سنتز نانو زئولیت NaA استفاده گردید. سیلیس از خاکستر ساقه‌ی جارو با درجه خلوص حدود ۸۰ درصد استخراج شد. سود (NaOH) بدون طاق‌ساز آلی در سنتز نانو زئولیت NaA استفاده شد. اثر زمان تبلور، درجه حرارت واکنش، فرآصوت و ریزموج در تبلور نانوذرات زئولیت NaA مورد مطالعه قرار گرفتند. خواص فیزیکی نانو زئولیت سنتز شده با تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی (SEM)، پراش اشعه ایکس (FT-IR)، آنالیز پخش کننده انرژی اشعه ایکس (EDX) و طیفسنجی تبدیل فوریه مادون‌قرمز (XRD) مشخص شد.

سپس، کاربرد نانوزئولیت NaA سنتز شده از سیلیس خاکستر ساقه‌ی جارو برای حذف رنگ کاتیونی لاجورد B از محلول‌های آبی با استفاده از جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای تاثیرگذار بر فرآیند جذب مانند مقدار جاذب (۰/۰۵ گرم، ۰/۰۳ تا ۰/۰۵)، سرعت بهم خوردن محلول و جاذب mg/L، pH محلول (۱۱-۱۳)، زمان تماس (۲۰ تا ۱۰۰ دقیقه) و غلظت‌های اولیه رنگ (۰/۰۱ تا ۰/۰۳) بررسی شده و مقادیر بهینه هر یک از آن‌ها جهت جذب حداکثری تعیین گردید. بیشترین حذف رنگ، در شرایط pH=۹، سرعت بهم خوردن محلول و جاذب ۱۵۰ rpm، مقدار جاذب ۰/۰۱ گرم و زمان تماس ۸۰ دقیقه مشاهده شد.

به منظور تعیین مکانیسم واکنش، دو مدل سیتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم بکار گرفته شد که سیتیک جذب سطحی از مدل شبه مرتبه دوم پیروی کرده و مکانیسم برهمکنش شیمیایی، محدودکننده سرعت است. همدماهای تعادلی توسط مدل‌های جذب سطحی لانگمیر و فرونالیچ بررسی گردیده و نتایج نشان داد که مدل لانگمیر نسبت به مدل فرونالیچ، سازگاری بهتری با داده‌های تجربی نشان می‌دهد. مطالعات سیتیکی نشان داد که جذب یک فرآیند گرماگیر است.

## واژه‌های کلیدی:

نانوزئولیت NaA، ساقه‌ی جارو، سیلیکا، رنگ کاتیونی، لاجورد B

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: مقدمه	۱
فصل دوم: تئوری	
۱-۱- نام‌گذاری ترکیبات متخلخل	۶
۱-۲- ساختمان مولکولی زئولیت‌ها	۶
۱-۳- ترکیب زئولیت‌ها	۱۱
۱-۴- شرایط عمومی سنتز زئولیت‌ها	۱۱
۱-۵- خواص فیزیکی زئولیت‌ها	۱۲
۱-۶- کاربردهای زئولیت‌ها	۱۳
۱-۶-۱- کاربرد کاتالیزوری زئولیت‌ها	۱۴
۱-۶-۲- زئولیت‌ها بعنوان جاذب‌های گرینشی	۱۴
۱-۶-۳- زئولیت‌ها و تبادل یون	۱۵
۱-۶-۴- روش‌های مختلف تبادل یون در زئولیت‌ها	۱۶
۱-۶-۵- ظرفیت تبادل	۱۷
۱-۶-۶- سایر کاربردهای زئولیت‌ها	۱۸
۱-۷- زئولیت A	۱۹
۱-۸- زئولیت‌های کلوئیدی	۲۰
۱-۹- سنتز نانوبلورهای زئولیت	۲۰
۱-۹-۱- سنتز نانو بلورهای زئولیت با استفاده از ژل و محلول شفاف	۲۱

صفحه	عنوان
۲۳.....	۲-۹-۲- سنتز نانو بلورهای زئولیت در فضای بسته
۲۴.....	۱۰-۲- فنون فیزیکی- شیمیایی شناسایی و تعیین ساختار زئولیت
۲۴.....	۱۰-۲- پراش پرتو ایکس (XRD)
۲۶.....	۱۰-۲- فلورسانس پرتو ایکس
۲۷.....	۱۰-۲- طیف سنجی مادون قرمز
۲۸.....	۱۰-۲- طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته
۲۸.....	۱۰-۲- پراش الکترونی میکروسکوپ الکترونی روبشی
۳۰.....	۱۱-۲- رنگ‌ها
۳۰.....	۱۲-۲- لاجورد B
۳۲.....	۱۳-۲- روش‌های رنگ‌زدایی
۳۲.....	۱۴-۲- جذب سطحی
۳۵.....	۱۵-۲- همدماهای جذب سطحی
۳۵.....	۱۵-۲- همدماهای لانگمیر
۳۷.....	۱۵-۲- همدماهای فروندلیج
۳۹.....	۱۶-۲- سیتیک جذب
۴۰.....	۱۶-۲- مدل سیتیکی شبه مرتبه اول
۴۱.....	۱۶-۲- مدل سیتیکی شبه مرتبه دوم
۴۲.....	۱۷-۲- ارتباط پایان نامه با کارهای دیگران و هدف از انجام این تحقیق
	فصل سوم: بخش تجربی
۴۴.....	۳-۱- مواد شیمیایی مصرفی
۴۵.....	۳-۲- دستگاهها

۴۶	۳-۳-۱- شناسایی طیف سنجی پراش اشعه ایکس
۴۶	۳-۳-۲- تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی
۴۶	۳-۳-۳- FT-IR طیف سنجی
۴۷	۳-۳-۴- UV-Vis طیف سنجی
۴۷	۳-۴- استخراج سیلیس از ساقه‌ی جارو
۴۸	۳-۵- تهیه زئولیت NaA بدون استفاده از طاق‌ساز آلی
۴۸	۳-۶- تهیه نانوزئولیت NaA بدون استفاده از طاق‌ساز آلی
۴۹	۳-۶-۱- روش ستز نانوزئولیت NaA با استفاده از امواج ریز موج
۵۰	۳-۷- حذف رنگ AB از محلول‌های آبی
۵۰	۳-۷-۱- تهیه نمونه‌های رنگ
۵۰	۳-۷-۲- روش آزمایشگاهی
۵۱	۳-۷-۳- رسم نمودار معیارگیری
۵۲	۳-۷-۴- بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر فرایند جذب
۵۲	۳-۷-۴-۱- اثر مقدار جاذب بر حذف رنگ
۵۲	۳-۷-۴-۲- اثر زمان تماس و غلظت اولیه رنگ
۵۲	۳-۷-۴-۳- اثر pH
۵۳	۳-۷-۴-۴- اثر دما
۵۳	۳-۷-۴-۵- اثر سرعت بهم خوردن محلول و جاذب
۵۴	۳-۷-۴-۶- بررسی همدماهای جذبی

صفحه	عنوان
۵۴.....	۷-۳-۷-۴-بررسی سیتیک جذب.....
	فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
۵۵.....	۴-۱-آنالیز کیفی سیلیس استخراج شده از ساقه‌ی جارو.....
۵۵.....	۴-۱-۱-آنالیز کیفی توسط XRD.....
۵۶.....	۴-۱-۲-آنالیز کیفی توسط FT-IR.....
۵۷.....	۴-۲-آنالیز کمی سیلیس استخراج شده از ساقه‌ی جارو بوسیله XRF.....
۵۷.....	۴-۳-شناسایی ساختاری زئولیت و نانوزئولیت ستتر شده.....
۵۷.....	۴-۳-۱-طیف مادون قرمز نانوزئولیت NaA ستتر شده.....
۵۸.....	۴-۳-۲-طیف XRD نمونه زئولیت و نانوزئولیت NaA ستتر شده.....
۵۹.....	۴-۳-۳-میکروسکوپ الکترونی روبشی.....
۶۰.....	۴-۴-اثر زمان و دمای تبلور در ستتر نانوزئولیت NaA.....
۶۲.....	۴-۵-بررسی اثر پرتودهی امواج ریز موج بر ستتر نانوزئولیت NaA.....
۶۴.....	۴-۶-بررسی اثر تابش فرا صوت بر ستتر نانو زئولیت NaA.....
۶۶.....	۴-۷-آنالیز عنصری نانوزئولیت NaA بوسیله EDX.....
۶۶.....	۴-۸-بررسی خواص حذف رنگ توسط نانوزئولیت.....
۶۷.....	۴-۸-۱-اثر مقدار جاذب بر حذف رنگ.....
۶۹.....	۴-۸-۲-اثر زمان تماس و غلظت اولیه محلولها.....
۷۱.....	۴-۸-۳-اثر pH.....
۷۳.....	۴-۸-۴-اثر دما.....
۷۶.....	۴-۸-۵-اثر سرعت بهم خوردن محلول و جاذب.....

---

۷۸.....	۴-۶- مقایسه زنولیت و نانو زنولیت NaA از نظر توانایی ظرفیت جذب
۷۸.....	۴-۷- همدماهای تعادلی جذب سطحی
۸۱.....	۴-۸- سیتیک جذب و تعیین مکانیسم
۸۵.....	۴-۹- نتیجه گیری
۸۶.....	پیشنهاد برای کارهای آینده.
۸۷.....	منابع
۹۲.....	چکیده انگلیسی

## فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل ۲-۱- نمایش واحدهای ساختمانی در ساختار مولکولی زئولیت.....	۷
شکل ۲-۲- نمایش اشکال متعدد واحدهای ساختمانی ثانویه زئولیت‌ها.....	۹
شکل ۲-۳- ساختار درونی زئولیت A.....	۲۰
شکل ۴-۲- الگوی پراش پرتو ایکس زئولیت A.....	۲۵
شکل ۵-۲- شمای دستگاه فلوئورسانس پرتوی X.....	۲۶
شکل ۶-۲- ساختار شیمیابی Azure B.....	۳۲
شکل ۷-۲- نمودار پوشش سطح بر حسب غلظت یا فشار جزئی جذب شونده.....	۳۷
شکل ۸-۲- نمودار میزان جذب بر حسب غلظت جذب شونده.....	۳۸
شکل ۹-۳- نمودار معیارگیری لاجورد B در دمای ۲۵ °C.....	۵۱
شکل ۱۰-۴- طیف XRD سیلیس ساقه جارو.....	۵۵
شکل ۱۱-۴- طیف IR سیلیس بدست آمده از ساقه جارو.....	۵۶
شکل ۱۲-۴- طیف مادون قرمز نمونه‌ی نانو زئولیت NaA سنتز شده.....	۵۸
شکل ۱۳-۴- طیف XRD نمونه زئولیت (a) NaA و (b) نانوزئولیت NaA سنتز شده.....	۵۹
شکل ۱۴-۴- تصویر میکروسکوپ الکترونی رویشی نمونه زئولیت NaA سنتز شده.....	۶۰
شکل ۱۵-۴- الگوی پراش اشعه X نمونه‌های a (زمان ۱۸ ساعت و دمای ۳۰ °C)، b (زمان ۱۸ ساعت و دمای ۴۰ °C)، c (زمان ۱۸ ساعت و دمای ۵۰ °C)، d (زمان ۱۶ ساعت و دمای ۴۰ °C)، e (زمان ۱۶ ساعت و دمای ۵۰ °C)، f، (زمان ۲۰ ساعت و دمای ۴۰ °C) و g (زمان ۲۰ ساعت و دمای ۵۰ °C).....	۶۱
شکل ۱۶-۴- تصویر میکروسکوپ الکترونی رویشی نمونه زئولیت NaA سنتز شده با زمان هیدروترمال ۱۸ ساعت در دمای ۴۰ °C.....	۶۲

- شکل ۴-۴- الگوی پراش اشعه X نمونه های زئولیت NaA سنتز شده پس از ۱ ساعت تابش پرتو ریز موج و سپس گرمادهی معمولی در دمای  $40^{\circ}\text{C}$  در زمان های مختلف، (a) بدون حرارت دهی، (b) (c) ۲، (d) ۳ و (e) ۴ ساعت..... ۶۳
- شکل ۹-۴- تصاویر SEM زئولیت سنتز شده به روش: (a) هیدروترمال، (b) تابش ریز موج..... ۶۴
- شکل ۱۰-۴- الگوی پراش اشعه X زئولیت سنتز شده: (a) با ۱۵ دقیقه تابش فراصوت و ۶ ساعت هیدروترمال، (b) با ۱۵ دقیقه تابش فراصوت و ۱۲ ساعت هیدروترمال، (c) با ۳۰ دقیقه تابش فراصوت و ۶ ساعت هیدروترمال، (d) با ۳۰ دقیقه تابش فراصوت و ۱۲ ساعت هیدروترمال و (e) با ۶۰ دقیقه تابش فراصوت و ۶ ساعت هیدروترمال..... ۶۵
- شکل ۱۱-۴- تصاویر SEM زئولیت سنتز شده به روش: (a) هیدروترمال، (b) ۶۰ دقیقه تابش فراصوت..... ۶۵
- شکل ۱۲-۴- آنالیز EDX حاصل از نانو زئولیت NaA ..... ۶۶
- شکل ۱۳-۴- تاثیر مقدار جاذب بر میزان حذف رنگ. شرایط:  $20\text{ mg/l}$  غلظت محلول رنگ،  $46\text{ nm}$ = اندازه ذرات جاذب،  $25^{\circ}\text{C}$ = دما،  $150\text{ rpm}$ = سرعت بهم خوردن محلول،  $\text{pH}=5/5$ = زمان تماس،  $\text{pH}=5/5$  با سرعت همزدن  $150$  دور بر دقیقه..... ۸۰
- شکل ۱۴-۴- تاثیر زمان تماس و غلظت اولیه محلول AB بر جذب رنگ بوسیله زئولیت سنتز شده در  $\text{pH}=5/5$  با سرعت همزدن  $150$  دور بر دقیقه..... ۶۹
- شکل ۱۵-۴- تاثیر میزان غلظت اولیه رنگ AB بر درصد حذف آن بوسیله زئولیت..... ۷۱
- شکل ۱۶-۴- تاثیر pH بر جذب AB بوسیله زئولیت سنتز شده NaA، در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  با غلظت اولیه  $30\text{ mg/L}$  از AB ..... ۷۳
- شکل ۱۷-۴- تاثیر دما بر جذب AB بوسیله زئولیت سنتز شده NaA، در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  با غلظت اولیه  $30\text{ mg/L}$  از AB ..... ۷۵
- شکل ۱۸-۴- نمودار رابطه بین ثابت تعادل و دما برای جذب AB بوسیله زئولیت..... ۷۵
- شکل ۱۹-۴- تاثیر سرعت بهم خوردن بر جذب AB بوسیله زئولیت سنتز شده NaA، در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  با غلظت اولیه  $30\text{ mg/L}$  از AB ..... ۷۷
- شکل ۲۰-۴- نمودار همدمای جذب سطحی لانگمیر در جذب AB بوسیله زئولیت سنتز شده. شرایط:  $10\%$  گرم زئولیت،  $46\text{ nm}$ = اندازه ذرات جاذب،  $150\text{ rpm}$   $\text{pH}=5/5$ = سرعت بهم خوردن محلول،  $25^{\circ}\text{C}$ = دما..... ۷۹

شکل ۲۱-۴- نمودار همدمای جذب سطحی فرندیچ در جذب AB بوسیله زئولیت سنتز شده. شرایط: ۰/۰۱ گرم زئولیت،

۸۰ ..... = اندازه ذرات جاذب،  $pH = 5/5$  ..... = سرعت بهم خوردن محلول،  $C = 25^{\circ}C$  ..... = دما

شکل ۲۲-۴- نمودار سرعت شبه مرتبه اول جذب AB بوسیله زئولیت. شرایط: ۰/۰۱ گرم زئولیت،  $46\text{ nm}$  = اندازه ذرات جاذب،  $pH = 5/5$  ..... = سرعت بهم خوردن محلول،  $C = 25^{\circ}C$  ..... = دما، به منظور مطالعه سینتیک جذب..... ۸۲

شکل ۲۳-۴- نمودار سرعت شبه مرتبه دوم جذب AB بوسیله زئولیت. شرایط: ۰/۰۱ گرم زئولیت،  $46\text{ nm}$  = اندازه ذرات جاذب،  $pH = 5/5$  ..... = سرعت بهم خوردن محلول،  $C = 25^{\circ}C$  ..... = دما، به منظور مطالعه سینتیک جذب..... ۸۴

## فهرست جدول ها

عنوان	صفحه
جدول ۱-۲- انواع واحدهای ساختمانی ثانویه زئولیت‌ها	۱۰
جدول ۲-۲- ظرفیت تبادل ( $K_d$ ) زئولیت‌های گوناگون	۱۷
جدول ۲-۳- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی AB	۳۱
جدول ۳-۱- مواد شیمیایی مورد استفاده	۴۴
جدول ۴-۱ - درصد وزنی اکسیدهای موجود در خاکستر ساقه جارو	۵۷
جدول ۴-۲- اثر زمان و دمای تبلور در سنتز نانو زئولیت NaA و محصول بدست آمده	۶۱
جدول ۴-۳- تاثیر مقدار جاذب بر میزان حذف رنگ و مقدار غلظت تعادلی رنگ AB. شرایط: $20 \text{ mg/L}$ = غلظت محلول رنگ، $46 \text{ nm}$ = اندازه ذرات جاذب، $80 \text{ دقيقه} = \text{زمان تماس}$ ، $\text{pH} = 5/5$ ، $150 \text{ rpm} = \text{سرعت بهم خوردن محلول}$ ، $25^\circ\text{C} = \text{دما}$	۶۸
جدول ۴-۴- نتایج مربوط به اثر زمان تماس و غلظت اولیه رنگ AB بر میزان جذب آن بوسیله زئولیت. شرایط: $10 \text{ g}$ زئولیت، $46 \text{ nm}$ = اندازه ذرات جاذب، $150 \text{ rpm}$ ، $\text{pH} = 5/5$ = سرعت بهم خوردن محلول، $25^\circ\text{C} = \text{دما}$	۷۰
جدول ۴-۵- نتایج مربوط به تاثیر pH محلول بر میزان جذب و معروفی $q_e$ و رنگ AB	۷۲
جدول ۴-۶- نتایج مربوط به اثر زمان تماس و دما بر میزان جذب AB بوسیله زئولیت. شرایط: $10 \text{ g}$ زئولیت، $46 \text{ nm}$ = اندازه ذرات جاذب، $150 \text{ rpm}$ ، $\text{pH} = 5/5$ = سرعت بهم خوردن محلول	۷۴
جدول ۴-۷- پارامترهای ترمودینامیکی جذب رنگ بوسیله زئولیت	۷۶
جدول ۴-۸- نتایج مربوط به اثر زمان تماس و سرعت بهم خوردن محلول بر میزان جذب AB بوسیله زئولیت. شرایط:	
جدول ۴-۹- نتایج مربوط به جذب AB بوسیله زئولیت و نانو زئولیت NaA	۷۷
جدول ۴-۱۰- پارامترهای جذب سطحی لانگمیر برای AB روی جاذب نانو زئولیت NaA	۷۹

جدول ۱۱-۴- پارامترهای جذب سطحی فروندلیچ برای AB روی جاذب نانو زئولیت NaA ۸۰

جدول ۱۲-۴- پارامترهای سرعت شبه مرتبه اول و دوم در غلظت های مختلف اولیه AB. شرایط: ۰/۰۱ گرم زئولیت،

۸۳..... = اندازه ذرات جاذب، سرعت بهم خوردن محلول،  $\text{pH} = ۵/۵$  =  $۱۵۰ \text{ rpm}$ ،  $۲۵^\circ\text{C}$  = دما

جدول ۱۳-۴- درصد خطای نسبی  $q_{e,\text{exp}}$  بر اساس  $q_{e,\text{cal}}$  در سرعت شبه مرتبه اول ۸۳

جدول ۱۴-۴- درصد خطای نسبی  $q_{e,\text{exp}}$  بر اساس  $q_{e,\text{cal}}$  در سرعت شبه مرتبه دوم ۸۴

## لیست علائم و اختصارات

معادل انگلیسی	علامت اختصاری	معادل فارسی
Angstrom	$^{\circ}\text{A}$	آنگستروم
Azure B	AB	لاجورد
Color Index Number	C. I. No	عدد شاخص رنگ
Duble Ring	DR	دو حلقه ای
Energy-dispersive X-ray	EDX	پخش کننده انرژی اشعه ایکس
Fourier Transform Infra-Red	FT-IR	تبدیل فوریه مادون قرمز
Infrared	IR	مادون قرمز
International Union of Pure and Applied Chemistry	IUPAC	انجمن بین المللی شیمی محض و کاربردی
Loss on Ignition	LOI	وزن از دست رفته در اثر احتراق
Lined Type A	LTA	نوع ساختمانی A
Nanometer	nm	نانومتر
Primary unit	Pu	واحد اولیه
Rate Per minute	rpm	سرعت بر دقیقه
Scanning electron microscope	SEM	میکروسکوپ الکترونی روبشی
Square of correlation coefficient	$R^2$	مربع ضریب همبستگی
Sweep Stem Ash	SSA	خاکستر ساقه‌ی جارو
Transmission electron microscopy	TEM	میکروسکوپ الکترونی عبوری
2-Teta	$2\Theta$	دو برابر زاویه پراش در طیف سنجی پرتو ایکس
Ultraviolet- Visible	UV-Vis	فرابنفش-مرئی
Wavelength	$\lambda$	طول موج
Wavenumber	$\text{cm}^{-1}$	عدد موج
X-ray Diffraction	XRD	پراش اشعه ایکس
X-ray Fluorescence	XRF	فلوئورسانس پرتو ایکس

# فصل اول

مقدمه

## فصل اول:

### مقدمه

اگر چه تاریخ استفاده از زئولیت<sup>۱</sup>‌ها به هزاران سال قبل بر می‌گردد، ولی تاریخچه مکتوب زئولیت‌ها از سال ۱۷۵۶، زمانیکه کرونستد<sup>۲</sup>، معدن شناس سوئدی اولین زئولیت (استیلیت<sup>۳</sup>) را کشف کرد، شروع می‌شود [۱]. او در بررسی‌های خود متوجه شد که گروهی از مواد معدنی که آلومینوسیلیکات‌های هیدراته عناصر قلیائی و قلیائی خاکی بوده‌اند، در هنگام حرارت دادن، بخار آب آزاد کرده و جوشان به نظر می‌رسند، لذا آن‌ها را زئولیت نامید که این نام از دو کلمه یونانی *ζεύς*<sup>۴</sup> به معنی جوشیدن و *λιθος*<sup>۵</sup> به معنی سنگ، گرفته شده است. تجزیه‌های ساختاری و شیمیایی نشان دادند که زئولیت‌ها عمدتاً حاوی سیلیسیم، آلومینیوم و اکسیژن هستند و یون‌های عناصر دیگر نیز به مقدار کمتر در ساختار آن‌ها وجود دارند [۲]. زئولیت‌ها از نظر ترکیب شیمیایی، تا سال ۱۹۸۲ به آلومینوسیلیکات‌ها محدود بوده اند، اما با گسترش مطالعات و پژوهش‌های انجام شده، دامنه این ترکیبات شامل آلومینوفسفات‌ها هم شده است. علاوه بر عناصر شناخته شده Al و Si، عناصر سازنده دیگری همانند Ga، Ge، Fe، Mn، Mg، B، Be، Li، P، Zn و Ti در ساختار زئولیت‌ها جای گرفته‌اند [۳]. قرار گرفتن این عناصر در ساختار زئولیت، باعث تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی زئولیت از جمله تغییر در اندازه حفرات، تغییر در میزان خاصیت اسیدی و بازی، تغییر در ظرفیت تبادل یون و تغییر در خاصیت کاتالیزوری زئولیت‌ها می‌شود.

زئولیت‌ها جامداتی بلورین و آبدار با روزنه‌هایی متعددالشكل و به ابعاد ۳ تا ۱۰ آنگستروم<sup>۶</sup> می‌باشند. که ابعاد مزبور در حد اندازه‌های مولکولی است، لذا به زئولیت‌ها غربال‌های مولکولی<sup>۷</sup> نیز می‌گویند.

<sup>1</sup>Zeolite

<sup>2</sup>Cronstedt

<sup>3</sup>Stilbite

<sup>4</sup>Zeo

<sup>5</sup>Lithos

<sup>6</sup>Angstrom

<sup>7</sup> Molecular sieve

این نام گذاری اولین بار توسط مک باین<sup>۱</sup> ارائه شد زیرا او متوجه شد که چابازیت<sup>۲</sup> می‌تواند مولکول‌های با اندازه کوچکتر از ۰/۵ نانومتر<sup>۳</sup> را به طور انتخابی جذب کند [۴]. می‌توان گفت زئولیت‌ها صافی‌های معکوس هستند و بر عکس صافی‌های متداول مولکولی، مولکول‌های کوچک را در خود نگه می‌دارند و مولکول‌های بزرگتر را بدون ممانعت از خود عبور می‌دهند.

کشف خاصیت آبگیری بدون تخریب ساختمان بلوری زئولیت‌ها، توسط دامور<sup>۴</sup> در سال ۱۸۵۷ و عدم عبور برخی از مایعات مانند بنزین، الكل، کلروفوم و جیوه از زئولیت‌های بدون آب توسط فریدل<sup>۵</sup> در سال ۱۸۹۶، شیمیدان‌ها را به مطالعه این نوع کانی‌ها ترغیب نمود. جذب سطحی<sup>۶</sup> گازهای هیدروژن، آمونیاک، هیدروژن سولفید و هوا بر روی چابازیت توسط گرادجین<sup>۷</sup> در سال ۱۹۰۹ و خاصیت جذب سطحی مولکول‌های کوچک و دفع مواد آلی بزرگتر توسط زئولیت‌های بدون آب بوسیله ویگل<sup>۸</sup> و استنهف<sup>۹</sup> استنهف<sup>۹</sup> در سال ۱۹۲۵، گزارش شد [۵]. زئولیت‌ها به مقدار زیاد در سنگ‌های آتشفسانی یافت می‌شوند، اما به دلیل عدم دستیابی به روش‌های اقتصادی جهت استخراج آن‌ها، تولیدشان بسیار اندک می‌باشد. از این رو شیمیدان‌ها به سمت تولید نمونه‌های ترکیبی و مصنوعی آن‌ها روی آوردند [۶]. در بین زئولیت‌های طبیعی تنها ۸ نوع به مقدار زیادو به میزان اقتصادی در رسوبات یافت می‌شود که این ۸ نوع عبارتند از: آنالیسم<sup>۱۰</sup>، چابازیت، کلینوپتیلویلت<sup>۱۱</sup>، اریونیت<sup>۱۲</sup>، هولاندیت<sup>۱۳</sup>، لامونیت<sup>۱۴</sup>، موردنیت<sup>۱۵</sup> و فیلیپیست<sup>۱۶</sup>، که در این میان زئولیت کلینوپتیلویلت یکی از پرکاربردترین و ارزشمندترین گونه زئولیت طبیعی است که میلیون‌ها تن از این زئولیت در ایران وجود دارد. زئولیت‌های طبیعی کاربردهای زیادی در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی دارند [۷].

<sup>1</sup>McBain

<sup>2</sup>Chabazite

<sup>3</sup>Nanometer

<sup>4</sup>Damour

<sup>5</sup>Friedel

<sup>6</sup>Adsorption

<sup>7</sup>Gradjean

<sup>8</sup>Weigle

<sup>9</sup>Stenhoff

<sup>10</sup>Analcime

<sup>11</sup>Clinoptilolite

<sup>12</sup>Aryunyt

<sup>13</sup>Heulandite

<sup>14</sup>Laumonite

<sup>15</sup>Mordenite

<sup>16</sup>Philipsite

زئولیت‌های مصنوعی به دلایلی چون درجه خلوص بالا، تشکیل نوع خاصی از زئولیت (نه مخلوطی از چند نوع)، آسانی دسترسی به آن‌ها در مقیاس صنعتی و تجاری و مهم‌تر از همه داشتن اندازه حفره‌های ثابت و قابل کنترل، برتری قابل ملاحظه‌ای نسبت به انواع طبیعی خود یافته‌اند [۸]. به دلیل کمبود ذخایر طبیعی، تلاش‌های بسیار زیادی برای جایگزین نمودن گونه‌های مصنوعی به جای زئولیت‌های طبیعی به عمل آمده که در این راستا بیش از ۱۵۰ گونه مصنوعی ساخته شده است.

استکلایردولی<sup>۱</sup> در سال ۱۸۲۶، اولین زئولیت مصنوعی را سنتز کرد. بارر<sup>۲</sup> و همکاران [۹، ۱۰]، موردنیت و برخی دیگر از گونه‌های زئولیتی با منشأ بازالتی را تحت شرایط گرمادهی<sup>۳</sup> سنتز نموده‌اند. برک<sup>۴</sup> برک<sup>۵</sup> و همکاران [۹]، زئولیت A، گزارش کرده‌اند که این زئولیت اولین نوعی است که مشابه آن در انواع طبیعی شناخته نشده است. بین سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴، میلتون<sup>۵</sup> در تحقیقات خود، ۲۰ نوع زئولیت بلوری بلوری نظیر زئولیت‌های X و Y را با ارزش تجاری سنتز نمود [۱۱]. در سال ۱۹۵۴ شرکت یونیون کارباید<sup>۶</sup>، زئولیت‌های سنتزی موجود را به عنوان گروه جدیدی از مواد صنعتی جهت جداسازی و تصفیه، به به بازار عرضه نمود. کاربردهای فراوان زئولیت‌های طبیعی و سنتزی برگرفته از خواص شیمیایی و فیزیکی بنیادی آن‌هاست که به ترتیب به ترکیب شیمیایی و ساختار بلوری آن‌ها مربوط می‌شود [۱۲].

روش‌های مختلف سنتز زئولیت‌ها را می‌توان به صورت‌های زیر ارائه نمود [۱۳]:

- تهیه زئولیت‌ها به صورت پودرهای بلورین خالص و یا به صورت ساچمه و قرص از ژل‌ها یا هیدروژل‌های آلومینو سیلیکاتی واکنش پذیر.
- تبدیل خاک‌های معدنی به زئولیت.
- استفاده از مواد خام طبیعی در تهیه زئولیت‌ها.

زئولیت‌ها، بلورهای متخلخل با شبکه‌ای از کانال‌های ریزی هستند که این کانال‌ها حاوی آب می‌باشند و باعث ایجاد حباب در دماهای بالاتر می‌گردند. ساختار مناسب، پایداری و فعالیت آن‌ها سبب ایجاد

<sup>1</sup>Steklierzdouil

<sup>2</sup>Barrer

<sup>3</sup>Hydrothermal

<sup>4</sup>Breck

<sup>5</sup>Milton

<sup>6</sup>Union carbid