

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٧٢٣

دانشکده علوم پزشکی تهران

دانشکده داروسازی

پایان نامه

جهللت دریافت درجه دکتری

موضوع پایان نامه

بررسی امکان تهیه فسفات‌های مطحول از فسفات کلسیم استخراج
شده از سنگ معدن فسفات ایران

به راهنمایی :

استاد ارجمند جناب آقای دکتر فاضل شمسا

نگارش :

سیده پروین جاوشی

۲۷۰۷

شماره پایان نامه

سال تحصیلی ۶۹ - ۶۸

۱۷۳

با تشکر از :

استاد ارجمند جناب آقای دکتر شمسا که راهنمایی این
پایان نامه را بعهده گرفته است.

با تشکر از :

هیئت محترم قضات

تقدیم به :

پدر و مادر عزیزم به پاس زحمات بی دریغشان

تقدیم به :

خواهر مهربانم و برادران خوبم که لطفشان همیشه شامل
حال من بوده است.

فهرست مطالب

| صفحه | عنوان |
|------|--|
| ۱ | مقدمه |
| ۲ | سنگهای فسفات دار |
| ۴ | سدیم فسفات دی با زیک |
| ۵ | موارد استفاده |
| ۷ | استخراج فسفات کلسیم دی با زیک از سنگهای فسفات دار ایران |
| ۱۰ | تعیین مقدار املح فسفات بروش اسپکتروفتومتری |
| ۱۱ | رسم منحنی استاندارد فسفات پتا سیم منوباً زیک |
| ۱۳ | تعیین درصد فسفات کلسیم دی با زیک بدست آمده از سنگ |
| ۱۳ | تهیه فسفات سدیم از فسفات کلسیم استخراج شده از سنگ |
| ۱۴ | تهیه فسفات سدیم منوباً زیک |
| ۱۷ | تهیه فسفات سدیم دی با زیک استاندارد |
| | تهیه فسفات سدیم دی با زیک از فسفات کلسیم دی با زیک استخراج - |
| ۱۸ | شده از سنگ |
| ۱۹ | کنترل کمی و کیفی سدیم فسفات دی با زیک براساس |
| ۲۰ | باقیمانده درا شرخشک شدن |
| ۲۱ | تعیین مقدار کلرايد |
| ۲۲ | تعیین مقدار سولفات |
| ۲۴ | تعیین مقدار آرسنیک |
| ۲۷ | تعیین مقدار فلزات سنگین |
| ۲۸ | تعیین مقدار |
| ۳۲ | تعیین مقدار سولفات کلسیم |
| ۳۴ | پریدون آیودین |
| ۳۶ | کنترل کمی و کیفی پریدون آیودین براساس |
| ۳۶ | کا هش وزن درا شر خشک شدن |
| ۳۷ | باقیمانده درا شرسوزاندن |
| ۴۲ | تعیین مقدار بیودین |
| ۴۳ | تعیین مقدار بیون ید |
| ۴۴ | خلاصه و نتیجه |
| ۴۵ | وفرانس |

(۱)

مقدمه :

فسفات‌های سدیم در صنایع داروئی ، شیمیائی ، غذائی کاربرد زیادی دارند . با توجه به اینکه سنگهای فسفاتدار از منابع طبیعی کشور میباشند و بعنوان ماده اولیه با قیمت ارزان در دسترس میباشند و قبله "فسفات کلسیم" دی - بازیک از این سنگها تهیه شده و از نظر درصد فسفات کلسیم و تعیین مقدار ناخالصیها آزمایشها انجام شده است ، بر آن شدیم که با استفاده از فسفات کلسیم دی بازیک فسفات‌های سدیم را بازیم که بعلت محلول بودن ، در - مراحل تهیه مقدار زیادی از ناخالصیها حذف میگردند ، و در ضمن تهیه سولفات کلسیم نیز بدست می‌آید .

سنگ‌های فسفات دار سنگ‌ها ؎ی هستندکه در سنگ شناسی عادی به آن فسفات‌ها می‌گویند ، این سنگها اساساً "ازیکنوع آپاتیت مخفی متبلوربنا مکلوفان یا کلوفانیت تشکیل گردیده است . ذر میکروسکپ پولاریزا ن کلوفان ماده‌ای ایزوتروب و برنگ زردیا قهوه‌ای است ، گاهی بصورت دانه‌ای وزمانی بشکل کنگرسیونی و در برخی موارد شبیه قطعات استخوانی همراه با سایر بقا یای جانداران دیده می‌شود ، با لآخره در بعضی اوقات مانند مه غلیظی به سنگ‌های آهکی دانه ریز آشته ولی در هر حال به مقدار کم در همه سنگ‌های رسوبی وجود دارد ، منتهی تشخیص آن بکمک میکروسکپ امکان پذیر نیست و فقط تجزیه شیمیائی می‌تواند وجود آن را آشکار آند . سه کانی مهم فسفات دار در ساخته سنگ‌های فسفات دار رسوبی شرکت دارند :

۱ - استافیلت : کانی فسفات داری است که بی رنگ بوده و جلای آن

شیشه‌ای است

۲ - کلوفانیت : کانی فسفات دار بی شکلی است ، در نور عادی زردرنگ و در نور پلاریزه ایزوتروب است ، از نظر ترکیب شیمیائی فسفات کربنات آبدار و بی شکل است

(۳)

۳ - دالیت : فیبری شکل بوده و مشخص فسفریت ها است ، دالیت با

فرمول CaCO_3 و $\text{Ca}_2(\text{PO}_4)_3$ مشخص است .

فسفات درایران

سازمان زمین شناسی کشور با توجه به اهمیت فسفات برای تهیه کودهای شیمیائی از سال ۱۳۴۳ مطالعاتی را جهت اکتشاف ذخائر فسفات رسوبی در - ایران شروع کرد و در نتیجه در کوههای زاگرس در تشکیلات کرتاسه و دوران سوم و همچنین در البرز مرکزی در تشکیلات دونین با موفقیت کشف لایه‌های فسفات گردید .

بطور مختصر ، نقاط مهمی که بیرون زدگی فسفات دونین فوتوانی شناخته شده بقرازی بر است :

شمال تهران ، ناحیه رودبار قصران ، دره مبارک آباد ، جاده فیروز کوه ، طبس ، یزد ، کرمان ، جنوب شرقی کوههای زاگرس ، شمال غربی ایران

(۴)

سدیم فسفات دی بازیک :

اسامی متراالف : دی سدیم هیدروژن فسفات ، دی سدیم ارتوفسفات ، دی -

سدیم فسفات سدیم فسفات .

تصورت انیدر ، دی هیدرات (خشک شده) ، هپتا هیدرات ، ددکا هیدرات میباشد . فرم آنیدربا وزن ملکولی ۱۴۲ در معرض هوا بسته بر طوبت ناچیه ۲ تا ۷ مولکول آب جذب میکند ، در آب محلول است و در آب داغ حلایت بیشتری دارد ، در الکل نا محلول میباشد .

فرم دی هیدرات با قرار دادن سدیم فسفات دی بازیک که تا هفت مولکول آب دارد در حرارت ۱۰۵ درجه به مدت ۴ ساعت بدهست می آید .

فرم هپتا هیدرات با هفت مولکول آب بصورت پودر کریستالی یا گرانوله میباشد و در مقابل هوا پایدار است .

فرم ددکا هیدرات با ۱۲ مولکول آب در معرض هوا تا ۵ مولکول آب خود را از دست میدهد .

اشکال داروئی : محلول خوارکی ، محلول تزریقی ، گرانولهای جوشان و تنقیه سدیم فسفات دی بازیک . در ایران قرص متشكل از ۱۳۵ میلی گرم سدیم فسفات دی بازیک و ۱۵۵ میلی گرم پتا سیم فسفات دی بازیک در دسترس میباشد

(۵)

موارد استفاده درمانی : (۳)

فساتها در هیپوفسفاتمی و هیپرکلسمی ، استئومالاسی و در پیشگیری از ایجاد سنگ کلیه مصرف می شوند . بصورت محلولها رقیق از طریق خوراکی اثر ملینی دارند که تادوز ۱۱۱ میلی مول روزانه بدین منظور داده می شود .

فساتها سدیم PH ادرار را پائین می آورند و بعنوان ماده کمکی در فرمولاسیون عوا مل ضد میکروبی ادراری که برای فعالیتشان نیاز به PH اسیدی دارند بکاربرده می شوند .

در درمان سوختگی از محلولی که یکی از ترکیبات آن سدیم فسفات دی بازیک میباشد استفاده میگردد که با عث کاهش عفونت گشته و بهبودی را سرعت می بخشد .

عوا رض جانبه

تجویز مقادیر زیاد فسفات بخصوص از راه تزریقی منجر به هیپرفسفاتمی میگردد ، اثرات جانبی که بعد از تزریق دیده می شود عبارتند از : تانی ناشی از بالارفتن کلسیم ، پائین آمدن فشارخون تا کی کاردنی ، تب و نا رسانی حاد کلیوی . درمان عوارض شامل قطع فسفات و اصلاح غلظت الکترولیتها بخصوص کلسیم میباشد . در فرادیکه نارسانی کلیوی دارند ، همچنین همراه با املاح منیزیم ، کلسیم و آلومینیوم نباید استفاده گردد .

(۶)

موارد استفاده در دندانپزشکی : (۴)

سدیم فسفات دی بازیک در فرمول مولاسیون خمیر دندانها به کار می رود و برای پیشگیری یا درمان کرم خورده استفاده می گردد .

چسبندگی مواد پرکننده، دندان وقتی قبل از سطح دندان را با محلول تهیه شده طبق فرمول زیر است: "دو هند اصلاح می گردد، محلول شماره (۱) فسفات پتا سیم منو بازیک ۵٪ مولار و فسفات کلسیم . محلول شماره (۲) فسفات سدیم دی بازیک ۵٪ مولار و سدیم فلوراید ۴٪، این دو محلول را به نسبت یک به یک مخلوط نموده و به مدت ۳ دقیقه در سطح دندان استفاده می شود .

استفاده در صنایع غذائی

بعنوان ماده، افزودنی در غذاها استفاده می گردد. برای پایدار نمودن شیر خشک از ۲٪ فسفات سدیم دی بازیک استفاده می شود که با عث پایداری شیر در هنگام پاستوریزاسیون، متراکم نمودن، هموزنیزه نمودن و استرلیزا - سیون گشته و از تغییر طعم و مزه و جدا شدن مواد سوسپانسیونه در شیر خشک جلوگیری می کند. در ساخت پنیر بعنوان ماده امولسیون کننده کاربرد دارد. برای جلوگیری از تجزیه، شکر در اثر حرارت و ایجاد مواد رنگی همراه با سیترات سدیم به نسبت یک به یک موثر می باشد. همچنین از ایجاد کیک در - شکر جلوگیری می کند .

درا یجا دپوشن فساته برروی فلزات و جلوگیری از تخریب آنها بسکار میرود . مثلاً در فساته نمودن استیل از محلول مائی سدیم فسات دیما زیک و منو با زیک که pH برابر $8/7 - 1/2$ را دارد استفاده میشود . پوشش فساته برروی استیل در وسائل جراحی از یجاد تخریب در مراحل استریلیزا سیون با هوای داغ ، بخار داغ و پراکسید هیدروژن محافظت میکند . همچنین در سیستم های سرد کننده از تخریب بدن های موتور تولید کننده اثری جلوگیری میکند . در فرمولاسیون دترژانتها برای افزایش دترژانتی و معادنعت از یجاد لایه برروی وسائل و منسوجات شستشو شونده استفاده میگردد . دررنگ سازی برای تثبیت و افزایش پایداری رنگ ، همچنین بعنوان - عامل پخش کننده استفاده دارد . در فرآورده های آرایشی بعنوان ماده امولسیون کننده بکار میروند و در کرمها تعبیز کننده پوست استفاده میشود . برای شمارش شلولهای خون توسط دستگاه های الکترونیک بعنوان رقیق کننده همراه با سدیم کلراید و هیدروکسی کربولین بکار رفته و از تخریب گلبولها جلوگیری میشود . علاوه بر اینها در صنایع پلیمرسازی ، سرامیک سازی ، چرم سازی ، در ساخت مواد یاق و مقاوم به آتش استفاده دارد و در شیمی تجزیه بعنوان بافر کاربرد زیادی دارد .

استخراج فسفات کلسیم دی بازیک از سنگها فسفات دا لایپران (۷۶)

سنگها فسفات دار محتوی فسفات کلسیم میباشد، اما به همراه این ماده ناخالصیها دیگری نیز در سنگ وجود دارد. با توجه به حلایت این ماده در اسید کلریدریک سعی نمودیم که این ماده را از سنگ استخراج نمائیم.

برای این عمل اسید کلریدریک را به نمونه سنگ در آب افزودیم و حرارت دادیم، مقداری رسوب سیاه که نشانگر مواد نامحلول در اسید بودا یجاد گشت و با اضافه کردن سود به محلول بدست آمده که محتوی فسفات کلسیم محلول میباشد در PH ۷ تا ۸ توانستیم رسوب فسفات کلسیم دی بازیک را بدست آوریم که البته در آنالیز این ماده مشاهده شد که ناخالصیها ای از قبیل آهن و کروم نیز وجود دارند.

استخراج با مقادیر مختلف اسید کلریدریک بر روی ۱۰۰ گرم از سنگ آنجام شد و بهترین روش را که مقرر بصرفه بود بعنوان روش کلی انتخاب نمودیم.

روش عمومی استخراج

۱۰۰ گرم از نمونه سنگ را به یک بشر ۲ لیتری منتقل نموده و به آن ۴۰۰ میلی لیتر آب مقطر افزوده و ۱۰۰ میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ اضافه کرده و در حالیکه گاز CO_2 از آن متراکم میشود بر روی شعله بمدت نیمساعت حرارت میدهیم، پس از سرد شدن با استفاده از کاغذ صاف نموده و به