





دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی عمران

**بررسی امکان افزایش شکل پذیری و بازتوزیع لنگر در تیرهای سراسری قاب‌های
بتن مسلح تقویت شده با ورق‌های کامپوزیت CFRP**

رساله دکترای مهندسی عمران - سازه

فرهنگ فرحبد

استاد راهنما

دکتر داود مستوفی نژاد



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده عمران

رساله دکترای مهندسی عمران - گرایش سازه

فرهنگ فرحبد

تحت عنوان:

بررسی امکان افزایش شکل پذیری و بازتوزیع لنگر در تیرهای سراسری قابهای

بتن مسلح تقویت شده با ورقهای کامپوزیت CFRP

در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهائی قرار گرفت .

۱- استاد راهنمای پایان نامه

دکتر داود مسعودی نژاد

۲- استاد مشاور پایان نامه

دکتر مجتبی ازهری

۳- استاد داور

دکتر محمد زمان کبیر

۴- استاد داور

دکتر محمد مهدی سعادتپور

۵- استاد داور

دکتر مرتضی مدح خوان

نماینده مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر نادر فتحیان پور

نماینده مرکز تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر مرتضی مدح خوان

تشکر و قدردانی

با سپاس از لطف و عنایتی که خداوند متعال به اینجانب مرحمت فرمود تا نگارش و تدوین این رساله به پایان برسد، لازم است از زحمات، صبر و شکیبایی، و همراهی همسر مهربان و فداکار، و پسر عزیزم خالصانه تشکر و قدردانی نمایم. اگر حمایت همه جانبه آنان نبود، انجام این مهم میسر نمی‌شد. از پشتیبانی برادر مهربان همسر، جناب آقای سید مهدی صالح که مسبب اصلی شروع دوره تحصیلی دکترای اینجانب بوده و همواره با همدلی و دلسوزی، بنده و همسر را مورد لطف و عنایت خویش قرار دادند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم. هم‌چنین از زحمات و همراهی خانواده عزیزم که در طول این دوره یار و غمخوار اینجانب بودند، نهایت تشکر و امتنان را دارم.

از استاد راهنمای محترم، جناب آقای دکتر داود مستوفی نژاد که در تمام مراحل انجام این رساله، با راهنمایی‌های ارزنده خود اینجانب را یاری نمودند، سپاسگزاری می‌نمایم. از استاد مشاور محترم، جناب آقای مجتبی ازهری که افتخار بهره‌مندی از محضر ایشان در مراحل انجام رساله به اینجانب عنایت گردید، تشکر می‌نمایم.

از جناب آقای دکتر محمد زمان کبیر که به عنوان محنت مدعو، قبول زحمت فرمودند و از نقطه نظرات ارزنده ایشان بهره‌مند گردیدم، خاضعانه تشکر می‌نمایم. از اساتید محترم جناب آقای دکتر محمد مهدی سعادتپور و جناب آقای دکتر مرتضی مدخوان که در کمیته دفاع به عنوان اساتید داور حضور داشتند، صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم.

هم‌چنین از شرکت محترم دیسمان که زحمت ساخت قاب‌های بتن آرمه را تقبل نمودند، پژوهشکده فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات که مسئولیت اصلاح، راه‌اندازی سیستم نرم‌افزار DACS، سخت‌افزار و سیستم هیدرولیک دستگاه آزمایش قاب‌ها را به عهده داشتند، و جناب آقای مهندس جمالی که جابجایی جک‌های هیدرولیک و ساخت تکیه‌گاه‌ها توسط ایشان صورت گرفت، کمال تشکر را به عمل می‌آورم.

در خاتمه از دوستان بسیار ارجمند، آقایان مهندس بهزاد طلائی طباء، شهاب‌الدین حاتمی، محمد رئیسی، محمد رضا افتخار، نیما عزیزی، سعید ابراهیمی، محمد محمد خانی و تمام دوستان عزیز دانشکده مهندسی عمران که در طول انجام آزمایش قاب‌ها، اینجانب را همراهی نمودند، خالصانه سپاسگزاری می‌نمایم. هم‌چنین از زحمات جناب آقای مهندس بهنام ابراهیمی و کارکنان محترم آزمایشگاه بتن، و نیز مسئولین محترم سایت کامپیوتر دانشکده مهندسی عمران، خاضعانه تشکر می‌نمایم.

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع
این رساله متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است.

تقديم

به همسر

و فرزندم

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
هشت	فهرست مطالب
۱	چکیده
فصل اول- اهداف و پیشینه تحقیق	
۲	۱-۱- مقدمه (تعریف مساله)
۳	۲-۱- معرفی موضوع تحقیق
۳	۳-۱- اهداف تحقیق حاضر
۴	۴-۱- روش انجام تحقیق
۵	۵-۱- معرفی اجمالی نمونه‌های تجربی
۶	۶-۱- پیشینه تحقیق
۷	۱-۶-۱- مرور اجمالی بر مطالعات تجربی و تحلیلی در رابطه با تقویت خارجی تیرهای یک دهانه ساده
۱۳	۲-۶-۱- تحقیقات تجربی و تحلیلی صورت گرفته در زمینه تقویت خارجی تیرهای سراسری بتن آرمه
۱۸	۷-۱- فصل بندی رساله
فصل دوم- کامپوزیت‌های FRP و خواص آنها	
۲۰	۱-۲- مقدمه
۲۰	۲-۲- اجزای ماده کامپوزیت
۲۰	۱-۲-۲- الیاف
۲۱	الف- الیاف کربن
۲۲	ب- الیاف شیشه
۲۲	ج- الیاف آرامید
۲۲	۲-۲-۲- رزین‌ها
۲۳	۳-۲- انواع سیستم‌های تقویت خارجی با ورق‌های FRP
۲۳	۱-۳-۲- سیستم لایه‌ای مرطوب
۲۴	۲-۳-۲- سیستم‌های FRP از پیش اشباع شده پس عمل آوری شده

۲۴	۳-۳-۲- سیستم‌های FRP پیش عمل آوری شده.....
۲۴	۴-۲- خواص مکانیکی کامپوزیت‌های FRP.....
فصل سوم- کاربرد ورق‌های FRP در تقویت خمشی خارجی و مروری بر ملاحظات طراحی	
۲۷	۱-۳- مقدمه
۲۸	۲-۳- ملاحظات کلی.....
۲۸	۱-۲-۳- فرضیات اساسی.....
۲۸	۲-۲-۳- کنترل مقاومت برشی مقطع.....
۲۹	۳-۲-۳- کرنش اولیه در سطح بتن به هنگام نصب ورق تقویت.....
۳۰	۳-۳- مودهای شکست در تقویت خمشی.....
۳۱	۱-۳-۳- شکست فشاری.....
۳۲	۲-۳-۳- شکست ناشی از گسیختگی ورق FRP.....
۳۳	۳-۳-۳- شکست کششی.....
۳۴	الف- سطح مقطع حداکثر ورق FRP.....
۳۵	ب- سطح مقطع حداقل ورق FRP.....
۳۷	۴-۳-۳- شکست ناشی از جدا شدگی ورق در تقویت خمشی با کامپوزیت FRP.....
۳۸	الف- مقاومت جدا شدگی مبناء حاصل از ترک میانی IC در حالت کلی.....
۴۴	ب- جدا شدگی ورق تقویت طولی حاصل از ترک میانی IC در تیرها.....
۴۷	ج- جدا شدگی ورق تقویت حاصل از نیروی برشی قائم (مکانیزم جدا شدگی Vay).....
۴۸	د- جدا شدگی انتهایی ورق تقویت (PE).....
۴۸	۴-۳- تحلیل تنش‌های بهره‌برداری.....
۴۹	۱-۴-۳- تنش‌های مجاز در فولاد، بتن و FRP.....
۴۹	۲-۴-۳- تنش‌های مجاز در تیرهای بتن آرمه تقویت شده.....
۵۰	۳-۴-۳- تغییر مکان و عرض ترک‌ها در تیرهای تقویت شده.....
۵۱	۵-۳- جزئیات تقویت خارجی با FRP.....
۵۱	۱-۵-۳- کلیات.....
۵۲	۲-۵-۳- چسبندگی و جدا شدگی FRP.....

۵۳ طول مهاری ۳-۵-۳
۵۳ وصله‌ها ۴-۵-۳
۵۴ نقاط قطع FRP ۵-۵-۳
۵۵ خلاصه مطالب فصل ۶-۳

فصل چهارم- شکل پذیری و بازتوزیع لنگر در اعضاء خمشی سراسری بتن آرمه بدون و با صفحات تقویتی FRP

۵۶ مقدمه ۱-۴
۵۶ اهمیت و مفهوم شکل پذیری ۲-۴
۵۸ خواص شکل پذیری بتن، آرماتور فولادی و FRP ۳-۴
۵۸ شکل پذیری بتن ۱-۳-۴
۵۸ شکل پذیری فولاد ۲-۳-۴
۵۹ شکل پذیری FRP ۳-۳-۴
۵۹ شکل پذیری تیرهای بتن آرمه تقویت نشده ۴-۴
۵۹ نحوه محاسبه شکل پذیری انحنایی یک تیر تقویت نشده ۱-۴-۴
۶۲ شکل پذیری تیرهای بتن آرمه تقویت شده با FRP ۵-۴
۶۴ نحوه محاسبه شکل پذیری انحنایی یک تیر تقویت شده با FRP ۱-۵-۴
۶۵ الف- محاسبه عمق تار خنثی در حالت نهائی
۶۵ ب- محاسبه عمق تار خنثی در آغاز تسلیم
۶۸ بازتوزیع لنگر در اعضاء خمشی بتن آرمه با و بدون صفحات تقویتی ۶-۴
۶۸ مفهوم بازتوزیع لنگر ۱-۶-۴
۷۰ بازتوزیع لنگر در اعضاء خمشی با و بدون ورق تقویت بر اساس آئین نامه‌های مختلف ۲-۶-۴
۷۲ روش‌های تخمین بازتوزیع لنگر در اعضاء خمشی بتن آرمه ۳-۶-۴
۷۲ الف- روش مفصل پلاستیک
۷۴ ب- روش صلبیت خمشی
۷۶ کاربرد روش مفصل پلاستیک جهت تخمین میزان بازتوزیع لنگر در اعضاء خمشی سراسری تقویت نشده ... ۴-۶-۴
۷۷ الف- تقاضای شکل پذیری
۷۸ ب- ظرفیت شکل پذیری

- ج- درصد باز توزیع مجاز لنگر ۸۰
- د- طول ناحیه پلاستیک ۸۱
- ۷-۴- خلاصه مطالب فصل ۸۲

فصل پنجم- تعریف نمونه‌های تجربی و تحلیلی قاب‌های بتن آرمه و تنظیمات آزمایش

- ۱-۵- مقدمه ۸۴
- ۲-۵- مشخصات نمونه‌های پیشنهادی ۸۵
- ۱-۲-۵- مشخصات نمونه‌های تجربی ۸۶
- الف- جزئیات نمونه‌های تجربی ۸۸
- ب- چگونگی آماده سازی سطح بتن جهت تقویت نمونه‌های تجربی ۹۳
- ج- نحوه استفاده از تسمه و پیچ فولادی جهت مهار مکانیکی نمونه‌های تقویت شده ۹۴
- ۲-۲-۵- مشخصات نمونه‌های تحلیلی ۹۶
- ۳-۵- دستگاه و تجهیزات مورد استفاده جهت آزمایش ۹۸

فصل ششم- آزمایش‌های جانبی

- ۱-۶- مقدمه ۱۰۱
- ۲-۶- مشخصات مکانیکی میلگردهای فولادی مورد استفاده در قاب‌های بتن آرمه ۱۰۲
- ۱-۲-۶- استفاده از کرنش سنج الکتریکی FLA در تعیین منحنی تنش-کرنش میلگرد فولادی ۱۰۳
- ۳-۶- مشخصات بتن مصرفی در ساخت قاب‌ها ۱۰۵
- ۱-۳-۶- استفاده از کرنش سنج الکتریکی و کرنش سنج مکانیکی در تعیین منحنی تنش-کرنش بتن ۱۰۷
- ۴-۶- مشخصات کامپوزیت CFRP مورد استفاده در تقویت قاب‌های نمونه ۱۰۸
- ۱-۴-۶- خواص مکانیکی ماده کامپوزیت به کار رفته در تقویت قاب‌ها ۱۰۹
- ۲-۴-۶- استفاده از کرنش سنج الکتریکی جهت بررسی منحنی تنش-کرنش کامپوزیت CFRP ۱۱۱

فصل هفتم- نتایج حاصل از آزمایش قاب‌های بتن آرمه بدون و با صفحات تقویتی FRP

- ۱-۷- مقدمه ۱۱۳
- ۲-۷- نحوه توزیع ترک‌ها ۱۱۴

۱۲۴	۳-۷- مکانیزم شکست
۱۲۸	۴-۷- بار شکست و میزان افزایش در ظرفیت باربری
۱۳۰	۵-۷- نیروهای عکس العمل تکیه گاه کناری
۱۳۱	۶-۷- منحنی تغییرات بار- لنگر خمشی
۱۳۳	۷-۷- کرنش فولاد کششی در مقاطع بحرانی
۱۳۶	۸-۷- کرنش بتن ناحیه فشاری در مقاطع بحرانی
۱۳۸	۹-۷- کرنش در ورق تقویت CFRP
۱۴۲	۱۰-۷- منحنی های لنگر- انحناء در مقاطع بحرانی
۱۴۶	۱۱-۷- شکل پذیری قاب ها
۱۴۸	۱۲-۷- ارزیابی بازتوزیع لنگر
۱۵۵	۱۳-۷- خلاصه و جمع بندی نتایج این فصل

فصل هشتم- ارزیابی تحلیلی نمونه های تجربی در نرم افزار ANSYS و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی

۱۶۰	۱-۸- مقدمه
۱۶۰	۲-۸- روند مدل سازی اعضای بتن آرمه در نرم افزار ANSYS
۱۶۱	۱-۲-۸- معیار شکست حاکم بر رفتار بتن در نرم افزار ANSYS
۱۶۲	۲-۲-۸- پارامترهای مورد نیاز در مدل سازی اجزاء محدود اعضای بتن آرمه
۱۶۵	۳-۲-۸- المان های مورد استفاده برای مدل سازی بتن و آرماتور در ANSYS
۱۶۶	۴-۲-۸- روش مدل سازی اعضای بتن آرمه در ANSYS
۱۶۷	۳-۸- مدل سازی کامپوزیت های FRP در ANSYS
۱۶۸	۱-۳-۸- المان های مورد استفاده برای مدل سازی FRP در ANSYS
۱۶۹	۴-۸- تحلیل غیرخطی قاب های تقویت نشده تجربی در ANSYS
۱۶۹	۱-۴-۸- معرفی ماده بتن و فولاد به کار رفته در مدل
۱۷۰	۲-۴-۸- مدل سازی، بارگذاری و تحلیل قاب های کنترلی
۱۷۲	۵-۸- مقایسه نتایج تحلیل غیر خطی و آزمایشگاهی در قاب های کنترلی تقویت نشده
۱۷۲	۱-۵-۸- مقایسه نتایج تجربی و تحلیلی منحنی بار- تغییر مکان و ترک خوردگی
۱۷۵	۲-۵-۸- مقایسه نتایج تجربی و تحلیلی منحنی های بار- عکس العمل انتهایی

- ۱۷۵-۳-۵-۸- مقایسه نتایج تجربی و تحلیلی منحنی‌های لنگر- انحناء.....
- ۱۷۶-۴-۵-۸- بررسی تحلیلی و تجربی شکل پذیری قاب‌های تقویت نشده.....
- ۱۷۷-۵-۵-۸- ارزیابی تحلیلی و تجربی بازتوزیع لنگر در قاب‌های تقویت نشده.....
- ۱۷۹-۶-۸- تحلیل غیر خطی قاب‌های تقویت شده تجربی در ANSYS.....
- ۱۷۹-۱-۶-۸- معرفی مشخصات کلی ورق CFRP و چسب در مدل.....
- ۱۸۰-۲-۶-۸- مدل سازی و تحلیل قاب‌های تقویت شده.....
- ۱۸۳-۷-۸- مقایسه نتایج تحلیل غیر خطی و آزمایشگاهی در قاب‌های تقویت شده.....
- ۱۸۳-۱-۷-۸- مقایسه نتایج تحلیلی و تجربی منحنی بار - تغییر مکان قاب‌های تقویت شده.....
- ۱۸۶-۲-۷-۸- مقایسه ترک خوردگی حاصل از نتایج تحلیلی و تجربی در قاب‌های تقویت شده.....
- ۱۸۸-۳-۷-۸- مقایسه نتایج تحلیلی و تجربی منحنی بار - عکس‌العمل انتهایی قاب‌های تقویت شده.....
- ۱۹۰-۴-۷-۸- مقایسه نتایج تحلیلی و تجربی منحنی‌های لنگر - انحناء قاب‌های تقویت شده.....
- ۱۹۳-۵-۷-۸- بررسی تحلیلی و تجربی شکل پذیری در قاب‌های تقویت شده.....
- ۱۹۶-۶-۷-۸- مقایسه تحلیلی و تجربی مقادیر کرنش در ورق تقویت فوقانی و تحتانی.....
- ۲۰۰-۷-۷-۸- ارزیابی تحلیلی و تجربی بازتوزیع لنگر در قاب‌های تقویت شده.....
- ۲۰۴-۸-۸- تعیین معیارهای اساسی برای نمونه‌های تحلیلی بعدی.....
- ۲۰۵-۹-۸- خلاصه و نتایج این فصل.....

فصل نهم- مدل سازی و بررسی تحلیلی قاب‌ها با در نظر گرفتن متغیرهای جدید

- ۲۰۹-۱-۹- مقدمه.....
- ۲۱۰-۲-۹- مشخصات قاب‌های تحلیلی با و بدون ورق تقویت با در نظر گرفتن عوامل جدید.....
- ۲۱۱-۱-۲-۹- معرفی مشخصات مواد بتن، فولاد و ورق CFRP به کار رفته در مدل سازی.....
- ۲۱۲-۲-۲-۹- مدل سازی و تحلیلی غیر خطی قاب‌های با و بدون ورق تقویت.....
- ۲۱۲-۳-۹- نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی قاب‌های کنترلی گروه A و B با در نظر گرفتن عوامل تنش تسلیم فولاد طولی و مقاومت فشاری بتن.....
- ۲۱۳-۱-۳-۹- بررسی تاثیر میزان مقاومت فولاد و بتن بر ظرفیت باربری قاب‌های کنترلی.....
- ۲۱۴-۲-۳-۹- بررسی تاثیر میزان مقاومت فولاد و بتن بر ظرفیت خمشی و انحنای مقاطع بحرانی قاب‌های کنترلی.....
- ۲۱۶-۳-۳-۹- بررسی تاثیر میزان مقاومت فولاد و بتن بر شکل پذیری مقاطع بحرانی قاب‌های کنترلی.....

- ۲۱۷-۳-۴-۹ بررسی تاثیر میزان مقاومت فولاد و بتن بر بازتوزیع لنگر در مقاطع بحرانی قاب‌های کنترلی.....
- ۲۱۸-۴-۹-۴ نتایج حاصل از تحلیل قاب‌های تقویت شده، با در نظر گرفتن عوامل مقاومت کششی ورق CFRP، تنش تسلیم فولاد طولی و مقاومت فشاری بتن.....
- ۲۱۹-۴-۹-۱ بررسی تاثیر میزان مقاومت ورق تقویت، فولاد و بتن بر ظرفیت باربری قاب‌های تقویت شده گروه A و B.....
- ۲۲۰-۴-۹-۲ بررسی تاثیر میزان مقاومت ورق تقویت، فولاد و بتن بر ظرفیت خمشی و انحنای قاب‌های تقویت شده گروه A و B.....
- ۲۲۱-۴-۹-۳ بررسی تاثیر میزان مقاومت ورق تقویت، فولاد و بتن بر شکل پذیری قاب‌های تقویت شده گروه A و B.....
- ۲۲۲-۴-۹-۴ بررسی تاثیر میزان مقاومت ورق تقویت، فولاد و بتن بر بازتوزیع لنگر قاب‌های تقویت شده گروه A و B.....
- ۲۲۳-۴-۹-۵ خلاصه و ارائه نتایج این فصل.....
- ۲۲۴-۴-۹-۶ نتایج مهم و کلی فصل.....

فصل دهم- استفاده از روش صلبیت خمشی جهت تخمین میزان بازتوزیع لنگر در قاب‌های سراسری تقویت شده با ورق‌های

FRP

- ۲۲۵-۱-۱۰-۱ مقدمه.....
- ۲۲۶-۲-۱۰-۲ تخمین بازتوزیع لنگر در قاب‌های خمشی تقویت شده تحت اثر بار متمرکز (انتهای گیردار- غلتکی).....
- ۲۲۷-۱-۲-۱۰-۱ ارزیابی و مقایسه نتایج حاصل از روش حاضر با نتایج آزمایشگاهی موجود.....
- ۲۲۸-۲-۲-۱۰-۲ ارزیابی و مقایسه نتایج حاصل از روش حاضر با نتایج تجربی مندرج در مرجع [۳۸].....
- ۲۲۹-۳-۱۰-۳ تخمین بازتوزیع لنگر در قاب تقویت شده تحت اثر بار گسترده (انتهای گیردار- گیردار).....
- ۲۳۰-۱-۳-۱۰-۱ مطالعه موردی بازتوزیع لنگر در تیر تقویت شده دو سر گیردار تحت اثر بار گسترده یکنواخت.....
- ۲۳۱-۴-۱۰-۴ جمع بندی نتایج این فصل.....

فصل یازدهم- نتیجه گیری و پیشنهادها

- ۲۳۲-۱-۱۱-۱ مقدمه.....
- ۲۳۳-۲-۱۱-۲ خلاصه مطالعات انجام شده.....
- ۲۳۴-۳-۱۱-۳ وجوه تمایز تحقیق حاضر با مطالعات سایر محققین.....
- ۲۳۵-۴-۱۱-۴ نتایج به دست آمده.....
- ۲۳۶-۱-۴-۱۱-۱ نتایج حاصل از آزمایش نمونه‌های تجربی.....

۲۸۵.....	۱۱-۴-۲- نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی نمونه‌های تحلیلی
۲۸۵.....	۱۱-۴-۳- نتایج حاصل از روش صلبیت خمشی جهت تخمین میزان بازتوزیع لنگر
۲۸۶.....	۱۱-۵- توصیه‌های عملی بر مبنای نتایج این تحقیق
۲۸۷.....	۱۱-۶- پیشنهادها برای ادامه تحقیقات
۲۸۹.....	پیوست ۱: تخمین اولیه ظرفیت باربری نهایی و بررسی امکان بازتوزیع لنگر در نمونه‌های تجربی
۳۰۳.....	پیوست ۲: تصاویری از ساخت، نصب کرنش سنج‌ها و آزمایش قاب‌های با و بدون ورق تقویت
۳۱۳.....	پیوست ۳: کانتور تنش و کرنش در فولاد طولی، بتن، ورق CFRP و چسب برای تعدادی از قاب‌های تقویت شده
۳۱۹.....	مراجع

چکیده

تقویت تیرهای سراسری در قاب‌های بتن مسلح یکی از مطالب مهم جهت مرمت این گونه سازه‌ها به شمار می‌رود. بازتوزیع لنگر از جمله ویژگی‌های مهم اعضای خمشی سراسری است؛ زیرا با رسیدن لنگر به حد نهائی در یک نقطه از تیر، مفصل پلاستیک در آن نقطه تشکیل می‌شود. وجود شکل پذیری کافی، شرایط لازم را برای بازتوزیع لنگر و تنش در سایر نقاط تیرهای قاب فراهم آورده و سبب می‌شود که در آن نقاط نیز تنش‌ها به حد نهائی برسند.

رساله حاضر به بررسی امکان افزایش شکل پذیری و بازتوزیع لنگر در قاب‌های سراسری بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP می‌پردازد. برای این منظور، ۱۱ نمونه قاب سراسری، مشتمل بر ۲ قاب کنترلی و ۹ قاب تقویت شده، با در نظر گرفتن متغیرهای میزان فولاد طولی تیر، و میزان و چگونگی آرایش ورق تقویت مورد آزمایش قرار گرفتند. قاب‌ها با توجه به فولاد گذاری طولی تیرهای آن، به دو دسته A و B تقسیم شدند. تیر قاب‌های دسته A شامل $0.4\rho_b$ فولاد کششی و $0.4\rho_b$ فولاد فشاری در ناحیه وسط دهانه و مجاور ستون؛ و تیر قاب‌های دسته B شامل $0.4\rho_b$ فولاد کششی و $0.2\rho_b$ فولاد فشاری در ناحیه وسط دهانه، و $0.2\rho_b$ فولاد کششی و $0.4\rho_b$ فولاد فشاری در ناحیه مجاور ستون بودند. با توجه به محدودیتی که وجود ستون میانی در نصب پیوسته ورق تقویت ناحیه لنگر منفی قاب‌ها ایجاد می‌نمود، پخ کوچکی در گوشه فوکانی اتصال تیر-ستون به وجود آورده و تقویت این ناحیه به صورت L شکل انجام شد. برای جلوگیری از جدا شدگی انتهایی و جدا شدن ورق تقویت در محل پخ اتصال تیر-ستون، در تمام قاب‌های تقویت شده، از مهار U شکل CFRP، و در قاب‌های آخر هر دسته، علاوه بر مهار U شکل، از مهار مکانیکی تسمه و پیچ فولادی در طول ورق تحتانی، و در محل پخ گره اتصال استفاده گردید.

بررسی بر روی نتایج آزمایشگاهی نشان داد که ظرفیت باربری در قاب‌های دسته A و B، بسته به میزان و نحوه آرایش ورق تقویت، و استفاده یا عدم استفاده از مهار مکانیکی تسمه و پیچ فولادی، به ترتیب ۱۶٪ الی ۳۳٪ و ۲۲٪ الی ۳۸٪ نسبت به قاب کنترلی نظیرشان رشد داشته است. ظرفیت خمشی وجه ستون و وسط دهانه قاب‌های تقویت شده نیز به ترتیب تا میزان حداکثر ۲۰٪ و ۵۸٪ نسبت به قاب تقویت نشده نظیر خود رشد نموده؛ و لذا تقویت خمشی در ناحیه وسط دهانه قاب‌های تقویت شده به مراتب موثرتر از ناحیه مجاور ستون بوده است. شکل پذیری در قاب‌های تقویت شده بدون مهار مکانیکی تسمه و پیچ فولادی، با توجه به محاسبه ضریب شکل پذیری انحنایی، ۱/۵ تا ۲/۲ برابر نسبت به قاب کنترلی کاهش یافت؛ و در قاب تقویت شده همراه با مهار مکانیکی تسمه و پیچ فولادی نیز کاهش بیش تری تا ۱/۵ برابر نسبت به قاب تقویت شده بدون مهار پیدا نمود. نکته دیگر آن که در تمام قاب‌های تقویت شده، به میزان ۲۰٪ تا ۵۶٪ بازتوزیع لنگر مشاهده شد. میزان بازتوزیع لنگر در قاب‌های تقویت شده‌ای که فقط در ناحیه تحتانی وسط دهانه تقویت شده بودند، بیش از قاب‌های تقویت شده در هر دو ناحیه وسط دهانه و مجاور ستون؛ و در قاب‌های تقویت شده با تعداد چهار لایه، بیش از قاب تقویت شده با دو لایه به دست آمد.

در مرحله بعد علاوه بر ۱۱ نمونه تجربی، با در نظر گرفتن متغیرهای نوع ورق CFRP، نوع تنش تسلیم فولاد و مقاومت فشاری بتن، ۷۷ نمونه دیگر در نرم افزار ANSYS مدل سازی و تحلیل غیر خطی شدند. نتایج حاصل از تحلیل‌های مزبور نشان داد که استفاده از ورق CFRP نوع قوی‌تر، سبب افزایش ۱/۱۵ تا ۱/۷۰ برابر در ضریب شکل پذیری انحنایی، و ۱/۰۵ تا ۱/۳۰ برابر در میزان بازتوزیع لنگر قاب‌های تقویت شده می‌شود. حال آن که استفاده از فولاد با تنش تسلیم بزرگ‌تر، به کاهش ۱/۱۰ تا ۱/۸۰ برابر در ضریب شکل پذیری و ۱/۰۳ تا ۱/۲۵ برابر در بازتوزیع لنگر منتهی خواهد شد. به کار بردن بتن با مقاومت فشاری بزرگ‌تر نیز، سبب کاهش ضریب شکل پذیری انحنایی و بازتوزیع لنگر، به میزان حدود ۱/۰۲ تا ۱/۳۰ برابر گردید.

در این تحقیق، هم‌چنین روابطی با استفاده از روش صلیبیت خمشی و انتخاب صلیبیت‌های خمشی مناسب ترک نخورده و ترک خورده در نواحی وسط دهانه و مجاور تکیه‌گاه، برای تخمین بازتوزیع لنگر در قاب‌های سراسری تقویت شده توسعه داده شد. مقادیر بازتوزیع لنگر حاصل از روابط مزبور، انطباق مناسبی را با نتایج آزمایشگاهی حاضر و نتایج تحلیلی موجود نشان داد.

فصل اول

اهداف و پیشینه تحقیق

۱-۱- مقدمه (تعریف مساله)

لزوم حفظ و نگهداری سازه‌های باستانی و نیز عدم توان باربری برخی از سازه‌های موجود (به دلایلی نظیر تدوین آئین‌نامه‌های جدید زلزله، افزایش بارهای اعمالی ناشی از تغییر کاربری و ...)، سبب شده است که مرمت و مقاوم سازی سازه‌های موجود به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی در سراسر دنیا مطرح گردد. یکی از مصالحی که در سال‌های اخیر جهت بهسازی و تقویت سازه‌های مختلف مورد استفاده فراوان قرار گرفته است، کامپوزیت‌های FRP (پلاستیک‌های مسلح به الیاف) می‌باشند. مزایای گوناگون این نوع کامپوزیت نظیر مقاومت بالا، وزن کم، سهولت نصب، مقاومت در مقابل خوردگی، و تغییرات جزئی در هندسه و شکل سازه‌های تقویت شده، باعث گردیده که این نوع الیاف در تقویت و بهسازی انواع سازه‌ها به‌خصوص سازه‌های بتن آرمه به کار گرفته شوند.

تیرهای سراسری در قاب‌های بتن مسلح و یا عرشه پل‌ها نیز مانند دیگر اجزای سازه‌ای باربر با توجه به موارد فوق مستلزم بهسازی و تقویت می‌باشند. تا کنون مطالعات زیادی بر روی تقویت تیرهای متکی بر تکیه‌گاه ساده به‌عمل آمده، ولی در مورد تقویت تیرهای سراسری تحقیقات محدودی صورت گرفته است. تیرهای سراسری مزایای متعددی مانند امکان پوشش دهانه‌های بزرگ با ابعاد کوچک‌تر و نیز امکان تحمل تغییر شکل‌های بزرگ قبل از وقوع خرابی در سازه را دارند. بروز مقطع بحرانی ناشی از حداکثر بودن برش و خمش در تکیه‌گاه میانی سبب گردیده است که مقاوم سازی این گونه تیرها مورد توجه بسیاری از محققین

قرار گیرد. به علاوه وجود ستون‌های میانی همواره باعث ایجاد محدودیت‌هایی از نظر نصب ورق‌های FRP و عدم پیوستگی تقویت خمشی می‌گردد.

از سویی دیگر یکی از مسائل مهم در طراحی تیرهای بتن آرمه داشتن شکل پذیری کافی به منظور جلوگیری از بروز شکست ترد و نابهنگام و امکان بازتوزیع لنگر بین نواحی لنگر منفی و مثبت آن‌ها می‌باشد. امکان باز توزیع لنگر یکی از ویژگی‌های مهم تیرهای سراسری است؛ چرا که با رسیدن لنگر به حد نهائی در یک نقطه از تیر، مفصل پلاستیک در آن نقطه تشکیل می‌گردد. وجود شکل پذیری کافی، شرایط لازم را برای بازتوزیع تنش و لنگر در سایر نقاط تیر فراهم آورده و موجب می‌شود که در نقاط دیگر همگون با نقطه مفصل پلاستیک اولیه، تنش‌ها به حد نهائی برسند. تامین شکل پذیری کافی در تیرهای سراسری تقویت شده با ورق‌های FRP نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بررسی بازتوزیع لنگر در این گونه تیرهای تقویت شده، به مراتب مهم‌تر و دشوارتر بوده، و مستلزم انجام تحقیقات تجربی و تحلیلی خاص خود می‌باشد.

۱-۲- معرفی موضوع تحقیق

مرور بر پیشینه تحقیق که در قسمت ۱-۶ ارائه خواهد شد، نشان دهنده این مطلب است که تحقیقاتی هر چند محدود در خصوص تقویت تیرهای سراسری با کامپوزیت‌های FRP و تعیین میزان بازتوزیع لنگر در آن‌ها صورت گرفته است؛ ولی در رابطه با امکان پذیر بودن وقوع بازتوزیع لنگر در قاب‌های خمشی سراسری تقویت شده با ورق‌های FRP، با توجه به گزارشات متعدد که حاکی از کاهش شکل پذیری در مقاطع تقویت شده می‌باشد، تا کنون هیچ تحقیق جامعی انجام نشده است. به همین علت، تحقیق حاضر به بررسی امکان افزایش شکل پذیری و هم‌چنین وقوع یا عدم وقوع بازتوزیع لنگر در قاب‌های خمشی سراسری تقویت شده با کامپوزیت CFRP می‌پردازد. برای این منظور تعدادی قاب خمشی با در نظر گرفتن متغیرهای اساسی، در دو ناحیه تحتانی وسط دهانه و ناحیه فوقانی تکیه‌گاه میانی، و تعداد دیگری نیز فقط در ناحیه تحتانی وسط دهانه تیرهای قاب، با تعداد لایه‌های متغیر از ورق CFRP تقویت خواهند شد. با بارگذاری نمودن قاب‌های با و بدون ورق تقویت تا مرحله شکست، و تعیین میزان ظرفیت خمشی، میزان شکل پذیری و مقادیر بازتوزیع لنگر در نواحی تکیه‌گاه و وسط دهانه قاب‌های مزبور، چگونگی تغییرات روند بازتوزیع لنگر در طول بارگذاری ارزیابی و شناسایی می‌گردد.

۱-۳- اهداف تحقیق حاضر

اهدافی که در این تحقیق دنبال می‌شود را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

- ۱- بررسی چگونگی افزایش ظرفیت باربری و خمشی در قاب‌های بتن آرمه سراسری تقویت شده با ورق‌های CFRP، بر خلاف محدودیتی که با توجه به وجود تکیه‌گاه میانی (ستون) و یا تیرهای متعامد در

محل اتصال قاب‌های خمشی، از نظر نصب پیوسته و سراسری ورق تقویت در ناحیه لنگر منفی اینگونه قاب‌ها وجود دارد، و اتخاذ شیوه مناسب جهت چسباندن ورق در این ناحیه (مانند استفاده از پخ در گوشه اتصال)،

۲- مطالعه مودهای مختلف خرابی خمشی، مانند خرابی فشاری، گسیختگی ورق CFRP، خرابی کششی، و خرابی حاصل از جدا شدن ورق CFRP؛ و ارائه رابطه‌ای مناسب برای ارزیابی شکل پذیری انحنایی قاب‌های تقویت شده،

۳- بررسی امکان دست یابی به شکل پذیری بیش‌تر در قاب‌های خمشی سراسری تقویت شده،

۴- بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی امکان فراهم شدن شکل پذیری کافی و وقوع بازتوزیع لنگر در قاب‌های سراسری تقویت شده، با در نظر گرفتن متغیرهای میزان فولاد کششی، میزان ورق تقویت CFRP، چگونگی آرایش ورق از نظر تقویت هم‌زمان یا غیر هم‌زمان ناحیه تحتانی وسط دهانه و ناحیه فوقانی تکیه‌گاه،

۵- بررسی تاثیر جلوگیری کامل از جدا شدن ورق‌های تقویتی، با تقویت در دو ناحیه تحتانی وسط دهانه و فوقانی تکیه‌گاه و استفاده از پیچ و تسمه فولادی، بر شکل پذیری و بازتوزیع لنگر در قاب‌های تقویت شده،

۶- مطالعه پارامتری و ارزیابی تحلیلی، با لحاظ نمودن سایر متغیرهای موثر نظیر تنش تسلیم فولاد، مقاومت فشاری بتن، و مقاومت گسیختگی ورق CFRP، بر شکل پذیری و بازتوزیع لنگر در این‌گونه قاب‌ها،

۷- دست یابی به رابطه‌ای مناسب جهت تخمین میزان بازتوزیع لنگر در قاب‌های خمشی سراسری تقویت شده.

۴-۱- روش انجام تحقیق

به منظور رسیدن به اهداف ذکر شده در قسمت ۱-۳، انجام تحقیق مزبور را می‌توان در مراحل زیر خلاصه نمود:

۱- بررسی و مطالعه در خصوص تقویت خمشی خارجی با کامپوزیت‌های FRP، ملاحظات طراحی، شناسایی انواع مودهای شکست در تقویت خمشی و چگونگی دست یابی به مود شکست شکل پذیر.

۲- مطالعه در رابطه با چگونگی تخمین میزان شکل پذیری انحنایی در مقاطع تقویت نشده و تقویت شده، و به دست آوردن رابطه‌ای مناسب جهت تعیین شکل پذیری انحنایی مقاطع تقویت شده.

۳- شناسایی و مطالعه روش‌های تخمین میزان بازتوزیع لنگر در اعضای خمشی سراسری بتن‌آرمه تقویت نشده و توسعه رابطه‌ای مناسب جهت تخمین میزان بازتوزیع لنگر در این‌گونه اعضا.

۴- ساخت مدل‌های تحلیلی در نرم افزار ANSYS، از قاب‌های دو دهانه تقویت نشده کنترلی و هم‌چنین قاب‌های دو دهانه که تیرهای آن در نواحی تحتانی وسط دهانه و فوقانی تکیه‌گاه میانی قاب با ورق CFRP

تقویت شده‌اند، با در نظر گرفتن متغیرهای اشاره شده در بند چهارم قسمت ۱-۳، به منظور تخمین اولیه ظرفیت باربری و خمشی در قاب‌های با و بدون ورق تقویت.

۵- ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی از قاب‌های دو دهانه بتن آرمه، تقویت خمشی آن‌ها در محل‌های لازم، و بارگذاری استاتیکی آن‌ها تا مرحله شکست جهت ارزیابی و تعیین میزان شکل پذیری و بازتوزیع لنگر در قاب‌های با و بدون ورق تقویت.

۶- کالیبراسیون نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی قاب‌ها در نرم افزار ANSYS، بر مبنای نتایج به دست آمده از آزمایش قاب‌های بتن آرمه با و بدون ورق تقویت.

۷- مطالعه پارامتری با ساخت مدل‌های تحلیلی دیگر در نرم افزار ANSYS، جهت ارزیابی میزان شکل پذیری و بازتوزیع لنگر در قاب‌های سراسری تقویت شده، با توجه به در نظر گرفتن سایر متغیرهای ذکر شده در بند پنجم قسمت ۱-۳.

۸- تلاش جهت ارائه رابطه‌ای مناسب برای تخمین میزان بازتوزیع لنگر در قاب‌های بتن آرمه سراسری تقویت شده با ورق‌های CFRP.

۵-۱- معرفی اجمالی نمونه‌های تجربی

در این قسمت مشخصات نمونه قاب‌های آزمایشگاهی، به طور مختصر معرفی می‌شوند. نمونه‌ها به دو گروه اصلی A و B از نظر نحوه فولاد گذاری تقسیم می‌گردند. در نمونه‌های گروه A، مقدار فولاد تحتانی و فوقانی مقطع تیر حدود $0.40\rho_b$ ، و در نمونه‌های گروه B، مقدار فولاد تحتانی و فوقانی به ترتیب حدود $0.40\rho_b$ و $0.20\rho_b$ ، و به صورت سراسری در طول تیر می‌باشند؛ که ρ_b میزان فولاد متوازن مقطع بتن آرمه می‌باشد. نمونه‌های گروه A مشتمل بر یک نمونه تقویت نشده کنترلی و چهار نمونه تقویت شده با ورق CFRP، و نمونه‌های گروه B نیز مشتمل بر یک نمونه کنترلی و پنج نمونه تقویت شده با ورق CFRP هستند. نمونه‌های تقویت شده هر گروه، از نظر آرایش ورق تقویت با یکدیگر متفاوت بوده و به جز استفاده از مهار U شکل انتهایی ورق و مهار U شکل در محل گوشه اتصال تکیه گاه میانی، فاقد هر نوع مهار مکانیکی دیگری می‌باشند. البته لازم به ذکر است، در نمونه آخر هر گروه، علاوه بر تقویت هم زمان ناحیه تحتانی وسط دهانه و ناحیه فوقانی تکیه گاه، و استفاده از مهارهای U شکل فوق‌الذکر، از مهار مکانیکی نیز با به کار گرفتن تسمه و پیچ فولادی، در طول ورق تقویت تحتانی و در محل پخ ورق تقویت فوقانی ناحیه تکیه گاه استفاده شده است. بنابراین با توجه به توضیحات فوق، ۱۱ نمونه تجربی با مشخصات زیر ساخته و مورد آزمایش قرار خواهند گرفت:

۱- نمونه A0UGZ مشتمل بر $3\Phi 12$ میلگرد سراسری به ترتیب در قسمت تحتانی و فوقانی تیر قاب و بدون هر گونه ورق تقویت.

- ۲- نمونه A1HGZ مشتمل بر 3Φ12 میلگرد سراسری به ترتیب در قسمت تحتانی و فوقانی تیر قاب، و دو لایه ورق CFRP به ترتیب در ناحیه تحتانی وسط دهانه و ناحیه فوقانی تکیه گاه میانی.
- ۳- نمونه A2HGZ مشتمل بر 3Φ12 میلگرد سراسری به ترتیب در قسمت تحتانی و فوقانی تیر قاب، و چهار لایه ورق CFRP به ترتیب در ناحیه تحتانی وسط دهانه و ناحیه فوقانی تکیه گاه میانی.
- ۴- نمونه A4HGZ مشتمل بر 3Φ12 میلگرد سراسری به ترتیب در قسمت تحتانی و فوقانی تیر قاب، و چهار لایه ورق CFRP فقط در ناحیه تحتانی وسط دهانه تیرهای قاب.
- ۵- نمونه A5HGZ مشتمل بر 3Φ12 میلگرد سراسری به ترتیب در قسمت تحتانی و فوقانی تیر قاب، و دو لایه ورق CFRP به ترتیب در ناحیه تحتانی وسط دهانه و ناحیه فوقانی تکیه گاه میانی، به همراه استفاده از مهار مکانیکی تسمه و پیچ (رول بولت) فولادی.
- ۶- نمونه B0UGZ مشتمل بر 3Φ12 و 3Φ8 میلگرد سراسری به ترتیب در قسمت تحتانی و فوقانی تیر قاب و بدون هر گونه ورق تقویت.
- ۷- نمونه B1HGZ مشتمل بر 3Φ12 و 3Φ8 میلگرد سراسری به ترتیب در قسمت تحتانی و فوقانی تیر قاب، و دو لایه ورق CFRP به ترتیب در ناحیه تحتانی وسط دهانه و ناحیه فوقانی تکیه گاه میانی.
- ۸- نمونه B2HGZ مشتمل بر 3Φ12 و 3Φ8 میلگرد سراسری به ترتیب در قسمت تحتانی و فوقانی تیر قاب، و چهار لایه ورق CFRP به ترتیب در ناحیه تحتانی وسط دهانه و ناحیه فوقانی تکیه گاه میانی.
- ۹- نمونه B3HGZ مشتمل بر 3Φ12 و 3Φ8 میلگرد سراسری به ترتیب در قسمت تحتانی و فوقانی تیر قاب، و دو لایه ورق CFRP فقط در ناحیه تحتانی وسط دهانه تیرهای قاب.
- ۱۰- نمونه B4HGZ مشتمل بر 3Φ12 و 3Φ8 میلگرد سراسری به ترتیب در قسمت تحتانی و فوقانی تیر قاب، و چهار لایه ورق CFRP فقط در ناحیه تحتانی وسط دهانه تیرهای قاب.
- ۱۱- نمونه B5HGZ مشتمل بر 3Φ12 و 3Φ8 میلگرد سراسری به ترتیب در قسمت تحتانی و فوقانی تیر قاب، و دو لایه ورق CFRP به ترتیب در ناحیه تحتانی وسط دهانه و ناحیه فوقانی تکیه گاه میانی، به همراه استفاده از مهار مکانیکی تسمه و پیچ (رول بولت) فولادی.

۶-۱- پیشینه تحقیق

بهسازی و مرمت سازه‌ها با استفاده از ورقه‌های FRP برای اولین بار در سال ۱۹۸۷، به منظور تقویت خمشی پل‌های بتن آرمه، توسط مایر در کشور سوئیس آغاز شد. پس از آن، مطالعات فراوانی در سراسر دنیا برای مقاوم سازی سازه‌ها، از طریق چسباندن کامپوزیت‌های FRP به سطح خارجی عضو، انجام گردید. افزایش ناگهانی در استفاده از ورقه‌های FRP، در واقع به بعد از زلزله هیوگوکن ژاپن در سال ۱۹۹۵ مربوط