

تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

اینجانب

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته

با شماره دانشجویی

اعلام می نمایم که کلیه مطالب مندرج

در این پایان نامه با عنوان: سنتز پلیمر جاذب انتخابی جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون Cd^{2+} در محلولهای آبی و اندازه گیری آن توسط روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی حاصل کار پژوهشی خود بوده و چنانچه دستاوردهای پژوهشی دیگران را مورد استفاده قرار داده باشم، طبق ضوابط و رویه های جاری، آنرا ارجاع داده و در فهرست منابع و ماخذ ذکر نموده ام. علاوه بر آن تاکید می نماید که این پایان نامه قبلا برای احراز هیچ مدرک هم سطح، پایین تر یا بالاتر ارائه نشده و چنانچه در هر زمان خلاف آن ثابت شود، بدینوسیله متعهد می شوم، در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام توسط دانشگاه، بدون کوچکترین اعتراض آنرا بپذیرم.

تاریخ و امضاء:

بسمه تعالی

در تاریخ
دانشجوی کارشناسی ارشد
از پایان نامه
خود دفاع نموده و با نمره
بحروف
و با درجه
مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالی

دانشکده

(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)

نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی	کد واحد: ۱۰۱	کد شتاسایی پایان نامه: ۱۰۱۳۰۳۰۵۸۹۱۰۱۰
عنوان پایان نامه: پیش تغلیظ و اندازه گیری Cd^{2+} در نمونه های محیط زیستی توسط پلیمر سنتزی		
نام و نام خانوادگی دانشجو: رزیتا عبدالمهی فرد	تاریخ شروع پایان نامه:	شماره دانشجویی: 87085127900
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه	تاریخ اتمام پایان نامه:	
استاد/ استادان راهنما: دکتر علیرضا فیض بخش		
استاد/استاد مشاور: الهام منیری		
آدرس و شماره تلفن: تهران- قیطریه خیابان شهید تواسعی پلاک ۱ زنگ ۷ ۰۲۱-۲۲۲۳۷۷۵۲		
<p>چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده): در این تحقیق از کو پولیمیرزاسیون N,N,N,N دی متیل آکریل آمید و آلایل گلایسیدیل اتر در حضور N,N بیس متیلن آکریل آمید بعنوان عامل اتصال دهنده عرضی و ۲ و ۲ آزوبیس (ایزوبوتیرونیتریل) به عنوان آغازگر، پلیمر قالب یونی جدیدی تهیه شد که مقدار تریس یون کادمیوم را به صورت گزینش پذیر در محلول های آبی جداسازی می کند. پلیمر سنتزی فوق توسط روشهای FT-IR، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز عنصری (CHN) و روشهای (TGA) مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. شرایط بهینه در pH ۴/۲ و در دمای $20^{\circ}C$ حاصل شد. درصد بازیافت یون مورد نظر ۹۴/۲ درصد و ظرفیت جذب این پلیمر ۶۴/۰ mg/g می باشد. همچنین اثر مزاحمت یونهای Zn^{2+}، Ca^{2+}، Mg^{2+}، K^{+} بررسی شد که این یونها در جذب کادمیوم ایجاد مزاحمت نکردند. استفاده از این پلیمر در جداسازی و پیش تغلیظ یون Cd^{2+} در محلولهای آبی موفقیت آمیز بود.</p>		

تاریخ و امضا:

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است

مناسب نیست

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش:

شیمی تجزیه

عنوان:

پیش تغلیظ و اندازه گیری یون کادمیوم در نمونه های محیط زیستی

توسط پلیمر سنتزی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا فیض بخش

استاد مشاور:

دکتر الهام منیری

پژوهشگر:

رزیتا عبداللہی فرد

بهار ۱۳۹۰



ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

**Central Tehran Branch
Faculty of Basic Science- Department of Chemistry**

**MS.c thesis
On Analytical chemistry**

Subject :

**Preconcentration and Determination Of Cd(II) By New Synthesis
Polymer in environmental Sample by FAAS**

Supervisor :

Dr. Alireza Feyzbakhsh

Co- Supervisor :

Dr.Elham moniri

By :

Rozita Abdolahi Fard

Spring 2011

سپاسگزاری

بالمشکر از اساتید فریبنخته:

جناب آقای دکتر علیرضا فیض بخش

جناب آقای دکتر همایون احمد پناهی

به پاس زحمات و به یاد کلام شوا و تاثیرگذارشان

باسپاس فراوان از جناب آقای مهندس صعودی و خانم مهندس بصیری پور به خاطر سعه صدر و

راهنمایی‌های دلسوزانه‌شان.

پدر، مادر، خواهر و همسر عزیزم

آنانکه بذر مهر می‌پاشند و نور امید می‌چینند

آنانکه وجودشان برایم همه عشق است و وجودم برایشان همه رنج، توانشان رفت تا به توانایی رسیدم
آنانکه بارضای خاطر و ایجاد فضایی آکنده از عطر گل نرگس شرایط ادامه تحصیل را فراهم ساختند و
همواره با ترغیب و دعای خیر خود الطاف الهی را شامل حال من نموده‌اند
در برابر وجود کرامت‌ان زانوی ادب بر زمین می‌نم و بادلی مملو از عشق و محبت و خضوع بردستان
بوسه می‌زنم و با تمام وجود فریادمی‌زنم و بارساترین آهنگ می‌گویم که هر آنچه را که موفقیت می
نامندش مدیون شما هستم.

فرزند و بلندم شایلین عزیز

از نگاه هستی بخش وجودم، آینده‌ای زیباتر و زندگی شیرین‌تر برایت آرزو مندم

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
Error! Bookmark not defined.	فصل اول
۲	۱-۱ چکیده
۴	۲-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۵	۳-۱ فلزات سنگین، آلاینده‌های زیست محیطی
۷	۴-۱ تاریخچه
۷	۵-۱ خواص کادمیوم
۹	۶-۱ کاربردها
۹	۷-۱ اثرات زیست محیطی کادمیوم
۱۱	۸-۱ اثرات کادمیوم روی سلامتی انسان
۱۲	فصل دوم: پلیمر قالب مولکولی (MIP)
۱۳	۱-۲ تئوری قفل و کلید
۱۵	۲-۲ تاریخچه مولکول نگاری
۱۶	۳-۲ روش های مختلف مولکول نگاری
۱۶	۱-۳-۲ منقوش پذیری کووالانسی (Covalent imprinting)
۱۷	۲-۳-۲ منقوش پذیری غیر کووالانسی (None-covalent imprinting)
۱۹	۳-۳-۲ هیبریداسیون منقوش پذیری کووالانسی و منقوش پذیری غیر کووالانسی
۱۹	۴-۲ اهمیت مولکول های پذیرنده در علم و تکنولوژی پیشرفته
۲۱	۵-۲ قواعد اساسی مولکول نگاری
۲۴	۶-۲ روش های مختلف مولکول نگاری
۲۴	۱-۶-۲ برهمکنش کووالانسی
۲۴	۲-۶-۲ برهمکنش غیر کووالانسی
۲۶	۳-۶-۲ بر هم کنش نیمه کووالانسی
۲۷	۷-۲ مزایا و معایب منقوش پذیری کووالانسی و غیر کووالانسی
۲۷	۱-۷-۲ منقوش پذیری کووالانسی
۲۸	۲-۷-۲ منقوش پذیری غیر کووالانسی
۲۹	۸-۲ روش های تجربی، شیوه های قالب گیری مولکولی
۲۹	۱-۸-۲ مونومر های عاملی
۳۰	۲-۸-۲ مولکول الگو

۳۱	۲-۸-۳ عوامل اتصال دهنده عرضی
۳۴	۲-۸-۴ حلال ها
۳۵	۲-۸-۵ آغازگر و دمای واکنش
۳۶	۲-۸-۶ تاثیر زمان
۳۷	۲-۹-۹ کاربردهای مولکول نگاری
۳۷	۲-۹-۱ استخراج فاز جامد و انواع کروماتوگرافی
۳۸	۲-۹-۲ تقلیدگرهای باند پادتن و پذیرنده
۳۹	۲-۹-۳ حسگرهای زیستی
۴۰	۲-۹-۴ پلیمرهای منقوش پذیر به عنوان ظروف واکنش مولکولی
۴۰	۲-۹-۵ کاربرد مولکول نگاری در جذب انتخابی یون ها
۴۱	۲-۹-۶ پلیمرهای منقوش پذیر برای تغلیظ انتخابی یون ها
۴۲	۲-۹-۷ کاربرد پلیمرهای منقوش پذیر در جدا سازی پپتیدها
۴۲	۲-۱۰-۱۰ چالش ها و پیشرفت های اخیر
۴۲	۲-۱۰-۱ مولکول نگاری در آب
۴۵	فصل سوم: اسپکتروسکوپی جذب اتمی
۴۶	۳-۱ مقدمه
۴۶	۳-۲ اسپکتروسکوپی اتمی
۴۶	۳-۳ اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS)
۴۷	۳-۴ دستگاهوری اسپکتروسکوپی جذب اتمی
۴۷	۳-۴-۱ منابع تابش
۵۱	۳-۴-۲ تکفام ساز
۵۱	۳-۴-۳ آشکارسازها
۵۲	۳-۵ تکنیک مدوله کردن
۵۲	۳-۶ دستگاه های یک پرتویی و دو پرتویی
۵۴	۳-۷ دستگاه های دو کانالی
۵۴	۳-۸ روش های اتمی کردن نمونه
۵۵	۳-۸-۱ شعله های احتراقی
۵۶	۳-۸-۲ شعله های نفوذی
۵۶	۳-۹ سیستم های مهپاش - مشعل
۵۶	۳-۹-۱ مشعل تمام مصرف کن یا جریان آشفته
۵۷	۳-۹-۲ مشعل های پیش مخلوط کن یا جریان آرام

۵۷ فرایند اتمیزاسیون در شعله	۱۰-۳
۵۸ مزاحمت در اتمیزاسیون شعله	۱۱-۳
۵۸ مزاحمت‌های شیمیایی	۱-۱۱-۳
۶۰ مزاحمت‌های یونیزاسیون	۲-۱۱-۳
۶۰ مزاحمت‌های فیزیکی	۳-۱۱-۳
۶۱ مزاحمت‌های طیفی	۴-۱۱-۳
۶۲ تصحیح زمینه	۱۲-۳
۶۲ روش دوخطی	۱-۱۲-۳
۶۲ روش منبع پیوسته	۲-۱۲-۳
۶۵ روش اسمیت - هیفه	۳-۱۲-۳
۶۵ استفاده از اثر زیمان	۴-۱۲-۳
۶۶ تهیه نمونه‌ها	۱۳-۳
۶۷ روش‌های تهیه نمونه	۱۴-۳
۶۷ نمونه‌های مایع	۱-۱۴-۳
۶۸ نمونه‌های جامد	۲-۱۴-۳
۷۰ اثر حلال در اسپکتروسکوپی اتمی	۱۵-۳
۷۰ حساسیت و حد تشخیص اسپکتروسکوپی اتمی	۱۶-۳
۷۱ مزایا و معایب اسپکتروسکوپی جذب اتمی	۱۷-۳
۷۳ فصل چهارم: بخش تجربی	
۷۴ ۱-۴ دستگاه‌های مورد استفاده	
۷۴ ۱-۱ اندازه‌گیری طیف‌های FT-IR	
۷۵ ۲-۱ تجزیه عنصری CHN	
۷۵ ۳-۱ تجزیه گرمایی TGA	
۷۶ ۴-۱ میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM	
۷۷ ۵-۱ اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله AAS	
۷۸ ۲-۴ مواد مورد نیاز	
۷۸ ۱-۲-۴ ایمینو دی استیک اسید (IDA)	
۷۹ ۲-۲-۴ N و N دی متیل آکریل آمید (DMAA)	
۷۹ ۳-۲-۴ آلیل گلاسیدیل اتر (AGE)	
۸۰ ۴-۲-۴ آزوبیس (۲-متیل پروپیو نیتریل) (AIBN)	
۸۰ ۵-۲-۴ N و N متیلن بیس آکریل آمید	

۸۰C ₃ H ₆ O استن ۶-۲-۴
۸۰C ₂ H ₅ OH اتانل ۷-۲-۴
۸۱مراحل سنتز پلیمر ۳-۴
۸۱تهیه ۵۰mL محلول یک مولار (IDA) ۱-۳-۴
۸۱تهیه مونومر جاذب (کوپل IDA با AGE) ۲-۳-۴
۸۲سنتز جاذب پلیمری ۴-۴
۸۳نتایج بررسی های طیفی انجام شده برای رزین ۵-۴
۸۵بهینه کردن شرایط برای به دست آوردن بالاترین میزان جذب برای یونها ۶-۴
۸۶بهینه کردن pH در جذب یون Cd ²⁺ توسط پلیمر ۱-۶-۴
۸۹بهینه سازی زمان برای جذب یون Cd ²⁺ توسط پلیمر ۲-۶-۴
۹۰۳-۶-۴ بهینه سازی دور هم زن در جذب یون Cd ²⁺ توسط پلیمر
۹۱۴-۶-۴ کارایی رزین در غلظت های مختلف در دمای ۲۰°C برای یون Cd ²⁺
۹۲۵-۶-۴ بررسی اثر یون های مزاحم در جذب یون Cd ²⁺ توسط پلیمر
۹۳۷-۴ کارایی پلیمر در نمونه های واقعی
۹۳۸-۴ کارایی پلیمر در پلاسما
۹۶۹-۴ حد تشخیص دستگاه (LOD)
۹۶۱۰-۴ فاکتور غنی سازی (Enhancement factor)
۹۸نتیجه گیری
۹۹پیشنهادات
۱۰۰پیوست ها
۱۰۶منابع

فهرست جدول‌ها

- جدول (۱-۲) کاربردهای مولکول نگاری ۳۶
- جدول (۱-۳) مزاحمت‌های شیمیایی در اندازه‌گیری برخی از عناصر و معرف‌ها جهت حذف مزاحمت‌ها ۵۸
- جدول (۲-۳) همپوشانی طیفی در AAS ۶۳
- جدول (۳-۴) حد تشخیص‌های قابل حصول به وسیله تکنیک‌های مختلف اسپکتروسکوپی ۷۰
- جدول (۱-۴) ترتیب اضافه کردن نمونه‌ها ۸۵
- جدول (۲-۴) بررسی اثر pH در جذب Cd^{2+} توسط رزین ۸۷
- جدول (۳-۴) بررسی اثر زمان در جذب Cd^{2+} توسط پلیمر ۸۸
- جدول (۴-۴) کارایی رزین در غلظت‌های مختلف در دمای $20^{\circ}C$ برای یون Cd^{2+} ۹۰
- جدول (۵-۴) بررسی اثر یون‌های مزاحم در جذب Cd^{2+} توسط رزین ۹۲
- جدول (۶-۴) اندازه‌گیری Cd^{2+} در آب دریای خزر منطقه بابلسر ۹۳
- جدول (۷-۴) اندازه‌گیری Cd^{2+} در آب قنات کوثر واقع در شرق شهر تهران ۹۳
- جدول (۸-۴) اندازه‌گیری یون Cd^{2+} در پلاسما ۹۴
- جدول (۹-۴) غلظت و سیگنال مربوط به نمونه blank ۹۵

فهرست اشکال

- شکل ۱-۲ شمایی ارائه شده از مفهوم قفل و کلید فیشر در کمپلکس آنزیم- سوپسترا ۱۲
- شکل ۲-۲: نظریه قفل و کلید ۱۳
- شکل ۳-۲ تشکیل پادتن بر اساس نظریه پائولینگ (A) تشکیل زنجیر پلی پپتید پادتن اطراف آنتی ژن (B) زنجیر پلی پپتید پادتن شروع به لایه لایه شدن جهت تشکیل ساختار epitope می کند (C) پادتن تشکیل می شود ۱۵
- شکل ۴-۲ منقوش پذیری کووالانسی مانوپیراسید با استفاده از ۴-وینیل فینیل برونیک اسید استر بعنوان مونومر عاملی ۱۶
- شکل ۵-۲ منقوش پذیری غیر کووالانسی داروی تیوفیلن ۱۷
- شکل ۶-۲ هیبریدی از منقوش پذیری کووالانسی و غیر کووالانسی ۱۸
- شکل ۷-۲ مولکول میزبان برای شناسایی مشتقات آدینن ۱۹
- شکل ۸-۲ مکانیسم مولکول نگاری ۲۲
- شکل ۹-۲ منقوش پذیری غیر کووالانسی [۲۵] ۲۴
- شکل ۱۰-۲ اتصالات از نوع نیمه کووالانسی (a) اتصالات از نوع کووالانسی (b) سایت های فعال بعد از عمل شکافتگی (c) اتصال مجدد مولکول الگو از طریق اتصالات غیر کووالانسی [۲۶] ۲۵
- شکل ۱۱-۲ شمایی از توپولوژی مختلف پلیمر ها شامل پلیمر های خطی، شاخه دار، شبکه ماکروسکوپی و میکروژل [۲۷] ۳۱
- شکل ۳-۱: فرایند جذب اتمی ۴۶
- شکل ۳-۲ لامپ کاتد توخالی ۴۷
- شکل ۳-۳ لامپ تخلیه بدون الکتروود ۵۰
- شکل ۳-۴ دستگاه تک پرتویی ۵۲
- شکل ۳-۵ دستگاه دو پرتویی ۵۳
- شکل ۳-۶ طیف های نشری بعضی از شعله های AAS ۵۴
- شکل ۳-۷ اثر مزاحمت شیمیایی فسفات بر کلسیم ۵۸
- شکل ۳-۸ تصحیح زمینه به وسیله منبع پیوسته ۶۲
- شکل ۳-۹ نمودار نشری به علت خود جذبی ۶۴
- شکل ۳-۱۰ آرایش شماتیک و عملکرد دستگاه AAS زیمان که در آن مغناطیس در دور نمونه قرار داده شده است ۶۵

چکیده

در این تحقیق از کو پولیمریزاسیون N,N دی متیل آکریل آمید و آلایل گلیسیدیل اتر در حضور N,N بیس متیلن آکریل آمید بعنوان عامل اتصال دهنده عرضی و ۲ و ۲ آزوبیس (ایزوبوتیرونیتریل) به عنوان آغازگر، پلیمر قالب یونی جدیدی تهیه شد که مقدار تریس یون کادمیوم را به صورت گزینش پذیر در محلول های آبی جداسازی می کند. پلیمر سنتزی فوق توسط روشهای FT-IR، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز عنصری (CHN) و روشهای (TGA) مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. شرایط بهینه در pH ۴/۲ و در دمای ۲۰°C حاصل شد. درصد بازیافت یون مورد نظر ۹۴/۲ درصد و ظرفیت جذب این پلیمر ۶۴/۰ mg/g می باشد. همچنین اثر مزاحمت یونهای Ca^{2+} ، Mg^{2+} ، K^{+} ، Zn^{2+} بررسی شد که این یونها در جذب کادمیوم ایجاد مزاحمت نکردند. استفاده از این پلیمر در جداسازی و پیش تغلیظ یون Cd^{2+} در محلولهای آبی موفقیت آمیز بود.

۱-۱ مقدمه

در این تحقیق از کوپلیمریزاسیون N و N دی متیل اکریل آمید و آلیل گلاسییدیل اتر در حضور بیس N و N متیلن آکریل آمید به عنوان عامل اتصال دهنده عرضی و ۲ و ۲ آزوبیس (ایزوبوتیرونیتریل) به عنوان آغازگر، پلیمر قالب یونی جدیدی تهیه شد که مقدار تریس یون کادمیوم را به صورت گزینش پذیر در محلول‌های آبی جداسازی می‌کند. این پلیمر با تکنیک‌های FTIR، آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA)، آنالیز عنصری (CHN)، میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. سپس توسط این پلیمر میزان یون کادمیوم در نمونه آب دریای خزر تعیین گردید. اثر پارامترهای متفاوت از قبیل اثرهای pH، زمان هم خوردن، دور هم خوردن یون‌های مزاحم روی جذب کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات نشان داد که در pH بهینه ۴/۲ بازیافت یون مورد نظر ۹۴/۲ درصد و ظرفیت جذب رزین سنتز شده ۶۴/۰ میلی‌گرم بر گرم به دست آمد.

فصل اول : فلزات سنگین

۲-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

توسعه تکنولوژی سبب گردیده تا فرایندهای جداسازی یا بازیابی و پاکسازی منابع رشد چشمگیری یابد به خصوص پساب‌های صنعتی که عمدتاً حاوی فلزات سنگین و سمی می‌باشند که باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند بنابراین حذف فلزات سنگین ضروری است. [۱]

حضور فلزات سنگین بیش از استانداردهای تعریف شده در محیط باعث بروز مشکلات و عوارض زیست محیطی برای ساکنان آن محل و اکوسیستم می‌گردد. [۲] تاثیرات فلزات سنگین روی انسان، مختلف بوده و عمده‌ترین آن مربوط به بروز اختلالات عصبی است. [۳]

اکثر قریب به اتفاق واحدهای تولید کننده فاضلاب صنعتی حاوی فلزات سنگین فاقد سیستم‌های تصفیه هستند و روزانه مقادیر فراوانی فاضلاب صنعتی را وارد محیط زیست یا شبکه فاضلاب شهری می‌نمایند که باعث آلودگی منابع آبی می‌شوند [۴]. در مواردی نیز که فاضلاب صنعتی تصفیه می‌شود مشکل دفع و دفن لجن تولید شده وجود دارد که می‌تواند از طریق گیاهان، جذب و وارد چرخه غذایی شود. بنابراین حذف فلزات سنگین ضروری است [۵].

سرب و جیوه از جمله مهم‌ترین عناصر کمیاب هستند که در آب‌های طبیعی یافت می‌شوند. علاوه بر سرب و جیوه، سلنیم، نقره، روی و مولیبدن هم جزء عناصر ناچیز به شمار می‌آیند. بعضی از این عناصر به عنوان مواد غذایی برای زندگی جانوری و گیاهی شناخته می‌شوند. برخی از این مواد به مقدار بسیار کم مورد نیاز است، ولی مقدار زیاد آن سمی است. بسیاری از مواد موجود در محیط زیست آبی دارای چنین رفتاری هستند.

فلزات سمی راست و پایین جدول تناوبی عموماً از زیان‌آورترین عناصر آلوده کننده هستند. سرب، کادمیوم و جیوه از جمله این عناصر هستند، حتی آهن نیز جزء این دسته به حساب می‌آید.

بسیاری از این عناصر تمایل شدیدی به ترکیب با گوگرد دارند، بنابراین به پیوندهای گوگردی مولکول‌های آنزیم حمله‌ور می‌شوند و آنزیم را غیر فعال می‌کنند. گروه‌های اسید کربوکسیلیک و آمینو در پروتئین‌ها نیز مورد حمله فلزات سنگین قرار می‌گیرند. یون‌های سرب، کادمیوم، مس و جیوه به غشاء سلول‌ها متصل می‌شوند و روند انتقال مواد از راه دیواره سلول را مختل می‌کنند. فلزات سنگین همچنین ممکن است سبب ترکیب مواد زیستی فسفات‌ها شوند یا به عنوان کاتالیزور، باعث تجزیه این مواد شوند [۶].

بعضی از شبه فلزات یعنی عناصری که در حد فاصل فلزها و غیر فلزها قرار دارند، آلاینده‌های مهمی برای آب به حساب می‌آیند. آرسنیک، سلنیم و آنتیموان در این زمینه حائز اهمیت هستند. لذا حذف و پاکسازی این فلزات از محیط زیست یا پساب‌های صنعتی بسیار حائز اهمیت می‌باشد [۷].

۳-۱ فلزات سنگین، آلاینده‌های زیست محیطی

در ابتدای دهه ۷۰ میلادی توجه روز افزونی بر روی تاثیر فلزات سنگین بر سلامت انسان و اکوسیستم‌های زیست محیطی شده است. فلزات سنگین مشکل اساسی و جدی هستند زیرا این قبیل فلزات قادرند در سیستم‌های اکولوژیکی تجمع یابند و با افزایش تدریجی غلظت آنها باعث ایجاد آثار سوء و نامطلوب متعددی در آن سیستم‌ها شوند. [۸]

روش‌های مختلف و متعددی برای حذف و جداسازی یون‌های فلزات سنگین از محلول‌های آبی وجود دارد. از مهم‌ترین روش‌هایی که برای این منظور استفاده می‌شوند می‌توان به رسوب‌دهی شیمیایی، تعویض یونی، اسمز معکوس، فرایندهای غشایی، تبخیر، استخراج با حلال و جذب اشاره کرد [۹].

اغلب این روش‌ها دارای معایبی از قبیل گرانی دستگاه‌ها و عملیات، تولید لجن یا سایر مواد زائد سمی، نیاز به انرژی و فضای زیاد دارند. رسوب‌دهی شیمیایی فلزات که به روش سنتی حذف فلزات سنگین از پساب‌ها و آب‌ها معروف است دارای محدودیت‌ها و معایب متعددی است. پاره‌ای از این محدودیت‌ها عبارتند از نیاز به مواد شیمیایی، نیاز به حذف عوامل مزاحم مانند عوامل کمپلکس‌کننده لیگاندها، تولید حجم زیاد لجن همراه با درصد بالایی از آب که گاهی آبیگری از آن کار بسیار مشکلی است، وجود اختلاف در PH بهینه و رسوب‌دهی فلزات در پساب‌هایی که دارای مخلوطی از فلزات می‌باشند. بنابراین هیچگاه نمی‌توان در خروجی واحدهای تصفیه، غلظت فلزات را در حد استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی و ملی رساند و از طرفی با توجه به قوانین سخت و شدید برای تصفیه، تخلیه و دفع فاضلاب‌ها به محیط زیست، بایستی فاضلاب‌های حاوی مواد سمی بخصوص فلزات سنگین قبل از دفع به محیط زیست مورد تصفیه قرار بگیرند [۱۰].

جذب فلزات سنگین از محلول‌های آبی موضوع بسیاری از تحقیقات در سال‌های اخیر می‌باشد، تلاش‌هایی برای تولید و توسعه مواد ارزان قیمت برای حذف و کنترل آلودگی ناشی از فلزات سنگین در محلول‌های آبی از قبیل پساب‌های صنعتی و طبیعی صورت گرفته است. طیف چنین موادی بسیار گسترده و وسیع بوده و از یک طرف ضایعات صنعتی و کشاورزی و از سوی دیگر انواع مختلفی از مواد طبیعی معدنی و آلی را در بر می‌گیرد. حتی گاهی اوقات میکروارگانیسم‌های زنده و غیر زنده برای این منظور استفاده شده است [۱۱].

توانایی پلیمرهای سنتزی در حذف فلزات سنگین توسط چندین محقق گزارش شده است. فاکتورهای متعددی در فرایند حذف و جذب فلزات به وسیله پلیمرهای سنتزی، از قبیل فرم شیمیایی فلزات (درجه اکسیداسیون)، نوع فلز، نوع کانی، غلظت فلز، مقدار جاذب، pH محلول‌ها و ... نقش