

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بسمه تعالی

تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه

خانم الهام صمدیین پایان نامه ۶ واحدی خود را با عنوان بررسی خواص نشری نانو

شیشه سرامیک شفاف CaF_2 - SiO_2 - CaO - Na_2O در تاریخ

۱۳۹۲/۱۰/۱۸ ارائه کردند.

اعضای هیات داوران نسخه نهایی این پایان نامه را از نظر فرم و محتوا تایید کرده و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد مهندسی مواد - سرامیک پیشنهاد می کنند.

عضو هیات داوران	نام و نام خانوادگی	رتبه علمی	امضا
استاد راهنما	دکتر پروین علیزاده	دانشیار	
استاد مشاور	دکتر رضا پورصالحی	استادیار	
استاد ناظر	دکتر احسان طاهری نساج	دانشیار	
استاد ناظر	دکتر بیژن افتخاری یکتا	دانشیار	
مدیر گروه (یا نماینده گروه تخصصی)	دکتر احسان طاهری نساج	دانشیار	

آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:

«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده در رشته **مهندسی مواد-سرامیک** است که در سال **۱۳۹۲** در دانشکده **فنی-مهندسی** دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار خانم **دکتر پروین علیزاده**، مشاوره جناب آقای دکتر **رضا پور صالحی** از آن دفاع شده است.»

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده رابه عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند.

ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.

ماده ۶: اینجانب **الهام صمدبین** دانشجوی رشته **مهندسی مواد-سرامیک** مقطع **کارشناسی ارشد** تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادگی: **الهام صمدبین** تاریخ و امضا: **۹۲/۱۱/۶**

آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایان‌نامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:

ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان‌نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجو مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان‌نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می باشد.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانش‌آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب، نرم افزار و یا آثار ویژه (اثری هنری مانند فیلم، عکس، نقاشی و نمایشنامه) حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آئین‌نامه های مصوب انجام شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته ها در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این آیین‌نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۸۷/۴/۱ شورای پژوهشی و در تاریخ ۸۷/۴/۲۳ در هیأت رئیسه دانشگاه به تایید رسید و در جلسه مورخ ۸۷/۷/۱۵ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم‌الاجرا است.

«اینجانب الهام صمدبین دانشجوی رشته مهندسی مواد-سرامیک ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۰ مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی متعهد می شوم کلیه نکات مندرج در آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافته های علمی مستخرج از پایان نامه / رساله تحصیلی خود رعایت نمایم. در صورت تخلف از مفاد آئین نامه فوق الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می دهم که از طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع بنام بنده و یا هر گونه امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید. ضمناً نسبت به جبران فوری ضرر و زیان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدینوسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم»

امضا: الهام صمدبین

۱۳۹۲/۱۱/۶





دانشکده فنی-مهندسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد-سرامیک

بررسی خواص نثری نانوشیشه سرامیک شفاف $\text{SiO}_2\text{-CaO-CaF}_2\text{-Na}_2\text{O}$

الهام صمدبین

استاد راهنما: دکتر پروین علیزاده

استاد مشاور: دکتر رضا پورصالحی

دی ماه ۱۳۹۲

تقدیم بہ

ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج)

و

پدر و مادر مہربانم

مشکر و قدردانی:

خداوند را شاکریم که به من توفیق کسب علم، فرصت آشنایی با اساتید، داشتن خانواده ای مهربان و دوستانی خوب عنایت فرمود.

تحت جادو که از تلاش ها و راهبانی های استاد فرزانه و کرانه سرکار خانم دکتر پروین علیزاده مشکر و قدردانی کنم. هم چنین از

همکاری و راهبانی های بی شائبه استاد کراتقدر جناب آقای دکتر رضا پورصالحی قدردانی می کنم.

از اعضاء هیئت علمی بخش مواد- گروه سرمایه به ویژه آقای دکتر رسول صراف به خاطر آموزش های موثرشان سپاسگزارم.

هم چنین از کمک های صمیمانه کلیه دوستانم به خصوص خانم ها مهندس مریم محمدی و ندا خانمی پناه کمال مشکر را دارم.

از پدر و مادر و خواهران و برادران عزیزم که همواره مورد لطف و حمایت آن ها بوده ام، مشکر و قدردانی می کنم.

الهام صدیق

زمنان ۱۳۹۲

چکیده

در این پژوهش شیشه‌سرامیک شفاف اکسی‌فلورایدی $\text{SiO}_2\text{-CaO-CaF}_2\text{-Na}_2\text{O}$ به روش ذوب و ریخته‌گری تهیه شد و خواص نوری آن در حضور یون‌های آلاینده مورد بررسی قرار گرفت.

به منظور دستیابی به ریزساختار یکنواخت و حاوی نانوبلور، شیشه‌ها در دو مرحله جوانه زنی و رشد عملیات حرارتی شدند و اثر دمای تبلور بر اندازه و درصد فاز بلوری و میزان شفافیت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور ایجاد خاصیت نورتایی در شیشه مذکور سه دسته یون آلاینده Cr_2O_3 ، $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{-CeO}_2$ و $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{-CeO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$ به ترکیب شیشه افزوده شدند و اثر هر دسته بر خواص نوری، اپتیکی و ریزساختاری شیشه تعیین شد. در شیشه‌های آلاییده شده با Cr_2O_3 و شیشه آلاییده شده $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{-CeO}_2$ اثر عملیات حرارتی در دمای تبلور 680°C به مدت زمان‌های متفاوت ۴ و ۸ ساعت و در شیشه آلاییده شده با $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{-CeO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$ اثر دماهای تبلور مختلف 660°C ، 680°C و 700°C هر یک به مدت ۴ ساعت بر خواص اپتیکی و نوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دمای تبلور 680°C به مدت ۴ ساعت در تمامی شیشه‌های آلاییده شده سبب افزایش میزان جذب در نمونه‌ها در ناحیه فرابنفش و بهبود خواص نورتایی در آن‌ها شده است که به علت حضور یون‌های آلاینده، تبلور فاز بلورین نانومتر و انحلال بهینه یون‌های آلاینده در آن است.

ضریب جذب و خواص اپتیکی نمونه‌های شیشه و شیشه‌سرامیک در حضور یون‌های آلاینده و در عملیات حرارتی مختلف با طیف مرئی-فرابنفش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در تمامی نمونه‌های شیشه و شیشه‌سرامیک آلاییده شده نسبت به نمونه بدون آلاینده انرژی نوار ممنوعه در انتقالات مستقیم کاهش یافته و مقادیر آن با توجه به تغییرات ریزساختاری در محدوده‌ی $2/17$ تا $2/44$ الکترون ولت تغییر می‌کند. همچنین ضریب شکست شیشه با محاسبات تئوری تعیین شد و مقادیر آن در حضور یون‌های آلاینده در مقایسه با نمونه بدون آلاینده افزایش یافته و در نمونه‌های مختلف در محدوده‌ی $2/24$ تا $2/70$ تغییر می‌کنند.

با افزودن CeO_2 به شیشه‌سرامیک آلاییده شده با Cr_2O_3 ، جذب در ناحیه فرابنفش افزایش یافت و خواص نوری جدیدی در طول موج‌های برانگیختگی 510 و 580 نانومتر نسبت به شیشه‌سرامیک آلاییده شده با Cr_2O_3 ایجاد می‌شود. همچنین در شیشه‌های آلاییده شده با $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{-CeO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$ خواص نورتایی منحصر به فردی در طول موج‌های برانگیختگی کم 254 nm و همچنین در طول موج برانگیختگی 540 nm با شدت زیاد به دست آمد. شیشه‌سرامیک‌های آلاییده شده و عملیات حرارتی شده در دمای 680°C به مدت ۴ ساعت قابلیت کاربردهای فوتونیک نظیر لیزرهای حالت جامد را دارند.

کلمات کلیدی: شیشه‌سرامیک شفاف، نانوبلور، یون آلاینده، خواص نوری، خواص اپتیکی

فهرست

فهرست جدول‌ها.....	أ.....
فهرست شکل‌ها.....	ب.....
فصل ۱- مقدمه	۱.....
فصل ۲- مروری بر منابع مطالعاتی	۴.....
۱-۲. خواص و کاربرد شیشه سرامیک‌ها.....	۴.....
۲-۲. شیشه سرامیک شفاف	۵.....
۳-۲. شیشه سرامیک‌های شفاف اکسی فلورایدی	۹.....
۴-۲. بررسی خاصیت نورتابی در شیشه سرامیک آلائیده شده به یون‌های فعال	۱۱.....
۵-۲. جذب	۱۲.....
۶-۲. ویژگی‌های طیفی Cr^{3+}	۱۶.....
۷-۲. ویژگی‌های طیفی Ce^{3+}	۱۹.....
۸-۲. ویژگی‌های طیفی Y^{3+}	۲۱.....
۹-۲. ضریب شکست	۲۱.....
۱-۹-۲. بررسی اختلاف ضریب شکست فاز بلورین و شیشه.....	۲۵.....
۱۰-۲. کاربرد شیشه‌ها در لیزر	۲۶.....
۱۱-۲. ضریب جذب اپتیکی	۲۷.....
فصل ۳- روش تحقیق	۳۱.....
۱-۳. مواد اولیه.....	۳۱.....
۲-۳. انتخاب ترکیب	۳۲.....
۳-۳. فرآیند ذوب و تهیه شیشه	۳۲.....

۳۳	۴-۳. آنالیز حرارتی.....
۳۳	۵-۳. آماده سازی نمونه
۳۳	۶-۳. عملیات حرارتی شیشه
۳۴	۷-۳. آنالیز فازی و مطالعات ساختاری
۳۴	۸-۳. بررسی خواص نوری
۳۴	۹-۳. تبدیل فوریه فروسرخ
۳۵	فصل ۴ - نتایج و بحث
۳۶	۲-۴. آنالیز حرارتی.....
۳۸	۳-۴. عملیات حرارتی و آنالیز فازی
۳۸	۱-۳-۴. مرحله جوانه زنی و رشد
۳۹	۲-۳-۴. تهیه شیشه‌سرامیک شفافیت در شیشه بدون یون آلاینده
۴۴	۴-۴. بررسی طیف تبدیل فوریه فروسرخ
۴۸	۵-۴. خواص فیزیکی
۴۹	۱-۵-۴. چگالی و حجم مولی
۵۱	۶-۴. خواص اپتیکی شیشه و شیشه‌سرامیک در حضور یون‌های آلاینده
۵۱	۱-۶-۴. طیف جذب مرئی- فرابنفش
۵۷	۲-۶-۴. انرژی نوار ممنوعه
۶۴	۷-۴. ضریب شکست نمونه‌های شیشه در حضور یونهای آلاینده
۶۷	۸-۴. بررسی خواص نشری
۸۲	۹-۴. مطالعات میکروسکوپی
۸۹	فصل ۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۹۰	منابع

فهرست جدول‌ها

- جدول ۱-۲: بالاترین انرژی ارتعاشی در شیشه‌های گوناگون ۹
- جدول ۲-۲: طبقه بندی انواع نورتایی ۱۲
- جدول ۳-۲: اختلاف انرژی ΔE_c بین دو تراز 2E و 4T_2 در یون Cr^{3+} ۱۸
- جدول ۱-۳: ترکیب شیمیایی و اجزای سازنده شیشه ها ۳۲
- جدول ۲-۳: ترکیب شیمیایی اکسیدهای آلاینده در شیشه ۳۲
- جدول ۱-۴: آنالیز عنصری شیشه با روش شیمی تر ۳۵
- جدول ۲-۴: مشخصات حرارتی T_g, T_{on}, T_p و T_s و شاخص پایداری حرارتی (ΔT) در شیشه‌ها ۳۷
- جدول ۳-۴: چگالی و حجم مولی شیشه در حضور یون‌های آلاینده ۵۰
- جدول ۴-۴: انرژی نوار ممنوعه نمونه‌های شیشه و شیشه سرامیک های آلاینده شده ۶۲
- جدول ۵-۴: ضریب شکست و قطبش پذیری شیشه بدون یون آلاینده و در حضور یون‌های آلاینده. ۶۵
- جدول ۶-۴: شعاع کاتیونی و قدرت میدان کاتیونی یون‌های کروم، سریم و ایتیریم. ۶۶
- جدول ۷-۴: اپتیک بازی شیشه بدون آلاینده و در حضور یون‌های آلاینده. ۶۷

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۲. ترازهای الکترونی و زیرترازهای ارتعاشی و انتقالات بین این ترازها ۱۴
- شکل ۲-۲. نمودار سطوح انرژی در حالت ۳ تراز و ۴ تراز ۱۴
- شکل ۳-۲. شماتیک فرآیندهای رهاسازی غیرتابشی در حالت بین یونی ۱۶
- شکل ۴-۲. نمودار سطوح انرژی یون Cr^{+3} و قدرت میدان لیگاندی آن در موقعیت‌های هشت‌وجهی شبکه ... ۱۸
- شکل ۵-۲. نمودار سطوح الکترونی Ce^{+3} ۲۱
- شکل ۶-۲. قطبش‌پذیری جهتی ۲۳
- شکل ۶-۲. قطبش‌پذیری سطحی ۲۴
- شکل ۸-۲. نوار ممنوعه مستقیم و غیرمستقیم ۲۹
- شکل ۱-۴. گرمانگاشت DTA شیشه بدون یون آلاینده، شیشه آلاییده شده با Cr و شیشه آلاییده شده با Cr-Ce با سرعت گرمایش $10^{\circ}C/min$ ۳۶
- شکل ۲-۴. الگوی XRD شیشه بدون آلاینده در دماهای تبلور مختلف به مدت ۴ ساعت ۳۹
- شکل ۳-۴. میانگین اندازه بلورها در شیشه بدون آلاینده در دماهای تبلور $700^{\circ}C$ و $680^{\circ}C$ ، $660^{\circ}C$ ۴۰
- شکل ۴-۴. طیف عبوری شیشه بدون آلاینده و شیشه‌سرامیک آن با دمای تبلور $680^{\circ}C$ به مدت ۴ ساعت ... ۴۱
- شکل ۵-۴. الگوی XRD شیشه و شیشه‌سرامیک آلاییده شده با Cr-Ce و Cr با دمای تبلور $680^{\circ}C$ به مدت ۴ ساعت ۴۲
- شکل ۶-۴. الگوی XRD شیشه آلاییده شده با Y-Cr-Ce در دماهای تبلور $700^{\circ}C$ و $680^{\circ}C$ ، $660^{\circ}C$ ۴۳
- شکل ۷-۴. نمودار FTIR شیشه بدون یون آلاینده و شیشه آلاییده شده با Cr و Cr-Ce ۴۵
- شکل ۸-۴. طیف FTIR شیشه بدون آلاینده، شیشه آلاییده شده Cr-Ce و Y-Cr-Ce ۴۷
- شکل ۹-۴. طیف FTIR شیشه‌سرامیک‌های بدون آلاینده و آلاییده شده با دمای تبلور $680^{\circ}C$ ۴۸
- شکل ۱۰-۴. طیف جذبی شیشه و شیشه‌سرامیک بدون آلاینده ۵۲
- شکل ۱۱-۴. طیف جذبی شیشه و شیشه‌سرامیک‌های آلاییده شده با Cr ۵۳
- شکل ۱۲-۴. طیف جذبی شیشه و شیشه‌سرامیک‌های آلاییده شده با Cr-Ce ۵۴
- شکل ۱۳-۴. طیف جذبی شیشه و شیشه‌سرامیک‌های آلاییده شده با Cr-Ce-Y ۵۶
- شکل ۱۴-۴. نمودار $(ah\nu)^{1/n}$ بر حسب $h\nu$ نمونه‌های شیشه ۵۸

- شکل ۴-۱۵. نمودار $(ahv)^{1/n}$ بر حسب $h\nu$ شیشه‌سرامیک آلاینده شده با Cr با زمان تبلور مختلف ۵۹.....
- شکل ۴-۱۶. نمودار $(ahv)^{1/n}$ بر حسب $h\nu$ شیشه‌سرامیک آلاینده شده با Cr-Ce با زمان تبلور مختلف ۶۰.....
- شکل ۴-۱۷. نمودار $(ahv)^{1/n}$ بر حسب $h\nu$ شیشه‌سرامیک آلاینده شده با Cr-Ce-Y با دماهای رشدگوناگون ۶۱.....
- شکل ۴-۱۸. تغییر انرژی نوار ممنوعه با دمای تبلور در شیشه آلاینده شده با Y-Ce-Cr ۶۳.....
- شکل ۴-۱۹. طیف نشری شیشه و شیشه‌سرامیک بدون آلاینده در طول موج برانگیختگی ۴۰۰ نانومتر ۶۸.....
- شکل ۴-۲۰. طیف نشری شیشه‌سرامیک آلاینده شده با Cr با دمای عملیات حرارتی 680°C در $\lambda_{exc}=400\text{ nm}$ ۷۰.....
- شکل ۴-۲۱. طیف نشری شیشه و شیشه‌سرامیک آلاینده شده با Cr در 550 nm و $\lambda_{exc}=450$ ۷۲.....
- شکل ۴-۲۲. ترازهای انرژی Cr^{4+} ۷۴.....
- شکل ۴-۲۳. انتقال انرژی بین یون Cr^{3+} با Cr^{4+} ۷۵.....
- شکل ۴-۲۴. طیف نشری شیشه و شیشه‌سرامیک آلاینده شده با Cr در $\lambda_{exc}=650\text{ nm}$ ۷۳.....
- شکل ۴-۲۵. برازش گاوسی طیف نورتابی شیشه‌سرامیک آلاینده شده Cr ۷۴.....
- شکل ۴-۲۶. انتقال انرژی بین کروم و سریم ۷۶.....
- شکل ۴-۲۷. طیف نشری شیشه و شیشه‌سرامیک آلاینده شده با Cr-Ce در 580 nm و $\lambda_{exc}=510$ ۷۷.....
- شکل ۴-۲۸. طیف نشری شیشه‌سرامیک آلاینده شده با Y-Cr-Ce در 540 nm و $\lambda_{exc}=368,400$ ۷۹.....
- شکل ۴-۲۹. طیف نشری شیشه‌سرامیک آلاینده‌شده با Cr-Ce-Y در 540 nm و $\lambda_{exc}=470$ ۸۰.....
- شکل ۴-۳۰. طیف نشری شیشه و شیشه‌سرامیک آلاینده شده با Cr-Ce-Y در $650,254\text{ nm}$ ۸۱.....
- شکل ۴-۳۱. تصویر SEM شیشه‌های کوئنچ شده ۸۳.....
- شکل ۴-۳۲. تصویر SEM شیشه‌سرامیک بدون آلاینده ۸۴.....
- شکل ۴-۳۳. طیف EDAX شیشه‌سرامیک بدون آلاینده ۸۵.....
- شکل ۴-۳۴. تصویر SEM از شیشه‌سرامیک آلاینده شده با Cr_2O_3 ۸۶.....
- شکل ۴-۳۵. تصویر SEM شیشه‌سرامیک آلاینده شده با Cr_2O_3 - CeO_2 ۸۷.....
- شکل ۴-۳۶. تصویر SEM شیشه‌سرامیک آلاینده شده با Y_2O_3 - Cr_2O_3 - CeO_2 ۸۸.....

فصل اول: مقدمه

پیشرفت‌های اخیر در فوتونیک، به پیشرفت در علم مواد و فهم فیزیک مربوط به آن ارتباط دارد. کشف مواد جدید نظیر شیشه و شیشه‌سرامیک‌ها، نقش کلیدی در پیشرفت وسایل فوتونیک‌ی داشته و کاربردهای مختلفی نظیر لیزرهای حالت جامد، مبدل‌های فرکانسی، تعدیل کننده‌های نور، آشکارسازها برای این مواد مطرح شده است [۱].

شیشه‌سرامیک‌های شفاف اکسی‌فلورایدی آلاینده شده با یون‌های خاک نادر یا فلزات واسطه خواص مناسب برای کاربردهای اپتوالکترونیک و فوتونیک‌ی بسیاری مانند لیزرها و تقویت کننده‌های نوری دارند. این شیشه‌سرامیک‌ها ترکیبی از ویژگی‌های شفافیت، پایداری مکانیکی، شیمیایی و شکل‌دهی مناسب شیشه‌های اکسیدی و از سوی دیگر انرژی کم فونونی، انحلال زیاد یون‌های آلاینده در فاز بلورین و تبلور مناسب شیشه‌های فلورایدی را دارا هستند؛ هم‌چنین یون‌های آلاینده در شیشه‌سرامیک شفاف به دلیل نفوذ بالای نور در این زمینه بسیار فعال هستند. شرط شفافیت در این شیشه‌سرامیک‌ها، وجود نانوبلورهای کوچک‌تر از ۴۰nm و اختلاف کم ضریب-شکست بین فاز بلوری و شیشه است؛ تشکیل نانوبلورها نیازمند درک عمیق سازوکارهای تبلور و کنترل مرحله جوانه‌زنی و رشد فاز بلورین در شیشه‌ها است. نوع، اندازه و توزیع اندازه نانوبلورها در زمینه شیشه از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده خواص نهایی است و نیازمند تعیین مناسب ترکیب، کنترل عملیات حرارتی تبلور و بررسی-های ریزساختاری است [۲، ۳].

شیشه‌سرامیک‌های شفاف اکسی‌فلورایدی به عنوان ماده نورتاب می‌توانند خواص نشری ایجاد کنند. هر ماده نورتاب از دو جز ماده میزبان و مرکز نورتابی تشکیل شده است؛ مرکز نورتابی مکانی است که در آن جذب و تهییج الکترونی رخ می‌دهد که معروف‌ترین آن‌ها خاک‌های نادر و فلزات واسطه هستند. این یون‌ها با توجه به قدرت میدان لیگاندی تراز f یا d و ترازهای الکترونی خود خواص ویژه نورتابی و اپتیکی را در شیشه‌ها ایجاد می‌کنند [۴].

یون‌های آلاینده در شیشه‌سرامیک‌ها مراکز فعال نوری هستند و علاوه بر ایجاد ترازهای انرژی جدید که موجب خواص نورتابی می‌شود، اغلب به بهبود قابلیت تبلور شیشه‌ها نیز کمک می‌کنند. اغلب خاک‌های نادر به دلیل اتصالات ضعیف با مدهای ارتعاشی شبکه دارای نوارهای نشری قوی‌ای هستند، اما در سال‌های اخیر فلزات واسطه به دلیل نوار نشری پهن، قیمت پایین و فعالیت نوری بالا در زمینه شیشه‌سرامیک مورد توجه قرار گرفته اند [۵].

یون‌های آلاینده در شیشه‌سرامیک‌ها می‌توانند از نظر موقعیت مکان اتمی در دو مکان شیشه یا بلور قرار گیرند و به دلیل تفاوت انرژی فونونی، رفتار نوری یون‌ها در این دو مکان متفاوت خواهد بود. در اغلب موارد یون‌های آلاینده در فاز بلورین، گسیل تابشی و بازده نشری مناسب‌تری دارند. با تغییر ترکیب شیشه، محدوده نشری یون‌های آلاینده و انرژی ارتعاشی محل قرارگیری یون‌ها تغییر یافته و خواص نشر در طول موج‌های گوناگون ایجاد می‌شود؛ بنابراین خانواده‌های گوناگونی از ترکیب شیشه هم‌چون آلومینوسیلیکاتی، اسپینل، مولایت و میکا برای ایجاد خاصیت فوتونیک مختلف مطرح می‌شوند [۲، ۶].

استفاده هم‌زمان از چند یون آلاینده به منظور انتقال انرژی بین سطوح الکترونی، افزایش طول عمر نشر و ایجاد واسطه برای انحلال بیش‌تر یون‌های آلاینده در فاز بلورین به کار می‌رود و کاربردهای مبدل بالایی و پایینی و بهبود عملکرد لیزرها براساس انتقالات انرژی بین یون‌های آلاینده بیان شده است [۷].

هدف از انجام این پژوهش تهیه شیشه‌سرامیک شفاف و بررسی خواص نشری آن در حضور یون‌های آلاینده Cr_2O_3 ، یون‌های آلاینده دوتایی $\text{CeO}_2 - \text{Cr}_2\text{O}_3$ و یون‌های آلاینده سه تایی $\text{Y}_2\text{O}_3 - \text{CeO}_2 - \text{Cr}_2\text{O}_3$ است. شیشه-

سرامیک شفاف نانوساختار با کنترل عملیات حرارتی در دو مرحله جوانه‌زنی و رشد قابل ساخت هستند. در دمای جوانه‌زنی سطح شیشه از جوانه‌های فاز بلورین اشباع می‌شود و سپس رشد کنترل شده جوانه‌ها در دمای رشد صورت می‌گیرد [۸]؛ بنابراین نمونه‌ها در دو مرحله جوانه‌زنی و رشد عملیات حرارتی شدند. عملیات حرارتی موجب انحلال یون‌های آلاینده داخل فاز بلورین و افزایش اندازه بلورها می‌شود. این امر انرژی سطوح الکترونی و خطوط نشری را تغییر می‌دهد [۴]؛ بنابراین در نمونه‌های آلاییده شده با Cr_2O_3 و آلاییده شده با $\text{CeO}_2\text{-Cr}_2\text{O}_3$ اثر زمان ماندگاری در دمای رشد و در نمونه‌های آلاییده شده با $\text{Y}_2\text{O}_3\text{-CeO}_2\text{-Cr}_2\text{O}_3$ اثر دماهای رشد گوناگون بر نوار جذبی مرئی-فرابنفش و خواص اپتیکی مورد بررسی قرار گرفت.

حضور یون‌های آلاینده بر نظم کوتاه دامنه شیشه تأثیرگذار است و اتصالات سیلیکاتی، خواص فیزیکی، حرارتی و خواص اپتیکی شیشه‌ها نظیر طیف جذب، انرژی ممنوعه و ضریب شکست را تغییر می‌دهد [۹]؛ بنابراین خواص فیزیکی شیشه‌ها نظیر: چگالی، حجم مولی شیشه‌ها اندازه گیری شدند. هم‌چنین طیف‌سنجی تبدیل فرسرخ فوری به منظور بررسی اثر یون‌های آلاینده بر اتصالات شیشه و شیشه‌سرامیک و طیف‌سنجی جذب مرئی-فرابنفش به منظور تعیین خواص اپتیکی نمونه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. برخی از یون‌های آلاینده نقش جوانه‌زا را در شیشه دارند و بر جدایش فاز و تبلور شیشه اثرگذار هستند؛ بنابراین مطالعات ریزساختاری به منظور تعیین نحوه تبلور و تأثیر یون‌های آلاینده بر آن صورت گرفت.

فصل دوم: مروری بر منابع مطالعاتی

۲-۱. خواص و کاربرد شیشه سرامیک‌ها

شیشه‌ها و شیشه‌سرامیک‌ها کاربردهای وسیعی نظیر کاربرد نوری و فوتونیکی دارند. شیشه‌سرامیک‌ها نسبت به شیشه‌ها و بلورها ویژگی‌هایی هم‌چون هزینه تولید مناسب و سهولت در شکل‌دهی نسبت به بلورها، بهره‌گیری از خواص اپتیکی و مکانیکی شیشه‌ها، محیط بلوری مناسب برای نشر یون‌های آلاینده با توزیع یکنواخت‌تر و خاصیت غیرخطی از جمله مزایای شیشه‌سرامیک‌ها است که موجب کاربردهای فوتونیک و اپتوالکترونیک این مواد شده است [۲، ۹].

زمینه‌ای که یون‌های آلاینده در آن قرار می‌گیرند باید جذب کم نور، ضریب انتقال زیاد فوتون و پاشندگی^۱ کم نور داشته باشد. بخشی از جذب نور به طبیعت ماده و بخش دیگر به عیوب ایجاد شده در مرحله ساخت و آماده‌سازی نمونه مربوط می‌باشد. هم‌چنین پاشندگی کم نور یا عدد آبه^۲ بزرگ‌تر از ۵۵ از دیگر ویژگی‌های مورد توجه در نمونه‌های با کاربرد فوتونیکی است و به ضریب شکست نمونه بستگی دارد؛ عدد آبه با رابطه ۲-۱ تعیین می‌شود:

1. Dispersion
2. Abbe

$$V_d = \frac{n_d - 1}{n_f - n_c} \quad (1-2)$$

در این رابطه n_f ، n_d و n_c به ترتیب ضریب شکست نمونه در طول موج‌های ۴۸۶، ۵۸۹ و ۶۵۶ نانومتر است [۱۰]. در برخی از کاربردهای اپتیکی و فوتونیک عامل اطمینان^۳ (FOM) طبق رابطه ۲-۲ بیان می‌شود و مقادیر بالای آن برای این کاربردها نیاز است [۱۱].

$$FOM = \frac{n_2}{\alpha \lambda} \quad (2-2)$$

در این رابطه n_2 ضریب شکست غیرخطی، α ضریب جذب و λ طول موج به کار رفته است. برای ایجاد وسایل با FOM بالا، ضریب جذب کم و ضریب شکست غیرخطی زیاد در نمونه مورد نظر نیاز است؛ این ویژگی‌ها در شیشه‌سرامیک شفاف با انتخاب مناسب ترکیب شیشه ایجاد می‌شود.

۲-۲. شیشه‌سرامیک شفاف

شیشه‌سرامیک‌های شفاف ماده مناسب برای اغلب کاربردهای فوتونیک نظیر نمایشگرهای دوقطبی ساطع کننده نور، لیزرها و تقویت کننده‌های نوری هستند. زیرا نور به درون آن به آسانی نفوذ می‌کند و هم چنین یون‌های آلاینده به عنوان مراکز نورتابی در این زمینه فعال خواهد بود. شیشه‌سرامیک‌های شفاف علاوه بر کاربردهای فوتونیک، کاربردهای گسترده دیگری هم‌چون آینه‌های تلسکوپ، نمایشگرهای کریستال مایع، سلول‌های خورشیدی دارند [۱۲].

شفافیت در شیشه‌سرامیک‌ها با پخش و جذب کم نور امکان‌پذیر خواهد بود [۱۳]. سازوکارهای مختلفی که باعث جذب بالاتر در شیشه‌سرامیک‌ها می‌شود، شامل موارد زیر می‌باشد:

³ Figure of merite

- تابش با طول موج کوتاه (فرابنفش) موجب انتقال الکترون از نوار ظرفیت ماده به اوربیتال‌های با انرژی بالاتر می‌شود. در تابش‌های با انرژی برابر با انرژی نوار ممنوعه، الکترون‌ها تهییج شده و با جذب این پرتوها به سطوح نوار هدایت منتقل می‌شود.
- تابش در ناحیه‌ی فروسرخ انرژی کم‌تر نسبت به فرابنفش دارد و باعث انتقالات الکترونی نمی‌شود. عاملی که باعث افزایش جذب و به عبارت دیگر کاهش عبور نور در این محدوده می‌شود، مربوط به ایجاد ارتعاشات مولکول‌های ماده است.
- عیوب موجود در ساختار مانند جاهای خالی، حفرات و ناخالصی‌ها نیز با جذب نور برخوردی شفافیت نمونه را کاهش می‌دهد.

پخش کم در شیشه‌سرامیک‌ها با موارد زیر حاصل می‌شود:

- اختلاف ضریب شکست فاز بلورین و شیشه با یکدیگر ناچیز باشد.
- بلورهای با اندازه کوچک‌تر از طول موج نور عبوری، باعث کاهش پخش می‌شود. برای بررسی پخش در شیشه‌سرامیک‌ها دو نظریه بیان شده است؛ در نظریه اول، پخش نور توسط هر یک از ذرات را مستقل از یکدیگر فرض شده و براساس آن برای ایجاد شفافیت مناسب به بلورهای با شعاع کم‌تر از ۱۵ nm و تفاوت ضریب شکست کم‌تر از ۰/۱ بین دو فاز شیشه‌ای و بلورین نیاز است. اما در نظریه دوم، در پخش نور فاصله ذرات نسبت به هم مورد توجه قرار گرفته و بر طبق این نظریه فاصله ذرات نباید کوچک‌تر از شعاع ذره باشد و حداکثر هم تا ۶ برابر شعاع ذره مجاز می‌باشد. بر طبق این نظریه برای ایجاد شفافیت مناسب اندازه ذرات حداکثر تا ۳۰ nm و اختلاف ضریب شکست تا ۰/۳ مجاز می‌باشد [۱۴].

اندازه، توزیع اندازه، درصد حجمی فاز بلورین از عوامل مهم و تأثیرگذار در کاربردهای فوتونیک هستند. در کاربردهای نوری فاز بلورین با اندازه کوچک‌تر از نصف طول موج برخوردی، توزیع اندازه باریک و یکنواخت در زمینه شیشه اهمیت دارد. جدایش فاز مایع-مایع، از جمله فرآیندهایی است که موجب تسهیل در تبلور شیشه-