

طراز الاضلاع

باسمه تعالی



دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت تحصیلات تکمیلی

تعهد نامه اصالت اثر

اینجانب هادی خسروجردی متعهد می شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است، مطابق مقررات ارجاع و فهرست منابع و مأخذ گردیده است. این پایان نامه / رساله قبلا برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارایه نشده است. در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی می باشد.

هادی خسروجردی

امضاء



بررسی تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم بر رفتار خزشی پلی اتیلن با چگالی پایین

نقاشی:

هادی خسروجردی

استاد راهنما: دکتر امیر عابدی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

اردیبهشت ماه 1391

چکیده

یکی از محدودیت های اصلی در بکارگیری پلیمرها، بخصوص پلیمرهای گرمانرم مانند پلی اتیلن با چگالی پایین ، خواص حرارتی و خزشی ضعیف مواد می باشد. در این تحقیق تاثیر نانو ذرات تقویت کننده کربنات کلسیم بر رفتار خزشی و ریز ساختار نانو کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی پایین مورد مطالعه قرار گرفته شده است. بنا براین ، نمونه های نانو کامپوزیتی با درصد های مختلف 0 ، 2/5 ، 5 ، 7/5 ، 10 % به روش تزریق تهیه شد. خواص نانو کامپوزیت پلی اتیلن / کربنات کلسیم با استفاده از پراش اشعه ایکس و آزمایشات خزش، ضربه و کشش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پراش اشعه ایکس نشان داد که با افزایش نانو ذرات کربنات کلسیم به ماتریس پلی اتیلنی ، درصد بلورینگی آن کاهش می یابد. همچنین آزمون ضربه نشان داد که افزایش نانو ذرات تقویت کننده کاهش انرژی و استحکام ضربه را به همراه خواهد داشت و نیز باعث افزایش استحکام نهایی و استحکام تسلیم نانو کامپوزیت می گردد. همچنین نتایج حاصل از خزش کششی نمونه های نانو کامپوزیتی نشان داد که افزایش نانو ذرات کاهش کرنش خزشی و کاهش نرخ خزشی را به همراه خواهد داشت.

کلمات کلیدی: نانو ذرات، کربنات کلسیم، پلی اتیلن، نانو کامپوزیت، خواص مکانیکی، رفتار خزشی

فهرست مطالب

فصل اول - مقدمه

- 1-1- مروری بر فصل‌ها..... 2
- 2-1- مقدمه..... 3
- 3-1- اهداف پروژه 4

فصل دوم - مروری بر منابع

- 1-2- مقدمه 6
- 2-2- نانو کامپوزیت های پلیمری 6
- 3-2- روش های تولید نانو کامپوزیت های پلیمری 7
- 1-3-2- مخلوط سازی مستقیم 7
- 2-3-2- فرآوری محلول 8
- 3-3-2- پلیمریزاسیون درجا 8
- 4-3-2- اختلاط در حالت مذاب 8
- 4-2- پلی اتیلن 9
- 1-4-2- پلی اتیلن با دانسیته پایین 11

- 11..... 5-2- کامپوزیت های پایه پلی اتیلنی
- 12..... 1-5-2- کربنات کلسیم
- 12..... 2-5-2- اصلاح سطح کربنات کلسیم
- 15..... 6-2- خزش در پلیمرها و کامپوزیت های آن
- 15..... 1-6-2- تعریف خزش
- 17..... 2-6-2- منحنی های خزشی
- 20..... 1-2-6-2- منحنی تنش (ایزومتریک) بر حسب زمان
- 21..... 2-2-6-2- منحنی مدول خزشی بر حسب زمان
- 22..... 3-2-6-2- منحنی تنش همزمان بر حسب کرنش
- 23..... 3-6-2- بازیابی خزش
- 24..... 4-6-2- آزمایش رهایی از تنش
- 25..... 5-6-2- معادلات خزش
- 27..... 6-6-2- منحنی های مستر
- 28..... 7-2- بیشینه تحقیقات

فصل سوم- روش پژوهش

- 38..... 1-3- مقدمه

- 38..... 2-3- مواد اولیه
- 38..... 1-2-3- پلی اتیلن
- 39..... 2-2-3- نانو ذرات کربنات کلسیم
- 40..... 3-2-3- اسید استتاریک
- 40..... 3-3- روکش دهی نانوذرات
- 42..... 4-3- ساخت نانو کامپوزیت ها
- 45..... 5-3- بررسی خواص مکانیکی
- 47..... 6-3- بررسی رفتارخزشی کششی
- 48..... 7-3- آنالیزوزنی حرارتی (TGA)
- 49..... 8-3- پراش اشعه ایکس (XRD)
- 50..... 9-3- میکروسپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)

فصل چهارم - نتایج و بحث و بررسی

- 52..... 1-4- مقدمه
- 53..... 2-4- بررسی توزیع نانوذرات باروکش اولیه در ماتریس پلی اتیلنی
- 55..... 3-4- اصلاح سطح نانوذرات
- 57..... 4-4- بررسی تاثیر اصلاح سطح نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت

- 59-4-5- تاثیر نانو ذرات در مقاومت ضربه نانو کامپوزیت پلی اتیلن/کربنات کلسیم
- 63-4-6- تاثیر نانو ذرات در استحکام کششی نانو کامپوزیت پلی اتیلن/کربنات کلسیم
- 65-4-7- تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم در مورفولوژی و میزان کریستالی بودن پلی اتیلن
- 69-4-8- تاثیر نانو ذرات در رفتارخزشی نانو کامپوزیت پلی اتیلن/کربنات کلسیم

فصل پنجم - نتیجه گیری

- 77-5-1- مقدمه
- 77-5-2- بحث و نتیجه گیری نهایی
- 80-5-3- پیشنهاد برای ادامه کار
- 81- منابع

فهرست اشکال

- شکل 2-1- واکنش تهیه ی پلی اتیلن 10
- شکل 2-2- تاثیر پوشش نانوذرات کربنات کلسیم (الف) بر میزان بهم چسبیدگی نانوذرات (ب) بر چقرمگی شکست ذرات کربنات کلسیم کامپوزیت پلی اتیلن با چگالی بالا تقویت شده با 10 درصد نانوذرات کربنات کلسیم 14
- شکل 2-3- شماتیکی از منحنی های خزش 16
- شکل 2-4- شماتیکی از بخش های مختلف منحنی های خزش 17
- شکل 2-5- تاثیر تنش را بر رفتار خزشی مواد پلیمری 18
- شکل 2-6- اثر دما را بر منحنی خزش 19
- شکل 2-7- منحنی تنش (ایزومتریک) بر حسب زمان در مقدار ثابت کرنش، $\epsilon_1 < \epsilon_2 < \epsilon_3$ 21
- شکل 2-8- منحنی تغییرات مدول خزشی بر حسب زمان، $\sigma_1 < \sigma_2 < \sigma_3$ 22
- شکل 2-9- تغییرات تنش همزمان بر حسب کرنش در زمانهای مختلف، $t_3 > t_2 > t_1$ 23
- شکل 2-10- شماتیکی از نمودارهای خزشی و بازیابی خزشی 24
- شکل 2-11- شماتیکی از نمودارهای رهایی از تنش 24
- شکل 2-12- نمونه ای از منحنی های مستر برای پیش بینی رفتار خزشی کامپوزیت های پلیمری 28
- شکل 2-13- شماتیکی از دستگاه طراحی شده برای تست خزش در تنش ثابت 29

- شکل 2-14 - رفتار خزش پلی اتیلن با درصد کریستالی مختلف در دماهای مختلف و تنش ثابت30
- شکل 2-15 - تاثیر دما بر رفتار خزشی پلی اتیلن تقویت شده با 50% الیاف پلی اتیلنی31
- شکل 2-16 - تاثیر تنش اعمالی مختلف بر رفتار خزشی پلی اتیلن تقویت شده با 50% الیاف پلی اتیلنی. 31
- شکل 2-17 - بررسی تجربی و تئوری رفتار خزشی پلی اتیلن تقویت شده با درصد های مختلف الیاف پلی اتیلنی
.....32
- شکل 2-18 - تاثیر نانوذرات TiO_2 بر رفتار خزشی پلی آمید 6633
- شکل 2-19 - تاثیر درصد های حجمی مختلف نانو clay بر رفتار خزشی پلی اتیلن با چگالی پایین در دمای 25
درجه سانتیگراد34
- شکل 2-20 - تاثیر درصد های حجمی مختلف نانو clay بر رفتار خزشی پلی اتیلن با چگالی پایین در دمای 50
درجه سانتیگراد34
- شکل 2-21 - تاثیر درصد های حجمی مختلف نانو clay بر رفتار خزشی پلی اتیلن با چگالی پایین در دمای 75
درجه سانتیگراد35
- شکل 2-22 - تاثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر کرنش خزشی پلی اتیلن با چگالی متوسط36
- شکل 2-23 - دتائیر نانوذرات کربنات کلسیم بر نرخ خزشی پلی اتیلن با چگالی متوسط36
- شکل 3-1 (الف) پودر نانو ذرات کربنات کلسیم ب) تصویر گرفته شده توسط FESEM در بزرگنمایی 30000
برابر39
- شکل 3-2 - مشخصات فنی اسید استایریک مورد استفاده40

شکل 3-3 - تصویر مراحل مختلف روکش دهی نانو ذرات (الف) وزن کردن نانوذرات (ب) مگنت استفاده شده جهت همزدن (ج) اضافه کردن آب و الکل و نانوذرات وهم زدن آنها (د) حل کردن اسیداستتاریک در الکل جهت اضافه کردن به نانوذرات (ه) خشک کردن نانو ذرات41

شکل 3-4 - شماتیک دستگاه اکستروود دوپیچه همسو گرد مورد استفاده43

شکل 3-5- دستگاه اکستروود دوپیچه مورد استفاده در ساخت نانو کامپوزیت (الف) تصویر دستگاه اکستروود (ب) موادخروجی اکستروود (ج) ورود مواد به آسیاب (د) خروجی مواد از آسیاب43

شکل 3-6 - شماتیکی از نمونه های الف)خزش ب) کشش ج) ضربه.....44

شکل 3-7 - تصویری از نمونه های خروجی از دستگاه تزریق.....44

شکل 3-8 - دستگاه تزریق مورد استفاده برای تهیه ی نمونه های آزمایش45

شکل 3-9 - دستگاه کشش Zwick/Roell مدل46

شکل 3-10 - الف)دستگاه ضربه آیزود ب) دستگاه ضربه شارپی.....47

شکل 3-11 - دستگاه مورد استفاده جهت آزمون خزش کششی48

شکل 3-12- تصویر دستگاه TGA49

شکل 3-13 - تصویر دستگاه XRD.....49

شکل 3-14 - تصویر میکروسکپ الکترونی روبشی گسیل میدانی50

شکل 3-15 تصویر نمونه های کامپوزیتی با سطح روکش داده شده توسط طلا برای بررسی ریزساختار.....51

- شکل 3-16 - دستگاه مورد استفاده جهت روکش دهی سطحی نمونه ها با طلا.....51
- شکل 4-1- تصویر میکروسکپ الکترونی (FESEM) از نمونه نانوکامپوزیتی تقویت شده با 5% نانوذرات کربنات کلسیم بدون اصلاح سطح54
- شکل 4-2- نمودار حاصل از TGA و DTG برای نانوذرات کربنات کلسیم با روکش اولیه 2/5 % اسید استتاریک.....55
- شکل 4-3 - نتیجه TGA و DTG برای نانوذرات کربنات کلسیم اصلاح سطحی شده حدود 4/5-5 % اسید استتاریک.....56
- شکل 4-4- تصویر میکروسکپ الکترونی (FESEM) از نمونه نانوکامپوزیتی تقویت شده با 5% نانوذرات کربنات کلسیم اصلاح سطحی شده با 5% وزنی اسید استتاریک.....57
- شکل 4-5- تاثیر درصد وزنی روکش نانوذرات کربنات کلسیم بر انرژی ضربه شاری نانوکامپوزیت پلی اتیلن تقویت شده با 5% نانوذرات کربنات کلسیم.....58
- شکل 4-6- تاثیر درصد وزنی روکش نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی نانوکامپوزیت پلی اتیلن تقویت شده با 5% نانوذرات کربنات کلسیم.....59
- شکل 4-7- تاثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر انرژی ضربه پلی اتیلن و نانوکامپوزیت های آن.....61
- شکل 4-8 - تصاویر ریز ساختار میکروسکوپ FESEM (الف) پلی لاتیلن با چگالی پایین (ب) L/C 2.5 (ج) L/C 7.5 (د) L/C 10 (و) L/C 15.....62
- شکل 4-9- نمودار تنش - کرنش برای پلی اتیلن با دانسیته کم و نانوکامپوزیت های آن63
- شکل 4-10- تاثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر استحکام کششی نهایی پلی اتیلن با دانسیته کم و نانوکامپوزیت های آن64
- شکل 4-11- تاثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر کرنش شکست پلی اتیلن با دانسیته کم و نانوکامپوزیت های آن

64.....

شکل 4-12- نمودار حاصل از آزمون XRD برای پلی اتیلن با چگالی پایین 66

شکل 4-13 - نمودار حاصل از آزمون XRD برای پلی اتیلن تقویت شده با 5% نانو کربنات کلسیم..... 66

شکل 4-14 - تطبیق نمودارهای حاصل از آزمون XRD برای پلی اتیلن با چگالی پایین و پلی اتیلن تقویت شده با 5%

نانو کربنات کلسیم 67

شکل 4-15- ساختار اسفرولیت. نواحی کریستالی در اسفرولیت بصورت شعاعی جهت گیری می کنند، از یک

نقطه شروع به شکل گیری می کنند و در آن شاخه های مولکولی بصورت شیب دار جهت گیری کرده و بین نواحی

کریستالی را نواحب آمورف در بر می گیرد (الف) نمایش شماتیک (ب) تصویر SEM

..... 68

شکل 4-16- تطبیق پیک های حاصل از XRD نانو کامپوزیت با PDF کارت استاندارد با شماره ی 86-2339 برای

شناسایی ماهیت کربنات کلسیم 69

شکل 4-17- بررسی تاثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار خزشی پلی اتیلن با چگالی پایین در بار ثابت 5

مگاپاسکال و دمای محیط (25°C)..... 70

شکل 4-18- بررسی تاثیر درصد وزنی نانوذرات کربنات کلسیم بر نرخ خزش در مرحله دوم خزشی تحت تنش

ثابت 5 مگاپاسکال و دمای 25 درجه سانتیگراد 70

شکل 4-19- بررسی تاثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار خزشی پلی اتیلن با چگالی پایین در بار ثابت 8

مگاپاسکال و دمای محیط (25°C)..... 71

شکل 4-20- بررسی تاثیر درصد وزنی نانوذرات کربنات کلسیم بر نرخ خزش در مرحله دوم خزشی تحت تنش

ثابت 8 مگاپاسکال و دمای 25 درجه سانتیگراد..... 72

شکل 4-21- بررسی تاثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار خزشی پلی اتیلن با چگالی پایین در بار ثابت 11 مگاپاسگال و دمای محیط (25°C).....73

شکل 4-22- بررسی تاثیر تنش های مختلف بر رفتار خزشی پلی اتیلن با چگالی پایین تقویت شده با 7/5 % نانوذرات در دمای محیط (25°C).....75

فهرست جداول

- جدول 3-1- مشخصات پلی اتیلن با دانسیته پایین LF0200 38
- جدول 3-2- اطلاعات فنی نانو کربنات کلسیم گزارش شده توسط شرکت تولید کننده 39
- جدول 3-3 - ترکیب مختلف نانو کامپوزیت های پلی اتیلنی با درصد های مختلف نانوذرات کربنات کلسیم ساخته شده 42
- جدول 4-1- تاثیر میزان روکش نانوذرات با اسید استتاریک بر انرژی ضربه شاری نانو کامپوزیت پلی اتیلنی تقویت شده با 5% نانوذرات کربنات کلسیم 58
- جدول 4-2- انرژی ضربه شاری برای پلی اتیلن با دانسیته کم و نانو کامپوزیت های آن 60
- جدول 4-3- انرژی ضربه آیزود برای پلی اتیلن با دانسیته کم و نانو کامپوزیت های آن 60
- جدول 4-4 - نرخ خزشی در مرحله دوم خزشی برای پلی اتیلن با دانسیته کم و نانو کامپوزیت های آن در تنش های مختلف 74

فصل اول:

مقدمه

1-1- مروری بر فصل‌ها

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل است که بترتیب زیر در پایان نامه گردآوری شده‌اند:

- فصل 1 تحت عنوان "مقدمه"
- فصل 2 تحت عنوان "مروری بر منابع"
- فصل 3 تحت عنوان "روش پژوهش"
- فصل 4 تحت عنوان "بحث و نتیجه گیری"
- فصل 5 تحت عنوان "نتیجه گیری"

در **فصل اول** مختصری درباره تاریخچه و کاربرد کامپوزیت‌ها توضیح داده شده است و در پایان فصل اهداف پروژه و زمینه کاری آن بیان شده است

در **فصل دوم** مباحثی در مورد نانو کامپوزیت‌ها، بخصوص کامپوزیت‌های زمینه پلیمری و خزش در کامپوزیت‌ها بیان شده است و مروری بر مهمترین تحقیقات انجام شده در بررسی رفتار خزشی کامپوزیت‌های پایه پلیمری شده است.

در **فصل سوم** به معرفی مواد مورد استفاده در این پژوهش و همچنین نحوه ی ساخت نانو کامپوزیت‌ها و نحوه ی تهیه ی نمونه های آزمایش پرداخته شده است. و همچنین تجهیزات و ابزار بکار گرفته شده در این پژوهش بطور کامل توضیح داده شده است.

در **فصل چهارم** بطور کامل به تفسیر نتایج حاصل از آزمایشات تجربی پرداخته شده است و نتایج و نمودارهای حاصل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

در **فصل پنجم** در ابتدا به نتایج کلی حاصل از آزمایشات تجربی پرداخته شده است و در پایان فصل، پیشنهادهایی برای ادامه کار ارائه شده است.

کامپوزیت¹ ها از جمله این مواد مهندسی هستند که از سال 1940 میلادی با معرفی کامپوزیت های پلیمری مورد توجه صنایع قرار گرفته اند. در این سال برای اولین بار الیاف شیشه جهت تقویت پلاستیک های مصرفی در ساخت پوشش پلاستیکی آنتن رادار هواپیما استفاده شد [1]، سپس، پس از چندین شکست در پروژه های نظامی و صنعت هوا- فضا، از سال 1960 به صورت جدی از این مواد در کار برد های مختلف از جمله اجزای اتومبیل، کالا های ورزشی، اجزای هواپیما، صنایع در یایی و صنعت نفت مورد استفاده قرار گرفت. ماده کامپوزیتی از ترکیب دو یا چند ماده ساخته می شود تا خواص کم نظیر را ایجاد کنند. ایده ساخت کامپوزیت توسط بشر کشف نشد، بلکه این مواد در طبیعت وجود دارند. برای مثال چوب که از ترکیبی از الیاف سلولزی در زمینه چسبی به نام لیگن تشکیل شده است، یک کامپوزیت است و یا صدف جانوران بی مهره مانند حلزون نمونه هایی از کامپوزیت های طبیعی می باشند. معمولاً کامپوزیت ها از یک زمینه یا «ماتریس»² و مواد تقویت کننده³ تشکیل شده است. زمینه می تواند از جنس فلز، سرامیک، پلاستیک و یا مواد بین فلزی باشد [2]. فاز تقویت کننده باعث افزایش استحکام و سختی کامپوزیت ها می شود در حالی که زمینه سبب سختی و مقاومت خوردگی می شود. فاز تقویت کننده می تواند به شکل های مختلفی از جمله صفحه، ذره، ویسکرز، الیاف به هم پیوسته بلند و یا کوتاه وجود داشته باشد [3]. سختی، استحکام دهی، پایداری گرمایی، هدایت الکتریکی و... وظایف اصلی و مهم فاز تقویت کنند در کامپوزیت ها می باشد. زمینه ذرات را می پوشاند خواص شکل دهی انعطاف پذیری استحکام فشاری و سطح پرداخت شده خوب بوجود می آورد [4،5].

یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر خواص کامپوزیت ها، وضعیت فاز تقویت کننده از جمله شکل، اندازه و درصد حجمی این فاز می باشد. تقویت کننده به دلیل استحکام و مدول الاستیک زیادی که دارد نه تنها سبب تقویت استحکام مواد مرکب می گردد بلکه موجب تغییراتی در ریز ساختار زمینه می شود و از این راه نیز خواص کامپوزیت تحت تاثیر قرار می گیرد. کامپوزیت ها را می توان به عنوان دسته ای از مواد پیشرفته در نظر گرفت که دارای وزن کم، استحکام بالا، مدول الاستیسیته زیاد، ضریب انبساط حرارتی کم و مقاومتی سایشی خوب می باشند. معمولاً ترکیبی از این خواص به تنهایی در یک ماده ساده یافت نمی شود. افزودن ذرات مستحکم با مدول الاستیسیته بالا به زمینه نرم و دارای استحکام پایین، ماده ای را ایجاد می کند که خواصی بینا بین ذرات دهنده و زمینه داشته باشد. در سالهای اخیر تحقیقات صورت گرفته نشان داد که هر چه اندازه فاز تقویت کننده کوچکتر گردد بدلیل افزایش سطح مشترک بین ماتریس و تقویت کننده و همچنین کوچک شدن مراکز تمرکز تنش سبب افزایش خواص

¹ -composite

² -matrix

³ -reinforcement

مکانیکی و کارایی کامپوزیت می گردد [6]. بدین سبب در اواخر قرن بیستم زمینه جدیدی تحت عنوان نانو کامپوزیت¹ ها وارد عرصه علم و فن آوری شد، از این رو استفاده از فاز تقویت کننده در ابعاد نانو متریک (کمتر از 100 نانو متر) در ساخت کامپوزیت ها مورد توجه فراوانی قرار گرفته است [7].

در بین نانو کامپوزیت ها، نانو کامپوزیت های زمینه پلیمری توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. مقاومت به خوردگی در محیط های اسیدی و بازی، سبکی، سهولت تولید و هزینه های تولید و نگهداری کم از جمله خواصی است که باعث شده است کامپوزیت های زمینه پلیمری بیشترین درصد تولیدات کامپوزیتی را به خود اختصاص دهد و با توجه به این خواص ویژه، زمینه را برای جایگزینی این مواد نوین به جای فولاد و آلومینیوم فراهم آورده اند، که این امر موجب کاهش وزن قطعات می شود [8].

از جمله معایب کامپوزیت های پلیمری که مانع کاربرد وسیع این مواد می گردد استحکام و مقاومت حرارتی و ابعادی پایین آنهاست. برای بهبود این خواص در دهه اخیر تحقیقات گسترده ای روی پلیمر های مختلف انجام شده است. با توجه به پیشرفت نانو کامپوزیت های پلیمری، امید بر آن است که بتوان جایگزین مناسب فلزات گردند و قطعات و سازه هایی با وزن کمتر و قیمت خیلی پایین تر تولید نمود.

1-3-اهداف پروژه

در این پژوهش سعی به بهبود استحکام و رفتار خزشی پلی اتیلن، که از جمله پلیمر های گرمانرم پر کاربرد در صنایع مختلف می باشد، شده است. برای این مهم اضافه کردن نانو ذرات کربنات کلسیم به زمینه پلی اتیلنی مورد استفاده قرار گرفته شده است. دلیل استفاده از کربنات کلسیم، ارزان بودن آن و سازگاری آن با پلیمر های گرمانرم می باشد و سعی شده است ماده ای ارزان و در عین حال با خواص مطلوب تولید گردد و دانش موجود نسبت به رفتار کششی و خزشی پلی اتیلن با چگالی پایین و نانو کامپوزیت های آن را گسترش دهیم. در حال حاضر از این پلیمر بیشتر به عنوان فیلم و در بسته بندی استفاده می شود که با افزایش استحکام و رفتار خزشی آن، می توان دامنه کاری آن را وسعت بخشید.

¹ -nano composite