


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

۱۸۴۴۹v



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

موضوع :

مقایسه ریز نشت و حلالیت نوعی سمان گلاس آینومر جدید با  
گلاس آینومر های رایج

استاد راهنما:

دکتر مستانه جواهری

دکتر مهشید صفار پور

استاد مشاور:

۱۳۸۸/۹/۱۳ دکتر رضا سالاریان

نگارش:

ویدا انصاری

سال تحصیلی: ۱۳۸۸-۸۹

شماره پایان نامه: ۴۶۰

این پایان نامه را تقدیم می کنم به:

مادرم که « تمام بخطات » دلم از حس وجودش روشن بود و عشق را در نگاهش هر دم احساس می کردم.

پدرم که وجودش نعمت و کرمی و سایر اش موجب غرور است.

هر سرم که حضورش بزرگترین خوشنختی است و پایان این آغاز بدون وجودش میسر نبود.

خواهرانم که هر روز زیدن راچه خالصانه به من آموختند.

دوستانم که برایم یادآور خاطرات زیبا و تکرار نشدنی هستند.

استایدم که زحات بی دریشان را همیشه به خاطر خواهم سپرده

# فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	چکیده فارسی
	فصل اول : مقدمه و کلیات
۲	مقدمه و بیان مسئله
۴	۱- معرفی
۵	۲- الیاف آلومینا
۷	۳- خصوصیات
۸	۴- تعاریف
۸	۵- موارد کاربرد
۹	۶- معایب
	فصل دوم : مروری بر مقالات
۱۰	۱- حلالیت
۱۳	۲- ریزنشت
	فصل سوم : مواد و روش ها
۱۸	۱- اهداف و فرضیات
۲۰	۲- روش اجرای آزمایش حلالیت
۲۳	۳- روش اجرای آزمایش نشت لبه ای
۲۹	۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها

۲۹ .....	۵-۳ ملاحظات اخلاقی
۳۰ .....	۶-۳ متغیرها

#### فصل چهارم : نتایج

۳۱ .....	۴-۱ حلالیت و جذب آب
۳۷ .....	۴-۲ آشت لبه ای

#### فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۴۰ .....	۱-۱ بحث حلالیت و جذب آب
۴۲ .....	۲-۱ بحث نشت لبه ای
۴۳ .....	۳-۱ پیشنهادات

#### فصل ششم : منابع

۴۵ .....	منابع
----------	-------

۵۳ .....	چکیده انگلیسی
۵۴ .....	پیوست ها

## **فهرست جداول و نمودارها:**

**جدول ۱-۴ مقایسه میانگین و انحراف معیار حلالیت سمانهای در بازه های زمانی مختلف**

**جدول ۲-۴ مقایسه میانگین و انحراف معیار جذب آب سمانهای در بازه های زمانی مختلف**

**جدول ۳-۴ مقایسه میانگین و انحراف معیار نشت لبه ای سمانهای**

**نمودار ۱-۱: مقایسه میانگین درصد حلالیت سمانهای مورد مطالعه پس از ۲۴ ساعت**

**نمودار ۲-۲: مقایسه میانگین درصد حلالیت سمانهای مورد مطالعه پس از یک هفته**

**نمودار ۳-۳: مقایسه میانگین درصد جذب آب سمانهای مورد مطالعه پس از ۲۴ ساعت**

**نمودار ۴-۴: مقایسه میانگین درصد جذب آب سمانهای مورد مطالعه پس از یک هفته**

**نمودار ۴-۵: مقایسه میانگین میزان نفوذ رنگ در سمانهای مورد مطالعه**

**نمودار ۴-۶: روند تغییر میزان جذب آب بر حسب زمان**

**نمودار ۴-۷: روند تغییر میزان حلالیت بر حسب زمان**

## فهرست تصاویر:

- تصویر ۱-۱ الیاف آلمینا با بزرگنمایی ۴۰۰X
- تصویر ۱-۲ تاثیرالیاف آلمینا بر ساختار شیمیایی گلاس اینومرها
- تصویر ۱-۳ مولد مطابق با استاندارد ۴۰۴۹
- تصویر ۲-۱ نمونه های آماده شده در مولد
- تصویر ۲-۲ ترازوی دیجیتال
- تصویر ۲-۳ دستگاه انکوباتور
- تصویر ۳-۱ سمان گلاس آینومر (GC Fuji II)
- تصویر ۳-۲ سمان گلاس آینومر (ChemFil/Densply)
- تصویر ۳-۳ نمونه ها در محلول متیلن بلو
- تصویر ۳-۴ نمونه های مانت شده در پلی استر
- تصویر ۳-۵ دستگاه مکاتوم
- تصویر ۳-۶ نمونه های برش خورده در زیر استریو میکروسکوپ
- تصویر ۳-۷ تاثیرالیاف آلمینا بر ساختار شیمیایی گلاس اینومرها

**پیوست ها :**

**پیوست ۱:** فاز مایع گلاس آینومر و نسبت ترکیبی آن

**پیوست ۲:** فاز پودری گلاس آینومر و برخی خواص فیزیکی و شیمیایی آن

چند ناری

## چکیده فارسی :

زمینه: حلایت و جذب آب یک فاکتور مهم در انتخاب نوع ماده ترمیمی مناسب است. همچنین نشت لبه ای موجب تبادل مایعات داخل دهانی و باکتری ها از درز بین ترمیم و دندان می شود که حساسیت بعد از درمان، تحریک پالپ و غیره را به دنبال خواهد داشت.

**هدف:** مقایسه ریز نشت و حلایت نوعی سمان گلاس آینومر جدید با گلاس آینومرهای رایج

مواد و روش ها: ۳ نوع گلاس آینومر (X , Chemfil,Fuji II) self cure انتخاب شدند. برای آزمایش حلایت ، از هر ماده ۷مولد به قطر mm ۱۵ و ضخامت ۱ mm تهیه و در آب قطر C ۳۷ ° نگهداری شد و در بازه های زمانی ۲۴ ساعت و یک هفته وزن و درصد حلایت و جذب آب اندازه گیری شد.

در آزمایش نشت لبه ای بر روی ۲۴ دندان مولر کشیده شده ، حفرات CL V تراشیده شد و به طور تصادفی به ۳ گروه ۸تایی تقسیم و هر گروه توسط یک نوع گلاس آینومر ترمیم گردید. بعد از ترموسیکل نمونه ها به مدت ۲۴ ساعت در متیلن بلو ۲درصد قرار گرفته و برش داده شدند و با استفاده از استریو میکروسکوپ میزان نشت لبه ای آنها بررسی شد.

**نتایج:** بیشترین میزان حلایت در هر دو بازه زمانی ۲۴ ساعت و یک هفته مربوط به گلاس Fuji آینومر Chemfil که به ترتیب (۳۶/۵درصد و ۹۱/۲درصد) و کمترین میزان مربوط به Fuji II (۴۷/۳درصد و ۲۸/۲درصد) می باشد. همچنین بیشترین میزان جذب آب مربوط به Chemfil (۰۶/۱۱درصد و ۱۱/۷درصد) و کمترین میزان مربوط به گلاس آینومر جدید X (۴/۶درصد و ۷/۴درصد) می باشد.

**نتیجه گیری:** در مقایسه گلاس آینومر های مورد مطالعه بیشترین میزان حلایت، جذب آب و نشت لبه ای مربوط به گلاس آینومر Chemfil می باشد. همچنین کمترین میزان حلایت مربوط به Fuji II است و کمترین میزان جذب آب و نشت لبه ای مربوط به گلاس آینومر X می باشد.

**واژگان کلیدی:** گلاس آینومر، حلایت، جذب آب، نشت لبه ای.

فصل اول

مقدمہ و کلات

## مقدمه و بیان مسئله :

گلاس آینومرها (GI)، موادی محتوی ماتریکس های پلیمری هستند که به کمک یون هایی با اتصالات جانبی به یکدیگر متصل شده اند.<sup>(۱)</sup> مجموعه‌ی این ترکیبات، ذرات فیلر شیشه‌ای تقویت کننده‌ای را در بر می‌گیرند. مواد سخت شده دارای خواص متوسطی در مقایسه با کامپوزیتها هستند ولی دارای چسبندگی نسبتاً خوب بوده و قابلیت آزاد سازی یون های فلوراید را دارند که می‌توانند روند پوسیدگی را متوقف کنند.<sup>(۲)</sup>

سمان گلاس آینومر خصوصیاتی نظیر مقاومت در برابر حل شدن در اسید، آزادسازی فلوراید، راحتی استفاده داشته و معایبی مثل Setting آهسته در ابتدای کار، حساسیت به حضور رطوبت و نیز امکان ایجاد حساسیت پالپی دارد.<sup>(۳و۴)</sup> لذا به منظور رفع نواقص موجود نیاز به ارائه‌ی محصولی جدیدتر احساس می‌شود.

چسبندگی گلاس آینومرهای مرسوم (Conventional) به مینا و یا عاج، تنها استحکام پیوندی در دامنه ۶ تا ۱۲ مگاپاسکال ایجاد می‌کند در مقایسه، عوامل اتصال یابنده به عاج (DBA) قادر به ایجاد استحکام پیوندی معادل ۲۲ تا ۳۵ مگاپاسکال هستند.<sup>(۵)</sup> ریزنشت اطراف ترمیم‌های دندانی یکی از مهم ترین مشکلات دندان پزشکی می‌باشد.<sup>(۶و۷)</sup>

از آنجا که گلاس آینومرها به ساختمان دندان باند شده و فلوراید آزاد می‌کنند می‌توانند به عنوان جایگزینی مناسب برای کامپوزیت‌ها مطرح شده و از میزان ریزنشت بکاهند.<sup>(۶)</sup> با توجه به اینکه در بهترین شرایط همیشه یک درز بین دندان و لبه‌ی ترمیم (حدود ۰/۴۲)<sup>(۸)</sup> وجود دارد، استفاده از یک سمان با میزان حلalیت پائین اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.<sup>(۸و۹)</sup>

<sup>۱</sup> Glass Ionomer

حلالیت عامل تخریب و به خطر افتادن سازگاری بیولوژیکی است همزمان با ایجاد فاصله بین دندان و ترمیم ، گیر ترمیم کاهش می یابد . این کاهش احتمال عدم موفقیت ترمیم را افزایش می دهد.<sup>(۹ و ۶)</sup>

با توجه به اهمیت موارد ذکر شده بر آن شدیدم تا خصوصیات ذکر شده را بعد از تغییر در ساختار شیمیایی گلاس آینومر مورد بررسی قرار دهیم.

این مطالعه با هدف مقایسه ریز نشت و حلالیت نوعی سمان گلاس آینومر جدید با گلاس آینومر های رایج طراحی شده است.

**کلیات:**

### ۱-۱ معرفی:

سمان گلاس آینومر به عنوان یک ماده همنگ دندانی در سال ۱۹۷۱-۷۲ به وسیله Kent و Wilson معرفی شد.<sup>(۵)</sup> این ماده به صورت پودر و مایع یا به صورت پودری که با آب مخلوط می شود عرضه می گردد.<sup>(۱)</sup>

مایع: مایع آن یک محلول ۴۷/۵ درصد از کوپلی مراسیدپلی اکریلیک / اسید ایتا کونیک، با نسبت ۲ به ۱ در آب است. اسید ایتاکونیک، ویسکوزیتی مایع را کاهش می دهد و از ژلاتینی شدن ناشی از اتصال هیدروژنی بین مولکولی جلوگیری می کند. اگر ژل تشکیل شود، غلظت مایع به حدی می رسد که کاربرد آن غیر ممکن می شود. تارتاریک اسیدی که در مایع وجود دارد، بواسطه تسهیل خروج یونها از پودر شیشه به عنوان تسريع کننده عمل می کند. در برخی تولیدات مایع ممکن است آب یا یک محلول رقیق از اسید تارتاریک و آب باشد.<sup>(۱۰)</sup>

پودر: پودر سمان گلاس آینومر، کلسیم فلورو آلومینوسیلیکات گلاس (AlPO<sub>4</sub>- Na<sub>3</sub>AlF<sub>6</sub>- CaF<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>) می باشد. لانتانیوم، استرانسیوم، باریم یا اکسید روی، برای افزایش رادیواپسیته، به آن اضافه می شود. شیشه، به صورت پودر در می آید و به ذراتی به اندازه ۲۰ تا ۵۰ میکرومتر، تبدیل می شود.<sup>(۱)</sup>

**انواع گلاس آینومر:**


**نوع I:** برای چسباندن رستوریشن (Luting)

**نوع II:** به عنوان ماده ترمیم (Restorative)

**نوع III:** به عنوان بیس ولاینر (Base & Liner)<sup>(۱۱)</sup>

الیاف آلمینا ساخت شرکت RATH و از سری ALTRA B97LA-RF است که قطر الیاف  $2\text{-}4 \mu\text{m}$  و میانگین طول الیاف  $20 \mu\text{m}$  می باشد. تصویر ۱-۱ الیاف آلمینای اضافه شده به پودر گلاس آینومر را نشان می دهد.<sup>(۱۲)</sup>

آلومینا می تواند به عنوان یک ماده با استحکام بالا مطرح باشد. پیوندهای چند ظرفیتی اشتراکی قوی این ماده موجب ایجاد کریستالهای محکم با مدول (module)  $60$  مگاپاسکال و مقاومت حرارتی بالا می شود. از خواص آلمینا می توان به مقاومت بالا در مقابل سایش، انتقال حرارت مناسب ، قابلیت شکل پذیری بالا ، مقاومت مناسب در برابر اسید و بازهای قوی در دمای بالا و مقاومت خمشی و فشاری بالا ( مقاومت خمشی  $345$  مگاپاسکال، مقاومت فشاری  $2100$  مگاپاسکال ) اشاره کرد.<sup>(۱۲)</sup>



تصویر ۱-۱: الیاف آلمینا با بزرگنمایی  $400\times$

الیاف آلمینای به کار رفته در سمان گلاس آینومر X به دلیل منظم بودن ،قابلیت فشرده شدن بیشتری دارد. ( تصویر ۲-۱ ) فشرده شدن عامل کاهش جذب آب و نیز کاهش نفوذپذیری می گردد.<sup>(۱۲)</sup>

الیاف آلمینا ساخت شرکت RATH ALTRA B97LA-RF و از سری  $20 \mu\text{m}$  طول الیاف می باشد. تصویر ۱-۱ الیاف آلمینای اضافه شده به پودر گلاس آینومر را نشان می دهد.<sup>(۱۲)</sup>


آلومینا می تواند به عنوان یک ماده با استحکام بالا مطرح باشد. پیوندهای چند ظرفیتی اشتراکی قوی این ماده موجب ایجاد کریستالهای محکم با مدول (module)  $60 \text{ مگاپاسکال}$  و مقاومت حرارتی بالا می شود. از خواص آلمینا می توان به مقاومت بالا در مقابل سایش، انتقال حرارت مناسب ، قابلیت شکل پذیری بالا ، مقاومت مناسب در برابر اسید و بازهای قوی در دمای بالا و مقاومت خمشی و فشاری بالا ( مقاومت خمشی  $345 \text{ مگاپاسکال}$ ، مقاومت فشاری  $2100 \text{ مگاپاسکال}$ ) اشاره کرد.<sup>(۱۳)</sup>



تصویر ۱-۱: الیاف آلمینا با بزرگنمایی  $400\times$

الیاف آلمینای به کار رفته در سمان گلاس آینومر X به دلیل منظم بودن ،قابلیت فشرده شدن بیشتری دارد. ( تصویر ۱-۲) فشرده شدن عامل کاهش جذب آب و نیز کاهش نفوذپذیری می گردد.<sup>(۱۲)</sup>

پودر گلاس آینومر X :  $\text{SiO}_2$  ,  $\text{SiliCa}$  ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  , Alumina , Ca



تصویر ۲-۱ تاثیر الیاف آلومینا بر ساختار شیمیایی گلاس آینومرها

### واکنش :Setting

واکنش Setting یک واکنش اسید- باز بین الکترولیت اسیدی و شیشه آلمینو سیلیکات است. با مخلوط کردن پودر و مایع، یون های فلزی سبک مانند  $\text{Al}^{3+}$  و  $\text{Ca}^{2+}$  و فلوراید بوسیله یون های هیدروژن گروه کربوکسیل ازشیشه آزاد می شوند. این یون هابه صورت کمپلکس های فلوراید فلز با پلی آنیون ها واکنش داده و یک زمینه نمکی را فراهم می سازند. به نظر می رسد که یون های  $\text{Al}^{3+}$  غلظت را افزایش داده و از جاری شدن (Flow) جلوگیری می کند. با پیشرفت واکنش، پیوند بین گروه کربوکسیلیک ( $\text{COOH}$ ) و  $\text{Al}^{3+}$  و  $\text{Na}^{+}$  و  $\text{Ca}^{2+}$  بیشتر می شود.<sup>(۱۲و۱)</sup>

در طی واکنش سخت شدن اولیه در ۳ ساعت اول یون های  $\text{Ca}^{2+}$  با زنجیر پلی کربوکسیلات واکنش می دهند. سپس یون های  $\text{Al}^{3+}$  به مدت حداقل ۴۸ ساعت واکنش داده و بین ۲۰-۳۰ درصد شیشه بر اثر حمله پروتون تجزیه می گردد. یون های فلوراید و فسفات و نمک ها کمپلکس غیر قابل حلی را می سازند. ساختمان سمان کاملا سخت شده، شامل پلی سالت (poly salt) و ذرات غیر شیشه ای است که بوسیله غلافی از ژل سیلیکات احاطه شده است.<sup>(۱۳)</sup>

سمان گلاس آینومر در حین فرایند سخت شدن از طریق شیمیایی با عاج و مینا اتصال برقرار می کند. به نظر می رسد که مکانیسم اتصال شامل واکنش متقابل یونی با یون کلسیم و یا فسفات سطح مینا و عاج است.

#### زمان سخت شدن (Setting time) :

سمان گلاس آینومر در طی ۶ تا ۸ دقیقه از شروع اختلاط سمان سخت می شود. البته زمان کارکرد (Working time) و زمان سخت شدن را می توان با تغییر در اندازه ذرات پودر و اضافه کردن موادی مانند اسید تارتاریک و تعديل قوام و غلظت مایع تغییر داد.<sup>(۱۰ و ۱۲)</sup> در صورت اختلاط سمان بر روی ورق تخت شیشه ای سرد، سخت شدن آهسته تر انجام می شود ولی این روش اثربار روی استحکام آن داشته، لذا معجاز نمی باشد.

### ۱-۳ خصوصیات:

(۱) ضخامت (Film Thickness) : ضخامت سمان گلاس آینومر، ۲۲-۲۴ میکرومتر بوده که این میزان برای سمان کردن رستوریشن ها مناسب است.<sup>(۱)</sup>

(۲) زمان سخت شدن (setting time) : فرایند سخت شدن ۶-۸ دقیقه پس از شروع اختلاط می باشد.<sup>(۱)</sup>

(۳) استحکام: استحکام فشاری ۲۴ ساعته سمان گلاس آینومر، ۲۳۰-۹۰ مگاپاسکال است.<sup>(۱)</sup>

(۴) استحکام باند: سمان GI به مینا و عاج اتصال می یابد و قدرت اتصال کششی آن بین ۱-۳ مگاپاسکال گزارش شده است.<sup>(۶)</sup>

(۵) خصوصیات بیولوژیک: سمان GI ممکن است باعث افزایش حساسیت خفیف تا شدید در دراز مدت شود. همچنین به علت آزاد کردن فلوراید ممکن است باکترواستاتیک یا باکتریوسید باشد. ایزولاسیون مناسب، نسبت صحیح پودر به مایع و کاربرد بیس کلسیم هیدروکسایدرد نواحی نزدیک به پالپ در هنگام استفاده از سمان گلاس آینومر ضروری است.<sup>(۶)</sup>

#### ۱-۴ تعاریف:

**حلالیت:** مقدار گرم جسم حل شده در ۱۰۰ گرم آب در دمای معین راحلالیت گویند.<sup>(۱۴)</sup>

**جذب آب:** بیانگر مقدار آبی است که در سطح و داخل ماده در حین کار جذب می شود.

**جذب آب سبب از دست رفتن تطابق لبه ای ، زیبایی و ویژگی های فیزیکی می شود.**<sup>(۱۳)</sup>

**ریز نشت:** حرکت باکتری ها ، مایعات دهانی، مولکول ها و یون ها از درز بین ماده ترمیمی و دیواره ی حفره دندانی است که عامل اصلی تعویض ترمیم ها محسوب می شود.<sup>(۵)</sup>

#### ۱-۵ موارد کاربرد:

گلاس آینومر، ترمیم همنگ دندان محسوب می شود و در نواحی که زیبایی دارای اهمیت می باشد کاربرد دارد. توانایی آزاد سازی فلوراید باعث شده تا از آن در افرادی که خطر بالای پوسیدگی دارند، استفاده شود.<sup>(۵)</sup>

## ۶-۱ معايب گلاس آينومر

استحکام کششی و مقاومت شکست پایینی دارد همچنین حساسیت به از دست رفتن آب (Dehydration) آهسته در ابتدای کار، حساسیت به حضور رطوبت و نیز امکان ایجاد حساسیت پالپی از معايب دیگر این ماده است.<sup>(۱۵ و ۱۶ و ۱۷)</sup>

جهت رفع این نواقص، ساختار گلاس آینومرها را با موادی مانند رزین‌ها، فلزات و آلومینا تقویت کردند و تا حدودی توانستند خواص گلاس آینومرها را بهبود بخشنند.<sup>(۱)</sup>

با توجه به خصوصیات مختلف انواع مارکهای تجاری گلاس آینومرها و نیاز گسترده درمانهای ترمیمی به این ماده به ویژه در ترمیم حفرات کلاس پنج (CL V) این تحقیق به منظور مطالعه نوعی گلاس آینومر جدید با خصوصیات بهتر در مقایسه با انواع دیگر با هدف گسترش کاربرد آن می‌پردازد.