


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه کاشان

پژوهشکده علوم و فناوری نانو

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم و فناوری نانو

گرایش نانوشیمی

عنوان:

تهیه و شناسایی نانوذرات لانتانیم (III) هیدروکسید، لانتانیم (III)

اکسید و سریم (IV) اکسید با استفاده از روش هیدروترمال

استاد راهنما:

پروفسور مسعود صلواتی نیاسری

به وسیله:

سکینه علیزاده ینگه قلعه

شهریورماه ۱۳۹۰



تاریخ :
شماره:
پیوست :

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی دانشجو : خانم سکینه علیزاده ینگه قلعه شماره دانشجویی : ۸۸۳۱۵۱۰۰۰۲
رشته : علوم و فناوری نانو گرایش: نانو شیمی پژوهشکده : علوم و فناوری نانو
عنوان پایان نامه : " تهیه و شناسایی نانو ذرات لانتانیم(III) هیدروکسید، لانتانیم(III) اکسید و سریم (VI) اکسید با استفاده از روش هیدروترمال "

این پایان نامه به مدیریت تحصیلات تکمیلی به منظور بخشی از فعالیتهای تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد ارائه می گردد. دفاع از پایان نامه در تاریخ ۹۰/۰۶/۲۳ مورد تأیید و ارزیابی هیأت داوران قرار گرفت و با نمره به عدد: ۱۹/۸۲ و درجه عالی به تصویب رسید.

اعضای هیأت داوران

عنوان	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	امضاء
۱- استاد راهنما:	دکتر مسعود صلواتی نیاسری	استاد	
۲. متخصص و صاحب نظر دحلل دانشگاه:	دکتر مسعود همدانیان دکتر مهران رضایی	دانشیار استادیار	
۳. نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه:	دکتر احمد رضا رحمتی	استادیار	

ابراهیم نعمتی لاس
مدیر تحصیلات تکمیلی

تقدیم به:

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین
پشتیبان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهمشان به شجاعت می
گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند
این مجموعه را به روح تازه پرواز کرده پدرم و مادر مهربانم تقدیم می کنم.



تشکر و قدرانی:

حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. بر خود لازم می دانم از استاد ارجمندم، جناب آقای دکتر مسعود صلواتی نیاسری قدردانی کنم. بدون شک بدون راهنمایی ایشان، انجام این تحقیق و پژوهش ممکن نبود. همچنین از تشریک مساعی اعضاء کمیته داوری جناب آقای دکتر همدانیان و جناب آقای دکتر رضایی به عنوان داوران داخل دانشگاه که این پایان نامه را مورد مطالعه قرار داده و در جلسه دفاعیه شرکت نموده اند، تشکر می نمایم. از جناب آقای دکتر رحمتی که به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه قبول زحمت نموده اند، سپاسگزاری می نمایم. هم چنین از سرکار خانم مهندس به خاطر پیشنهادهای سازنده شان در نگارش و تصحیح پایان نامه تشکر فراوان دارم. افراد دیگری نیز هستند که بر زندگی، در طول دوران تحصیل تأثیر داشتند. مهم ترین آن ها والدینم که دلیل بودنم در این سطح می باشند و خواهر و برادرانم که بسیار مرا تشویق کردند. بدون این افراد و دیگر دوستانم که اسمشان در اینجا ذکر نشد، تحصیلاتم در دانشگاه به سرانجامی نمی رسید. من نهایت سپاسگزاری را برای تمام کسانی که در تحصیلاتم مرا کمک کردند دارم.

چکیده:

در این پژوهش نانوساختارهای لانتانیم هیدروکسید ($\text{La}(\text{OH})_3$) و سریم اکسید (CeO_2) به کمک روش هیدروترمال با استفاده از لانتانیم کلرید هفت آبه، آمونیوم سریم نیترات، اتیلن دی آمین و هیدرازین به عنوان پیش ماده تهیه شدند. اثر پارامترهای تجربی مختلفی از قبیل دمای واکنش، زمان واکنش، نسبت مولی واکنش دهنده‌ها بر اندازه و شکل محصولات نهایی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های ما نشان داد که غلظت اتیلن دی آمین و زمان واکنش نقش مهمی در تشکیل ساختارهای میله‌مانند $\text{La}(\text{OH})_3$ دارند. محصولات تهیه شده توسط پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) و طیف سنجی تفکیک انرژی اشعه ایکس (EDX)، آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) شناسایی شدند. لانتانیم اکسید (La_2O_3) و لانتانیم اکسی کلرید (LaOCl) بعد از کلسینه لانتانیم هیدروکسید در دمای 700°C درجه سانتی‌گراد بمدت ۲ ساعت تهیه شدند.

کلمات کلیدی: نانوساختار، $\text{La}(\text{OH})_3$ ، CeO_2 ، La_2O_3 ، LaOCl ، هیدروترمال، کلسینه کردن.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: مقدمه.....	۱
۱-۱- نانو فناوری.....	۲
۲-۱- نانو مواد و انواع آن.....	۴
۱-۲-۱- طبقه بندی نانو مواد بر اساس ساختار ظاهری آنها.....	۴
۲-۲-۱- طبقه بندی نانومواد بر اساس ابعاد آنها.....	۷
۳-۱- دنیای نانومواد اکسیدی.....	۸
۴-۱- روش های ساخت نانو اکسیدهای فلزی.....	۱۰
۱-۴-۱- فرآیندهای حالت جامد.....	۱۱
۲-۴-۱- فرآیندهای حالت گاز.....	۱۲
۱-۲-۴-۱- نشست شیمیایی بخار (CVD).....	۱۳
۲-۲-۴-۱- نشست لیزر پالسی (PLD).....	۱۵
۳-۴-۱- فرآیندهای حالت مایع.....	۱۶
۱-۳-۴-۱- سونوشیمی.....	۱۶
۲-۳-۴-۱- میکرو و نانوامولوسیون.....	۱۷
۳-۳-۴-۱- سل-ژل.....	۱۹
۴-۳-۴-۱- روش هم رسوبی.....	۲۲

- ۲۳..... ۱-۴-۳-۵- هیدروترمال - سولوترمال
- ۲۵..... عوامل مؤثر بر فرآیند هیدروترمال
- ۲۶..... مزایا و معایب فرآیند هیدروترمال و سولوترمال
- ۲۷..... دستگاهوری در روش هیدروترمال
- ۲۸..... پیشرفتهای جدید در فرآیندهای هیدروترمال-سولوترمال
- ۳۰..... ۱-۵- نانوساختارهای یک بعدی
- ۳۱..... ۱-۵-۱- راه کارهای تهیه نانوساختارهای یک بعدی
- ۳۲..... ۱-۶- ترکیبات لایه‌ای
- ۳۴..... ۱-۶-۱- ترکیبات هیدروکسید لایه‌ای
- ۳۵..... ۱-۷- عناصر خاک‌های نادر
- ۳۵..... ۱-۷-۱- برخی کاربردهای عناصر خاک‌های نادر
- ۳۸..... ۱-۸- پیشینه تحقیق
- ۳۸..... ۱-۸-۱- لانتانیم
- ۴۴..... ۱-۸-۲- سریم
- ۴۹..... **فصل دوم : بخش تجربی**
- ۵۰..... ۱-۲- وسایل، مواد و دستگاه‌های مورد استفاده
- ۵۰..... ۱-۱-۲- دستگاه‌ها و وسایل آزمایشگاهی
- ۵۰..... ۲-۱-۲- مواد شیمیایی

- ۵۰ ۳-۱-۲- دستگه‌های مورد استفاده جهت شناسایی محصولات.....
- ۵۲ ۲-۲- روش انجام آزمایش.....
- ۵۲ ۲-۲-۱- تهیه نانوساختارهای La(OH)_3
- ۵۳ ۲-۱-۱-۱- تغییر غلظت اتیلن دی آمین.....
- ۵۳ ۲-۱-۱-۲- تغییر غلظت هیدرازین.....
- ۵۳ ۲-۱-۱-۳- تغییر دمای واکنش.....
- ۵۳ ۲-۱-۱-۴- تغییر زمان واکنش.....
- ۵۵ ۲-۲-۲- تهیه LaOCl
- ۵۵ ۲-۲-۳- تهیه La_2O_3
- ۵۵ ۲-۲-۴- تهیه نانو ذرات CeO_2
- ۵۶ ۲-۴-۱- تغییر غلظت اتیلن دی آمین.....
- ۵۶ ۲-۴-۲- تغییر غلظت هیدرازین.....
- ۵۶ ۲-۴-۳- تغییر زمان واکنش.....
- ۵۷ ۲-۴-۴- تغییر دمای واکنش.....
- ۵۸ **فصل سوم : بحث و نتیجه گیری**.....
- ۵۹ ۳-۱- مقدمه.....
- ۶۰ ۳-۲- بحث ونتایج داده‌ها.....
- ۶۰ ۳-۲-۱- نانوساختارهای La(OH)_3

۶۰.....	SEM نتایج ۱-۱-۲-۳
۷۵.....	XRD نتایج ۲-۱-۲-۳
۸۱.....	EDX نتایج ۳-۱-۲-۳
۸۶.....	FT-IR نتایج ۴-۱-۲-۳
۸۷.....	TEM نتایج ۵-۱-۲-۳
۸۷.....	La(OH) ₃ واکنشهای پیشنهادی در تهیه
۹۰.....	۲-۲-۳-۲- لانتانیم اکسی کلرید
۹۰.....	XRD نتایج ۱-۲-۲-۳
۹۰.....	EDX نتایج ۲-۲-۲-۳
۹۲.....	FT-IR نتایج ۳-۲-۲-۳
۹۴.....	TGA نتایج ۴-۲-۲-۳
۹۵.....	۳-۲-۳-۲- لانتانیم اکسید (La ₂ O ₃)
۹۵.....	XRD نتایج ۱-۳-۲-۳
۹۷.....	CeO ₂ نانو ساختارهای
۹۷.....	SEM نتایج ۱-۴-۲-۳
۱۰۶.....	XRD نتایج ۲-۴-۲-۳
۱۰۸.....	EDX نتایج ۳-۴-۲-۳
۱۱۲.....	FT-IR نتایج ۴-۴-۲-۳
۱۱۳.....	TEM نتایج ۵-۴-۲-۳

۱۱۳..... CeO_2 در تهیه واکنشهای پیشنهادی در تهیه ۳-۲-۴-۶

۱۱۶.....نتیجه گیری ۳-۳

۱۱۷.....پیشنهادات ۳-۴

۱۱۹.....**فهرست مراجع**

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۱-۱- مقایسه اجسام مختلف بر حسب نانومتر ۴
- شکل ۱-۲-۱- روشهای تولید نانومواد ۱۱
- شکل ۱-۳-۱- فرآیند تولید بالا به پایین ۱۲
- شکل ۱-۴-۱- انواع آسیابهای گلوله‌ای: الف) آسیاب گلوله‌ای سیارهای، ب) آسیاب گلوله‌ای ارتعاشی، ج) آسیاب گلوله‌ای غلتشی، د) آسیاب گلوله‌ای شافتی و ه) آسیاب گلوله‌ای مغناطیسی ۱۳
- شکل ۱-۵-۱- روشهای تولید پایین به بالا ۱۴
- شکل ۱-۶-۱- مراحل تشکیل ذرات در فرایند CVD ۱۵
- شکل ۱-۷-۱- مکانیسم پیشنهادی برای تشکیل نانوذرات با روش میکروامولسیون ۱۸
- شکل ۱-۸-۱- مراحل عملیات سل-ژل ۲۱
- شکل ۱-۹-۱- نمایی از اتوکلاو مورد استفاده در روش هیدروترمال ۲۸
- شکل ۱-۱۰-۱- رآکتورهای جریان پیوسته برای تولید نانوذرات ۲۹
- شکل ۱-۱۱-۱- راکتورهای سولوترمال به کمک ماکروویو ۳۰
- شکل ۱-۱۲-۱- شماتیک شش روش مختلف برای تهیه ساختارهای یک بعدی: A) دیکته شده با ساختار بلوری ذاتاً ناهمسانگرد یک جامد؛ B) محدود شده با قطره مایع در فرآیند VLS Vapor- Liquid- Solid؛ C) جهت‌گیری با استفاده از قالب؛ D) کنترل سینتیکی با استفاده از عوامل پوشاننده؛ E) خودسامانی نانو ساختارهای صفر بعدی؛ F) کاهش اندازه میکرو ساختارهای 1D ۳۳
- شکل ۳-۲- تصویر SEM نمونه تهیه شده در غیاب اتیلن دی آمین و هیدرازین و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h ۶۲

- شکل ۳-۳- تصاویر SEM نمونه تهیه شده در غیاب اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۶۴
- شکل ۳-۴- تصاویر SEM نمونه تهیه شده درمقدار ۱۱ mL / ۰ اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۶۵
- شکل ۳-۵- تصاویر SEM نمونه تهیه شده درمقدار ۲۲ mL / ۰ اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۶۶
- شکل ۳-۶- تصاویر SEM نمونه تهیه شده درمقدار ۳۳ mL / ۰ اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h نمونه شماره ۵.....۶۷
- شکل ۳-۷- تصاویر SEM نمونه تهیه شده درمقدار ۴۴ mL / ۰ اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۶۸
- شکل ۳-۸- تصویر SEM نمونه تهیه شده درمقدار ۵۵ mL / ۰ اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۶۹
- شکل ۳-۹- تصاویر SEM نمونه تهیه شده در غیاب هیدرازین، مقدار ۴۴ mL / ۰ اتیلن دی آمین و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۷۱
- شکل ۳-۱۰- تصاویر SEM نمونه تهیه شده درمقدار ۰/۰۶ میلی لیتر هیدرازین، ۰/۴۴ mL اتیلن دی آمین و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۷۲
- شکل ۳-۱۱- تعیین اندازه ذرات در تصاویر SEM نمونه تهیه شده درمقدار ۰/۰۶ میلی لیتر هیدرازین، ۰/۴۴ mL اتیلن دی آمین و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۷۳
- شکل ۳-۱۲- تصاویر SEM نمونه تهیه شده درمقدار ۰/۰۶ میلی لیتر هیدرازین، ۰/۴۴ mL اتیلن دی آمین و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۷۴

شکل ۳-۱۳- تصاویر SEM نمونه تهیه شده در مقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در 120°C بمدت ۲۴ h.....۷۶

شکل ۳-۱۴- تصاویر SEM نمونه تهیه شده در مقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در 160°C بمدت ۲۴ h.....۷۷

شکل ۳-۱۵- شکل ۳-۱۴- تصاویر SEM نمونه تهیه شده در مقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در 160°C بمدت ۱۲ h.....۷۸

شکل ۳-۱۶- شکل ۳-۱۴- تصاویر SEM نمونه تهیه شده در مقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در 160°C بمدت ۱۸ h.....۷۹

شکل ۳-۱۷- الگوی XRD نمونه تهیه شده در مقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در 160°C بمدت ۲۴ h.....۸۲

شکل ۳-۱۸- الگوی XRD نمونه تهیه شده در غیاب اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۸۳

شکل ۳-۱۹- الگوی XRD نمونه تهیه شده در غیاب هیدرازین، مقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۸۴

شکل ۳-۲۰- الگوی XRD نمونه تهیه شده در غیاب اتیلن دی آمین و هیدرازین و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۸۵

شکل ۳-۲۱- طیف EDX نمونه تهیه شده در مقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۸۶

شکل ۳-۲۲- طیف FT-IR نمونه تهیه شده در مقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در 180°C بمدت ۲۴ h.....۸۸

شکل ۳-۲۳- a و b تصاویر TEM نمونه تهیه شده درمقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین، mL
 ۰/۱۳ هیدرازین، و حرارت داده شده در °C ۱۸۰ بمدت ۲۴ h..... ۸۹

شکل ۳-۲۴- الگوی XRD محصول کلسینه شده در °C ۷۰۰ بمدت ۲ h حاصل از نمونه تهیه
 شده درمقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در °C
 ۱۸۰ بمدت ۲۴ h..... ۹۱

شکل ۳-۲۵- طیف EDX محصول کلسینه شده در °C ۷۰۰ بمدت ۲ h حاصل از نمونه تهیه
 شده درمقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در °C
 ۱۸۰ بمدت ۲۴ h..... ۹۲

شکل ۳-۲۶- طیف FT-IR محصول کلسینه شده در °C ۷۰۰ بمدت ۲ h حاصل از نمونه تهیه
 شده درمقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در °C
 ۱۸۰ بمدت ۲۴ h..... ۹۳

شکل ۳-۲۷- طیف TGA نمونه تهیه شده درمقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL
 هیدرازین و حرارت داده شده در °C ۱۸۰ بمدت ۲۴ h..... ۹۵

شکل ۳-۲۸- الگوی XRD محصول شستشو داده شده با سود کلسینه شده در °C ۷۰۰ بمدت
 ۲ h حاصل از نمونه تهیه شده درمقدار ۴۴ mL / اتیلن دی آمین، ۰/۱۳ mL هیدرازین و
 حرارت داده شده در °C ۱۸۰ بمدت ۲۴ h..... ۹۶

شکل ۳-۳۰- تصاویر SEM نمونه CeO₂ تهیه شده در شرایط ۰/۰۷ mL اتیلن دی آمین و
 ۰/۰۹ mL هیدرازین حرارت داده شده در °C ۱۸۰ بمدت ۵ h..... ۹۸

شکل ۳-۳۱- تصاویر SEM نمونه CeO₂ تهیه شده در شرایط ۰/۱۵ mL اتیلن دی آمین و
 ۰/۰۹ mL هیدرازین حرارت داده شده در °C ۱۸۰ بمدت ۵ h..... ۹۹

شکل ۳-۳۲- تصاویر SEM نمونه CeO_2 تهیه شده در شرایط ۰/۲۲ mL اتیلن دی آمین و ۰/۰۹ mL هیدرازین حرارت داده شده در $180^\circ C$ بمدت ۵ h ۹۹

شکل ۳-۳۳- تصاویر SEM نمونه CeO_2 تهیه شده در شرایط ۰/۳۰ mL اتیلن دی آمین و ۰/۰۹ mL هیدرازین حرارت داده شده در $180^\circ C$ بمدت ۵ h ۱۰۰

شکل ۳-۳۴- تصاویر SEM نمونه CeO_2 تهیه شده در شرایط ۰/۳۷ mL اتیلن دی آمین و ۰/۰۹ mL هیدرازین حرارت داده شده در $180^\circ C$ بمدت ۵ h ۱۰۱

شکل ۳-۳۵- تصاویر SEM نانوذرات CeO_2 تهیه شده در غیاب هیدرازین و ۰/۳۰ mL اتیلن دی آمین، حرارت داده شده در $180^\circ C$ بمدت ۵ h ۱۰۳

شکل ۳-۳۶- تصاویر SEM نمونه CeO_2 تهیه شده در شرایط ۰/۳۰ mL اتیلن دی آمین و ۰/۰۹ mL هیدرازین حرارت داده شده در $180^\circ C$ بمدت ۱۲ h ۱۰۴

شکل ۳-۳۷- تصاویر SEM نمونه CeO_2 تهیه شده در شرایط ۰/۰۷ mL اتیلن دی آمین و ۰/۰۹ mL هیدرازین حرارت داده شده در $180^\circ C$ بمدت ۱۸ h ۱۰۵

شکل ۳-۳۸- تصاویر SEM نمونه CeO_2 تهیه شده در شرایط ۰/۳۰ mL اتیلن دی آمین، ۰/۰۹ mL هیدرازین، حرارت داده شده در $120^\circ C$ بمدت ۵ h ۱۰۷

شکل ۳-۳۹- الگوی XRD نمونه CeO_2 تهیه شده در شرایط ۰/۳۰ mL اتیلن دی آمین و ۰/۰۹ mL هیدرازین حرارت داده شده در $180^\circ C$ بمدت ۵ h ۱۰۹

شکل ۳-۴۰- الگوی XRD نمونه تهیه شده در غیاب هیدرازین، مقدار ۰/۳۰ mL اتیلن دی آمین و حرارت داده شده در $180^\circ C$ بمدت ۵ h ۱۱۰

شکل ۳-۴۱- الگوی XRD نمونه تهیه شده در غیاب اتیلن دی آمین، ۰/۰۹ mL هیدرازین، و حرارت داده شده در $180^\circ C$ بمدت ۵ h ۱۱۱

شکل ۳-۴۲ - طیف EDX نمونه CeO_2 تهیه شده در شرایط ۰/۳۰ mL اتیلن دی آمین و

۰/۰۹ mL هیدرازین حرارت داده شده در 180°C بمدت ۵ h..... ۱۱۲

شکل ۳-۴۳ - طیف FT-IR نمونه CeO_2 تهیه شده در شرایط ۰/۳۰ mL اتیلن دی آمین و

۰/۰۹ mL هیدرازین حرارت داده شده در 180°C بمدت ۵ h..... ۱۱۴

شکل ۳-۴۴ - (a) تصویر SEM و (b)، (c)، (d) و (e) تصاویر TEM نمونه CeO_2 تهیه شده در

شرایط ۰/۳۰ mL اتیلن دی آمین و ۰/۰۹ mL هیدرازین حرارت داده شده در 180°C بمدت

۵ h..... ۱۱۵

فهرست جدول‌ها

جدول ۲-۱- مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش..... ۵۱

جدول ۲-۲- شرایط و نوع نانوساختارهای $\text{La}(\text{OH})_3$ تهیه شده به روش هیدروترمال..... ۵۴

جدول ۲-۳- شرایط و نوع نانوساختارهای CeO_2 تهیه شده به روش هیدروترمال..... ۵۷

فهرست علائم و اختصارات

1D	one-Dimensional
BPR	Back-Pressure Regulator
REE	Rare Earth Element
DVD	Digital Video Disc
LCD	Liquid Crystal Display
XRD	X-ray Diffraction Pattern
SEM	Scanning Electron Microscope
FESEM	Filed Emission SEM
TEM	Transmission Electron Microscope
FT-IR	Fourier Transform Infra-Red
TGA	ThermoGravimetric Analysis
EDX	Energy Dispersive analysis of X-ray
JCPDS	Joint Committee for Powder Diffraction Studies

مقدمه

فصل اول: