





دانشگاه کردستان

دانشکده علوم پایه

گروه شیمی

عنوان:

ساخت حسگرها و زیست حسگرها بر پایه ی نانوکامپوزیت ساخته شده از کربن نانوفیبر و  
نانوسیم های فلزی

پژوهشگر:

بهنوش خاموشی

استاد راهنما:

دکتر رحمان حلاج

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش تجزیه

اسفند ماه ۱۳۹۲

کلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج مطالعات،

ابتکارات و نوآوری های ناشی از تحقیق موضوع

این پایان نامه (رساله) متعلق به دانشگاه کردستان است.

## \*\*\* تعهد نامه \*\*\*

اینجانب بهنوش خاموشی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش تجزیه دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه گروه شیمی تعهد می نمایم که محتوای این پایان نامه نتیجه تلاش و تحقیقات خود بوده و از جایی کپی برداری نشده و به پایان رسانیدن آن نتیجه تلاش و مطالعات مستمر اینجانب و راهنمایی و مشاوره اساتید بوده است.

با تقدیم احترام

بهنوش خاموشی

۱۳۹۲/۱۲/۲۰



دانشگاه کردستان  
دانشکده علوم پایه  
گروه شیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش تجزیه

عنوان:

ساخت حسگرها و زیست حسگرها بر پایه ی نانو کامپوزیت ساخته شده از  
کربن نانوفیبر و نانوسیم های فلزی

پژوهشگر:

بهنوش خاموشی

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ توسط کمیته تخصصی هیات داوران زیر مورد بررسی قرار گرفت و با نمره ۱۹.۵۰  
و درجه ... به تصویب رسید.

امضاء	مرتبۀ علمی	نام و نام خانوادگی	هیات داوران
	استادیار	دکتر رحمان حلاج	۱- استاد راهنما
	استاد	دکتر عبدالله سلیمی	۲- استاد مشاور
	دانشیار	دکتر غلامرضا خیاطیان	۳- استاد داور داخلی
	استادیار	دکتر سلیمان بهار	۴- استاد داور داخلی

مهر و امضاء معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

مهر و امضاء گروه

تقدیرم به بهترین زندگی که می‌م

پدر و مادر عزیزم

ام‌بزرگ‌ترینم که پیوسته بر همه زوش جام تقدیرم و تربیت، فضیلت و انسانیت آنها بوده‌ام و هر واژه چراغ  
وجودشان روش‌نما من در سختی‌های مشکلات بوده‌ام و تمام عمرم درون زحمات و بی‌نشان خواهم بود. وجودشان  
همیشه سرم‌نوازه‌وار باد.

خواهران مهربانم

دانشگاه لاهور زنده مشوق راهم بوده‌اند، باشد که قطره‌ای از دریای بیکران محبتشان را برپاس گفته باشم.

## تشکر و قدردانی

با تشکر و سپاس از استاد دانشمند و بزرگوار جناب آقای دکتر وحید حلاجی، با حسن خلق و فروتنی، از پنچ گمی در این عرصه بر من دریغ نمره و پندها را از ابره‌نای‌های ارزشمندشان برخوردار شدم خود را مرهون جبریت و کمالی ایشان می‌انم و بی‌شکری تو ذوق روز افزون را دارم.

المقدمه شاور کرامت‌مند فریفته فرزند جناب آقای عبدالعزیز سلیمی به خاطر رباهی‌های انقدرشان نهایت تشکر و امتنان را دارم.

از اساتید ارجمند جناب آقای دکتر خلیفه‌ای و جناب آقای دکتر سید محمد زاهد از کلاس‌های روشنی و از دوستان و همکاران آموخته‌م صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم که با ابره‌نای‌های جبریت مطالعه و دورتی بی‌سبب این صمیمان تقدیر کردند.

سپاس بی‌دریغ خدمت‌دوران کمالی‌ام خازم با در محبت‌های بی‌شمار و کمالی، زبیر حقیقی، فاطمه کریمی، سید قاسم، سید قاسم، مرضیه مرادی، سید فریفته، سید پیراغلی، فاطمه میرکزی، سید سعید قالی، بیکر و کاوسی، نشیمن حیدری، زینب الکریمی، سید محمد خلیفه‌ای، الهه قلاوند، شهین شامی، علی محمد مه‌تیم، پروصا، رونیا امید، نیک‌کلام، جواد، ساجده، قمر زاده، ذین‌الدین، علی‌محمد، ندا، دوشی، پرویز، ابراهیم، سید محمد علی، کلا، آذر، ایلا، بهرام، اعظم کورانی و آقایان فریدون، بهزاد، طیفی، مدنازی، نارو، زوان، عباس، عرب زاده، خیرتیر، وریان، امین زلانی، رضایی، فیضی، اسد، سجاد، صفری، سید سلیمی، هبلجی، طاهر کریمی، سجاد و بهزاد است. میان آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی این پژوهش‌ها، زمانه و شکرگزاری داده‌اند.

## چکیده:

**بخش اول:** در این بخش کامپوزیت جدیدی متشکل از نانوفیبر کربن، نانوسیمس و مایع یونی برای اصلاح سطح الکتروود کربن شیشه‌ای بکار گرفته شد. الکتروود اصلاح شده در اندازه‌گیری کراتینین و دیکلوفناک بطور موفقیت آمیزی مورد بررسی قرار گرفت. کراتینین محصول نهایی سوخت و ساز کراتین در ماهیچه پستانداران است و به صورت عمده توسط کلیه‌ها از خون فیلتر می‌گردد. سطح بالای کراتینین در خون نشان دهنده آسیب جدی به کلیه‌ها یا بیماری و آسیب کلیوی است. نانو کامپوزیت آماده شده برای اصلاح الکتروود کربن شیشه‌ای مورد استفاده قرار گرفت و الکتروود حاصل (GC/CNF/IL/Cu-Nanowire) به عنوان یک حسگر حساس جهت اندازه‌گیری کراتینین و دیکلوفناک استفاده شد. فعالیت الکتروکاتالیزوری حسگر ساخته شده توسط ولتامتری چرخه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که الکتروود اصلاح شده دارای فعالیت الکتروکاتالیزوری خوبی برای اکسیداسیون الکتروشیمیایی کراتینین در پتانسیل‌های پایین (۰/۱ ولت) است. اندازه‌گیری آمپرومتری تزریق جریان در این الکتروود اصلاح شده نشان داد در بهترین شرایط الکتروود، حساسیت و حد تشخیص روش به ترتیب برابر ۱۴/۵ میکروآمپر بر نانومولار و ۱۲۸ نانومولار است. به علاوه اثر مزاحمت گونه‌های الکتروفعال (اوریک اسید و اسکوربیک اسید) کاسته شده است. نتایج آنالیزی ثبت شده برای این حسگر در اندازه‌گیری دیکلوفناک، حد تشخیص و حساسیت را به ترتیب برابر ۲۰۴ نانومولار و ۶/۵ میکروآمپر بر نانومولار نشان می‌دهد.

**بخش دوم:** در این بخش نانوفیبر کربن/گرافن/نانوساختار نقره (CNF/Gr/Ag-NS) به عنوان مواد الکتروود استفاده می‌شود. نانو کامپوزیت تهیه شده به منظور تثبیت فلاوین آدنین دی‌نوکلئوتید فسفات (FAD) مورد استفاده قرار گرفت. FAD یک کوفاکتور ردوکس در گیر در چندین واکنش در سوخت و ساز بدن است و به صورت گسترده به عنوان یک حد واسط در انتقال بار ناهمگن استفاده می‌شود. از ولتامتری چرخه‌ای متوالی به منظور تثبیت FAD در محلول آبی استفاده شد. رفتار الکتروشیمیایی الکتروود (GC/CNF/Gr/Ag-NS/FAD) با استفاده از ولتامتری چرخه‌ای در محلول‌های بافری متفاوت (pH: ۲-۱۲) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به خوبی نشان دهنده پیک‌های کاتدی و آنودی پایدار و تقریباً برگشت پذیر در ۰/۴۵ V است که با زوج ردوکس FAD/FADH<sub>2</sub> مطابقت دارد. این زیست حسگر الکتروشیمیایی حساس و جدید بر پایه انتقال الکترون مستقیم برگشت پذیر بین FAD تثبیت شده و سطح الکتروود برای سنجش ترکیبات آلی نیترودار، شامل نیترو فنول و نیتروتولون (TNT) توسعه داده شد. تجزیه و تحلیل ولتامتری تایید می‌کند که الکتروود اصلاح شده فعالیت الکتروکاتالیزوری بسیار عالی را جهت کاهش ترکیبات آلی دارا است. همچنین الکتروود چرخشی اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت. مزایای استفاده از این زیست حسگر، فعالیت کاتالیزوری عالی، حساسیت بالا (۰/۰۱۹ میکروآمپر بر نانومولار)، حد تشخیص پایین (۱۳ نانومولار) و قابلیت باز تولید خوب و سادگی آماده سازی در دوره‌های زمانی کوتاه است. همچنین از این الکتروود اصلاح شده در آنالیز یک ترکیب دارویی نیترودار (کلرامفنیکل) استفاده شد. رسم ولتاموگرام‌های چرخه‌ای در حضور غلظت‌های متفاوت از محلول کلرامفنیکل و افزایش متناسب جریان با غلظت نشان داد که این الکتروود اصلاح شده می‌تواند زیست حسگر مناسبی برای اندازه‌گیری کلرامفنیکل باشد. به منظور ارزیابی داده‌های آنالیزی و ارتقای مناسب کارایی حسگر از روش آمپرومتری استفاده شد و نتایج این ارزیابی به ترتیب برابر حد تشخیص ۶۰۰ نانومولار و حساسیت ۲/۲ میکروآمپر بر میکرومولار می‌باشد.

**کلمات کلیدی:** الکتروود کربن شیشه‌ای، نانوفیبر کربن، نانوسیمس، نانوساختار نقره، مایع یونی، گرافن، حسگر، زیست حسگر



## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل اول: مروری بر نانو ساختارهای نانوفیبر کربن و نانوسیم های فلزی
۱-۱	۱-۱- ریشه یابی کلمه نانو
۱	۲-۱- مفاهیم بنیادین نانو مواد و دسته بندی نانو مواد از نظر ابعاد
۳	۱-۲-۱- نانو مواد صفر بعدی
۴	۲-۲-۱- نانو مواد یک بعدی
۵	۳-۲-۱- نانو مواد دو بعدی
۶	۴-۲-۱- نانو مواد سه بعدی
۸	۳-۱- نانو ساختارهای کربن
۸	۴-۱- نانوفیبر کربن (ویژگی ها، سنتز و کاربرد)
۱۰	۱-۴-۱- سنتز نانوفیبر کربن
۱۲	۲-۴-۱- کاربرد نانوفیبر کربن
۱۴	۵-۱- گرافن، خصوصیات، کاربرد و سنتز
۱۵	۶-۱- معرفی حسگر و زیست حسگر و ضرورت استفاده از نانو مواد در توسعه حسگر و زیست حسگرهای الکتروشیمیایی
۱۷	۷-۱- نانوسیم های فلزی (ویژگی ها، سنتز و کاربرد)
۱۷	۱-۷-۱- سنتز نانوسیم ها
۱۸	۲-۷-۱- نانوسیم مس و نانو ساختار نقره
۱۸	۳-۷-۱- کاربرد نانوسیم ها در ساخت حسگرها و زیست حسگرها
۲۰	۸-۱- خواص و کاربرد مایعات یونی در ساخت کامپوزیت ها
۲۱	۱-۸-۱- خصوصیات الکتروشیمیایی مهم مایعات یونی
	فصل دوم: طراحی حسگر الکتروشیمیایی حساس به کراتینین و دیکلوفناک بر پایه نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن- مایع یونی و نانوسیم
۲۲	مس
۲۲	۱-۲- مقدمه
۲۲	۲-۲- بخش تجربی
۲۲	۱-۲-۲- مواد و معرف های مورد نیاز
۲۳	۲-۲-۲- دستگاه های مورد نیاز
۲۳	۳-۲-۲- سنتز نانوسیم مس
۲۴	۴-۲-۲- روش تهیه الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن- نانوسیم مس- مایع یونی
۲۴	۵-۲-۲- بررسی خواص و ساختار نانو کامپوزیت (CNF/ IL/Cu-nanowire)

- ۶-۲-۲- بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکتروود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت نانوفیبر کربن- نانوسیم مس و مایع یونی (GC/ CNF/ IL/Cu-nanowire) ..... ۲۶
- ۷-۲-۲- مطالعه سینتیک انتقال الکترون در الکتروود اصلاح شده با نانوکامپوزیت (GC/ CNF/ IL/Cu-nanowire) ..... ۲۷
- ۸-۲-۲- محاسبه پارامترهای سینتیکی ثابت سرعت انتقال بار ( $k_s$ ) و ضریب انتقال بار ( $\alpha$ ) برای الکتروود کربن شیشه‌ای اصلاح شده (GC/ CNF/ IL/Cu-nanowire) ..... ۲۹
- ۹-۲-۲- تاثیر pH بر پتانسیل پیک الکتروود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت (GC/ CNF/ IL/Cu-nanowire) ..... ۳۰
- فصل دوم: (بخش اول) طراحی حسگر الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری کراتینین بر روی الکتروود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت (GC/ CNF/ IL/Cu-nanowire) ..... ۳۱**
- ۳-۲- کراتینین ..... ۳۱
- ۱-۳-۲- متابولیسم کراتینین و اهمیت اندازه گیری آن ..... ۳۲
- ۲-۳-۲- دلایل افزایش کراتینین خون و علائم آن ..... ۳۳
- ۴-۲- بخش تجربی اندازه گیری کراتینین ..... ۳۳
- ۱-۴-۲- فعالیت الکتروکاتالیزوری الکتروود اصلاح شده با نانوکامپوزیت (GC/ CNF/ IL/Cu-nanowire) برای اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری کراتینین ..... ۳۳
- ۲-۴-۲- اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری کراتینین در سطح الکتروود (GC/ CNF/ IL/Cu-nanowire) در pH های مختلف ..... ۳۴
- ۳-۴-۲- بررسی اثر غلظت کراتینین در رفتار الکتروکاتالیتیکی الکتروود اصلاح شده ..... ۳۵
- ۴-۴-۲- بررسی کارآیی الکتروود اصلاح شده به‌عنوان حسگر کراتینین با استفاده از روش‌های هیدرودینامیک ..... ۳۶
- ۱-۴-۴-۲- آمپرومتری با الکتروود چرخان ..... ۳۷
- ۲-۴-۴-۲- آمپرومتری با محلول رونده (Flow injection) ..... ۳۹
- ۵-۴-۲- بررسی اثر مزاحمت‌ها روی اکسیداسیون الکتروشیمیایی کراتینین ..... ۴۱
- ۵-۲- مقایسه پتانسیل و حد تشخیص به‌دست آمده در اندازه گیری کراتینین در این پروژه و کارهای انجام شده ..... ۴۲
- فصل دوم (بخش دوم): طراحی حسگر الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری دیکلوفناک بر روی الکتروود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت (CNF/ IL/Cu-nanowire) ..... ۴۳**
- ۶-۲- دیکلوفناک ..... ۴۳
- ۱-۶-۲- مکانیسم اثر دیکلوفناک ..... ۴۴
- ۲-۶-۲- مکانیسم اکسیداسیون دیکلوفناک ..... ۴۴
- ۷-۲- قسمت تجربی اندازه گیری دیکلوفناک ..... ۴۵
- ۱-۷-۲- فعالیت الکتروکاتالیزوری الکتروود اصلاح شده (GC/ CNF/ IL/Cu-nanowire) برای اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری دیکلوفناک ..... ۴۵
- ۲-۷-۲- اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری دیکلوفناک در سطح الکتروود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت (GC/ CNF/ IL/Cu-nanowire) در pH های مختلف ..... ۴۶

- ۴۶-۲-۷-۳- بررسی کارآیی الکتروود اصلاح شده به‌عنوان حسگر دیکلوفناک.....
- ۴۶-۲-۷-۴- بررسی کارآیی الکتروود اصلاح شده (GC/ CNF/ IL/Cu-nanowire) به‌عنوان حسگر دیکلوفناک با استفاده از روش‌های هیدرودینامیک.....
- ۴۷-۲-۴-۷-۱- آمپرومتری با الکتروود چرخان.....
- ۴۷-۲-۴-۷-۲- آمپرومتری با محلول رونده (Flow injection).....
- ۴۹-۲-۸- مقایسه پتانسیل پیک آندی و حد تشخیص به‌دست آمده در اندازه‌گیری دیکلوفناک در این پژوهش و کارهای انجام شده.....
- فصل سوم: طراحی زیست‌حسگر الکتروشیمیایی جهت اندازه‌گیری ترکیبات نیترودار آروماتیک با تثبیت زیست‌مولکول FAD در سطح الکتروود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن و گرافن و نانوسیم نقره.....**
- ۵۲-۱-۳- مقدمه.....
- ۵۳-۲-۳- فلاوین آدنین دی نوکلئوتید (FAD).....
- ۵۴-۳-۳- بخش تجربی.....
- ۵۴-۳-۳-۱- مواد و معرف‌های مورد نیاز.....
- ۵۴-۳-۳-۲- دستگاه‌های مورد نیاز.....
- ۵۵-۳-۳-۳- نانو ساختار نقره و سنتز آن.....
- ۵۶-۳-۳-۴- روش تهیه الکتروود کربن شیشه‌ای اصلاح شده (CNF/Gr/Ag NS).....
- ۵۶-۳-۳-۵- بررسی خواص و ساختار نانو کامپوزیت (CNF/Gr/Ag NS).....
- ۵۸-۳-۳-۶- بررسی جذب، پایداری و تثبیت الکتروشیمیایی مولکول FAD بر سطح نانو کامپوزیت (CNF/Gr/Ag NS).....
- ۶۰-۳-۳-۷- بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکتروود GC/CNF/ Gr/ Ag- NS /FAD و محاسبه‌ی پارامترهای سینتیکی.....
- ۶۰-۳-۳-۸- محاسبه ثابت سرعت انتقال بار ( $k_s$ ) و ضریب انتقال بار ( $\alpha$ ) برای الکتروود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانو کامپوزیت (CNF/Gr/Ag- NS/FAD).....
- ۶۲-۳-۳-۹- تاثیر pH بر پتانسیل پیک الکتروود کربن شیشه‌ای اصلاح شده (CNF/Gr/Ag-NS/FAD).....
- ۶۴-۳-۳-۱۰- بررسی کارایی کامپوزیت به‌کار رفته در اصلاح الکتروود در احیای الکتروشیمیایی ترکیبات نیتروآروماتیک.....
- فصل سوم (بخش اول): طراحی حسگر الکتروشیمیایی جهت اندازه‌گیری ترکیبات نیتروفنول و نیتروتولون بر پایه‌ی الکتروود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانو کامپوزیت (CNF/Gr/Ag NS/FAD).....**
- ۶۶-۳-۴- مقدمه‌ای بر ترکیبات نیتروآروماتیک.....
- ۶۷-۳-۵- بررسی حسگرهای الکتروشیمیایی طراحی شده در اندازه‌گیری نیتروفنول، دی نیتروفنول و تری نیتروتولون.....
- ۶۸-۳-۶- الکتروشیمی ترکیبات نیتروآروماتیک.....
- ۶۹-۳-۷- بخش تجربی ۳- نیتروفنول.....
- ۶۹-۳-۷-۱- بررسی فعالیت الکترو کاتالیزوری الکتروود اصلاح شده CNF /Gr /Ag-NS /FAD برای احیا الکترو کاتالیزوری ۳- نیتروفنول.....
- ۷۰-۳-۷-۲- تعیین حساسیت و حد تشخیص الکتروود اصلاح شده برای اندازه‌گیری ۳- نیتروفنول.....

- ۷۲.....۸-۳-بخش تجربی ۴و۲-دی نیترو فنول
- ۷۳.....۱-۸-۳ بررسی فعالیت الکتروکاتالیزوری الکتروود اصلاح شده CNF/Gr/Ag-NS/FAD برای احیا الکتروکاتالیزوری ۴و۲-دی نیترو فنول
- ۷۴.....۲-۸-۳-اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری ۴و۲-دی نیترو فنول در سطح الکتروود (GC/ CNF /Gr/Ag-NS/FAD) در pHهای مختلف
- ۷۵.....۳-۸-۳-بررسی اثر غلظت ۴و۲-دی نیترو فنول در رفتار الکتروکاتالیتیکی الکتروود اصلاح شده
- ۷۶.....۴-۸-۳-محاسبه حد تشخیص، حساسیت و محدوده خطی الکتروود اصلاح شده با استفاده از تکنیک ولتامتری پالس تفاضلی
- ۷۷.....۹-۳-قسمت تجربی تری نیتروتولون
- ۷۸.....۱-۹-۳-بررسی اثر کاتالیزوری نانو کامپوزیت (GC/ G/ CNF/ Ag- NS/ FAD) در احیای الکتروشیمیایی TNT
- ۷۹.....۲-۹-۳-تعیین حساسیت و حد تشخیص الکتروود اصلاح شده برای اندازه گیری TNT با استفاده از ولتامتری پالس تفاضلی
- ۸۰.....۳-۹-۳-محاسبه حد تشخیص، حساسیت و محدوده خطی الکتروود اصلاح شده با استفاده از تکنیک آمپرومتری
- ۸۱.....۴-۹-۳-مقایسه حد تشخیص به دست آمده در اندازه گیری تری نیتروتولون در این پروژه و کارهای انجام شده
- ۸۲..... فصل سوم (بخش دوم): طراحی حسگر الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری کلرامفنیکل با تثبیت زیست مولکول FAD در سطح الکتروود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن-گرافن و نانوسیم نقره
- ۸۳.....۱۰-۳-کلرامفنیکل
- ۸۴.....۱۱-۳-بخش تجربی کلرامفنیکل
- ۸۵.....۱-۱۱-۳-احیای الکتروکاتالیزوری کلرامفنیکل در سطح الکتروود GC/ Gr/ CNF/ Ag- NS/ FAD در pHهای مختلف
- ۸۶.....۲-۱۱-۳-بررسی فعالیت الکتروکاتالیزوری الکتروود اصلاح شده CNF /G /Ag-NW /FAD برای احیا الکتروکاتالیزوری کلرامفنیکل
- ۸۷.....۳-۱۱-۳-تعیین حساسیت و حد تشخیص الکتروود اصلاح شده برای اندازه گیری کلرامفنیکل
- ۸۸..... منابع

## فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۱-۱- دسته‌بندی نانومواد از نظر ابعاد..... ۲
- شکل ۱-۱-۲- نمایش شماتیک حسگر فتوالکتروشیمیایی بر پایه‌ی نقاط کوانتومی [۴]..... ۳
- شکل ۱-۱-۳- مراحل A-C شماتیک فرآیند ساخت نانوسیم‌های پروس Pt-Co را نشان می‌دهد..... ۵
- شکل ۱-۱-۴- تصویر شماتیک از مسیر یون-لیتیم در نانومواد سه‌بعدی..... ۷
- شکل ۱-۱-۵- چند نوع از نانوفیبرهای کربنی..... ۹
- شکل ۱-۱-۶- آماده‌سازی و تشخیص ایمنو حسگر CA125 [۶۲]..... ۱۴
- شکل ۱-۱-۷- نمایش اتصال یک گونه باردار به یک نانو ساختار دو بعدی (A) و یک بعدی (B) و نحوه توزیع بار در آنها..... ۱۹
- شکل ۲-۱- تصاویر SEM مربوط به (A) نانوسیم‌های آزاد شده از درون قالب و (B) تعدادی از نانوسیم‌ها..... ۲۴
- شکل ۲-۲- تصویر SEM نانوفیبر کربن..... ۲۵
- شکل ۲-۳- تصویر SEM کامپوزیت مایع یونی و نانوسیم مس در دو بزرگنمایی متفاوت، A بزرگنمایی تصویر B است..... ۲۵
- شکل ۲-۴- تصویر SEM نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن-مایع یونی و نانوسیم مس..... ۲۶
- شکل ۲-۵- ولتاموگرام چرخه‌ای الکتروود اصلاح شده با کامپوزیت نانوفیبر کربن-مایع یونی و نانوسیم مس..... ۲۷
- شکل ۲-۶- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکتروود اصلاح شده در بافر فسفات ۰/۱ مولار..... ۲۸
- شکل ۲-۷- (A) نمودار پتانسیل بر حسب لگاریتم سرعت روبش، (B) نمودار جریان بر حسب جذر سرعت روبش..... ۲۹
- شکل ۲-۸- ولتاموگرام‌های الکتروود (GC/IL - Cu NW - CNF) در محلول ۰/۱ مولار بافر فسفات..... ۳۰
- شکل ۲-۹- ساختار کراتینین..... ۳۱
- شکل ۲-۱۰- فرم‌های تاتومری کراتینین (I، ایمن و II) آمین..... ۳۲
- شکل ۲-۱۱- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای در حضور و غیاب کراتینین..... ۳۴
- شکل ۲-۱۲- ولتاموگرام‌های الکتروود (GC/IL - Cu NW - CNF) در محلول ۰/۱ مولار بافر فسفات..... ۳۵
- شکل ۲-۱۳- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن-مایع یونی و نانوسیم مس..... ۳۶
- شکل ۲-۱۴- آمپروگرام الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن-مایع یونی و نانوسیم مس..... ۳۸
- شکل ۲-۱۵- پایداری الکتروود اصلاح شده پس از تزریق ۱۵ میکرومولار کراتینین..... ۳۸
- شکل ۲-۱۶- آمپروگرام الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن-مایع یونی و نانوسیم مس..... ۳۹
- شکل ۲-۱۷- شماتیکی از سیستم تزریق رونده..... ۴۰
- شکل ۲-۱۸- آمپروگرام الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن-مایع یونی و نانوسیم مس..... ۴۰
- شکل ۲-۱۹- آمپروگرام الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن-مایع یونی و نانوسیم مس در غلظت ۳۰ میکرومولار..... ۴۱
- شکل ۲-۲۰- دیکلوفناک..... ۴۳
- شکل ۲-۲۱- مراحل اکسیداسیون دیکلوفناک..... ۴۴
- شکل ۲-۲۲- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای در حضور و غیاب دیکلوفناک..... ۴۵
- شکل ۲-۲۳- ولتاموگرام الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن-مایع یونی و نانوسیم مس در محلول ۰/۱ مولار..... ۴۶
- شکل ۲-۲۴- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن-مایع یونی و نانوسیم مس..... ۴۷
- شکل ۲-۲۵- آمپروگرام الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن-مایع یونی و نانوسیم مس..... ۴۸
- شکل ۲-۲۶- پایداری الکتروود اصلاح شده پس از تزریق ۱۰ میکرومولار دیکلوفناک..... ۴۸

- شکل ۲-۲۷- آمپروگرام الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن- مایع یونی و نانوسیم مس ..... ۴۹
- شکل ۲-۲۸- نمودار A اثر پایداری دیکلوفناک را در غلظت ۲۵ میکرومولار از دیکلوفناک ..... ۵۰
- شکل ۳-۱- فرمول ساختاری مولکول فلاوین آدنین دی نوکلئوتید (FAD) و نحوه اکسایش و کاهش آن ..... ۵۳
- شکل ۳-۲- تصویر SEM نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن و گرافن در دو بزرگنمایی متفاوت ، A بزرگنمایی تصویر B است ..... ۵۶
- شکل ۳-۳- تصویر SEM نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن- گرافن و نانو ساختار نقره با دونوع دکتور متفاوت ..... ۵۷
- شکل ۳-۴- تصویر SEM نانو کامپوزیت نانوفیبر کربن- گرافن و نانو ساختار نقره در دو بزرگنمایی متفاوت ..... ۵۷
- شکل ۳-۵- ولتاموگرام چرخه ای الکتروود اصلاح شده با نانوفیبر کربن- نانو ورقه های گرافن و نانو ساختار نقره ..... ۵۸
- شکل ۳-۶- ولتاموگرام های چرخه ای الکتروود GC/CNF/Gr/Ag-NS/FAD در محلول ۰/۱ مولار بافر فسفات ..... ۵۹
- شکل ۳-۷- رفتار الکتروود اصلاح شده (A) در غیاب FAD و (B) در حضور FAD ..... ۶۰
- شکل ۳-۸- ولتاموگرام های چرخه ای الکتروود اصلاح شده در بافر فسفات ۰/۱ مولار ..... ۶۱
- شکل ۳-۹- (A) نمودار پتانسیل بر حسب لگاریتم سرعت روبش، (B) نمودار جریان بر حسب جذر سرعت روبش ..... ۶۲
- شکل ۳-۱۰- ولتاموگرام های الکتروود (GC/CNF/Gr/Ag- NS/FAD) در محلول ۰/۱ مولار بافر فسفات ..... ۶۴
- شکل ۳-۱۱- ولتاموگرام های چرخه ای در حضور FAD و در غیاب آن ..... ۶۵
- شکل ۳-۱۲- مراحل احیا الکتروشیمیایی TNT ..... ۶۸
- شکل ۳-۱۳- ولتاموگرام های چرخه ای الکتروود اصلاح شده در (A) غیاب و (B) حضور ۲۰۰ میکرومولار ۳-نیترو فنول ..... ۶۹
- شکل ۳-۱۴- مراحل احیا الکتروشیمیایی ۳- نیترو فنول ..... ۶۹
- شکل ۳-۱۵- ولتاموگرام های چرخه ای الکتروود اصلاح شده با (GC/CNF/Gr/Ag- NS/FAD) ..... ۷۰
- شکل ۳-۱۶- ولتاموگرام های پالس تفاضلی الکتروود (GC /CNF/ G/ Ag- NS/ FAD) در غلظت های A تا I ..... ۷۱
- شکل ۳-۱۷- ولتاموگرام های چرخه ای، الف) در غیاب ۲ و ۴-دی نیترو فنول ..... ۷۲
- شکل ۳-۱۸- مراحل احیا الکتروشیمیایی ۲ و ۴-دی نیترو فنول ..... ۷۳
- شکل ۳-۱۹- ولتاموگرام های الکتروود (GC/ CNF/ Ag- NS/ FAD) در محلول ۰/۱ مولار ..... ۷۴
- شکل ۳-۲۰- ولتاموگرام های چرخه ای الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت (GC /CNF/ G/ Ag- NS/ FAD) ..... ۷۵
- شکل ۳-۲۱- ولتاموگرام پالس تفاضلی الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت (GC/ CNF /G / Ag- NS/ FAD) ..... ۷۶
- شکل ۳-۲۲- ولتاموگرام های چرخه ای الکتروود اصلاح شده در (A) غیاب و (B) حضور TNT ..... ۷۷
- شکل ۳-۲۳- ولتاموگرام های چرخه ای الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت (GC/ G/ CNF/ Ag- NS/ FAD) ..... ۷۸
- شکل ۳-۲۴- ولتاموگرام پالس تفاضلی الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت (GC/ CNF /G / Ag- NS/ FAD) ..... ۷۹
- شکل ۳-۲۵- آمپروگرام الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت (GC/ CNF/G/ Ag- NS/FAD) ..... ۸۰
- شکل ۳-۲۶- پایداری الکتروود اصلاح شده پس از تزریق ۱۰ میکرومولار TNT در همان شرایط قبل ..... ۸۱
- شکل ۳-۲۷- آمپروگرام الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت (GC/ CNF/G/ Ag- NS/FAD) ..... ۸۲
- شکل ۳-۲۸- شکل ساختاری کلرامفینیکل ..... ۸۳
- شکل ۳-۲۹- ولتاموگرام های الکتروود (GC/ CNF/Gr/ Ag- NS) در محلول ۰/۱ مولار بافر فسفات ..... ۸۴
- شکل ۳-۳۰- ولتاموگرام های چرخه ای الکتروود اصلاح شده در غیاب و حضور کلرامفینیکل ..... ۸۵
- شکل ۳-۳۱- ولتاموگرام های چرخه ای الکتروود اصلاح شده با نانو کامپوزیت (GC/ CNF /Gr / Ag- NS/ FAD) ..... ۸۶
- شکل ۳-۳۲- ولتاموگرام پالس تفاضلی الکتروود اصلاح شده ..... ۸۷

### فهرست جدول‌ها

- جدول ۲-۱- مقایسه حد تشخیص چند کار پژوهشی در اندازه‌گیری کراتینین بعد از سال ۲۰۱۰..... ۴۲
- جدول ۲-۲- مقایسه حد تشخیص چند پژوهش انجام شده در اندازه‌گیری دیکلوفناک..... ۵۱
- جدول ۳-۱- مقایسه چند پروژه با کار حاضر در اندازه‌گیری TNT..... ۸۲

## فصل اول

### مروری بر نانو ساختارهای نانوفیبر کربن و نانوسیم های فلزی

#### ۱-۱- ریشه یابی کلمه نانو

پیشوند نانو مشتق از واژه یونانی "nanos" به معنای "کو توله" است. در حال حاضر نانو یک برچسب مشهور و عمومی برای بسیاری از علوم مدرن است و به تازگی کلمه نانو به وفور در واژه نامه ها دیده می شود، از جمله می توان به عباراتی مانند: نانومتر، نانو مقیاس، علوم نانو، نانو فناوری، نانو ساختار، نانولوله و نانوسیم اشاره کرد [۱]. نانومتر یک واحد متریک طول است و به صورت  $10^{-9}$  متر بیان می شود که این اندازه ۱۸۰۰۰ بار کوچکتر از قطر یک تار موی انسان است. به طور کلی نانو یک صفت برای توصیف اشیاء، سیستم ها و یا پدیده ها با استفاده از ویژگی های ناشی از ساختار در مقیاس نانومتر است، در حالی که میکرو به معنای هر چیز کوچکی است. این جهان لبریز از مثال هایی از سیستم با ساختار نانومقیاس، مانند شیر (نانومقیاس کلوئید)، پروتئین، سلول ها، باکتری ها و ویروس ها است. به علاوه بسیاری از موادی که نرم به نظر می رسند، یک ساختار پیچیده در مقیاس نانومتری دارند. بنابراین بسیاری از نانومواد، جدید نیستند. با این حال پیشرفت های اخیر در سنتز و ابزارهای تشخیصی رونقی در مطالعه و کاربردهای صنعتی از مواد نانو ساختار را ایجاد کرده اند [۱].

#### ۱-۲- مفاهیم بنیادین نانومواد و دسته بندی نانومواد از نظر ابعاد



مقیاس نانو از ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. موادی که حداقل یکی از ابعاد آنها در مقیاس ۱ الی ۱۰۰ نانومتر باشد، مواد نانویی یا نانومواد خوانده می شوند. به طور معمول نانومواد (شکل ۱-۱) از لحاظ ابعاد به مواد صفر بعدی (نانو ذرات)، یک بعدی (نانوسیم، نانولوله، نانومیله)، دو بعدی (نانوفیلم، نانو پوشش) و سه بعدی (توده) دسته بندی می شوند که به تعداد ابعادی از ماده که محدود به مقیاس نانو نیستند اشاره می کند. از تفاوت های عمده نانومواد و مواد توده ای می توان به نسبت سطح به حجم زیاد، هدایت الکتریکی و انرژی سطحی بالا و خواص وابسته به سایز اشاره نمود. این خواص نقش مهمی را در تعیین رفتار منحصر به فرد نانو ساختارها دارند. شکل نانومواد بسیار مهم است زیرا تفاوت در شکل می تواند



موجب هدایت الکتریکی، انرژی سطحی، شکاف انرژی و نسبت سطح به حجم متفاوت و در کل خواص متفاوتی را ایجاد می کنند [۱].



### 0-D

All dimensions (x,y,z) at nanoscale





### 1-D

Two dimensions (x,y) at nanoscale, other dimension (L) is not





### 2-D

One dimension (t) at nanoscale, other two dimensions- ( $L_x, L_y$ ) are not



### 3-D


No bulk dimension at nanoscale



شکل ۱-۱- دسته بندی نانومواد از نظر ابعاد

## ۱-۲-۱- نانومواد صفربعدی

نانومواد صفربعدی موادی هستند که در آن‌ها همه‌ی ابعاد در مقیاس نانو هستند. ساختار صفربعدی ساده‌ترین بلوک ساختمانی است که ممکن است برای طراحی نانومواد استفاده شود. این نانومواد می‌توانند بی‌شکل<sup>۱</sup>، تک کریستالی، تک عنصری یا چند عنصری، منفرد یا قرار گرفته داخل ماتریکس فلزی یا سرامیکی و یا پلیمری باشند. هدف مهم در استفاده از نانوذرات، دستیابی به خواص مواد در ابعاد نانو است چرا که مواد در اندازه‌های بزرگتر این خواص را از خود نشان نمی‌دهند. این دسته از نانو مواد می‌توانند با مواد مختلف و با روش‌هایی از قبیل روش‌های هیدروترمال<sup>۲</sup> [۲] و فرآیندهای سونوشیمیایی<sup>۳</sup> در شکل‌ها، اندازه‌ها و مورفولوژی‌های متفاوت و قابل کنترل سنتز شوند [۳]. بیشتر نانوذرات دارای خواص کاتالیتیکی هستند که در فرم توده‌ای این ویژگی اغلب قابل مشاهده نیست. دلیل این رفتار را می‌توان به مساحت خیلی زیاد، دارا بودن لبه‌های تیز زیاد و خواص الکترونیکی غیر معمول آن‌ها نسبت داد. از کاربردهای نانوذرات یک‌بعدی در علوم زیستی می‌توان به استفاده از نقاط کوانتومی به‌عنوان رنگ‌های ارگانیک برای نشان‌دار کردن بافت هدف و ردیابی آن، استفاده از نانوذرات طلا برای شناسایی و ردیابی هدف، به‌عنوان حسگر به‌روشن رنگ‌سنجی و استفاده از نانوذرات نقره برای نابود کردن باکتری‌ها، اشاره کرد. همچنین از این دسته از نانوذرات به‌طور گسترده در ساخت حسگرها و زیست‌حسگرها (تثبیت آنزیم در بستری نانو) استفاده شده است [۱]. یک نوع حسگر فوتوالکتروشیمیایی بر اساس نقاط کوانتومی برای تشخیص شیمیایی و بیولوژیکی طراحی شده است. اساس این حسگر شامل نقاط کوانتومی تثبیت شده، به‌وسیله‌ی یک مولکول اتصال دهنده<sup>۴</sup> به سطح الکتروود است. به‌طوری‌که به محض قرار گرفتن در معرض نور، جریان تولید می‌شود. مقدار جریان تولید شده وابسته به نوع و غلظت آنالیت در سطح الکتروود است [۴]. شماتیک ۱-۲، مکانسیم عمل این سیستم را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲- نمایش شماتیک حسگر فوتوالکتروشیمیایی بر پایه‌ی نقاط کوانتومی [۴]

- 1 Amorphous
- 2 Hydrothermal
- 3 Sonochemical
- 4 Linker

## ۱-۲-۲- نانومواد یک‌بعدی

تفاوت نانومواد یک‌بعدی با صفر‌بعدی در این است که نانومواد یک‌بعدی دارای یک بعد خارج از مقیاس نانو هستند. این تفاوت در ابعاد موجب تولید نانومواد با شکل سوزن مانند می‌شود. نانومواد یک‌بعدی شامل نانولوله<sup>۱</sup>، نانوفیبر<sup>۲</sup>، نانوسیم<sup>۳</sup> و نانومیله‌ها<sup>۴</sup> هستند. نقطه مشترک بین این ساختارها این است که قطرشان باید بین ۱۰۰-۱ نانومتر باشد و در مقابل طول آن‌ها در حدود میکرون (یا بزرگتر) است. نانولوله‌ها برعکس بقیه که ساختاری توپر دارند، دارای یک ساختار یک‌بعدی با یک هسته‌ی توخالی هستند. نانوفیبرها شامل ساختارهای یک‌بعدی بی‌شکل و معمولاً کم‌رسانا، مانند پلیمرها و دیگر ساختارهای کربن‌دار هستند. نانوسیم‌ها اغلب ساختاری کریستالی داشته و دارای هر یک از دو خاصیت فلزی یا خاصیت الکتریکی شبه‌رسانا هستند. نانومیله‌ها دارای طولی چند میکرومتری و در مقابل دارای قطری کمتر از ۱۰۰ نانومتر هستند. برعکس نانوسیم‌ها، نانوفیبرها و نانولوله‌ها که آرایش مشبک دارند، نانومیله‌ها کاملاً از نظر ریخت‌شناسی خطی هستند. همچنین نانومیله‌ها قادرند برای ایجاد آرایه‌های دوبعدی و سه‌بعدی روی یکدیگر انباشته شوند [۵ و ۱۵]. یکی از روش‌های ساخت نانولوله‌ها، روش رسوب شیمیایی بخار<sup>۵</sup> (CVD) است. در این روش ترکیبی از گازهای کربن‌دار از قبیل متان یا مونواکسید کربن در حضور یکی از کاتالیست‌های آهن، کبالت یا نیکل در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد واکنش می‌دهند. تجزیه گاز، اتم کربن آزاد تولید کرده که روی سوبسترای حاوی آرایه‌های ذرات کاتالیست قرار می‌گیرد. در روش دیگر از قوس الکتریکی میان دو الکترود که یکی از آن‌ها کربن است، استفاده می‌شود. قوس الکتریکی دمای زیادی تولید کرده و الکترود کربنی را بخار می‌کند. بخار تولید شده به وسیله‌ی گاز نیتروژن یا هلیوم به محفظه‌ی دیگری هدایت می‌شود. در آنجا روی سوبسترای حاوی ذرات کاتالیستی از قبیل آهن قرار گرفته و نانولوله کربنی رشد می‌کند. از جمله کاربردهای نانولوله‌های کربنی استفاده از آن‌ها در ساخت کامپوزیت‌ها برای افزایش استحکام و رسانا کردن است. با استفاده از نانولوله‌های کربن به عنوان حسگر، مزیت‌هایی زیادی مانند اندازه‌ی کوچک با سطح بیشتر، حساسیت بالا، پایداری در محیط‌های شیمیایی، قابلیت هدایت الکتریکی بالا، پاسخ‌دهی سریع، برگشت‌پذیری خوب در دمای اتاق و توانایی تثبیت پروتئین‌ها بر روی نانولوله [۵] قابل حصول است.

در چند سال گذشته توجه ویژه‌ای به کاربرد نانومواد یک‌بعدی در ساخت سلول‌های سوختی شده است که علت آن سادگی تهیه و بهبود خواص شیمیایی آن‌ها در مقایسه با مواد فلزی توده است [۸-۶]. لیو<sup>۶</sup> و همکارانش آلیاژی از نانوسیم‌های Pt-Co با ساختار نانوپروس را به وسیله‌ی انباشت الکتروشیمیایی

<sup>1</sup> Nanotube

<sup>2</sup> Nanofiber


<sup>3</sup> Nanowire

<sup>4</sup> Nanorods

<sup>5</sup> Chemical Vapor Deposition

<sup>6</sup> Liu

نانوسیم‌های  $Pt_{10}Co_{90}$  که درون قالب‌های آلومینیوم اکسید آندایز شده<sup>۱</sup> و در یک محیط اسیدی ملایم بود، تهیه کرده (شکل ۱-۳) و خواص الکتروشیمیایی آن‌ها را مورد بررسی قرار دادند [۷].



شکل ۱-۳- مراحل A-C شماتیک فرآیند ساخت نانوسیم‌های پروس Pt-Co را نشان می‌دهد. شکل D نمای بزرگ شده قسمتی از ساختار تهیه شده را نشان می‌دهد.

رودریگوز<sup>۲</sup> و همکارانش برای اندازه‌گیری دوپامین در حضور اسکوربیک اسید و سروتونین به روش ولتامتری حسگری را بر پایه الکتروکربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله کربن و پلی اتیلن‌ایمین طراحی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که الکتروکربن اصلاح شده در مقایسه با الکتروکربن شیشه‌ای اصلاح نشده، امکان اندازه‌گیری این گونه‌ها را در حضور هم نشان می‌دهد [۹].

در این پروژه از نانومواد یک‌بعدی استفاده شده است که در مورد سنتز و کاربرد آن‌ها به‌طور مفصل در قسمت‌های ۱-۴ و ۱-۷ توضیح داده می‌شود.

### ۱-۲-۳- نانومواد دوبعدی

نانومواد دوبعدی موادی هستند که دو بعد آن‌ها در مقیاس نانو نیست در نتیجه شکل آن‌ها صفحه‌ای است. نانومواد دوبعدی شامل نانوفیلم، نانولایه و نانوپوشش‌ها هستند. این نانومواد می‌توانند به صورت بی‌شکل یا کریستالی و از ترکیبات شیمیایی مختلف، یک لایه یا چند لایه، منفرد یا قرار گرفته داخل ماتریس فلزی، سرامیکی یا پلیمر ساخته شوند. نانومواد دوبعدی تک لایه‌هایی با ضخامت زیر ۱۰۰ نانومتر و طول و عرض خارج از ابعاد نانومتری هستند. در نانومواد دو بعدی یا ضخامت لایه در حد نانومتر یا این ساختار درونی لایه در مقیاس نانو است. یکی از روش‌های ساخت نانومواد دوبعدی روش انباشت فیزیکی به حالت بخار<sup>۳</sup> PVD است. در این روش لایه نازکی از ماده (معمولاً فلز) به صورت بخار روی

<sup>1</sup> Anodic aluminum oxide

<sup>2</sup> Rodríguez

<sup>3</sup> Physical vapor deposition