


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
الْحٰمِدُ لِلّٰهِ الْعَظِيْمِ

١٦٢٣

۱۳۴۸ / ۷ / ۲۹



## دانشگاه تهران دانشکده فنی

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی متوالورژی

گرایش: خوردگی و حفاظت از مواد

موضوع:

بررسی اکسایش تکدما و سیگلی یک آلیاژ چهارتایی بر پایه آلمیناید تیتانیم

۳۹۸۰

: توسط

سعید آخوند نسب

اساتید راهنما:

دکتر سید فرشید کاشانی بزرگ

دکتر احمد علی آماده

استاد مشاور:

دکتر سعید حشمتی منش

## موضوع:

بررسی اکسایش تکدما و سیکلی یک آلیاژ چهارتایی بر پایه آلومینیم تیتانیم

توسط:

سعید آخوندنسب

## پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی م탈ورژی - گرایش: خوردگی و حفاظت از مواد

از این پایان نامه در تاریخ ۲۹/۶/۷۸ در مقابل هیئت داوران دفاع بعمل آمد و مورد تصویب قرار گرفت.

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی: دکتر محمدعلی بنی‌هاشمی

مدیر گروه آموزشی: دکترا یوب حلوانی

حداد

سرپرست کمیته تحصیلات تکمیلی گروه: دکتر حمید رضا قاسمی منفرد راد

استاد راهنمای:

دکتر سید فرشید کاشانی بزرگ

دکتر احمدعلی آماده

استاد مشاور:



دکتر سعید حشمتی منش

استاد مدعو:

دکتر سید محمد مهدی هادوی

## قدردانی و تشکر

بدینویسه از زحمات و تلاش‌های استاد عزیز و ارجمند، جناب آقای دکتر سید فرشید کاشانی بزرگ که در تمامی مراحل و مدت انجام پژوهه از تجربیات، راهنمائیها و نظراتشان بپره کافی بودم و از جناب آقای دکتر احمدعلی آماده و دکتر سعید حشمتی منش که نظراتی راهگشا و ارزشمند ارایه دادند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

همچنین از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران از این تحقیق که طی طرح پژوهشی شماره ۱۳۴۸/۶۶۵ صورت گرفته، قدردانی و تشکر می‌کنم.

تَقْدِيمَهُ

پُشْرُو نَطَّافَر



## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده.....	.....
فصل اول : مقدمه	.....
فصل دوم : مروری بر منابع مطالعاتی	
۱-۱- مقدمه	۴ .....
۱-۱-۱- خصوصیات، کاربرد و مراحل تکامل آلیاژهای بر مبنای $Ti_3Al$	۵ .....
۲-۱- اصول اکسایش .....	۶ .....
۲-۲- اکسایش تیتانیم .....	۱۴ .....
۲-۳- رفتار اکسایش آلمینایدها .....	۱۵ .....
۲-۴- طبیعت پوسته‌های اکسیدی روی ترکیبات بین فلزی آلمینایدی .....	۱۷ .....
۲-۵-۱- اکسایش در سیستم آلیاژی $Ti-Al$ .....	۱۹ .....
۲-۵-۲- اکسایش $Ti_3Al$ .....	۲۱ .....
۲-۵-۳- تاثیر افزودن نایوبیم و سایر عناصر آلیاژی بر اکسایش $Ti_3Al$ .....	۲۱ .....
۲-۵-۴- تاثیر نیتروژن و دی اکسیدکربن در اکسایش آلیاژهای بر پایه $Ti_3Al$ .....	۲۷ .....
فصل سوم : روش انجام آزمایشها	
۳-۱- آلیاژ مورد استفاده .....	۳۲ .....
۳-۲- آزمایش‌های اکسایش تکدما و سیکلی .....	۳۲ .....
۳-۳- مطالعه لایه‌های اکسیدی .....	۳۳ .....
۳-۳-۱- مطالعات میکروسکوپی .....	۳۳ .....
۳-۳-۲- مطالعات ساختمان بلوری .....	۳۴ .....

صفحة	عنوان
	فصل چهارم: نتایج و بحث
۴۶	۱-۱-۱-۴- سینتیک اکسایش
۳۶	۱-۱-۱-۴- اکسایش تکدما
۲۸	۱-۲-۱-۴- اکسایش سیکلی
۴۹	۱-۲-۴- بررسی پوسته اکسیدی
۴۹	۱-۱-۲-۴- اکسایش تکدما
۶۳	۱-۲-۲-۴- اکسایش سیکلی
	فصل پنجم: نتیجه گیری
۹۱	نتیجه گیری
۹۲	منابع و مراجع

## چکیده

رفتار اکسایش تکدما و سیکلی آلیاژ  $Ti-23Al-11Nb-0.9Si$  (درصدهای اتمی) که بر پایه ترکیب بین فلزی  $Ti_3Al$  می‌باشد در هوای ایستای کوره و دمای ۹۰۰ و ۱۰۰۰°C بعد از زمانها و سیکلهای ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ساعت مورد مطالعه قرار گرفته است (هر سیکل شامل یک ساعت در دمای کوره و نیم ساعت در دمای محیط بوده است). سرعت پیشرفت اکسایش با توزین نمونه‌ها و تعیین اختلاف وزن بعد از زمانها و سیکلهای مرتبط تعیین گردید. محصولات واکنش اکسایش توسط پراش اشعه X (XRD) و مورفولوژی پوسته‌های اکسیدی تشکیل شده و توزیع عناصر در آنها توسط میکروسکوپهای نوری و الکترونی رویشی (SEM) مجهز به سیستم اسپکتروسکوپی نشری اشعه X (EDX)، مورد بررسی واقع شده‌اند.

نتایج حاکی از پیروی سرعت اکسایش تکدما از قانون سهمی در هر دو دما بوده است. همچنین سرعت اکسایش در دمای ۹۰۰°C کمتر بوده که با نازکتریودن لایه اکسیدی حاصل مطابقت داشت. اکسید غالب در پوسته اکسیدی، اکسید تیتانیم ( $TiO_2$ ) بوده که عناصر دیگر در آن حل شده‌اند. حضور فازهای نیتریدی، علی الخصوص  $TiN$  بیانگر نقش مهم نیتروژن در اکسایش آلیاژ مذکور در هوای می‌باشد. این فاز بصورت دانه‌های جهت‌دار به سمت لایه اکسیدی در فصل مشترک پوسته/آلیاژ، در تمام حالات ملاحظه شده که به سطح آلیاژ چسبنده بوده است؛ چنین بنظر می‌رسد که حضور این فاز باعث کاهش سرعت اکسایش آلیاژ شده است.

نتایج آزمایش‌های سیکلی بیانگر عدم کنده شدن پوسته در ۹۰۰°C بعد از یکصد ساعت و ورآمدگی، ترکدارشدن و کنده شدن پوسته در ۱۰۰۰°C بعد از ۴۲ سیکل بوده است که با توجه به نفوذ پذیری اکسید تیتانیم و فعالترشدن نفوذ اکسیژن با افزایش درجه حرارت، پوسته ضخیم‌تر شده و به دلیل نسبت پیلینگ - بدورث بالنسبه زیاد آن و گرادیان حرارتی بیشتر در سیکلهای حرارتی مرتبط با ۱۰۰۰°C، پوسته تحت تنشهای رشد و حرارتی بیشتر قرار گرفته که موجب ورآمدگی و ترکدارشدن بیشتر و در نهایت تخریب و جدایش آن و کاهش وزن آلیاژ گردیده است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَدْحُودٌ

ترکیبات بین فلزی آلومینادهای تیتانیم بخاطر خواص برجسته‌شان در دماهای زیاد جهت کاربرد در برخی از قسمتهای توربین‌های گازی هواپیمایی نامزد گردیده‌اند. از جمله خواص مطلوب این ترکیبات، نسبت استحکام بالا، حفظ خواص مکانیکی چون وزن استحکام، مدول الاستیک و مقاومت به خروش در دمای زیاد می‌باشد. اما بخاطر انعطاف‌پذیری ضعیف در دمای محیط و نیز عدم مقاومت مناسب به اکسایش در محیط‌های اکسیدکننده، کاربرد این ترکیبات محدود شده است [۱].

تحقیقات زیادی در خصوص افزایش عناصر آلیاژی سوم و حتی چهارم به این ترکیبات جهت افزایش قابلیت انعطاف‌پذیری و مقاومت به اکسایش در سه دهه اخیر صورت پذیرفته است؛ از جمله عنصر نایوبیم باعث افزایش انعطاف‌پذیری در دمای محیط و بهبود مقاومت به اکسایش شده است [۲]. اما از طرفی کاهش مقاومت به خروش را باعث شده بنابراین ترکیب شیمیایی  $Ti-24Al-11Nb$  (درصدهای اتمی) از سوی محققین [۳] ترکیب بهینه عنوان شد که ترکیب مناسبی از خواص مذکور را دارد. اخیراً مقدار محدودی سیلیسیم (۹٪) به این ترکیب اضافه شده که موجب تشکیل رسوبات ریز سیلیسیدی [۴] که بطور یکنواخت در آلیاژ پخش شده‌اند، گشته و باعث افزایش قابل ملاحظه عمر خروش شده است [۵] و تا حدودی انعطاف‌پذیری نیز افزایش پیدا کرده است.

در تحقیق حاضر مقاومت به اکسایش تکدما و سیکلی آلیاژ چهار تایی  $Ti-23Al-11Nb-0.9Si$  (درصدهای اتمی) در دو درجه حرارت  $900^{\circ}$  و  $1000^{\circ}$  در اتمسفر هوا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا امکان کاربرد آن در شرایط توربین‌های گازی مورد ارزیابی قرار گیرد. مورفولوژی، ساختمان بلوری و فازهای حاضر، تخلخل، چسبندگی و ... پوسته‌های اکسیدی حاصل با استفاده از روش‌های پراش اشعه X (XRD) و میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

محلہ کم

مکونی پر منابع  
مطالعاتی

**۱-۲- مقدمه**

ترکیبات بین فلزی در بسیاری موارد جهت کاربرد در دماهای بالا در نظر گرفته شده‌اند.

این امر به لحاظ دارابودن خواص مطلوبی چون حفظ استحکام مناسب، مقاومت به خش و غیره در دماهای بالا می‌باشد. پایداری این خواص در دماهای بالا تحت زمان، وابسته به میل ترکیبی عواملی محیطی با عناصر تشکیل دهنده ترکیب بین فلزی می‌باشد. یکی از محیطهای معمولی هواست که عامل فعال عمدۀ آن در دمای بالا اکسیژن می‌باشد. اکسیژن در دمای بالا با عناصر میل ترکیبی شدیدی داشته که باعث تشکیل لایه اکسیدی می‌گردد. حفظ باقی مانده ماده به میزان رشد، نفوذپذیری، پوشانندگی واستحکام لایه اکسیدی بستگی دارد.

بیشتر ترکیبات بین فلزی که بصورت فلزات پایه یا بصورت پوششها در کاربردهای دمای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند به سیستمهای آلومیناید، سیلیسید یا بریلید تعلق دارند. زیرا پوسته‌های محافظتی که روی آلومینایدها، سیلیسیدها و بریلیدها تشکیل می‌شود به ترتیب اکسیدهای پایدار  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$  و  $\text{BeO}$  می‌باشد. این اکسیدها محافظت‌ترین پوسته‌های اکسیدی تحت شرایط اکسایش شناخته شده و دارای نفوذپذیری کم برای آنیونها و کاتیونها می‌باشند. به عنوان مثال به علت اهمیت کاربرد سوپرآلیاژها در دمای بالا، از طبیعت محافظه  $\text{Al}_2\text{O}_3$  یا بصورت مستقیم توسط آلیاژسازی به همراه می‌برند یا از یک پوشش محافظ (در بعضی حالتها ترکیبات بین فلزی) استفاده می‌کنند. علاوه بر این پوشش‌های سیلیسیدی به مقدار وسیعی روی فلزات نسوز (که تشکیل پوسته محافظ نمی‌دهند) مورد استفاده قرار می‌گیرند تا مقاومت زیادی را در برابر اکسایش در دمای بالا با تشکیل لایه  $\text{SiO}_2$  فراهم کنند.

اگر چه خیلی از ترکیبات بین فلزی آلومینایدی، سیلیسیدی و بریلیدی حاوی غلظت‌های قابل توجهی از آلومینیوم، سیلیسیم و بریلیم هستند که بتوانند پوسته‌های اکسید محافظ را تشکیل دهند ولی فقط تعداد محدودی از ترکیبات بین فلزی این سیستمهای بطور واقعی محافظت طولانی مدت را در برابر اکسایش فراهم می‌کنند [۶].

## ۱-۱-۲- خصوصیات، کاربرد و مراحل تکامل آلیاژهای بر مبنای Al-Ti<sub>x</sub>

خصوصیات قابل توجه آلیاژهای بر پایه آلومینیم تیتانیم باعث شد تا این آلیاژها نامزد جایگزینی برخی قطعات که در قسمتهایی از توزیین گازی که در دمای نسبتاً بالا کار می‌کنند، گردند. این خصوصیات شامل چگالی کم، نقطه ذوب نسبتاً زیاد و خواصی چون حفظ استحکام، مدول الاستیک نسبتاً زیاد، نفوذپذیری کم و مقاومت به خوش در دماهای زیاد می‌باشد (جدول ۱-۲).

جدول ۱-۲- خواص آلیاژهای بر پایه آلومینیم تیتانیم و سوپر آلیاژهای پایه نیکل [۱].

خواص	آلیاژهای بر پایه آلومینیم تیتانیم	سوپر آلیاژهای پایه نیکل
چگالی (g/cm <sup>3</sup> )	۴/۱-۴/۷	۸/۳
مدول (GPa)	۱۱۰-۱۴۵	۲۰۶
استحکام تسلیم (MPa)	۷۰۰-۹۹۰	—
استحکام کششی (MPa)	۸۰۰-۱۱۴۰	—
درصد انعطاف پذیری در دمای اتفاق	۲-۱۰	۳-۵
درصد انعطاف پذیری در دمای بالا	۱۰-۲۰	۱۰-۲۰
چقرومگی شکست (MPa $\sqrt{m}$ )	۱۳-۳۰	۲۵
حد خوش (°C)	۷۶۰	۱۰۹۰
حد اکسایش (°C)	۶۵۰	۱۰۹۰

جایگزینی کردن این مواد به جای سوپر آلیاژهای پایه نیکل با چگالی ۸/۹ گرم بر سانتیمتر مربع، بازده توربین گازی را افزایش می‌دهد. اما این ترکیبات دارای خصوصیات منفی می‌باشند که باعث محدود شدن استفاده آنها شده است. این خصوصیات منفی شامل، انعطاف پذیری و چقرومگی شکست کم، سرعت رشد ترک خستگی زیاد در درجه

حرارت اتاق و مقاومت کم به اکسایش در درجه حرارت‌های زیاد می‌باشد.

به دلیل خصوصیات منفی ذکر شده، در طی سه دهه گذشته تحقیقات وسیعی برای بهبود انعطاف‌پذیری و مقاومت اکسایش آلیاژهای بر پایه  $Ti_3Al$  با تغییر شیمیایی و کنترل ساختاری این آلیاژها صورت گرفته است.

این تحقیقات منجر به طراحی گروه مهمی از آلیاژهای ترکیبات بین فلزی بر پایه  $\alpha_2$  ( $Ti_3Al$ ) بر اساس نظر محققین [۱ و ۷] افزودن عنصر پایدارکننده فاز  $\beta$  (مکعبی مرکزدار)، انعطاف‌پذیری را در دمای محیط افزایش می‌دهد. McAndrew و Simcoe [۲] در ۱۹۵۰ روی آلیاژهای Ti-Al-Nb متمرکز شدند و به این نتیجه رسیدند که نایوبیم (پایدارکننده فاز  $\beta$ ) انعطاف‌پذیری آلیاژهای تیتانیم حاوی مقادیر بالاتر آلمینیوم را افزایش می‌دهد. حدود ۲۰ سال بعد Bevan و Ruekel, Blackburn [۳] آلیاژ  $Ti_2Al-24Al-11Nb$  را از تعداد زیادی زمینه آلیاژی شناسایی کردند. افزودن نایوبیم بیشتر خصوصیات مکانیکی  $Ti_3Al$  را بهبود می‌بخشد و در عین حال این آلیاژ در این غلظت نایوبیم بهترین مقاومت اکسایش را دارا می‌باشد. افزودن مقدار بیشتر نایوبیم با اینکه انعطاف‌پذیری را بهتر می‌کند، باعث خواهد شد تا مقاومت خزشی آلیاژ کاهش یافته و ضمناً ممکن است در اکسایش آلیاژهای با مقادیر بالاتر نایوبیم، فاز  $Nb_5O_5$  تشکیل شده که اثری مخرب بر پوسته اکسیدی محافظ خواهد گذاشت.

بر اساس مطالعات Kerry [۵] با افزودن مقادیر کم سیلیسیم ترکیب آلیاژی  $Ti-23Al-11Nb-9Si$  (آلیاژ مورد مطالعه) طراحی شد که با تشکیل رسویات ریز سیلیسیدی [۶] انعطاف‌پذیری این آلیاژها نسبت به آلیاژ مرسوم بهتر شده و عمر پارگی خزش افزایش یافته است.

## ۲-۱-اصول اکسایش


یک پوسته اکسیدی محافظ روی زمینه ترکیب بین فلزی می‌باشند دارای خواص

زیر باشد:

- پایداری بالای ترمودینامیکی
- سرعت آهسته رشد
- چسبندگی به زمینه ترکیب بین فلزی
- آسانی تشکیل اولیه و تشکیل مجدد در حالت تخریب مکانیکی و خراب شدن پوسته اکسیدی.

پوسته های اکسیدی  $\text{BeO}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  و  $\text{SiO}_2$  در شرایط اکسایش در دمای بالا دارای این خصوصیات هستند.

۱- پایداری بالای ترمودینامیکی مرتبط با انرژی آزاد تشکیل خیلی منفی و فشار بخار کم می باشد.



شکل ۱-۲- (a) دیاگرام اینگهایم پایداری ترمودینامیکی اکسیدهای انتخابی که روی ترکیبات بین فلزی دما بالا تشکیل می شوند (b) فشار بخار تعادل اغلب گونه های اکسیدی فرار برای عناصر تشکیل دهنده ترکیبات بین فلزی [۶].

اگر چه فازهای اکسیدی مانند  $\text{ZrO}_2$  و  $\text{MgO}$  پایداری بالای ترمودینامیکی دارند اما