




## بنام خدا



دانشگاه تهران - دانشکده فنی



پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

## عنوان

بررسی اثرات افزودن آب و دی اکسید کربن در واکنش  
زوج شدن اکسایشی متان (OCM)


۳۹۸۲

استاد راهنما: دکتر عباسعلی خدادادی

نگارنده: علی مراد رشیدی



شهریور ماه ۱۳۷۸



تقدیم به

پدر و مادر عزیزم

## تقدیر و تشکر

”الحمدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدٰٰ لَوْلٰا أَنْ هَدَنَا اللّٰهُ“

در آغاز این پایان نامه لازم می دانم که از زحمات بی دریغ استاد عزیز و ارجمند،  
جناب آقای دکتر عباسعلی خدادادی و استاد مشاور خود جناب آقای  
دکتر یدالله مرتضوی که راهنمایی های ارزنده آنها همواره رهگشایم بوده اند تشکر و  
قدردانی می نمایم. همچنین از (اساتید بخش مهندسی شیمی دانشگاه واترلو - کانادا)  
Prof.R.R.Hudgins و Prof.P.L.Silveston مورد نیاز این پایان نامه را ، از طریق استاد راهنمایم در اختیار من قرار دادند ، تشکر و  
قدردانی می نمایم.

همچنین از اساتید گرامی جناب آقای دکتر علی اصغر حمیدی و جناب آقای  
دکتر محمد مهدی منتظر رحمتی که زحمت بازخوانی این پایان نامه را متحمل گردیدند،  
کمال تشکر و سپاس را دارم.

## چکیده

در این تحقیق اثرات افزودن بخار آب و دی اکسید کرین روی واکنش زوج شدن اکسایشی متان با عملکرد حالت پایدار در حضور کاتالیزورهای  $\text{Ce}/\text{Li}/\text{MgO}$  و  $\text{Li}/\text{MgO}$  بررسی شده است. در ابتدا دو کاتالیزور  $\text{Li}:\text{MgO}$  با نسبت  $45:5$  و  $\text{Ce}:\text{Li}:\text{MgO}$  با نسبت  $45:50$  تهیه گردید. هر دو کاتالیزور در دماهای  $800^{\circ}\text{C}$  و  $500^{\circ}\text{C}$  کلسینه شد. مقایسه این دو دما نشان داد که در  $500^{\circ}\text{C}$  انتخاب پذیری با گذشت زمان افت می کند حال آنکه در  $800^{\circ}\text{C}$  تقریباً بدون تغییر می ماند.

آزمایشات حالت پایدار نشان می دهد که شرایط بهینه برای هر دو کاتالیزور بصورت  $\frac{\text{CH}_4}{\text{O}_2} = 3$  و  $800^{\circ}\text{C} = \frac{3}{2}$  رقیق کننده واکنشگرها می باشد.

نتایج آزمایش نشان می دهد که افزودن بخار آب به واکنشگرها در حضور کاتالیزور  $\text{Li}/\text{MgO}$  باعث افزایش انتخاب پذیری  $\text{C}_2$ ، به میزان ۱۴ درصد شد ولی میزان تبدیل تغییر قابل ملاحظه ای نکرد. برای کاتالیزور  $\text{Ce}/\text{Li}/\text{MgO}$ ، درصد تبدیل و انتخاب پذیری هر دو بدون تغییر ماند. افزودن بخار آب همچنین نسبت اتیلن به اتان در محصولات را برای هر دو کاتالیزور به میزان ۶۰ درصد نسبت به بدون آب افزایش می دهد. همچنین آب دمای بهینه عملکرد دو کاتالیزور را از  $800^{\circ}\text{C}$  به  $775^{\circ}\text{C}$  کاهش میدهد.

اثر  $\text{CO}_2$  روی واکنش OCM بررسی شد و نتایج نشان می دهد که غلظتهاي مختلف  $\text{CO}_2$  (۰/۹/۶) اثر قابل ملاحظه ای بر روی درصد تبدیل و انتخاب پذیری ندارد. با تغییر دما از  $775^{\circ}\text{C}$  تا  $850^{\circ}\text{C}$ ، وقتیکه غلظت  $\text{CO}_2$  ۰/۹/۶٪ باشد انتخاب پذیری به میزان ۱۷ درصد کاهش و میزان تبدیل ۴ درصد افزایش می یابد.

اثر  $\text{CO}_2$  همچنین بر روی واکنش ODE در حضور کاتالیزور  $\text{Ce}/\text{Li}/\text{MgO}$  بررسی شد و نتایج نشان می دهد غلظتهاي کم  $\text{CO}_2$  (۰/۵٪) تغییری در درصد تبدیل و انتخاب پذیری ایجاد نمی کند ولی با افزایش  $\text{CO}_2$  (۰/۹/۶٪ - ۰/۵٪) پارامتر انتخاب پذیری به میزان ۱۳٪ کاهش یافت و میزان تبدیل تغییر قابل ملاحظه ای نکرد.

## **Effects of H<sub>2</sub>O and CO<sub>2</sub> on oxidative coupling of Methane and Oxidative Dehydrogenation of Ethane on Li/MgO and Ce/Li/MgO**

**By:** Ali Morad Rashidi

**Supervisor:** Dr. Abass Ali Khodadadi

**Field:** Chemical Engineering

**Date:** 29 Sept, 1999

### **Abstract of M.Sc. Thesis**

In this study, the effects of water and carbon dioxide on the performance of oxidative coupling of methane (OCM) on Li:MgO with 5% Li and Ce:Li:MgO with 50% CeO<sub>x</sub> and 1% Li catalysts were investigated. Both catalysts were calcined at 800°C. Calcination at 500°C showed that the C<sub>2</sub> selectivity decreases with time, while no reduction in methane conversion was observed.

Experiments under steady-state conditions show the optimum performance of the catalysts at 800°C and CH<sub>4</sub> to O<sub>2</sub> ratio of 3.

Replacement of diluent (He) with water in OCM on Li/MgO has no significant effect on methane conversion however it increases the selectivity by 14%. In addition, the ethylene to ethane ratio increases by 60%. Replacement of the diluent by water in OCM on Ce/Li/MgO showed no significant effect on the performance of the catalyst.

Partial replacement of the diluent by CO<sub>2</sub> (0 - 9.6% CO<sub>2</sub> in the feed) shows negligible effects on the performance of the OCM on both Li/MgO and Ce/Li/MgO. The effects were investigated in a temperature range of 775°C to 850°C.

Addition of CO<sub>2</sub> to the feed of oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene (ODE) on the same catalysts as OCM was investigated. 0 - 5% CO<sub>2</sub> in the feed has no significant effects on the performance of ODE, however higher concentrations (5 - 9%) reduces the selectivity by 13% and increases the conversion by 4%.

.....	چکیده فارسی .....
.....	چکیده انگلیسی .....
.....	فهرست جدول‌ها .....
.....	فهرست اشکال .....

## فصل اول : کلیات

۱ .....	۱-۱- مقدمه .....
۳ .....	۱-۲- ملاحظات ترمودینامیکی در تبدیل متان .....
۶ .....	۱-۳- اکسیداسیون کاتالیستی غیرهمگن متان .....
۸ .....	۱-۳-۱- تغییرات متناوب اکسیداسیون - احیاء سیستم‌های اکسیدی .....
۱۰ .....	۱-۳-۲- عملکرد اکسیداسیون متان با استفاده از Co-feed .....
۱۳ .....	۱-۴- مکانیسم زوج شدن اکسایش متان .....
۱۳ .....	۱-۴-۱- مکانیسم فعال سازی متان .....
۱۷ .....	۱-۴-۲- مکانیسم تشکیل محصولات هیدروکربن اولیه .....
۱۷ .....	۱-۴-۳-۱- مکانیسم تشکیل محصولات اولیه .....
۱۸ .....	۱-۴-۳-۲- دومین تشکیل اتیلن از اتان .....
۱۹ .....	۱-۴-۴- منابع اکسیدهای کربن در OCM .....
۲۱ .....	۱-۵- نقش اکسیژن شبکه در تغییرات واکنش .....
۲۳ .....	۱-۶- اثر آب و دی اکسیدکربن بر پایداری و انتخاب پذیری و میزان تبدیل کاتالیست‌ها .....

## فصل دوم : سیستم آزمایشگاهی

۲۹ .....	۲-۱- دستگاه آزمایش .....
۳۲ .....	۲-۲- توصیف راکتور .....
۳۳ .....	۲-۳- سیستم اندازه‌گیری دبی .....

۳۴ .....	۴-۲- آنالیز محصولات .....
۳۴ .....	۴-۱- سیستم آنالیز محصولات .....
۳۶ .....	۱-۱-۱-۴-۲- آشکارسازها (Detectors) .....
۳۷ .....	۲-۱-۴-۲- ستونها (Columns) .....
۳۸ .....	۳-۱-۴-۲- شرایط عملیاتی .....
۳۸ .....	۴-۱-۴-۲- نمونه‌گیری (Sampling) .....
۳۹ .....	۵-۱-۴-۲- شناسایی .....
۴۰ .....	۵-۲- توصیه‌های ایمنی .....

### فصل سوم : آزمایش‌های اولیه

۴۱ .....	۱-۳- تهیه گاز نرمالیزاسیون .....
۴۲ .....	۲-۳- تهیه گاز کالیبراسیون .....
۴۳ .....	۳-۳- کالیبره کردن دستگاهها .....
۴۳ .....	۱-۳-۳- گاز گروماتوگراف (CC) .....
۴۴ .....	۲-۳-۳- سیستم کنترل کننده دبی (MFC) .....
۴۵ .....	۳-۳-۳- روتامتر .....
۴۶ .....	۴-۳- تهیه کاتالیزوهای (Ce/Li/MgO و Li/MgO) .....
۴۷ .....	۵-۳- آزمایش‌های حالت پایدار .....
۴۷ .....	۶-۳- آزمایش مرجع .....
۴۸ .....	۷-۳- بررسی فعالیت کاتالیستها .....
۴۸ .....	۸-۳- آزمایش Blank Run .....
۵۰ .....	۹-۳- آزمایش بررسی و تعیین کاهش وزن مواد تشکیل دهنده کاتالیستها .....
۵۱ .....	۱۰-۳- پارامترهای مورد بررسی در آزمایشات .....

## فصل چهارم: انجام آزمایشات و بحث

٤-١- روش انجام آزمایش ..... ۵۲
٤-٢- نتایج آزمایشات حالت پایدار در حضور کاتالیزورهای Ce/Li/MgO و Li/MgO ..... ۵۳
٤-٣- ۱- اثر تغییر دما روی واکنش زوج شدن اکسایش متان (OCM) ..... ۵۴
٤-٣- ۲- اثر تغییر غلظت واکنشگرها ..... ۶۰
٤-٣- ۳- اثر تغییر میزان دبی جریان ..... ۶۵
٤-٣- ۴- اثر بخار آب روی واکنشهای OCM ..... ۶۸
٤-٤- ۱- روش انجام آزمایش ..... ۶۸
٤-٤- ۲- نتایج آزمایشات و بحث ..... ۷۰
٤-٤- ۳- اثرات دی اکسید کربن روی واکنشهای ODE و OCM ..... ۷۷
٤-٤- ۴- ۱- روش انجام آزمایش ..... ۷۷
٤-٤- ۴- ۲- نتایج آزمایشات و بحث ..... ۷۹
٤-٤- ۴- ۳- اثر دی اکسید کربن بر روی واکنش ODE ..... ۸۴
٤-٤- ۴- ۵- اثرات تغییر دمای کلسینه کردن روی فعالیت کاتالیزور ..... ۸۶
٤-٤- ۶- قابلیت تکرار عملکرد در حضور کاتالیزورهای Ce/Li/MgO و Li/MgO ..... ۸۸

## فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات ..... ۹۱
مراجع ..... ۹۴

## لیست جداول

۱-۱- مشخصه اهم کاتالیستهای تبدیل متان به اتان و اتیلن ..... ۷
۱-۲- انرژی اکتیواسیون واکنشهای متان روی بعضی کاتالیستهای اکسیدی ..... ۱۴
۲- شرح کلی ستونهای آنالیز و عملکرد آنها ..... ۳۷
۲-۱- زمان سوییچ کردن شیرها ..... ۳۸
۲-۲- زمان باقی ماندن اجزاء مخلوط گازی ..... ۳۹
۲-۳- محدودیتهای سمی و اشتغالزا بودن گازهای مورد استفاده ..... ۴۰
۳-۱- ترکیب گاز نرمالیزاسیون ..... ۴۱
۳-۲- ترکیب گاز کالیبراسیون ..... ۴۲
۳-۳- معادلات اجزاء تشکیل دهنده گاز کالیبراسیون ..... ۴۴
۳-۴- ضرائب تبدیل برای گازهای مختلف در کالیبراسیون ..... ۴۵
۳-۵- ثابت‌های معادله کالیبراسیون $MFC_1$ و $MFC_2$ ..... ۴۵
۳-۶- شرایط آزمایش مرجع برای OCM و ODE ..... ۴۸
۳-۷- بررسی تغییرات وزن مواد تشکیل دهنده کاتالیست ..... ۵۰
۴-۱- شرایط و نتایج تغییرات دما روی واکنش OCM در حضور کاتالیزور Ce/Li/MgO ..... ۵۷
۴-۲- شرایط و نتایج اثرات تغییرات دما و غلظت و دبی کل روی واکنش OCM در حضور کاتالیزور Li/MgO ..... ۵۷
۴-۳- شرایط و نتایج اثرات تغییر غلظت و دبی کل روی واکنش OCM در حضور کاتالیزور Ce/Li/MgO ..... ۵۸
۴-۴- شرایط و نتایج اثر آب در حضور کاتالیزور Li/MgO ..... ۷۲
۴-۵- شرایط و نتایج اثر آب در حضور کاتالیزور Ce/Li/MgO ..... ۷۲
۴-۶- کالیبراسیون MFC برای گاز دی اکسیدکربن ..... ۷۷
۴-۷- شرایط و نتایج اثر دی اکسیدکربن در حضور کاتالیزور Li/MgO ..... ۸۰

۸-۴- شرایط و نتایج اثر دی اکسید کربن با تغییر غلظت کاتالیزور Ce/Li/MgO	۸۰
۹-۴- شرایط و نتایج اثر دی اکسید کربن با تغییر دما روی کاتالیزور Ce/Li/MgO	۸۳
۱۰-۴- شرایط و نتایج اثر دی اکسید کربن روی واکنش ODE در حضور کاتالیزور Ce/Li/MgO	۸۴
۱۱-۴- شرایط و نتایج آزمایش کلسینه کردن در دمای ۵۰۰°C	۸۷
۱۲-۴- شرایط و نتایج قابلیت برگشت پذیری واکنش در حضور کاتالیزور Li/MgO	۸۹
۱۳-۴- شرایط و نتایج قابلیت برگشت پذیری واکنش در حضور کاتالیزور Ce/Li/MgO	۸۹

## لیست اشکال و نمودارها

۱-۱- نمایش انرژی آزاد استاندارد واکنشها برای تبدیل انتخابی متان ..... ۵
۱-۲- انرژی آزاد استاندارد واکنشهای شامل متان و اکسیژن ..... ۵
۱-۳- شکل حالت گذاری با عبور مخلوط متان و $\frac{\text{متان}}{\text{اکسیژن}}$ از کاتالیستهای ..... ۲۲
۲-۱- شماتیک دستگاه آزمایش تبدیل متان و اتان ..... ۲۰
۲-۲- راکتور مورد استفاده در سیستم آزمایش ..... ۳۲
۲-۳- وسیله اندازه گیری دبی در سیستم آزمایش ..... ۳۳
۲-۴- گاز کروماتوگراف مورد استفاده در سیستم آزمایش ..... ۳۵
۳-۱- نمودار کالیبراسیون روتامتر ..... ۴۶
۳-۲- شکل بررسی پایداری کاتالیست $\text{Li/MgO}$ در شرایط آزمایش ..... ۴۹
۳-۳- شکل بررسی پایداری کاتالیست $\text{Ce/Li/MgO}$ در شرایط آزمایش ..... ۴۹
۴-۱- تغییرات دما روی واکنش OCM در حضور کاتالیزور $\text{Li/MgO}$ ..... ۵۸
۴-۲- تغییرات دما روی واکنش OCM در حضور کاتالیزور $\text{Ce/Li/MgO}$ ..... ۶۰
۴-۳- مقایسه انتخاب پذیری دو کاتالیزور در حضور دماهای مختلف ..... ۶۰
۴-۴- مقایسه میزان تبدیل دو کاتالیزور در حضور دماهای مختلف ..... ۶۱
۴-۵- تغییر غلظت متان در حضور کاتالیزور $\text{Li/MgO}$ ..... ۶۳
۴-۶- تغییر غلظت متان در حضور کاتالیزور $\text{Ce/Li/MgO}$ ..... ۶۳
۴-۷- مقایسه انتخاب پذیری دو کاتالیزور در حضور غلظتهای مختلف متان ..... ۶۴
۴-۸- مقایسه میزان تبدیل دو کاتالیزور در حضور غلظتهای مختلف متان ..... ۶۴
۴-۹- تغییر میزان دبی جریان ورودی در حضور کاتالیزور $\text{Li/MgO}$ ..... ۶۶
۴-۱۰- تغییر میزان دبی جریان ورودی در حضور کاتالیزور $\text{Ce/Li/MgO}$ ..... ۶۶
۴-۱۱- مقایسه انتخاب پذیری دو کاتالیزور در حضور جریانهای مختلف ورودی ..... ۶۷

۱۲-۴- مقایسه میزان دو کاتالیزور در حضور جریانهای مختلف ورودی ..... ۶۷
۱۳-۴- شماتیک سیستم انجام آزمایش اثر تزریق آب روی واکنش OCM ..... ۶۹
۱۴-۴- اثر بخار آب روی واکنش OCM در حضور کاتالیزور Li/MgO ..... ۷۳
۱۵-۴- اثر بخار آب روی واکنش OCM در حضور کاتالیزور Ce/Li/MgO ..... ۷۳
۱۶-۴- مقایسه میزان تبدیل با و بدون بخار آب در حضور کاتالیزور Li/MgO ..... ۷۵
۱۷-۴- مقایسه میزان تبدیل با و بدون بخار آب در حضور کاتالیزور Ce/Li/MgO ..... ۷۵
۱۸-۴- مقایسه انتخاب پذیری با و بدون بخار آب در حضور کاتالیزور Li/MgO ..... ۷۶
۱۹-۴- مقایسه انتخاب پذیری با و بدون بخار آب در حضور کاتالیزور Ce/Li/MgO ..... ۷۶
۲۰-۴- شماتیک سیستم انجام آزمایشات اثر دی اکسید کربن روی واکنش OCM و ODE ..... ۷۸
۲۱-۴- اثر غلظتها مختلف دی اکسید کربن روی واکنش OCM در حضور کاتالیزور Li/MgO ..... ۸۱
۲۲-۴- اثر غلظتها مختلف دی اکسید کربن روی واکنش OCM در حضور کاتالیزور Ce/Li/MgO ..... ۸۱
۲۳-۴- مقایسه اثر $\text{CO}_2$ روی واکنش OCM در حضور دو کاتالیزور مورد مطالعه Ce/Li/MgO ..... ۸۲
۲۴-۴- اثر دی اکسید کربن با تغییر دما روی واکنش OCM در حضور کاتالیزور Li/MgO ..... ۸۳
۲۵-۴- اثر دی اکسید کربن روی واکنش ODE در حضور کاتالیزور Ce/Li/MgO ..... ۸۵
۲۶-۴-۵- اثر دی اکسید کربن روی واکنش ODE در حضور کاتالیزور Ce/Li/MgO ..... ۸۵
۲۷-۴- بررسی پایداری کاتالیست Li/MgO با دمای کلسینه ۵۰۰ ..... ۸۷
۲۸-۴- مقایسه دمای کلسینه ۵۰۰ و ۸۰۰ و اثر آن بر روی پایداری کاتالیست ..... ۸۷
۲۹-۴- قابلیت تکرار پذیری واکنش در حضور کاتالیزور Li/MgO ..... ۹۰
۳۰-۴- قابلیت تکرار پذیری واکنش در حضور کاتالیزور Ce/Li/MgO ..... ۹۰

## ۱

# کلیات

هدف این فصل مروجی بر خلاصه مقالات مربوط به واکنش زوج شدن اکسایشی متان است که به منظور طراحی آزمایش‌های موثر و محاسبه و تعبیر و تفسیر نتایج بیان شده است. در این فصل مکانیسم تبدیل متان و اثرات افزودن آب و  $\text{CO}_2$  بطور کامل تشریح شده است.

## (۱-۱) مقدمه

تبدیل متان، ترکیب اصلی گاز طبیعی، به خوراک‌های پتروشیمی یا سوختهای مایع قابل انتقال، هم از لحاظ علمی و همچنین از دید اقتصادی، مورد توجه محققان فعال در دو دهه اخیر بوده است. تکنولوژی اثبات شده شامل، تبدیل متان به گاز سنتز از طریق رفرمینگ بخار<sup>۱</sup> و سپس تبدیل گاز سنتز حاصل به اکسایش و تیدروکربنهاست سنگین‌تر است این روش غیر مستقیم، بنظر می‌رسد که بهره اقتصادی ندارد. چون تمام هیدروژن موجود در متان ابتدا دفع می‌شود و بطور پیوسته دوباره القاء می‌شود. اتیلن و استیلن از متان بوسیله یک واکنش گازی همگن تک مرحله‌ای در دماهای خیلی بالا در حدود  $1700\text{ K}$  بدست می‌آید.

۱- Steam reforming

در سال ۱۹۸۰ Mitchell و Waghorne [۱] تبدیل متان به ئیدروکربنها $C_2^+$  را شرح دادند آنها از یک کاتالیست ترکیبی که شامل فلزات نجیب (مانند Pt و Ir) و اکسید فلزات قابل احیاء (مانند اکسید Cr و Mo و W) و اکسید فلزات قلیایی خاکی (مانند اکسید منیزیم MgO) استفاده کردند بنابراین پس از آن دانشمندان زیادی دامنه تحقیقاتشان را به این سمت متمایل ساختند.

در سال ۱۹۸۱ Yeh و Fang [۲] در سال ۱۹۸۱ نشان دادند که ئیدروکربنها $C_2H_2$  و $C_2H_6$  و $C_3H_8$  در طول تماس متan با $ThO_2/SiO_2$  در دمای ۸۰۰°C تشکیل می‌شوند.

در سال ۱۹۸۲ Screening و Bhasin [۳] اکسید فلزات به عنوان کاتالیست برای زوج شدن اکسایشی متan به اتان و اتیلن را با استفاده از اکسیژن به عنوان یک اکسید کننده گزارش دادند. در مجموعه‌ای از اختراقات Jones [۴] و همکارانش زوج شدن اکسایشی متan بر روی تعدادی از اکسیدها را شرح دادند که از میان آنها، اکسیدهای Pr, Mn مؤثرتر بود. آنها همچنین راههایی را که عملکرد کاتالیست با افزودن [۵] HCl و $H_2S$  [۶] و $H_2O$  [۷] و $SO_2$  [۸] به خوراک بهبود می‌یابد گزارش دادند.

لیتیم بر پایه اکسید منیزیم اولین بار توسط Lansford و همکارانش [۹, ۱۰] گزارش شده است و سیستم کاتالیستی است که بیشتر روی آن مطالعه شده است. بر خلاف سیستم کاتالیستی Lansford، Bahsin و Kellr [۱۱] اکسید سریم را به کاتالیست $Li/MgO$  به فعالیتشان را از دست می‌دهند. Bartch و همکارانش [۱۲] اکسید سریم را به کاتالیست $Li/MgO$  به عنوان ترکیب سوم افزودند و یافته‌ند که کاهش فعالیت آن همچون $Li/MgO$  نیست کاتالیست $Ce/Li/MgO$  انتخاب پذیری<sup>۳</sup> نسبتاً بالایی را نسبت به کاتالیست $Li/MgO$  دارد. سریم دو حالت اکسید اسیون IV و VI دارد که کاتالیست را قادر می‌سازد تا اکسیژن را در غیاب اکسیژن فازگازی در طول واکنش زوج شدن اکسایش ذخیره کند بنابراین این کاتالیست برای مطالعه تحقیقات موجود در نظر گرفته