

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده علوم

شماره پایان نامه: ۹۲۱۴۷۱۶۶

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک

گرایش حالت جامد تجربی

عنوان:

**ساخت نانوسیم‌های ZnO آلابیده به فلونور با روش تبخیر حرارتی و بررسی خواص**

**ساختاری و نوری آنها**

استاد راهنما:

دکتر ایرج کاظمی نژاد

استاد مشاور:

دکتر مرتضی زرگر شوشتری

نگارنده:

حبیب‌اله بشنام

مهرماه ۱۳۹۲

تقدیم به

«خانواده می عزیزم»

پدر بزرگوار و مادر مهربانم

به پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش وجودشان که در این سردترین روزگار ان بهترین پشتیبان است.

برادران و خواهرم

به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند.

به ویژه برادرم اسلام

که همواره در طول تحصیل متحمل زحمت بوده و تکیه گاه من در مواجهه با مشکلات، و وجودش مایه دلگرمی من می باشد.

## سپاس نامه

سپاس خدای را که هر چه دارم از اوست و به طریق علم و دانش ر، نمونه‌مان شد و به، همشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و نوشته چینی از علم و معرفت را روزی‌مان ساخت.

از استاد کریم جناب آقای دکتر ایرج کاظمی نژاد بسیار سپاسگزارم که بدون راهبانی‌های ایشان اتمام این پایان نامه مقدور نبود.

از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر مرتضی زرگر شوشتری به پاس مشاوره‌های بی‌دی‌عثان کمال تشکر و قدردانی را دارم.  
از آقای دکتر سید ابراهیم موسوی قهرخی و آقای دکتر پیمان امیری که زحمت داوری این پایان نامه را بر عهده داشتند، تشکر می‌نمایم.

از دوستان عزیزم

دانشجویان دکتر آقاییان محسن حیدری بولا، احمد عچرش و خانم‌ها آذرم سحاله خانی، آمنه آهنگر پور، بهکلاسی‌های خوبم علی رضامحمیدیان، فرزانه بازلی، ندا منوش، غزال سیاح، علی رضا معضدیان، سعید رجب زاده، الهه مرادیان، علی کارونی و دیگر دانشجویان ورودی ۸۹، به دلیل یاری‌ها و راهبانی‌هایشان که بسیاری از سختی‌ها را بر ابرام آساتر نمودند، تشکر می‌نمایم.

حبیب‌الله بنام

مهرماه ۹۲

نام خانوادگی: بشنام	نام: حبیب اله	شماره دانشجویی: ۸۹۱۴۷۰۳
عنوان پایان نامه: ساخت نانوسیم های ZnO آلاینده به فلئور با روش تبخیر حرارتی و بررسی خواص ساختاری و نوری آنها		
استاد راهنما: دکتر ایرج کاظمی نژاد		
استاد مشاور: دکتر مرتضی زرگرشوشتری		
درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد	رشته: فیزیک	گرایش: حالت جامد تجربی
دانشگاه: شهید چمران اهواز	دانشکده: علوم پایه	گروه: فیزیک
تاریخ فارغ التحصیلی: مهرماه ۱۳۹۲		تعداد صفحه:
کلید واژه ها: نانوسیم ZnO، نانوسیم های ZnO آلاینده به فلئور، تبخیر حرارتی، پودر NaF، آنالیز XRD، تصاویر SEM، طیف سنجی PL.		
<p><b>چکیده</b></p> <p>با توجه به کاربرد وسیع نانوساختارهای نیم رسانای ZnO در ساخت وسایل اپتوالکترونیکی، حسگرها، ذخیره ی انرژی و همچنین استفاده ی آن به عنوان کاتالیست، این موضوع انتخاب شد. آلاینش ناخالصی در نیم رساناها با عناصر مختلف بر خواص فیزیکی مثل خواص الکتریکی، اپتیکی، مغناطیسی و ساختاری به شدت اثر می گذارد که برای کاربردهای عملی بسیار مهم است. به طور کلی عناصر مورد نظر که به عنوان آلاینش در ZnO استفاده می شوند یا جانشین Zn و یا جانشین O می شوند. تاکنون روش های متنوعی برای ساخت نانوساختارهای ZnO با آلاینش عناصر مختلف استفاده شده است ولی تبخیر حرارتی به عنوان روشی ساده و کم هزینه می تواند روشی مناسب برای رسیدن به این هدف باشد. ابتدا نانوسیم های ZnO خالص بر روی زیرلایه ی Si واقع در دمای ۴۵۰-۴۰۰ °C و فلوی ۵۰ sccm با روش تبخیر حرارتی به خوبی رشد داده شد. به منظور تولید نانوسیم های ZnO آلاینده به فلئور از NaF به عنوان منبع فلئور به دو روش در رشد نانوسیم ها استفاده شد. در روش اول پودر NaF را با پیش ماده ها (ZnO+C) مخلوط شد و نانوسیم ها بر روی زیرلایه ی واقع در دمای ۴۵۰-۴۰۰ °C و فلوی ۵۰ sccm رشد داده شدند. بررسی های حاصل از آنالیز الگوهای پراش اشعه ایکس (XRD) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای این حالت نشان داد که نانوسیم ها به خوبی رشد نکرده اند. بنابراین از روش دوم که در آن NaF و پیش ماده ها (ZnO+C) جدا از هم قرار داده می شوند، استفاده شد. آنالیز XRD، تصاویر SEM و طیف سنجی PL نشان داد که رشد نانوسیم های ZnO آلاینده به فلئور بر روی زیرلایه ی واقع در دمای ۴۵۰-۴۰۰ °C و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی (mol<sub>ZnO</sub>: mol<sub>NaF</sub>) ۱: ۱۵ بهینه می شود.</p>		

## پیش‌گفتار

ابتدای ورود فناوری نانو، مردم به دلیل عدم اطلاعات کافی از این فناوری و اینکه واقعاً نمی‌دانستند چه کاری برای آن‌ها انجام می‌دهد، در برابر آن مقاومت می‌کردند. اما وقتی این فناوری جدید خودش را اثبات نمود و در تولید ثروت و رفاه بشر ایفای نقش کرد، نزد مردم مورد پذیرش قرار گرفت. فناوری نانو همانند کامپیوتر در قرن بیستم جهان را در قرن بیست و یکم دچار تحول می‌کند. این فناوری پتانسیل بسیار زیادی در تولید محصولات ایمن، کوچک‌تر و با بازدهی بیشتر و سریع‌تر دارد.

امروزه محصولات صنعت نیم‌رسانا در سراسر جهان گسترش یافته‌اند و به‌طور گسترده در زندگی روزمره مردم نفوذ کرده‌اند. مطالعه بر روی ZnO به‌عنوان یک نیم‌رسانا با گاف نواری پهن سال‌هاست که مورد توجه محققین واقع شده است. اولین بررسی‌ها بر روی پارامتر شبکه توسط ام‌ال‌فاولر در سال ۱۹۲۹ و سی‌وی‌بانس در سال ۱۹۳۵ انجام شد. اما مسیر تحقیقات با مشکلاتی در تولید آلایش نوع p و بلور با کیفیت بالای مواد بلوری همراه شد. در طول دهه‌ی گذشته تحقیقات در مورد ZnO به سرعت رشد کرد. تعداد مقالات منتشر شده درباره‌ی این ماده هر سال افزایش می‌یافت طوری که در سال ۲۰۰۷ به‌عنوان محبوب‌ترین نیم‌رسانا بعد از Si شناخته شد. با ظهور فناوری نانو خواص الکتریکی، مکانیکی، شیمیایی، و نوری با کاهش اندازه و افزایش سطح مؤثر نسبت به حالت توده بیشتر مورد توجه قرار گرفت. ZnO در حالت توده (تک‌بلور و فیلم نازک) ده‌ها سال است که مورد بررسی محققان بوده است با این حال هنوز مسائل حل نشده‌ای در باره این ماده وجود دارد که توجه محققان را در سال‌های اخیر به خود معطوف کرده است. به خصوص نانوساختارهای ZnO که با روش‌های مختلف و در شکل‌های متنوع ساخته می‌شوند مورد توجه هستند. نانوساختارهای یک بعدی ZnO مثل نانولوله‌ها، نانوسیم‌ها، نانومیله‌ها، نانونوارها و غیره به دلیل اهمیت آن‌ها در بررسی پارامترهای فیزیکی و کاربرد بالقوه‌ی آن‌ها در نانوالکترونیک، نانومکانیک، نمایشگرهای صفحه‌ی مسطح توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب

کرده است. در این جا هدف استفاده از عنصر فلئور به عنوان ماده‌ی آلاینده‌ی که تاکنون در نانوسیم‌های ZnO استفاده نشده است، می‌باشد. بنابراین در این تحقیق نانوسیم‌های ZnO که با روش تبخیر حرارتی که روشی مناسب از نظر تولید نانوسیم‌های با کیفیت، با هدف بهبود خواص این نیم‌رسانا ساخته شدند. در کارهای بسیاری مشاهده شد که آلاینش ناخالصی در نیم‌رساناها با عناصر مختلف بر خواص فیزیکی مثل خواص الکتربکی، نوری، مغناطیسی و ساختاری به شدت اثر می‌گذارد. نتایج کلیه‌ی فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی این کار در چهار فصل و به شرح ذیل تدوین گردیده است:

در این پایان‌نامه در فصل اول کلیاتی درباره‌ی فناوری نانو، تاریخچه‌ی آن و انواع نانو ساختارها گفته خواهد شد. در فصل دوم با نیم‌رسانا، به‌ویژه ZnO، خواص آن و نحوه‌ی آلاینش آن با عناصر مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه روش آزمایشگاهی به‌کار رفته و دستگاه‌های آنالیز مورد استفاده در بررسی نمونه‌های تولید شده در فصل سوم توضیح داده خواهند شد. در نهایت در فصل چهارم نتایج حاصل از آنالیز نمونه‌های تولید شده در این تحقیق مورد تجزیه تحلیل قرار خواهند گرفت.

## فهرست مطالب

۱.....	<b>فصل اول: کلیات</b>
۲.....	۱-۱ مقدمه‌ای بر فناوری نانو.....
۳.....	۲-۱ تاریخچه فناوری نانو.....
۵.....	۳-۱ آینده فناوری نانو.....
۵.....	۴-۱ نانوساختارها.....
۶.....	۱-۴-۱ دسته‌بندی نانوساختارها.....
۷.....	۲-۴-۱ خواص و کاربردهای نانوساختارها.....
۸.....	۵-۱ هدف از این کار.....
۱۰.....	<b>فصل دوم: اکسید روی</b>
۱۱.....	۱-۲ مقدمه.....
۱۱.....	۲-۲ نیم‌رسانا.....
۱۲.....	۱-۲-۲ گاف مستقیم و غیرمستقیم.....
۱۳.....	۲-۲-۲ اکسایتون.....
۱۵.....	۳-۲ خواص ZnO.....
۱۸.....	۱-۳-۲ ساختار بلوری.....
۲۲.....	۲-۳-۲ پارامترهای شبکه.....
۲۳.....	۳-۳-۲ خواص مکانیکی.....
۲۴.....	۴-۳-۲ خواص الکتریکی.....
۲۵.....	۵-۳-۲ خواص گرمایی.....
۲۷.....	۶-۳-۲ ساختار نواری.....
۳۰.....	۷-۳-۲ آرایش نیم‌رسانای ZnO.....
۳۳.....	۱-۷-۳-۲ هیدروژن و عناصر گروه I.....



۳۳	.....	II عناصر گروه	۲-۷-۳-۲
۳۳	.....	III عناصر گروه	۳-۷-۳-۲
۳۴	.....	IV عناصر گروه	۴-۷-۳-۲
۳۴	.....	V عناصر گروه	۵-۷-۳-۲
۳۵	.....	VI عناصر گروه	۶-۷-۳-۲
۳۵	.....	VII عناصر گروه	۷-۷-۳-۲
۳۶	.....	ZnO با فلزات واسطه	۸-۷-۳-۲
۳۷	.....	اثر بارستین- ماس	۸-۳-۲
۳۸	.....	خواص نوری	۴-۲
۴۲	.....	رشد های رشد نانوساختارهای ZnO	۵-۲
۴۲	.....	رسوب بخار شیمیایی	۱-۵-۲
۴۴	.....	برآراستی پرتو مولکولی	۲-۵-۲
۴۵	.....	روش محلول شیمیایی	۳-۵-۲
۴۵	.....	انتقال فاز بخار	۴-۵-۲
۴۸	.....	کاربردها	۶-۲
۵۰	.....	<b>فصل سوم: رشد نانوسیم های ZnO و شرح دستگاه های آنالیز</b>	
۵۱	.....	مقدمه	۱-۳
۵۱	.....	رشد نانوساختارهای ZnO خالص و آرایش یافته	۲-۳
۵۱	.....	سیستم و ساز و کار استفاده شده برای رشد نمونه ها	۱-۲-۳
۵۴	.....	کالیبره کردن کوره	۲-۲-۳
۵۵	.....	آماده سازی زیرلایه	۳-۲-۳
۵۶	.....	آماده سازی پیش ماده ها	۴-۲-۳
۵۶	.....	نانوساختارهای خالص	۱-۴-۲-۳

۵۷	..... نانوساختارهای آلاییده شده به فلئور. ۲-۴-۲-۳
۵۹	..... روش‌های تحلیل نمونه‌های تولید شده. ۳-۳
۵۹	..... پراش اشعه‌ی ایکس. ۱-۳-۳
۶۲	..... میکروسکوپ الکترونی روبشی. ۲-۳-۳
۶۴	..... فوتولومینسانس. ۳-۳-۳
۷۰	..... <b>فصل چهارم: بحث و نتایج</b>
۷۱	..... مقدمه. ۱-۴
۷۲	..... رشد نانوسیم‌های ZnO خالص در دماهای متفاوت زیرلایه تحت فلوی ۵۰ sccm گاز نیتروژن. ۲-۴
۷۲	..... رشد نانوسیم‌های ZnO داده شده بر روی زیرلایه‌ی Si واقع در دمای ۴۰۰-۴۵۰°C. ۱-۲-۴
۷۵	..... رشد نانوسیم‌های ZnO داده شده بر روی زیرلایه‌ی Si واقع در دمای ۴۵۰-۵۰۰°C. ۲-۲-۴
۷۸	..... رشد نانوسیم‌های ZnO داده شده بر روی زیرلایه‌ی Si واقع در دمای ۵۰۰-۵۵۰°C. ۳-۲-۴
۸۱	..... مقایسه‌ی نانوسیم‌های ZnO خالص رشد داده شده در دماهای متفاوت زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm. ۴-۲-۴
۸۳	..... رشد نانوسیم‌های ZnO خالص در دماهای متفاوت زیرلایه تحت فلوی ۶۰ sccm گاز نیتروژن. ۳-۴
۸۷	..... رشد نانوسیم‌های آلاییده شده به فلئور در حالت مخلوط نمودن NaF و پیش‌ماده. ۴-۴
۹۳	..... رشد نانوسیم‌های ZnO آلاییده شده به فلئور در حالت عدم مخلوط NaF و پیش‌ماده. ۵-۴
۹۳	..... رشد نانوسیم‌های ZnO آلاییده به فلئور با نسبت مولی (mol <sub>ZnO</sub> : mol <sub>NaF</sub> ) ۵:۱. ۱-۵-۴
۹۵	..... رشد نانوسیم‌های ZnO آلاییده به فلئور با نسبت مولی (mol <sub>ZnO</sub> : mol <sub>NaF</sub> ) ۱۰:۱. ۲-۵-۴
۹۷	..... رشد نانوسیم‌های ZnO آلاییده به فلئور با نسبت مولی (mol <sub>ZnO</sub> : mol <sub>NaF</sub> ) ۱۵:۱. ۳-۵-۴
	..... مقایسه‌ی رشد نانوسیم‌های ZnO خالص و آلاییده شده به فلئور در حالت عدم مخلوط NaF و پیش‌ماده. ۴-۵-۴
۱۰۰	..... پیش‌ماده. ۱۰۰
۱۰۳	..... نتایج طیف‌سنجی PL. ۶-۴
۱۰۶	..... نتیجه‌گیری. ۷-۴
۱۰۷	..... پیشنهادهای. ۸-۴

## فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۱: نوشتن حروف I-B-M با تک اتم‌ها ..... ۵
- شکل ۲-۱: دسته‌بندی مواد و چگالی حالت‌های آن‌ها بر حسب انرژی ..... ۷
- شکل ۱-۲: الف) گاف غیر مستقیم نیم‌رسانا ب) گاف مستقیم نیم‌رسانا ..... ۱۳
- شکل ۲-۲: تصویر تک الکترونی وقتی که الکترون با جذب فوتون به نوار رسانش می‌رود و حفره در نوار ظرفیت باقی می‌ماند ..... ۱۴
- شکل ۳-۲: نحوه‌ی مقید بودن اکسایتون در بلور الف) اکسایتون فرنکل ب) اکسایتون وانیر ..... ۱۵
- شکل ۴-۲: ساختار بلوری ZnO الف) ورتسایت (B4) ب) مکعبی بلند روی (B3) ج) مکعبی نمک سنگی (B1) ..... ۱۹
- شکل ۵-۲: نمای شماتیک از ساختار ورتسایت ZnO با ثابت شبکه A در صفحه‌ی اصلی و C در جهت اصلی، پارامتر U طول پیوند یا نزدیک‌ترین همسایه تقسیم بر C،  $\alpha$  و  $\beta$  زاویه‌های پیوند و  $B_1, B_2, B_3$  فاصله‌ی دومین همسایه‌های نزدیک هستند ..... ۲۰
- شکل ۶-۲: چگونگی نظم اتم‌ها و چرخش صفحات تنگ‌پکیده در ساختار ورتسایت و بلند روی ..... ۲۱
- شکل ۷-۲: ساختار نواری حالت کپه‌ای فاز ورتسایت ZnO با روش الف) SIC-PP ب) LDA ..... ۲۸
- شکل ۸-۲: نمایش شماتیک جداشدگی نوار ظرفیت ZnO به سه حالت زیر تراز A, B, C در  $4/2 K$  در اثر اندر کنش بلور-میدان و اسپین-مدار ..... ۲۹
- شکل ۹-۲: تشکیل ترازهای فرعی در ناحیه‌ی ممنوعه ..... ۳۰
- شکل ۱۰-۲: جابه‌جایی استوکس ..... ۳۱
- شکل ۱۱-۲: اثر بارستین-ماس برای گاف نواری نیم‌رسانا الف) خالص ب) آلاینش یافته ..... ۳۸
- شکل ۱۲-۲: نمودار طیف PL نانو ساختار ZnO ..... ۳۹
- شکل ۱۳-۲: انواع نقص‌های بلوری (۱) بین‌نشینی اتم ناخالصی، (۲) دررفتگی لبه، (۳) بین‌نشینی اتم خودی، (۴) تهی‌جا، (۵) رسوب اتم‌های ناخالصی، (۶) جابجاشدگی ممتد ناشی از تهی‌جا، (۷) جابجاشدگی ممتد ناشی از بین‌نشینی، (۸) جانشین شدن اتم ناخالصی ..... ۴۰
- شکل ۱۴-۲: نمایی شماتیک از نشر نور مرئی ناشی از نقص‌های شبکه ZnO ..... ۴۱

- شکل ۲-۱۵: نمایی شماتیک از مراحل روش CVD..... ۴۳
- شکل ۲-۱۶: شماتیک مراحل رشد نانوساختار ZnO در فرآیند VLS..... ۴۷
- شکل ۳-۱: شماتیک سیستم تعبیه شده برای رشد نانوساختارهای ZnO..... ۵۳
- شکل ۳-۲: کالیبره کوره برای دمای  $1000^{\circ}\text{C}$ ، دما بر حسب فاصله از یک لبه‌ی کوره..... ۵۴
- شکل ۳-۳: الف) الگوی XRD سیلیکون و ب) کارت استاندارد آن..... ۵۵
- شکل ۳-۴: الگوی XRD برای ZnO حجمی خریداری شده..... ۵۷
- شکل ۳-۵: مطابقت الگوی XRD نمونه اولیه ZnO با کارت استاندارد (JCDPDS No. 800074)..... ۵۷
- شکل ۳-۶: نمای شماتیک از استقرار پیش‌ماده‌ها و زیرلایه درون لوله‌های کوارتز برای رشد نانوساختارهای ZnO الف) خالص و ب) آلاینده به فلئور..... ۵۸
- شکل ۳-۷: تأثیر آرایش اتم‌ها در شدت اشعه بازتابیده..... ۶۰
- شکل ۳-۸: طرح کلی یک میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM..... ۶۲
- شکل ۳-۹: فرآیند کلی PL برای نمونه خالص..... ۶۶
- شکل ۳-۱۰: فرآیندهای بازترکیب تابشی: (۱) نوار به نوار، (۲) اکسایتون آزاد (FE)، (۳) اکسایتون مقید (BE)، (۴) نوار رسانش به پذیرنده، (۵) دهنده به پذیرنده، (۶) دهنده به نوار ظرفیت و (۷) فرآیند بازترکیب ناخالصی در ترازهای عمیق..... ۶۷
- شکل ۳-۱۱: طرحی از سطوح انرژی محاسبه شده نواقص در  $V_{\text{Zn}}$ ،  $V_{\text{Zn}}^{-}$  و  $V_{\text{Zn}}^{2-}$  به ترتیب معرف تهی‌جای روی ذاتی، باردار شده تکی و باردار دوتایی است.  $\text{Zn}_1^{\circ}$  و  $\text{Zn}_1$  به روی میان شبکه‌ای ذاتی، در حالی که  $\text{Zn}_1^{+}$  به روی میان شبکه‌ای باردار شده تکی اشاره می‌کند.  $V_{\text{O}}$  و  $V_{\text{O}}^{\circ}$  به تهی‌جای اکسیژن ذاتی در حالی که  $V_{\text{O}}^{+}$  به تهی‌جای اکسیژن باردار شده تکی اشاره می‌کند.  $\text{O}_1$  معرف یک اکسیژن میان شبکه‌ایست و  $V_{\text{O}} \text{Zn}_1$  معرف ترکیبی از تهی‌جای اکسیژن و روی میان شبکه‌ای است..... ۶۸
- شکل ۴-۱: الگوی XRD نانوسیم‌های ZnO رشد داده شده بر زیرلایه Si واقع در دمای  $400-450^{\circ}\text{C}$  و فلوی  $50 \text{ sccm}$ ..... ۷۳
- شکل ۴-۲: تصویر SEM نانوسیم‌های ZnO خالص رشد داده شده بر زیرلایه Si واقع در دمای  $400-450^{\circ}\text{C}$  و فلوی  $50 \text{ sccm}$  با مقیاس  $1 \mu\text{m}$ ..... ۷۴
- شکل ۴-۳: تصویر SEM نانوسیم‌های ZnO خالص رشد داده شده بر زیرلایه Si واقع در دمای  $400-450^{\circ}\text{C}$  و فلوی

- ۷۵..... ۲۰۰nm با مقیاس ۵۰sccm
- شکل ۴-۴: نمودار SPSS برای اندازه‌گیری قطر میانگین نانوسیم‌های ZnO خالص رشد داده شده بر روی زیرلایه Si واقع در دمای ۴۰۰-۴۵۰°C و ۵۰sccm.....
- ۷۶..... ۵۰sccm و ۴۵۰-۵۰۰°C واقع در دمای ۴۵۰-۵۰۰°C و فلوی ۵۰sccm
- شکل ۴-۵: الگوی XRD نانوسیم‌های ZnO رشد داده شده بر زیرلایه Si واقع در دمای ۴۵۰-۵۰۰°C و فلوی ۵۰sccm
- شکل ۴-۶: تصویر SEM نانوسیم‌های ZnO خالص رشد داده شده بر روی زیرلایه‌ی قرار داده شده در دمای ۴۰۰-۴۵۰°C و فلوی ۵۰sccm با مقیاس ۱µm.....
- ۷۷..... ۵۰sccm و ۴۵۰-۵۰۰°C
- شکل ۴-۷: نمودار SPSS برای اندازه‌گیری قطر میانگین نانوسیم‌های ZnO خالص رشد داده شده بر روی زیرلایه Si واقع در دمای ۴۵۰-۵۰۰°C و ۵۰sccm.....
- ۷۸..... ۵۰sccm و ۵۰۰-۵۵۰°C واقع در دمای ۵۰۰-۵۵۰°C
- شکل ۴-۸: الگوی XRD نانوسیم‌های ZnO رشد داده شده بر زیرلایه Si واقع در دمای ۵۰۰-۵۵۰°C و فلوی ۵۰sccm
- شکل ۴-۹: تصویر SEM نانوسیم‌های ZnO خالص رشد داده شده بر روی زیرلایه‌ی قرار داده شده در دمای ۵۰۰-۵۵۰°C و فلوی ۵۰sccm با مقیاس ۲۰µm.....
- ۷۹..... ۵۰sccm و ۴۵۰-۵۰۰°C
- شکل ۴-۱۰: تصویر SEM نانوسیم‌های ZnO خالص رشد داده شده بر روی زیرلایه‌ی قرار داده شده در دمای ۴۵۰-۵۰۰°C و فلوی ۵۰sccm با مقیاس ۲µm.....
- ۸۰..... ۵۰sccm و ۴۵۰-۵۰۰°C
- شکل ۴-۱۱: نمودار SPSS برای اندازه‌گیری قطر میانگین نانوسیم‌های ZnO خالص رشد داده شده بر روی زیرلایه با دمای ۴۵۰-۵۰۰°C و ۵۰sccm.....
- ۸۱..... ۵۰sccm
- شکل ۴-۱۲: الگوی XRD نانوسیم‌های خالص برای دماهای متفاوت زیرلایه و فلوی ۵۰sccm.....
- شکل ۴-۱۳: تصویر SEM با مقیاس ۱µm نانوسیم‌های ZnO خالص تولید شده بر روی Si با فلوی ۵۰sccm و واقع در دمای الف) ۴۰۰-۴۵۰°C، ب) ۴۵۰-۵۰۰°C و ج) ۵۰۰-۵۵۰°C.....
- ۸۲..... ۵۰sccm و ۴۵۰-۵۰۰°C
- شکل ۴-۱۴: الگوی XRD نانوسیم‌های خالص برای دماهای متفاوت زیرلایه و فلوی ۶۰sccm.....
- ۸۴..... ۶۰sccm با مقیاس ۱µm
- شکل ۴-۱۵: تصویر SEM نانوسیم‌های ZnO خالص رشد داده شده بر زیرلایه Si واقع در دمای ۴۰۰-۴۵۰°C و فلوی ۶۰sccm با مقیاس ۱µm.....
- ۸۴..... ۶۰sccm با مقیاس ۱µm
- شکل ۴-۱۶: تصویر SEM نانوسیم‌های ZnO خالص رشد داده شده بر زیرلایه Si واقع در دمای ۴۵۰-۵۰۰°C و فلوی ۶۰sccm با مقیاس ۱µm.....
- ۸۵..... ۶۰sccm با مقیاس ۱µm

- شکل ۴-۱۷: تصویر SEM نانوسیم های ZnO خالص رشد داده شده بر زیرلایه Si واقع در دمای  $500-550^{\circ}\text{C}$  و فلوی ۶۰ sccm با مقیاس  $2\mu\text{m}$ ..... ۸۶
- شکل ۴-۱۸: الگوی XRD نانوسیم های آرایش یافته با نسبت های مولی ( $\text{mol}_{\text{ZnO}} : \text{mol}_{\text{NaF}}$ ) ۱:۶، ۱:۸، ۱:۱۰ و خالص رشد داده شده واقع در دمای  $400-450^{\circ}\text{C}$  و فلوی ۵۰ sccm وقتی که NaF پیش ماده ها با هم ترکیب می شوند..... ۸۸
- شکل ۴-۱۹: تصویر SEM با مقیاس  $1\mu\text{m}$  نمونه های تولید شده در دمای  $400-450^{\circ}\text{C}$  زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی ۱:۶ ( $\text{mol}_{\text{ZnO}} : \text{mol}_{\text{NaF}}$ ) وقتی که NaF پیش ماده ها با هم ترکیب می شوند..... ۸۹
- شکل ۴-۲۰: نمودار SPSS برای اندازه گیری متوسط ذرات نمونه های تولید شده در دمای  $400-450^{\circ}\text{C}$  زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی ۱:۶ ( $\text{mol}_{\text{ZnO}} : \text{mol}_{\text{NaF}}$ ) وقتی که NaF پیش ماده ها با هم ترکیب می شوند..... ۸۹
- شکل ۴-۲۱: تصویر SEM با مقیاس  $1\mu\text{m}$  نمونه های تولید شده در دمای  $400-450^{\circ}\text{C}$  زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی ۱:۸ ( $\text{mol}_{\text{ZnO}} : \text{mol}_{\text{NaF}}$ ) وقتی که NaF پیش ماده ها با هم ترکیب می شوند..... ۹۰
- شکل ۴-۲۲: نمودار SPSS برای اندازه گیری قطر میانگین سیم های تولید شده در دمای  $400-450^{\circ}\text{C}$  زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی ۱:۶ ( $\text{mol}_{\text{ZnO}} : \text{mol}_{\text{NaF}}$ ) وقتی که NaF پیش ماده ها با هم ترکیب می شوند..... ۹۱
- شکل ۴-۲۳: تصویر SEM با مقیاس  $1\mu\text{m}$  نمونه های تولید شده در دمای  $400-450^{\circ}\text{C}$  زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی ۱:۸ ( $\text{mol}_{\text{ZnO}} : \text{mol}_{\text{NaF}}$ ) وقتی که NaF پیش ماده ها با هم ترکیب می شوند..... ۹۱
- شکل ۴-۲۴: نمودار SPSS برای اندازه گیری قطر میانگین سیم های تولید شده در دمای  $400-450^{\circ}\text{C}$  زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی ۱:۶ ( $\text{mol}_{\text{ZnO}} : \text{mol}_{\text{NaF}}$ ) وقتی که NaF پیش ماده ها با هم ترکیب می شوند..... ۹۲
- شکل ۴-۲۵: الگوی XRD نانوسیم های ZnO آلائیده به فلوئور با نسبت مولی ( $\text{mol}_{\text{ZnO}} : \text{mol}_{\text{NaF}}$ ) ۱:۵ در دمای  $450^{\circ}\text{C}$  - ۴۰۰ زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm وقتی که NaF پیش ماده مخلوط نشده است..... ۹۳
- شکل ۴-۲۶: تصویر SEM با مقیاس  $1\mu\text{m}$  نمونه های تولید شده در دمای  $400-450^{\circ}\text{C}$  زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی ( $\text{mol}_{\text{ZnO}} : \text{mol}_{\text{NaF}}$ ) ۱:۵ وقتی که NaF و پیش ماده ها با هم ترکیب نشده اند..... ۹۴
- شکل ۴-۲۷: نمودار SPSS برای اندازه گیری قطر میانگین سیم های تولید شده در دمای  $400-450^{\circ}\text{C}$  زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی ( $\text{mol}_{\text{ZnO}} : \text{mol}_{\text{NaF}}$ ) ۱:۵ وقتی که NaF و پیش ماده ها با هم ترکیب نشده اند..... ۹۵
- شکل ۴-۲۸: الگوی XRD نانوسیم های ZnO آلائیده به فلوئور با نسبت مولی ( $\text{mol}_{\text{ZnO}} : \text{mol}_{\text{NaF}}$ ) ۱:۱۰ در دمای  $450^{\circ}\text{C}$  -

- ۴۰۰ زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm وقتی که NaF با پیش ماده مخلوط نشده است. ۹۵.....
- شکل ۴-۲۹: تصویر SEM با مقیاس ۱ μm نمونه‌های تولید شده در دمای ۴۰۰-۴۵۰°C زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی (mol<sub>ZnO</sub>: mol<sub>NaF</sub>) ۱:۱۰ وقتی که NaF و پیش ماده‌ها با هم ترکیب نشده‌اند. ۹۶.....
- شکل ۴-۳۰: تصویر SEM با مقیاس ۲۰۰ nm نمونه‌های تولید شده در دمای ۴۰۰-۴۵۰°C زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی (mol<sub>ZnO</sub>: mol<sub>NaF</sub>) ۱:۱۰ وقتی که NaF و پیش ماده‌ها با هم ترکیب نشده‌اند. ۹۶.....
- شکل ۴-۳۱: نمودار SPSS برای اندازه‌گیری قطر میانگین سیم‌های تولید شده واقع در دمای ۴۰۰-۴۵۰°C زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی (mol<sub>ZnO</sub>: mol<sub>NaF</sub>) ۱:۱۰ وقتی که NaF و پیش ماده‌ها با هم ترکیب نشده‌اند. ۹۷.....
- شکل ۴-۳۲: الگوی XRD نانوسیم‌های ZnO آلاینده به فلئوئور با نسبت مولی (mol<sub>ZnO</sub>: mol<sub>NaF</sub>) ۱:۱۵ در دمای ۴۵۰°C - ۹۸.....
- ۴۰۰ زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm وقتی که NaF با پیش ماده مخلوط نشده است. ۹۸.....
- شکل ۴-۳۳: تصویر SEM با مقیاس ۱ μm نمونه‌های تولید شده در دمای ۴۰۰-۴۵۰°C زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی (mol<sub>ZnO</sub>: mol<sub>NaF</sub>) ۱:۱۵ وقتی که NaF و پیش ماده‌ها با هم ترکیب نشده‌اند. ۹۸.....
- شکل ۴-۳۴: تصویر SEM با مقیاس ۲۰۰ nm نمونه‌های تولید شده در دمای ۴۰۰-۴۵۰°C زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی (mol<sub>ZnO</sub>: mol<sub>NaF</sub>) ۱:۱۵ وقتی که NaF و پیش ماده‌ها با هم ترکیب نشده‌اند. ۹۹.....
- شکل ۴-۳۵: نمودار SPSS برای اندازه‌گیری قطر میانگین سیم‌های تولید شده در دمای ۴۰۰-۴۵۰°C زیرلایه و فلوی ۵۰ sccm برای نسبت مولی (mol<sub>ZnO</sub>: mol<sub>NaF</sub>) ۱:۱۵ وقتی که NaF و پیش ماده‌ها با هم ترکیب نشده‌اند. ۹۹.....
- شکل ۴-۳۶: مقایسه‌ی الگوی XRD نانوسیم‌های ZnO خالص و آلاینش یافته در دمای ۴۰۰-۴۵۰°C و فلوی ۵۰ sccm وقتی که NaF و پیش ماده‌ها با هم مخلوط نشده‌اند. ۱۰۰.....
- شکل ۴-۳۷: مقایسه‌ی الگوهای XRD نانوسیم‌های ZnO خالص و آلاینش یافته برای نسبت مولی (mol<sub>ZnO</sub>: mol<sub>NaF</sub>) ۱:۱. ۱۰۱.....
- شکل ۴-۳۸: مقدار جابه‌جایی قله‌های در الگوی XRD نانوسیم‌های ZnO آلاینش یافته ((mol<sub>ZnO</sub>: mol<sub>NaF</sub>) ۱:۱۵) نسبت به نانوسیم‌های خالص. ۱۰۲.....
- شکل ۴-۳۹: تصویر SEM با مقیاس ۲۰۰ nm نانوسیم‌های ZnO الف) خالص ب) آلاینش به فلئوئور ((mol<sub>ZnO</sub>: mol<sub>NaF</sub>) ۱:۱. ۱۰۳..... (۱۵)

شکل ۴-۴: طیف PL نانوسیم‌های ZnO خالص و آلاینده به فلئوئور رشد داده در دمای  $400-450^{\circ}\text{C}$  زیرلایه و فلوی  $50\text{ sccm}$  وقتی که NaF و پیش‌ماده‌ها با هم مخلوط نشده‌اند. .... ۱۰۴

## فهرست جداول

جدول ۱-۲: انرژی بستگی چند نیم‌رسانا ترکیبی .....	۱۵
جدول ۲-۲: پارامترهای اساسی ZnO .....	۱۷
جدول ۳-۲: خواص مکانیکی ZnO در ساختار ورتسایت در راستای محور c .....	۲۴
جدول ۴-۲: سطوح انرژی نقص‌های مختلف در شبکه‌ی ZnO .....	۴۱
جدول ۱-۴: ثابت‌های شبکه و اندازه‌ی ریزبلورک برای نانوسیم‌های ZnO رشد داده شده بر زیرلایه Si واقع در دمای $400-450^{\circ}\text{C}$ و فلوی $50\text{ sccm}$ .....	۷۳
جدول ۲-۴: ثابت‌های شبکه و اندازه‌ی ریزبلورک برای نانوسیم‌های ZnO رشد داده شده بر زیرلایه Si واقع در دمای $400-450^{\circ}\text{C}$ و فلوی $50\text{ sccm}$ .....	۷۶
جدول ۳-۴: ثابت‌های شبکه و اندازه‌ی ریزبلورک برای نانوسیم‌های ZnO رشد داده شده بر زیرلایه Si واقع در دمای $400-450^{\circ}\text{C}$ و فلوی $50\text{ sccm}$ .....	۷۹
جدول ۴-۴: ثابت‌های شبکه، اندازه‌ی ریزبلورک و اندازه‌ی قطر میانگین نانوسیم‌های ZnO برای دمای متفاوت زیرلایه و فلوی $50\text{ sccm}$ باشد .....	۸۳
جدول ۵-۴: ثابت‌های شبکه و اندازه‌ی ریزبلورک برای نمونه‌های ZnO تولید شده در دمای متفاوت زیرلایه و فلوی $60\text{ sccm}$ باشد .....	۸۶
جدول ۶-۴: اندازه ریزبلورک‌ها و ثابت‌های شبکه نانوسیم‌های ZnO خالص و آلاینش یافته به فلئوئور در دمای $400-450^{\circ}\text{C}$ و فلوی $50\text{ sccm}$ وقتی که NaF و پیش‌ماده‌ها با هم مخلوط نشده‌اند. ....	۱۰۱
جدول ۷-۴: طول موج و انرژی گاف نواری نانوسیم‌های خالص و آلاینش یافته. ....	۱۰۵
جدول ۸-۴: طول موج و انرژی قله‌های موجود در طیف PL نانوسیم‌های ZnO آلاینش یافته به فلئوئور برای نسبت مولی $(\text{mol}_{\text{ZnO}} : \text{mol}_{\text{NaF}})$ ۱: ۱۵. ....	۱۰۵



# فصل اول

## کلیات

## ۱-۱ مقدمه‌ای بر فناوری نانو

به سختی می‌توان تعریف رسمی از فناوری نانو پیدا کرد و هر کسی تعریف خاصی از فناوری نانو دارد. نانو در یونان باستان و امروزه به صورت <sup>۹-۱۰</sup> تعریف می‌شود. این نشان می‌دهد فناوری نانو باید فناوری در مقیاس خیلی کوچک باشد. بر اساس تعریف مرکز فناوری نانو معتبر<sup>۱</sup> (CRN)، فناوری نانو، مهندسی سیستم‌های کاربردی در مقیاس مولکولی است. این تعریف شامل مفاهیم و کاربرد است. بر اساس تعریف مجله‌ی اینترنتی نانوورک<sup>۲</sup>، نانو ساختارها یعنی طراحی، مشخصه‌یابی، تولید و کاربرد ساختارها، وسایل و سیستم‌ها با کنترل ساخت، اندازه و شکل در مقیاس نانومتر که ساختارها، وسایل و سیستم‌ها را حداقل با یک خصوصیت و توصیف جدید و بهتر تولید کند. مؤسسه‌ی فناوری ملی<sup>۳</sup> (NNI) آمریکا فناوری نانو را فهمیدن و کنترل ماده در ابعاد بین ۱-۱۰۰nm جایی که هر پدیده کاربردی جدیدی خواهد داشت، تعریف می‌کند. مفهومی که در همه تعریف‌ها وجود دارد این است که فناوری نانو حوزه‌ای است که حداقل در یک بعد کوچک‌تر از ۱۰۰nm باشد. برای درک بهتر مقیاس نانو می‌توان به اندازه‌ی قطر موی انسان (۱۸۱۰۰۰-۱۷۰۰۰ nm) توجه کرد که ۱۰۰۰ مرتبه از فرآورده‌های در اندازه‌ی نانو ضخیم‌تر است [۱، ۲].

## ۲-۱ تاریخچه فناوری نانو

اگرچه فناوری نانو را می‌توان در ۱۰۰ سال پیش یا حتی زمان‌های روم و زودتر از آن پیدا کرد ولی

---

<sup>۱</sup> Centre for Responsible Nanotechnology

<sup>۲</sup> Nanowerk

<sup>۳</sup> National Nanotechnology Institut

نگرش بسیار جدیدی در علوم مختلف محسوب می‌شود. شیشه‌سازها بدون اینکه بدانند از فناوری نانو استفاده می‌کنند خواص تغییر رنگ فناوری نانو را برای تولید شاه‌کارهای خود به‌کار برده‌اند. فناوری نانو در حقیقت در سال ۱۹۵۹ وقتی که ریچارد فایمن<sup>۱</sup> گفت: "آن پایین فضاهای خالی زیادی وجود دارد"، شروع شد. فایمن می‌خواست دایره‌المعارف بریتانیا را به‌طور کامل روی سر خودکار بنویسد. او می‌خواست این کار را با درست کردن تک اتم‌ها برای ایجاد کارخانه کوچکی که قادر خواهد بود هر چیز کوچکی روی سر یک سوزن بنویسد، انجام دهد. اگرچه فایمن هرگز فناوری نانو را در خلال سخنرانی به‌کار نبرد ولی بیشتر مردم این را شروع حوزه‌ی فناوری نانو می‌دانند.

هیچ آزمایشی در فناوری نانو تا قبل از سخنرانی فایمن انجام نشده بود و حتی تا سال‌ها بعد از آن نیز به‌دلیل عدم دسترسی به ابزار لازم نیز استفاده نشد. دانشمندان تا سال‌ها بعد قادر نبودند تک اتم‌ها را ببینند. در سال ۱۹۷۴ تانیگوچی<sup>۲</sup> جمله‌ی "فناوری - نانو" برای اولین بار در مقاله‌ی خود درباره‌ی سازوکار یون- بیرون اندازی استفاده کرد. سپس در سال ۱۹۷۷ درکسلر<sup>۳</sup> کار را در مؤسسه‌ی فناوری ماساچوست<sup>۴</sup> (MIT) روی مفاهیم فناوری نانو مولکولی بدون به‌کار بردن در هیچ ابزار یا وسیله‌ای شروع کرد. گام بزرگ در سال ۱۹۸۱ با اختراع اولین میکروسکوپ تونلی روبشی<sup>۵</sup> (STM) توسط گرد بینینگ<sup>۶</sup> و هنریک روهر<sup>۱</sup> برداشته شد که در سال ۱۹۸۶ برنده جایزه‌ی نوبل شدند. در سال ۱۹۸۱ اولین

---

<sup>1</sup> Richard Feynman

<sup>2</sup> Taniguchi

<sup>3</sup> Drexler

<sup>4</sup> Massachusetts Institute of Technology

<sup>5</sup> Scanning tunneling microscope

<sup>6</sup> Gerd Binnig

مقاله روی مهندسی سطوح اتمی دیده شد. در سال ۱۹۸۵ باکی‌بال‌ها<sup>۲</sup> کشف شدند. در سال ۱۹۸۶ اولین کتاب در زمینه فناوری نانو توسط درکسلر با عنوان "موتور آفرینش: آغاز دوران فناوری نانو" نوشته شد. میکروسکوپ نیروی اتمی<sup>۳</sup> (AFM) نیز در سال ۱۹۸۶ کشف شد. در سال ۱۹۸۷ اولین نشست دانشگاهی روی فناوری نانو در MIT برگزار شد و در سال ۱۹۸۸ درکسلر یک دوره‌ی ده هفته‌ای با عنوان "فناوری نانو و مهندسی اکتشاف" در استنفورد<sup>۴</sup> اولین کلاس‌های موضوع فناوری نانو را برگزار کرد. در سال ۱۹۸۹ حروف I-B-M با تک اتم‌ها مطابق شکل ۱-۱ نوشته شد. در سال ۱۹۹۰ اولین مجله به نام فناوری نانو پدیدار شد. در سال ۱۹۹۱ نانو لوله‌های کربنی توسط سامیو ایجیما<sup>۵</sup> ساخته شد. درکسلر واژه‌ی فناوری نانو را به شکل عمیق‌تری در رساله دکتری خود مورد بررسی قرار داده و در سال ۱۹۹۲ آن را در کتابی تحت عنوان "نانو سیستم‌ها: ماشین‌های مولکولی، چگونگی ساخت و محاسبات آن‌ها" توسعه داد. بعد از آن واقعاً فناوری نانو با اختراعات جدید و گام‌های بزرگ سال به سال پیشرفت کرد [۴,۳,۱].

---

<sup>1</sup> Heinrich Rohrer

<sup>2</sup> buckyball

<sup>3</sup> Atomic force microscope

<sup>4</sup> Stanford

<sup>5</sup> Sumio Iijima