



دانشگاه سمنان

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

پایان نامه کارشناسی ارشد

**مطالعه‌ی رفتار تعادلی و سینتیکی جذب توریم با استفاده از
جادب پلی آنیلین**

سارا عبدالی

اساتید راهنما

دکتر مسعود نصیری

دکتر محمدحسن خانی

شهریور ۱۳۹۳

تشکر و قدردانی

به نام یگانه خالق هستی

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت‌های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند و سلام و درود بر محمد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان و امداد وجودشان است و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز... .

بدون شک جایگاه و منزلت معلم، والاتر از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی‌شائیه‌ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم. اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین و سلامت امانت‌هایی را که به دستش سپرده‌اند، تضمین می‌کند؛ بر حسب وظیفه و از باب " من لم يشك المنعم من المخلوقين لم يشك الله عز و جل ":

از پدر و مادر عزیزم... این دو معلم بزرگوارم... که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت‌هایم گذشته‌اند و در تمام عرصه‌های زندگی یار و یاوری بی‌چشم‌داشت برای من بوده‌اند؛

از زحمات استاد راهنمای گرامی‌ام، جناب آقای دکتر مسعود نصیری که در کمال سعهی صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند؛

از استاد راهنمای ارجمندم، جناب آقای دکتر محمدحسن خانی به‌خاطر راهنمایی‌ها و مساعدت‌هایی که به اینجانب داشته‌اند؛

و همچنین از جناب آقای دکتر مهدی عسگری که در طول انجام این پروژه اینجانب را همراهی نمودند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

چکیده

توریم یکی از عناصر رادیواکتیو موجود در پساب‌های صنعتی است که به علت داشتن خاصیت پرتوزایی و نیمه‌عمر طولانی، به یک نگرانی عمده‌ی زیستمحیطی تبدیل شده‌است. هدف از این مطالعه، حذف توریم از محلول‌های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت‌های سنتز شده‌ی پلی‌آنیلین می‌باشد. به منظور بررسی شکل، ساختار، پایداری حرارتی و میزان تخلخل ذرات پلیمر به ترتیب از آنالیزهای SEM، FTIR، TGA/DSC و BET استفاده شد. در میان پلیمرهای سنتز شده، نانوکامپوزیت‌های پلی‌آنیلین حاوی دوپه‌کننده‌ی فسفریک اسید، اکسنده‌ی پتاسیم‌یدات و پایدارکننده‌ی سدیم دو دسیل بنزن سولفونات ذرات ریزتر و میزان جذب توریم بیشتری داشتند. با استفاده از جاذب فوق، اثر پارامترهای مهمی همچون pH، زمان تماس، مقدار جاذب، غلظت اولیه‌ی محلول توریم و دما بر میزان حذف توریم از محلول‌های آبی مطالعه گردید. نتایج نشان داد که مقدار بهینه‌ی جذب در pH=3.2 روی می‌دهد و مقدار بهینه‌ی جاذب و زمان تعادل جذب به ترتیب ۰/۲ گرم و ۳۰۰ دقیقه بدست آمد. طبق نتایج بدست‌آمده، حداکثر میزان حذف توریم از محلول ۹۹/۶۲٪ می‌باشد. ایزووترم‌های مختلفی از جمله لانگمویر، فرندلیچ، تمکین و دوبینین - رادوشکویچ جهت آنالیز داده‌های تعادلی در دمای ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد مورد استفاده قرار گرفت که از میان آنها، مدل لانگمویر تطابق بیشتری با داده‌های تجربی داشت. ماکزیمم ظرفیت جذب این جاذب با استفاده از مدل لانگمویر ۶۸/۴۹ میلی‌گرم بر گرم بدست آمد. داده‌های سینتیکی با ضریب همبستگی ۰/۹۹۹ از مدل شبه مرتبه دوم پیروی کرده و پارامترهای ترمودینامیکی جذب همچون انرژی آزاد گیبس(ΔG°)، آنتالپی(ΔH°) و آنتروپی(ΔS°) محاسبه شدند. مقادیر منفی بدست‌آمده برای انرژی آزاد گیبس بیانگر خودبه‌خودی بودن فرآیند جذب و مقدار مثبت آنتالپی نشان‌دهنده‌ی گرمایگیر بودن آن است. نتایج بدست‌آمده از روش تاگوچی و آنالیز ANOVA درستی آزمایشات کلاسیک جذب را تایید کرده و نشان داد که pH محلول با درصد مشارکت ۴۵/۷۰۷ موثرترین پارامتر در جذب توریم از محلول‌های آبی است و غلظت اولیه‌ی محلول، مقدار جاذب و زمان تماس به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

کلید واژه‌ها: ایزووترم جذب، تاگوچی، ترمودینامیک جذب، توریم، جذب‌سطحی، نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین.

فهرست مطالب

۱	فصل اول مقدمه
۱	۱ - اعماصر رادیواکتیو
۲	۲ - توریم و تاریخچه آن
۳	۳ - ۱ - منابع توریم
۴	۴ - ۲ - خطرات زیست محیطی توریم
۴	۴ - ۲ - ۳ - کاربردهای توریم
۵	۵ - ۲ - ۴ - توریمنیترات و ایمنی کار با آن
۶	۶ - ۳ - روش‌های حذف فلزات سنگین
۶	۶ - ۳ - ۱ - رسوب‌دهی شیمیایی
۷	۷ - ۳ - ۲ - انعقاد و لخته‌سازی
۸	۸ - ۳ - ۳ - تبادل یون
۹	۹ - ۳ - ۴ - شناورسازی
۹	۹ - ۳ - ۵ - تصفیه‌ی الکتروشیمیایی
۱۰	۱۰ - ۳ - ۶ - استخراج با حلal
۱۰	۱۰ - ۳ - ۷ - فیلتراسیون غشایی
۱۱	۱۱ - ۳ - ۷ - ۱ - میکروفیلتراسیون
۱۱	۱۱ - ۳ - ۷ - ۲ - اولترافیلتراسیون

۱۲	۱ - ۳ - ۷ - ۳ - ۳ نانوفیلتراسیون
۱۲	۱ - ۳ - ۷ - ۴ اسمزمعکوس
۱۲	۱ - ۳ - ۸ جذب سطحی
۱۳	۱ - ۳ - ۹ روش‌های بیولوژیکی
۱۳	۱ - ۳ - ۹ - ۱ حذف فلزات سنگین به کمک میکروب‌ها
۱۴	۱ - ۳ - ۹ - ۲ استفاده از گیاهان آبزی
۱۷	فصل دوم تئوری تحقیق
۱۷	۲ - ۱ جذب سطحی
۱۸	۲ - ۱ - ۱ تاریخچه جذب سطحی
۱۸	۲ - ۱ - ۲ کاربردهای صنعتی جذب سطحی
۱۸	۲ - ۱ - ۲ - ۱ پالایش گاز
۱۹	۲ - ۱ - ۲ - ۲ - ۱ جداسازی و احیای گازها
۱۹	۲ - ۱ - ۲ - ۳ - ۱ کاتالیست‌ها
۱۹	۲ - ۱ - ۳ - ۱ - ۲ ویژگی‌های یک جاذب
۲۱	۲ - ۱ - ۴ - ۱ نیروهای جذب سطحی
۲۳	۲ - ۱ - ۵ - ۱ مکانیسم کنترل کننده سرعت جذب
۲۳	۲ - ۱ - ۶ - ۱ عوامل موثر بر جذب سطحی
۲۳	۲ - ۱ - ۶ - ۱ - ۱ مساحت سطح جاذب

۲۴	۱ - ۶ - ۲ میزان تخلخل جاذب
۲۴	۱ - ۶ - ۳ اندازه‌ی ذرات جاذب
۲۴	۱ - ۶ - ۴ pH محلول
۲۵	۱ - ۶ - ۵ زمان تماس
۲۵	۱ - ۶ - ۶ مقدار جاذب
۲۵	۱ - ۶ - ۷ غلظت اولیه‌ی محلول
۲۵	۱ - ۶ - ۸ دما
۲۶	۱ - ۷ - ۱ نحوه‌ی انجام عملیات جذب سطحی
۲۶	۱ - ۷ - ۱ فرآیند ناپیوسته
۲۶	۱ - ۷ - ۲ فرآیند پیوسته
۲۶	۱ - ۸ - ۱ ایزوترم‌های جذب
۲۷	۱ - ۸ - ۱ ایزوترم فرندلیچ
۲۷	۱ - ۸ - ۲ ایزوترم لانگمویر
۲۹	۱ - ۸ - ۳ ایزوترم تمکین
۲۹	۱ - ۸ - ۴ ایزوترم دوبینین - رادوشکویچ (D-R)
۳۰	۱ - ۸ - ۵ ایزوترم BET
۳۳	۱ - ۹ - ۱ مدل‌های سینتیکی جذب
۳۳	۱ - ۹ - ۱ مدل سینتیکی شبه مرتبه اول
۳۳	۱ - ۹ - ۲ مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم

۳۴	۲ - ۱ - ۹ - ۳ مدل نفوذ درون ذرهای
۳۴	۲ - ۱ - ۱۰ پارامترهای ترمودینامیکی جذب
۳۵	۲ - ۲ - معرفی پلیمرهای هادی
۳۷	۲ - ۲ - ۱ دوپه کردن پلیمرهای رسانا
۳۸	۲ - ۳ - ۳ پلی آنیلین
۳۹	۲ - ۳ - ۱ روشهای سنتز پلی آنیلین
۴۰	۲ - ۳ - ۱ - ۱ سنتز پلی آنیلین به روشنی شیمیایی
۴۰	۲ - ۳ - ۱ - ۲ سنتز پلی آنیلین به روشنی شیمیایی
۴۰	۲ - ۳ - ۱ - ۳ سنتز پلی آنیلین به روشنی شیمیایی
۴۲	۲ - ۳ - ۲ استفاده از پلی آنیلین در حذف فلزات سنگین
۴۲	۲ - ۴ - ۴ اهداف پژوهش
۴۲	۲ - ۵ مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه حذف توریم از محلول های آبی
۵۰	فصل سوم بخش تجربی
۵۰	۳ - ۱ مواد و تجهیزات لازم
۵۲	۳ - ۲ آماده سازی جاذب
۵۲	۳ - ۲ - ۱ روشنی تهیه پلی آنیلین
۵۳	۳ - ۲ - ۲ روشنی تهیه نانو کامپوزیت های پلی آنیلین با استفاده از پایدار کننده ها
۵۴	۳ - ۳ آنالیز های انجام شده جهت شناسایی جاذب و تعیین غلظت محلول

۴-۳ روش اندازه‌گیری متوسط اندازه‌ی ذرات جاذب‌های سنتزشده ۵۵	۵۵
۴-۳-۱ بررسی جذب فلزات سنگین توسط پلی‌آنیلین و نانوکامپوزیت‌های آن ۵۵	۵۵
۴-۳-۲ تهییهٔ محلول‌ها ۵۶	۵۶
۴-۳-۳ نحوهٔ محاسبهٔ درصد حذف و میزان جذب توریم ۵۶	۵۶
۴-۳-۴ مقایسهٔ عملکرد پلی‌آنیلین و نانوکامپوزیت‌های آن ۵۶	۵۶
۴-۳-۵ بررسی اثر pH بر میزان حذف توریم از محلول ۵۷	۵۷
۴-۳-۶ بررسی اثر زمان تماس بر میزان حذف توریم از محلول ۵۷	۵۷
۴-۳-۷ بررسی اثر مقدار جاذب بر میزان حذف توریم از محلول ۵۷	۵۷
۴-۳-۸ بررسی اثر دما بر میزان حذف توریم از محلول ۵۸	۵۸
۴-۳-۹ بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر روی جذب‌سطحی توریم به کمک روش تاگوچی ۵۸	۵۸
۴-۳-۱۰ آنالیز واریانس ۶۰	۶۰
فصل چهارم نتایج و بحث ۶۴	۶۴
۴-۴ نتایج حاصل از آنالیز جاذب‌های سنتز شده ۶۴	۶۴
۴-۴-۱ نتایج آنالیز SEM ۶۴	۶۴
۴-۴-۲ نتایج آنالیز FTIR ۶۸	۶۸
۴-۴-۳ انتخاب جاذب مناسب ۷۴	۷۴
۴-۴-۴ بررسی میزان جذب توریم از پلیمرهای سنتزشده ۷۵	۷۵

۶	پیشنهادات	فصل
۹۸		
۹۵	۴-۵-۱-نتایج حاصل از آنالیز واریانس	
۹۳	۴-۵-۲-نتایج حاصل از مدلسازی جذب توریم به روش تاگوچی	
۹۲	۴-۶-بررسی ترمودینامیک جذب	
۸۹	۴-۷-بررسی سینتیک جذب	
۸۶	۴-۸-بررسی ایزووترمهای جذب توریم	
۸۵	۴-۹-تاثیر دما بر میزان حذف توریم از محلول	
۸۴	۴-۱۰-تاثیر غلظت اولیه‌ی محلول توریم بر میزان جذب آن	
۸۳	۴-۱۱-تعیین مقدار بهینه‌ی جاذب	
۸۲	۴-۱۲-تعیین زمان تماس بهینه	
۸۲	۴-۱۳-تعیین pH بهینه	
۸۱	۴-۱۴-نتایج آنالیز کروماتوگرافی (IC)	
۸۰	۴-۱۵-نتایج آنالیز FTIR نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین بعد از انجام جذب	
۷۸	۴-۱۶-نتایج آنالیز TGA/DSC	
۷۷	۴-۱۷-نتایج آنالیز BET	
۷۶	۴-۱۸-۲-محاسبه‌ی متوسط اندازه‌ی ذرات پلیمرهای سنتز شده	

۹۸.....	۵- انتیجه‌گیری کلی			
این	ادامه‌ی	برای	-۵	۲- پیشنهاداتی
۱۰۰.....	موضع			
۱۰۲.....	پیوست			
۱۰۶.....	مراجع			

فهرست اشکال

شکل ۱-۲. a) پوشش کم (هیچ جاذبه‌ای بین یون‌ها یا مولکول‌های فلزی جذب‌شونده وجود ندارد، تحرک زیاد، بی‌نظم)، b) پوشش متوسط(وجود جاذبه بین یون‌ها یا مولکول‌های فلزی جذب‌شونده، تحرک کمتر، بی‌نظم)، c) پوشش زیاد(وجود نیرویی قوی بین اتم‌ها یا مولکول‌های جذب‌شونده، بدون تحرک، بسیار منظم) (العنبر، ۲۰۱۱).....	۱۷
شکل ۲-۲. انتقال جرم داخلی و خارجی جذب‌شونده (پوول، ۲۰۰۳).....	۲۳
شکل ۳-۲. ساختار برخی پلیمرهای هادی(پارک و لی ، ۲۰۰۵).....	۳۶
شکل ۴-۲. مقایسه‌ی رسانایی پلیمرهای هادی با مس و جیوه مایع(واشیما و همکاران، ۱۹۹۹).....	۳۶
شکل ۵-۲. فرآیند اکسیداسیون مونومر آنیلین.....	۳۸
شکل ۶-۲. ساختار پلی آنیلین(انصاری، ۲۰۰۶).....	۳۹
شکل ۷-۲. a) گروه کینوئید دی ایمین b) گروه فنیل دی آمین(نظرزاده زارع، ۱۳۸۹).....	۳۹
شکل ۱-۳. دستگاه تقطیر.....	۵۲
شکل ۲-۳. همزن مغناطیسی.....	۵۲
شکل ۳-۳. pH متر.....	۵۲
شکل ۴-۳. شیکر.....	۵۲

- شکل ۳-۵. نمونه‌ی سنتز شده‌ی نانوکامپوزیت‌های پلی‌آنیلین ۵۳
- شکل ۳-۶. تصویری از دستگاه SEM ۵۵
- شکل ۳-۷. محیط نرم‌افزار ImageJ ۵۵
- شکل ۴-۱. تصویر میکروسکوپی پلی‌آنیلین سنتز شده با دوپه‌کننده‌ی سولفوریک اسید و KIO_3 ۶۴
- شکل ۴-۲. تصویر میکروسکوپی پلی‌آنیلین سنتز شده با دوپه‌کننده‌ی سولفوریک اسید و $(NH_4)_2S_2O_8$ ۶۵
- شکل ۴-۳. تصویر میکروسکوپی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین سنتز شده با دوپه‌کننده‌ی سولفوریک اسید، $SDBS$ و KIO_3 ۶۵
- شکل ۴-۴. تصویر میکروسکوپی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین سنتز شده با دوپه‌کننده‌ی سولفوریک اسید، $SDBS$ و $(NH_4)_2S_2O_8$ ۶۵
- شکل ۴-۵. تصویر میکروسکوپی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین سنتز شده با دوپه‌کننده‌ی سولفوریک اسید، HPC و KIO_3 ۶۶
- شکل ۴-۶. تصویر میکروسکوپی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین سنتز شده با دوپه‌کننده‌ی سولفوریک اسید، HPC و $(NH_4)_2S_2O_8$ ۶۶
- شکل ۴-۷. تصویر میکروسکوپی پلی‌آنیلین سنتز شده با دوپه‌کننده‌ی فسفریک اسید و KIO_3 ۶۶
- شکل ۴-۸. تصویر میکروسکوپی پلی‌آنیلین سنتز شده با دوپه‌کننده‌ی فسفریک اسید و $(NH_4)_2S_2O_8$ ۶۷
- شکل ۴-۹. تصویر میکروسکوپی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین سنتز شده با دوپه‌کننده‌ی فسفریک اسید، $SDBS$ و KIO_3 ۶۷
- شکل ۴-۱۰. تصویر میکروسکوپی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین سنتز شده با دوپه‌کننده‌ی فسفریک اسید، $SDBS$ و $(NH_4)_2S_2O_8$ ۶۷

شكل ۱۱-۴. تصویر میکروسکوپی نانوکامپوزیت پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده فسفریک اسید،

۶۸ HPC و KIO_3

شكل ۱۲-۴. تصویر میکروسکوپی نانوکامپوزیت پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده فسفریک اسید،

۶۸ HPC و $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$

شكل ۱۳-۴. طیف FTIR پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده سولفوریک اسید و KIO_3 ۶۹

شكل ۱۴-۴. طیف FTIR پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده سولفوریک اسید و $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ ۶۹.

شكل ۱۵-۴. طیف FTIR نانوکامپوزیت پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده سولفوریک اسید، KIO_3

۷۰ SDBS و

شكل ۱۶-۴. طیف FTIR نانوکامپوزیت پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده سولفوریک اسید،

۷۰ SDBS و $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$

شكل ۱۷-۴. طیف FTIR نانوکامپوزیت پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده سولفوریک اسید، KIO_3

۷۱ HPC و

شكل ۱۸-۴. طیف FTIR نانوکامپوزیت پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده سولفوریک اسید،

۷۱ HPC و $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$

شكل ۱۹-۴. طیف FTIR پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده فسفریک اسید و KIO_3 ۷۲

شكل ۲۰-۴. طیف FTIR پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده فسفریک اسید و $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ ۷۲

شكل ۲۱-۴. طیف FTIR نانوکامپوزیت پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده فسفریک اسید، KIO_3 و

۷۳ SDBS

شكل ۲۲-۴. طیف FTIR نانوکامپوزیت پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده فسفریک اسید،

۷۳ SDBS و $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$

شكل ۲۳-۴. طیف FTIR نانوکامپوزیت پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده فسفریک اسید، KIO_3 و

..... ۷۴ HPC
..... ۷۴ شکل ۲۴-۴. طیف FTIR نانوکامپوزیت پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده فسفریک اسید، $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$
..... ۷۸ شکل ۲۵-۴. آنالیز TGA نانوکامپوزیت پلی آنیلین
..... ۷۹ شکل ۲۶-۴. آنالیز DSC نانوکامپوزیت پلی آنیلین
..... ۸۰ شکل ۲۷-۴. پیوند عرضی بین زنجیره های پلیمری پلی آنیلین (ایلماز، ۲۰۰۷)
..... ۸۰ شکل ۲۸-۴. طیف FTIR نانوکامپوزیت پلی آنیلین سنتز شده با دوپه کننده فسفریک اسید، KIO_3 و SDBS بعد از انجام جذب
..... ۸۲ شکل ۲۹-۴. تاثیر pH بر میزان حذف توریم (زمان تماس ۲۴ ساعت، ۰/۲۵ گرم جاذب، ۱۰۰ میلی لیتر محلول توریم با غلظت اولیه ۵۰ میلی گرم بر لیتر و دمای محیط)
..... ۸۳ شکل ۳۰-۴. تاثیر زمان تماس بر میزان حذف توریم (pH=3.2، ۰/۲۵ گرم جاذب، ۱۰۰ میلی لیتر محلول توریم با غلظت اولیه ۵۰ میلی گرم بر لیتر و دمای محیط)
..... ۸۴ شکل ۳۱-۴. تاثیر مقدار جاذب بر میزان حذف توریم (zمان تماس ۳۰۰ دقیقه، ۱۰۰ میلی لیتر محلول توریم با غلظت اولیه ۵۰ میلی گرم بر لیتر و دمای محیط)
..... ۸۵ شکل ۳۲-۴. اثر غلظت اولیه محلول توریم روی ظرفیت جذب و درصد حذف آن از محلول (pH=3.2، زمان تماس ۳۰۰ دقیقه، ۰/۲ گرم جاذب، ۱۰۰ میلی لیتر محلول توریم و دمای محیط)
..... ۸۵ شکل ۳۳-۴. تاثیر دما بر میزان حذف توریم از محلول (pH=3.2، زمان تماس ۳۰۰ دقیقه، ۰/۲ گرم جاذب، ۱۰۰ میلی لیتر محلول توریم با غلظت اولیه ۵۰ میلی گرم بر لیتر)
..... ۸۶ شکل ۳۴-۴. مقایسه داده های تجربی با ایزووترم لانگمویر (۱۰۰ میلی لیتر محلول توریم با غلظت های ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر در ۰/۲ pH=3.2، زمان تماس ۳۰۰ دقیقه، ۰/۲ گرم جاذب و دمای محیط)

شکل ۳۵-۴. مقایسه داده‌های تجربی با ایزوترم فرنندیچ (۱۰۰ میلی‌لیتر محلول توریم با غلظت‌های ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر لیتر در pH=3.2، زمان تماس ۳۰۰ دقیقه، ۸۶ ۰/۲ گرم جاذب و دمای محیط).

شکل ۳۶-۴. مقایسه داده‌های تجربی با ایزوترم تمکین (۱۰۰ میلی‌لیتر محلول توریم با غلظت‌های ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر لیتر در pH=3.2، زمان تماس ۳۰۰ دقیقه، ۸۷ ۰/۲ گرم جاذب و دمای محیط).

شکل ۳۷-۴. مقایسه داده‌های تجربی با ایزوترم D-R (۱۰۰ میلی‌لیتر محلول توریم با غلظت‌های ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر لیتر در pH=3.2، زمان تماس ۳۰۰ دقیقه، ۰/۲ گرم جاذب و دمای محیط).

شکل ۳۸-۴. مدل سینتیکی شبه مرتبه اول برای جذب‌سطحی توریم (۰/۲۵ گرم جاذب، ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول توریم با غلظت اولیه‌ی ۵۰ میلی‌گرم بر لیتر و دمای محیط).....۹۰

شکل ۳۹-۴. مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم برای جذب‌سطحی توریم (۰/۲۵ گرم جاذب، ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول توریم با غلظت اولیه‌ی ۵۰ میلی‌گرم بر لیتر و دمای محیط).....۹۰

شکل ۴۰-۴. مدل سینتیکی نفوذ درون ذره‌ای برای جذب‌سطحی توریم (۰/۲۵ گرم جاذب، ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول توریم با غلظت اولیه‌ی ۵۰ میلی‌گرم بر لیتر و دمای محیط).....۹۱

شکل ۴۱-۴. تغییرات $\ln K_c$ بر حسب $\frac{1}{T}$ برای جذب‌سطحی توریم بر روی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین۹۳

فهرست جداول

جدول ۱-۱. مشخصات فیزیکی توریم.....	۳
جدول ۱-۲. مقایسه‌ی روش‌های حذف فلزات سنگین (کادیرولو و گوئل، ۲۰۰۷).....	۱۵
جدول ۱-۳. مقایسه‌ی جذب فیزیکی و شیمیایی.....	۲۲
جدول ۲-۱. مقادیر R_L	۲۹
جدول ۲-۲. ایزوترم‌های جذب‌سطحی (فو و حمید، ۲۰۱۰).....	۳۲
جدول ۲-۳. رسانایی، پایداری و فرآیند پذیری برخی پلیمرهای هادی.....	۳۷
جدول ۳-۱. مواد شیمیایی مورد استفاده.....	۵۰
جدول ۳-۲. دستگاه‌های مورد استفاده.....	۵۱
جدول ۳-۳. لیست پلیمرهای سنتز شده.....	۵۴
جدول ۳-۴. آزمایش‌های طراحی شده با استفاده از روش تاگوچی.....	۶۲
جدول ۴-۱. درصد حذف توریم محاسبه شده با هر یک از جاذب‌های سنتز شده.....	۷۵
جدول ۴-۲. متوسط اندازه ذرات بدست آمده برای پلیمرهای سنتز شده با دوپه‌کننده‌ی سولفوریک اسید.....	۷۶
جدول ۴-۳. متوسط اندازه ذرات بدست آمده برای پلیمرهای سنتز شده با دوپه‌کننده‌ی فسفریک اسید.....	۷۷
جدول ۴-۴. نتایج بدست آمده از آنالیز BET.....	۷۷
جدول ۴-۵. نتایج آنالیز IC.....	۸۱
جدول ۴-۶. ثوابت و ضرایب همبستگی ایزوترم‌های جذب لانگمویر، فرندلیچ، تمکین و D-R.....	۸۸
جدول ۴-۷. مقایسه‌ی ماکریم ظرفیت جذب نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین با سایر جاذب‌های مورد استفاده در حذف توریم.....	۸۹
جدول ۴-۸. ثوابت و ضرایب همبستگی مدل‌های سینتیکی شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ	

.....	درون ذره‌ای
۹۲.....	جدول ۹-۴. مقادیر K_c در دماهای مختلف
۹۳.....	جدول ۱۰-۴. پارامترهای ترمودینامیکی جذب سطحی توریم
۹۴.....	جدول ۱۱-۴. نتایج آزمایشات بدست آمده از آرایه‌ی L16 تاگوچی
۹۵.....	جدول ۱۲-۴. مقادیر بهینه‌ی بدست آمده برای هر پارامتر در روش تاگوچی
۹۶.....	جدول ۱۳-۴. نتایج بدست آمده از آنالیز واریانس

فهرست علائم

پارامتر	معادل انگلیسی	معادل فارسی
$q_e(\text{mg g}^{-1})$	Adsorbed metal ion quantity per gram of adsorbent at equilibrium	مقدار ماده‌ی جذب شده توسط هر گرم از جاذب در حالت تعادل
n	Adsorption intensity	شدت جذب
M(g)	Amount of adsorbent used in the adsorption process	مقدار جاذب مصرفی در فرآیند جذب
$q_t(\text{mg g}^{-1})$	Amount of metal ion adsorbed at time t	مقدار یون فلزی جذب شده در زمان t
$N_A(\text{mol}^{-1})$	Avogadro's number	عدد آوگادرو
c	Constant related to the heat of adsorption	ثابت مرتبط با گرمای جذب
f_m	Degrees of freedom for each factor	درجه آزادی هر فاکتور
$\rho_L(\text{g cm}^{-3})$	Density of the adsorbate at the test temperature	چگالی مجذوب سطحی در دمای آزمایش
$K_e(\text{ml g}^{-1})$	Distribution coefficient	ضریب توزیع
$k_{ad}(\text{mol}^2 \text{kJ}^{-2})$	Dubinin–Radushkevich isotherm constant	ثابت ایزوترم دوبینین–رادوشکویچ
f_e	Error degrees of freedom	درجه آزادی خطای اریانس
V_e	Error variance	خطای واریانس

$C_f(\text{mg l}^{-1})$	Final concentration of thorium ion in solution	غلظت نهایی توریم در محلول
$K_f[(\text{mg g}^{-1})(\text{l mg}^{-1})^{1/n}]$	Freundlich isotherm constant	ثابت فرندليچ
$C_i(\text{mg l}^{-1})$	Initial concentration of thorium ion in solution	غلظت اوليه توریم در محلول
$b(\text{l mg}^{-1})$	Langmuir isotherm constant	ثابت لانگموير
$Q_0(\text{mg g}^{-1})$	Maximum monolayer sorption capacity	ماکزيم ظرفيت جذب تک لایه
$M'(\text{g mol}^{-1})$	Molecular weight of the adsorbate	وزن مولکولی مجذوب سطحی
$\epsilon(\text{kJ mol}^{-1})$	Polanyi potential	پتانسیل پولانی
$K_{id}(\text{mg g}^{-1} \text{min}^{-1/2})$	Rate constant of intraparticle diffusion model	ثابت سرعت مدل نفوذ درون ذرهای
R_L	Separation factor	فاکتور جداسازی
$S_g(\text{m}^2 \text{g}^{-1})$	Specific surface area	سطح ویژه
S_e	Sum of squared errors	مجموع مربعات خطأ
$a(\text{cm}^2)$	Surface area covered per adsorbed molecule	سطح پوشیده شده به ازای هر مولکول مجذوب سطحی
$T(\text{K})$	Temperature	دما
b_T	Tempkin isotherm constant	ثابت ايزوترم تمكين
$A_T(\text{l g}^{-1})$	Tempkin isotherm equilibrium binding constant	ثابت پيوند تعادلی ايزوترم تمكين
y_0	The desired nominal output	خروجی اسمی مطلوب

$C_e(\text{mg l}^{-1})$	The equilibrium metal ion concentration in solution	غلوظت تعادلی یون فلزی موجود در محلول
y_i	The measured output	خروجی اندازه‌گیری شده
P_m	The percentage Contribution of each factor	درصد مشارکت هر فاکتور
P_e	The percentage Contribution of error	درصد مشارکت خطای
S'_m	The pure sum of squares of each factor	مجموع مربعات خالص هر فاکتور
S'_e	The pure sum of squares of error	مجموع مربعات خالص خطای
$k_1(\text{min}^{-1})$	The rate constant of pseudo-first-order kinetic model	ثابت سرعت مدل سینتیکی شبه مرتبه اول
$k_2(\text{g mg}^{-1} \text{ min}^{-1})$	The rate constant of pseudo-second-order kinetic model	ثابت سرعت مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم
S_m	The sum of squares for each factor	مجموع مربعات هر فاکتور
n	The total number of experiments performed	تعداد کل آزمایشات انجام شده
$q_s(\text{mg g}^{-1})$	Theoretical isotherm saturation capacity	ظرفیت اشباع تئوری ایزوترم
f_T	Total degrees of freedom	درجہ آزادی کل
$P(\text{mmHg})$	Total pressure	فشار کل

S_T	Total sum of squares	مجموع مربعات کل
V_T	Total variance	واریانس کل
$R(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$	Universal gases constant	ثابت جهانی گازها
$P_0(\text{mmHg})$	Vapor pressure of adsorbate at test temperature	فشار بخار مجدوب سطحی در دمای آزمایش
V_m	Variance of each factor	واریانس هر فاکتور
F_m	Variance ratio	نسبت واریانس
$v(l)$	Volume of gas adsorbed at STP	حجم گاز مجدوب سطحی در شرایط STP
$v_m(l)$	Volume of mono layer of gas adsorbed at STP	حجم تک لایه گاز مجدوب سطحی در شرایط STP
$V(l)$	Volume of the solution	حجم محلول