

الف



دانشکده علوم

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته فیزیک گرایش حالت جامد

سنتز و بررسی تأثیر اندازه ذرات بر خواص فیزیکی و مغناطیسی فازهای

ابررسانایی و فرومغناطیس - ابررسانایی نانو ذرات YBCO(Y-123)

استاد راهنما:

دکتر هادی عربی

استاد مشاور:

دکتر احمد امیرآبادی زاده

گردآورنده:

سعیده جمشیدی

بهمن ۱۳۹۰

تقدیم به

پدرم

مهربانی که عاشقانه دوستش دارم، پشتوانه‌ای به استقامت تمام سروهای تخیلات کودکانه‌ام. نازنینی که کوهر ارزشمنند وجودش در میان داشته‌ها داشته‌هاست. هایم کران بهاترین است، عزیزی که سگوه خنده‌هایش مرا شاعر می‌کند و ناب‌ترین غزل‌ها در آرامش نجایش سکون‌فامی شوند. سلامتی، سعادت و شادکامی‌اش بزرگ‌ترین خواسته‌ورنگین‌ترین آرزویم است.

مادرم

فرشته‌ی بی‌بدیل و مهربانم، باپشمان همیشه نگران و لبریز از واژه‌گان مقدس که بدرقعی ارزشمنند راه‌های پرپیچ و خم زندگی‌ام بوده‌وست. تندیس مهر که تبسم‌اش معجزه‌ی آفرینش است. او که با حضور گرم، پر نور و روشن‌اش، تمام ترس‌هایم کم‌رنگ و بی‌روح‌اند و ترنم دوست‌داشتش در تمام نفس‌هایم جاریست. بردنش بوسه‌می‌زنم و تا، ماستی هست و من، هستم، عاشقش، هستم.

برادر نازنینم فرید

شاه‌میت‌دل‌نشین‌دل‌نوشته‌هایم. او که در بی‌تاب‌ترین لحظات با حضورش آرام و دلگرمم. بهترین‌ها را از درگاه خداوند منان برایش آرزو مندم. و پیشگی‌ش به خواهرانم که اسطوره‌ی نجابت‌اند: وحیده، طیبه و حانیه. و نیز خواهرزاده‌ی دوست‌داشتنی و شیرینم علی. و با شکر و قدردانی ویژه از شوهر خواهرم شاپور جمشیدی که سرشار از لطف و مهربانی است.

قدردانی و تشکر

سپاس خداوند مهربان را به شماره‌ی تمامی قطرات باران که بر پهنه‌ی کیتی باریدن گرفته، به تعداد تمام ستارگان که پولک‌های درخشان پرده‌ی سیاه شب اند، به اندازه تمام طلوع و غروب‌های که نیده‌ام و به عددی که خود می‌داند و من نمی‌دانم. او که لطف و رحمتش بی‌ادعا و بی‌متناهیست. حمد و شای او با واژگان ناقص و زبان قاصر من ممکن نیست.

و نیز باشکوه و قدردانی از اساتذراهنما، جناب آقای دکتر عربی که بسیار چیزها از ایشان آموختم. درس‌هایی که حاصل تجربه‌ی‌های کران‌بیاوند. و پاسکزاری از جناب آقایان دکتر احمد امیرآبادی زاده، دکتر محمد رضا بنام، مهندس شکر... محمدی و سرکار خانم دکتر سوسن صادقی.

قدردانی از همکاران و دوستان روشن‌ام را بر خود واجب می‌دانم. از مساعدت‌های بی‌دریغ جناب آقای کمیلی با سخت‌کوشی و جدان‌کاری تحسین براکنیز و ستودنی، پاسکزارم. برای ایشان سربلندی، سعادت و بختی سرشار از بخت و آرامش آرزو مندم. از سرکار خانم فرزانه رمضان‌ی که در تمام تنگ‌ناهی‌های کار پرورش می‌ام، دوستی همراه و مهمل بوده اند ممنونم. از جناب آقایان دکتر سرحدی و دکتر زارعی که با وجود مشغله‌های کاری، ابهامات و سوالاتم را باروی‌گشاده و بازپاسخگو بودند، تشکر. و از الطاف صمیمانه‌ی سایر دوستان و همکارانم در آزمایشگاه سرکار خانم با: نسیم کاظم زاده، فاطمه کجخلی، صفورا حیدریان، دکتر زبیده مومنی، راضیه چمکندی نژاد و نرجس خلیلی پاسکزارم.

با تقدیر ویژه از دوست و هم‌اتاقی‌پراز مهرم سرکار خانم زینب رضاییان که تمام بخت‌بودن با ایشان با خاطراتی زرین‌گره‌خورده‌اند. خاطراتی که بی‌شک همیشه‌ی ایام دلگشایان خواهند بود و نیز قدردانی از سرکار خانم با سودابه شعبانی و زهره آتش‌انساب.

چکیده

نانوپودرهای ابررسانای گرم $YBa_2Cu_3O_{v-\delta}$ در اندازه های متفاوت ($30nm - 22$) با روش سیتراژ که شکل تغییر یافته ای از روش سل ژل می باشد، تهیه شده است. الگوهای پراش اشعه ی ایکس (XRD) تشکیل فاز ابررسانای اورتورومبیک را در تمام نمونه ها تأیید می کند. اندازه گیری خواص مغناطیسی این نانوذرات در دمای اتاق به وسیله ی مغناطیس سنج نمونه ی نوسانی (VSM) حضور خاصیت فرومغناطیس را در نانوذرات $YBa_2Cu_3O_{v-\delta}$ نشان می دهد. مغناطش اشباع در تمام نمونه ها، با کاهش اندازه ی نانوذرات افزایش می یابد. هدف از انتخاب $YBa_2Cu_3O_{v-\delta}$ جهت بررسی خواص مغناطیسی در این پروژه این است که هیچ یک از عناصر تشکیل دهنده ی این ماده مغناطیسی نیستند. بنابراین نشان دادن حضور خاصیت فرومغناطیس در نانوذرات این ماده با پیش بینی ها مبنی بر وجود خاصیت فرومغناطیس در تمام نانوذرات اکسیدهای معدنی سازگار است. حتی اگر این اکسید، ابررسانای $YBa_2Cu_3O_{v-\delta}$ باشد که تا پیش از این تصور می شد، به دلیل دیامغناطیس کامل بودن ابررسانا، در تضاد آشکار با مغناطش است. منشأ این خاصیت در نانوذرات $YBCO$ ، نقایص سطحی و تهی جاها اکسیژن در سطح نانوذرات است. از طرفی کاهش اکسیژن در این ماده، موجب تضعیف خواص ابررسانایی می شود. بنابراین در یک اقدام کاملاً ابتکاری به منظور بهبود خواص مغناطیسی و در عین حال حفظ خواص ابررسانایی، از رژیم حرارتی با حضور خلأ و سپس اکسیژن استفاده شده است. هرچند استفاده از رژیم حرارتی منجر به افزایش اندک اندازه ی نانوذرات شد اما افزایش چشم گیر مغناطش اشباع در تمام نمونه ها را در پی داشت.

فهرست مطالب

۱	مفاهیم اولیه	۱
۲	مقدمه	۱.۱
۴	نانو چیست؟	۲.۱
۵	نانو تکنولوژی و علم نانو چیست؟	۳.۱
۷	چه چیز نانو را شگفت انگیز می کند؟	۴.۱
۸	ابرسیانایی	۵.۱
۸	تاریخچه	۱.۵.۱
۹	ابرالکترون ها و الکترون های معمولی	۲.۵.۱
۱۱	اثر مایسنر - اوکسنفلد ^۱	۳.۵.۱
۱۵	انواع ابرسانا	۴.۵.۱
۱۹	معرفی $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$	۵.۵.۱
۲۹	مرور برخی روش های ساخت ابرسانی $YBCO$ و بررسی نتایج آنها	۲
۳۱	برخی از روش های فیزیکی	۱.۲
۳۱	روش واکنش حالت جامد	۱.۱.۲

^۱Missner-Ochsenfeld

۳۳	برخی از روش‌های شیمیایی	۲.۲
۳۴	روش سل - ژل	۱.۲.۲
۴۴	روش هم رسوبی	۲.۲.۲
۴۵	روش میکروامولسیون	۳.۲.۲
۴۹		ساخت نانوذرات <i>YBCO</i> و معرفی روش‌های مشخصه یابی	۳
۵۲	تهیه‌ی پودر پیش ماده	۱.۳
۵۲	توزین مواد اولیه	۱.۱.۳
۵۴	حل کردن نیترات‌ها در آب مقطر	۲.۱.۳
۵۵	تشکیل و خشک شدن ژل	۳.۱.۳
۵۸	رژیم‌های حرارتی	۲.۳
۶۱	بررسی اثر هیدورکسید آمونیوم و اتیلن دی آمین	۳.۳
۶۲	روش‌های مشخصه یابی	۴.۳
۶۲	پراش اشعه‌ی ایکس	۱.۴.۳
۶۴	میکروسکوپ الکترونی عبوری (<i>TEM</i>)	۲.۴.۳
۶۶	دستگاه مغناطیس سنج با نمونه‌ی نوسانی (<i>VSM</i>) ^۲	۳.۴.۳
۶۷		اندازه گیری، مشخصه یابی و تحلیل نتایج	۴
۶۸	نمونه های سری ۱ (A_1, B_1, C_1)	۱.۴
۶۸	پراش اشعه‌ی ایکس	۱.۱.۴
۷۰	بررسی نتایج <i>TEM</i>	۲.۱.۴
۷۲	اندازه گیری خواص مغناطیسی	۳.۱.۴
۷۷	نمونه های سری ۲ (A_2, B_2, C_2)	۲.۴

^۲Vibrating Sample Magnetometer

۷۷	پراش اشعه‌ی ایکس	۱.۲.۴
۷۸	بررسی نتایج TEM	۲.۲.۴
۷۹	اندازه‌گیری خواص مغناطیسی	۳.۲.۴
۸۳	نمونه‌های سری ۳ (A_3, B_3, C_3)	۳.۴
۸۳	پراش اشعه‌ی ایکس	۱.۳.۴
۸۴	اندازه‌گیری خواص مغناطیسی	۲.۳.۴
۸۹	بررسی اثر هیدورکسید آمونیوم و اتیلن دی‌آمین	۴.۴
۹۱	نتیجه‌گیری	۵.۴

لیست تصاویر

۱۰	چگالی ابرالکترون‌ها و الکترون‌های معمولی به صورت تابعی از دما	۱.۱
۱۱	سردسازی هادی کامل با حضور و عدم حضور میدان [۷]	۲.۱
۱۴	سردسازی ابررسانا با حضور و عدم حضور میدان [۷]	۳.۱
۱۷	λ عمق نفوذ در فلز ابررسانا [۷]	۴.۱
۲۱	ساختار پروسکایت ایده آل [۱۲]	۵.۱
۲۲	سلول واحد $BaTiO_3$	۶.۱
۲۴	سلول واحد $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$	۷.۱
۲۶	سلول واحد $YBCO$ [۱۱]	۸.۱
۲۶	نمودار بستگی T_c به میزان δ در $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ [۱۱]	۹.۱
۲۸	تغییرات محورهای a و b در سلول واحد $YBCO$ بر حسب میزان اکسیژن [۱۰]	۱۰.۱
۳۴	تشکیل پیوند $M-OH$ [۱]	۱.۲
۳۵	تشکیل پیوند $M-O-M$ [۱]	۲.۲
۳۸	تصویر $FESEM$ نانوذرات $YBCO$ با اندازه‌ی متوسط $100 - 200nm$ [۴]	۳.۲
۳۹	منحنی $M(H)$ نانوذرات $YBCO$ [۴]	۴.۲
۴۰	اندازه به عنوان تابعی از دمای بازپخت برای نانوذرات متفاوت $YBCO$ [۱۹]	۵.۲

۴۱	الگوهای XRD نانوذرات با اندازه های متفاوت $YBCO$ [۱۹]	۶.۲
۴۲	منحنی $M(H)$ برای اندازه های متفاوت نانوذرات $YBCO$ [۱۹]	۷.۲
۴۳	منحنی $M(H)$ در دمای $10^\circ K$ برای نانوذرات $YBCO$ ($43nm$) [۱۹]	۸.۲
۴۴	دمای گذار اندازه های متفاوت نانوذرات و نمونه ی حجمی $YBCO$ [۱۹]	۹.۲
۴۴	دمای گذار ابررسانایی (دایره پر) و گشتاور فرومغناطیس (دایره خالی) [۱۹]	۱۰.۲
۴۶	اجزاء سازنده ی دو میکرومولسیون [۲۱]	۱۱.۲
۴۷	الگوی XRD پودر $YBCO$ تهیه شده به روش میکرومولسیون [۲۱]	۱۲.۲
۴۸	نتایج TEM نانوذرات $YBCO$ [۲۱]	۱۳.۲
۵۵	مجموعه ی مورد استفاده در تهیه ی سل و ژل	۱.۳
۵۷	ظرف ژل در بشر بزرگتر در آون	۲.۳
۶۱	رژیم حرارتی مرحله ی کلوخه سازی	۳.۳
۶۳	بازتاب براگ از یک بلور [۶]	۴.۳
۶۵	تصویری از دستگاه TEM [۱]	۵.۳
۶۸	الگوی پراش اشعه ی ایکس مربوط به نمونه های سری ۱	۱.۴
۷۰	اندازه به عنوان تابعی از دمای تکلیس برای نانوذرات $YBCO$	۲.۴
۷۱	تصویر TEM مربوط به نمونه ی A_1	۳.۴
۷۱	تصویر TEM مربوط به نمونه ی B_1	۴.۴
۷۳	منحنی $M(H)$ نانوذرات $YBCO$ در دمای اتاق	۵.۴
۷۴	تغییرات اندازه و مغناطش اشباع نانوذرات در دماهای مختلف تکلیس	۶.۴
۷۴	مقادیر H_c برای نانوذرات سری ۱	۷.۴
۷۶	تغییرات H_c با اندازه ی ذره	۸.۴
۷۸	الگوی پراش اشعه ی ایکس مربوط به نمونه های سری ۲	۹.۴

۷۹	تصویر TEM مربوط به نمونهی A_2	۱۰.۴
۷۹	تصویر TEM مربوط به نمونهی C_2	۱۱.۴
۸۰	منحنی $M(H)$ برای نمونه های سری ۲	۱۲.۴
۸۲	مقادیر H_c برای نانوذرات سری ۲	۱۳.۴
۸۳	تغییرات H_c و M_s نسبت به اندازهی ذرات برای نمونه های سری ۲	۱۴.۴
۸۴	الگوی پراش اشعهی ایکس مربوط به نمونه های سری ۳	۱۵.۴
۸۵	منحنی $M(H)$ برای نمونه های سری ۳	۱۶.۴
۸۶	مقادیر H_c برای نانوذرات سری ۳	۱۷.۴
۸۷	منحنی های $M(H)$ نمونهی A در سه مرحله	۱۸.۴
۸۸	منحنی های $M(H)$ نمونهی B در سه مرحله	۱۹.۴
۸۹	منحنی های $M(H)$ نمونهی C در سه مرحله	۲۰.۴
۹۰	الگوی پراش اشعهی ایکس نمونهی ۱	۲۱.۴
۹۱	الگوی پراش اشعهی ایکس نمونهی ۲	۲۲.۴

لیست جداول

۶۰	رژیم حرارتی نمونه های مختلف	۱.۳
۷۵	مقادیر H_c و M_s برای نانو ذرات <i>YBCO</i>	۱.۴
۸۱	مشخصات نمونه های سری ۱ و ۲	۲.۴

فصل ۱

مفاهيم اوليه

۱.۱ مقدمه

در میان گروه‌های مختلف نانوذرات معدنی، نانوذرات اکسیدهای فلزی به دلیل خواص جالب و منحصر بفردشان همواره مورد توجه پژوهشگران علم نانو و نانوتکنولوژی بوده‌اند. خواص و مشخصات منحصر بفرد اکسیدهای فلزی که آن‌ها را در بین سایر نانومواد متمایز ساخته است عبارتند از خواص اپتیکی، الکترونیکی، الکتریکی، کاتالیزوری یا مغناطیسی که تقریباً همه‌ی جوانب علم مواد و فیزیک حالت جامد را پوشش می‌دهند. در اکثر موارد خواص نانو اکسیدهای فلزی نسبت به خواص نمونه‌ی حجمی همین مواد، بهبود می‌یابد و در برخی دیگر خواص نمونه‌ی حجمی به طور کامل با نمونه‌ی نانو فرق می‌کند. خواص سحرآمیز و جذاب نانو اکسیدهای فلزی، زمینه‌ی مناسب را برای کاربردهای متنوع در نانوتکنولوژی به عنوان مثال در حسگرهای گازی، الکتروسرامیک‌ها، کاتالیزورها، ابررساناها، مبدل‌های انرژی و ... فراهم ساخته است [۱].

می‌دانیم منشأ خواص مغناطیس مواد اوربیتال‌های نیمه پر f یا d است. اینگونه مواد خواص مغناطیسی جالبی از خود نشان می‌دهند. اما در سال‌های اخیر، فرومغناطیس در دمای اتاق در موادی از جمله MgO ، TiO_2 ، CeO_2 و ... مشاهده شد که این مواد هیچ الکترون جفت نشده‌ای در اوربیتال‌های f یا d نداشتند. فرومغناطیس دمای بالا در هگزابوریدهای خاکی قلیایی نیز گزارش شده است. علاوه بر آن در فیلم‌های نازک تعدادی از اکسیدها نیز که الکترون جفت نشده ندارند، نظیر HfO_2 ، MgO ، Al_2O_3 ، TiO_2 ، CeO_2 و ... خاصیت فرومغناطیس در دمای اتاق مشاهده شده است [۲، ۳].

به نظر می‌رسد که فرومغناطیس در دمای اتاق ویژگی تمام نانوذرات اکسیدهای معدنی است. این ویژگی غیرعادی چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ تکنولوژی توجهات زیادی را به خود جلب کرده و چشم انداز جدیدی را از مغناطیس در مواد غیرمغناطیسی به روی پژوهشگران گشوده است [۴].

عوامل متعدد و شاید ناشناخته ای می‌تواند منشأ خواص فرومغناطیسی در اینگونه مواد باشد. شاید نواقص سطحی در سطح نانوذرات یکی از این عوامل باشد. تمرکز نواقص با پارامتر اندازه‌ی ذرات کنترل می‌شود. هم‌چنان که نتایج آزمایشات نشان می‌دهد نانوذرات کوچک‌تر در دمای اتاق خاصیت فرومغناطیس و ذرات بزرگ‌تر خاصیت دیامغناطیس از خود نشان می‌دهند. این مطلب دلیل خوبی بر این ادعا است که نواقص سطحی نانوذرات می‌تواند منشأ فرومغناطیس باشد. ماهیت نواقص از ماده‌ی ای به ماده‌ی دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، منشاء مغناطیس در MgO ، نقایص کاتیونی است در حالی که در $BaTiO_3$ ناشی از جاهای خالی اکسیژن است [۵].

در این تحقیق، از میان نانوذرات اکسیدهای فلزی، به سنتز و بررسی خواص نانوذرات ابررسانای $YBCO$ پرداخته شده است. در کنار همه‌ی خواص و رفتارهای جالب این ماده در مقیاس نانو، مشاهده‌ی خاصیت فرومغناطیس در دمای اتاق بیش از هر خاصیت دیگری، بررسی این اکسید فلزی را جذاب کرده است. نتایج مشخصه‌یابی های مغناطیسی در نمونه‌ی ابررسانای $YBCO$ سنتز شده در این تحقیق، حکایت از خاصیت فرومغناطیس در دمای اتاق دارد. این در حالی است که نمونه‌ی حجمی این ابررسانا که از حرارت دادن نانو ذرات $YBCO$ تا دماهای بالا ($940^\circ C$) شکل می‌گیرد، منحنی مغناطش خطی داشته و از خود خاصیت پارامغناطیس نشان می‌دهد. مطالعه و بررسی این خاصیت جالب که به اندازه‌ی نانوذره و احتمالاً نقایص سطحی آن‌ها برمی‌گردد، می‌تواند زمینه‌ی مناسب را برای مطالعه‌ی مغناطش نانوذرات غیر آلی ابررسانا فراهم سازد.

۲.۱ نانو چیست؟

در چند دهه‌ی اخیر، کلمه‌ی کوچک "نانو" توجه بسیاری از مردم را در سراسر جهان به سوی خود جلب کرده است. آنچه این کلمه در علم و تکنولوژی نشان می‌دهد، مفهومی فراتر از تنها یک کلمه است که توصیف کننده‌ی یک مقیاس خاص طول باشد. نانو، به طور چشم‌گیری همه جوانب علم و تکنولوژی را تحت تأثیر خود قرار داده است و بدون شک این علم شگفتی‌هایی بیش از این را در زندگی روزمره و آینده‌ی انسان و جهان رقم خواهد زد. در ۲۹ دسامبر ۱۹۵۹ برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک، ریچارد فیمن^۱ در سخنرانی معروف خود گفت: در مقیاس‌های پایین‌جا برای کار بسیار است [۱]. این فیزیک‌دان مفهوم نانو را مطرح کرد. وی گفت اگر یک بیت^۲ اطلاعات فقط ۱۰۰ اتم نیاز داشته باشد، باید بتوان همه‌ی کتاب‌های نوشته شده را در یک مکعب به اضلاع ۰/۰۲ اینچ ذخیره نمود [۶].

نانو به معنی یک بیلونیوم (10^{-9}) متر است. یک نانومتر به ابعادی بسیار کوچک اشاره دارد. به نحوی که چیزهای کوچک‌تر از آن، تنها می‌توانند مولکول‌ها، خوشه‌های اتمی یا ذرات در دنیای کوانتومی باشند [۱].

^۱ Richard Feynman

^۲ Bit

۳.۱ نانو تکنولوژی و علم نانو چیست؟

مینیمم کردن یکی از اهداف بزرگ توسعه تکنولوژی است که برای تولید و گسترش وسایل کوچکتر، سریعتر، سبکتر و ارزانتر و در عین حال با کارایی بیشتر تلاش می کند. تولید و گسترش وسایل در ابعاد کوچکتر موجب می شود تا بتوان ضمن استفاده از مواد اولیه کمتری، انرژی کمتری نیز مصرف کرد. تحقیق روی نانومواد گامی به سوی این هدف بزرگ است [۶]. در حقیقت تعریف دقیقی برای نانو تکنولوژی و علم نانو وجود ندارد. آنچه در این جا به عنوان تعریف مطرح می شود به وسیله *NNI*^۳ ارائه شده است: "علم نانو و نانو تکنولوژی تحقیق و توسعه تکنولوژی در سطوح اتمی، مولکولی و درشت مولکولی و در محدوده ۱۰۰ - ۱ نانومتر به منظور فراهم کردن درکی بنیادی از پدیده‌ها در مقیاس نانو است". از دیگر اهداف این علم، ایجاد و به کار انداختن ساختارها، وسایل و سیستم‌هایی است که به خاطر اندازه‌ی کوچک یا متوسطشان خواص و عملکرد جدیدی دارند. به عبارتی می توان گفت علم نانو به ما می گوید که چگونه می توان تئوری‌های اساسی و اصول سیستم‌های نانو مقیاس ($1 - 100 \text{ nm}$) را فهمید. این علم هم‌چنین به بحث و بررسی نانو ساختارها، کاربرد آن‌ها و زمینه‌های تکنولوژیکی این مواد می پردازد. تا سال ۱۹۸۰ و اختراع میکروسکوپ تونل زنی پویشی (*STM*)^۴ پیشرفت زیادی در علم نانو و نانو تکنولوژی حاصل نشد چراکه وسایل تحلیلی مناسب برای تحقیق و بررسی مواد در مقیاس نانو وجود نداشت. پس از *STM*، وسایل تحلیلی بسیار پیشرفته‌ای ساخته شد که امکان مشخصه‌یابی و به کارگیری اشیاء کوچک در حدود چند نانومتر را فراهم کرد. این مهم باعث شد بشر دید تازه‌ای از جهان اتمی واقعی پیدا کند [۱].

نانومواد تاریخچه‌ی طولانی دارند. با این وجود، پیشرفت‌های اصلی در این علم در طول دو دهه‌ی اخیر رخ داده است. تحقیقات در زمینه‌ی نانومواد در رشته‌های مختلف مانند شیمی،

^۳US National Nanotechnology Initiative

^۴Scanning Tunneling Microscopy

فیزیک، مکانیک، مهندسی مواد، زیست شناسی و پزشکی صورت می‌گیرد. اصطلاح نانوذره که شکل دیگر نانوماده را نشان می‌دهد، در اوایل سال ۱۹۹۰ توسط دانشمندان علوم مواد برای نشان دادن ذراتی به کار رفت که متشکل از ده ها هزار اتم بوده و در هر بعد، اندازه ای کم‌تر از $100nm$ دارا هستند [۶].

امروزه سنتز، مشخصه یابی و کاربرد نانوذرات، فضایی پویا و متحرک را در تحقیقات علمی و تجاری به خود اختصاص داده است. مسلماً سنتز نانومواد گامی بسیار مهم در این فضا است. تاریخچه سنتز و به کارگیری نانوذرات به بیش از هزار سال برمی‌گردد. در چین باستان از نانوذرات کربن برای تولید مرکب معروف و مرغوب هیو^۵ برای نوشتن و نقاشی استفاده شد. این نقاشی‌ها هنوز رنگ تازه شان را پس هزاران سال حفظ کرده اند. شیشه سازان رومی، نانوذرات فلزات نجیب را برای تولید شیشه های رنگی در قرن چهارم به کار بردند. تحقیقات اصلی و مهم در مورد نانوذرات در نیمه های قرن نوزدهم توسط فارادی^۶ آغاز شد که البته تا دهه های اخیر، پیشرفت‌های تجربی زیادی نداشت. امروزه اطلاعات زیادی در مورد سنتز نانوذرات آلی و معدنی وجود دارد [۱].

روش های زیادی برای تولید نانومواد وجود دارد. از جمله ای این روش ها می‌توان به رسوب سازی فیزیکی با بخار، رسوب سازی شیمیایی با بخار، فرآیند تعلیق مایع به صورت گاز در هوا^۷، فرآیند سل - ژل، سنتز شیمیایی مرطوب و فرزکاری/ آلیاژ کردن مکانیکی اشاره نمود [۶].

^۵Hui

^۶Faraday

^۷Aerosol

۴.۱ چه چیز نانو را شگفت انگیز می کند؟

خواص نانوذرات، متفاوت و گاهی در نقطه‌ی مقابل خواص شکل چندکریستالی[^] ماده است. زیرا این خواص به ساختار میکروسکوپی بستگی دارند که خود با پارامترهایی از قبیل ترکیب شیمیایی، اندازه‌ی دانه، ساختار اتمی، جهت بلور، عدد کوئوردیناسیون و ... تعیین می شود. نانوذرات به خاطر اندازه‌ی کوچک‌تر و سطح بزرگ‌تر نسبت به حجم، خواص جدید و جالبی را از خود نشان می دهند. از جمله این خواص می‌توان به رفتار اپتیکی غیرخطی، افزایش نیروی مکانیکی، افزایش ضریب پخش، گرمای ویژه‌ی بالا، رفتار مغناطیسی، مقاومت الکتریکی و ... اشاره کرد. به عبارت ساده‌تر، در مقیاس نانو، خواص مواد که در زندگی روزمره برای ما آشنا هستند، مانند رنگ، نقطه ذوب، خواص الکتریکی، کاتالیزوری یا مغناطیسی به طور چشم‌گیری تغییر خواهند کرد. در واقع در مقیاس نانو، هرچیزی صرف نظر از خواص اش، به خاطر آنچه معمولاً تأثیر اندازه نامیده می‌شود، خواص جدیدی دارد. مطالعه و بررسی این خواص و استفاده از آن در تکنولوژی هدف اصلی علم نانو است [۱].

[^]Polycrystalline

۵.۱ ابرسانایی

این پدیده که مقاومت الکتریکی برخی از ترکیبات، وقتی آن‌ها را تا دماهای به اندازه کافی پایین سرد کنیم، ناگهان به سمت صفر افت پیدا می‌کند، ابرسانایی نامیده می‌شود [۱]. دمایی که در آن مقاومت الکتریکی ناگهان به سمت صفر میل می‌کند، دمای بحرانی یا دمای گذار نامیده شده و با T_c نشان داده می‌شود. هرگاه ماده‌ای به حالت ابرسانایی می‌رسد دو خاصیت کاملاً بارز خواهد داشت: اول آنکه مقاومت الکتریکی آن صفر می‌شود و خاصیت جالب دیگر ابرسانا آن است که ابرسانا دیامغناطیس کامل خواهد شد. به عبارتی ماده‌ی ابرسانا به هیچ عنوان میدان مغناطیسی را از خود عبور نخواهد داد. لازم به ذکر است که هیچ دلیلی وجود ندارد که اگر ماده‌ای تا حدود صفر درجه کلوین سرد شود، حتماً دارای خاصیت ابرسانایی شود [۷].

۱.۵.۱ تاریخچه

پدیده ابرسانایی برای نخستین بار توسط اونس^۹ در دانشگاه لیدن^{۱۰} در سال ۱۹۱۱ در فلز جیوه مشاهده شد. دمای بحرانی که در آن جیوه ابرسانا می‌شود $4.2^\circ K$ است. پس از آن خاصیت ابرسانایی به طور عمده در آلیاژها و عناصر فلزی یافت شد. T_c اکثر این مواد بسیار به هم نزدیک بود. تا اینکه در سال ۱۹۷۵ مقدار $T_c = 23^\circ K$ برای Nb_3Ge مشاهده شد. این دمای بحرانی هنوز از دماهایی که ابرسانا را به طور عملی کاربردی می‌کرد، دور بود. اما پیشرفت خوبی در ابرسانایی به حساب می‌آمد. به طور تئوری و بر پایه‌ی نظریه‌ی BCS در سال ۱۹۷۵ پیش بینی شده بود که T_c هرگز به بیشتر از $30^\circ K$ نخواهد رسید. در سال ۱۹۸۶ مولر^{۱۱} و بدنورز^{۱۲} مقاله‌ی تاریخی خود را منتشر کردند. این مقاله کشف آن‌ها

^۹Oons

^{۱۰}Leiden

^{۱۱}Muller

^{۱۲}Bednorz