

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٥٢٠٩٩

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشکده داندانپزشکی

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته ارتودونتیکس

عنوان :

بررسی امکان استفاده از Core Max II در باندینگ برآکتها به دندان ، از طریق مقایسه قدرت باند برشی آن با دو ادھزیو معمول در ارتودنسی

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر حمید رضا پاکشیر
دانشیار و سرپرست تخصصی گروه آموزشی ارتودونتیکس

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علی اصغر علوی
دانشیار گروه تخصصی داندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

نگارش :

دکتر رزا رستمی

۱۳۸۷ / ۰۷ / ۲۰

تیر ماه ۱۳۸۳

۱۴۳۹۹

به نام خدا
«ارزیابی پایان نامه»

پایان نامه شماره ۸۵۳ در رشته تخصصی ارتودونتیکس

تحت عنوان:

بررسی امکان استفاده از Core Max II در باندینگ براکت ها به دندان، از طریق مقایسه قدرت باند برتری آن با دو ادھزیو معمول در ارتودونتیکس

توسط: دکتر رضا رستمی در تاریخ در کمیته بررسی پایان نامه مطرح و
با نمره ^{فروزه و است} ^د و درجه به تصویب رسید

نظر اساتید محترم راهنمای:

-۱

-۲

هیات داوران

-۱

-۲

-۳

-۴

-۵

-۶

شب فراق که داند که تا سحر چند است
مگر کسی که به زندان عشق دریند است
گرفتم از غم دل راه بستان گیرم
کدام سرو به بالای دوست مانند است
پیام من که رساند به یار مهر گسل
که برشکستگی و ما را هنوز پیوند است.

به پدرم

به مادرم

به پاس یک دنیا بزرگی، شکیبايی
و حمایت های بی دریغش

و به تنها خواهرم

به همکلاسی قدیمی؛

دکتر کامبیز خلیلی نژاد

با تشکر و سپاس از استاد بزرگوار؛

جناب آقای دکتر حمیدرضا پاکشیر،

که با راهنماییهای خردمندانه خویش، انجام این تحقیق را میسر نمودند.

با سپاس از راهنمایی های ارزنده استاد ارجمند

جناب آقای دکتر علی اصغر علوی

با قدردانی از

اساتید محترم بخش ارتودنسی

با تشکر از

صناعی الکترونیک ایران- شیراز ، بخش آناتومی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز، پرسنل محترم آزمایشگاه پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی،
کادر کتابخانه دانشکده دندانپزشکی و جناب آقای دکتر طارمی، مشاور آمار

تقديم به

هيئة محترم قضاة

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

چکیده	
۱	مقدمه
	مواد مورد استفاده در باندینگ براکت ها
۴	تاریخچه
۵	عوامل باندینگ
۶	پرایمرهای غیر حساس به رطوبت
۷	پرایمرهای سلف-ایج
۸	طبقه بندی سیستم های ادھزیو ارتوڈنسی
۹	سیستم های ادھزیو فعال شونده به روش شیمیایی
۹	سیستم های ادھزیو دوفازی
۱۰	سیستم های ادھزیو تک فازی
۱۰	سیستم های ادھزیو فعال شونده با نور
۱۲	سیستم های ادھزیو Dual-cured
۱۳	سیستم های ادھزیو Termocured
۱۴	سیستم های ادھزیو فعال شونده با رطوبت
۱۵	براکت های پوشیده شده با ادھزیو

اندازه گیری قدرت باند

۱۶.....	تاریخچه
۲۰.....	نیروی شکست برآکت از دندان
۲۰.....	قدرت باند
۲۱.....	شکست باند
۲۳.....	ترک های مینایی
۲۴.....	اندازه گیری قدرت باند برشی و کششی
۲۶.....	أنواع مدل های تجربی برای ارزیابی قدرت باند
۲۶.....	روش های خارج دهانی
۲۶.....	مدل شبیه سازی شده کلینیکی
۲۷.....	مدل سطح بینایی جدا شده
۲۷.....	باندینگ به ماده استاندارد
۲۸.....	مطالعات کلینیکی
۲۸.....	بقای کلینیکی برآکت
۲۹.....	باندینگ برآکت به مینا، مطالعات خارج دهانی
۲۹.....	اثر برآکت های فلزی
۳۱.....	اثر برآکت های سرامیکی
۳۲.....	اثر برآکت های پلاستیکی
۳۲.....	ترموسایکلینگ

بررسی مقالات

۳۳ پژوهش های انجام شده در خصوص Core Max II

۳۴ پژوهش های انجام شده در خصوص Transbond XT

۴۹ پژوهش های انجام شده در خصوص Unite

تحقیق

۵۳ بیان مستئله

۵۴ اهداف و فرضیات

۵۴ هدف اصلی

۵۵ اهداف فرعی

۵۶ فرضیات

۵۷ مطالعه Pilot

۶۲ مواد و روش ها

۶۲ مواد

۶۳ دندانها

۶۴ برآکت ها

۶۴ ادھزیوها

۶۴ Core Max II

۶۵ Unite

۶۷ Transbond XT

۶۸.....	روش ها
۶۸.....	عکس برداری از ترک های مینا
۷۰	آماده سازی نمونه ها
۷۰	مرحله اول، آماده سازی دندانها
۷۲.....	مرحله دوم، قرار دادن دندانها در مولد اکریلی
۷۲.....	مرحله سوم، ترموسایکلینگ
۷۴.....	آزمایش قدرت باند برشی
۷۶.....	تعیین مقدار ادھریو باقی مانده روی سطح دندانها
۷۶.....	بررسی ترک های سطح باکال دندان پس از دبанд کردن برآکت ها
۷۸.....	مقایسه سختی دو ماده Core Max II, Unite
۸۱.....	آنالیز آماری
۸۲.....	نتایج
۹۶.....	بحث
۱۰۴.....	نتیجه گیری
۱۰۵.....	مراجع

Abstract

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی امکان استفاده از ماده Core Max II در باندینگ برآکت‌ها به دندان از طریق مقایسه قدرت باند برشی آن با دو کامپوزیت رایج در ارتودنسی بود.

به این منظور ۱۰۵ دندان پرمولر بالا و پایین انسان جمع آوری و پس از تمیز کردن، در محلول ۱٪ تیمول (thymol) نگهداری شدند. تمام دندانها در زیر استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی ۱۰ برابر، از جهت تعداد و طول ترک‌های موجود بر سطح باکال تاجشان بررسی شدند و توسط دوربین متصل به استریومیکروسکوپ از دندانها تصویر برداری گردید. سپس دندانها را به روش نمونه گیری ظبقه بندی شده (stratified sampling) به سه گروه ۳۵ تایی تقسیم نموده، پس از پالیش کردن با رابرکپ و خمیر پامیس بدون فلوراید، آنها را با اسید فسفریک ۳۷٪ اچ کردیم. آنگاه برآکت‌های فلزی (3M Unitek) با مساحت قاعده ۱۲/۰۹ Dyna-lock و سه نوع ادھزیو II (Sankin, Tokyo, Japan) Core Max II را با Transbond XT (3M Unitek) و Unite (3M Unitek) به دندانها باند کردیم. نمونه‌ها ۲۴ ساعت پس از باندینگ برآکت، تحت ۱۵۰ سیکل ترموسایکلینگ، بین ۵ تا ۵۵ درجه سانتی گراد، قرار گرفتند و پس از آن برآکت‌ها را توسط دستگاه اسکرین (Instron 4302, Canton, Mass) universal testing machine با سرعت ۰/۵ میلی متر بر دقیقه، توسط نیروی برشی (shear)، از سطح

دندان ها جدا کردیم. قدرت باند برشی هر یک از نمونه ها، بوسیله کامپیوتر متصل به دستگاه ثبت گردید.

آنگاه مجدداً سطح باکال دندانها در زیر استریو میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفته و دندانها از جهت مقدار ادھزیو باقی مانده روی مینا و تغییر ترک های موجود، توسط ایندکس های Adhesive Remnant Index و Crack Increase Index (CII) درجه بندی شدند.

میانگین قدرت باند برشی گروه Core Max II $17/24 \pm 3/2$ مگاپاسکال، گروه Transbond XT $17/26 \pm 3/7$ مگاپاسکال و گروه Unite $15/44 \pm 2/2$ مگاپاسکال بود.

برای مقایسه قدرت باند برشی سه گروه از آنالیز واریانس یک طرفه (One way ANOVA) و برای مقایسه هر دو گروه با هم آنالیز t-test استفاده شد. نتایج نشان دادند که قدرت باند برشی گروه Core Max II با گروه Unite تفاوت معنی داری داشت ($P=0.009$)، اما با گروه Transbond XT تفاوت معنی داری را نشان نمی داد. ($P=0.93$).

ARI و CII در سه گروه، توسط χ^2 -test (chi-square test) مقایسه شدند. نتایج مقایسه نشان داد که ARI ماده Core Max II با ARI ماده Unite ($\chi^2=8/2$ و $P=0.043$) و با Transbond XT ($\chi^2=15/8$ و $P=0.001$) تفاوت قابل ملاحظه آماری داشت. CII ادھزیو Core Max II با CII Unite ($\chi^2=4/5$ و $P=0.089$) و با Transbond XT ($\chi^2=6/5$ و $P=0.020$) تفاوت معنی دار آماری نداشت اما CII دو ادھزیو Transbond XT و Unite تفاوت معنی دار آماری نداشت.

با هم تفاوت قابل ملاحظه آماری داشتند ($\chi^2 = 16/8$ و $P = 0.001$). بین قدرت پاند، ARI و CII پرمولرهای بالا و پایین تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت ($P = 0.65$ ، $P = 0.49$ و $P = 0.81$). آنالیز ضریب همبستگی Spearman نشان داد که بین قدرت پاند برشی و CII رابطه مستقیم ($Rs = 0.119$) و بین قدرت پاند برشی و ARI رابطه معکوس ($Rs = -0.34$) وجود دارد. همچنین بین ARI و CII رابطه معکوسی وجود داشت ($Rs = -0.115$). مقایسه منحنی های سخت شدن در ماده Core Max II و Unite نشان داد که Core Max II در ابتدا کنتر از Unite سخت می شود اما پس از ۱۵ دقیقه سختی آن از سختی Unite پیشی می گیرد.

این مطالعه نشان داد که ماده Core Max II دارای قدرت پاند برشی بالا و قابل مقایسه با Unite بوده و در عین حال میزان باقی ماندن آن بر روی دندان پس از جدا شدن براکت، نسبت به هر دو ادھزیو Transbond XT و Unite کمتر می باشد و قسمت عمده این ادھزیو پس از جداشدن براکت، بر روی قاعده براکت باقی می ماند. همچنین میزان افزایش ترک های دندان با استفاده از Core Max II زیاد نیست.

مطالعات ما نشان داد که این ماده پتانسیل یک ادھزیو خوب ارتوپنسی را دارا است و جا دارد مطالعات بیشتری در خصوص کاربرد آن در ارتوپنسی صورت گیرد.

مقدمه

جهت اتصال اتصالات های ارتوودونسی به دندان دو روش بندینگ (bonding) و باندینگ (banding) در اختیار ارتوودونتیست قرار دارد. باندینگ برآکت به دلیل مزایای آن نسبت به روش بندینگ از جمله سهولت عمل، کارایی و زیبایی بیشتر و عدم ایجاد فضای بین دندانها، امروزه روش معمول اتصال اتصالات های ارتوودونسی به دندانها است.^(۱)

در مطالعات مختلف از مواد گوناگونی جهت باند کردن برآکت به سطح دندان استفاده شده و این مواد از جهات گوناگون از جمله میزان قدرت باند برشی (shear bond strength)، مقدار ادھزیو باقی مانده روی دندانها پس از جدا شدن برآکت، میزان بروز پوسیدگی در زیر آنها، میزان صدمه به مینا حین جدا شدن برآکت (debonding) و غیره با هم مقایسه شده اند.^(۲ و ۳ و ۴ و ۵)

معرفی تکنیک اسید- اچ منجر به تغییرات قابل توجهی در ارتوودونسی شد. در سال ۱۹۵۵ Buonocore افزایش چسبندگی به مینا را با استفاده از اسید فسفریک ۸۵٪ نشان داد.^(۶) در سال ۱۹۶۵ ، با کشف باندینگ اپوکسی رزین ، Newman شروع به استفاده از آن برای اتصال مستقیم اتصالات های ارتوودونسی کرد.^(۷)

Retief هم یک سیستم اپوکسی رزین معرفی کرد که نیروهای ارتوودونتیک را تحمل می کرد.^(۸) در سال ۱۹۶۸ ، Smith سمان زینگ پلی اکریلات (Zinc poly acrylate) را معرفی و استفاده از آنرا برای باندینگ برآکت ها گزارش نمود.^(۹)

در حدود سال ۱۹۷۰ مقالات مختلفی پیرامون باندینگ اجمنت ها با ادھزیوهای مختلف ارائه شد. Miura و همکاران یک رزین اکریلی بنام ارتومایت (Orthomite) را برای باندینگ براكت ها معرفی کردند^(۹) و همچنین رزین های دی اکریلات به عنوان سیلان و ادھزیو در ارتودنسی معرفی شدند. رزین های سپس پرمصرف ترین رزین که معمولاً تحت عنوان رزین Bowen یا bis-GMA شناخته می شود، معرفی گردید.^(۱۰) گلاس آینومرها هم برای باند کردن براكت ها در ارتودنسی معرفی شدند اما نشان داده شد که قدرت باند آنها پایین تر از کامپوزیت ها است.^{(۱۱) و (۱۲)}

امروزه مواد معمول در باندینگ ارتودنسی، کامپوزیت های self-cured و light-cured هستند.^(۱) کامپوزیت های self-cured معمولاً دارای قدرت باند برشی مطلوب هستند، اما از معایب آنها طولانی بودن نسبی زمانی است که ماده به setting قابل قبول برای حمل نیروهای ارتودونتیک می رسد. قدرت باند مواد light-cured در خارج از محیط دهان (in vitro) با مواد chemical-cured قابل مقایسه گزارش شده است اما ممکن است این مواد در داخل دهان (in vivo) کاملاً قابل اعتماد نباشند.^(۱)

در این تحقیق تلاش ما بر این است که به معرفی ماده ای پردازیم که قدرت باند مطلوب مانند کامپوزیت های self-cured و chair time کوتاه مانند کامپوزیت های light-cured داشته باشد. Core Max II به ادعای کارخانه سازنده آن (Sankin, Tokyo, Japan)، تنها کامپوزیت با سیستم پودر و مایع است، fast setting می باشد و می توان قوام ایدال آنرا بنا بر تمایل عمل کننده