

بسمه تعالی



University of Mazandaran

پایان نامه:

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

موضوع:

تهیه الکتروود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با پلی (8-هیدروکسی
کینولین) دارای ذرات پلاتین و بررسی قابلیت الکتروکاتالیزی آن در
اکسایش متانول و احیای هیدروژن

استاد راهنما:

دکتر جهانبخش رئوف

استاد مشاور:

دکتر رضا اوجانی

نگارش:

صالحه اصغری اسفدن

اسفند 1388

چکیده:

فیلم نازکی از پلی (8- هیدروکسی کینولین) با روش ولتامتری چرخه ای بر سطح الکتروود کربن شیشه ای تثبیت شد و به این ترتیب الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) (8-HQ) (MGCE) ساخته شد. یون های مس (II) با کمپلکس شدن با واحدهای پلی (8- هیدروکسی کینولین) جذب ماتریکس پلیمری شدند. با اعمال پتانسیل یون های مس (II) به مس فلزی احیا شده و نانوذرات مس در سطح الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) تثبیت شدند. با جابجایی گالوانی نانوذرات پلاتین با نانوذرات مس، الکتروود اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین/مس (Pt/Cu-(8-HQ) MGCE) ساخته شد. برای تخمین مقدار مس تثبیت شده در سطح الکتروود، از ولتامتری جریان سازی نانوذرات مس در محلول آبی شامل تیوسیانات پتاسیم 0/1 M و بافر بریتون-رابینسون (B-R Buffer) با $\text{PH} = 2$ استفاده شد و از جریان دماغه الکترواکسایش پلاتین در محلول سولفوریک اسید 0/1 M برای تخمین مقدار پلاتین تثبیت شده در سطح الکتروود استفاده شد

الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین/مس می تواند به عنوان یک بستر مناسب جهت الکتروکاتالیز فرایند آزادسازی هیدروژن مورد استفاده قرار گیرد. تاثیر پارامترهای مختلف مثل ضخامت فیلم پلیمری، زمان جابجایی گالوانی، سرعت روبش پتانسیل و ... بر الکتروکاتالیز فرایند آزادسازی هیدروژن مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم کار، فیلم نازکی از پلی (8- هیدروکسی کینولین) به روش ولتامتری چرخه ای بر روی الکتروود کربن شیشه ای پوشانده شده با نانولوله های کربنی چند دیواره تثبیت شد و به این ترتیب الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی و پلی (8- هیدروکسی کینولین) (MWNTS/P (8-Hq)/GC) تهیه شد. با 15 بار روبش پتانسیل در محدوده +0/3 تا -0/7 ولت نسبت به SCE و در سرعت روبش 50mV s^{-1} در محلولی شامل

سدیم کلرید 0/1 M و پلاتینیم تتراکلرید 5 mM، فلز پلاتین در سطح الکتروود اصلاح شده با نانولوله های کربنی و پلی (8- هیدروکسی کینولین) ترسیب شد. از مطالعات ولتامتری چرخه ای و کروئوآمپرومتری محلول سولفوریک اسید 0/2 و متانول 0/1 M در سطح الکتروود اصلاح شده واجد فلز پلاتین برای بررسی فعالیت الکتروکاتالیزوری و پایداری الکتروود اصلاح شده در فرایند اکسایش متانول استفاده شد. در مقایسه با الکتروود های، کربن شیشه ای واجد پلاتین، کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی واجد فلز پلاتین و کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین، الکتروود مذکور عملکرد الکتروکاتالیزوری بهتر و پایداری بیشتری دارد. پارامترهای موثر در فرایند اکسایش متانول از جمله مقدار پلاتین ترسیب شده و ضخامت فیلم پلیمری و ... بررسی شده و نتایج بدست آمده مورد بحث قرار گرفت.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

.....	فهرست شکل ها	ث
.....	فهرست جداول	خ
.....	فهرست علائم و اختصارات	خ
.....	چکیده فارسی	د
78.....	چکیده انگلیسی	78
1.....	فصل اول: مقدمه	1
فصل دوم: مبانی تئوری			
6.....	1-2- الکترودهای اصلاح شده شیمیایی	6
6.....	2-2- معرف های اصلاح کننده	6
6.....	1-2-2- فیلم های پلیمری	6
7.....	1-3-2- الکتروکاتالیز	7
7.....	3-2- کاربرد الکترودهای اصلاح شده ی شیمیایی	7
8.....	4-2- الکترودهای اصلاح شده ی پلیمری	8
8.....	1-1-4-2- پوشش با چرخش	8
8.....	1-4-2- روش های تثبیت فیلم پلیمری بر سطح الکتروود	8
9.....	2-1-4-2- پوشش با تبخیر قطره	9
9.....	4-1-4-2- تر سبب الکتروشیمیایی	9
9.....	3-1-4-2- پوشش با فروسازی	9
10.....	5-1-4-2- پلیمریزاسیون با تخلیه در پلاسمای فرکانس رادیویی	10
10.....	7-1-4-2- پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی	10
11.....	6-1-4-2- پلیمریزاسیون در خلاء	11
11.....	1-5-2- الکتروکاتالیز در سطح الکترودهای پلیمری واجد فلزات پلیمری پخش شده در آنها	11
11.....	5-2- بررسی فرایند الکتروکاتالیز در سطح الکترودهای اصلاح شده با پلیمر	11
12.....	6-2- نانو فناوری	12
12.....	7-2- نانوذرات فلزی	12
14.....	1-7-2- روش های تهیه نانوذرات فلزی	14
14.....	2-7-2- خواص کاتالیزوری نانوذرات	14
15.....	3-7-2- نانولوله های کربنی	15
17.....	8-2- پیل سوختی	17
17.....	1-8-2- تاریخچه پیل سوختی	17

18	2-8-2- انواع پیل سوختی
19	3-8-2- مزایا
19	4-8-2- معایب
19	5-8-2- سوخت در پیل های سوختی
20	1-5-8-2- پیل سوختی هیدروژن
21	2-5-8-2- پیل سوختی متانول مستقیم
	فصل سوم: بخش تجربی
25	1-3- مواد شیمیایی مورد نیاز
26	2-3- وسایل و تجهیزات
27	3-3- الکتروود های مورد استفاده
27	4-3- تهیه الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین)
	5-3- تهیه الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین)
29	حاوی نانوذرات پلاتین / مس
	6-3- بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین)
30	واجد نانوذرات مس و نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس در محلول آبی
	7-3- بررسی مراحل مختلف تهیه الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین)
32	واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس بوسیله تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی
34	8-3- تهیه محلول بافر بریتون-رایبسون
	فصل چهارم: بررسی الکتروکاتالیز فرایند آزادسازی هیدروژن در سطح الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8-هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس.
	1-4- تعیین ضخامت بهینه ی فیلم پلی (8-هیدروکسی کینولین) تثبیت شده
36	بر سطح الکتروود کربن شیشه ای
	2-4- تعیین زمان بهینه ی پیش تغلیظ یون های مس (II) در سطح الکتروود کربن شیشه ای
38	اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین)
	3-4- تعیین زمان بهینه جابجایی گالوانی نانوذرات پلاتین با نانوذرات مس
40	موجود در سطح الکتروود اصلاح شده
	4-4- بررسی الکتروکاتالیز فرایند آزادسازی هیدروژن در سطح الکتروود کربن شیشه ای
42	اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس
	5-4- اثر غلظت سولفوریک اسید بر الکتروکاتالیز فرایند آزادسازی هیدروژن در سطح الکتروود کربن شیشه ای
44	اصلاح شده با پلی (8-هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس
	6-4- اثر سرعت روبش پتانسیل بر الکتروکاتالیز فرایند آزادسازی هیدروژن
45	در سطح الکتروود اصلاح شده پلیمری واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس
	7-4- محاسبه مقدار مس و پلاتین تثبیت شده در سطح الکتروود کربن شیشه ای
47	اصلاح شده با پلی (8-هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس

- 8-4- بررسی پارامترهای سنیتیکی فرایند آزادسازی هیدروژن در سطح الکتروود
اصلاح شده پلیمری واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس..... 48
- 8-4-1- تاثیر زمان جابجایی گالوانی نانوذرات پلاتین با نانوذرات مس بر پارامترهای
سنیتیکی فرایند آزادسازی هیدروژن..... 49
- 8-4-2- تاثیر ضخامت فیلم پلیمری تثبیت شده در سطح الکتروود کربن شیشه ای،
بر پارامترهای سنیتیکی فرایند آزادسازی هیدروژن 51
- 9-4- نتیجه گیری 52
- فصل پنجم: تهیه و بررسی اثر الکتروکاتالیزوری الکتروود اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره
و پلی (8-هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین در اکسایش الکتروشیمیایی متانول**
- 5-1- آماده سازی نانولوله های کربنی 54
- 5-3- تهیه الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره
و پلی (8- هیدروکسی کینولین) و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آن به روش ولتامتری چرخه ای 54
- 5-2- تهیه الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره 54
- 5-4- تهیه الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی و پلی (8- هیدروکسی کینولین)
واجد فلز پلاتین و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آن به روش ولتامتری چرخه ای..... 55
- 5-5- بررسی الکتروکاتالیز اکسایش متانول در سطح الکتروود کربن شیشه ای
اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین..... 58
- 5-6- تعیین ضخامت بهینه فیلم پلی (8- هیدروکسی کینولین) تثبیت شده
بر سطح الکتروود اصلاح شده. 61
- 5-7- بررسی اثر مقدار پلاتین تر سیب شده در الکتروکاتالیز اکسایش متانول..... 62
- 5-8- اثر سرعت روبش پتانسیل بر فرایند الکتروکاتالیز اکسایش متانول در سطح الکتروود کربن شیشه ای
اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین..... 63
- 5-9- بررسی اثر غلظت متانول بر فرایند الکتروکاتالیز اکسایش متانول در سطح الکتروود کربن شیشه ای
اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین..... 65
- 5-10- بررسی فرایند الکتروکاتالیز اکسایش متانول در سطح الکتروودهای کربن شیشه ای
اصلاح شده واجد فلز پلاتین به روش کرنوآمپرومتری..... 66
- 11-5- نتیجه گیری 67
- 1-6- نتیجه گیری نهایی..... 68
- 2-6- پیشنهادات کارهای آینده..... 70
- منابع..... 72

- شکل 4-2- (الف) ولتاموگرام های چرخه ای سولفوریک اسید $0/1\text{ M}$ در سطح الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس تهیه شده در زمان های مختلف پیش تغلیظ یون های مس (II). (ب) نمودار وابستگی دانسیته جریان فرایند آزادسازی هیدروژن در سطح الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شد ه با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس بر حسب زمان پیش تغلیظ یون های مس (II).....39
- شکل 4-3- (الف) ولتاموگرام های چرخه ای محلول سولفوریک اسید $0/1\text{ M}$ در سطح الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس تهیه شده در زمان های مختلف شناورسازی الکتروود اصلاح شده پلیمری واجد نانوذرات مس در محلول حاوی پلاتینیم تتراکلرید $0/02\text{ M}$ و پرکلریک اسید $0/1\text{ M}$. (ب) نمودار وابستگی دانسیته جریان فرایند آزادسازی هیدروژن در سطح الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس بر حسب زمان شناور سازی در محلول حاوی پلاتین تتراکلرید $0/02\text{ M}$ و پرکلریک اسید 1 M41
- شکل 4-4- ولتاموگرام های چرخه ای محلول سولفوریک اسید $0/1\text{ M}$ در سطح الکتروودهای: (a) کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین)، (b) کربن شیشه ای برهنه، (c) کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات مس و (d) کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس و (e) الکتروود پلاتین.....43
- شکل 4-5- وابستگی پتانسیل دماغه کاهش الکتروشیمیایی H^+ به H_2 (الف) و دانسیته جریان فرایند آزادسازی هیدروژن (ب) در سطح الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس بر حسب غلظت سولفوریک اسید.....45
- شکل 4-6- وابستگی دانسیته جریان (الف) و پتانسیل دماغه (ب) فرایند آزادسازی هیدروژن بر حسب سرعت روبش پتانسیل در سطح الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس46
- شکل 4-7- نمودارهای تافل برای فرایند آزادسازی هیدروژن در سطح الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات پلاتین / مس تهیه شده در زمان های مختلف جابجایی گالوانی و الکتروود پلاتین.....49
- شکل 5-1- ولتاموگرام های چرخه ای محلول متانولی حاوی سود $0/3\text{ M}$ و 8-هیدروکسی کینولین $0/05\text{ M}$ در سرعت روبش 20 mV s^{-1} و تعداد روبش متوالی 10 در سطح الکتروودهای: (الف) کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی و (ب) کربن شیشه ای برهنه.....55

- شکل 5-2- ولتامو گرام های چرخه ای سولفوریک اسید $0/2\text{ M}$ در سطح الکتروده های کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی و پلی (8- هیدروکسی کینولین) (الف) واجد فلز پلاتین، (ب) کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی واجد فلز پلاتین، (ج) کربن شیشه ای واجد فلز پلاتین و (د) کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین، در سرعت روبش $50/0\text{ mV s}^{-1}$ 56
- شکل 5-3- ولتاموگرام های چرخه ای محلول سولفوریک اسید $0/2\text{ M}$ در سطح الکتروده کربن شیشه ای برهنه (a) در غیاب و (b) در حضور $0/1\text{ M}$ متانول و در سطح الکتروده کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین (c) در غیاب و (d) در حضور $0/1\text{ M}$ متانول با سرعت روبش، 50 mV s^{-1} 59
- شکل 5-4- ولتامو گرام های چرخه ای محلول سولفوریک اسید $0/2\text{ M}$ دارای متانول $0/1\text{ M}$ در سطح الکتروده های: (الف) کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین، (ب) کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره واجد فلز پلاتین، (ج) کربن شیشه ای واجد فلز پلاتین و (د) کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین، در سرعت روبش $50/0\text{ mV s}^{-1}$ 60
- شکل 5-5- (الف) ولتامو گرام های چرخه ای محلول سولفوریک اسید $0/2\text{ M}$ و متانول $0/1\text{ M}$ در سطح الکتروده های کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی و پلی (8- هیدروکسی کینولین) با ضخامت های مختلف واجد فلز پلاتین. (ب) نمودار وابستگی جریان دماغه اکسایش متانول در سطح الکتروده کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی و پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین بر حسب تعداد چرخه های متوالی تهیه لایه پلیمری به روش ولتامتری چرخه ای..... 61
- شکل 5-6- (الف) ولتامو گرام های چرخه ای محلول سولفوریک اسید $0/2\text{ M}$ و متانول 1 M در سطح الکتروده های کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد مقادیر مختلف فلز پلاتین در سرعت روبش 50 mV s^{-1} . (ب) نمودار وابستگی جریان دماغه اکسایش متانول در سطح این الکتروده اصلاح شده بر حسب تعداد چرخه های متوالی پتانسیلی جهت ترسیب پلاتین در سطح الکتروده اصلاح شده..... 62
- شکل 5-7- (الف) ولتامو گرام های چرخه ای محلول سولفوریک اسید 2 M و متانول $0/1\text{ M}$ در سطح الکتروده های کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین در سرعت های روبش مختلف (ب) نمودار تغییرات جریان اکسایش بدست آمده از ولتاموگرام های شکل الف بر حسب سرعت روبش پتانسیل (v) و جذر سرعت روبش پتانسیل (ج)..... 64

- شکل 5-8- (الف) ولتاموگرام های چرخه ای محلول سولفوریک اسید $0/2\text{ M}$ در غلظت های مختلف متانول در سطح الکترودهای کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین در سرعت روبش 50 mV s^{-1} . (ب) نمودار وابستگی جریان دماغه اکسایش متانول در سطح این الکترودهای اصلاح شده به غلظت متانول..... ۶۵
- شکل 5-9- کروئامپروگرام های الکترودهای (a) کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین، (b) کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره واجد فلز پلاتین، (c) کربن شیشه ای واجد فلز پلاتین و (d) کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین در محلولی شامل سولفوریک اسید $0/2\text{ M}$ و متانول $0/1\text{ M}$ ، با اعمال پله پتانسیل آندی $0/6$ ولت نسبت به SCE به مدت 10 دقیقه..... 66

فهرست جداول

- جدول 1-1- برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نانوذرات..... 13
- جدول 1-3- مشخصات مواد شیمیایی استفاده شده در کار تحقیقاتی
- جدول 1-4- پارامترهای سنیتیکی فرایند آزادسازی هیدروژن در سطح الکترودهای کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس با زمان های جابجایی گالوانی مختلف و الکترودهای پلاتین..... 50
- جدول 2-4- پارامترهای سنیتیکی فرایند آزادسازی هیدروژن در سطح الکترودهای اصلاح شده پلیمری واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین / مس تهیه شده با
- تعداد روبش های پتانسیلی متوالی مختلف..... 51
- جدول 1-5- مقدار پلاتین تر سبب شده در سطح الکترودهای اصلاح شده مختلف..... 58


فهرست علائم و اختصارات

- M..... مولار
- m M..... میلی مولار
- Nm..... نانومتر

چکیده:

فیلم نازکی از پلی (8- هیدروکسی کینولین) با روش ولتامتری چرخه ای بر سطح الکتروود کربن شیشه ای تثبیت شد و به این ترتیب الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) (8-HQ) (MGCE) ساخته شد. یون های مس (II) با کمپلکس شدن با واحدهای پلی (8- هیدروکسی کینولین) جذب ماتریکس پلیمری شدند. با اعمال پتانسیل یون های مس (II) به مس فلزی احیا شده و نانوذرات مس در سطح الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) تثبیت شدند. با جابجایی گالوانی نانوذرات پلاتین با نانوذرات مس، الکتروود اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین/مس (Pt/Cu-(8-HQ) MGCE) ساخته شد. برای تخمین مقدار مس تثبیت شده در سطح الکتروود، از ولتامتری عریان سازی نانوذرات مس در محلول آبی شامل تیوسیانات پتاسیم 0/1 M و بافر بریتون-رابینسون (B-R Buffer) با $\text{pH} = 2$ استفاده شد و از جریان دماغه الکترواکسایش پلاتین در محلول سولفوریک اسید 0/1 M برای تخمین مقدار پلاتین تثبیت شده در سطح الکتروود استفاده شد.

الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین/مس می تواند به عنوان یک بستر مناسب جهت الکتروکاتالیز فرایند آزادسازی هیدروژن مورد استفاده قرار گیرد. در بخش دوم کار تحقیقاتی، فیلم نازکی از پلی (8- هیدروکسی کینولین) به روش ولتامتری چرخه ای بر روی الکتروود کربن شیشه ای پوشانده شده با نانولوله های کربنی چند دیواره تثبیت شد و به این ترتیب الکتروود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی و پلی (8- هیدروکسی کینولین) (MWNTs/P (8-Hq)/GC) تهیه شد. با 15 بار روبش پتانسیل در محدوده +0/3 تا -0/7 ولت نسبت به SCE و در سرعت روبش 50mV s^{-1} در محلولی شامل سدیم کلرید 0/1 M و پلاتینیم تتراکلرید 5 mM، فلز پلاتین در سطح الکتروود اصلاح شده با نانولوله های کربنی و پلی (8- هیدروکسی کینولین) ترسیب شد. از مطالعات ولتامتری چرخه ای و کرومآمپرومتری محلول سولفوریک اسید 0/2 M و متانول 0/1 M در سطح الکتروود اصلاح شده واجد فلز پلاتین برای بررسی فعالیت الکتروکاتالیزوری و پایداری الکتروود اصلاح شده در فرایند اکسایش متانول استفاده شد. در مقایسه با الکتروود های، کربن شیشه ای واجد پلاتین، کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی واجد فلز پلاتین و کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد فلز پلاتین، الکتروود مذکور عملکرد الکتروکاتالیزوری بهتر و پایداری بیشتری دارد.



مقدمه

در سال های اخیر، رشد الکتروشیمی تجزیه ای به عنوان شاخه ای از شیمی تجزیه چشمگیر بوده است. با نگاهی گذرا به تاریخچه ی الکتروشیمی تجزیه ای ملاحظه می شود که تا نیمه اول سال 1970 میلادی فهرست الکترودهای قابل دسترس برای الکتروشیمیدان ها به مواردی مثل طلا [1]، پلاتین [2]، نیکل [3] و کربن شیشه ای [4] محدود می شد، در حالی که امروزه با بکار گیری انواع مختلف اصلاحگرها و در نتیجه تهیه الکترودهای اصلاح شده ی شیمیایی، تعداد الکترودهای مورد استفاده برای مقاصد مختلف تجزیه ای افزایش چشمگیری یافته است [5].

الکترودهای اصلاح شده ی شیمیایی در اثر پوشاندن سنجیده ی سطح یک الکتروود با لایه نازکی از یک ماده انتخابی و تسهیل کننده ی انتقال بار به منظور تغییر و تعدیل بعضی از ویژگی های آن الکتروود بدست می آیند بدین ترتیب ماهیت الکتروود عوض شده و خواص شیمیایی، الکتروشیمیایی، نوری و سایر ویژگی های ماده تثبیت شده ظاهر می گردد. این چنین تعویض هدفمند سطوح الکتروودی می تواند بسیاری از مشکلات الکتروشیمی تجزیه ای را از بین برده و زمینه ای جدید برای کاربرد های تجزیه ای و وسایل حسی را فراهم سازد [6].

از نظر تاریخی، کار در زمینه الکترودهای اصلاح شده ی شیمیایی از سال 1974 با اتصال کووالانسی مشتقاتی از سیلیسیم به مواد مختلف توسط گروه موری¹ آغاز شد [7]. از آن پس، مواد گوناگونی شامل گروه های ردوکس، لیگاند، حد واسط های مبادله کننده ی الکترون و ترکیبات دارای مراکز کایرال، بصورت های مختلف بر سطوح الکتروودها تثبیت شدند [6-10]. برای تهیه ی الکتروود های اصلاح شده از روش های مختلفی از جمله ایجاد پیوند کووالانسی² [11]، جذب سطحی شیمیایی³ [12]، پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی جهت تثبیت فیلم پلیمری⁴ [13]، تثبیت آنزیم [14،15]، تشکیل تک لایه خود انباشته⁵ [16،17]، ساخت چند سازه ها⁶ [18،19]،

¹ - Murray

² - Covalent bonding

³ - Chemisorption

⁴ - Polymer film coating

⁵ - Self-assembled monolayer

⁶ - Compisites

تثبیت نانوذرات [20,21] و غیره استفاده می شود. فیلم های پلیمری با روش های مختلفی نظیر فرسازگی [22,23] ، پوشش با چرخش سریع [24]، تبخیر قطره [25,26]، ترسیب الکتروشیمیایی [27]، پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی، پلیمریزاسیون با تخلیه در فرکانس رادیویی و پلیمریزاسیون در حلال [28-31] بر سطوح الکترودها تثبیت می شوند. سه روش پتانسیواستاتیک¹، پتانسیودینامیک² و گالوانواستاتیک³ برای الکتروپلیمریزاسیون منومرهای مختلف و در نتیجه ایجاد و تثبیت فیلم پلیمری بر سطوح الکترودها وجود دارد که در این میان، روش ولتامتری چرخه ای به دلیل قابلیت های بسیار تقریباً همیشه به عنوان یک روش انتخابی برای سیستم هایی که برای اولین بار مطالعه می شوند، به کار می رود. الکترودهای اصلاح شده ی پلیمری در زمینه های مختلفی از جمله، محافظت در برابر خوردگی، باتری های قابل شارژ، انواع حسگرهای شیمیایی و الکتروشیمیایی، ابزارهای الکترونوری، پیش تغلیظ گونه های شیمیایی، الکتروکاتالیز فرایندهای الکترودی با رفتار سینتیکی کند و اندازه گیری های الکتروشیمیایی کاربرد دارند [32-35].

ماهیت بستر الکترودی مورد استفاده برای ساخت الکترودهای اصلاح شده پلیمری نیز ویژگی ها و رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلیمری تهیه شده را تحت تاثیر قرار می دهد که در این راستا، معمولاً از بستر های فلزی نظیر، طلا، پلاتین، اکسیدهای فلزی و یا بسترهای کربنی مثل کربن شیشه ای، نانوسیم های کربنی⁴ و نانولوله های کربنی⁵ استفاده می شود [36]. نانولوله های کربنی دسته ای از نانومواد هستند که بطور گسترده ای از آنها برای ساخت الکترودهای اصلاح شده استفاده می گردد [37,38]. نانولوله های کربنی باعث پخش یکنواخت تر کاتالیزورها در سطح الکترودی می شوند و همچنین سرعت انتقال الکترون را در واکنش های الکتروشیمیایی افزایش می دهند [39,40].

¹ - Potentiostat
² - Potentiodynamic
³ - Galvanostat
⁴ - Carbon nanocoils
⁵ - Carbon nanotube

الکتروکاتالیز فرایند های کند یکی از کاربردهای مهم الکترودهای اصلاح شده پلیمری است، بطوری که پلیمر الکتروفعال تثبیت شده در سطح الکتروود می تواند به عنوان حدواسط در واکنش بین الکتروود و گونه شیمیایی محلول دخالت کند و واکنش مبادله الکترون گونه شیمیایی مورد نظر را تسریع کند [41,42]. گاهی اوقات از پلیمرهای غیر الکتروفعال نیز برای پوشاندن سطح الکتروود استفاده می شود، در این حالت، فیلم پلیمری می تواند به عنوان یک بستر مناسب جهت تثبیت ذرات فلزی نظیر نیکل، مس، پلاتین، ذرات دوتایی مثل پلاتین/مس و غیره بر سطح الکتروود عمل کند. به علت این که فیلم پلیمری تثبیت شده، مکان های فعال بیشتری در سطح الکتروود ایجاد می کند در نتیجه موجب علامت های تجزیه ای بزرگتر می شود.


یک روش جدید برای تثبیت فلزات بر سطح الکتروود، واکنش جابجایی گالوانی¹ است [43-45]. این واکنش، یک روش ساده و موثر برای تهیه و تثبیت ذرات فلزات نجیب نظیر، طلا، پلاتین و پالادیم فراهم می سازد. در این روش، ابتدا سطح الکتروود با ذرات فلزات اکسید شونده نظیر، مس، نیکل، نقره و غیره پوشانده می گردد و سپس الکتروود حاصله را در محلولی حاوی یونهای یک فلز نجیب مثل طلا، پلاتین و پالادیم شناور می سازند. با توجه به این که پتانسیل کاهش فلزات نجیب از پتانسیل کاهش مس، نقره، نیکل و غیره بیشتر است، یون های فلزات نجیب طی یک واکنش خودبخودی احیا شده و در سطح الکتروود تثبیت می شوند و به این ترتیب الکترودهای اصلاح شده با ذرات فلزات اکسید شونده و نجیب تهیه می شود.

از طرف دیگر، پیل های سوختی (ابزارهایی که انرژی شیمیایی سوخت ها را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند) یکی از زمینه های تحقیقاتی جدید می باشد که توجه متخصصین زیادی را به خود جلب کرده است [46,47]. در پیل های سوختی از هیدروژن و برخی الکل های سبک نظیر، متانول، اتانول و غیره به عنوان سوخت استفاده می شود که فرایند آزادسازی هیدروژن که در طی آن ملکول های هیدروژن، H_2 ، تولید می شود، و فرایند اکسایش متانول کاربردهای بسیار زیادی در پیل های سوختی دارند اما یکی از مشکلات اساسی آنها این است که احیای یون

¹ Galvanic replacement

های هیدروژن و اکسایش متانول در سطح الکترودهای معمولی به دلیل پتانسیل اضافی آنها خیلی مشکل است. برای حل این مشکل از الکترودهای اصلاح شده شیمیایی برای الکتروکاتالیز کاهش یون های هیدروژن و اکسایش متانول استفاده شده است.

در این کار تحقیقاتی، ابتدا به ساخت الکترودهای کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد نانوذرات دو فلزی پلاتین/مس پرداخته و پس از مطالعه رفتار الکتروشیمیایی الکترودهای اصلاح شده و بهینه کردن الکترودها، قابلیت الکتروکاتالیزوری آن را در فرایند آزادسازی هیدروژن بررسی کردیم. سپس به ساخت الکترودهای کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی و پلی (8- هیدروکسی کینولین) واجد پلاتین پرداخته و پس از بررسی رفتار الکتروشیمیایی آن در مراحل مختلف ساخت و بهینه کردن آن، از این الکترودها برای الکتروکاتالیز فرایند اکسایش متانول استفاده گردید.



تئوری

2-1- الکترودهای اصلاح شده شیمیایی¹

الکترود اصلاح شده الکترودی است که ساختار سطح آن به گونه ای تغییر می کند که باعث بهبود در پاسخ های ولتامتری و آمپرومتری آن می گردد [48]. تهیه این الکترودها به منظور دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد که در این راستا، گونه های شیمیایی مختلفی به عنوان اصلاح گر² یا حد واسط³ بر بستر الکترودی به روش های مختلف تثبیت می شوند و ویژگی های گونه تثبیت شده بر سطوح الکترودها ظاهر می گردد که در زیر به معرفی اصلاح گرها می پردازیم.

2-2- معرف های اصلاح کننده

امروزه بسیاری از ترکیبات شیمیایی آلی، معدنی و آلی فلزی الکتروفعال و غیر الکتروفعال مختلف جهت اصلاح سطوح الکترودها استفاده می شوند. ماهیت شیمیایی ماده متصل شونده و میزان تمایل آن به الکتروود در ایجاد اتصال بین معرف اصلاح کننده و سطح الکتروود عامل مهمی است [49]. یکی از روش های مهم و متداول جهت اصلاح سطوح الکترودها، ساخت و تثبیت فیلم پلیمری و در نتیجه تهیه الکترودهای اصلاح شده پلیمری می باشد که به توضیح آن می پردازیم.

2-2-1- فیلم های پلیمری

پلیمر های الکتروفعال به علت داشتن خواص منحصر به فرد فیزیکی و شیمیایی، مبادله سریع یون های دوپه کننده و قابلیت کنترل هدایت الکتریکی، کاربردهای الکتروشیمیایی گوناگونی دارند که از آن جمله می توان به کاربرد آن ها در ساخت باتری ها، پیل های سوختی، حفاظت از خوردگی و حسگرهای الکتروشیمیایی اشاره کرد

¹ - Chemically modified electrode

² - Modifiers

³ - Mediators

[50-52] موارد استفاده از پلیمرهای هادی در حسگرهای الکتروشیمیایی شامل، تشخیص آمپرومتری یون های غیر الکتروفعال در محلول های جاری، ساخت حسگر گازی حالت جامد، بکار گیری در تله اندازی، اتصال و تثبیت اجزای زیستی، بررسی مستقیم بر هم کنش های زیستی، کنترل الکتروشیمیایی نفوذ پذیری غشاء، تهیه آرایه حسگرهای مبتنی بر فیلم های چندگانه، پیش تغلیظ و برهنه سازی آثار فلزات و رهاسازی کنترل شده مواد شیمیایی می باشند [53-55].

از پلیمرهای غیر الکتروفعال نیز برای اصلاح سطوح الکترودها استفاده می گردد که در این موارد معمولاً فیلم های پلیمری به عنوان لایه هایی با نفوذ پذیری انتخابی و یا محافظت کننده به کار می روند و یا از آنها برای تله اندازی فیزیکی ملکول های زیستی استفاده می شود [56,48].

2-3- کاربرد الکترودهای اصلاح شده ی شیمیایی

الکترودهای اصلاح شده ی شیمیایی در زمینه های مختلفی از جمله سنتز پلیمرهای فعال الکتروشیمیایی، مطالعات اساسی الکتروکاتالیز سینیتیک انتقال الکترون، نفوذ در غشاء و الکتروکرمیک مورد توجه قرار گرفته اند. در الکتروشیمی تجزیه ای از این الکترودها برای مقاصد نظیر الکتروکاتالیز¹، پیش تغلیظ²، ساخت ریز الکترودها³ و رهاسازی الکتریکی⁴ استفاده می شود [57-60]. در این قسمت به اختصار به مقوله الکتروکاتالیز می پردازیم.

¹- *Electrocatalysis*
²- *Preconcentration*
³- *Micro-electrodes*
⁴- *Electroreleasing*

2-3-1- الکتروکاتالیز

اغلب واکنش های ردوکس مورد نظر در سطح الکتروود برهنه به کندی و در پتانسیل های بالاتر از پتانسیل ترمودینامیکی خود انجام می شوند. این چنین واکنش هایی می توانند توسط واسطه گر انتقال الکترون موجود در سطوح الکتروود ها کاتالیز شوند. یعنی واسطه گر، انتقال بار بین الکتروود و گونه آزمایشی مورد نظر را تسریع و تسهیل می کند. از این رو انتقال الکترون بجای این که بطور مستقیم بین الکتروود و گونه آزمایشی انجام شود، بین الکتروود و واسطه گر انجام می شود در نتیجه فرایند الکتروودی مورد نظر در پتانسیلی نزدیکتر به پتانسیل ترمودینامیکی انجام می گیرد یعنی استفاده از کاتالیزور در سطح الکتروود موجب کاهش پتانسیل اضافی و افزایش در چگالی جریان می گردد.

2-4- الکتروودهای اصلاح شده ی پلیمری

به علت اهمیت الکتروودهای اصلاح شده با لایه های پلیمری، در ادامه مباحثی را در ارتباط با این نوع الکتروودهای اصلاح شده مطرح می کنیم.

2-4-1- روش های تثبیت فیلم پلیمری بر سطح الکتروود

به منظور تثبیت فیلم های پلیمری از قبل تهیه شده بر سطوح الکتروودها می توان از محلول های واجد پلیمر استفاده کرد که از روش های پوشش با فرو سازی¹، تبخیر قطره²، پوشش با چرخش³ و ترسیب الکتروشیمیایی استفاده می شود و یا این که می توان از محلول های واجد منومر استفاده کرد و همزمان با تهیه پلیمر، آن را بر سطح الکتروود مورد نظر تثبیت کرد و الکتروود اصلاح شده پلیمری را ساخت که از روش های

۱- Dip coating

۲- Droplet evaporation

۳- Spin coating