

صلى الله عليه وسلم



دانشگاه آزاد اسلامی  
واحد شاهرود  
دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی شیمی  
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)  
گرایش: مهندسی محیط زیست

عنوان:

حذف آمونیاک از پساب صنایع پتروشیمی با استفاده از جاذب ارزان قیمت

استاد راهنما:

دکتر زهرا بیگم مختاری حسینی

استاد مشاور:

دکتر رضا طیبی

نگارش:

احسان کاظمیان

تابستان ۱۳۹۲



**ISLAMIC AZAD UNIVERSITY**

**Shahrood Branch**

**Faculty of Engineering**

**(M.Se.)Thesis On Chemical Engineering**

**Subject:**

**Ammonia removal from petrochemical wastewater using cheap adsorbents**

**Thesis Advisor:**

**Dr.Zahra Beygom Mokhtari Hoseini (Ph.D)**

**Consulting Advisor:**

**Dr.Reza Tayebi (Ph.D)**

**By:**

**Ehsan Kazemian**

**Summer 2013**

## سپاس‌گزاری

نمی‌توانم معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر بر زبانم جاری سازم و سپاس خود را در وصف استادان خویش آشکار نمایم.

بدین وسیله بر خود لازم میدانم از زحمات و راهنمایی‌های اساتید ارجمند سرکار خانم دکتر زهرا مختاری حسینی به عنوان استاد راهنما و جناب آقای دکتر رضا طیبی به عنوان استاد مشاور و همینطور سرکار خانم مهندس شنوایی زارع مسئول آزمایشگاه دانشگاه تربیت معلم سبزوار کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

## تقدیم به

### پدر و مادر عزیزم

خدای را بسی شاکرم که از روی کرم ، پدر و مادری فداکار نسبیم ساخته تا در سایه درخت پر بار  
وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش  
نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود،  
پس از پروردگار ، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و  
نشیب آموختند .

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	چکیده .....
۲	مقدمه .....
	<b>فصل اول – کلیات تحقیق</b>
۵	۱-۱- زئولیت چیست ؟ .....
۶	۲-۱- ساختمان زئولیت ها .....
۹	۱-۲-۱- ساختمان کانال های داخلی در زئولیت ها .....
۱۲	۳-۱- انواع زئولیت .....
۱۲	۱-۳-۱- دسته بندی بر اساس ساختمان ثانوي .....
۱۲	۱-۱-۳-۱- گروه يك (S <sub>۴</sub> R) .....
۱۳	۲-۱-۳-۱- گروه دو (S <sub>۶</sub> R) .....
۱۳	۳-۱-۳-۱- گروه سه (D <sub>۴</sub> R) .....
۱۳	۴-۱-۳-۱- گروه چهار (D <sub>۶</sub> R) .....
۱۳	۵-۱-۳-۱- گروه پنجم T <sub>۵</sub> O <sub>۱۰</sub> .....
۱۴	۶-۱-۳-۱- گروه ششم T <sub>۸</sub> O <sub>۱۶</sub> .....
۱۴	۷-۱-۳-۱- گروه هفت T <sub>۱۰</sub> O <sub>۲۰</sub> .....
۱۴	۲-۳-۱- دسته بندی بر اساس منشاء .....
۱۴	۱-۲-۳-۱- زئولیت های طبیعی .....
۱۵	۲-۲-۳-۱- زئولیت های مصنوعي .....
۱۶	۳-۲-۳-۱- مقایسه زئولیت طبیعی و مصنوعي .....
۱۶	۴-۱- کاربرد و موارد مصرف زئولیت های طبیعی .....
۱۶	۱-۴-۱- مصالح ساختمانی .....
۱۶	۲-۴-۱- سیمانهای پوزولنی و بتن .....
۱۷	۳-۴-۱- به عنوان پر کننده کاغذ .....
۱۷	۴-۴-۱- پرورش آبزیان .....
۱۷	۵-۴-۱- مورد استفاده کشاورزی .....
۱۸	۶-۴-۱- مصرف در شوینده ها .....
۱۸	۷-۴-۱- تصفیه و پالایش آب .....
۱۸	۸-۴-۱- جذب کانی های سنگین .....
۱۸	۹-۴-۱- پالایش زباله های اتمی .....
۱۸	۱۰-۴-۱- خشک کننده ها .....
۱۹	۱۱-۴-۱- خنک کننده های انرژی خورشیدی .....
۱۹	۱۲-۴-۱- جدا سازی و تصفیه گازهای صنعتی .....
۱۹	۱۳-۴-۱- کنترل بو (خوش بو کننده) .....
۱۹	۱۴-۴-۱- کاتالیزت ها .....
۱۹	۱۵-۴-۱- خوراک دام و طیور .....
۲۰	۱۶-۴-۱- پزشکی و داروسازی .....
۲۰	۵-۱- تولید زئولیت ها .....

۲۲	۶-۱- خواص زئولیت ها
۲۲	۱-۶-۱- خواص فیزیکی زئولیت ها
۲۲	۱-۱-۶-۱- اندازه ذرات
۲۳	۲-۱-۶-۱- دانسیته
۲۳	۳-۱-۶-۱- رنگ
۲۳	۴-۱-۶-۱- هدایت الکتریکی
۲۴	۲-۶-۱- خواص شیمیایی زئولیت ها
۲۴	۱-۲-۶-۱- از دست دادن آب زئولیت ها
۲۴	۲-۲-۶-۱- پایداری حرارتی زئولیت ها
۲۴	۳-۲-۶-۱- واکنش با اسیدهای قوی
۲۵	۷-۱- آمونیاک چیست؟
۲۵	۸-۱- طرز تهیه آمونیاک
۲۶	۱-۸-۱- تقطیر زغال سنگ برای تهیه آمونیاک
۲۷	۲-۸-۱- سنتز آمونیاک (روش هابر)
۲۸	۹-۱- آنالیز و شناسایی آمونیاک
۲۹	۱۰-۱- خواص فیزیکی و شیمیایی آمونیاک
۲۹	۱۱-۱- موارد مصرف
۳۰	۱۲-۱- ایمنی و بهداشت
۳۰	۱-۱۲-۱- خطرات آتش سوزی و انفجار
۳۱	۲-۱۲-۱- خطرات بهداشتی
۳۱	۳-۱۲-۱- طریقه اطفای حریق
۳۱	۴-۱۲-۱- طریقه نگهداری و حمل و نقل
۳۱	۱۳-۱- کلیات پتروشیمی
۳۲	۱۴-۱- اثرات زیست محیطی یک واحد پتروشیمی
۳۲	۱۵-۱- انواع پساب ها در صنایع پتروشیمی
۳۲	۱-۱۵-۱- پساب خنک کننده ها
۳۳	۲-۱۵-۱- پساب سوددش
۳۳	۳-۱۵-۱- پساب واحد کلرآلکالی
۳۳	۴-۱۵-۱- پساب واحد آمونیاک
۳۳	۵-۱۵-۱- پساب واحد تصفیه آب
۳۳	۶-۱۵-۱- پساب کارخانه اوره
۳۴	۷-۱۵-۱- پساب بخش جذب گاز CO, گوگردگیری و کراکینگ
۳۴	۸-۱۵-۱- پساب واحد اسید نیتریک
۳۴	۹-۱۵-۱- پساب واحد نیترات آمونیوم
۳۴	۱۰-۱۵-۱- پساب های ناشی
۳۴	۱۱-۱۵-۱- فاضلاب بهداشتی
۳۴	۱۲-15-۱- پساب ناحیه پلیمری در واحدهای پلی اتیلن سبک و سنگین
۳۴	۱۳-۱۵-۱- پساب واحد پلی بوتادین رابر PBR
۳۴	۱۴-۱۵-۱- پساب واحد بوتن
۳۴	۱۵-۱۵-۱- پساب واحد استالدئید

۳۵	۱-۱۶-حدود مجاز مواد موجود در پساب تصفیه شده.....
۳۵	۱-۱۷-جداسازی آمونیاک از پساب.....
۳۶	۱-۱۷-۱-نیترونیفیکاسیون.....
۳۷	۱-۱۷-۲-عریان سازی.....
۳۷	۱-۱۷-۳-کلرزنی.....
۳۷	۱-۱۷-۴-تبادل یون.....
۳۷	۱-۱۸-روش های طراحی آزمایش.....
۳۸	۱-۱۸-۱-طراحی آزمایشها چیست؟.....
۳۹	۱-۱۸-۲-کاربرد ها و فواید طراحی آزمایش.....
۳۹	۱-۱۸-۲-انتخاب بین گزینه ها(آزمایشهای مقایسه ای).....
۳۹	۱-۱۸-۲-۲-تعیین پارامترهای کلیدی طراحی محصول که بر عملکرد آن اثر گذارند.(طرحهای غربالی)
۳۹	.....
۳۹	۱-۱۸-۳-مدل نمودن فرآیند با استفاده از روش سطح پاسخ.....
۳۹	۱-۱۸-۳-۱-به هدف معینی رسیدن.....
۳۹	۱-۱۸-۳-۲-ماکزیمم یا مینیمم نمودن يك پاسخ.....
۴۰	۱-۱۸-۳-۳-کاهش تغییرات در پاسخ.....
۴۰	۱-۱۸-۳-۴-مقاوم نمودن فرآیند در برابر تغییرات.....
۴۰	۱-۱۸-۳-۵-بهینه سازی چند هدف.....
۴۰	۱-۱۹-مروری بر تحقیقات گذشته.....
	<b>فصل دوم – مواد و روشها</b>
۴۳	۲-۱-مواد و وسایل.....
۴۳	۲-۱-۱-مواد.....
۴۳	۲-۱-۲-وسایل و دستگاه ها.....
۴۵	۲-۲-آماده سازی.....
۴۵	۲-۳-اصلاح زئولیت.....
۴۶	۲-۴-بهینه سازی فرآیند.....
۴۶	۲-۴-۱-غربال گری متغیرها.....
۴۶	۲-۴-۲-بهینه سازی متغیرهای موثر.....
۴۷	۲-۵-ایزوترم جذب.....
۴۸	۲-۶-فعال سازی مجدد زئولیت.....
۴۸	۲-۷-جذب آمونیاک از پساب صنایع پتروشیمی.....
۴۸	۲-۸-روش های آنالیز.....
۴۸	۲-۸-۱-آنالیز زئولیت.....
۴۹	۲-۸-۲-اندازه گیری آمونیاک.....
۴۹	۲-۸-۳-آنالیز آماری.....
	<b>فصل سوم – نتایج و بحث</b>
۵۱	۳-۱-شناسایی زئولیت.....
۵۱	۳-۲-بررسی اثر نحوه اصلاح زئولیت بر جذب آمونیاک.....
۵۲	۳-۲-بهینه سازی فرآیند.....
۵۲	۳-۲-۱-غربالگری متغیرها.....



۵۴	..... ۲-۲-۳- بهینه سازی متغیرهای موثر
۵۹	..... ۷-۳- ایزوترم جذب
۶۱	..... ۸-۳- فعال سازی مجدد زئولیت
۶۲	..... ۹-۳- جذب آمونیاک از پساب صنایع پتروشیمی
	<b>فصل چهارم - نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات</b>
۶۴	..... ۱-۴- نتیجه گیری
۶۴	..... ۲-۴- سهم پژوهش در تولید علم
۶۵	..... ۳-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آینده
۶۶	..... منابع و مراجع فارسی
۶۷	..... منابع و مراجع غیرفارسی
۶۹	..... چکیده انگلیسی

## فهرست جداول

صفحه	عنوان
۶	جدول ۱-۱- رویدادهای مهم در سیر تکاملی زئولیت ها
۲۹	جدول ۲-۱- خواص فیزیکی و شیمیایی آمونیاک
۳۰	جدول ۳-۱- محصولات تولیدی از آمونیاک
۳۵	جدول ۴-۱- محدوده مجاز مواد موجود در پساب تصفیه شده
۴۵	جدول ۱-۲- اصلاح زئولیت
۴۷	جدول ۲-۲- متغیرهای مورد مطالعه و سطوح آن ها در روش آماری پلاکت – بورمن
۴۷	جدول ۳-۲- متغیرهای مورد مطالعه و سطوح آنها در روش آماری باکس – بنکن
۵۱	جدول ۱-۳- شناسایی درصد عناصر (XRF) زئولیت منطقه سبزوار
۵۲	جدول ۲-۳- میزان جذب آمونیاک
۵۲	جدول ۳-۳- طراحی پلاکت-برمن (PBD) و نتایج حاصل برای غربالگری فرآیند جذب آمونیاک توسط زئولیت بر حسب درصد جذب و ظرفیت جذب
۵۳	جدول ۴-۳- تجزیه و تحلیل نتایج PBD برای فرآیند جذب آمونیاک توسط زئولیت طبیعی اصلاح شده منطقه سبزوار بر حسب درصد جذب
۵۳	جدول ۵-۳- تجزیه و تحلیل نتایج PBD برای فرآیند جذب آمونیاک توسط زئولیت طبیعی اصلاح شده منطقه سبزوار بر حسب ظرفیت جذب
۵۵	جدول ۶-۳- طراحی باکس-بنکن (BBD) و نتایج حاصل برای بهینه سازی متغیرهای موثر فرآیند جذب آمونیاک توسط زئولیت بر حسب درصد جذب و ظرفیت جذب
۵۶	جدول ۷-۳- آنالیز نتایج BBD برای بهینه سازی متغیرهای موثر فرآیند جذب آمونیاک توسط زئولیت
۵۹	جدول ۸-۳- داده های ce بر حسب Q
۶۱	جدول ۹-۳- ثابت های ایزوترم جذب

## فهرست اشکال

صفحه	عنوان
۸	شکل ۱-۱- ساختمان زلویت ها
۱۰	شکل ۲-۱- شمایی از ساختمان کانال های تک بعدی در آنالیزم
۱۰	شکل ۳-۱- شمایی از ساختمان کانال های دو بعدی در مردنیت
۱۱	شکل ۴-۱- شمایی از ساختمان کانال های سه بعدی
۲۱	شکل ۵-۱- سیستم متبلور شدن زئولیت ها
۴۳	شکل ۱-۲- دستگاه اسپکترو فتومتر
۴۴	شکل ۲-۲- دستگاه شیکر
۴۴	شکل ۳-۲- دستگاه PH متر
۵۴	شکل ۱-۳- نمودار پارتو Pareto
۵۷	شکل ۲-۳- کانتور متناظر برای سه متغیر بر حسب ظرفیت جذب
۵۸	شکل ۳-۳- کانتور متناظر برای سه متغیر بر حسب درصد جذب
۵۹	شکل ۴-۳- نمودار Ce بر حسب Q
۶۰	شکل ۵-۳- نمودار Ce/Q بر حسب Ce
۶۰	شکل ۶-۳- نمودار log Q بر حسب log Ce

## چکیده

هدف از این تحقیق بررسی حذف آمونیاک بوسیله زئولیت طبیعی منطقه سبزوار از پساب صنایع پتروشیمی می باشد . ابعاد زئولیت، مقدار زئولیت مصرفی ، pH ، زمان تماس ، دمای فرآیند، غلظت آمونیاک ، سایر ترکیبات موجود و اختلاط فرآیند از پارامترهای مورد بررسی در فرآیند جذب می باشند . با استفاده از طراحی پلاکت-برمن میزان تاثیر هر یک از متغیرهای فوق مطالعه شد. پس از تعیین متغیرهای موثر، شرایط بهینه آنها با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) مشخص شد. در این مطالعه به دلیل ناپیوسته بودن یکی از متغیرهای موثر (اندازه زئولیت) از طراحی باکس-بنکن استفاده گردید.

**کلمات کلیدی :** آمونیاک ، زئولیت طبیعی منطقه سبزوار ، فرآیند جذب ، طراحی پلاکت – برمن ، روش سطح پاسخ (RSM) ، طراحی باکس – بنکن ، پارامترهای موثر

## مقدمه

حضور آمونیوم در محیط های آبی اثرات زیان آوری را همچون کاهش غلظت اکسیژن محلول در آب ، رشد جلبک ها و نهایتاً پوشیده شدن سطح منابع آبی و در نتیجه تغییر طعم ، مزه و رنگ آب ، افزایش میزان مصرف کلر جهت ضد عفونی کردن آب و مسمومیت شدید در بعضی از انواع آبزیان حتی در غلظت های کم را به همراه دارد. نیتريت نیز در آب بر اثر فرایند نیتريفیکاسیون از آمونیاک تولید می شود و سبب بروز مشکلاتی از قبیل بیماری خون قهوه ای در ماهی و سرطان معده و روده در انسان می شود. آمونیاک یکی از آلاینده های مهم در محیط زیست که به مقدار قابل توجهی در پساب برخی مجتمع های پتروشیمی کشور وجود دارد . حذف آمونیاک از پساب های صنعتی به دلیل آسیب های شدیدی که این ماده سمی به محیط زیست و موجودات زنده بالاخص انسان می رساند بسیار حائز اهمیت است . برای تصفیه پساب های آمونیاکی روش های مختلف بیولوژیکی و فیزیکی - شیمیایی بکار گرفته شده است . روش های جداسازی آمونیوم عموماً چهار روش نیتريفیکاسیون ، ستون دفع گاز ، کلر زنی تا نقطه شکست و جذب توسط رزین های طبیعی (زئولیت) و دیگر جاذب های ارزان قیمت نظیر کاه ، خاک رس ، سبوس گندم و... تقسیم می شوند که در میان آنها کاربرد روش جذب به دلیل دارا بودن راندمان بالا در جذب آمونیوم ، عدم وابستگی راندمان حذف به شرایط محیطی مانند pH ، درجه حرارت و مواد سمی ، سهولت در عملیات ، استفاده بهینه از آمونیوم در تولید کودهای مرغوب و ارزان قیمت بودن جاذب های مصرفی در بسیاری از موارد انتخاب مناسبی محسوب می شود.

زئولیت ها کانی های آلومینو سیلیکات آبداری هستند که دارای عناصر فلزی قلیایی و یا قلیایی خاکی بویژه سدیم ، پتاسیم ، منیزیم ، کلسیم ، استرانسیوم و باریم می باشند . سختی زئولیت ها از ۳/۵ تا ۵/۵ و جرم حجمی آنها از ۲ تا ۲/۴ گرم برسانی متر مکعب متغیر است .

توانایی زئولیت ها در جذب ترکیبات و عناصر مختلف توسط محققین بسیاری مطالعه و تایید شده است از جمله

فریدل<sup>۱</sup> نشان داد که مایعات گوناگون مانند بنزن ، الکل ، کلروفرم و جیوه بوسیله زئولیت هایی که آب خود را از دست داده اند ، جذب می شوند. در سال ۱۹۰۹ گراند جین<sup>۲</sup> نشان داد که بعضی از زئولیت ها نظیر شاپازیت دارای خاصیت جذب بعضی از گازها مانند هیدروژن ، اسید سولفوریک ، آمونیاک و... می باشند .

<sup>1</sup> Feridel

<sup>2</sup> Grand jean

خانم مالکیان و همکارانش در سال ۲۰۱۱ حذف و آزاد کردن آمونیاک با روش تبادل یونی با استفاده از زئولیت طبیعی ایرانی را مورد بررسی قرار دادند.

در این تحقیق، برای اولین بار توانایی زئولیت منطقه سبزوار در جذب آمونیاک از محلول های آبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و متغیرهای مؤثر بر فرایند جذب با استفاده از روش طراحی آماری آزمایش ها مطالعه شد.

فصل اول

کلیات تحقیق

### ۱-۱- زئولیت چیست؟

زئولیت آلومینو سیلیکاتی است بلورین با شبکه ساختمانی چهاروجهی و محاط بر حفره‌هایی اشغال شده توسط کاتیونها و مولکولهای آب که هر دو آزادی کافی برای تحرك جهت تعویض یون و از دست دادن آب به صورت برگشت‌پذیر را دارند [۱].

همه زئولیت‌ها به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد آب در ترکیب خود دارند که همه یا بخشی از این آب در ۳۵ درجه سانتی‌گراد از آنها بیرون می‌رود. پیوند مولکول‌های آب در شبکه این کانی‌ها ضعیف است. در اثر حرارت بدون آنکه ساختمان شبکه فرو ریزد آب خود را از دست می‌دهد. این عمل بصورت برگشت‌پذیر انجام می‌گیرد [۲، ۳].

این مواد برای اولین بار در سال ۱۷۵۶ توسط یک معدن‌شناس سوئدی به نام بارون کرانستد کشف و شناسایی شدند. کلمه زئولیت ترکیبی از دو کلمه یونانی زین به معنی جوشیدن و لیتوس به معنی سنگ می‌باشد و این نام مبتنی بر این واقعیت است که در هنگام حرارت دادن زئولیت، مقدار زیادی آب از آن به صورت بخار خارج می‌شود [۴].

تاکنون تعداد ۳۴ نوع زئولیت طبیعی و در حدود ۱۰۰ نوع زئولیت مصنوعی شناسایی شده است از این تعداد بسیار زیاد تنها تعداد کمی از زئولیت‌های مصنوعی کاربردهای تجاری یافته‌اند از هنگامی که زئولیت‌ها برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ در فرایندهای پتروشیمی به کار رفتند، اهمیت کاتالیست‌های زئولیتی گسترش زیادی داشته است. تعداد آثار ثبت شده در پتنت‌های آمریکا تنها تا سال ۱۹۸۱ شامل ۵۰۰۰ عنوان و تعداد نوشته‌های علمی و فنی در مورد زئولیت‌ها شامل ۲۵۰۰۰ عنوان مقاله بوده است. رویدادهای مهم در سیر تکاملی زئولیت‌ها بصورت خلاصه در جدول شماره ۱-۱ آمده است. [۱].



جدول ۱-۱- رویدادهای مهم در سیر تکاملی زئولیتها [۱]

سال	رویداد
۱۷۵۶	کشف و نامگذاری اولین زئولیت طبیعی به نام استیلبیت توسط کرانستد
۱۸۲۵	اولین سنتز زئولیت
۱۸۶۴	کشف مردنیت طبیعی
۱۸۸۸-۱۸۷۰	اولین مطالعات بر روی پدیده تعویض یونی زئولیت ها
۱۹۳۲	زئولیت ها به عنوان غربال مولکولی ( Molecule sieve ) معرفی شدند
۱۹۴۲-۱۹۴۵	جداسازی بوسیله غربال کردن مولکول ها
۱۹۴۸	اولین زئولیت مصنوعی خالص تهیه شد
۱۹۴۸	تهیه مردنیت مصنوعی
۱۹۴۹	تهیه زئولیت های مصنوعی $A_x X_y Y$ (Union carbide)
۱۹۶۴	سرآغاز تهیه کاتالیست های کراکینگ بر پایه زئولیت ها
۱۹۷۱-۱۹۷۲	سنتز زئولیت ها با سیلیکای بالا ( ZSM-5, ZSM-8 )
۱۹۷۵	در تولید بنزن ZSM-5 بکارگیری کاتالیست
۱۹۷۸	بکارگیری کاتالیست MSZ-۵ در واکس زدایی
۱۹۷۸	تعیین ساختمان MSZ-۵ و MSZ-۱۱
۱۹۸۸	تهیه زئولیت ها در زمان های بسیار کوتاه
۱۹۹۱	تهیه زئولیت های از نوع گالوفسفات
۱۹۹۱-۱۹۹۵	تهیه زئولیت ها با حفره های غیر هم اندازه مانند ZSS/۲۶-۳۳- TIC-۱ ZSS/


۲-۱- ساختمان زئولیت ها

ساختمان اولیه يك زئولیت، يك چهار وجهي متشکل از چهار آنیون اکسیژن می باشد که يك یون کوچک سیلیس یا آلومینیوم را احاطه نموده اند. (شکل ۱-۱- الف) این چهار وجهي به گونه اي نظم می یابد که هر يك از چهار آنیون اکسیژن به ترتیب با چهار وجهي دیگر از سیلیس یا آلومینیوم مشترك می باشد. از اشتراك این چهار وجهي ها واحدهاي كوچك ساختمانی ثانویه بوجود می آیند. (شکل ۱-۱- ب) این واحدهاي ثانویه نیز به یکدیگر متصل می گردند تا محدوده وسیعی از چندوجهي ها را بوجود آورند و در نهایت این چند وجهي ها به یکدیگر می پیوندند تا شبکه های بی نهایت گسترده ای از ساختمان گونه های مختلف زئولیت ها را بوجود آورند [۱، ۴].





برخی از ساختمانها ممکن است تنها با يك واحد ثانويه ساخته شوند و برخی دیگر با تعداد زيادي از آنها، به عنوان مثال کاني پائولینگيت با در اختيار داشتن پنج نوع چند وجهي، رکورددار زئوليت ها در داشتن واحدهاي ثانويه است. بنابراین تعداد زيادي از ساختمان هاي ممکن با تركيب کردن واحدهاي ساختماني ثانويه به وجودمي آيد با جايگزيني اتم سيليسيم با تعداد زيادي عنصر دیگر که مي توانند در مرکز چهار وجهي قرار گیرند، پيچيدگي بيشتري را مي توان براي ساختمانهاي زئوليتي پديد آورد.

در شبکه ساختماني زئوليتها هر يون سيليس توسط چهار آنيون اکسيژن از نظر بار (+۴) خنثي شده است و چهار وجهي سيليس بدون بار مي باشد. ولي چهار وجهي آلومينيوم داراي يك بار منفي خالص مي باشد زیرا آلومينيوم سه ظرفيتي است و با يك اتم اکسيژن چهارم پيوند برقرار کرده است. بنابراین هر چهار وجهي آلومينيوم نياز به يك بار مثبت از يك کاتيون دارد تا از لحاظ بار خنثي گردد. اين کاتيونها در ابتدا سدیم مي باشند، ولي مي توانند با کاتيونهاي ديگري تعويض گردند. پديده تعويض يون يك روش مستقيم و مفيد براي تغيير دادن خواص زئوليت ها است [۱].

فرمول سلول واحد زئوليتها معمولاً به صورت زير نوشته مي شود :



که در آن M کاتيوني با ظرفيت n و w تعداد مولکولهاي آب بر سلول واحد و x و y تعداد کل چهاروجهي ها بر سلول واحد مي باشد. نسبت y/x معمولاً مقادير ۱ تا ۵ را به خود اختصاص مي دهد. ليکن زئوليت هايي نيز قابل تهيه هستند که نسبت y/x در آنها مي تواند به ۱۰۰ يا بيشتري برسد [۵]. مقدار (x+y) نشان دهنده مجموع چهار وجهي ها در سلول واحد است و قسمتي از فرمول که در گروه قرار گرفته است، تركيب اصلي شبکه را نشان مي دهد.



شکل ۱ - (ساختمان زئولیت ها الف) چهار وجهی سیلیسیم و آلومینیوم (ب) واحدهای ساختمانی ثانویه (ج) انواع چهار وجهی ها (د) دو نمونه از انواع ساختمانی زئولیتی [۶, ۷, ۸]

کاتیون های فلزی که بار آنیونی اضافی موجود در شبکه آلومینو سیلیکاتی را خنثی می‌سازند، معمولاً از فلزات قلیائی و قلیائی خاکی هستند و برخی از آنها می‌توانند به طور برگشت‌پذیر تعویض گردند. باقیمانده فضای خالی موجود در زئولیت را، مولکول های آب پر می‌نمایند.

در ساختمان زئولیت ها، چهاروجهی ها به گونه‌ای در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که یک ساختمان شبکه‌ای باز با منافذ و سطوح بسیار زیاد پدید می‌آورند. شبکه سه‌بعدی بوجود آمده شامل کانال ها و حفره‌ها یا قفس های به هم پیوسته می‌باشد که کاتیون ها و مولکول های آب فضای بین حفره‌ها را اشغال می‌نمایند. معمولاً آب موجود در شبکه بلورین زئولیت، می‌تواند توسط عملیات حرارتی به طور برگشت‌پذیر برطرف گردد [۱].

ساختمان منافذ به مقدار زیادی از یک زئولیت به زئولیت دیگر فرق می‌کند. در تمام زئولیت ها قطر منافذ توسط روزنه آزادی که از حلقه‌های ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ عضوی از اتمهای اکسیژن تشکیل می‌شود تعیین می‌گردد و مقادیر ماکزیم محاسبه شده برای آنها به ترتیب عبارتند از ۲/۶، ۳/۴، ۴/۲، ۶/۳، ۷/۴ آنگستروم. البته امروزه زئولیت‌هایی با قطر منافذ ۱۲ آنگستروم نیز ساخته شده است. اندازه واقعی منفذ بستگی به نوع کاتیون موجود در ساختمان نیز دارد. مولکول‌هایی نظیر آمونیاک، هیدروژن، اکسیژن و آرگون عملاً می‌توانند در داخل منافذ غربالهای مولکولی نفوذ نمایند [۱].

#### ۱-۲-۱- ساختمان کانال های داخلی در زئولیت ها

ماهیت فضاهای خالی و کانال های بهم پیوسته در زئولیت های بدون آب جهت تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی آنها ضروری می‌باشد. سه نوع سیستم کانال در شبکه زئولیت‌ها شناخته شده است:

الف- سیستم تک بعدی که کانال ها در آن یکدیگر را قطع نمی‌کنند. این سیستم را می‌توان در آنالیم (شکل ۱-۲) مشاهده کرد.

ب- سیستم دوبعدی این سیستم را می‌توان در زئولیت ZSM-5 و مردنیت (شکل ۱-۳) مشاهده نمود.

ج- سیستم سه بعدی که دو نوع است، در نوع اول کانال ها ابعاد یکسان دارند و قطر آزاد تمام کانال ها، صرفنظر از جهتشان یکسان می‌باشد در نوع دوم کانال ها برحسب جهات مختلف کریستالوگرافی دارای قطر آزاد متفاوتی هستند. (شکل ۱-۴)