

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

عنوان:

تهیه نانوکامپوزیت‌های جدیدی از دوپینگ پلی
(۲- متیل آنیلین) بازی با نانو سیلیکا-ساپورت
پرکلریک اسید و نانو سیلیکا-ساپورت کامفور
سولفونیک اسید

استاد راهنما:

دکتر علیرضا مدرسی عالم

استاد مشاور:

دکتر حسن منصورى ترشیزی

تحقیق و نگارش :

ریحانه مسعودی گل خطمی

(این پایان نامه از حمایت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان بهره مند شده است)

شهریور ۱۳۹۱

بسمه تعالی

این پایان نامه با عنوان **تهیه‌ی نانوکامپوزیت‌های جدیدی از پلی (۲- متیل آنیلین) از دوپینگ پلی (۲- متیل آنیلین) بازی با نانو سیلیکا-ساپورت پرکلریک اسید و نانو سیلیکا-ساپورت کامفور سولفونیک اسید** قسمتی از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد شیمی کاربردی توسط دانشجو **ریحانه مسعودی گل خطمی** تحت راهنمایی استاد پایان نامه **دکتر علیرضا مدرسی عالم** تهیه شده است. استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشی با ذکر مرجع و اطلاع کتبی به حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجاز می باشد.

ریحانه مسعودی گل خطمی

این پایان نامه ۶ واحد درسی شناخته می شود و در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۳۱ توسط هیئت داوران بررسی و درجه به آن تعلق گرفت.

نام و نام خانوادگی	امضاء	تاریخ
استاد راهنما:	دکتر علیرضا مدرسی عالم	
استاد مشاور:	دکتر حسن منصوری ترشیزی	
داور ۱:	دکتر مژگان خراسانی مطلق	
داور ۲:	دکتر میثم نوروزی فر	
نماینده تحصیلات تکمیلی:	دکتر ابراهیم ملاشاهی	



تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب ریحانه مسعودی گل خطمی تأیید می‌کنم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آن استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان نامه پیش از این برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو: ریحانه مسعودی گل خطمی

امضا

به بهانه‌ی بوسیدن دست‌های خسته‌شان که عمری به پای بانگی ام چروک شدند

و به شکرانه‌ی هستی‌شان که بار سنگین زندگی ام را کشیدند

تقدیم به پدر و مادر عزیزم

سپاسگزاری

شکر و سپاس بی‌قیاس مهربان پروردگاری را که زمین گسترده با همه‌ی رازهای بیشمار نهفته در دل خاکش، ذره‌ای است در دریای آفرینش او. لطفش را سپاسگزارم که بر این بنده‌اش مهر بسیار ارزانی داشت و مدد نمود تا در ردای آسمانی دانش‌پژوهی، رازی از بیشمار راز نهفته‌ی زمینش را جستجو کنم و گامی دیگر بردارم در شناخت نیکوترش، که بی‌شک تحمل سختی‌های مسیر آموختن بی‌لطف او برایم امکان‌پذیر نبود. پس تو را شکر بسیار می‌نمایم به خاطر تمام مهربانیهات و این کمینگی ناچیز پیشکشی است به درگاه باشکوهت.

گرامی‌ترین مراتب سپاس و قدردانی قلبی خود را به پیشگاه اساتید فرهیخته جناب آقای دکتر علیرضا مدرسی عالم، استاد راهنمای ارجمند و بزرگوام، به پاس تمام زحمات و دقت نظرشان و جناب آقای دکتر حسن منصوری ترشیزی، استاد مشاور گرامی‌ام تقدیم می‌نمایم. همچنین از سرکار خانم دکتر مژگان خراسانی مطلق و جناب آقای دکتر میثم نوروزی‌فر داوران محترم این پایان نامه و جناب آقای دکتر ابراهیم ملاشاهی نماینده‌ی محترم تحصیلات تکمیلی نیز قدردانی می‌نمایم.

همواره قدردان و سپاسگزار خانواده عزیزم که رنج تحصیل را متحمل شدند هستم و سلامت، سعادت، موفقیت و سربلندیشان را از ایزد یکتا خواستارم.

خداوند را شاکرم به خاطر وجود و همراهی دوستان خوبم: سوفیا طاهری، زینب بهرام نژاد، محدثه طالبی زاده، محبوبه خراسانی، فریما مظفری پور، سمیه اسفندیاری، شیوا کیایی، ایلناز شریعتی و طاهره آخوندی.

از همه دوستان و همکاران خوبم متشکرم.

چکیده

کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های جدیدی از دوپینگ پلی (۲- متیل آنیلین) بازی با نانو سیلیکا-سپورت پرکلریک اسید و نانو سیلیکا-سپورت کامفور سولفونیک اسید در حضور اکسیدان آمونیوم پرسولفات برای اولین بار تحت شرایط حلال آزاد (حالت جامد) سنتز شدند.

کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سنتز شده به کمک طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) و ماوراء بنفش-مرئی (UV-Vis) و آنالیز عنصری CHNS شناسایی و مورفولوژی و اندازه ذرات آنها نیز با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و عبوری (TEM) مورد مطالعه قرار گرفت. تشکیل پلیمر و دوپینگ پلیمر توسط طیف‌سنجی FT-IR ثابت شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز نشان می‌دهند که متوسط اندازه ذرات کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های پلی(۲- متیل آنیلین)- سیلیکا سپورت کامفور سولفونیک اسید به ترتیب ۵۰۰ و ۴۵ نانومتر بوده و ذرات آنها بدون شکل هستند. اما از تصاویر TEM نیز چنین مشخص می‌شود که ذرات نانو کامپوزیت‌ها نسبتاً کروی بوده و نانو کامپوزیت فوق شامل ذراتی با متوسط اندازه‌ی ۲۳/۵ نانومتر است. کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های پلی(۲- متیل آنیلین)- سیلیکا سپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) نیز به ترتیب دارای ذراتی با متوسط اندازه‌ی ۲۵۰ و ۴۴ نانومتر می‌باشند.

کلمات کلیدی: نانو ذرات، کامپوزیت، نانو کامپوزیت، پلی(۲- متیل آنیلین)، نانو کامپوزیت کایرال، پلیمر

هادی، دوپینگ، نانو سیلیکای اسیدی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل اول: پلی آنیلین و نانو کامپوزیت ها
۲	۱-۱- پلی آنیلین.....
۴	۱-۱-۱- فرم های مختلف پلی آنیلین.....
۴	۱-۱-۱-۱- لکوامردین باز (LB).....
۵	۱-۱-۱-۲- امرالدین باز (EB).....
۶	۱-۱-۲- خواص پلی آنیلین
۶	۱-۲-۱- هدایت.....
۶	۱-۲-۱-۲- خواص نوری پلی آنیلین
۸	۱-۲-۱-۳- خواص مکانیکی.....
۹	۱-۳-۱- سنتز پلی آنیلین
۹	۱-۳-۱-۱- سنتز الکتروشیمیایی.....
۹	۱-۳-۱-۱-۱- مکانیزم پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی.....
۱۰	۱-۳-۱-۲- سنتز شیمیایی.....
۱۱	۱-۳-۱-۲-۱- مکانیزم پلیمریزاسیون شیمیایی.....
۱۳	۱-۳-۱-۲-۲- ماهیت اکسیدان
۱۴	۱-۳-۱-۲-۳- دیگر روش های سنتز
۱۴	۱-۳-۱-۲-۳-الف- پلیمریزاسیون فوتوشیمیایی
۱۴	۱-۳-۱-۲-۳-ب- پلیمریزاسیون آنزیمی
۱۵	۲-۱- پلی آنیلین های با استخلاف آلکیل و آلوکسی
۱۶	۲-۱-۱- اثر استخلاف بر خواص پلیمرها.....
۱۶	۲-۱-۱-۱- حلالیت
۱۷	۲-۱-۲- رسانایی
۱۷	۲-۱-۲-۱- وزن مولکولی
۱۷	۲-۱-۲-۲- خواص ردوکس
۱۷	۲-۱-۲-۳- خواص الکترونیکی و طیف سنجی
۱۸	۲-۱-۲-۴- خواص مکانیکی و گرمایی
۱۸	۳-۱- کاربردهای مهم پلی آنیلین
۱۸	۳-۱-۱- الکتروکرومیک
۱۹	۳-۱-۲- محافظت در مقابل خوردگی
۱۹	۳-۱-۳- ماده جاذب در زمینه جداسازی آلاینده های زیست محیطی
۱۹	۳-۱-۴- ساخت وسایل هوشمند
۲۰	۳-۱-۵- تهیه پلاستیک رسانا

۲۰	۴-۱- نانو کامپوزیت: تحول بزرگ در مقیاس کوچک
۲۱	۴-۱-۱- انواع نانو کامپوزیت ها
۲۱	۴-۱-۱- نانو کامپوزیت های پایه پلیمری
۲۲	۴-۱-۲- نانو کامپوزیت های پایه سرامیکی
۲۲	۴-۱-۳- نانو کامپوزیت های پایه فلزی
۲۴	فصل دوم: بخش تجربی
۲۵	۲-۱- مواد و تجهیزات
۲۵	۲-۱-۱- مواد
۲۵	۲-۱-۲- تجهیزات
۲۶	۲-۲- تهیه پلی (۲- متیل آنیلین) نمکی با HCl ۱
۲۷	۲-۳- تهیه پلیمر بازی ۲- متیل آنیلین ۲
۲۸	۲-۴- سنتز کامپوزیت های ۳ و ۴
۲۸	۲-۴-۱- آماده سازی سیلیکا S1
۲۹	۲-۴-۲- تهیه کامپوزیت سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲- متیل آنیلین) ۳
۳۳	۲-۴-۳- تهیه کامپوزیت سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲- متیل آنیلین) ۴
۳۷	۲-۵- تهیه نانو کامپوزیت های ۵ و ۶
۳۷	۲-۵-۱- نانو سیلیکا
۳۷	۲-۵-۲- تهیه نانو کامپوزیت سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲- متیل آنیلین) ۵
۴۱	۲-۵-۳- تهیه نانو کامپوزیت سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲- متیل آنیلین) ۶
۴۶	فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
۴۷	۳-۱- پلیمریزاسیون در محلول
۴۸	۳-۲- تهیه کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت های پلی (۲- متیل آنیلین) ۳, ۴, ۵ و ۶ با سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید و سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) در شرایط بدون حلال
۴۹	۳-۳- شناسایی عمومی
۴۹	۳-۳-۱- شناسایی پلی (۲- متیل آنیلین) نمکی ۱ و بازی ۲
۵۰	۳-۳-۱-۱- بررسی طیف های FT-IR پلی (۲- متیل آنیلین) نمکی ۱ و فرم بازی آن ۲
۵۵	۳-۳-۱-۲- بررسی طیف UV-vis پلی (۲- متیل آنیلین) نمکی ۱ و فرم بازی آن ۲
۵۹	۳-۳-۲- بررسی سیلیکا و نانو سیلیکا
۵۹	۳-۳-۱-۲- بررسی طیف FT-IR سیلیکاژل
۵۹	۳-۳-۲-۲- بررسی تصاویر SEM سیلیکاژل

۵۹ بررسی طیف FT-IR نانو سیلیکا
۶۱ شناسایی کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲- متیل آنیلین) ۳ و ۵
۶۲ بررسی طیف های FT-IR
۷۰ بررسی طیف‌های UV-Vis
۷۴ بررسی تصاویر SEM و TEM کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲- متیل آنیلین) ۳ و ۵
۷۵ چرخش نوری
۷۶ شناسایی کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲- متیل آنیلین) ۴ و ۶
۷۷ بررسی طیف های FT-IR
۸۴ بررسی طیف‌های UV-Vis
۸۹ بررسی تصاویر SEM کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) ۴ و ۶
۹۰ بررسی نتایج آنالیز عنصری CHNS
۹۰ نتیجه‌گیری
۹۰ پیشنهادات
۹۲ مراجع
۱۰۸ پیوست

فهرست جداول

صفحه	عنوان جدول
۱۴	جدول ۱-۱ پتانسیل اکسایش تعدادی از اکسیدان‌ها
۲۷	جدول ۱-۲- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک‌های جذبی طیف UV-Vis پلی (۲- متیل آنیلین) امرالدین نمکی ۱
۲۸	جدول ۲-۲- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک‌های جذبی طیف UV-Vis پلی (۲- متیل آنیلین) امرالدین بازی ۲
۲۹	جدول ۲-۳- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک‌های جذبی سیلیکای S1
۳۰	جدول ۲-۴- شرایط سنتز کامپوزیت سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲- متیل آنیلین) ۳
۳۱	جدول ۲-۵- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک‌های جذبی طیف UV-Vis کامپوزیت های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲- متیل آنیلین) ۳
۳۲	جدول ۲-۶- درصد عناصر کامپوزیت های ۳-bw و ۳-aw با استفاده از دستگاه آنالیز عنصری CHNS
۳۳	جدول ۲-۷- مقایسه مورفولوژی و متوسط اندازه ذرات کامپوزیت‌های ۳-bw و ۳-aw توسط SEM
۳۴	جدول ۲-۸- شرایط سنتز کامپوزیت سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲- متیل آنیلین) ۴
۳۵	جدول ۲-۹- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک‌های جذبی طیف UV-Vis کامپوزیت های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲- متیل آنیلین) ۴
۳۶	جدول ۲-۱۰- درصد عناصر کامپوزیت های ۴-bw و ۴-aw با استفاده از دستگاه آنالیز عنصری CHNS
۳۷	جدول ۲-۱۱- مقایسه مورفولوژی توسط SEM و متوسط اندازه ذرات کامپوزیت-های ۴-bw و ۴-aw
۳۸	جدول ۲-۱۲- شرایط سنتز نانو کامپوزیت سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲- متیل آنیلین) ۵
۴۰	جدول ۲-۱۳- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک‌های جذبی طیف UV-Vis نانو کامپوزیت های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲- متیل آنیلین) ۵
۴۰	جدول ۲-۱۴- درصد عناصر کامپوزیت های ۵-bw و ۵-aw با استفاده از دستگاه آنالیز عنصری CHNS
۴۱	جدول ۲-۱۵- مقایسه مورفولوژی و متوسط اندازه ذرات نانو کامپوزیت‌ها ی ۵-bw و ۵-aw توسط SEM و TEM

- جدول ۲-۱۶- شرایط سنتز نانو کامپوزیت سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲- متیل آنیلین) ۶ ۴۲
- جدول ۲-۱۷- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک‌های جذبی طیف UV-Vis نانو کامپوزیت های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲- متیل آنیلین) ۶..... ۴۴
- جدول ۲-۱۸- درصد عناصر کامپوزیت های ۶-bw و ۶-aw با استفاده از دستگاه آنالیز عنصری CHNS..... ۴۴
- جدول ۲-۱۹- مقایسه مورفولوژی توسط SEM و متوسط اندازه ذرات نانو کامپوزیت- های ۶-bw و ۶-aw..... ۴۵
- جدول ۳-۱- مقایسه طیف‌های جذبی پلی آنیلین نمکی و پلی آنیلین بازی ۵۱
- جدول ۳-۲- مقایسه پیک‌های جذبی طیف پلی(۲- متیل آنیلین) نمکی ۱ و پلیمر بازی آن ۲..... ۵۳
- جدول ۳-۳- طول موج پیک‌های جذبی طیف UV-Vis پلی (۲- متیل آنیلین) امرالدین نمکی (۱) و پلی (۲- متیل آنیلین) امرالدین بازی ۲..... ۵۸
- جدول ۳-۴- مقایسه FT-IR سیلیکای معمولی با نانو سیلیکا ۶۰
- جدول ۳-۵- شرایط سنتز کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲- متیل آنیلین) ۳ و ۵..... ۶۲
- جدول ۳-۶- مقایسه‌ی داده‌های طیف FT-IR کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲- متیل آنیلین) ۳ و ۵ سنتز شده را با سیلیکا S1، و پلی (۲- متیل آنیلین) بازی ۲ و دوپه شده با CSA..... ۶۳
- جدول ۳-۷- مقایسه‌ی نواحی طیف‌های FT-IR کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲- متیل آنیلین) ۳ و ۵ با پلی (۲- متیل آنیلین) بازی ۲..... ۶۵
- جدول ۳-۸- رنگ و طول موج پیک جذبی UV-Vis کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت- های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲- متیل آنیلین) ۳ و ۵ و پلی (۲- متیل آنیلین) بازی ۲ ۷۰
- جدول ۳-۹- بررسی تصاویر SEM کامپوزیت ۳ و نانو کامپوزیت ۵..... ۷۴
- جدول ۳-۱۰- بررسی تصاویر TEM نانو کامپوزیت ۵..... ۷۵
- جدول ۳-۱۱- چرخش نوری سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲- متیل آنیلین)..... ۷۵
- جدول ۳-۱۲- شرایط سنتز کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲- متیل آنیلین) ۴ و ۶..... ۷۶
- جدول ۳-۱۳- مقایسه‌ی داده‌های طیف FT-IR کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲- متیل آنیلین) ۴ و ۶ سنتز شده را با سیلیکا (S1)، و پلی (۲- متیل آنیلین) بازی (۲) و دوپه شده با HClO₄..... ۷۷
- جدول ۳-۱۴- مقایسه‌ی نواحی طیف‌های FT-IR کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲- متیل آنیلین) ۴ و ۶ با پلی (۲- متیل آنیلین) بازی ۲..... ۸۰

- جدول ۳-۱۵- رنگ و طول موج پیک جذبی UV-Vis کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های
سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲- متیل آنیلین) ۴ و ۶ و پلی (۲- متیل
آنیلین) بازی ۲
جدول ۳-۱۶- بررسی تصاویر SEM کامپوزیت ۴ و نانو کامپوزیت ۶.....

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان شکل
۳	شکل ۱-۱: رسانایی ام‌الدین باز به عنوان تابعی از pH محلول دوپانت HCl طی دوپینگ با پروتونیک اسید (● و □ مربوط به دو سری آزمایش متفاوت هستند).....
۴	شکل ۱-۲: فازهای مختلف پلی آنیلین.....
۷	شکل ۱-۳: طیف UV-Vis ام‌الدین نمک Pani (±)-HCSA و باز در حلال NMP.....
۱۱	شکل ۱-۴: مکانیزم الکتروپلیمریزاسیون آنیلین.....
۱۲	شکل ۱-۵: پلیمریزاسیون شیمیایی آنیلین.....
۲۹	طرح ۱-۲-۱: شمای کلی از سنتز کامپوزیت سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲-متیل آنیلین) ۳.....
۳۳	طرح ۱-۲-۲: شمای کلی از سنتز کامپوزیت سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲-متیل آنیلین) ۴.....
۳۸	طرح ۱-۳-۲: شمای کلی از سنتز نانو کامپوزیت سیلیکا کامفور سولفونیک اسید پلی (۲-متیل آنیلین) ۵.....
۴۲	طرح ۱-۳-۲: شمای کلی از سنتز نانو کامپوزیت سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲-متیل آنیلین) ۶.....
۴۷	طرح ۱-۳: ساختار کلی پلیمر سنتز شده ۲.....
۴۸	طرح ۱-۳-۲: شمای کلی از پروتون دار شدن و دپروتونه شدن پلی (۲-متیل آنیلین) ۱ و ۲.....
۵۱	شکل ۱-۳: طیف FT-IR پلی آنیلین نمکی و بازی.....
۵۵	شکل ۱-۳-۲: طیف FT-IR پلی (۲-متیل آنیلین) نمکی ۱ و فرم بازی آن ۲.....
۵۷	شکل ۱-۳-۳: مقایسه طیف UV پلیمر ۱ و ۲ در NMP.....
۶۱	طرح ۱-۳-۳: ساختار کلی پیشنهادی برای کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲-متیل آنیلین) ۳ و ۵.....
۶۷	شکل ۱-۳-۴: مقایسه‌ی طیف FT-IR کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲-متیل آنیلین) قبل از ورک آپ ۳ و ۵ با پلی (۲-متیل آنیلین) بازی ۲.....
۶۸	شکل ۱-۳-۵: مقایسه‌ی طیف FT-IR کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲-متیل آنیلین) بعد از ورک آپ ۳ و ۵ با پلی (۲-متیل آنیلین) بازی ۲.....
۷۱	شکل ۱-۳-۶: مقایسه‌ی طیف UV-Vis کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲-متیل آنیلین) قبل از ورک آپ ۳ و ۵ در حلال NMP.....
۷۱	شکل ۱-۳-۷: مقایسه‌ی طیف UV-Vis کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا

- ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲-متیل آنیلین) بعد از ورک آپ ۳ و ۵ در حلال NMP
- شکل ۳-۸: مقایسه‌ی طیف UV-Vis کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲-متیل آنیلین) قبل از ورک آپ ۳ و ۵ در حلال متانول
- شکل ۳-۹: مقایسه‌ی طیف UV-Vis کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت های سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید پلی (۲-متیل آنیلین) بعد از ورک آپ ۳ و ۵ در حلال متانول
- طرح ۳-۴: ساختار کلی پیشنهادی برای کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲-متیل آنیلین) ۴ و ۶
- شکل ۳-۱۰: مقایسه‌ی طیف FT-IR کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲-متیل آنیلین) قبل از ورک آپ ۴ و ۶ با پلی (۲-متیل آنیلین) بازی ۲
- شکل ۳-۱۱: مقایسه‌ی طیف FT-IR کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲-متیل آنیلین) بعد از ورک آپ ۴ و ۶ با پلی (۲-متیل آنیلین) بازی ۲
- شکل ۳-۱۲: مقایسه‌ی طیف UV-Vis کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲-متیل آنیلین) قبل از ورک آپ در حلال NMP ۴ و ۶
- شکل ۳-۱۳: مقایسه‌ی طیف UV-Vis کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲-متیل آنیلین) بعد از ورک آپ در حلال NMP ۴ و ۶
- شکل ۳-۱۴: مقایسه‌ی طیف UV-Vis کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲-متیل آنیلین) قبل از ورک آپ در حلال متانول ۴ و ۶
- شکل ۳-۱۵: مقایسه‌ی طیف UV-Vis کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت های سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید (۷۰٪) پلی (۲-متیل آنیلین) بعد از ورک آپ در حلال متانول ۴ و ۶

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان شکل
۱۰۹	شکل ۴-۱-الف: طیف FT-IR پلی (۲-متیل آنیلین) امرالدین نمک ۱.....
۱۰۹	شکل ۴-۱-ب: طیف UV-Vis پلی (۲-متیل آنیلین) امرالدین نمک ۱ در حلال NMP.....
۱۱۰	شکل ۴-۱-ج: طیف UV-Vis پلی (۲-متیل آنیلین) امرالدین نمک ۱ در حلال متانول.....
۱۱۰	شکل ۴-۲-الف: طیف FT-IR (KBr) پلی (۲-متیل آنیلین) امرالدین باز ۲.....
۱۱۱	شکل ۴-۲-ب: طیف UV-Vis پلی (۲-متیل آنیلین) امرالدین باز ۲ در حلال NMP.....
۱۱۱	شکل ۴-۲-ج: طیف UV-Vis پلی (۲-متیل آنیلین) امرالدین باز ۲ در حلال متانول.....
۱۱۲	شکل ۴-۳-الف: طیف FT-IR (KBr) سیلیکای S1.....
۱۱۲	شکل ۴-۳-ب: طیف UV-Vis (MeOH) سیلیکای S1.....
۱۱۳	شکل ۴-۳-ج: تصاویر SEM سیلیکای S1.....
۱۱۴	شکل ۴-۴-الف: طیف FT-IR(KBr) کامپوزیت ۳-bw.....
۱۱۴	شکل ۴-۴-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت شماره‌ی ۳-bw در حلال NMP.....
۱۱۵	شکل ۴-۴-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت شماره‌ی ۳-bw در حلال متانول.....
۱۱۵	شکل ۴-۴-د: تصاویر SEM کامپوزیت شماره‌ی ۳-bw.....
۱۱۷	شکل ۴-۵-الف: طیف FT-IR(KBr) کامپوزیت ۳-aw.....
۱۱۸	شکل ۴-۵-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت شماره‌ی ۳-aw در حلال NMP.....
۱۱۸	شکل ۴-۵-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت شماره‌ی ۳-aw در حلال متانول.....
۱۱۹	شکل ۴-۵-د: تصاویر SEM کامپوزیت شماره‌ی ۳-aw.....
۱۲۱	شکل ۴-۶-الف: طیف FT-IR (KBr) کامپوزیت ۴-bw.....
۱۲۱	شکل ۴-۶-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت شماره‌ی ۴-bw در حلال NMP.....
۱۲۲	شکل ۴-۶-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت شماره‌ی ۴-bw در حلال متانول.....
۱۲۲	شکل ۴-۶-د: تصویر SEM کامپوزیت شماره‌ی ۴-bw.....
۱۲۴	شکل ۴-۷-الف: طیف FT-IR (KBr) کامپوزیت ۴-aw.....
۱۲۴	شکل ۴-۷-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت شماره‌ی ۴-aw در حلال NMP.....
۱۲۵	شکل ۴-۷-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت شماره‌ی ۴-aw در حلال متانول.....
۱۲۵	شکل ۴-۷-د: تصویر SEM کامپوزیت شماره‌ی ۴-aw.....
۱۲۷	شکل ۴-۸-الف: طیف FT-IR(KBr) نانوسیلیکای S2.....
۱۲۷	شکل ۴-۸-ب: تصاویر SEM نانو سیلیکا S2.....
۱۲۸	شکل ۴-۸-ج: تصویر TEM نانو سیلیکای S2.....
۱۲۹	شکل ۴-۹-الف: طیف FT-IR (KBr) نانو کامپوزیت ۵-bw.....

- شکل ۹-۴-ب: طیف UV-Vis نانو کامپوزیت شماره‌ی ۵-bw در حلال NMP ۱۲۹
- شکل ۹-۴-ج: طیف UV-Vis نانو کامپوزیت شماره‌ی ۵-bw در حلال متانول ۱۳۰
- شکل ۹-۴-د: تصاویر SEM نانو کامپوزیت شماره‌ی ۵-bw ۱۳۰
- شکل ۹-۴-و: تصاویر TEM نانو کامپوزیت شماره‌ی ۵-bw ۱۳۲
- شکل ۱۰-۴-الف: طیف FT-IR (KBr) نانو کامپوزیت ۵-aw ۱۳۵
- شکل ۱۰-۴-ب: طیف UV-Vis نانو کامپوزیت ۵-aw در حلال NMP ۱۳۵
- شکل ۱۰-۴-ج: طیف UV-Vis نانو کامپوزیت ۵-aw در حلال متانول ۱۳۶
- شکل ۱۰-۴-د: تصاویر SEM نانو کامپوزیت شماره‌ی ۵-aw ۱۳۶
- شکل ۱۱-۴-الف: طیف FT-IR (KBr) نانو کامپوزیت ۶-bw ۱۳۸
- شکل ۱۱-۴-ب: طیف UV-Vis نانو کامپوزیت شماره‌ی ۶-bw در حلال NMP .. ۱۳۹
- شکل ۱۱-۴-ج: طیف UV-Vis نانو کامپوزیت شماره‌ی ۶-bw در حلال متانول . ۱۳۹
- شکل ۱۱-۴-د: تصاویر SEM نانو کامپوزیت شماره‌ی ۶-bw ۱۴۰
- شکل ۱۲-۴-الف: طیف FT-IR (KBr) نانو کامپوزیت ۶-aw ۱۴۲
- شکل ۱۲-۴-ب: طیف UV-Vis نانو کامپوزیت شماره‌ی ۶-aw در حلال NMP ۱۴۲
- شکل ۱۲-۴-ج: طیف UV-Vis نانو کامپوزیت شماره‌ی ۶-aw در حلال متانول ... ۱۴۳
- شکل ۱۲-۴-د: تصاویر SEM نانو کامپوزیت شماره‌ی ۶-aw ۱۴۳

فهرست اختصارات

نشانه	علامت
N-متیل ۲- پیرولیدینون	<i>NMP</i>
سیلیکا	<i>S</i>
بعد از work-up	<i>aw</i>
قبل از work-up	<i>bw</i>
کامفور سولفونیک اسید	<i>CSA</i>
سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید	<i>SSCSA</i>
سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید	<i>SSPA</i>
مونومر	<i>Mon.</i>
نانو سیلیکا ساپورت کامفور سولفونیک اسید	<i>NSSCA</i>
نانو سیلیکا ساپورت پرکلریک اسید	<i>NSSPA</i>
طول موج	λ (nm)
جذب	<i>Abs</i>


فصل اول

پلی آنیلین و نانو کامپوزیت ها

۱-۱- پلی آنیلین

به دنبال سنتز موفق پلی استیلین در سال ۱۹۷۴ [۱] توسط شیراکاوا و سپس دوپینگ آن در سال ۱۹۷۷ [۲]، پلیمرهای هادی الکتریسیته به دلیل کاربردهای ممکن فراوان به شدت مورد بررسی قرار گرفتند. به خصوص یکی از این پلیمرها، پلی آنیلین (PANI)، بارها مورد مطالعه قرار گرفته است. پلی آنیلین اولین بار در سال ۱۸۳۴ میلادی کشف و بعنوان رنگ با نام آنیلین سیاه برای رنگ کردن کتان استفاده شد. مطالعات بر روی این ترکیب در اوایل قرن بیستم منجر به ارائه ساختار اکتامر و کشف حالت‌های اکسیداسیون متفاوت آن شده ولی رسانایی الکتریکی آن تا مدت‌ها ناشناخته ماند. اگر چه پلی آنیلین، ماده جدیدی نیست و بیش از ۱۶۰ سال از کشف آن می‌گذرد، با این وجود از اواسط ۱۹۸۰ پلی آنیلین در میان پلیمرهای رسانا بیشترین مطالعات را به خود اختصاص داده است.

امروزه پلی آنیلین با ساختار پلیمری کلی که در شکل ۱ نشان داده شده شناخته می‌شود. این ماده با دیگر پلیمرهای هادی ذاتی مثل پلی پیروول (PPy) و پلی تیوفن (PTh) تفاوت دارد. زیرا پلی آنیلین دارای سه حالت اکسایش قابل دستیابی شامل حالت کاملاً احیا شده لکوآمرالدین ($y=1$) تا حالت نیمه اکسید شده امرالدین ($y=0.5$) و کاملاً اکسید شده پرنیگرانیلین ($y=0$) است. امرالدین، حالتی با بیشترین رسانایی است.



$y = 1$ (leucoemeraldine) 0.5 (emeraldine) and 0 (pernigraniline as base forms emeraldine salt (ES), PAN.HA

همچنین پلی آنیلین از این جهت با PPy و PTh متفاوت است که در آن، هترا اتم N مستقیماً در فرایند پلیمریزاسون شرکت می‌کند (پلی آنیلین یک پلیمر نردبانی است که بصورت سر به دم پلیمریزه می‌شود) و نیز مشارکت آن در سیستم مزدوج پلیمر بیشتر از هترا اتم های N و S در PPy و PTh است. به علاوه پلی آنیلین در میان پلیمرهای هادی ذاتی بی نظیر است، چون می‌تواند به سرعت بین فرم های بازی و نمکی از طریق تیتراسیون با اسید یا باز تبدیل شود. این خواص ردوکس برگشت پذیر و وابسته به pH، هدایت الکتریکی نمک امرالدین آن، سنتز ارزان و آسان و پایداری خوب در هوا و رطوبت، باعث شده پلی آنیلین تنها پلیمر رسانایی باشد که طی چند دهه گذشته تا این حد مورد بررسی قرار گرفته و بسیاری کاربردهای آن گسترش یافته‌اند.