

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَآلِ عَلِيٍّ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ



دانشگاه تربیت مدرس  
دانشکده منابع طبیعی  
گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  
مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

## عنوان:

بررسی اثر سازگارکنندگی پلی پروپیلن اکسید شده در حالت مذاب و محلول  
در مواد مرکب الیاف چوب - پلی پروپیلن - نانورس

## نگارش:

هاجر رئیسی نافچی

## استاد راهنما:

دکتر مجید عبدوس

## استاد مشاور:

دکتر سعید کاظمی نجفی

پائیز ۱۳۹۰

تأییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اعضای هیئت داوران نسخه نهائی پایان نامه خانم هاجر رئیسی نافچی

تحت عنوان: بررسی سازگار کنندگی پلی پروپیلن اکسید شده در حالت مذاب و محلول در

مواد مرکب الیاف چوب - پلی پروپیلن - نانورس

را از نظر فرم و محتوی بررسی نموده و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد

پیشنهاد می کنند.

امضا	رتبه علمی	نام و نام خانوادگی	اعضای هیات داوران
	دانشیار	دکتر مجید عبدوس	۱- استاد راهنما
	دانشیار	دکتر سعید کاظمی نجفی	۲- استاد مشاور
	استادیار	دکتر مهدی رحمانی نیا	۳- نماینده شورای تحصیلات تکمیلی
	استادیار	دکتر امیر خسروانی	۴- استاد ناظر
	دانشیار	دکتر امیر نوربخش	۵- استاد ناظر

## آیین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی دانشگاه تربیت مدرس

**مقدمه:** با عنایت به سیاست های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسان ها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهش های علمی که تحت عناوین پایان نامه، رساله و طرح های تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:

**ماده ۱-** حق نشر و تکثیر پایان نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آن ها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

**ماده ۲-** انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تأیید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجوی مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می باشد.

**ماده ۳-** انتشار کتاب و یا نرم افزار و یا آثار ویژه حاصل از نتایج پایان نامه/ رساله و تمامی طرح های تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس آئین نامه های مصوب انجام شود.

**ماده ۴-** ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته ها در جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان نامه/ رساله و تمامی طرح های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

**ماده ۵-** این آیین نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۸۷/۴/۱ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۸۷/۴/۲۳ در هیأت رئیسه دانشگاه به تأیید رسید و در جلسه مورخ ۸۷/۷/۱۵ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم الاجرا است.



نام و نام خانوادگی: هاجر رئیسی نافچی

تاریخ و امضا: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱

## آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به این که چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیت های علمی - پژوهشی دانشگاه است. بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

**ماده ۱:** در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

**ماده ۲:** در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:  
« کتاب حاضر، حاصل پایان نامه ارشد نگارنده در رشته چوب شناسی و صنایع چوب است که در سال ۱۳۹۰ در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی جناب آقای دکتر مجید عبدوس و مشاوره جناب آقای دکتر سعید کاظمی نجفی از آن دفاع شده است.»

**ماده ۳:** به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

**ماده ۴:** در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند.

**ماده ۵:** دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل کتاب های عرضه شده نگارنده برای فروش، تأمین نماید.

**ماده ۶:** اینجانب هاجر رئیسی نافچی دانشجوی رشته چوب شناسی و صنایع چوب، مقطع کارشناسی ارشد تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادگی: هاجر رئیسی نافچی

تاریخ و امضاء: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱



تقدیم به:

پدر و مادر عزیزم به پاس ایثار

فداکاری و

پشتیبانی شان

در سراسر زندگی من

و

بمسرمهربان و صبورم با

به خاطر تشویق ما، فداکاری ما

و کمک های فراوانش

در به اتمام رساندن پایان نامه

## تقدیر و تشکر:

با سپاس بی‌انتها به درگاه ایزد مَنان، بدین وسیله از زحمات ارزنده و حُسن تدبیر کلّیه اساتید و دوستانی که در انجام این تحقیق مرا یاری و مساعدت نمودند، تشکر و قدردانی می‌نمایم و توفیق روزافزون آن‌ها را از خدا سُبْحان مسئلت دارم، خصوصاً از:

- **جناب آقای دکتر مجید عبدوس** که زحمت راهنمایی این پایان‌نامه را بر عهده داشتند و با نصایح بسیار ارزنده و شایسته، در جهت هر چه بهتر شدن این پایان‌نامه همواره هادی من بودند.

- **استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سعید کاظمی نجفی** استاد مشاور این تحقیق که در طی این پروژه از مشاوره ایشان بهره‌مند گشتم.

- **اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر نوربخش و جناب آقای دکتر خسروانی** اساتید داور که قبول زحمت فرمودند و داوری پایان‌نامه بنده را بر عهده گرفتند.

**استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مهدی رحمانی‌نیا** که قبول زحمت فرمودند و به‌عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع بنده حاضر شدند.

- **آقایان دکتر حسین یوسفی، مهندس محمد فرج الله پور، مهندس محمدرضا عبده، خانم مهندس مَنا فیروزه و کلیه دوستانی** که به هر نحو در اجرای این پایان‌نامه بنده را یاری نموده‌اند.

- **و در نهایت خانواده عزیزم و همسر مهربانم** که با حمایت بی‌شائبه و همه‌جانبه‌شان توان پیمودن این مسیر را مهیا نمودند.

**هاجر رئیسی نافچی**

**پائیز ۱۳۹۰**

## چکیده

در این تحقیق تأثیر نحوه اکسیداسیون پلی پروپیلن در دو فاز مذاب و محلول، بر خاصیت سازگارکنندگی آن در چند سازه الیاف چوب- پلی پروپیلن- نانو رس مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر در این چند سازه اثر نانورس بر عملکرد سازگارکننده، در بهبود خواص فیزیکی- مکانیکی و حرارتی مواد مرکب الیاف چوب- پلی پروپیلن- نانورس نیز مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور پلی پروپیلن در فاز مذاب در مدت زمان ۲ ساعت و در حضور اکسیژن هوا، و در فاز محلول از طریق انحلال در منوکلروبنزن در مجاورت اکسیژن خالص در مدت زمان ۴ ساعت اکسید شد. به منظور ساخت نمونه‌ها، الیاف چوب، پلی پروپیلن و نانورس (نسبت وزنی ۰، ۲، ۴ درصد بر حسب فاز پلیمری) به همراه ماده سازگارکننده (پلی پروپیلن اکسید شده در دو فاز مذاب و محلول) به میزان ۳٪ با یکدیگر مخلوط شدند. سپس با پرس گرم صفحاتی به ابعاد ۱۵×۱۵ cm و ضخامت ۲mm ساخته و خواص فیزیکی مانند: جذب آب و واکنشیدگی ضخامت کوتاه و بلند مدت، خواص مکانیکی مانند: مقاومت خمشی و کششی، مدول الاستیسیته کششی و خمشی، مقاومت به ضربه بدون فاق، خواص حرارتی مانند: TGA و DTA اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که استفاده از پلی پروپیلن اکسید شده در فاز مذاب اثر سازگارکنندگی بهتری را از خود نشان داد. نانو رس، باعث تقویت اثر سازگارکنندگی پلی پروپیلن اکسید شده در کامپوزیت گردید. با افزایش مقدار نانورس از ۰٪ به ۴٪ مقاومت خمشی، کششی، مدول الاستیسیته کششی و خمشی، مقدار زغال باقی مانده و زمان سوختن چند سازه افزایش یافت. در صورتی که مقاومت به ضربه بدون فاق، مقدار حرارت آزاد شده و جذب آب و واکنشیدگی ضخامت چند سازه با افزایش مقدار نانورس کاهش یافت. هم‌چنین بررسی نوع فازها و مورفولوژی چند سازه به کمک پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی نشان داد که توزیع ذرات نانورس در زمینه پلیمری از نوع ساختار بین لایه‌ای است و با افزایش مقدار نانورس، فاصله بین لایه‌ای افزایش می‌یابد.

**کلمات کلیدی:** چند سازه چوبی، نانو رس، پلی پروپیلن اکسید شده، سازگارکننده، اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی.



## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	فصل اول
۱-۱-۱- مقدمه	۱
۱-۲- هدف پژوهش	۶
۱-۳- فرضیه‌های پژوهش	۷
	فصل دوم
۲- سابقه تحقیق	۸
	فصل سوم
۳- مواد و روش‌ها	۱۵
۳-۱- مواد	۱۶
۳-۱-۱- پلی پروپیلن	۱۶
۳-۱-۲- الیاف چوب	۱۶
۳-۱-۳- ذرات نانو رس	۱۶
۳-۱-۴- روان ساز	۱۶
۳-۲- روش‌ها	۱۷
۳-۲-۱- اکسیداسیون پلی پروپیلن در فاز مذاب	۱۷
۳-۲-۲- اکسیداسیون پلی پروپیلن در فاز محلول	۱۷
۳-۲-۳- شاخص جریان مذاب	۱۷
۳-۲-۴- طیف سنج مادون قرمز (FTIR)	۱۸
۳-۲-۵- فرآیند اختلاط مواد	۱۸

- ۱۸..... ساخت نمونه‌های آزمونیه..... ۳-۲-۶
- ۱۹..... اندازه‌گیری خواص فیزیکی..... ۳-۲-۷
- ۱۹..... اندازه‌گیری خواص مکانیکی..... ۳-۲-۸
- ۲۰..... طیف سنج پراش اشعه ایکس..... ۳-۲-۹
- ۲۰..... اندازه‌گیری خواص حرارتی..... ۳-۲-۱۰
- ۲۱..... تصاویر میکروسکوپ الکترونی TEM، SETM..... ۳-۲-۱۱
- ۲۱..... پردازش آماری داده‌ها..... ۳-۲-۱۲

#### فصل چهارم

- ۲۲..... نتایج و بحث..... ۴-۱
- ۲۳..... طیف سنجی مادون قرمز..... ۴-۱-۱
- ۲۵..... شاخص جریان مذاب..... ۴-۲
- ۲۵..... خواص فیزیکی..... ۴-۳
- ۲۵..... جذب آب..... ۴-۳-۱
- ۲۹..... واکنشیدگی ضخامت..... ۴-۳-۲
- ۳۳..... خواص مکانیکی..... ۴-۴
- ۳۳..... مدول الاستیسیته خمشی..... ۴-۴-۱
- ۳۵..... مقاومت خمشی..... ۴-۴-۲
- ۳۶..... مدول الاستیسیته کششی..... ۴-۴-۳
- ۳۸..... مقاومت کششی..... ۴-۴-۴
- ۳۹..... مقاومت به ضربه بدون فاق..... ۴-۴-۵

- ۴-۵- آنالیز حرارتی..... ۴۱
- ۴-۵-۱- آنالیز حرارتی پلی پروپیلن اکسید شده (DTA, TGA)..... ۴۱
- ۴-۵-۲- آنالیز حرارتی کامپوزیت ساخته شده (TGA)..... ۴۲
- ۴-۵-۳- آنالیز حرارتی کامپوزیت ساخته شده (DTA)..... ۴۴
- ۴-۶- ریخت شناسی..... ۴۵
- ۴-۶-۱- طیف پراش پرتو اشعه ایکس (XRD)..... ۴۵
- ۴-۶-۲- میکروسکوپ الکترونی..... ۴۷

### فصل پنجم

- ۵-۱- نتیجه گیری..... ۵۱
- ۵-۱-۱- طیف سنجی مادون قرمز..... ۵۱
- ۵-۱-۲- جذب آب..... ۵۱
- ۵-۱-۳- واکنشیدگی ضخامت..... ۵۲
- ۵-۱-۴- مدول الاستیسیته خمشی و کششی..... ۵۳
- ۵-۱-۵- مقاومت خمشی و کششی..... ۵۳
- ۵-۱-۶- مقاومت به ضربه بدون فاق..... ۵۴
- ۵-۱-۷- آنالیز حرارتی..... ۵۴
- ۵-۱-۸- تصاویر میکروسکوپ الکترونی FESM و TEM..... ۵۵
- ۵-۲- پیشنهادها..... ۵۶
- منابع..... ۵۷

### ضمایم

## فهرست اشکال

عنوان	صفحه
شکل ۴-۱- طیف FTIR پلی پروپیلن اکسید نشده.....	۲۴
شکل ۴-۲- طیف FTIR پلی پروپیلن اکسید شده توسط اکسیژن هوا به مدت ۲ ساعت.....	۲۴
شکل ۴-۳- طیف FTIR پلی پروپیلن اکسید شده در فاز محلول به مدت ۴ ساعت.....	۲۴
شکل ۴-۴- مقادیر درصد جذب آب مواد مرکب چوب پلاستیک بعد از ۲ ساعت غوطه.....	۲۶
شکل ۴-۵- مقادیر درصد جذب آب مواد مرکب چوب پلاستیک بعد از ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب.....	۲۶
شکل ۴-۶- نمودار جذب آب طولانی مدت مواد مرکب چوب پلاستیک.....	۲۸
شکل ۴-۷- مقادیر درصد واکنش‌دهی ضخامت مواد مرکب چوب پلاستیک، طی ۲ ساعت غوطه‌وری در آب.....	۳۰
شکل ۴-۸- مقادیر درصد واکنش‌دهی ضخامت مواد مرکب چوب پلاستیک، طی ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب.....	۳۰
شکل ۴-۹- روند واکنش‌دهی ضخامت مواد مرکب چوب پلاستیک ساخته شده، در طی غوطه‌وری طولانی مدت در آب.....	۳۱
شکل ۴-۱۰- مقادیر مدول الاستیسیته خمشی در تیمارهای ۸ گانه.....	۳۳
شکل ۴-۱۱- مقادیر مقاومت خمشی در تیمارهای ۸ گانه.....	۳۵
شکل ۴-۱۲- مقادیر مدول الاستیسیته کششی در تیمارهای ۸ گانه.....	۳۷
شکل ۴-۱۳- مقادیر مقاومت کششی در تیمارهای ۸ گانه.....	۳۸
شکل ۴-۱۴- مقادیر مقاومت به ضربه بدون فاق در تیمارهای ۸ گانه.....	۳۹
شکل ۴-۱۵- منحنی‌های حرارتی TGA و DTA، پلی پروپیلن اکسید نشده.....	۴۱
شکل ۴-۱۶- منحنی‌های حرارتی TGA و DTA، پلی پروپیلن اکسید شده در دو فاز اکسیداسیون.....	۴۲
شکل ۴-۱۷- منحنی‌های آزمون وزن‌سنجی حرارتی (TGA) در تیمارهای مختلف.....	۴۳

- شکل ۴-۱۸- منحنی‌های آزمون آنالیز حرارتی (DTA) برای تیمارهای مختلف..... ۴۵
- شکل ۴-۱۹- طیف پراش اشعه ایکس در تیمارهای مختلف..... ۴۶
- شکل ۴-۲۰- تصاویر FESEM مواد مرکب الیاف چوب- پلی پروپیلن بدون سازگارکننده..... ۴۷
- شکل ۴-۲۱- تصاویر FESEM مواد مرکب الیاف چوب- پلی پروپیلن با سازگارکننده OPP،..... ۴۸
- شکل ۴-۲۲- تصاویر FESEM مواد مرکب الیاف چوب- پلی پروپیلن با سازگارکننده OPP،..... ۴۸  
و ۲٪ ذرات نانورُس
- شکل ۴-۲۳- تصاویر FESEM مواد مرکب الیاف چوب- پلی پروپیلن با سازگارکننده OPP،..... ۴۸  
و ۲٪ نانو ذرات رس
- شکل ۴-۲۴- تصاویر TEM مواد مرکب الیاف چوب- پلی پروپیلن با سازگارکننده OPP،..... ۴۹  
و ۲٪ نانو ذرات رس
- شکل ۴-۲۵- تصاویر TEM مواد مرکب الیاف چوب- پلی پروپیلن با سازگارکننده OPP،..... ۴۹  
و ۴٪ نانو ذرات رس

## فهرست جداول

صفحه	عنوان
۱۶.....	جدول ۳-۱- مشخصات فیزیکی و شیمیایی نانو رس بر مبنای مونتموریلونیت.....
۱۸.....	جدول ۳-۲- درصد وزنی اجزای تشکیل دهنده ترکیبات مختلف کامپوزیت.....
۲۳.....	جدول ۴-۱- درصد عناصر تشکیل دهنده اکسیژن و کربن در پلی پروپیلن اکسید شده.....
۲۸.....	جدول ۴-۲- تجزیه واریانس جذب آب کوتاه مدت و وا کشیدگی ضخامت کوتاه مدت، طی ۲ و ۲۴ ساعت غوطه‌وری در تیمارهای ۸ گانه
۳۳.....	جدول ۴-۳- تجزیه واریانس خواص مکانیکی در تیمارهای ۸ گانه.....
۴۴.....	جدول ۴-۴- داده‌های آزمون وزن‌سنجی حرارتی (TGA) در تیمارهای مختلف.....

# فصل اول

مقدمه

با توجه به محدودیت کمی منابع چوبی و مواد پلاستیک، و رشد روزافزون تقاضای مصارف صنعتی و ساختمانی به مواد اولیه با کیفیت و طول عمر بیشتر، و همچنین توجه به جنبه‌های نوآوری محصول و اثرات زیست‌محیطی، می‌توان از چند سازه‌های چوب-پلاستیک<sup>۱</sup> به‌عنوان یک تکنولوژی پیشرفته و قابل توسعه نام برد. سهولت کاربرد این چند سازه‌ها به‌همراه مواد اولیه ارزان و نیز سهولت در بازیافت محصولات نهایی آن، رشد سریع مصرف آن را به‌همراه داشته است (گرد، ۱۳۸۸).

از دیرباز انسان مواد مختلف را با هم ترکیب کرده تا فرآورده‌ای جدید با خواص بهتر به‌دست آورد یکی از این فرآورده‌ها، چندسازه چوب‌پلاستیک است. این فرآورده که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، از ترکیب یک بخش پلیمر مصنوعی (ترموپلاست‌ها) و بخش دیگر پلیمر طبیعی (الیاف چوبی و سلولزی) حاصل می‌شود (غفاریان، ۱۳۸۲). پلیمرهای مصنوعی که بیش‌تر در این صنعت به‌کار گرفته می‌شوند ترموپلاستیک‌هایی هم‌چون پلی‌پروپیلن<sup>۲</sup>، پلی‌وینیل کلراید<sup>۳</sup>، پلی‌اتیلن<sup>۴</sup> و پلی‌ایزوسیانات<sup>۵</sup> هستند که به‌دلیل خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب، قیمت مناسب و فرآیندپذیری (توسط روش‌های متداول) برای چوب-پلاستیک ارجحیت دارند (Jiang و همکاران، ۲۰۰۳؛ John & Naidu، ۲۰۰۴).

امروزه با وضع قوانین جدید زیست‌محیطی، کاربرد مواد غیرآلی به‌عنوان پُرکننده در چندسازه‌ها با محدودیت‌های فراوانی روبرو می‌باشد. به‌دلیل معایب پُرکننده‌های غیرآلی از جمله سنگینی محصول تولیدی و شکنندگی بالا، کاربرد آن‌ها محدود گردیده است، لذا محققین از مواد لیگنوسلولزی جهت تهیه این نوع از چندسازه‌ها استفاده می‌کنند. امروزه استفاده از مواد لیگنوسلولزی به‌دلیل قیمت ارزان‌تر، بازیافت، تجدید-شوندگی و تجزیه بیولوژیکی و دسترسی به انواع گوناگونی از الیاف با استقبال خوبی روبرو شده

---

1-Wood Plastic Composites(WPC).

2 - Polypropylene(PP).

3 - Poly vinyl chloride(PVC).

4 - Polyethylene(PE).

5 - Polyisocyanate.



است (Clemons، ۲۰۰۲). علی‌رغم این ویژگی‌های جذاب، استفاده از پُرکننده‌های طبیعی دارای معایبی می‌باشد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

عدم سازگاری بین پُرکننده‌های طبیعی (قطبی) با پلیمر ترموپلاستیک (غیرقطبی).  
خاصیت‌نم‌پذیری پُرکننده‌های طبیعی سبب جذب آب و تغییر ابعاد مواد مرکب می‌گردد و خواص کاربردی این مواد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به‌طور کلی ساختار و خواص سطح مشترک بین پُرکننده و پلیمر، نقش عمده‌ای در تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت حاصل ایفا می‌کند. بدین منظور طی دو دهه گذشته تلاش‌های زیادی برای بهبود سازگاری بین پلیمر و پُرکننده‌های طبیعی و در نتیجه بهبود مقاومت سطح اتصال بین آن‌ها شده است و مواد شیمیایی مختلفی نیز برای این منظور شناسایی شدند. از این مواد در ابتدا به‌نام اتصال‌دهنده‌های عرضی<sup>۶</sup> یاد می‌شد اما امروزه غالباً از آن‌ها به‌عنوان سازگارکننده<sup>۷</sup> یا عامل جفت‌کننده<sup>۸</sup> نام برده می‌شود. سازگارکننده‌ها عوامل شیمیایی هستند که با مکانیزم‌هایی مثل پیوند کوالانسی و درگیری مکانیکی و برهم‌کنش‌های ثانویه و ایجاد پیوند هیدروژنی، بین پلیمرها والیاف طبیعی، پل ایجاد می‌کنند (Lu و همکاران، ۲۰۰۰). تاکنون بیش از ۴۰ نوع سازگارکننده برای چند سازه چوب‌پلاستیک معرفی شده است که متداول‌ترین آن‌ها عبارتند از: ایزوسیانات‌ها، انیدریدها، سیلان‌ها و پلیمرهای اصلاح شده با انیدریدها مانند MAPP<sup>۹</sup> (پلی‌پروپیلن اصلاح شده با انیدرید مالئیک)، MAPE<sup>۱۰</sup> (پلی‌اتیلن اصلاح شده با انیدرید مالئیک)؛ که معروف‌ترین ترکیب مورد استفاده برای این منظور مالئیک انیدرید و مشتقات آن می‌باشند (Lu و همکاران، ۲۰۰۰). سازگارکننده‌ها، ترکیباتی هستند که دارای یک سر قطبی و یک سر هیدروکربنی غیر-قطبی می‌باشند که از سر هیدروکربنی با اتصال غیرقطبی و برهم‌کنش مکانیکی با ماتریس پلیمر درگیر شده و از سمت دیگر توسط گروه‌های کربوکسیلات با گروه‌های هیدروکسیلی چوب پیوند استری ایجاد می‌-

---

6 - Cross Linking.

7 - Compatibilizer.

8 - Coupling Agent.

9 - Maleic Anhydride grafted Polypropylene.

10 - Maleic Anhydride grafted Polyethylene.

کند (Martines و همکاران، ۲۰۰۰). کارکرد و نقش اصلی این مواد، بهبود سازگارکنندگی و توسعه چسبندگی بین مواد سلولزی و پلاستیک است. از طرفی این مواد باعث بهبود فاکتورهایی مانند جریان پلیمر مذاب و افزایش ویسکوزیته مذاب، الاستیسیته و مقاومت مذاب نیز می‌شوند. سازگارکننده‌ها سبب افزایش قابل توجه مقاومت خمشی و کششی، مدول الاستیسیته و مقاومت به ضربه، افزایش دانسیته و کاهش قابل توجه جذب آب و واکنشیدگی ضخامت و افزایش مقاومت در برابر هوازدگی و تخریب بیولوژیکی می‌شوند (کازمی نجفی<sup>۱۱</sup> و همکاران، ۲۰۱۰).

علی‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه در سازگاری بین پلیمر و پُرکننده‌های طبیعی، یافتن ماده یا مواد جدیدی که بتوانند سازگاری بیش‌تری بین چوب و پلاستیک به‌وجود آورند و یا با میزان و هزینه کم‌تری استفاده شوند، مورد توجه محققان و هم‌چنین صنعت چوب پلاستیک می‌باشد.

از روش‌هایی که می‌توان از آن برای سازگاری پلیمر و پُرکننده‌های طبیعی استفاده نمود اکسیداسیون پلیمر است. اکسیداسیون به‌روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد از جمله اکسید کردن با اکسیژن و یا استفاده از ازن، اشعه ماورای بنفش<sup>۱۲</sup> و محلول‌های آبی اکسیدکننده نظیر فنیل تری‌متیل آمونیوم پرمنگنات و تترابوتیل آمونیوم پرمنگنات (عبدوس<sup>۱۳</sup> و همکاران، ۱۹۹۷؛ عبدوس و همکاران، ۱۹۹۹؛ Dang و همکاران، ۲۰۰۵). اکسایش سبب تشکیل گروه‌های قطبی در پلیمر می‌شود و سبب تغییر در خواصی نظیر قطبیت سطح، کشش سطحی و چسبندگی می‌گردد (Carlsson و همکاران، ۱۹۸۶؛ Shlyapniko و همکاران، ۱۹۸۷). بدین ترتیب پلیمر می‌تواند با پُرکننده‌های طبیعی که یک ماده قطبی است اتصال برقرار کند. از میان پلی‌اولفین‌های مختلف، پلی‌پروپیلن از قابلیت اکسیدشوندگی بالایی برخوردار است که این امر را می‌توان به حضور پیوندهای دوگانه و یا گروه‌های متیل موجود در طول زنجیر نسبت داد.

استفاده از پلیمرهای اکسیدشده به‌عنوان سازگارکننده مورد توجه قرار گرفته است، به‌طوری‌که Lu و همکاران (۲۰۰۵) از دو نوع پلی‌اتیلن اکسیدشده به‌عنوان سازگارکننده (با درصدهای ۱، ۳، ۵ و ۱۰ درصد

---

1- Kazemi Najafi.  
12 -Ultra Violet(UV).  
3- Abdouss.

نسبت به وزن خشک چوب) برای چند سازه پلی اتیلن-الیاف چوب (نسبت چوب به پلی اتیلن ۵۰ به ۵۰) استفاده کردند. نتایج نشان داد که استفاده از پلی اتیلن اکسیدشده، سبب افزایش مقاومت‌های مکانیکی چند-سازه‌ها می‌شود و بیش‌ترین مقاومت‌ها در ترکیب ۱ درصد سازگارکننده مشاهده شد. نتایج تحقیقات هم‌چنین نشان می‌دهند که وزن مولکولی، عدد اسیدی<sup>۱۴</sup> مقادیر گروه‌های عاملی و ساختمان بنیادی سازگارکننده‌ها بر روی عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارند.

دسته‌ای از چند سازه‌های چوب-پلاستیک که به‌طور وسیعی کاربرد دارند چند سازه‌های ساخته شده از پلی پروپیلن و پُرکننده‌های سلولزی هستند اگرچه در این دسته از مواد به‌طور گسترده‌ای از MAPP به‌عنوان سازگارکننده استفاده می‌شود، اما انتظار می‌رود که پلی پروپیلن اکسیدشده نیز بتواند نقش سازگارکنندگی خوبی را ایفا کند. اکسیداسیون پلی پروپیلن سبب تشکیل گروه‌های اکسیژن‌دار نظیر گروه‌های کربوکسیلیک اسید، هیدروپراکسیدها، کتون و استر می‌شود که تأثیر زیادی بر قطبیت سطح پلیمر داشته و می‌تواند به-عنوان سازگارکننده در مخلوط‌های پلیمری مورد استفاده قرار گیرد (عبدوس و همکاران، ۱۹۹۹). از پلی-پروپیلن اکسیدشده به‌طور موفقیت‌آمیزی به‌عنوان عامل اتصال‌دهنده در مواد مرکب پروپیلن-الیاف شیشه استفاده شده است (Dang و همکاران، ۲۰۰۵).

اخیراً استفاده از پلی پروپیلن اکسیدشده<sup>۱۵</sup> به‌عنوان سازگارکننده در چند سازه الیاف چوب - پلی پروپیلن مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد که استفاده از پلی پروپیلن اکسیدشده عملکرد بهتری نسبت به MAPP در افزایش خواص مکانیکی و کاهش جذب آب و واکنشیدگی ضخامت دارد (کاظمی‌نجفی و همکاران، ۲۰۱۰). نظر به این‌که در ساخت چند سازه الیاف چوب - پلی پروپیلن از دامنه وسیعی از مواد لیگنوسلولزی می‌توان استفاده نمود و پلی پروپیلن را نیز می‌توان به‌طرق مختلف اکسید کرد به‌نظر می‌رسد تحقیقات گسترده‌ای نیاز است تا اثر سازگارکنندگی پلی پروپیلن اکسیدشده با جزئیات بیش‌تری مورد مطالعه قرار گیرد.

---

14 - Acidic number.

15 - Oxidized Polypropylene(OPP).

علاوه بر سازگارکننده‌ها که باعث تقویت خواص مکانیکی و فیزیکی چند سازه چوب پلاستیک می‌گردند، نانو ذرات نیز برای بهبود خواص چند سازه چوب- پلاستیک مورد توجه قرار گرفته است (Ray & Okamoto, 2003, 2006; Tjong). نتایج نشان می‌دهد که نانو ذرات با تاثیر بر روی فاز پلیمری و تقویت این فاز، سبب بهبود اثر سازگارکنندگی ماده سازگارکننده در مواد مرکب چوب پلاستیک گردیده‌اند که این امر به نوبه خود موجب ارتقای خواص مکانیکی- فیزیکی آمیزه گردید. (Tjong, 2006; Alexander & Dubois, 2000). در تحقیقی بیان کردند که نانو ذرات شانس تشکیل ساختارهای متفاوتی نظیر ساختارهای پراکنشی<sup>۱۶</sup>، ساختار لایه‌ای<sup>۱۷</sup>، ساختار بینابینی<sup>۱۸</sup> را در چند سازه دارند که موجب جهت‌گیری منظم پلیمر و افزایش اثر سازگارکنندگی MAPP و بهبود اتصال مؤثر با الیاف سلولزی می‌گردند که به طبع بر ویژگی‌های چند سازه تاثیر می‌گذارد. بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده، سعی شده است که در این مطالعه نیز به بررسی تاثیر نانو رس به عنوان یک نانو ذره بر عملکرد پلی‌پروپیلن اکسیدشده به عنوان سازگارکننده در چند سازه الیاف چوب-پلی‌پروپیلن پرداخته شود.

---

16 - Intercalated.  
17 - Exfoliated.  
18 - Floccuited.